Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

Materiales Compuestos de Fibras Naturales

Ing. Aeronáutico Ángel Renato Pozo Morales

Dr. Ing. Aeronáutico Alfredo Güemes

Dr. Ing. Aeronáutico Antonio Fernández López

Madrid, 2019

POLITÉCNICA

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid,
el día.....de.....de 20....

Presidente: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Suplente: _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día.....de.....de 20..

en la E.T.S.I. /Facultad.....

Calificación

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

Resumen

Desarrollar una industria ecológica basada en materiales renovables, tecnologías sostenibles y procesos óptimos con bajo impacto ambiental es un objetivo fundamental, pero sigue siendo un desafío considerable por lograr.

A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre materiales compuestos basados en fibras naturales, limitadas investigaciones se han llevado a cabo sobre la metodología de fabricación más adecuada para desarrollar un material estructural a nivel industrial. La mayoría de soluciones propuestas, han desarrollado solo paneles a nivel laboratorio con diferentes fibras naturales. Sin embargo, las metodologías y valores medios obtenidos no se pueden extrapolar a nivel industrial, ni considerarlos como referencia puesto que la mayoría de estudios no se basan en una normativa estándar.

La industria de productos con la fibra de bambú ha aumentado en el sector estructural secundario, en aplicaciones como la construcción de viviendas, puentes, tarimas y dispositivos deportivos, porque es una de las materias primas de menor coste y altas propiedades mecánicas específicas. A nivel industrial, los productos se fabrican solo con la región interna e intermedia de la caña de bambú. Sin embargo, se ha determinado que las propiedades mecánicas de la sección externa son considerablemente mayores.

Por lo tanto, se ha realizado un proceso de extracción mecánico de tiras esbeltas de fibra continua de bambú (1,5 mm de grosor y 1500 mm de largo) de dicha zona, seguido de un proceso de laminado manual en la dirección y forma basada en la norma, para fabricar paneles con propiedades mecánicas específicas comparables al material compuesto fibra de vidrio-E y resina epoxi, en términos de resistencia y rigidez. Las tiras de bambú se unieron mediante una matriz de ácido poliláctico termoplástico (PLA) natural para cumplir con los requisitos de biodegradabilidad. Por otra parte, con la resina termoestable epoxi y fenólica, para tener una mejor adhesión en la interfase. El innovador proceso de extracción mecánica, permite extraer refuerzos de tiras naturales con altas propiedades mecánicas específicas, con un impacto ambiental mínimo, al no utilizarse tratamientos químicos para la extracción.

A su vez, se ha considerado fibras aisladas como el lino, sisal, seda y algodón, para desarrollar una cinta unidireccional semi impregnada mediante un proceso de bobinado de fibras continuas. El lino ha sido considerado como fibra técnica, fabricado para la empresa Safilin; otro objetivo principal de la tesis es determinar los verdaderos permisibles del compuesto, ya que las empresas y muchas investigaciones siguen publicando una gama de valores no coherentes.

Además, para validar las aplicaciones estructurales del material compuesto, las propiedades mecánicas han sido analizadas tras condiciones de

envejecimiento, con el fin de determinar las limitaciones, principalmente relacionadas con las propiedades de la interfase.

Finalmente, además de la extensa campaña de ensayos, se han fabricado cinco demostradores para mostrar la capacidad de usar los materiales desarrollados en aplicaciones estructurales secundarias con geometrías no simples.

Los materiales compuestos podrían satisfacer los requisitos de propiedades mecánicas específicas y las restricciones futuras en términos medioambientales del ciclo de vida en sectores industriales como el eólico o la automoción.

Palabras clave: fibra de bambú; fibra de lino, fibra de sisal, fibra de seda, fibra de algodón, resina PLA, resina epoxi, compuestos estructurales basados en fibras naturales, extracción mecánica, proceso RFI, sostenibilidad ambiental.

Abstract

Developing an eco-friendly industry based on green materials, sustainable technologies, and optimum processes with low environmental impact is a general societal goal, but this remains a considerable challenge to achieve.

Despite the large number of researches on green composites materials, limited investigation has taken place into the most appropriate manufacturing methodology to develop a structural material at industrial level. Laboratory panels have been manufactured with different natural fibers but the methodologies and values obtained could not be extrapolated at industrial level and considered as reference because the studies have not been performed based on standards.

Bamboo industry products have increased in the secondary structural sector such as building application, flooring and sport device, because it is one of the cheapest raw material and highest specific mechanical properties. At industrial level, the panels are manufactured with only the inner and intermediate region of the bamboo culm. However, it has been found that the mechanical properties of the external shells of bamboo culm are much better than the average cross-sectional properties. Thin strips of bamboo (1.5 mm

thick and 1500 mm long) were machined and arranged with the desired lay-up and shape to obtain laminates with specific properties better than those of conventional E-Glass/epoxy laminates in terms of both strength and stiffness. The strips of bamboo were bonded together by a natural thermoplastic polylactic acid (PLA) matrix to meet biodegradability requirements, epoxy and phenolic thermoset resin, to have better interphase adhesion. The innovative mechanical extraction process developed in this Thesis can extract natural strip reinforcements with high performance and high rate, with no negative environmental impact, as no chemical treatments are used. The process can be performed at the industrial level.

Isolated fiber such as flax, sisal, silk and cotton have been considered, in order to develop a semi impregnated unidirectional tape by a filament winding process. The flax has been considered as technical fiber, manufactured for the Safilin Company, the main aim of this study is to determine the real allowable of the composite, because the companies and many researches are still publishing non-coherent range of values.

Furthermore, in order to validate the structural applications of the composite, the mechanical properties were analyzed under ageing conditions, in order to determine the limitations, mainly related with the interphase properties. Finally, moreover of the extensive test campaign, five

demonstrators have been manufactured in order to demonstrate the capability to use the developed materials in secondary structural applications with non-simple geometry.

The composite materials could satisfy the requirements for adequate mechanical properties and Life cycle costs at industrial sectors such as energy or automotive.

Keywords: Bamboo, flax, sisal, silk, cotton fibers; PLA and epoxy resin, Green structural composites; Mechanical extraction; RFI process, Environmental sustainability

1 Contenido

<i>Resumen</i>	4
<i>Abstract</i>	7
<i>Materiales compuestos de fibras naturales</i>	33
Motivación	33
Objetivos	40
Esquema de la tesis	42
1. Estado del arte	45
1.1 Introducción	45
1.2 Materiales compuestos reforzados con fibras naturales	45
1.2.1 Fibras naturales.....	46
1.2.2 Tipos de fibras Naturales	50
1.2.3 Propiedades mecánicas de las fibras naturales.....	68
1.2.4 Matrices Orgánicas	72
1.2.5 Polímeros Termoestables no biodegradables.....	72
1.2.6 Polímeros Termoplásticos no biodegradables	76
1.2.7 Polímeros Biodegradables.....	77
1.2.8 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales	84
1.2.9 Tratamientos químicos para mitigar los inconvenientes	88
1.2.10 Conclusión del uso de tratamientos químicos.....	94

1.3	Procesos de fabricación.....	96
1.3.1	Moldeo por compresión de láminas (Sheet Moulding Compound).....	97
1.3.2	Laminado manual vía húmeda.....	98
1.3.3	Bolsa de vacío (“Vacuum Bagging”)	99
1.3.4	Devanado de filamentos (“Filament Winding”).....	100
1.4	Preselección de la fibra, resina y proceso de fabricación.....	102
2	<i>Selección de la fibra y matriz</i>	<i>106</i>
2.1	Selección de la fibra natural.....	108
2.1.1	Fibra natural de bambú	108
2.1.2	Fibra natural Esparto.....	121
2.2	Análisis y selección de candidatos de la fibra natural	129
2.2.1	Viabilidad de los candidatos con el proceso de fabricación.....	131
2.3	Selección de la resina	135
2.3.1	Polímero termoplástico biodegradable ácido poliláctico PLA.....	135
2.3.2	Polímero termoestable del tipo epoxi.....	137
3	<i>Fabricación de probetas de materiales compuestos de fibras naturales según el estado del arte</i>	<i>142</i>
3.1	Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales	142
3.1.1	Selección de la materia prima	142
3.1.2	Proceso de mecanizado de la caña.....	143
3.1.3	Proceso de mecanizado de la tira.....	145

3.1.4	Proceso de laminado manual.....	149
3.1.5	Proceso de compactación (Bolsa de vacío).....	151
3.1.6	Proceso de ciclo de fusión	151
3.1.7	Proceso de ciclo de curado.....	153
3.1.8	Proceso de mecanizado	155
3.1.9	Análisis del contenido en fibra y resina	156
3.2	Proceso de fabricación mediante técnica de bobinado manual de haces de fibra artesanal.....	159
3.2.1	Selección de la materia prima	159
3.2.2	Fabricación de la cinta unidireccional semi-impregnada.....	160
3.2.3	Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal	161
3.2.4	Análisis del contenido en fibra del material sisal-PLA	162
3.2.5	Probetas de ensayo normalizadas	164
4	<i>Verificación de resultados experimentales del estado del arte...</i>	166
4.1	Material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	166
4.1.1	Ensayo de tracción en dirección de la fibra.....	166
4.1.2	Ensayo de compresión en dirección de la fibra	169
4.1.3	Material compuesto fibra de bambú y resina epoxi	173
4.1.4	Material compuesto fibra de sisal y resina PLA	179
4.1.5	Material compuesto fibra de sisal y resina Epoxi	181
4.1.6	Resumen de resultados experimentales de la primera fase	184

5	<i>Desarrollo de procesos de fabricación robusto de materiales compuestos avanzados con fibras naturales</i>	189
5.1	Desarrollo del proceso de fabricación de material compuesto avanzado mediante fibras de bambú continuas	189
5.1.1	Control de calidad	189
5.1.2	Proceso robusto de extracción	190
5.1.3	Proceso de fabricación.....	195
5.1.4	Caracterización del contenido.....	197
5.1.5	Probetas fabricadas para la segunda campaña de ensayos.....	198
5.2	Desarrollo del proceso de fabricación de materiales compuestos avanzados con fibras bobinadas de forma automática	199
5.2.1	Proceso de bobinado de la fibra de forma automática	199
5.2.2	Proceso de fabricación.....	202
6	<i>Resultados experimentales de los materiales compuestos avanzados de fibras naturales.....</i>	204
6.1	Material compuesto avanzado de fibra de bambú y resina PLA	204
6.1.1	Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra	204
6.1.2	Material compuesto de fibra de lino y resina PLA	211
6.1.3	Material compuesto de fibra de algodón y resina PLA.....	216
6.1.4	Material compuesto de fibra de seda y resina PLA.....	217
6.2	Resultados experimentales bajo condiciones de envejecimiento (almacenamiento)	219

6.2.1	Primer envejecimiento (Ciclo de almacenamiento).....	219
6.3	Resumen de resultados experimentales material compuesto fibra de bambú y resina termoplástica PLA	224
6.4	Fabricación de un demostrador con el material compuesto híbrido	230
6.4.1	Demostrador fibra de bambú, lino y resina PLA.....	230
6.4.2	Demostrador fibra de bambú, lino y resina termoplástica biodegradable PLA y termoestable epoxi.....	234
8	Conclusiones	241

Lista de Figuras

Figura 1 Tipos generales de las fibras naturales de acuerdo a su origen [4] [11]	46
Figura 2 Estructura de la fibra natural [14][15]	48
Figura 3 Crecimiento de la planta bambú (der.) [23] y estructura de la caña de bambú [25] (izq.).....	50
Figura 4 Sección transversal, a) Caña, b) Sección transversal, c) Haz vascular de fibra, d) Filamento de fibra, e) Fibra elemental, f) Modelo de la estructura [29]	52
Figura 5 Sección Transversal: Guadua (izq.) y Moso (der.).....	53
Figura 6 Variación de las propiedades a lo largo de la sección transversal [35].	54
Figura 7 Estructuras fabricadas con la fibra de bambú [23] [41].....	57
Figura 8 Estructura multiescala de la fibra de lino [53]	59
Figura 9 Proceso de extracción de la fibra de lino, a) “Water Retting” [55], b) “Dew Retting” [56] y c) Hilatura compañía Safilin [5]	61
Figura 10 Zonas de la fibra de lino [53]	61
Figura 11 Defecto superficial de la fibra de lino (“Kink band”) [53]	61
Figura 12 Vehículo fabricado con materiales compuestos de fibra natural, Lotus Eco Elise (a) [65], Bcomp (b) [66], LINA (c) [67]......	63
Figura 13 Estructura de la fibra de esparto [16].....	64
Figura 14 Fibra de sisal y sus aplicaciones.....	65
Figura 15 Fibra de yute y sus aplicaciones [70].....	66
Figura 16 Estructura de la puerta interior del BMW i3 fabricada con fibra corta de cáñamo [72].	67
Figura 17 Polímeros biodegradables y polímeros basados en recurso renovables. [32].	77

Figura 18 Tasa de degradación del polímero PGA (Kuredux) en condiciones de agua destilada [107]	80
Figura 19 Estructura química de los isómeros de ácido láctico [109].....	81
Figura 20 Producción de PLA por polimerización por apertura de anillo [109].....	82
Figura 21 Ciclo de vida del PLA [112].	83
Figura 22 Tratamiento químico con hidróxido de sodio (NaOH).	89
Figura 23 Efecto positivo en el módulo de flexión tras la aplicación del tratamiento de mercerización [142].	89
Figura 24 Cambio en la morfología de la fibra en función del grado de acetilación [144].	91
Figura 25 Proceso de fabricación de SMC [158].....	97
Figura 26 Productos comerciales fabricados por vía SMC, Flex Form -Technology [159].	98
Figura 27 Proceso de fabricación vía laminado manual e impregnación in situ [160]	98
Figura 28 Proceso de fabricación con bolsa de vacío [160]	99
Figura 29 Proceso de fabricación Devanado de Filamentos [160].....	100
<i>Figura 30 Criterios de selección de la fibra natural</i>	103
Figura 31 Caña de bambú Moso con diferentes tamaños(izq) [23], sección transversal (der).	109
Figura 32 Vista lateral de la caña de Moso (izq). y sección transversal longitudinal (der).	110
Figura 33 Distribución de los haces de fibras a lo largo de la sección transversal en la especie Moso.	110

Figura 34 Morfología de los haces de la especie Moso.....	111
Figura 35 Estructura fabricada con Guadua[171] (izq.), caña de bambú Guadua(centro) y sección transversal (der.)[23].....	112
Figura 36: Sección longitudinal (izq.) y trasversal longitudinal(der.) de la especie Guadua	112
Figura 37 Morfología de los haces de la especie Guadua.....	113
Figura 38 Máquina de mecanizado, zona de corte; (izq.) zona de planificado(centro); zona de cepillado (der.) [173].....	114
Figura 39 Planos de referencia en el proceso de extracción de la especie Moso y Guadua.	116
Figura 40 Espécimen de ensayo a tracción modificado (UNE-EN ISO 527-5).....	116
Figura 41 Mecanizado de probetas desde un mismo listón.	119
Figura 42 Resistencia a tracción y Módulo de Young de las tiras mecanizadas de bambú.....	120
Figura 43 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua sin zona nodal	120
Figura 44 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua con zona nodal	120
Figura 45 Modo de fallo en el ensayo de tensión a rotura de las probetas con zona nodal (sup), sin zona nodal (inf).	121
Figura 46 Proceso de extracción de la fibra de esparto	121
Figura 47 Probeta de ensayo a tracción de la fibra de esparto	123
Figura 48 Medida de la sección de haz de fibras, caso (100°-3N-2h).....	124
Figura 49 Módulo de Young con el tratamiento de 25° C (24-48 horas)	126

Figura 50 Resistencia a tracción con el tratamiento de 25° C (24-48 horas).....	127
Figura 51 Módulo de Young con el tratamiento de 100° C (2-5 horas).....	128
Figura 52 Resistencia a tracción con el tratamiento de 100° C (2-5 horas).....	128
Figura 53 Resumen del tratamiento químico óptimo de mercerización en el caso fibra de esparto.....	129
Figura 54 Drapabilidad de los listones de bambú	132
Figura 55 Prueba de adherencia de la fibra de esparto-resina PLA (izq) y sisal-PLA (centro, der.)	133
Figura 56 Ventajas atribuidas al uso de la fibra de lino [175]	134
Figura 57 Valores de referencia publicados por la compañía Safilin en el JEC 2016	134
Figura 58 Ensayo TGA del polímero termoplástico PLA	135
Figura 59 Ensayo DSC del polímero termoplástico PLA.....	136
Figura 60 Ensayo de reología del polímero termoplástico PLA	137
Figura 61 Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales.....	143
Figura 62 Muestra de bambú sin mecanizar durante el proceso de fabricación del estado del arte [haz fibra (izq.); lignina (der.)]	144
Figura 63 Mecanizado inicial de la zona internodal.....	144
Figura 64 Mecanizado inicial de las tiras	145
Figura 65 Proceso de extracción mecánica- esquema de rectificado-cepillado.	146
Figura 66 Proceso de extracción mecánica- grieta longitudinal	146
Figura 67 Mecanizado con piedra del ancho de las tiras	147
Figura 68 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de cepillado	148
Figura 69 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de lijado.....	148

Figura 70 Distribución de las tiras de bambú a lo largo del espesor	149
Figura 71 Proceso de laminado manual con los listones de bambú y resina PLA (izq.) y adhesivo epoxi (der.)	150
Figura 72 Boceto de automatización del proceso de laminado de tiras de bambú (vista en planta)	150
Figura 73 Bolsa de vacío para fabricar el material compuesto fibra de bambú y resina PLA o adhesivo Redux 319	151
Figura 74 Estudio preliminar de las condiciones de fusión del termoplástico PLA y la fibra de bambú; temperatura superior a 195° C (der.) y temperatura inferior 185° C(izq.).....	152
Figura 75 Ciclo de fusión del material compuesto fibra de bambú y resina termoplástica PLA.....	153
Figura 76 Ciclo de curado del material compuesto fibra de bambú y adhesivo Redux 319.....	154
Figura 77 Mecanizado de paneles del material compuesto fibra de bambú y resina PLA	155
Figura 78 Análisis del contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi ...	156
Figura 79 Figura SEM del material compuesto bambú epoxi sin ensayar	157
Figura 80 Sección transversal del material compuesto bambú-PLA (sin ensayar) ..	158
Figura 81 Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal	159
Figura 82 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina PLA (Método manual)...	160
Figura 83 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina epoxi (Método manual)..	161
Figura 84 Proceso de laminado manual del material compuesto de fibra de sisal ..	161
Figura 85 Bolsa de vacío para el material compuesto de fibra de sisal.....	162

Figura 86 Material compuesto de fibra de sisal y resina PLA sin ensayar	162
<i>Figura 87 Análisis de contraste de la sección de material compuesto sisal-PLA (a), sisal-epoxi (b)</i>	<i>163</i>
Figura 88 Probetas normalizadas de tracción	164
Figura 89 Probetas normalizadas de compresión.....	164
Figura 90 Probetas normalizadas de cortadura en el plano	165
Figura 91 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material compuesto fibra de bambú y resina PLA (izq) y resina epoxi (der.)	165
Figura 92 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material compuesto fibra de sisal y resina PLA (izq.) y epoxi (der)	165
Figura 93 Sección transversal del material compuesto fibra de bambú y resina PLA (probeta tracción)	168
Figura 94 Modo de fallo a tracción de los haces de fibras.	168
Figura 95 Fallo de la resina termoplástica biodegradable PLA de la probeta tracción	169
Figura 96 Fallo de la resina lignina de la probeta tracción.....	169
Figura 97 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra	170
Figura 98 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra, sección transversal	171
Figura 99 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase anchos de tiras e interfase entre capas de tiras.....	172
Figura 100 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido transversal lignina y haces de fibras.....	172

Figura 101 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido longitudinal lignina y haces de fibras.....	173
Figura 102 Variación del contenido en fibra, sección transversal de la probeta tracción bambú epoxi.....	175
Figura 103 Fallo de los haces de fibras en la probeta tracción bambú epoxi	175
Figura 104 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E).....	176
Figura 105 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E).....	177
Figura 106 Fallo interlaminar a lo largo de la interfase (S-B-E)	178
Figura 107 Defectos en la interfase del panel de cortadura fibra de bambú epoxi .	178
Figura 108 Fallo de la probeta de tracción en la fibra de sisal.....	180
Figura 109 Falta de impregnación de la probeta de tracción en la fibra de sisal	180
Figura 110 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra de sisal	180
Figura 111 Fallo cortadura en el plano a lo largo de la interfase de la probeta de fibra de sisal.....	181
Figura 112 Fallo de tracción y zonas de impregnación de la probeta de fibra de sisal	182
Figura 113 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-S-E)	183
Figura 114 Resumen de la resistencia a tracción específica	185
Figura 115 Resumen del Módulo de Young específico	185
Figura 116 Resumen de la resistencia a compresión específico	186
Figura 117 Resumen de la resistencia a cortadura en el plano específica	186
Figura 118 Demostradores fabricados con el proceso de fabricación del estado del arte del material compuesto bambú-PLA.....	188

Figura 119 Bambú en condiciones no válidas (podrido) (izq.) ; en condiciones válidas (der.).....	190
Figura 120 Resistencia a rotura en función del espesor y ancho de la tira	191
Figura 121 Mecanizado del listón (izq.) y posible variante con útil radial de corte (der.).....	192
Figura 122 Mecanizado de la primera superficie plana.....	192
Figura 123 Mecanizado de la segunda superficie plana	193
Figura 124 Mecanizado de la tercera superficie plana (izq.) y cuarta superficie plana (der.).....	193
Figura 125 Útiles de mecanizado de las tiras.....	194
Figura 126 Mecanizado de la corteza.....	194
Figura 127 Mecanizado de la zona interior de la tira	195
Figura 128 Tira mecanizadas con el proceso robusto de extracción	195
Figura 129 Distribución de las zonas nodales durante el proceso de laminado.....	196
Figura 130 Distribución de las capas de bambú y resina PLA	196
Figura 131 Contenido en fibra y resina del material compuesto avanzado de fibra continua bambú-PLA	197
Figura 132 Paneles del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA.	198
Figura 133 Probeta de flexión a cuatro puntos, norma UNE-EN ISO 14125	199
Figura 134 Máquina de bobinado de fibra.....	200
Figura 135 Utillaje de tensado de hilo.....	200
Figura 136 Defectos de bobinado en la cinta unidireccional semiimpregnada de fibra de lino y seda	201
Figura 137 Esquema del montaje electrónico de la máquina de bobinado de fibra	201

Figura 138 Cinta unidireccional semiimpregnada de lino y seda	202
Figura 139 Paneles de fibra de lino, algodón y seda.....	203
<i>Figura 140 Drapabilidad de la cinta unidireccional de lino para fabricar rigidizadores tipo T, Omega</i>	<i>203</i>
Figura 141 Histograma de frecuencia de la resistencia a tracción (izq.) y módulo de Young (der) del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA	205
Figura 142 Modo de fallo bajo tensión del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA con zona nodal	207
Figura 143 Modo de fallo a compresión del tipo pandeo en el material compuesto de fibra de bambú, zona nodal exterior (izq) y con zona nodal interior (der.)	208
Figura 144 Modo de fallo entre la interfase de las tiras y capas del material compuesto fibra de bambú y resina PLA	209
Figura 145 Histograma de frecuencia de los ensayos a compresión (izq.), cortadura en el plano (centro) y flexión en cuatro puntos (der.), del material compuesto fibra de bambú- PLA.....	210
Figura 146 Modo de fallo en ensayo a flexión a cuatro puntos del material compuesto de bambú-PLA.....	210
Figura 147 Propiedades mecánicas de resistencia a tracción en dirección de la fibra (der) y módulo de Young (izq), en el material compuesto fibra de lino y resina PLA.	212
Figura 148 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-L-PLA)	213
Figura 149 Propiedades mecánicas de resistencia a compresión en dirección de la fibra lino	215

Figura 150 Modo de fallo bajo carga a tracción (a) y compresión en dirección de la fibra (b) y cortadura en el plano (c).....	215
Figura 151 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra del material compuesto de fibra de algodón-PLA.....	217
Figura 152 Modo de fallo bajo carga a tracción (a), compresión en dirección de la fibra (b) y cortadura en el plano (c).....	217
Figura 153 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-S-PLA).....	219
Figura 154 Histograma de frecuencia del ensayo tracción longitudinal en la dirección de la fibra (Ciclo almacenamiento).....	221
Figura 155 Ensayo de ciclo térmico.....	222
Figura 156 Fallo a tracción, compresión, cortadura y flexión después de ciclado térmico.....	223
Figura 157 Curva de cortadura interlaminar del material compuesto de fibra de bambú y resina fenólica Aerodux 188.....	228
Figura 158 Utillaje tipo macho y hembra del tercer demostrador.....	231
Figura 159 Proceso de laminado del tercer demostrador, secuencia de laminado ($-45^{\circ}/90^{\circ}/0^{\circ}$)] _s	232
Figura 160 Tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, bambú y resina termoplástica PLA.	232
Figura 161 Agrietamiento del tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, bambú y resina termoplástica PLA, bajo condiciones de envejecimiento.....	233

Figura 162 Demostrador-pala aerogenerador del tipo doméstico, palas de fibra de vidrio (izq.) y fibra de carbono (der.) [185].....	234
Figura 163 Fabricación del utillaje tipo hembra para el cuarto demostrador.	235
Figura 164 Reparación de la estructura de material compuesto fibra de bambú, lino, resina PLA y epoxi.....	236
Figura 165 Corte de las capas del material para la fabricación del cuarto demostrador.	237
Figura 166 Secuencia de laminado del cuarto (demostrador casi plano) y quinto demostrador (con curvatura) con material híbrido de fibras naturales	238
Figura 167 Proceso de fabricación del cuarto y quinto demostrador	238
Figura 168 Defectos durante el proceso de fabricación del demostrador híbrido...	239
Figura 169 Envejecimiento bajo rayos UVA del cuarto y quinto demostrador.	239
Figura 170 Cuarto y quinto demostrador tras el ensayo de envejecimiento.	240

Lista de Tablas

Tabla 1 Ventajas y desventajas de las fibras naturales [Stamboulis A. et al 2011] ..	37
Tabla 2 Producción anual mundial y precio de las fibras naturales [11] [12].....	46
Tabla 3 Composición química de las fibras naturales [4] [16] [17] [18] [19] [20] [21]	49
Tabla 4 Composición química del bambú	53
Tabla 5 Propiedades mecánicas del bambú	53
Tabla 6 Tratamientos de extracción de la fibra de bambú [37].....	55
Tabla 7 Materiales compuestos de fibra de bambú a nivel industrial	57
Tabla 8 Composición química de la fibra de lino [52].....	59
Tabla 9 Tratamientos de extracción de la fibra de lino[54].	60
Tabla 10 Propiedades de la fibra de lino en función del diámetro [58][59][60]	62
Tabla 11 Propiedades mecánicas de las fibras naturales. Valores obtenidos de una fibra elemental y/o haces de fibras.....	69
Tabla 12 Variación de la temperatura de transición vítrea (T _g) y la temperatura de fusión con el ratio de los copolímeros L, D [110].....	82
Tabla 13 Propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros biodegradables y basados en recursos renovables.....	84
Tabla 14 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales y resinas no biodegradables publicados por compañías o recientes estudios.	84
Tabla 15 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales y resina biodegradable termoplástica (PLA) publicados por compañías o recientes estudios.....	85

Tabla 16 Resumen de resultados de la literatura propuesta para el caso de los tratamientos químicos	94
Tabla 17 Ventajas, Inconvenientes y limitaciones de los procesos de fabricación con materiales compuesto de fibras naturales y resinas biodegradables.....	101
Tabla 18 Coste energético de los proceso de fabricación [163].....	102
Tabla 19 Propiedades de los materiales considerados como referencia [167].....	106
Tabla 20 Criterios para el desarrollo de un material convencional (particularizado para el caso de las fibras naturales).	106
Tabla 21 Resumen de los parámetros de la morfología.....	114
Tabla 22 Características técnicas de la máquina de corte, planificado y cepillado (Robland HX 260).....	115
Tabla 23 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas sin zona nodal).....	117
Tabla 24 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas con zona nodal).....	117
Tabla 25 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas sin zona nodal).....	118
Tabla 26 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas con zona nodal).....	119
Tabla 27 Matriz de ensayo químico de mercerización	122
Tabla 28 Resultados del ensayo a tracción de la fibra de esparto (E), sin tratamiento químico (ST).....	124
Tabla 29 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 100° C	125

Tabla 30 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 25° C	125
Tabla 31 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 100° C.....	125
Tabla 32 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 25° C	126
Tabla 33 Análisis de los criterios considerados en la selección de la fibra natural.	130
Tabla 34 Umbrales y peso para los criterios de selección	131
Tabla 35 Selección de los candidatos de la fibra	131
Tabla 36 Comparativa fibra de sisal y esparto.....	132
Tabla 37 Propiedades del polímero PLA [129]	135
Tabla 38 Adhesivo de resina epoxi Redux 319 A [176].....	137
Tabla 39 Adhesivo de resina epoxi [177].....	138
Tabla 40 Valores umbrales y pesos de los criterios de selección de la resina	138
Tabla 41 Resumen de las propiedades de los polímeros preseleccionados	139
Tabla 42 Selección de los candidatos de la resina	140
Tabla 43 Resumen de los pasos y tiempos de mecanizado.....	145
Tabla 44 Parámetros de mecanizado de paneles.....	155
Tabla 45 Contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi.....	156
Tabla 46 Contenido en fibra del material compuesto bambú-PLA.....	157
Tabla 47 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	167
Tabla 48 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina PLA	170

Tabla 49 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	171
Tabla 50 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y epoxi.....	174
Tabla 51 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú epoxi.....	176
Tabla 52 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	177
Tabla 53 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal PLA.....	179
Tabla 54 Ensayo de compresión y cortadura en el plano del material compuesto fibra de sisal y resina PLA.....	180
Tabla 55 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi.....	182
Tabla 56 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi.....	183
Tabla 57 Resultados experimentales del proceso de fabricación del estado del arte de materiales compuestos de fibras naturales.....	184
Tabla 58 Dispositivos de control de la máquina de bobinado de fibra.....	201
Tabla 59 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra.....	205
Tabla 60 Propiedades a tracción con configuración nodo interior, exterior.....	206
Tabla 61 Propiedades a tracción con ambos procesos de fabricación del material compuesto avanzado de fibra bambú-PLA.....	206

Tabla 62 Resumen del ensayo compresión del material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	207
Tabla 63 Propiedades a compresión con configuración nodo interior, exterior.....	208
Tabla 64 Propiedades a compresión específicos con ambos procesos de fabricación	208
Tabla 65 Resumen del ensayo cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA.....	209
Tabla 66 Resumen del ensayo a flexión en cuatro puntos del material compuesto bambú-PLA	210
Tabla 67 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Lino-PLA).....	211
Tabla 68 Resumen del ensayo a compresión en dirección longitudinal del material compuesto fibra de lino y resina PLA.....	213
Tabla 69 Resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de lino y resina PLA	214
Tabla 70 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y cortadura en el plano del material compuesto de fibra de algodón y resina PLA	216
Tabla 71 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y cortadura en el plano del material compuesto de fibra de seda y PLA.....	218
Tabla 72 Condiciones de almacenamiento	220
Tabla 73 Resumen del ensayo tracción (Bambú-PLA) (Ciclo almacenamiento) ...	220
Tabla 74 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Bambú-PLA) (ciclo térmico)	222

Tabla 75 Tabla resumen de resultados experimentales de los materiales compuestos fabricados en la presente tesis.....	224
$V_{corte} = r.p.m.\pi.D60000$ Ecuación 1	115

*“Gracias a todos, por aportar en cada momento lo que era
necesario”.*

Materiales compuestos de fibras naturales

Motivación

El “MIL-Handbook 17”, define un material compuesto como la combinación de al menos dos elementos que difieren en composición o forma a escala macroscópica. Los constituyentes mantienen su identidad, es decir, no se disuelven o funden entre ellos, aunque funcionan conjuntamente. Los componentes pueden identificarse y muestran una interfase definida entre ellos [1]. La fibra es el elemento de refuerzo, en función de la continuidad, orientación, y volumen, otorga las propiedades mecánicas de resistencia y rigidez. La matriz es el aglutinante que embebe las fibras, cuya función principal es transmitir las cargas entre las fibras. A su vez, protege las fibras de las condiciones medioambientales y mecánicas, define la temperatura de servicio y resistencia a agentes químicos. Las características y rendimientos de un material compuesto, vienen definidas por las propiedades de la interfase. En el caso de tener una pobre adhesión, las cargas no son transferidas correctamente (se produce una dispersión de cargas débil), lo que se traduce en unas malas propiedades mecánicas. Entre las principales fibras utilizadas como refuerzos en el sector estructural se tiene [NOTA: las propiedades mecánicas de un material compuesto unidireccional son las propiedades de la fibra por el volumen de fibra, que normalmente está en el rango (40% – 60%)]:

- La fibra de carbono, utilizada ampliamente en el sector aeroespacial, debido a sus altas propiedades mecánicas específicas. El rango del módulo elástico abarca los (200-500 GPa), resistencia a tracción (3000-5500 MPa) y densidad ($1.76 - 2.25 \text{ g/cm}^3$) [1].
- La fibra de vidrio, con características de rigidez muy inferiores a la fibra de carbono, pero similar a las aleaciones metálicas de aluminio 70 GPa. En cuanto a valores de resistencia se tiene un amplio rango (2400-4600 MPa), densidad elevada 2.5 g/cm^3 y excelentes propiedades frente a impacto. Se utiliza principalmente debido a su bajo coste, para aplicaciones del tipo palas de aerogeneradores, elementos deportivos y estructuras con baja sollicitación mecánica.
- La fibra de aramida, son fibras poliméricas de alta resistencia mecánica (3000-4100 MPa), amplio rango de módulo elástico (70 – 120 GPa) y menor densidad que las dos anteriores 1.44 g/cm^3 . Ampliamente utilizadas en aplicaciones de absorción de energía de impacto. Sin embargo, tiene problemas bajo cargas de compresión, absorción de humedad, dificultad de mecanizado, dificultad de impregnación y degradación bajo exposición a los rayos UV.

Dentro de las principales matrices, los polímeros son los más utilizados.

Debido fundamentalmente a su baja densidad y buenas propiedades mecánicas.

Los polímeros termoestables de mayor uso son el epoxi, poliéster, fenólica, bismaleimida. En el caso de los termoplásticos, el polipropileno, polietileno, PEEK (polieteretercetona), ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).

En la actualidad, industrias como la aeronáutica, automovilística, naval, eólica, entre otras, utilizan los llamados “Materiales Compuestos Avanzados”, caracterizados por un refuerzo continuo de fibra de carbono, vidrio o aramida,

embebido en una matriz termoestable o termoplástica, con una buena interfase entre los constituyentes. La selección de los constituyentes se realiza en función de las sollicitaciones térmicas y/o medioambientales a las que va a someterse la estructura durante su vida útil. El auge del uso de los materiales compuestos avanzados, es debido a las excelentes propiedades mecánicas específicas, suponiendo un ahorro de un 60 a 80 % en peso con respecto al acero y un 20 % a 50% en el caso del aluminio. Sin embargo, futuras regulaciones en términos medioambientales como el “Reach / Horizon 2020”, concienciación sociopolítica del impacto de las industrias y/o procesos no sostenibles como “Europe 2020”, conllevan a una incesante búsqueda de nuevas soluciones que permitan la sustitución parcial o al menos una alternativa de las convencionales.

El objetivo principal del “Europe 2020” [2] es la reducción de al menos el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero comparado con los niveles de 1990, incrementar el uso de energías renovables un 20% e incrementar el 20% la eficiencia energética. Además en el sector del automóvil en el año 2020 se debe reducir el peso de los vehículos comerciales hasta un 27% [3]. En el sector de los materiales compuestos convencionales, uno de los grandes inconvenientes a resolver es el reciclado al final de su vida útil, a través de técnicas con un coste energético e impacto medioambiental mínimo. Como ejemplo, el procedimiento actual de bajo coste, para las palas de los aerogeneradores que se encuentran fuera de servicio es el enterramiento. Sin

embargo, las futuras directrices en términos de reciclado serán más estrictas y limitarán este tipo de soluciones. Otros procesos alternativos en fase de investigación, son la destrucción mecánica de las estructuras y la pirolisis, que actualmente carecen de un balance coste energético y medioambiental. En este enfoque, el desarrollo de nuevos materiales basados en recursos renovables y reciclables, con adecuadas propiedades mecánicas y durabilidad, podría ser una vía más efectiva.

En este sentido, en la década de los (40 y 60), se desarrollaron los primeros materiales compuestos de fibras naturales, para la industria del automóvil. Las compañías Ford y Mercedes Benz fabricaron parte de los interiores de las puertas y ventanas, paneles frontales del salpicadero y elementos decorativos. El método de fabricación empleado fue la inyección de resina y fibra en formato corto en un molde cerrado o el uso de SMC (“sheet moulding compound”). Los elementos fabricados carecían de solistencia estructural y en la mayoría de los casos eran simplemente elementos decorativos. Por lo tanto, dichos materiales compuestos simplemente fueron desarrollados para cumplir criterios medioambientales, ahorros de coste y requerimientos estéticos del sector. En la última década, se ha incrementado el interés en el desarrollo y fabricación de materiales compuestos reforzados con fibras naturales para aplicaciones estructurales de bajo coste. Se trata de una solución a priori viable, debido a la baja densidad de la fibra, buenas propiedades mecánicas, mejora de los procesos de extracción, bajo coste de la

materia prima, alta disponibilidad, reciclabilidad, renovable y avance en los conocimientos de los procesos de fabricación de materiales compuestos convencionales.

Tabla 1 Ventajas y desventajas de las fibras naturales [Stamboulis A. et al 2011]

Ventaja	Inconveniente
Recurso renovable / reciclable	Propiedades dependientes de factores (cultivo)
Biodegradable	Fibras no técnicas (artesanales)
Bajo coste de materia prima	Falta de estudios robustos
Baja densidad	Baja adherencia fibra matriz
CO ₂ neutral	Baja resistencia fuego
Buena resistencia a tracción	Absorción de humedad
Buen módulo Young	Aplicaciones no estructurales
No residuos cuando se incinera	Materiales finales de alto coste
Baja energía consumida	Carencia de proceso de fabricación robusto
No irritación con la piel	Baja temperatura operacional
No abrasivo con máquinas	Susceptible a ataque de organismos vivos

Sin embargo, se deben solventar problemas relacionados con la falta de bases de datos robustas de las propiedades de cada fibra y materiales compuestos, baja adherencia entre la fibra y matriz debido al carácter hidrófilo e hidrófobo de los constituyentes, alto grado de absorción de humedad, compatibilidad entre las capacidades térmicas de degradación de las fibras y los procesos de fabricación, baja resistencia al fuego, bajas temperaturas de servicio, baja durabilidad en ambientes agresivos y carencia de un método de fabricación robusto, industrializable y de bajo coste. Las propiedades mecánicas, publicadas en la literatura, tienen rangos muy amplios y altas desviaciones estándar. Para una misma fibra, se puede encontrar estudios con valores medios de la resistencia a tracción en un rango (140-800) MPa [4]. Ello

es debido, a la influencia de factores como las condiciones de cultivo, zona y método de extracción. Además, por lo general los ensayos no se han llevado a cabo bajo una norma estándar, lo que dificulta la comparativa entre diversos estudios. Respecto a los otros inconvenientes como la humedad, resistencia frente a agentes externos, fuego, durabilidad, falta de adhesión; se aplica tratamientos químicos o recubrimientos. Sin embargo, se debe tener en cuenta el coste e impacto medioambiental de los mismos. Un planteamiento más lógico sería limitar la envolvente de aplicación en función de los requisitos técnicos de la estructura y definir los admisibles del material.

Actualmente (año 2018), existe una gran cantidad de investigaciones y productos en el mercado [5] [6] [7] [8]. En la mayoría se ha utilizado fibra en formato corto, puesto que facilita el proceso de fabricación, pero las propiedades que se obtienen son muy bajas. A su vez, el mercado ha tendido a solventar los inconvenientes de baja adherencia en la interfase, utilizando polímeros termoestables no biodegradables, con contenidos en resina cercanos al 50%. Dichas soluciones no resolverían el problema del reciclado, ni el uso de recursos renovables.

A nivel investigación, se han publicado valores de resistencia a tracción alrededor de 250 MPa y módulo de Young alrededor de 20 GPa. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones propuestas, solo han sido desarrolladas a escala laboratorio, minimizando los defectos o zonas de bajas propiedades mecánicas de la fibra natural. Como ejemplo, Verma et al (2014) [9], desarrolló un

material compuesto de fibra de bambú y matriz epoxi, considerando solo las zonas internodales de la planta, obviando la existencia de las zonas nodales donde las propiedades se reducen considerablemente.

La producción estimada de materiales compuestos de fibras naturales en Europa para construcción, automóviles, muebles y aplicaciones no estructurales es de 400000 Tm [10]. En la industria del automóvil se pretende utilizar cerca de 10-15 kg de fibra natural por vehículo. En el caso de desarrollar un material compuesto del tipo estructural, el mercado de las fibras naturales será aún mayor, permitiendo resolver problemas como el reciclado y permitir utilizar recursos renovables.

Basado en estas consideraciones, en la presente Tesis se aborda el reto de desarrollar una alternativa a los materiales compuestos convencionales de fibra de vidrio, promovida por el proyecto (TRP-INA-BML-OF-8057-01) financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y desarrollado de forma conjunta con la compañía Abengoa “Biodegradable materials for launcher systems”. La alternativa propuesta pretende cumplir con los requerimientos técnicos de rendimientos mecánicos e impacto medioambiental del proyecto, a través de la fabricación de un material compuesto basado en recursos renovables y biodegradables, utilizando fibras naturales en formato continuo.

Objetivos

El principal propósito de la Tesis, es la fabricación de un material compuesto basado en fibras naturales, que alcance unos valores mínimos en términos de propiedades mecánicas específicas válidos para aplicaciones del tipo estructural e impacto medioambiental mínimo. El material debe permitir la fabricación de estructuras no solo a nivel laboratorio. Como referencia, se ha considerado el material compuesto convencional de fibra de vidrio tipo E (formato tejido) y resina epoxi/poliéster, ampliamente utilizado en sectores secundarios.

Para conseguir el objetivo principal, se han considerado los siguientes hitos y metodología:

- Estudio bibliográfico y selección de la fibra natural, basada en la morfología, prestaciones mecánicas, desviaciones estándar, influencias indirectas, coste a nivel medioambiental y económico, proceso de extracción y compatibilidad con los procesos de fabricación.
- Selección de la matriz en función a criterios medioambientales, compatibilidad con los procesos convencionales de fabricación, disponibilidad a nivel comercial, máxima temperatura de servicio, limitaciones con los procesos de fabricación y futuras aplicaciones.
- Proceso de extracción del tipo mecánico de la zona de la planta con mejores propiedades.
- Proceso de extracción del tipo químico, determinando la concentración, tiempo y temperatura óptima de inmersión.

- Definir un proceso de fabricación compatible con la fibra en formato tiras continuas.
- Desarrollo de un material semiimpregnado con fibra continua, a través de un proceso automático de bobinado de fibra.
- Fabricación de siete materiales compuestos, con su caracterización mecánica y comportamiento tras ciclos de envejecimiento.
- Fabricación de cinco demostradores, limitaciones y posibles soluciones.
- Conclusiones.

Esquema de la tesis

La presente tesis está dividida de acuerdo al proceso de fabricación y las propiedades obtenidas con cada material. Los capítulos pueden ser resumidos de la siguiente forma:

Capítulo 1, aborda el estado del arte de las fibras naturales y polímeros utilizados en el campo de los materiales compuestos. Se muestra un estudio bibliográfico de la morfología de las fibras, parámetros que influyen en las propiedades mecánicas, técnicas de extracción y productos disponibles en el mercado. A continuación, se presenta las resinas compatibles con las fibras naturales y propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Un análisis de los principales inconvenientes, junto con los tratamientos químicos que mitigan dichos efectos. Finalmente, se detalla los procesos compatibles de fabricación y una selección previa de los componentes.

Capítulo 2, presenta los criterios y análisis de selección de las fibras naturales consideradas como candidatos óptimos. Se realiza un estudio de la morfología y desarrolla el proceso de extracción mecánico de la fibra de bambú. A su vez, un estudio del tratamiento químico en el caso de la fibra de esparto, determinando su influencia y parámetros óptimos. Para determinar la fibra óptima se considera un balance de pesos y umbrales. Por otro lado, la selección de las resinas se determina en base a la densidad, compatibilidad,

biodegradabilidad, propiedades térmicas, disponibilidad e impacto medioambiental. Por último, se desarrolla un estudio de la viabilidad preliminar de los candidatos.

Capítulo 3, presenta la descripción del proceso de fabricación realizado para la fibra de bambú y sisal. En el caso del bambú, se realiza un proceso de encolado y un proceso de curado o fusión con bolsa de vacío en estufa. En el caso de la fibra artesanal de sisal, se considera la fabricación de una cinta unidireccional, a través de una técnica de bobinado de fibra. Posteriormente, se desarrolla un proceso similar al caso anterior. Finalmente, se muestra el contenido en fibra y resina.

Capítulo 4, incluye los resultados de los ensayos experimentales de tracción y compresión en dirección de la fibra y cortadura en el plano de los cuatro materiales compuestos. Se analiza el modo de fallo y un análisis de las posibles mejoras o parámetros que influyen en las prestaciones del material. También se desarrolla la fabricación del primer demostrador con el material compuesto de fibra de bambú.

Capítulo 5, descripción del proceso de extracción robusto optimizado, elaboración del material unidireccional semiimpregnado y fabricación de los

materiales compuestos avanzados desarrollados con la fibra de bambú y fibras aisladas en formato bobina como el lino, algodón y seda.

Capítulo 6, incluye los resultados de los ensayos experimentales de tracción y compresión en dirección de la fibra, cortadura en el plano y flexión en cuatro puntos de los cuatro materiales compuestos de fibra de bambú, lino, algodón y seda. En el caso del material compuesto fibra de bambú-PLA, se determina el comportamiento tras realizar dos ciclos de envejecimiento. Finalmente, se detalla el proceso de fabricación de tres demostradores de tamaño medio considerando un concepto de estructura tipo sándwich.

Capítulo 7 resumen de las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros en el presente campo.

1. Estado del arte

1.1 Introducción

El presente capítulo aborda el estado del arte de las fibras naturales y polímeros utilizados en el campo de los materiales compuestos. Un estudio bibliográfico de la morfología de las fibras, parámetros que influyen en las propiedades mecánicas, técnicas de extracción y productos disponibles en el mercado. A continuación, se presentan las resinas compatibles con las fibras naturales y propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Análisis de los principales inconvenientes, junto con los tratamientos químicos que mitigan dichos efectos. Finalmente, se presentan los procesos compatibles de fabricación y una selección previa de los componentes.

1.2 Materiales compuestos reforzados con fibras naturales

Debido a las futuras regulaciones en términos medioambientales y la búsqueda incesante de recursos no basados en derivados del petróleo, las fibras naturales se han convertido en una alternativa respetable con el medioambiente, para ser las sustitutas de la fibra sintética de vidrio, en determinadas aplicaciones de tipo estructural. Sin embargo, las altas desviaciones y amplio rango de las propiedades mecánicas de las fibras naturales, encontradas en la literatura, conlleva la necesidad de realizar una selección rigurosa, basada en una campaña de ensayos normalizados.

1.2.1 Fibras naturales

Las fibras naturales pueden ser divididas en tres tipos (vegetal, animal y mineral). Las fibras con mayor uso en la industria de los materiales compuestos son las vegetales, las cuales se pueden dividir de acuerdo a su origen en seis tipos (tallo, hoja, semilla, fruta, caña y madera) [4] [11].

Figura 1 Tipos generales de las fibras naturales de acuerdo a su origen [4] [11]

La producción mundial de fibras naturales de origen vegetal es elevada. En 2013, se llegó a una producción de 33.3 millones de toneladas, sin contabilizar la producción de la madera. El principal uso, es la fabricación de elementos del tipo artesanal o estructuras del tipo decorativo.

Tabla 2 Producción anual mundial y precio de las fibras naturales [11] [12]

Fibra	Producción anual (x10 ⁶ Ton)	Precio (\$/Kg)
Bambú	10	0.5
Yute	2.5	0.4 - 1.5
Cáñamo	0.21	1.0 - 2.1

Fibra	Producción anual (x10⁶ Ton)	Precio (\$/Kg)
Lino	0.81	2.1 - 4.2
Kenaf	0.77	0.3 - 0.5
Ramio	0.10	-
Esparto	0.06	1.6
Sisal	0.38	0.6 - 0.7
Algodón	18.5	2.1 - 4.2
Madera	1750	0.3 - 0.6
Vidrio	-	2.0
Carbono	-	22.0-27.0

La fibra natural, está compuesta por una matriz de lignina, microfibrillas de celulosa y hemicelulosa, contiene una celda primaria y varias secundarias. En cada celda, las microfibrillas de celulosa se encuentran orientadas con un determinado ángulo. El diámetro de una fibra individual es alrededor de 10 μm , y el diámetro de cada microfibrilla en torno a 2-20 nm, formadas por 30-100 moléculas de celulosa [13]. El contenido de celulosa incrementa y el de lignina disminuye desde la celda primaria a las secundarias y el contenido en hemicelulosa se mantiene constante [14].

- La celulosa es un polisacárido semicristalino que le transfiere el carácter hidrófilo y otorga la rigidez, resistencia y estabilidad estructural. La estructura química de la celulosa consiste en tres grupos hidroxilos (-OH).
- La hemicelulosa es un polímero ramificado y amorfo. Se encuentra unida fuertemente a la celulosa presumiblemente por puentes de hidrógeno. La estructura, contiene grupos hidroxilos (-OH) y acetilos ($\text{CH}_3\text{CO}-$), siendo parcialmente soluble en agua e higroscópica.

Figura 2 Estructura de la fibra natural [14][15]

- La lignina es amorfa y principalmente aromática, le confiere resistencia adicional y acoplamiento con la hemicelulosa [14].

Además de los componentes principales, la fibra contiene pectina, grasas, ceras y sustancia solubles en agua. La composición varía en función de las condiciones de crecimiento, zona de la planta y técnica de medición, es por ello el amplio rango de los valores presentado en la Tabla 3. Con el fin de realizar una comparativa fiable, se debería medir la composición tras alcanzar la madurez y en la zona óptima de extracción de cada especie.

Tabla 3 Composición química de las fibras naturales [4] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Fibra	Ø Celda (µm)	Long Celda (mm)	Ángulo Microfibr (°)	Celulosa (%)	Hemicelulosa (%)	Lignina (%)	Pectina (%)	Ceras (%)	Humedad (%)
Bambú	25-40	1-4	2-10	26-73	12.5-30	5-31	0.37	-	9-10
Lino	5-76	4-77	5-10	43-75	18-22	2.2-2.5	2.3	1.5-1.7	7-12
Esparto	14-17	1-2	20	45.4	25-38.5	14.9-23	1-2	1-5	-
Cáñamo	10-51	5-55	2-6.2	68-74.4	15-22.4	3.7-10	0.9	0.8	6.2-12
Yute	5-25	2-120	8	59-71.5	13.6-20.4	11.8-13	0.2-0.4	0.5	12.5-13.7
Ramio	18-80	154-1200	7.5	68.6-85	13-16.7	0.5-07	1.9	0.3	7.5-17
Kenaf	12-36	2-61	2-6.5	31-72	15.0-21.5	8-21.5	3-5		17
Sisal	7-200	2-3	10-25	60-78	10-14.2	8-14	10	2	10-22
Algodón	10-45	10-60	18-30	82.7-90	5.7	0.7-2.0	0-1	0.6	33-34
Madera dura (Roble, balsa)	30-1200	-	-	43-47	25-35	16-24	-	-	12
Madera blanda (Pino,secoya)	30-1200	-	-	40-44	25-29	25-31	-	-	12

1.2.2 Tipos de fibras Naturales

1.2.2.1 Bambú

Es una planta perenne en forma de caña hueca perteneciente a la familia de las gramíneas, bajo su denominación existen cerca de 1250 especies [22]. Su mayor particularidad, es la elevada tasa de crecimiento que puede alcanzar 0.2 m/día, en función de la especie y condiciones de cultivo. Existen registros de crecimientos cercanos a 1m/día. En apenas 6 meses, la planta alcanza su altura final (18-30 m) [23]. En cuatro años alcanza la edad para utilizarse como material estructural, a diferencia de la madera (15-25 años). Se cultiva en diversas áreas de Asia, América del Sur y África, con una producción anual de 10 millones de toneladas [11]. La baja densidad de la planta 0.6 g/cm^3 y sus buenas propiedades mecánicas, le trasfiere altos coeficientes específicos. Las propiedades son fuertemente dependientes de las condiciones climáticas, edad de maduración, especie, condiciones de cultivo, tratamiento químico de conservación, proceso y zona de extracción. El precio de la materia prima varía entre (0.2 -1) [€/m lineal de caña] en función del diámetro, espesor de pared, alineamiento de la caña y tratamiento químico de conservación [24]. El precio en Europa se multiplica más de 10 veces, debido al transporte. Se utiliza ampliamente en sectores como la construcción, fabricación de tarimas, muebles, elementos de deporte.

Figura 3 Crecimiento de la planta bambú (der.) [23] y estructura de la caña de bambú [25] (izq.)

A nivel de impacto medioambiental, son altos captadores de CO_2 , alcanzando las 100 toneladas por hectárea en cada ciclo de vida [23]. La Unidad de Biomasa Energética y Análisis

Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y la Universidad Tecnológica de Delft, ha cuantificado el impacto medioambiental para la especie Guadua y Moso suministrada por la compañía Bambusa (material utilizado para fabricar el primer material compuesto en la presente Tesis) [26] [27], a través del análisis normalizado del ciclo de vida. La especie presenta una huella de CO₂ (-22 kg CO₂) y demanda energética acumulada (DEA) por etapas negativa (-224,5 MJ), demostrando la sostenibilidad de su uso en Europa. El estudio determina que los altos valores de fijación de CO₂ durante la vida de la planta y los bajos recursos energéticos necesarios para la manipulación y tratamientos, compensan el gasto energético necesario para el transporte.

- **Morfología**

La caña se divide longitudinalmente en tres zonas, denominadas cepa, basa (intermedia) y sobrebasa Figura 3. Las dimensiones de la pared, diámetro de la caña, composición química y por ende propiedades mecánicas son diferentes en cada zona. Cada cierta distancia se tiene anillos denominados nodos, dichas zonas proporcionan las interconexiones transversales donde crecen las ramas. En la zona internodal, los haces de fibras se orientan en el sentido axial, bifurcándose en las zonas nodales.

La sección alta de la caña (sobrebasa), presenta paredes de menor espesor, diámetro variable y alto contenido en fibra; se utiliza principalmente para la fabricación de muebles. La sección intermedia (basa), se caracteriza por tener el diámetro y las zonas internodales con geometría constante; se usa en la fabricación de vigas. La zona inferior (cepas), tiene gran espesor de pared, zona internodales con menor distancia y elevada resistencia a compresión [28] [25]. En la presente Tesis, para realizar la extracción de las fibras, se considera la sección intermedia, debido a que las características geométricas de la caña son constantes, lo que facilita el proceso mecánico de extracción.

La parte externa de la caña está formada por dos capas epidérmicas. La parte interna (hipodermis) es más gruesa y altamente lignificada. La superficie externa (epidermis) está cubierta por una capa de cera. La microestructura, contiene haces vasculares de fibras distribuidos a lo largo del espesor de la caña. Los haces vasculares están embebidos en el tejido denominado parénquima [28]. Tanto la distribución de los haces de fibras y su geometría, varían a lo largo de la sección de la caña. En la zona exterior, los haces de fibras son más compactos y de mayor contenido comparado con la zona interior de la caña.

En la Figura 4, se observa la distribución de las fibras, un tramo de la caña de bambú Guadua (a), distribución de los haces vasculares (b), haz vascular compuesto por vasos (I), floema (II), protoxilema (III), parénquima (IV) y haces de fibras (V) (c), haz de fibras cercano al floema (d), fibras elementales con forma pentagonal y hexagonal (e) y el modelo de polilamelas propuesto por Liese (Liese, 1998) (f).

Figura 4 Sección transversal, a) Caña, b) Sección transversal, c) Haz vascular de fibra, d) Filamento de fibra, e) Fibra elemental, f) Modelo de la estructura [29]

Las principales especies utilizadas en el sector de la construcción, son la especie Guadua originaria de Sur América y la especie Moso originaria de China. Como se puede observar en la Figura 5, la geometría de los haces es ligeramente distinta, pero la distribución radial del contenido en fibra es similar. En la presente Tesis, se considera para la extracción de la fibra, el

uso solo de la zona exterior, debido a que es donde se obtiene el mayor contenido en fibra y por ende las mejores propiedades mecánicas.

Figura 5 Sección Transversal: Guadua (izq.) y Moso (der.)

- **Propiedades químicas y mecánicas**

El tejido del tallo de bambú madura mínimo en un año en función de la especie, transformando la proporción de los componentes a lo largo de su crecimiento. Tras la maduración completa de la caña, la composición química tiende a permanecer constante.

Tabla 4 Composición química del bambú

Celulosa [%]	Hemicelulosa [%]	Lignina [%]	Pectina [%]	Ángulo. Microfib [°]	Referencia
61	-	32.2	-	2-10	[30]
74	12.5	10.2	0.37	-	[31]
26-43	30	21-31	-	-	[32]

El amplio rango de la composición química, es debido a la variación del contenido en función de la especie, edad, zona de la planta, condiciones de cultivo. Las propiedades mecánicas se relacionan con la composición química, por lo que al igual que en el anterior caso, se encuentra un amplio rango de valores.

Tabla 5 Propiedades mecánicas del bambú

Densidad [g/cm ³]	Resistencia Tracción [MPa]	Módulo de Young [GPa]	Elongación a rotura (%)	Referencia
0.6-1.1	140-800	12	2.5-3.7	[4]
0.6-1.1	140-230	11-17	-	[32]
0.8	391-1000	48-89	-	[33]
0.8	441	35.9	1.3	[34]

Se observa la relación entre el bajo valor del contenido en celulosa (26%) y el valor de resistencia a tracción (140 MPa) [32], por lo que se corrobora que a menores contenidos en celulosa, menores propiedades mecánicas.

Debido a la variación del contenido en fibra, las propiedades mecánicas también varían a lo largo de la sección transversal de la caña. Como se puede observar Figura 6, existe una diferencia en la resistencia a la tracción alrededor de cuatro veces entre la capa interna y externa de la caña [35].

Figura 6 Variación de las propiedades a lo largo de la sección transversal [35].

- **Métodos de Extracción**

Los procesos a nivel industrial se centran en obtener un producto final de bajo coste, a través de maximizar el material extraído y una alta tasa de producción. Sin embargo, las propiedades mecánicas de las fibras o listones son bajas. La extracción de fibras naturales (“técnica”) con un alto control de calidad y buenas propiedades mecánicas sigue siendo un desafío. Grandes avances ha realizado compañías como Safilin [5], Flax composites [36], en el desarrollo de fibras técnicas de lino, pero el coste de la misma resulta un factor limitante.

En el caso de la fibra de bambú, existen tres técnicas de extracción: químico, mecánico y explosión de vapor. En los tratamientos químicos, la caña de bambú se sumerge en una solución de NaOH, para eliminar el tejido que envuelve a los haces. Las ventajas del proceso

son la alta relación de aspecto de la fibra, bajo coste, baja energía consumida y buenas propiedades mecánicas [37]. Sin embargo, el impacto medioambiental es elevado, debido a las aguas residuales con PH alto. En términos mecánicos, existe una relación con el grado de concentración, tiempo de inmersión y temperatura de la cuba, siendo fundamental un estudio previo para determinar en cada caso, el valor óptimo del tratamiento [37]. En caso contrario, el NaOH, no solo removería la lignina, sino que también atacaría a la celulosa, resultando en un efecto negativo en las propiedades mecánicas.

El método de extracción mecánico, permite extraer listones de distintos espesores, por lo general de la zona interior de la caña. El proceso consiste en una secuencia de corte, planificado y cepillado. Previo al corte, en determinadas aplicaciones se reduce la curvatura de la caña a través de prensas. Se trata de un método de bajo coste, que produce listones con propiedades dependientes de la zona de extracción.

El método de explosión de vapor consiste en una primera fase de saturación con vapor de las tiras de bambú en una autoclave, seguido de una despresurización a presión atmosférica. La explosión de vapor remueve parte del tejido que rodea los haces de fibras de bambú. El proceso se repite varias veces, para facilitar la extracción.

Tabla 6 Tratamientos de extracción de la fibra de bambú [37]

Método	Coste energético	Impacto medioambiental	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)
Mecánico	Bajo	No	250-600	22-55
Alcalino	Medio	Si	220-550	10-40
Explosión de vapor	Alto	No	100-500	8-38

Como se observa en Tabla 6, las propiedades mecánicas varían con el proceso de extracción. En la presente Tesis, se descarta el uso de la explosión de vapor debido al alto coste energético y bajas propiedades mecánicas. A su vez, en el caso de la fibra de bambú, se descarta el uso de métodos químicos puesto que tiene un elevado impacto medioambiental. Por lo tanto,

el proceso seleccionado es el mecánico, puesto que permite extraer listones con un impacto medioambiental y coste energético mínimo.

- **Materiales Compuestos**

En el campo de materiales compuestos, los productos comerciales e investigaciones desarrolladas utilizan la fibra en formato corta o listones de distintos espesores. Las resinas utilizadas son el epoxi, poliéster, fenólica (madera), colas blancas. A nivel industrial, los procesos de fabricación utilizados son la inyección de resina en un molde cerrado y prensa de platos calientes, dando como resultado un producto de bajo coste y bajas propiedades mecánicas. A nivel investigación, las máximas propiedades de resistencia a tracción y módulo de Young, desarrolladas en un estudio robusto, (205 MPa, 16 GPa), se atribuyen a Verma et al (2014) [9]. La resina utilizada fue el epoxi y para la extracción de listones, se consideró solo las zonas internodales de la planta, obviando la existencia de las zonas nodales donde las propiedades caen considerablemente. La aplicación de dicho material, vería limitado su uso a estructuras de longitud máxima 300 mm, que es el valor medio de la zona internodal.

En la actualidad, se carece de un material estructural de fibra de bambú desarrollado a nivel industrial. Proyectos como el Cordis (JTI-CS-2013-2-ECO-01-074 – “Application of bio materials based on bamboo fibers to cabin interior composite sandwich panels”) [38], asignado a la compañía Europea Cobratex [39] y finalizado en el año 2105, han publicado las enormes ventajas que supondría el uso del bambú en las pieles de estructuras del tipo sándwich, para aplicaciones de interiores de avión. A pesar de lo interesante que resultaría el concepto, limitada información acerca de los procesos y propiedades mecánicas se encuentra disponible, salvo bocetos de las estructuras.

Con respecto al concepto de materiales compuestos completamente biodegradables, Shih et al. [40] fabricó un material compuesto de fibra procedentes de palillos desechables reciclados de bambú y resina termoplástica ácido poliláctico PLA. A pesar del uso de un agente

acoplante para mejorar la adherencia en la interfase, la resistencia a tracción (115 MPa) fue baja, por lo que el material no podría ser considerado una alternativa viable para aplicaciones del tipo estructural.

En el mercado se encuentra una gran cantidad de productos de deporte, elementos decorativos, suelos, muebles, todos ellos aplicaciones de baja sollicitación estructural.

Figura 7 Estructuras fabricadas con la fibra de bambú [23] [41]

Los diseños y soluciones propuestas a nivel industrial (láminas de espesor fino (≈ 1 mm), láminas de espesor grueso (≥ 2 mm), suelos o tarimas) Tabla 7, tienen bajas propiedades mecánicas. Ello es debido, a que el espesor y zona considerada para la extracción de la fibra es la caña entera, en lugar de solo utilizar la sección externa con mayores propiedades mecánicas.

Tabla 7 Materiales compuestos de fibra de bambú a nivel industrial

Material	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Resistencia Flexión (MPa)	Referencia
Lamina fina	68.5	7.8	50.8	Bamboocomposites [8]
Lamina gruesa	129	10.9	-	
Tarima	35	-	-	
Fibra corta	37.5	3	-	Bambooindustry [42]
Lumber/Resorcinol	86	12.1	-	
Bamboo /PLA	29-80.6	0.98-5.9	104-149.3	
Bamboo/Polyester	126	2.5	128	[44][45][46][47]
Bamboo/Epoxy	87-205	3-16	107-140	[48]
				[9][49][50][51]

1.2.2.2 Lino

El lino es una planta perteneciente a la familia de las lináceas (*Linum usitatissimum*), bajo la denominación existen cerca de 80 variedades. La longitud de la planta es alrededor de 1 m, con un tiempo de cultivo de 100 días. Se cultiva en zonas templadas, en terrenos arcillosos

y húmedos cercanos al mar. Europa se caracteriza por tener el 85% del cultivo mundial de lino con un área de cultivo de 120000 hectáreas, siendo Francia, Bélgica y Países Bajos los países con mayor producción [11].

- **Morfología**

Las fibras de lino se encuentran embebidas en la matriz de lignina en los tallos. La planta está compuesta principalmente de celulosa de alta cristalinidad, que le transfiere alta resistencia y rigidez. La estructura consta de múltiples escalas, desde el tallo hasta la fibra elemental Figura 8. A nivel macroscópico, se compone de un vástago, corteza, floema, xilema y un vacío central. El floema contiene unos 30 haces de fibras. En el nivel mesoscópico, la sección transversal de un haz contiene entre 10 y 40 fibras que están unidas entre sí principalmente por pectinas [52]. En la escala microscópica, una fibra se compone de capas concéntricas que difieren en términos de espesor, composición química y estructura. En el lado externo, la delgada pared celular primaria recubre la pared celular secundaria más gruesa que es responsable de la resistencia de la fibra y que embebe al lumen. Cada capa está compuesta de microfibrillas de celulosa formando un ángulo microfibrilar con la dirección de la fibra; siendo mínimo en la pared celular secundaria. A escala nanométrica, se encuentra el refuerzo de la planta, la microfibrilla, la cual está constituida por cadenas de celulosa (zonas cristalinas) orientadas e incrustadas en una matriz amorfa formada principalmente de pectinas y hemicelulosa [52] [53]. Estas microfibrillas representan aproximadamente el 70% del peso de una fibra de lino.

Figura 8 Estructura multiescala de la fibra de lino [53]

Los principales constituyentes de la fibra de lino, son la hemicelulosa, cera, lignina y pectina, cuyo contenido determina las propiedades mecánicas. La variación de las proporciones de los constituyentes se debe a la influencia directa con la especie, edad, variables del cultivo, proceso de extracción y técnica de medición [53].

Tabla 8 Composición química de la fibra de lino [52]

Celulosa [%]	Hemicelulosa [%]	Lignina [%]	Pectina [%]	Ceras [%]	Humedad [%]
64.1	16.7	2	1.8	1.5	10
67	11	2	-	-	-
73.8	13.7	2.9	-	-	1.9
65	-	2.5	-	-	-
62-72	18.6-20.6	2-5	2.3	1.5-1.7	8-12
71-75	18.6-20.6	2.2	2.2	1.7	10

• Métodos de Extracción

Los métodos tradicionales para separar la fibra de la corteza son la inmersión de la planta en agua (“Water Retting”) o el método del rocío en condiciones de ambiente (“Dew Retting”). En ambos se requiere un tiempo de (14-28 días) para degradar los componentes de pectina, hemicelulosa y lignina. Estos procesos se conocen como enriado de fermentación microbiológica (maceración), permiten la extracción y separación de los haces fibrosos corticales (fibras liberianas) de la porción leñosa (corazón) del tallo de la fibra de lino, cáñamo,

yute, sisal, kenaf. A su vez, existen otros métodos alternativos como el químico y enzimáticos [54].

- “Dew Retting”, los tallos de lino se cortan y se dejan en el campo para que se pudran. El material de pectina se elimina mediante la acción combinada de bacterias, sol y aire. El método proporciona una fibra de baja calidad.
- “Water Retting”, el tallo del lino se sumerge en agua y se produce un ataque microbacteriano. El tratamiento produce una fibra de mejor calidad, pero el coste medioambiental es alto porque se produce una contaminación por bacterias anaeróbicas y un alto desperdicio de agua.
- El enriado enzimático se produce por las enzimas pécticas producidas por bacterias. Durante el proceso, las bacterias se multiplican y producen pectinasas extracelulares, que extraen la fibra de la corteza disolviendo la pectina. El proceso es más rápido y más limpio. Sin embargo, las reacciones enzimáticas causan una degradación parcial de los componentes que conducen a una menor resistencia de la fibra.
- Tratamiento químico, utiliza habitualmente hidróxido de sodio, benzoato de sodio o peróxido de hidrógeno, en unas condiciones óptimas de concentración, temperatura y tiempo de inmersión. Es un proceso altamente eficiente y produce una fibra de alta calidad.

Tabla 9 Tratamientos de extracción de la fibra de lino[54].

Método	Coste energético	Impacto medioambiental	Propiedades mecánicas
Dew Retting	Bajo	Si	Bajas
Water Retting	Medio	Si	Altas
Enzimático	Alto	No	Muy bajas
Químico	Muy Alto	Si	Medias-Altas Óptimo (NaOH %)

Después de la extracción, las fibras se secan al aire libre o en estufa, se clasifican y realiza el proceso de hilatura. En la actualidad, diversas compañías como Safilin, han implementado un control de calidad al proceso (materia prima, número de fibras por haces, retorcimiento del haz, diámetro, defectos, densidad de masa lineal tex), con el fin de obtener una bobina de fibra natural del tipo técnico, para aplicaciones del tipo estructural.

Figura 9 Proceso de extracción de la fibra de lino, a) “Water Retting” [55], b) “Dew Retting” [56] y c) Hilatura compañía Safilin [5]

- **Propiedades mecánicas**

Al igual que el anterior caso, las propiedades mecánicas están influenciadas por diversos factores como la especie, condiciones de cultivo, posición de la fibra en el tallo, diámetro y longitud de la fibra, humedad relativa ambiental y longitud considerada para el ensayo. Por lo general, las propiedades de tracción no son uniformes a lo largo de la longitud de la planta, Charlet K. et al (2007) [53] [57], realizó un análisis bioquímico y una caracterización morfológica de la fibra elemental a lo largo del tallo y concluyó que las fibras de la zona inferior del tallo, presentan propiedades mecánicas más bajas, mientras que las fibras extraídas de la zona media exhiben las mejores propiedades. En dicha zona, el contenido en celulosa es mayor, lo que promueve una mejor transferencia de carga entre las microfibras y mayor resistencia de tracción.

Figura 10 Zonas de la fibra de lino [53]

Además, determinó que la disminución de las propiedades de tracción está relacionada con los defectos superficiales que contiene la fibra (banda de compresión - “Kink Band”).

Figura 11 Defecto superficial de la fibra de lino (“Kink band”) [53]

Otro de los parámetros a considerar, es la influencia de los métodos de extracción [53]. La selección de un tratamiento adecuado o un secado previo para eliminar la humedad, promueven una mayor resistencia a la tracción con bajos coeficientes de variación.

Tabla 10 Propiedades de la fibra de lino en función del diámetro [58][59][60]

Diámetro (μm)	Densidad [g/cm³]	Resistencia Tracción [MPa]	Módulo Young [GPa]
12-600	1.4-1.5	343-2000	27.6-103
10-60	1.52	840	100
10-60	1.52	1500	50
15	1.53	1381	71

Se considera que, ciertos valores publicados en la literatura (2000 MPa, 103 GPa), no son correctos al menos a escala macro. Conseguir dichos valores en un hilo de lino para fabricar una cinta unidireccional, supondría la sustitución total de la fibra de vidrio. Sin embargo, ninguna compañía o investigación ha podido superar valores en un material compuesto por encima de los 400 MPa en resistencia a tracción o 40 GPa en módulo de Young.

- **Materiales Compuestos**

En Europa durante la última década se ha impulsado de manera notable el uso del lino como alternativa a la fibra de vidrio. Se ha realizado una gran inversión en diversos proyectos de investigación, con el fin de desarrollar productos de alta calidad tanto a nivel de fibra como de material compuesto. Compañías europeas como Club Master of Linen [61], Safilin [5], Familin [62], Procotex [63], Lineo [64], Flaxcomposites [7] han desarrollado una fibra técnica continua, a través del control de la materia prima, proceso de extracción y procesos de fabricación. Sin embargo, soluciones completamente biodegradables con buenas propiedades no han sido desarrolladas o al menos no han tenido el éxito que cabría de esperar. Las propiedades mecánicas obtenidas de resistencia a tracción y módulo de Young obtenidas, se encuentran muy por debajo de lo esperado (110 MPa y 14 GPa). En la actualidad, se ha optado por el uso de resinas del tipo epoxi, con resultados ciertamente positivos en cuanto se refiere a

propiedades mecánicas (383 MPa y 32 GPa). Sin embargo, desde un punto de vista medioambiental completamente negativos, puesto que no resuelve la dependencia con los recursos no renovable y reciclables.

Como ejemplo de aplicaciones prototipo, el coche Lotus Eco Elise, presentado en el 2008, fabricado con fibras cortas de cáñamo, lino y sisal, con una reducción de 32 kg respecto al concepto base [65]. La compañía Suiza (Bcomp) en 2017, ha desarrollado el capo de un coche deportivo con fibra natural de lino tejida, con el fin de reducir el peso un 40% [66]. El coche demostrador LINA de EconCore's technology en 2017, ha utilizado el concepto de estructura sándwich fabricada con lino unidireccional continuo y matriz PLA [67] para fabricar el cuerpo del vehículo. Cabe señalar, que salvo en la última aplicación, las compañías han optado por métodos de fabricación con fibra corta o fibra en forma de tejido, con propiedades inferiores a las del material considerado como referencia vidrio unidireccional/ epoxi.

Figura 12 Vehículo fabricado con materiales compuestos de fibra natural, Lotus Eco Elise (a) [65], Bcomp (b) [66], LINA (c) [67].

1.2.2.3 Otras fibras (*Esparto, Sisal, Yute, Cáñamo, Kenaf, Ramio*)

- **Esparto**

Es una planta del grupo de las gramíneas, cultivada en zonas secas de África y España. La longitud de la planta puede alcanzar los 1.5 m. La estructura de la planta es similar al lino, siendo sus principales componentes, celulosa (45.4%), hemicelulosa (38.5%), lignina (14.9%), pectina y ceras (2%). El ángulo microfibrilar es bajo, por lo que se considera que tiene buenas propiedades mecánicas.

Figura 13 Estructura de la fibra de esparto [16]

Las fibras de esparto se extraen a través del proceso de inmersión en NaOH. El proceso consta de varias etapas, cloración, sodación, oxidación con hipoclorito [NaClO], lavado y secado. Al igual que en el lino, el proceso de extracción afecta la calidad de las fibras, existiendo un valor óptimo en las condiciones del tratamiento. A pesar de la similitud de la fibra de lino, pocas investigaciones se han desarrollado en el campo de los materiales compuestos, siendo los productos artesanales los de mayor uso en el mercado. El interés en la fibra, radica en la disponibilidad con suministradores locales.

- **Sisal**

La fibra de sisal se obtiene del *Agave sisalana*, nativo de México. Se produce durante todo el año en ambientes cálidos, incluidas zonas secas, no utilizables para otros cultivos. La edad de maduración mínima es de 2 años [68]. La planta alcanza el 1.0 m de longitud y la extracción artesanal se realiza a través de un proceso mecánico de descortezado y enriado. Los

mayores productores son México, Angola, Brasil, China, Cuba, Haití, Indonesia, Kenia, Madagascar, Mozambique, Sudáfrica. Tanzania y Tailandia [11].

A nivel industrial, solo se puede encontrar productos para uso no estructural como cordeles, sogas, cuerdas e hilos, se carece de una fibra técnica continua. En el campo de los materiales compuestos, su uso se limita a la fabricación de paneles del tipo laboratorio con fibra continúa elaborada de forma artesanal, estructuras del sector decorativo (dianas) e interior de automóvil fabricado con métodos de inyección de resina y refuerzo de fibra corta.

Figura 14 Fibra de sisal y sus aplicaciones

- **Yute**

El yute conocido como la fibra dorada, se cultiva en áreas de tierras bajas tropicales, con una humedad del (60- 90%). Los mayores productores son India y Bangladesh. Se trata de una de las fibras naturales más largas y usadas para diversas aplicaciones textiles, la edad de maduración mínima es 100 días, alcanza los 4.0 metros y la extracción artesanal se realiza a través del proceso de enriado [69]. Al igual que el sisal, se puede encontrar diversos productos artesanales, cordelería, productos de embalaje, materiales de construcción, materiales de combustión, tableros de partículas.

Actualmente, se carece de una fibra técnica continua con calidad suficiente para ser utilizada en el campo de los materiales compuestos. Sin embargo, proyectos como “JuteLab” tiene como objetivo desarrollar materiales compuestos basados en fibra de yute como sustituto de la fibra de vidrio [70].

Figura 15 Fibra de yute y sus aplicaciones [70]

- **Cáñamo**

El cáñamo pertenece a la familia de las cannabáceas y se cultiva principalmente en Asia Central. La cosecha y extracción de la fibra es idéntica a la fibra de lino, por lo que se cultiva también en Europa [61]. Al igual que el yute, alcanza los 4.0 m y se encuentra una gran cantidad de productos solo del tipo artesanal. En Europa, proyectos como el “Club Master of Hemp” [61], promocionan la fibra para su uso en aplicaciones estructurales, llegando a duplicar la producción anual entre 2011 y 2016 para tales fines [71].

En la actualidad, en el campo de los materiales compuestos de fibra corta, se ha fabricado parte de la estructura interna de la puerta del vehículo eléctrico de BMW i3, con una mezcla de fibra de kenaf y cáñamo, reduciendo un 10% el peso de la estructura.

Figura 16 Estructura de la puerta interior del BMW i3 fabricada con fibra corta de cáñamo [72].

- **Kenaf**

Kenaf es una planta herbácea perteneciente a la familia de las malváceas. Se puede cultivar bajo un amplio rango de condiciones climáticas, por lo que existe alrededor de 300 especies, cultivadas principalmente en el sudeste de Asia, Estados Unidos, Sudáfrica y el sureste de Europa. Sus características son similares al yute y lino.

- **Ramio**

Es una planta florífera de la familia de la urticácea nativa de Asia Oriental. La longitud de la planta alcanza los 3 metros y su producción anual es de 0.3 millones de toneladas, cultivadas en China. Su proceso de extracción tiene mayor coste energético comparado con los desarrollado para otras fibras [73]. Se utiliza al igual que en las anteriores fibras en productos artesanales, careciendo de una fibra técnica de uso para aplicaciones estructurales.

- **Algodón**

La fibra pertenece al género *Gossypium*, siendo la especie más cultivada originaria de México. Es una de las fibras más utilizadas y cultivadas, con una producción anual de 25

millones de toneladas. Se trata de una fibra casi celulosa pura con alto ángulo microfibrilar, por lo que sus propiedades mecánicas son bajas, es necesario un proceso de hilatura de la fibra de largo (10 -65) mm y diámetro de (1-22) μm . Uno de los mayores inconvenientes es el elevado grado de absorción de humedad. Los productos comerciales son del tipo textil, careciéndose de una aplicación como material compuesto [74].

- **Seda**

Se trata de una fibra animal, producida por el gusano de seda (*Bombyx mori*). El mayor productor es China, Brasil e India, con una producción anual de 150000 t. La longitud de la fibra alcanza los 1500 mm y diámetro (10-13) μm . Uno de los mayores inconvenientes es el elevado coste, siendo 20 veces superior al del algodón. Los productos comerciales son del tipo textil y elementos quirúrgicos, careciéndose de una aplicación como material compuesto [75].

1.2.3 Propiedades mecánicas de las fibras naturales

Las fibras naturales han adquirido el interés de la industria e investigación, debido a sus buenas prestaciones en términos de propiedades mecánicas específicas, disponibilidad inmediata en el mercado, renovables, reciclables, CO₂ neutrales, no son tóxicas bajo inhalación, directamente extraídas de la naturaleza sin necesidad de un proceso sintético, no son abrasivos con las herramientas de mecanizado, baja energía consumida y bajo coste [76][77][78]. Las fibras naturales procesadas como material compuesto con resinas termoestables o termoplásticas pueden ser una alternativa más respetable al material compuesto de fibra de vidrio, materiales reforzados con madera y aleaciones de aluminio. La Tabla 11, muestra las propiedades de las fibras naturales más comunes utilizadas como refuerzo en un material compuesto.

Tabla 11 Propiedades mecánicas de las fibras naturales. Valores obtenidos de una fibra elemental y/o haces de fibras.

Fibra	Densidad (g/cm³)	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Elongación a rotura (%)	Referencia
Bambú	0.6-1.10	140-1000	12-89	-	[4][32][33] [34][79][80][81]
Lino	1.30-1.58	343-2000	8-160	1.2-1.6	[58][59][60]
Sisal	1.00-1.50	80-855	9-38	2.0-3.0	[59][82] [83]
Cáñamo	1.18-1.60	310-1100	3-90	1.6	[84]
Yute	1.43-1.52	187-800	3-64	1.9	[85]
Kenaf	1.20-1.40	180-1191	14-128	1.6	[86]
Ramio	1.50	500	44	2.0	[13]
Esparto	0.89	565	22	5.8	[16]
Algodón	1.51	400	6.0	3.0-10.0	[87]
Seda	1.33-1.6	500-740	5-17	4-20	[88]

Como se puede observar, las propiedades mecánicas presentan un amplio rango de valores y en determinados estudios valores del coeficiente de variación (C.O.V = desviación estándar/ media) del 60 % [53] [79] [89] [90]. Los motivos se deben principalmente a lo siguiente:

1. La gran cantidad de especies que existen inclusive para una misma fibra natural. Como ejemplo, existe alrededor de 1250 especies o tipos de bambú, y todas se encuentran referenciadas con el mismo nombre “bambú”[22].
2. La distribución de defectos y discontinuidades de la fibra, debidos a la naturaleza de la misma. Los valores muy por debajo de lo esperado se deben a defectos iniciales del haz que provoca el fallo prematuro.
3. La dependencia de las propiedades con el diámetro de la fibra considerada para el ensayo. Resulta complejo determinar la sección real de rotura en un ensayo, por lo que generalmente se utiliza valores medios de secciones del tipo circular, geometría no real.
 - Wang et al. (2015) [79], determinó la variación estadística de las resistencia a tracción de la fibra de bambú, en función del aumento del diámetro del haz de fibras. Como resultado obtuvo una variación de 568 MPa a 483 MPa cuando el diámetro del haz aumenta de 196.6 a 584.3 μm . El autor propone utilizar una distribución de Weibull para predecir la resistencia a tracción en fibras frágiles como las naturales.
 - Placet et al (2012) [89], determinó la dependencia entre el diámetro de la fibra, módulo de Young y resistencia a tracción en las fibras de cáñamo. Como ejemplo,

determino que para diámetros de haces (17.1 ± 4.5) μm , el valor de la resistencia a tracción se encontraba en (368 ± 275) MPa y el valor del módulo de Young (17.6 ± 14.1) GPa. En el caso de tener haces de fibras con mayor diámetro (27.6 ± 7.5) μm , el valor de la resistencia incremento (636 ± 253) MPa y el módulo (24.7 ± 11.4) GPa. El autor publica un amplio rango de valores (8.7-47.6) GPa para el módulo de Young aparente y (230-3100) MPa para la resistencia a tracción en función del diámetro.

Se observa lo complejo que resulta el comparar distintos valores o estudios, debido a la influencia del diámetro y dentro del propio rango de diámetro, las grandes desviaciones estándar medidas para el grupo de ensayos, llegando a tener C.O.V superiores al 80%.

4. Las propiedades mecánicas medias dependen del tamaño o longitud de fibra considerada para realizar el ensayo. Los valores de las propiedades mecánicas son mayores a nivel microescala que a nivel macroescala.
 - Wang et al. (2015) [79] midió la resistencia a tracción de una fibra elemental (microescala) resultando como valor 1200 MPa; cuando consideró la medida de una haz de fibras a nivel macroscópico, el valor de la resistencia a tracción disminuyó hasta los 800 MPa.
5. Las propiedades mecánicas de la fibra se relacionan directamente con la especie, condiciones de cultivo, condiciones de recogida y sección considerada para la extracción de los haces de fibras o fibra elemental.
 - Verma et al (2014) [9] reportó valores para la resistencia a tracción de la zona interior de la caña de bambú Moso de 97.9 MPa y para la sección externa de 237.9 MPa.
 - Lefeuvre et al. (2013) [90] realizó un estudio con diferentes tipos de linos, acotando las condiciones de cultivo, y determinó la existencia de no solo distintos valores de propiedades mecánicas sino de distintos comportamientos en la curva tensión deformación en un ensayo de tracción a rotura.
 - Charlet et al (2007) [53], determinó la variación de las propiedades de la fibra de lino en función de la sección de la planta considerada para extraerla. El autor determinó que la zona con mejores propiedades es la intermedia, debido a la composición química de las paredes de las celdas que componen la fibra. La variación de la resistencia a rotura entre la zona inferior de la planta y la zona óptima

intermedia supone un 52 %. Cabe señalar, la gran desviación estándar que presentan los resultados, llegando a tener un C.O.V. de 57 % en la zona considerada como óptima.

6. Las diferentes metodologías de extracción de la fibra pueden promover puntos adicionales de fallo prematuro, en el caso de no considerar las condiciones óptimas.
 - Phong et al. (2012) [37], analizó la influencia de los distintos tratamientos presentes en la industria para extraer la fibra de bambú. Se consideró el tratamiento mecánico de corte, aplastamiento y enriado; el tratamiento químico con NaOH y el tratamiento de explosión de vapor. La conclusión fue que las propiedades pueden variar en torno a un 35% en el caso de la resistencia a tracción y un 49% en el caso del módulo de Young, siendo el tratamiento mecánico el óptimo. Una vez más se debe señalar, que el C.O.V de las propiedades es en torno al 60%.
 - Aslan et al. (2010) [60], determinó la influencia de los distintos pasos de extracción mecánica en las propiedades de la fibra de lino, revelando que a cada paso del proceso, los defectos crecían en número y área.
7. La falta de una normativa que estandarice el ensayo en fibras naturales, fijando no solo las condiciones de ensayo, sino también las características indirectas que influyen en las propiedades (cultivo, edad de maduración, zona de extracción). Cabe señalar, la existencia de una normativa ASTM C-1557-03 para realizar el ensayo en el caso de fibras de vidrio, carbono, la cuál podría ser tomada como referencia. Sin embargo, los resultados propuestos en diversos estudios no se ajustan a ninguna norma, se carece de cierta información como número de especímenes, método para medir la sección de la fibra, condiciones de agarre, parámetros de máquina, velocidad de ensayo, criterios de validez de un resultado y demás parámetros que influyen en la medida de las propiedades.

Se debe analizar minuciosamente los valores presentados en la bibliografía debido a que ciertos valores como el módulo de 160 GPa de la fibra de lino, no son reales. En caso de serlo estaríamos en valores comparativos con la fibra de kevlar. En el estudio bibliográfico se ha intentado encontrar el artículo del cual se obtiene ese valor; sin embargo, no se obtiene un autor en específico, lo que se produce es un bucle de referencias cruzadas sin un autor inicial.

A pesar de ello, en la mayoría de artículos, documentos, libros, conferencias, congresos, ferias se da por válido y se muestra como un valor alcanzable, en una fibra continua.

Todas estas consideraciones complican una adecuada comparación y selección entre las distintas fibras naturales entre los diversos estudios, por lo que es necesario realizar campañas de ensayos de caracterización de la fibra y material compuesto.

1.2.4 Matrices Orgánicas

El propósito de la matriz es aglutinar el refuerzo (fibra) en la orientación adecuada y transferir carga hacia y entre las fibras de forma uniforme, proporcionar la resistencia a la propagación de grietas y de daños inducidos de forma externa, proporcionar la resistencia a cortadura interlaminar. La matriz también protege las fibras de las condiciones atmosféricas, temperatura, humedad, corrosión química u oxidación, rayos UVA. La matriz generalmente determina las limitaciones generales de temperatura de servicio y define la envolvente de aplicación. Un aspecto fundamental es la compatibilidad química que debe existir entre la fibra y la matriz, compatibilidad con el proceso de fabricación, a fin de obtener un material compuesto con altas prestaciones mecánicas.

Las matrices orgánicas utilizadas se dividen ampliamente en las categorías de termoestable y termoplástico. En general, en comparación con los termoplásticos, las matrices termoestables ofrecen menor viscosidad, menores temperaturas y presión durante la fabricación, técnicas de preimpregnado o forma húmeda y menor coste. Por otro lado, las matrices termoplásticas ofrecen vida útil indefinida, ciclos de procesamiento más rápidos y, en general, no requiere almacenamiento a bajas temperaturas.

1.2.5 Polímeros Termoestables no biodegradables

Los polímeros termoestables utilizados en la industria aeronáutica, naval, automovilística, cosmética, son polímeros infusibles e insolubles. La estructura es tipo reticular a base de uniones covalentes, con entrelazamiento transversal de cadenas, producido por calor

o combinación de calor y presión durante la reacción de polimerización. Dicha reacción es irreversible, por lo que el polímero no puede ser reciclado, ni reprocesado. Las propiedades mecánicas son dependientes del proceso de curado, siendo la resina epoxi la de mayor uso.

Al tratarse de polímeros sintéticos basados en recurso derivados del petróleo, no son considerados como una alternativa respetable con el medioambiente. Sin embargo, son ampliamente utilizados, debido a su naturaleza reactiva, buena compatibilidad e impregnación con los refuerzos convencionales del tipo vidrio, carbono, aramida, pegajosidad y maleabilidad de los materiales compuestos que permite fabricar formas complejas, amplia base de datos, conocimientos robustos de su comportamiento debido a la gran investigación desarrollada, facilidad de procesado a través de diversos procesos de fabricación (húmedo, preimpregnado, infusión, inyección, moldeo por compresión), facilidad para ser utilizada en procesos automatizados Automatic Tape Lay Up, Fiber Placement, Pultrusión, Filament Winding), variedad de formatos y disponibilidad comercial. En el sector industrial, en función de la aplicación se utiliza generalmente la resina epoxi, poliéster, fenólica y bismaleimida.

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, debido al amplio abanico de formatos y conocimientos de su comportamiento, se ha optado por el uso de resinas termoestables como el epoxi, poliéster y fenólica. [32]. A continuación, se realiza un estudio de las principales resinas compatibles con las fibras naturales en base a la temperatura de curado. Se considera que resinas como la bismaleimida no pueden ser utilizadas con la fibra natural, debido a que su temperatura de curado ($>200^{\circ}\text{C}$) es incompatible con la temperatura de degradación de la fibra natural.

1.2.5.1 Resina Epoxi

Polímero ampliamente utilizado en el sector de los materiales compuestos. Se caracteriza por tener excelentes propiedades mecánicas y químicas, buena temperatura de servicio alrededor de 120°C , resistencia a ataques químicos, buena adhesión con distintos tipos

de fibras, estabilidad dimensional, baja contracción, baja viscosidad, sistemas de curado a temperatura ambiente y máximas de 180° C [91]. El amplio rango de viscosidades y ciclos de curado, permite utilizarlo en diversos procesos como laminado manual por vía húmeda, infusión, inyección, preimpregnado, adhesivo, pintura y recubrimiento protector. El polímero ha sido modificado, con el fin de mejorar propiedades relacionadas con la tolerancia al daño.

Cabe señalar que, una de las ventajas más importantes, es la gran cantidad de información de bases de datos disponible. A pesar, del enorme avance desarrollado con este polímero, es fundamental delimitar la aplicación, puesto que agentes como la humedad, luz ultravioleta, temperatura, fluido hidráulico, combustible y agentes de limpieza, tienen un efecto negativo.

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, existen diversas investigaciones con relativamente buenas propiedades mecánicas, debido principalmente a la compatibilidad entre la fibra natural y polímero [92][93][94]. Sin embargo, carece de carácter renovable y reciclable. Respecto a ello, cabe señalar, la existencia de resinas denominadas (“Green epoxi”), las cuales se caracterizan, en teoría según sus desarrolladores, por ser más respetables con el medioambiente, puesto que parte de los materiales proviene de recursos vegetales. Sin embargo, poca o nula información se encuentra disponible en el mercado y la mayoría de productos tienen un elevado coste (55\$/l) [95][96].

1.2.5.2 Poliéster

Las resinas poliéster son una disolución de polímero poliéster insaturado en monómero estireno, en proporción aproximada 40% en peso, lo que da lugar a un líquido viscoso a temperatura ambiente. La reacción de entrecruzamiento se produce mediante iniciadores vía radical, que abren los dobles enlaces del monómero estireno, y ocasionalmente del poliéster, dando lugar a una malla tridimensional infusible e insoluble.

Se caracterizan por su resistencia a agentes químicos, curando a temperatura ambiente y presión atmosférica. En la industria, se utiliza junto con la fibra de vidrio, debido a su bajo coste, facilidad de manejo, buenas propiedades mecánicas y eléctricas, buenas propiedades de resistencia química (especialmente a los ácidos), estabilidad dimensional, transparencia frente a aplicaciones radar, buen compromiso entre resistencia y resistencia al impacto para uso en radomos.

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, se ha utilizado ampliamente debido a su bajo coste, disponibilidad, compatibilidad con el refuerzo, compatibilidad con procesos de curado a temperatura ambiente. El mayor uso, se ha realizado para fabricar estructuras de forma compleja con fibras del tipo cortas, dispersas de forma aleatoria, con propiedades mecánicas bajas [27][98] [99].

1.2.5.3 Resina fenólica

Se obtiene como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. La principal ventaja es su excelente resistencia a elevadas temperaturas, especialmente bajo condiciones de oxidación. Bajo condiciones de exposición frente a fuego, los fenoles carbonizan con facilidad, produciendo una capa superficial de carbono poroso que protege al material compuesto. Se utiliza en aplicaciones que tengan requerimientos de retraso frente a fuego y no generación de humos tóxicos. Como desventajas, se incluye la dificultad en los procesos de fabricación con una necesidad de aplicar altas presiones durante la polimerización para evitar porosidad, bajas propiedades mecánicas y alto coste.

En el campo de materiales compuestos de fibras naturales, limitadas aplicaciones han sido desarrolladas con esta resina [39]. A pesar de la existencia de resinas fenólicas para madera certificados para el interior de las aeronaves.

1.2.6 Polímeros Termoplásticos no biodegradables

Las matrices termoplásticas, han sido utilizadas en la industria aeronáutica en los interiores de aeronaves y partes no estructurales fabricadas en serie. Debido, a sus elevadas temperaturas de servicio (hasta 280° C), excelentes capacidades de deformación, alta resistencia a la humedad, vida útil de almacenamiento ilimitada, cortos ciclos de procesamiento, procesos de soldabilidad, excelentes propiedades frente a fuego, humo y toxicidad.

El interés principal del uso de termoplásticos con respecto a los termoestables es la gran tenacidad a la fractura interlaminar, menor ciclo de fabricación, no se produce un curado químico sino una fusión del polímero, que permite el reprocesamiento o reconsolidación de una pieza defectuosa después de la fabricación. El mayor representante en la industria aeronáutica es el Polietereftercetona (PEEK), material con altas prestaciones mecánicas, pero elevado coste y temperatura de fusión cercana a los 500° C.

En las industrias de materiales plástico para envases, los polímeros Polietileno (PE), Poli cloruro de vinilo (PVC), Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS) cubren casi el 70% del consumo total [100].

- Polietileno, caracterizado por su tenacidad a temperatura ambiente, resistencia a corrosión, flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Polímero parcialmente cristalino con temperatura de fusión de 140° C.
- Policloruro de vinilo, caracterizado por su alta resistencia química y facilidad para mezclarse con numerosos aditivos. Gran variedad de propiedades físicas y químicas en función de los aditivos. La temperatura de reblandecimiento es alrededor de 110° C.
- Polipropileno, caracterizado por su bajo precio, baja densidad, buena estabilidad dimensional. Polímero parcialmente cristalino, su temperatura de fusión es 160° C.
- Poliestireno, caracterizado por su facilidad de procesado, bajo coste, pero de gran fragilidad.

Diversos artículos han sido publicados, en el campo de los materiales compuestos de fibras naturales en formato fibra corta y matriz termoplástica de PVC [101], PE [102], PP [103],

PS[104]. Desde el punto de vista estructural, partir de una fibra corta aleatoriamente orientada, solo permite abaratar costes y mejorar la tenacidad de ciertas matrices. Las propiedades mecánicas del material compuesto no son admisibles en módulo o resistencia, ni bajo consideraciones medioambientales al no ser biodegradables. Además, se caracterizan por tener la misma desventaja atribuida a los polímeros biodegradables, la baja adherencia fibra matriz. Por estos motivos, se descarta su uso en la presente Tesis.

1.2.7 Polímeros Biodegradables

Actualmente varios polímeros biodegradables y basados en recursos renovables han aparecido a nivel comercial, debido a la concienciación medioambiental y limitación de los recursos no renovables basados en derivados del petróleo.

Figura 17 Polímeros biodegradables y polímeros basados en recurso renovables. [32].

Como se observa en la Figura 17, existe una diferencia entre polímero biodegradable y polímero basado en recursos renovables. Los polímeros biodegradables son definidos como los materiales cuyas propiedades físicas o mecánicas se deterioran o degradan completamente cuando se exponen a un microorganismo, dióxido de carbono (proceso aeróbico), metano (proceso anaeróbico) o agua (proceso aeróbico y anaeróbico). Sin embargo, no todos ellos son basados en recursos renovables. La velocidad de biodegradación, depende de las condiciones ambientales (número y tipo microorganismos, temperatura, humedad) de cada polímero, con

un tiempo entre 6-12 semanas, produciendo biomasa, agua y dióxido de carbono. En el caso de los polímeros biodegradables, existen cuatro formas de producirlos:

1. Extraídos de biomasa como el almidón, polisacáridos, celulosa, proteínas, lípidos, gluten.
2. Síntesis química de monómeros derivados de la biomasa.
3. Fermentación natural o bacterias, tales como el poli-(hidroxialcanoato) (PHA) y poli-(hidroxibutirato) (PHB).
4. Síntesis química, a partir de recurso fósiles como la poli-(ϵ -caprolactona) (PCL).

En el campo de los polímeros biodegradables, debido a la posibilidad de hidrolizar el enlace éster, se han desarrollado comercialmente varios poliésteres biodegradables como el poli(hidroxialcanoatos) (PHA), poli(hidroxihexanoato) (PHH), poli(hidroxibutirato), (PHB), poli(hidroxivalerato) (PHV), ácido poliláctico (PLA), policaprolactona (PCL), polibutileno de succinato (PBS), adipato de polibutileno succinato (PBSA), co-poliésteres alifáticos-aromáticos (AAC), poli(etilentereftalato) (PET), polibutileno adipatotereftalato (PBAT) y, polimetileno adipatotereftalato (PTMAT) [105]. Actualmente, se utilizan principalmente en el envasado de alimentos y aplicaciones biomédicas, procesados por moldeo por inyección, extrusión, soplado y termoconformado. Los polímeros de mayor uso en aplicaciones de envases son los basados en almidón, el PE de procedencia biológica, el PLA y PHAs.

1.2.7.1 Almidón

El almidón es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos (amilosa y amilopectina). Puede encontrarse en varios recursos renovables como el arroz, patata, maíz y presenta ventajas como el precio y variedad de procesados (extrusión, inyección para moldeo y termo conformado). Las desventajas están relacionadas con su baja temperatura de descomposición, baja resistencia a impacto, alta absorción de agua y bajas propiedades mecánicas. El polímero suele ser modificado con la completa o parcial esterificación de grupos hidroxilos, producto comercialmente disponible (Sconacell A) [33].

1.2.7.2 Celulosa

La celulosa es un polisacárido complejo con morfología cristalina, es el constituyente predominante en las celdas de las plantas. El algodón y la madera son los materiales principales de los que se obtiene. Los principales derivados a nivel industrial son los acetatos celulósicos, ésteres celulósicos (moldeo, extrusión y films) y las fibras de celulosa regenerada. Las propiedades varían en función de la composición de la misma. El principal productor es la compañía química Eastman [33].

1.2.7.3 Polihidroxialcanoato (PHA, PHB)

Los PHA son polímeros biosintéticos producidos por la fermentación de azúcares o lípidos. En función de la longitud de la cadena lateral de sus unidades monoméricas se puede obtener PHA con diversos puntos de fusión, cristalización, flexibilidad, resistencia a la tracción, biocompatibilidad y velocidad de biodegradación (PHB, copolímeros PHB-V). En el mercado existen más de 100 monómeros diferentes. El PHB es altamente cristalino y previo a su punto de fusión tiene un nivel de descomposición elevado, resultando un material frágil. Estas propiedades pueden ser controladas con el contenido de “hydroxy valerate” en el copolímero PHB-V, resultando ser menos cristalino y más procesable. El PHB-V es un termoplástico, puede ser procesado por extrusión, inyección, coating y con técnicas de laminado vía húmeda. Actualmente, el coste es elevado, pero su interés ha crecido debido a su similitud en términos mecánicos y térmicos con el polipropileno y polietileno. Tianan Biologic Material Co. (China) es el mayor productor de PHB con una capacidad anual de 10 kt de producción [106].

1.2.7.4 Polyglycolide PGA

PGA es un polímero poliéster alifático altamente cristalino, que presenta un alto punto de fusión (225-230) °C, una solubilidad variable en disolventes orgánicos que generalmente es baja, altas propiedades mecánicas y tasa de degradación similar a la celulosa en condiciones de

CO₂ y agua (1 mes) Figura 18. Se trata de un polímero certificado biodegradable en USA, Europa y Japón.

Figura 18 Tasa de degradación del polímero PGA (Kuredux) en condiciones de agua destilada [107]

El proceso de degradación es erosivo, el agua rompe los enlaces éster en la región amorfa del polímero, después la región cristalina es susceptible al ataque hidrolítico, hasta el colapso y disolución del polímero. Las técnicas utilizadas para desarrollar estructuras basadas en PGA incluyen extrusión, inyección y moldeo por compresión, así como lixiviación de partículas y moldeo por solvente. El polímero es descartado por su elevada temperatura de fusión cercana a 230° C y su baja T_g alrededor de 40° C [108].

1.2.7.5 Ácido Poliláctico (PLA)

Es un poliéster alifático lineal termoplástico, producto de la esterificación del ácido láctico (ácido 2-hidroxipropiónico), donde los monómeros de partida son producidos por dos vías. Por fermentación de azúcares vía polimerización por condensación directa o por vía indirecta de formación de lactida de alta masa molar y apertura del anillo (Ring Opening Polymerization, ROP). El ácido láctico es una molécula quiral, que existe como dos enantiómeros, el levógiro L(+) y el dextrógiro D(-) Figura 19. El ácido láctico tiene una excelente reactividad, debido a que tiene un grupo carboxilo, un grupo hidroxilo y un carbono asimétrico. A su vez, puede sufrir conversiones químicas en óxido de propileno, propilenglicol, 2,3-pentano-diona, ésteres de lactato, alanina y ácidos acrílico, acético y pirúvico [109].

Figura 19 Estructura química de los isómeros de ácido láctico [109]

El proceso de mayor uso para la obtención del monómero es por vía ROP (Ring Opening Polymerization), patentado por Cargill Inc. en 1992, que controla la síntesis sin el uso de disolventes. Se trata de un proceso de carácter renovable, bajo coste energético, medioambiental y económico (3 \$/kg). En el proceso, primero se elimina el agua para producir un pre-polímero de bajo peso molecular (MW=1000-5000 Da), posteriormente es despolimerizado catalíticamente para formar un dímero cíclico intermedio (láctida) purificado mediante un proceso de destilación al vacío. La láctida es un oligómero del ácido láctico degradado por una reacción de trans-esterificación interna. Una vez purificada, se polimeriza en una reacción de apertura de anillo y se procesa como granza (“pellets”) de polilactida de alta masa molar (Mw~100000 Da) [109]. El producto final es transparente, de apariencia brillante, alta rigidez y procesable en varios formatos

Figura 20 Producción de PLA por polimerización por apertura de anillo [109]

Dependiendo de la relación química del monómero (L o D), varios tipos de PLA y copolímeros pueden ser obtenidos. Las propiedades finales son altamente dependientes de la relación de los monómeros.

Tabla 12 Variación de la temperatura de transición vitrina (T_g) y la temperatura de fusión con el ratio de los copolímeros L, D [110]

Relación Copolímero	T_g (°C)	T_m (°C)
100:0 (L/DL)-PLA	63	178
95:5 (L/DL)-PLA	59	164
90:10 (L/DL)-PLA	56	150
85:15 (L/DL)-PLA	56	140
80:20 (L/DL)-PLA	56	125
Kenaf	1.20-1.40	180-1191
Ramio	1.50	500
Esparto	0.89	565
Algodón	1.51	400
Seda	1.33-1.6	500-740

El PLA se presenta como una alternativa renovable, biodegradable y biocompatible a los polímeros convencionales, tales como el PE, PVC, PP, PET, al tener propiedades similares. Actualmente, se utiliza en aplicaciones como las impresoras 3D, recipientes, aplicaciones médicas. Debido a ello, se estima que la producción anual para el año 2020 será de 800 kt, producido principalmente por la compañía Cargill Down (Nature Works). Los envases

fabricados con PLA tras su uso, pueden ser degradados química o mecánicamente en sistemas de compostaje como abono o reciclado, incinerado para recuperar energía o por hidrólisis para recuperar el ácido láctico, proporcionando un ciclo natural con un impacto ambiental mínimo. El tiempo de degradación es superior a los 24 meses. La compañía (“Nature Works”) proporciona una herramienta de beneficio medioambiental para determinar la cantidad de energía ahorrada y gases de efecto invernadero emitidos en el caso de sustituir polímeros tradicionales basados en recursos fósiles como (PET, PS, PP, PVC) por PLA [111].

Pese a las grandes ventajas que supone su uso en aplicaciones respetables con el medioambiente, su baja temperatura T_g (alrededor de 60°C), limitaría la envolvente de aplicación en estructuras.

Figura 21 Ciclo de vida del PLA [112].

Finalmente, la Tabla 13 muestra las propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros basados en recursos renovables y biodegradables.

Tabla 13 Propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros biodegradables y basados en recursos renovables.

Polímero	T _g (°C)	T _m (°C)	X _T (MPa)	E ₁₁ (GPa)	Elongación rotura (%)	Referencia
Almidón	-50 -110	105-115	62-500	2.9	4	[4] [113]
Celulosa	53-180	115-165	24-76	-	5-80	[110]
PHA	-40 - 5	50-180	20-104	0.7-3.5	5-1000	[33][106]
PGA	34-40	225	220	6.5	25	[108]
PLA	56-63	125-178	28-62	3.5	6-100	[110] [114]

1.2.8 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales

A pesar, de las prometedoras propiedades mecánicas encontradas en la literatura para las fibras naturales, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales son generalmente más bajas de lo esperado. Actualmente, los productos finales o materiales se utilizan solo en aplicaciones sin sollicitación estructural (muebles, suelos, equipos de deporte, embalaje, artículos decorativos) con limitadas o nulas aplicaciones estructurales [79]. Las Tabla 14 y Tabla 15, resume los principales valores de las propiedades mecánicas de materiales compuestos de fibras naturales publicados por compañías o recientes estudios. Cabe señalar que, la mayoría de los estudios con buenas propiedades, no han sido verificados o no se ha presentado en la actualidad un demostrador real.

Tabla 14 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales y resinas no biodegradables publicados por compañías o recientes estudios.

Fibra	Resina	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Resistencia Flexión (MPa)	Compañía Referencia
Lino Cinta UD	Poliéster	198	20	229	Composites
Lino Tejido Plano	Poliéster	85	8.7	135	Evolution
Lino Cinta UD	Epoxi	222	30	271	[115]
Lino Tejido Plano	Polietileno	81	8	130	Flax
Lino Tejido Plano	Polipropileno	50	5.4	107	Composites [7]
Lino Cinta UD	Epoxi	383	32	330	Bcomp [6]
Lino Tejido Plano	Epoxi	115	16.2	130	Groupe
Lino Cinta UD	Epoxi	270	28	226	Depestele [116]

Fibra	Resina	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Resistencia Flexión (MPa)	Compañía Referencia
Lino Cinta UD	Epoxi	365	35	300	Lineo [64]
Lino	Poliéster	277	23.4	239.2	[85]
Cáñamo	Epoxi	195	19.0	161.9	
Cáñamo	Poliéster	171.3	17.0	181.2	
Sisal	Epoxi	132.7	0.67	288.6	[117]
Sisal	Poliéster	65.5	1.9	99.5	[48]
Sisal	Poliuretano	118.6	1.81	96.1	[118]
Yute	Poliéster	175.1	16.1	148.8	[85]
Yute	Epoxi	185.5	15.0	166.6	
Yute	Poliéster	307	27	321	Composites Evolution
Cinta UD					
Yute Tejido Plano	Poliéster	59	8.1	87	[115]

Por lo general, como se observa en Tabla 14 que los materiales fabricados por las empresas con mejores prestaciones mecánicas, son no biodegradables. Utilizan altos contenidos de resina epoxi o poliéster, llegando a tener contenido en volumen de resina del 50%. Las compañías han optado por esta solución, debido principalmente a los problemas de fabricación con los polímeros biodegradable, relacionados con la baja adherencia en la interfase fibra matriz. Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental, una alternativa sería el uso de las resinas (Green Epoxi) basadas en aceite vegetal, con un mínimo de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Sin embargo, se debería analizar en profundidad el reciclado, costes, disponibilidad, información de sus proceso de fabricación y comportamiento mecánico [119].

En el caso de materiales completamente biodegradables, en la literatura pocas investigaciones o productos comerciales existen con altas propiedades mecánicas. Actualmente, como se observa en Tabla 15 es un reto a superar.

Tabla 15 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales y resina biodegradable termoplástica (PLA) publicados por compañías o recientes estudios.

Fibra	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Resistencia Flexión (MPa)	Compañía Referencia
Lino Tejido Plano	110	14.0	123	Composites Evolution [115]
Lino Tejido Plano	100	13.7	126	
Lino	44-107	6.3-8.0	-	Groupe Depestele [116] [59] [120] [121]

Fibra	Resistencia Tracción (MPa)	Módulo Young (GPa)	Resistencia Flexión (MPa)	Compañía Referencia
Kenaf	60-223	6.4-23.5	254	[86] [122]
Yute	55-100	1.7-8.5	75.9-84.5	[59]
Sisal	57-189	3.8-20	80-100	[123][124][125]
Cáñamo	73.0	5.89	102	[126]

Dentro de los inconvenientes del uso y desarrollo de los materiales compuesto, el principal inconveniente, es la falta de robustez en los resultados experimentales publicados en la literatura, lo que dificulta la comparativa entre los diversos estudios y no permite definir con claridad los límites reales del material. Como ejemplo, en base a la máxima resistencia a tracción (σ_{11}) y módulo de Young (E_{11}) de la fibra de lino encontrado en la literatura, valores estándar de la resina epoxi, la ley de mezclas y considerando un volumen de fibra de 65%. La resistencia a tracción y módulo de Young de un material compuesto de fibra de lino y resina epoxi debería ser ($\sigma_{11}= 996$ MPa y $E_{11} = 99$ GPa). Sin embargo, los máximos valores encontrados en las publicaciones o compañías como Lineo o Bcomp son ($\sigma_{11}= 383$ MPa y $E_{11} = 35$ GPa), valores muy por debajo de los teóricos esperados. Por lo que se puede concluir que, a pesar de tener buenas propiedades de la fibra de lino, diversos motivos provocan el fallo prematuro del material compuesto.

Un requisito fundamental para poder realizar una comparativa robusta entre distintos materiales, es la realización de los ensayos bajo una norma estándar específica. En la mayoría de los estudios publicados, durante los ensayos mecánicos no se ha considerado ninguna norma específica, ni se ha tenido en cuenta los parámetros que influyen en las propiedades de la fibra. En la presente Tesis, con el fin de obtener unos resultados experimentales robustos y permitir una comparación entre los candidatos, se considera la norma estándar UNE o ASTM en función del ensayo experimental.

Otros inconvenientes a resolver o mitigar, son la baja resistencia interfacial, alta sensibilidad a la absorción de humedad [127], baja resistencia al fuego [128], limitada

temperatura de servicio en el caso de resinas basadas en recursos renovables ($T_g \sim 65^\circ\text{C}$)[129], las restrictivas temperaturas en los procesos de fabricación debido a la degradación de la fibra ($T \sim 200^\circ\text{C}$) [77], la durabilidad, y la degradación bajo rayos ultravioleta [86][130][131].

- **Mejora de la interfase**

La interfase fibra matriz es una zona de difusión o reacción, en la cual dos fases o componentes son química o mecánicamente parcialmente combinados. Las características y rendimientos de un material compuesto vienen definidas por las propiedades de la interfase. En el caso de tener una pobre adhesión, las cargas no son transferidas correctamente (se produce una dispersión de cargas débil), lo que se traduce en unas malas propiedades mecánicas [132]. Para mejorar la adhesión entre fibra y matriz, se debe modificar la estructura o morfología de la fibra, eliminando las ceras o pectinas que actúan como barrera para anclar fibra y matriz, modificar o reducir el comportamiento hidrófilo de los grupos hidroxilos (OH) de la fibra, para mejorar la compatibilidad con la matriz. Para ello, se utiliza diferentes tratamientos químicos, aditivos reactivos o agentes acoplantes.

- **Absorción de humedad**

Las fibras naturales tienen grupos polares en la celulosa, la cual atrae a las moléculas de agua a través de puentes de hidrógeno, por lo que tienen una alta tendencia a la absorción de humedad. La absorción de agua causa una inestabilidad dimensional, hinchamiento y pérdida de composición química de la fibra, a través de cambio en el contenido de lignina y despegue entre la fibra y matriz. Todo ello, se traduce en una pérdida de propiedades mecánicas como la rigidez y resistencia a flexión, a tracción e impacto [133][134][135]. La absorción de humedad por las fibras, puede ser reducida por modificaciones químicas de la fibra con tratamientos de acetilación, metilación, cianoetilación, benzoilación, tratamiento de permanganato o acrilación.

- **Temperatura de degradación de la fibra**

La temperatura de degradación de las fibras se encuentra alrededor de los $215\pm 10^{\circ}\text{C}$ [136]. Se considera que a mayor contenido en celulosa mayor flamabilidad y por lo tanto mayor degradación. Por el contrario, cuanto mayor contenido en lignina menor degradación, debido a la formación de carbón que auto protege el núcleo de la fibra [4] [137]. Agentes acoplantes como el MAPP pueden mejorar la estabilidad térmica.

- **Comportamiento frente al fuego**

Al tratarse de fibras naturales, las exigencias frente a comportamientos agresivos como el fuego o disolventes, ha de ser limitada. Ming et al (2017) [138], caracterizó la influencia de la temperatura en las propiedades mecánicas del material compuesto de fibra corta bambú - resina fenólica, determinando una caída del 95 % a una temperatura de 270°C comparado con el valor a temperatura ambiente. La adición de agentes retardantes como el polifosfato de amonio pueden mejorar el comportamiento frente al fuego, pero su uso en un concepto respetable con el medioambiente se vería limitado por el alto precio (14 \$/kg) y coste ecológico [139].

1.2.9 Tratamientos químicos para mitigar los inconvenientes

Existe una gran variedad de tratamientos para mitigar los inconvenientes mencionados. Entre ellos, se puede mencionar el tratamiento alcalino, silano, acetilación, benzoilación, acrilación, acrilonitrilo, agentes de acoplamiento maleico, permanganato, peróxido, isocianato, ácido esteárico, clorito de sodio, triazina, derivado de ácido graso (cloruro de oleoil) y bacterias [14]. El objetivo principal de los tratamientos químicos, es eliminar los componentes no celulósicos como las ceras, pectinas, componentes inorgánicos que forman el lumen de la fibra, sustancias aditivas, para transformar la superficie de la misma.

1.2.9.1 Tratamiento alcalino (Mercerización)

Se trata de una inmersión bajo unas condiciones de temperatura, tiempo y concentración en hidróxido de sodio (NaOH), ampliamente utilizado en la industria del algodón[140]. El tratamiento produce una transformación en la orientación de la celulosa cristalina, reduce los grupos hidrófilos aumentando la resistencia a la absorción de humedad, la superficie se vuelve más uniforme mejorando la capacidad de transferencia de cargas, incrementa el cociente longitud/diámetro incrementando la superficie efectiva para obtener una mejor adhesión fibra/matriz [141].

Figura 22 Tratamiento químico con hidróxido de sodio (NaOH).

- Rokbi et al. (2011) [142], Ridzuan et al (2015) [143], Oushabi et al. (2017), determinaron la existencia de unas condiciones óptimas para maximizar las propiedades mecánicas del material compuesto de fibra natural Tabla 16. A su vez, se determina que tras el valor óptimo se produce una caída de las propiedades como se puede observar en la Figura 23.

Figura 23 Efecto positivo en el módulo de flexión tras la aplicación del tratamiento de mercerización [142].

Como conclusión, se puede determinar la importancia del análisis de las condiciones óptimas del tratamiento de mercerización, que tal como se observa en la literatura propuesta, varía en función de la fibra seleccionada Tabla 16. En el caso de aplicar un tratamiento en condiciones no óptimas, lo único que se va a producir es el aumento de zonas con defecto, que se traduce en una pérdida total de propiedades.

1.2.9.2 Tratamiento de acetilación

Acetilación, es un método de esterificación que produce una plastificación de las fibras celulósicas. Los grupos hidroxilos (-OH) de la celda se unen con los grupos acetil (-CH₃CO), transfiriendo un carácter más hidrófobo, que se traduce en una menor absorción de humedad, mayor estabilidad dimensional y menor degradación ambiental [144]. Además, la superficie se vuelve más uniforme, con un menor contenido en poros, lo que se traduce en una mejora de anclajes mecánicos con la matriz [14]. La selección óptima de los parámetros de catálisis es importante para conseguir la acetilación.

- Bledzcki et al. (2008) [144], investigó el efecto del tratamiento en el material compuesto de fibra de lino y matriz de polipropileno. Tras el tratamiento la morfología de la fibra se modifica, transformándose a una superficie más suave, debido a la eliminación de las impurezas como las ceras, pectinas y lignina. El efecto se traduce en un aumento de la resistencia interfacial mejorando la adherencia fibra matriz. En el caso de superar el grado óptimo, se observa la aparición de grietas en la fibra, que producen una caída de las propiedades. Otro beneficio del tratamiento es la disminución del grado de absorción de agua (50%) y aumento de la temperatura de degradación (34%) en función del incremento de grado de acetilación.

Figura 24 Cambio en la morfología de la fibra en función del grado de acetilación [144].

- Mishra et al. (2013) [145], estudio el efecto del tratamiento en el material compuesto híbrido de fibra sisal y vidrio en matriz poliéster. Las propiedades mecánicas incrementaron Tabla 16 , pero el efecto solo del tratamiento previo de mercerización fue mayor.

1.2.9.3 Agente acoplante de anhídrido maleico (MAPP)

En la industria del material compuesto de fibra de vidrio, el agente acoplante MAPP es ampliamente utilizado. Los copolímeros de injerto de anhídrido maleico producen una eficiente interacción entre la superficie de la fibra activada y la matriz. En el caso de la fibra natural, los anhídridos reaccionan con los grupos hidroxilos (-OH) en la región amorfa de la estructura de la célula y los eliminan de la fibra. Los acoplante maleicos forman enlaces C-C con la cadena del polímero de la matriz dando al material compuesto una interfase con anclajes más eficientes.

- Hwang et al. (2007) [146], realizó un estudio de la influencia del tratamiento en el material compuesto de fibra corta de yute y matriz termoplástica polipropileno. Las propiedades mecánicas incrementaron, pero con distintas concentraciones. La existencia de distintos valores óptimos, en función de la propiedad a maximizar, dificulta el proceso de selección de las condiciones del tratamiento, llegando a tener que considerar soluciones de compromiso.
- Keener et al. (2006) [147], realizó el estudio del tratamiento variando la concentración de distintos tipos de agente acoplante en el material compuesto de fibra corta de lino y fibra corta de yute en matriz de polipropileno. Al igual que en el anterior caso, las

propiedades mecánicas incrementaron. Sin embargo también se observó una influencia de no solo la concentración, sino también de la marca comercial del agente acoplante.

Se trata de un tratamiento químico que produce muy buenos resultados, pero se tendría que valorar el coste económico y la particularidad de obtener distintos resultados en función del producto comercial.

1.2.9.4 Tratamiento con silano

El silano es una molécula multifuncional que se utiliza como agente acoplante para modificar la superficie de la fibra. La molécula de silano forma un enlace químico entre la superficie de la fibra y la matriz a través de un puente de siloxano.

- Ichazo et al (2001) [148], investigó la influencia del tratamiento de silano en el polipropileno reforzado con fibras cortas de madera. Se produjo una disminución de la resistencia a tracción e impacto. Por el contrario, se tuvo un efecto positivo en la disminución de absorción de agua. Al igual que en otros tratamientos, se debe llegar a una solución de compromiso.
- Wang et al (2003) [149] investigó el efecto del tratamiento en las fibras de lino. Previo a la aplicación del agente acoplante, realizó un proceso de mercerización. La resistencia a tracción incremento ligeramente un 3 % y el grado de absorción de agua disminuyó un 7 %, con respecto a solo el tratamiento de mercerización.

Por lo tanto, la mejora obtenida con el segundo tratamiento en términos de propiedades mecánicas no es suficiente, más si se considera el coste tanto medioambiental como económico.

1.2.9.5 Tratamiento con peróxido

El tratamiento consiste en la adhesión de polietileno a la fibra a través del peróxido. El proceso consiste en una mercerización previa de las fibras, seguida de un baño en benzoyl peroxide o dicumyl peroxide [150].

- Joseph et al (1995) [151], investigó el efecto del tratamiento en el material compuesto de fibra corta de sisal y matriz de polietileno. Previo a ello, realizó un tratamiento de mercerización. La resistencia a tracción y el módulo de Young incrementaron ambos un 30%. En el caso de solo el tratamiento de mercerización se consiguió aumentar solo un 10% y un 8%, respectivamente.

Del presente estudio, se puede concluir que un tratamiento adicional al de mercerización puede proporcionar mejores resultados en términos de propiedades mecánicas.

A pesar de las mejoras conseguidas, se debe tener en cuenta que los valores de referencia del material compuesto de partida son 31 MPa para la resistencia a tracción y 3.08 GPa para el módulo de Young. Por lo que, se debe evaluar el coste económico y medioambiental para conseguir una mejora de 10 MPa y 1 GPa respectivamente.

Otros tratamientos químicos similares con cloruro de benzoilo [132] [151], cloruro de sodio[152] [153], ácido acrílico [153] [154], permanganato de potasio [153], isocianato [155], ácido estérico [156], etc, se han llevado a cabo, con el fin de mitigar los inconvenientes. La conclusión es similar a la desarrollada en los anteriores casos.

Por otro lado, se tienen tratamientos como el plasma, en el cuál se ioniza con un gas cargado de iones, electrones y partículas neutras la superficie de la fibra, produciendo una activación de la misma para conseguir una mejor adherencia con la resina. Se debe tener especial cuidado con la temperatura alcanzada en el proceso y la ablación que se produce a la superficie debido a que valores no controlados producen pérdidas en las propiedades mecánicas [133].

Cabe mencionar que, en la mayoría de estudios se carece de una gran cantidad de datos como la norma considerada, desviación estándar, número de ensayos, especie de fibra, zona de cultivo, condiciones de crecimiento, zona de extracción, etc.

1.2.10 Conclusión del uso de tratamientos químicos

En primer lugar, se debe dividir el uso de tratamientos químico para extracción y tratamientos aplicados al material compuesto para mejorar propiedades como la interfase, absorción de humedad, fuego, etc. En los tratamientos de extracción, se tiene como principal referencia la mercerización, que modifica la superficie de la fibra, eliminando las impurezas de la misma y a su vez remueve la lignina. En el caso de tratamientos químicos aplicados al material compuesto, los agentes acoplantes son los principales referentes, que tienen como principal función mejorar la interfase de la fibra matriz. Ambos tratamientos son compatibles, aplicando previo al agente acoplante una limpieza con NaOH. Sin embargo, como se ha comprobado en determinados casos, se consigue mejores resultados solo con la mercerización.

Tabla 16 Resumen de resultados de la literatura propuesta para el caso de los tratamientos químicos

Tratamiento	(Fibra) (Resina)	Condiciones	Efecto	Ref.
Mercerización	Madera Polipropileno	18% NaOH 0.5 h N/A Temperatura	XT no varía ↑ (6.0 %) E11 ↑ (42 %) Agua ↑ (2.0 %) T _{fusión} ↑ (5.0 %) T _{cristalización}	[148]
	Esparto Poliéster	[2-10] % NaOH (24-48) h 28°C	Óptimo: 10 % NaOH, 24 h ↑ (60 %) X _F ↑ (62 %) E _F	[142]
	Napier	10 % NaOH (3-24) h	Óptimo: 10% NaOH, 24h ↑ (240 %) XT ↓ (61 %) E11	[143]
Acetilación	Palma Poliuretano	[2-10] % NaOH 1h inmersión 25°C	Óptimo: 5% NaOH, 1h ↑ (76 %) X _T ↑ (220 %) E ₁₁	[157]
	Lino Polipropileno	(3.6-34) % acetilación	↓ (2.5 %) XT ↑ (5.0 %) E11 ↓ (20 %) X _{Impacto} ↓ (10%) Agua ↑ (2.0 %) T _{fusión} ↑ (5.0 %) T _{cristalización}	[148]
	Sisal-Vidrio Poliéster	5 % NaOH (M) N/A% acetilación (A) (1,5 h) N/A% H ₂ SO ₄ (5 min)	↑ (20 %) X _T (Ace) ↑ (29 %) X _T (Mer) ↑ (4.0 %) X _F (Ace) ↑ (29 %) X _F (Mer) ↑ (14 %) X _{Impacto} ↓ (50 %) Agua	[145]

Agente Acoplante MAPP	Yute Polipropileno	(1-5) % MAPP	Optimo (3 o 5 %) ↑ (40 %) S12 ↑ (36 %) X _F ↑ (92 %) X _T	[146]
	Lino Polipropileno	(1-5) % MAPP Variación de agentes y marcas comerciales	(5 %) Optimo ↑ (63 %) X _{tracción} ↑ (73 %) X _{impacto} (Variación en función agente)	
Silano	Madera Polipropileno	Vinil-tris-(2- metoxietoxi)- silano	- ↓ (2.5 %) X _T - ↑ (5.0 %) E11 - ↓ (20%) X _{impacto} - ↓ (10 %) Agua - ↑ (2.0 %) T _{fusión} - ↑ (5.0 %) T _{crystalización}	[148]
	Lino	Mercerización 5 % NaOH + Tri ethoxy vinyl silano	- ↑ (3.0 %) X _T - ↓ (7 %) % Agua - - ↑ (4.0 %) T _{fusión}	
Peróxido	Sisal Polietileno	10 % NaOH, 1 h 6 % Dicumyl peróxido, 0.5 h	(Con Peróxido) ↑ (30 %) X _{tracción} ↑ (30 %) E11 (Con Mercerización) ↑ (10 %) X _{tracción} ↑ (8 %) E11	[151]

Para realizar un correcto tratamiento químico, sería necesario establecer un control de calidad de la materia prima (fibra), acotando parámetros relacionados con la composición química (condiciones de cultivo, zona de la planta). Definir una matriz de ensayos, para realizar un barrido bajo diferentes condiciones de concentración, tiempo y temperatura de la cuba de inmersión, con el objetivo de definir las condiciones óptimas. Por último, determinar la influencia a través de una campaña de ensayos basado en una norma estándar y un número representativo de muestras, para obtener una base de datos robusta que permita realizar una comparativa entre las distintas condiciones del tratamiento.

En el caso del material compuesto, a pesar de las grandes mejoras conseguidas cuando el tratamiento es aplicado de forma correcta, los valores de las propiedades mecánicas obtenidas (resistencia a tracción 100 MPa y módulo de Young 10 GPa), se encuentran muy por debajo de los valores de referencia de un material estructural. Por lo general, el motivo es la

mala elección del formato de la fibra, que en la mayoría de estudios propuestos se trata de fibra corta.

Por lo tanto, en el caso de tener como objetivo el desarrollo de un material compuesto estructural, se considera que, previo a la aplicación de un tratamiento químico, sería más conveniente seleccionar correctamente el formato de la fibra a utilizar (cinta unidireccional con fibra continua), definir un control de calidad de la materia prima, realizar un proceso base de extracción, seleccionar un proceso de fabricación compatible con los materiales y realizar un análisis basado en normativa estándar. Posteriormente, una vez obtenido los valores de referencia (sin tratamiento) y definida la envolvente de aplicación, seleccionar un tratamiento previo como la mercerización seguida de una acetilación o agente acoplante tipo MAPP, con el objetivo de maximizar ciertas propiedades y comportamientos, como la disminución de la absorción de agua, mejorar de la interfase, resistencia frente al fuego, etc. Sin olvidar el objetivo de ser una alternativa respetable con el medioambiente, por lo que sería necesario realizar un estudio del coste económico e impacto medioambiental.

En la presente Tesis, se ha considerado el criterio previamente descrito, teniendo claro que el punto fundamental de partida es la extracción. Si la fibra es extraída con una gran cantidad de defectos, el resto de los pasos considerados no tendrán ninguna influencia en las propiedades.

Además, cabe señalar que el objetivo fundamental de la Tesis es desarrollar los primeros pasos para definir el camino, puesto que resulta poco viable el desarrollar y caracterizar por completo un material compuesto de fibra natural del tipo estructural y robusto en un corto periodo de tiempo.

1.3 Procesos de fabricación

Existen diversos procesos de fabricación convencionales compatibles con las fibras naturales. En el caso de fibra corta aleatoriamente orientada se tiene el moldeo por compresión

de láminas (SMC), el método de impregnación con pistola o manual y método de inyección de resina. En el caso de fibra continua, se tiene el método de laminado manual por vía húmeda y curado en estufa o condiciones ambiente, bolsa de vacío, moldeo por autoclave, proceso de inyección o infusión de resina (RTM, RFI, RLI).

1.3.1 Moldeo por compresión de láminas (Sheet Moulding Compound)

El SMC es utilizado en procesos de moldeo por compresión en caliente de una fibra en formato corta de vidrio, carbono o natural y una resina termoestable, generalmente poliéster insaturado. Se utiliza para producir piezas de geometría compleja, con bajas propiedades mecánicas, buen acabado superficial y alta cadencia. Durante el proceso se añaden otros ingredientes, tales como aditivos termoplásticos, catalizadores, inhibidores, espesantes y pigmentos, para mejorar sus características y su comportamiento durante el proceso de moldeo del producto final. El material inicial se suministra en forma de lámina y posteriormente a través de la compresión en un molde cerrado se realiza el curado de la resina, bajo presión alrededor de 30-120 bar.

Figura 25 Proceso de fabricación de SMC [158]

La principal ventaja es la automatización del proceso para cadencias de productos elevada, permitiendo fabricar geometrías complejas con un coste mínimo. Es utilizado ampliamente en la fabricación de las estructuras cosméticas de los interiores de automóvil. Los

productos comerciales de fibra natural, no superan los 40 MPa de resistencia a tracción con módulos a flexión por debajo de los 5.0 GPa [159].

Figura 26 Productos comerciales fabricados por vía SMC, Flex Form -Technology [159].

1.3.2 Laminado manual vía húmeda

Proceso desarrollado en un molde abierto, que utiliza generalmente fibra seca en formato corto o tejido y resina aplicada in-situ por vía manual (“Hand lay-up”) o con pistola (“Spray lay-up”). El proceso de curado se realiza en condiciones atmosféricas estándar. Se utiliza para fabricar elementos de baja sollicitación estructural y bajo coste como cuerpos de caravanas, carenados de camiones, bañeras, platos de ducha, botes pequeños y palas de aerogenerador. La formulación de la resina (epoxi, poliéster, viniléster o fenólica) será específica para conseguir piezas con baja porosidad, curados a temperatura ambiente, bajo coeficiente de contracción y buen acabado superficial [160].

Figura 27 Proceso de fabricación vía laminado manual e impregnación in situ [160]

En el caso de los materiales compuestos de fibra naturales es un proceso ampliamente utilizado, debido a su bajo coste y posibilidad de fabricar estructuras con cierta complejidad geométrica. Cabe señalar que, las propiedades conseguidas son inferiores a otros procesos

debido a la falta de aplicación uniforme de presión, elevada porosidad, zonas con exceso de resina, sin mencionar el alto contenido en estireno durante el proceso de curado en el caso del uso de poliéster. Ambos procesos son descartados, porque las propiedades finales del material en el caso de utilizar fibra corta son bajas. Se ha considerado la opción del uso de tejido de lino, pero la resina ha de tener una viscosidad óptima para permitir la correcta impregnación del mismo. Además, se considera más adecuado, desde el punto de vista de manejabilidad, el uso de resina en formato película.

1.3.3 Bolsa de vacío (“Vacuum Bagging”)

Es una variante del proceso anterior, en el que se utiliza fibra seca con resina aplicada in situ por vía húmeda. La particularidad es el uso de una bolsa de vacío para aplicar presión uniforme, consolidar, extraer volátiles y porosidad. Por lo general, se utiliza resina termoestable que se cura a condiciones de temperatura ambiente o estufa. Se utiliza en la fabricación de elementos con sollicitación estructural como coches de carrera y grandes barcos de crucero.

Figura 28 Proceso de fabricación con bolsa de vacío [160]

En el caso de la fabricación de elementos estructurales del sector aeronáutico, se utiliza un método similar, en el cual se considera tejido o cinta preimpregnada, el proceso de curado y consolidado se realiza en autoclave en condiciones generalmente de temperatura de 180° C y 7 bar de presión. Sin embargo, el coste del proceso es elevado y resulta restrictivo.

1.3.4 Devanado de filamentos (“Filament Winding”)

En el proceso de devanado de filamentos, los haces de fibra se enrollan en un mandril, después de impregnarla en un baño de resina. En el proceso se puede controlar la orientación de la fibra variando el mecanismo de alimentación y la velocidad de rotación del mandril. Este proceso se usa principalmente para fabricar componentes huecos circulares simétricos, como las cañas de pescar, fabricar tanques de almacenamiento, tuberías y cilindros de gas. Las resinas generalmente son epoxi, poliéster, éster vinílico y fenólico.

Figura 29 Proceso de fabricación Devanado de Filamentos [160]

Es un proceso limitado, debido a que no se puede orientar la fibra en la dirección paralela al eje del mandril. Además, debido a las características de la resina, el acabado superficial no es el adecuado y las propiedades térmicas y mecánicas son moderadas.

En la presente Tesis, se va a utilizar la técnica de bobinado de fibras sobre un mandril rígido, para fabricar una cinta unidireccional de fibra de sisal, lino, algodón, seda con la impregnación mediante películas de resina de epoxi y PLA.

Otros procesos de fabricación como la pulltrusión [161], han sido investigados con buenos resultados desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, con dicha técnica, la geometría se limita a perfiles. Procesos como la transferencia de resina en un molde cerrado o flexible, procesos de infusión como VARTM, SCRIMP, RIFT, etc; no han sido considerados,

principalmente por el alto coste en la inversión inicial del utillaje, limitaciones de tamaño geométricas, uso de resinas con características específicas en términos de viscosidad, elevado coste energético, complejidad en los ajustes del proceso de inyección, alto coste de los materiales auxiliares. En la literatura se pueden encontrar diversos productos cosméticos fabricados con técnicas en molde cerrado y fibra corta, similar al SMC [162].

La Tabla 17 muestra las ventajas, desventajas y limitaciones de los procesos en el campo de la fabricación de materiales compuestos con fibras naturales.

Tabla 17 Ventajas, Inconvenientes y limitaciones de los procesos de fabricación con materiales compuesto de fibras naturales y resinas biodegradables

Proceso	Ventaja	Desventaja	Limitación
SMC	Geometría compleja Bajo coste Alta cadencia	Bajas prop. mecánicas Coste del equipo de presión	No se alcanza las propiedades mecánicas mínimas para aplicación estructural
“Spray lay-up”	Ampliamente utilizada Bajo coste Libertad de tamaño	Bajas prop. mecánicas y térmicas Acabado superficial	Bajas prop. mecánicas Polímero biodegradable con capacidad de ser pulverizado
“Hand lay-up”	Ampliamente utilizada Bajo coste Fibra continua	Control dimensional Porosidad Acumulación resina Emisión de volátiles	Limitadas prop. mecánicas Polímero biodegradable con capacidad aplicado in situ (viscosidad)
“Vacuum Bagging”	Mayor volumen fibra Mejor impregnación Menor contaminación con volátiles	Coste material auxiliar, laboral Conocimientos técnicos	Ajustar coste
“Filament winding”	Automatizable Control volumen fibra	Calidad superficial Coste de equipos Limitación de sentido de devanado en eje mandril Geometría limitada	Resina biodegradable formulada para el proceso Orientación de la fibra en eje mandril
RTM	Alto volumen fibra Baja emisión de sustancias químicas Acabado superficial Menor coste laboral	Coste de equipos Componentes pequeños Control de la inyección Alto coste energético	Resina biodegradable formulada para el proceso Tejido de fibra natural
Autoclave	Material controlado V_{fibra} , V_{resina} , porosidad, volátiles Excelentes prop. mecánicas y térmicas	Muy alto coste de instalaciones y equipos Muy alto coste energético Limitación tamaño Proceso complejo	Muy alto Coste energético Coste de la estructura final

A continuación, se muestra el consumo energético de los procesos convencionales de fabricación para el caso de la fibra de vidrio

Tabla 18 Coste energético de los proceso de fabricación [163]

Proceso de fabricación	Energía consumida (MJ/kg)
Sheet molding compound (SMC)	3.5
Spray Lay up	14.9
Moldeo por autoclave	21.9
Fabricación con preimpregnados	10
Fabricación con tejido de vidrio	2.6
Resin Transfer Molding (RTM)	12.8
Vacuum assisted resin infusion (VARI)	10.2

Se observa que el proceso de fabricación con fibra de vidrio en formato tejido consume muy poca energía. A su vez, el precio del vidrio en formato tejido seco es bajo alrededor de 4 €/m² [164] y el tejido preimpregnado 40 €/m² [165]. Por lo tanto, el proceso seleccionado ha de tener un coste bajo para resultar competitivo.

1.4 Preselección de la fibra, resina y proceso de fabricación

A continuación, se realiza una selección preliminar de la fibra, resina y proceso de fabricación, en base a la literatura.

- **Fibra natural**

La selección se realiza en función de seis criterios, en base a valores publicados en la literatura. Los criterios son los valores máximos de tracción a rotura, módulo de Young, contenido en celulosa, ángulo microfibrilar, disponibilidad de una fibra continua del tipo técnica y producción anual. Cabe señalar que, la selección de los candidatos óptimos no solo requiere de un estudio bibliográfico, sino también de una campaña de ensayos.

Se considera que las fibras con un alto contenido en celulosa y un bajo ángulo microfibrilar tienen mejores valores de resistencia a tracción [13] [97][166]. Se debe cumplir ambas condiciones, puesto que como se observará en la campaña de ensayos en el caso del

algodón, con alto contenido en celulosa (90%) y alto ángulo, las propiedades mecánicas serán muy bajas.

Figura 30 Criterios de selección de la fibra natural

Los candidatos óptimos en base a la máxima resistencia a tracción sería la fibra de lino y bambú. En el caso de considerar solo el módulo de Young, el lino y kenaf. En base al contenido en celulosa y ángulo microfibrilar el lino y el bambú, con elevados contenidos en celulosa (73%, 75%) y bajos ángulos microfibrilares (5° , 2°) respectivamente. Finalmente, en base a la existencia de una fibra técnica el lino y a la producción anual y coste el bambú.

El bambú es considerado, por su alta tasa de crecimiento, baja edad de maduración, análisis de ciclo de vida positivo, renovable, bajo coste, alta disponibilidad, baja densidad, alto contenido en celulosa, bajo ángulo microfibrilar y buenas propiedades mecánicas. Para utilizar la fibra en un material compuesto, será necesario desarrollar un proceso de extracción, considerando la zona específica y que cumpla con los criterios ambientales, calidad, económicos.

La fibra de lino, es un candidato óptimo, debido principalmente a la existencia en el mercado de una fibra técnica. Para su uso como material compuesto, se pretende desarrollar una cinta unidireccional con fibra continua y resina del tipo biodegradable y renovable.

Por último, se considera la fibra esparto, pese a tener los menores contenidos en celulosa y mayor ángulo microfibrilar, se tiene una gran disponibilidad en el mercado local. El objetivo es desarrollar el tratamiento químico en una fibra de uso artesanal, determinando la concentración, temperatura y tiempo de inmersión que maximice las propiedades mecánicas.

Otro tipo de fibras como el cáñamo, yute, ramio, sisal son prometedoras. Sin embargo, tienen las mismas desventajas que la fibra de esparto, en cuanto se refiere a falta de suministradores de una fibra del tipo técnico. Además, son ampliamente utilizadas en sectores no estructurales, por lo que sería complicado cambiar parte de ese mercado por uno estructural, con mayores requisitos de calidad.

- **Resina**

El mejor candidato para desarrollar el papel de la matriz biodegradable y renovable, es el ácido poliláctico PLA, con una amplia gama de formatos suministrados a nivel industrial. En los últimos años, se ha desarrollado varios estudios con el PLA y la fibra natural, pero las propiedades mecánicas han sido muy inferiores a las esperadas. El principal motivo, según la literatura, es debido a la baja adherencia entre fibra y matriz.

Cabe mencionar que, uno de los principales motivos para considerar una matriz completamente biodegradable, ha sido debido a los requerimientos del proyecto de la ESA (TRP-INA-BML-OF-8057-01). El objetivo es la sustitución del material compuesto vidrio epoxi, en la estructura del “booster” del nuevo lanzador Ariane 6. Durante la fase de ascenso, la estructura se separa del lanzador y se precipita en el océano, dicha estructura debe de ser recuperada por motivos ecológicos. En el caso de desarrollar un material completamente biodegradable, no sería necesario recuperar dicha estructura del océano, reduciendo el coste de la operación.

En el caso de la resina de referencia, se considera un adhesivo epoxi estructural. Ampliamente utilizado en el sector aeronáutico en el encolado de pieles y elementos rigidizadores. Cabe señalar que, el material compuesto desarrollado no tendrá el carácter renovable, ni reciclable.

- **Proceso de fabricación**

En el mercado se encuentra disponible en formato película el adhesivo termoestable epoxi y el termoplástico biodegradable PLA, por lo que se considera el proceso de fabricación (RFI, Resin Film Infusion). Para el material compuesto de fibra bobinada, como el lino, sisal, algodón, seda; se fabricará una cinta unidireccional, a través de la técnica Filament Winding (Bobinado de fibras). Con el fin de aplicar presión uniforme, extraer la porosidad y volátiles, se considera el uso de bolsa de vacío, con curado o fusión en estufa.

2 Selección de la fibra y matriz

El objetivo del presente capítulo es realizar una selección de los candidatos óptimos para desarrollar el papel de la fibra y matriz. En el capítulo anterior, se ha presentado un estudio bibliográfico, pero la información disponible de las propiedades mecánicas sobre fibras naturales, no es útil para realizar una comparativa de las mismas, debido al elevado rango de valores. Como ejemplo, es posible encontrar valores para la fibra de lino de la resistencia a tracción entre (343-2000) MPa.

Tabla 19 Propiedades de los materiales considerados como referencia [167]

Fibra	Densidad [g/cm³]	Módulo Específico [GPa·cm³/gr]	Resistencia Específica [MPa·cm³/gr]	Alargamiento a rotura (%)
GFRP (E-vidrio)	2.5	28	400-1300	3.5

La selección y formato de los materiales juega un papel importante en factores como las propiedades mecánicas, limitaciones, envolvente de aplicación, coste. A su vez, determina la compatibilidad con los procesos de fabricación. En la Tabla 20, se detalla los criterios que se consideran habitualmente en el desarrollo de un material convencional, particularizando los mismos para el caso de las fibras naturales.

Tabla 20 Criterios para el desarrollo de un material convencional (particularizado para el caso de las fibras naturales).

Criterio	Fibra natural	Características
Coste de la materia prima	Medio	Materia prima de muy bajo coste en origen. Precio medio alto en Europa (transporte).
Disponibilidad comercial	Baja	Suministradores limitados en fibras técnicas
Facilidad de manejo Facilidad de procesamiento	Baja	Depende del proceso de extracción. Limitado producto comercial con bobinas técnicas de fibra continua
Base de datos de propiedades mecánicas y ambientales	Nula	Los estudios realizados no se ajustan a una norma Parámetros indirectos generan altas desviaciones estándar

Criterio	Fibra natural	Características
Compatibilidad procesos de fabricación	Media	Compatibilidad con procesos de materiales compuestos.
Conocimiento fase de fabricación	Bajo	Limitado por temperatura de degradación de la fibra
		Pruebas preliminares y optimización en base al comportamiento in-situ
Compatibilidad entre fibra matriz	Media	Muy baja con polímeros biodegradables
	Baja	Media con polímeros tipo epoxi, fenólicas.
Rendimiento estructural	Bajo	Demostradores de tipo laboratorio
		Aplicaciones del tipo cosmético
		Falta de propiedades bajo ciclos de envejecimiento

El coste de la fibra natural es relativamente bajo en origen [(0.2-1.0 €/m) caña de bambú], si se considera el transporte incrementa su valor hasta (18 €/m). Las resinas consideradas tienen un coste medio (PLA 3 - 6 €/kg) y el coste del adhesivo epoxi es elevado (20 €/m²).

La disponibilidad comercial en Europa de las especies seleccionadas para la fibra y resina es baja. En el caso del bambú el suministro local es muy limitado, siendo complicado encontrar cañas con las características geométricas seleccionadas. Las fibras de esparto, sisal, algodón y seda, solo es posible encontrar cuerdas del tipo artesanal. Para la fibra de lino, existe una fibra del tipo técnica, pero la disponibilidad es baja y de alto coste.

La facilidad de manejo y el procesamiento, depende de los procesos de extracción. En el mercado, no existe una bobina de hilo de fibra natural del tipo técnico, completamente caracterizada. En la actualidad, diversas compañías como Safilin se han centrado en la fabricación de dicha bobina con la fibra natural de lino, logrando resultados prometedores. Se carece de un material del tipo tejido o cinta preimpregnada, que facilitaría el proceso de laminado manual o automático. En el caso del bambú, el proceso de extracción industrial

genera un producto de bajas propiedades mecánicas no idóneo para ser utilizado en el sector de los materiales compuestos.

Respecto a la base de datos de las propiedades mecánicas, como se ha comentado antes, no existen datos robustos que permitan la comparativa, debido a la falta de estandarización de criterios.

Durante el proceso de fabricación basado en el estado del arte, se determinará la compatibilidad con el método RFI, junto con las limitaciones y defectos del material.

Se carece de una aplicación estructural completamente biodegradable, debido a la baja adherencia en la interfase, por lo que es necesario el uso de agentes acoplantes, que como se ha visto, necesita de un estudio profundo para conseguir mejoras.

Al carecer de datos o conocimiento de la fase de fabricación, no se puede realizar una concurrencia, para delimitar los criterios o normas de la fase de diseño, no existe una definición de la envolvente de aplicación debido a la falta de ensayos bajo condiciones de envejecimiento.

2.1 Selección de la fibra natural

Se considera la fibra de bambú como un candidato idóneo para desarrollar un proceso de extracción del tipo mecánico de bajo coste energético e impacto medioambiental. Para determinar la zona de extracción, se realiza un estudio de la morfología de las dos especies de mayor uso en la industria de la construcción. En el caso de la fibra de esparto, se desarrolla un proceso de extracción del tipo químico, determinando las condiciones óptimas que maximiza las propiedades mecánicas de tracción y módulo de Young. En el caso de la fibra de lino, sisal, algodón y seda, se evalúa en el siguiente capítulo, las propiedades mecánicas del material compuesto y se obtiene sus propiedades a través de la ley de mezclas, de forma indirecta.

2.1.1 Fibra natural de bambú

Alternativa altamente renovable, debido a su alta tasa de crecimiento (20 cm/día) y corta edad de maduración entre los 4-6 años de edad (comparado con los 80 años para la madera

de roble) [168]. Además, la baja densidad ($0.6-1.0 \text{ g/cm}^3$), le transfiere al material compuesto altas propiedades específicas. Existen cerca de 1250 especies bajo la misma denominación, por lo que se considera dos de las especies más comunes utilizadas en el sector de la construcción a criterio de los suministradores [23]. La especie Moso, cultivada principalmente en Asia y la especie Guadua, originaria de América del Sur. En Europa, en ambas especies, el precio del metro lineal de la caña es muy elevado, la disponibilidad es baja y varía en función del diámetro y espesor [23].

2.1.1.1 Especie de bambú Moso

Ampliamente utilizada en el sector de la construcción y fabricación de andamios. La disponibilidad y coste en Europa es dependiente del diámetro externo y espesor, alcanzando los 10 €/m [23].

Figura 31 Caña de bambú Moso con diferentes tamaños(izq) [23], sección transversal (der).

- **Sección longitudinal**

La especie presenta un nodo cada ($250 \text{ mm} \pm 5\%$) que se mantiene constante en la zona seleccionada (“Baza intermedia”). En los casos analizados (10 muestras), el espesor tiene una variación en torno al 20 %, a lo largo de la zona de influencia nodal ($80 \text{ mm} \pm 6\%$). El nodo es una zona de ramificación con bifurcaciones de los haces de fibras, acentuadas en las zonas exterior e interior. En el caso de realizar un mecanizado de la zona más exterior de la caña, parte de las fibras perderían su continuidad, por lo que las propiedades mecánicas disminuirían.

Figura 32 Vista lateral de la caña de Moso (izq). y sección transversal longitudinal (der).

• Sección transversal

Se ha considerado la caña con mayor diámetro disponible en el mercado, diámetro mínimo exterior (90 mm) y espesor de pared 10 mm. En la Figura 33, la sección transversal de 10 mm se divide en un área interior de 5 mm de espesor, una zona intermedia de 3 mm y un área exterior de 2 mm. Cabe señalar que, la división entre la zona exterior e intermedia es difusa, se realiza bajo criterio de inspección visual del contenido y morfología de los haces de fibras, considerando la distancia entre los haces, la cual varía entre los 0.15-0.35 mm en función de la zona. Durante el proceso de extracción, la corteza externa, de menos de 0,5 mm, deberá eliminarse ya que no proporciona ninguna propiedad estructural y no permite una buena unión adhesiva entre los listones.

Figura 33 Distribución de los haces de fibras a lo largo de la sección transversal en la especie Moso.

En el área exterior Figura 34, la forma de los haces es una elipse de (0.7 x 0.4) mm con separación alrededor de 0.15 mm. Durante el proceso de fabricación será considerada como el área útil de extracción, ya que proporcionará las mejores propiedades estructurales, al contener el mayor porcentaje de haces.

En la zona intermedia Figura 34, la forma de los haces adquiere una geometría similar de ejes (0.7 x 0.5) mm. El espacio entre los haces de fibras aumenta hasta 0.35 mm.

En la zona interior Figura 34, los haces de fibras cambian la forma de elíptica a una forma irregular (como un trébol) de 0,6 mm. La distancia entre los haces de fibras incrementa hasta 0.75 mm. Se observa, que en dicha zona el contenido de fibras es mínimo, siendo mayor el contenido en matriz (parénquima). También, el porcentaje de fibra dentro del haz vascular disminuye un 40%, a diferencia del porcentaje de fibra dentro del haz en la zona exterior [169].

Figura 34 Morfología de los haces de la especie Moso

2.1.1.2 Especie de bambú Guadua

Guadua angustifolia, originaria de Sudamérica y particularmente cultivada en Colombia (60000 Ha) y Ecuador [170]. Especie certificada para uso estructural, debido a su elevada resistencia, durabilidad y flexión, utilizada en aplicaciones sismo resistentes. El diseño y fabricación se realiza con la caña, sin realizar ningún proceso de extracción, siendo fundamental el análisis de las uniones y viabilidad de las geometrías. Al igual que el bambú Moso, en Europa se puede encontrar cañas exportadas con distintos diámetros y espesores de

pared en función del coste. El coste de la materia prima en Europa es elevado, alcanzando los 18 €/m [23].

Figura 35 Estructura fabricada con Guadua[171] (izq.), caña de bambú Guadua(centro) y sección transversal (der.)[23]

• Sección longitudinal

La especie presenta un nodo cada (330 mm $\pm$ 10%) y el espesor una variación del 15 %, debido a la presencia de la zona nodal. La longitud de influencia es cercana a los (100 mm $\pm$ 7%).

Figura 36: Sección longitudinal (izq.) y transversal longitudinal(der.) de la especie Guadua

• Sección transversal

Se ha considerado el mayor diámetro disponible en el mercado (115 mm). El incremento de espesor en la zona nodal, es debido principalmente al incremento del espesor de la zona interior. En la Figura 37, la pared de 21 mm está dividida en un área interna de 15 mm de espesor, un área intermedia de 3-4 mm y un área exterior de 2-3 mm.

En la zona exterior la forma de los haces es una elipse irregular de 0.6 x 0.4 mm, con una separación de 0.12 mm. La corteza externa de 0.25 mm es inferior a la de la caña Moso. En la zona intermedia son elipses de ejes 0.8 x 0.5 mm, con una separación de 0.36 mm. La división entre la zona externa e intermedia es difusa, pudiendo considerarse la zona exterior con un espesor entre 2-4 mm. A diferencia del caso de la especie Moso, los haces de fibras en

la zona interna mantienen la forma elíptica aumentando el tamaño (1.3 x 0.8mm) y la distancia se duplica 0.62 mm.

Figura 37 Morfología de los haces de la especie *Guadua*

El proceso de extracción industrial consiste en un mecanizado de corte, planificado y cepillado, de solo la zona intermedia e interior. El principal objetivo es fabricar el mayor número de listones con el menor coste. El mayor contenido en resina (parénquima) de las zonas internas de la caña, permite extraer listones con menor número de defectos, mejores tolerancias dimensionales y menor desgaste de herramienta. Sin embargo, en el caso de tener como objetivo la maximización de las propiedades mecánicas, la zona a considerar debe de ser la más exterior. El inconveniente es el mayor agrietamiento y limitaciones geométricas a causa de la presencia de la zona nodal.

Para mitigar la influencia del nodo, cuanto mayor longitud internodal, menor influencia del mismo. Debido a que, se incluirá un menor número de nodos en la estructura final. A su vez, cuanto mayor sea el diámetro de la caña, mayor será el número de tiras extraídas y el ancho

de las mismas. Finalmente, cuanto mayor sea el espesor de la zona exterior, se podrá extraer un mayor número de tiras.

Tabla 21 Resumen de los parámetros de la morfología.

Especie	Longitud internodal (mm)	Longitud nodo (mm)	Espesor pared (mm)	Diámetro caña (mm)	Espesor pared exterior (mm)	Área haces (mm ²)	Distancia entre haces (mm)
Moso	250	80	10	90	2-3	0.28	0.15
Guadua	330	100	21	115	2-4	0.24	0.12

En base a las consideraciones morfológicas Tabla 21, la especie idónea es el bambú Guadua. Sin embargo, no existe una clara diferencia entre las especies, por lo que es necesario realizar una campaña de ensayos.

2.1.1.3 Proceso de extracción mecánico basado en el estado del arte para la fibra de bambú

Como primera aproximación, se considera el proceso de extracción industrial de corte, planificado y cepillado [169]. Para ello, se utiliza la máquina “Robland HX260” [172].

Figura 38 Máquina de mecanizado, zona de corte; (izq.) zona de planificado(centro); zona de cepillado (der.) [173]

Se considera las siguientes condiciones para realizar el mecanizado:

- Control de calidad: zona denominada (“Baza Intermedia”), dimensión (4 m), longitud de la zona internodal (mín. 250 en Moso y 330 en Guadua), espesor de pared (10 mm en Moso y 20 mm en Guadua), años de maduración (4), evitar zonas degradadas o atacadas por bacterias (inspección visual), uniformidad del diámetro a lo largo del eje y alineamiento de las secciones a lo largo de la caña (máx. desviación 20 %).
- A diferencia del proceso de mecanizado industrial, se considera la zona exterior y parte de la intermedia.

- Dos tipos de especímenes con zona nodal e internodal.
- La velocidad de corte se elige en función del diámetro del disco (250 mm) y las r.p.m de la máquina (4500).
- Considerando Ecuación 1, la velocidad de corte se estima en 59 m/s.

$$V_{corte} = \frac{(r.p.m) \cdot \pi \cdot D}{60000} \quad \text{Ecuación 1}$$

Tabla 22 Características técnicas de la máquina de corte, planificado y cepillado (Robland HX 260)

Parámetro	Valor
Disco	Acero, Ø=250 mm
Bancada	1077 x 273 mm
R.p.m corte	4500
Velocidad avance corte	59 m/s
R.p.m planificado	5500
Velocidad alimentación planificado	6 m/min
Herramienta planificada	260 x 25 x 3 mm, 3 cuchillas
Máximo espesor planificado	230 mm
Mínimo espesor planificado	5 mm

A continuación, se detalla el proceso de extracción:

1. Corte longitudinal y transversal en listón (40x500) mm.
2. Corte de las protuberancias interiores y exteriores de las zonas nodales.
3. Cepillado de la zona interior hasta alcanzar la superficie de referencia (Plano I).
4. Mecanizado de la corteza hasta alcanzar la superficie (Plano II). El planificado de la zona exterior se realiza en mínimo dos pasadas, para no eliminar parte de la zona exterior.
5. Planificado hasta alcanzar la superficie (Plano III), se realiza en mínimo tres pasadas, para controlar bajo inspección dimensional el espesor final del listón (2 ± 0.5 mm).
6. Mecanizado final del ancho (15 mm) y largo (150 mm).

Figura 39 Planos de referencia en el proceso de extracción de la especie Moso y Guadua.

2.1.1.4 Ensayo a tracción en dirección de la fibra del listón de bambú

Para realizar la selección de la especie, se realiza un ensayo a tracción, determinando la resistencia a tracción (σ_{11}) y el módulo de Young (E_{11}). Se considera la norma UNE-EN ISO 527-5, máquina de prueba mecánica universal MTS-810, velocidad de ensayo 1mm/min, mordaza hidráulica y extensómetro (Instron 50 mm). El tamaño de la probeta es 150 x 15 x 2 mm, tiene una dimensión longitudinal menor a la considerada en la norma, para obtener probetas con y sin influencia de la zona nodal.

Figura 40 Espécimen de ensayo a tracción modificado (UNE-EN ISO 527-5).

En el caso de la probeta con zona nodal, el nodo se posiciona en la zona central del espécimen. Para tener una trazabilidad durante la caracterización del material, se selecciona la nomenclatura (T-BG/BM-X.Y-N), donde tracción (T), BG (Bambú Guadua) - BM (Bambú Moso), número de tira (X) y listón (Y), con zona nodal (N) y sin zona nodal (-).

A continuación, se detalla un resumen de los ensayos mecánicos realizados en los cinco especímenes de cada tipo de probeta.

- *Especie Moso (sin zona nodal)*

Tabla 23 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas sin zona nodal)

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁)[GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
T-BM-1.1	31.8	8.5	110.9
T-BM-2.1	29.9	11.1	114.7
T-BM-5.1	31.1	10.8	162.8
T-BM-6.1	29.2	11.6	189.9
T-BM-7.1	30.5	15.3	217.3
	Media	11.5	159.1
	Desviación St.	2.2	41.6
	Máx.	15.3	217.3
	Mín.	8.5	110.9
	C.O.V (%)	19.2	26.1

El valor máximo en las propiedades (15.3 GPa, 217.3 MPa) y el valor mínimo (8.5 GPa, 110.86 MPa), aparece en un mismo espécimen (T-BM-7.1) y (T-BM-1.1) respectivamente. Ambos listones, han sido fabricados desde la misma caña de partida, por lo que se descarta que la variación sea debido a las condiciones de cultivo u otros factores relacionados con la materia prima. A través de inspección visual, se observa que (T-BM-1.1) con valores inferiores, corresponde a una tira mecanizada de la zona intermedia. Por el contrario, (T-BM-7.1) a la zona exterior, lo que corrobora el hecho de que la zona más exterior tiene mejores propiedades mecánicas. Cabe mencionar que, durante el proceso de extracción existe una curva de aprendizaje, que también podría influir en la calidad del mecanizado, el número de defectos y el alto coeficiente de variación de las propiedades.

- *Especie Moso (zona nodal)*

Tabla 24 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas con zona nodal)

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁)[GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
T-BM-1.2-N	30.4	12.8	151.0
T-BM-2.2-N	30.2	11.5	119.8
T-BM-3.2-N	30.6	13.0	125.6
T-BM-4.2-N	30.5	9.9	140.0
T-BM-7.2-N	29.0	13.2	156.5
	Media	12.1	138.6

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁)[GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
	Desviación St.	1.2	14.1
	Máx.	13.2	156.5
	Mín.	9.9	119.8
	C.O.V (%)	10.1	10.2

El módulo de Young es 5% mayor en el caso de la existencia de la zona nodal, hecho a priori incoherente, debido a que en dicha zona los haces de fibras se bifurcan y parte de los mismos pierden su continuidad, lo que se traduciría en una pérdida de propiedades. El resultado no es robusto, puesto que el C.O.V de los ensayos del módulo de Young del caso sin nodo es elevado, debido al uso de listones de ambas zonas (externa e intermedia).

El valor de la resistencia a tracción si es coherente con lo esperado (inferior al valor sin zona nodal), con una disminución de 13 %. Por lo tanto, se considera que la especie es muy estable a pesar de la existencia de la zona nodal, sin perder propiedades tras el mecanizado.

- *Especie Guadua (sin zona nodal)*

Tabla 25 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas sin zona nodal)

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁) [GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
T-BG-1.1	334.0	25.2	254.4
T-BG-3.1	32.2	27.4	194.0
T-BG-3.2	33.6	27.8	212.9
T-BG-4.1	31.6	27.0	181.7
T-BG-4.2	29.8	23.7	238.1
T-BG-5.1	32.1	25.1	221.4
	Media	26.1	217.1
	Desviación St.	1.6	27.0
	Máx.	27.8	254.4
	Mín.	23.7	181.7
	C.O.V (%)	6.2	12.5

Se observa que, con probetas mecanizadas desde un mismo listón, con zona nodal entremedias y zona exterior (T-BG-3.1/ T-BG-3.2), se obtienen valores similares. Por lo tanto,

se puede concluir que a pesar de la pérdida de continuidad de los haces que parten de la zona internodal inicial, los especímenes mantienen las propiedades tras el mecanizado Figura 41.

Figura 41 Mecanizado de probetas desde un mismo listón.

- **Especie Guadua (zona nodal)**

Tabla 26 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas con zona nodal)

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁) [GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
T-BG-1.1-N	33.0	14.6	156.0
T-BG-2.1-N	33.3	17.7	130.3
T-BG-3.2-N	33.0	21.6	168.7
T-BG-5.2-N	31.8	20.3	170.4
T-BG-6.3-N	32.4	16.6	122.4
	Media	18.2	149.6
	Desviación St.	2.8	22.1
	Máx.	21.6	170.4
	Mín.	14.6	122.4
	C.O.V (%)	15.4	14.8

La especie Guadua tiene las mejores propiedades mecánicas con un valor medio de resistencia a tracción $217 \text{ MPa} \pm 12.5 \%$ y módulo de Young de $26.0 \text{ GPa} \pm 6.2 \%$. La zona nodal produce una disminución de alrededor 30 %. Las zonas nodales serán puntos débiles del material, y no se podrán evitar en la fabricación de estructuras de mayor tamaño que la distancia internodal. Durante el proceso de fabricación de estructuras de mayor tamaño, se deberá realizar una distribución óptima, realizando un decalaje a lo largo del espesor de la estructura.

Figura 42 Resistencia a tracción y Módulo de Young de las tiras mecanizadas de bambú

En la Figura 44, se representa el comportamiento completamente lineal hasta el valor de rotura en la curva tensión deformación.

Figura 43 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua sin zona nodal

Figura 44 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua con zona nodal

En las probetas con zona nodal, aparece una rotura en un determinado haz del nodo, seguido de una grieta transversal a lo largo del nodo. La rotura de los haces es en modo explosivo. En el caso de las probetas sin zona nodal, se produce el fallo en un haz de fibras, seguido de varias grietas longitudinales y una grieta transversal previo a la zona de mordaza.

Figura 45 Modo de fallo en el ensayo de tensión a rotura de las probetas con zona nodal (sup), sin zona nodal (inf).

2.1.2 Fibra natural Esparto

Se ha considerado el tratamiento químico de mercerización (NaOH), bajo distintas condiciones de concentración, temperatura y tiempo de inmersión. Tras la extracción de la fibra, el siguiente proceso a definir sería las condiciones de hilado (enrollamiento, número de hilo, tensión de hilado, diámetro del haz).

Figura 46 Proceso de extracción de la fibra de esparto

La fibra tiene una longitud media de 900 mm, la zona de cultivo se encuentra en el sur de España (Murcia), con condiciones de temperatura media 18.1° C, temperatura máxima 33°C, clima de estepa local con bajo contenido en precipitaciones 293 mm, humedad relativa del 70%, tiempo de cultivo 8 meses, tiempo de secado tras el cultivo de 3 semanas en el propio terreno y zona intermedia de extracción.

2.1.2.1 Tratamiento químico de mercerización

Durante el proceso de mercerización se elimina la lignina, separando los haces de fibras del tallo. El criterio a seguir es cuanto mayor sea la concentración de NaOH, mayor contenido en lignina será removido. Sin embargo, al mismo tiempo que se elimina la lignina, la fibra es atacada por el NaOH, lo que se traduce en una reducción de las propiedades mecánicas. A continuación, se presenta una matriz de ensayos con el fin de determinar las condiciones óptimas. En base a estudios previos se selecciona la concentración de 2N-3N de NaOH [16].

Para definir el tiempo de inmersión se considera como referencia el tiempo de inmersión en el enriado bajo agua en condiciones de temperatura ambiente (7-14 días). Considerando que con la aplicación de NaOH el efecto se acelera, se selecciona un tiempo inferior (2-3 días). A su vez, se considera que, al incrementar la temperatura el tratamiento se acelera.

Tabla 27 Matriz de ensayo químico de mercerización

Temperatura (°C)	Concentración (N)	Tiempo (h)			
100	2	2	3	4	5
100	3	2	3	4	5
25	2	24	48	-	-
25	3	24	48	-	-

2.1.2.2 Ensayo a tracción de la fibra de esparto

Se realiza un ensayo a tracción, con el fin de obtener la resistencia a tracción (σ_{11}) y el módulo de Young (E_{11}). La norma estándar que se considera es la ASTM D 3379 y ASTM C

1557, máquina MTS QTest / 2L, velocidad de ensayo 1mm/min, mordaza cuña manual, célula de carga 5 KN y al menos 5 probetas por condición. La fibra previamente tratada, se fija con cinta de aluminio y un adhesivo (cianocrilato) a un marco de papel, el cual se introduce en las mordazas y previo al ensayo se realiza un corte en la zona media. El módulo se estima utilizando el desplazamiento del puente. A pesar de no ser un método de medida preciso, que necesitaría una compensación, permite tener un estudio comparativo. Para determinar la compensación del puente, se debería utilizar distintos valores de zona de ensayo y realizar los distintos ensayos con cada longitud, lo que resultaría en una extensa campaña de ensayos. Se descarto dicho estudio, al observar la enorme desviación estándar de los resultados y principalmente la nula adherencia entre fibra matriz (PLA, ácido poliláctico) en las pruebas preliminares de fabricación.

Figura 47 Probeta de ensayo a tracción de la fibra de esparto

Para determinar la resistencia, se debe considerar el área real del espécimen. Por lo general en la literatura, se considera un área cilíndrica. Sin embargo, como se observa en la Figura 48, es completamente irregular.

Figura 48 Medida de la sección de haz de fibras, caso (100°-3N-2h)

Para realizar la medición del área, parte del haz del que se obtienen los especímenes de ensayo, se embebe en un recipiente y a través del software Kappa se determina la sección real. Cabe señalar que, a pesar de medir la sección real del haz, no se está midiendo el área real donde se produce el fallo, por lo que sería necesario utilizar como sugiere la norma ASTM C 1557, una simulación de MonteCarlo para determinar el error inducido por la no medición real de la sección de rotura.

- **Sin tratamiento químico (Tratamiento mecánico)**

Tabla 28 Resultados del ensayo a tracción de la fibra de esparto (E), sin tratamiento químico (ST).

Probeta	Área [mm ²]	Módulo Young (E ₁₁)[GPa]	Resistencia Tracción (X _T) [MPa]
T-E-ST-1.1	0,0433	10.7	237.7
T-E-ST-2.1	0,0431	8.3	241.4
T-E-ST-3.2	0,0377	12.6	323.2
T-E-ST-4.3	0,0372	3.8	201.5
T-E-ST-5.3	0,0370	3.1	154.8
	Media	7.7	231.7
	Desviación St.	3.7	55.4
	Máx.	12.6	323.2
	Mín.	3.1	154.8
	C.O.V (%)	48.5	23.9

El valor promedio del módulo es muy inferior a lo establecido en la literatura. El coeficiente de variación es muy elevado, pese a acotar los parámetros mencionados, como la

especie, condiciones de cultivo, zona de extracción. Se observa que, los valores mínimos aparecen en muestras extraídas de un mismo haz (T-E-ST-4.3 y T-E-ST-5.3). El área de ambos especímenes y (T-E-ST-3.2) es similar, por lo que a priori el motivo de la diferencia de los valores medios, puede ser debido a los defectos inherentes de cada haz.

El valor de la resistencia es 50% inferior al valor de la literatura. El coeficiente de variación no es tan elevado como en el caso del módulo, pero no admisible. A la vista de los resultados, se debería incrementar el número de especímenes (mín. 30) para dar robustez a los resultados. Sin embargo, ello no garantizaría reducir los coeficientes de variación, a criterio del autor, dependientes de la defectología inherente de las fibras aisladas naturales.

- **Tratamiento químico de mercerización**

Tabla 29 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 100° C

NaOH	E ₁₁	2	3	4	5
2N	Media (GPa)	4.0	6.3	9.0	7.2
	C.O.V (%)	37.0	29.1	48.3	34.0
3N	Media (GPa)	6.9	4.0	2.9	6.7
	C.O.V (%)	27.3	31.7	28.2	37.2

Tabla 30 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 25° C

NaOH	E ₁₁	24	3
2N	Media (GPa)	12.3	6.6
	C.O.V (%)	37.9	37.7
3N	Media (GPa)	13.3	10.2
	C.O.V (%)	37.8	18.0

Tabla 31 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 100° C

NaOH	E ₁₁	2	3	4	5
2N	Media (GPa)	225.1	179.2	259.4	143.1
	C.O.V (%)	51.6	20.1	34.0	21.6
3N	Media (GPa)	202.3	169.1	146.8	113.1
	C.O.V (%)	19.6	31.3	16.3	17.0

Tabla 32 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 25° C

NaOH	E ₁₁	24	3
2N	Media (GPa)	200.3	144.7
	C.O.V (%)	42.8	25.2
3N	Media (GPa)	332.5	245.2
	C.O.V (%)	32.1	45.3

A pesar de controlar los factores de cultivo, especie, zona de la planta de extracción, la comparativa entre las distintas condiciones de tratamiento es difícil de realizar, debido a que las desviaciones estándar de los ensayos mecánicos son elevadas. El C.O.V. alcanza el 52% en el caso de la resistencia a tracción (2N-100°C-2h) y un 48 % en el caso del Módulo de Young (2N-100°C-4h). El factor defectos previos de cada espécimen, no es posible controlarlo y es fundamental para reducir la desviación de los resultados. En lo siguiente, se realiza un análisis considerando solo los valores medios, para obtener una comparativa. Sin embargo, se induce un sesgo en el análisis.

- **Tratamiento a 25°C**

En el caso de módulo se observa que tanto en la concentración de 2N y 3N, el máximo se obtiene con 24 horas de inmersión y las desviaciones típicas son menores que en el caso de la fibra sin tratamiento.

Figura 49 Módulo de Young con el tratamiento de 25° C (24-48 horas)

En el caso de la resistencia a tracción, el tratamiento óptimo se consigue con un 3N y 24 horas de inmersión. Se observa que, para ambas propiedades al encontrarse la fibra inmersa más del tiempo óptimo, se produce una caída de las propiedades. Además, a mayor concentración, se obtiene mejores propiedades mecánicas, por lo que sería necesario evaluar el comportamiento con mayores concentraciones.

Figura 50 Resistencia a tracción con el tratamiento de 25° C (24-48 horas)

- **Tratamiento a 100 °C**

El objetivo principal del aumento de temperatura, es acelerar el proceso. Por lo tanto, el tiempo de inmersión se ha considerado en torno a horas. A mayor tiempo de inmersión mejor módulo, hasta alcanzar el valor óptimo. En el caso de mayor concentración, se observa que se necesita menor tiempo de inmersión. Por lo que se puede concluir que, el aumento de la concentración reduce el tiempo de inmersión.

Figura 51 Módulo de Young con el tratamiento de 100° C (2-5 horas)

En el caso de la resistencia, exceptuando el valor promedio del tratamiento (2N, 3 horas), que no sigue la tendencia, el comportamiento es similar al caso del módulo. En el caso mencionado, es posible que el haz de partida de fibras, haya contenido un mayor número de defectos.

Figura 52 Resistencia a tracción con el tratamiento de 100° C (2-5 horas)

Finalmente, se determina que el máximo de propiedades se consigue con el tratamiento:

<u>Tratamiento óptimo</u>
Temperatura: 25°C
Concentración: 3N NaOH
Tiempo de inmersión: 24 h
Resistencia a Tracción (MPa): 332.5 ± 32.1 %
Módulo de Young (GPa): 13.32 ± 37.7 %

Figura 53 Resumen del tratamiento químico óptimo de mercerización en el caso fibra de esparto.

En la comparativa de propiedades con el tratamiento de extracción del tipo mecánico, se produce un incremento del 43 % en el caso de la resistencia a tracción y un 72 % en el caso del módulo de Young. Sin embargo, las desviaciones estándar siguen siendo muy elevadas, el doble de lo considerado como referencia (15%). Una ventaja del tratamiento químico, es la mejora que se supone que existirá en la adherencia fibra matriz.

2.2 Análisis y selección de candidatos de la fibra natural

En el presente análisis, solo se considera el bambú y esparto. Las fibras aisladas de lino, sisal, algodón, seda, son semejantes al esparto en cuanto a ventajas y limitaciones. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, se ha ponderado con el mismo peso el valor promedio del módulo Young, la resistencia a la tracción y el coeficiente de variación.

Los umbrales del módulo de Young y resistencia a tracción se definen en relación directa con los valores máximos del bambú Guadua y esparto (3N, 25°C, 24 h), respectivamente. En el caso de los valores altos de C.O.V, se realiza una relación a la inversa para determinar el peso del mismo. Se ha incrementado el valor inicial de referencia (20%), para no seleccionar la fibra solo por este motivo, puesto que durante la fase de fabricación dicho valor se reducirá, al distribuirse los defectos.

Tabla 33 Análisis de los criterios considerados en la selección de la fibra natural

Fibra	Módulo Young (GPa)	Resistencia Tracción (MPa)	Proceso Extrac.	Proceso Fabric.	Impacto medioamb.	Disponibilidad	Coste
Bambú Moso	11.5 19.2 %	159.1 26.1 %	Continuo Mecánico	Laminado Manual	Bajo	Media-Alta	Muy Bajo
Bambú Guadua	26.1 6.1 %	217.1 12.5 %	Continuo Mecánico	Laminado Manual	Bajo	Muy Alta	Bajo
Esparto Extracción mecánica	7.7 48.5 %	231.7 23.9%	Bobinado Mecánico	Cinta UD Laminado Manual	Medio-Bajo	Alta	Muy Bajo
Esparto Extracción Química (100°C)	9.0 48.3%	259.4 34.0%	Bobinado Químico	Cinta UD Laminado Manual	Alto	Muy baja	Alto
Esparto Extracción Química (25°C)	13.3 32.1 %	332.5 37.7 %	Bobinado Químico	Cinta UD Laminado Manual	Medio-Alto	Bajo	Bajo

Por otra parte, se tiene en cuenta factores como facilidad del proceso de extracción, compatibilidad con el método de fabricación (RFI), impacto medioambiental, disponibilidad y coste. En el bambú, se considera un proceso completamente mecánico de bajo coste, pero es necesaria una modificación con respecto al industrial, por el agrietamiento. La existencia de la zona nodal reduciría las propiedades mecánicas y complicará el proceso. Se asigna un mayor valor a la especie Moso, porque durante el mecanizado la herramienta se desafilan menos, los listones se agrietan menos y las propiedades tienen menor influencia con la presencia nodal. El laminado manual de listones y falta de drapabilidad limitaría la productividad y geometrías. Por último, al tratarse de una planta invasiva tiene un coste muy bajo en origen, pero elevado en Europa por el transporte [24].

En el caso de la fibra de esparto, se podría fabricar una cinta unidireccional preimpregnada, facilitando el proceso de laminado manual. Previo a ello, sería necesario el uso de tratamientos químicos (mayor impacto medioambiental) y un proceso de bobinado, en el que sería necesario un estudio profundo de las condiciones de enrollamiento, diámetro del haz, tensión de bobinado; lo que incrementaría el coste y parámetros a controlar. Se asigna un menor valor al caso de mayor temperatura, debido al coste energético. Además, se considera, a priori

que la compatibilidad entre la fibra extraída de forma química y resina es mayor. La materia prima en Europa tiene un coste bajo, pero solo está disponible en formato artesanal.

Tabla 34 Umbrales y peso para los criterios de selección

	Mód. Young (GPa)	Resis. Tracción (MPa)	C.O.V (%)	Proceso Extracción	Proceso Fabricación	Impacto medioam.	Disponib ilidad	Coste
Umbral	26	332	20%	Viabilidad	Compatible	Bajo	Muy Alta	Muy Bajo
Peso	15%	15%	15%	10%	15%	20%	5%	5

A continuación, se representa la puntuación de cada uno de los candidatos:

Tabla 35 Selección de los candidatos de la fibra

	Mód. Young (GPa)	Resis. Tracción (MPa)	C.O.V (%)	Proceso Extrac.	Proceso Fabric.	Impa cto	Disp	Coste	Total
Moso	6.6	7.2	12.3	8	9	20	4	4	71.1
Guadua	15.0	9.8	15	7	8	20	2.5	2.5	79.8
Esparto (Mec.)	4.4	10.4	8.3	7	12	20	5	5	72.1
Esparto (100°C)	5.2	11.7	7.3	5	10	10	2.5	2.5	54.2
Esparto (25°C)	7.7	15.0	8.8	6	11	12	3	3	66.5

En base al total, se considera que el mejor candidato es la fibra natural bambú de la especie Guadua. Sin embargo, debido a la limitación en drapabilidad del listón para fabricar estructuras con geometría compleja, se considera que es necesario continuar con el desarrollo de un material compuesto con una fibra técnica aislada continua como el esparto, sisal, lino, algodón, seda.

2.2.1 Viabilidad de los candidatos con el proceso de fabricación

Es fundamental tener la suficiente drapabilidad para poder fabricar estructuras con cierta curvatura (requisito del proyecto ESA, radio mínimo de 500 mm). Se observa que, es necesario reducir el espesor de las tiras en torno a 1.0-1.5 mm para poder tener una mínima drapabilidad Figura 54.

Figura 54 Drapabilidad de los listones de bambú

En el caso del esparto para determinar la viabilidad, al no considerarse la fabricación de la bobina de fibra de esparto, se realizó una prueba de adhesión entre una fibra artesanal con el menor diámetro disponible en el mercado y la resina (PLA). La adherencia es prácticamente nula, motivo por el cual se descarta su uso, al menos del tipo artesanal. Se propone un nuevo candidato con similares características en términos de propiedades, extracción, coste, disponibilidad [48][118][174].

Tabla 36 Comparativa fibra de sisal y esparto

Propiedad	Esparto	Sisal (Henequén)
Diámetro (mm)	3	1-2
Longitud (m)	0.8	0.75-1.5
Resistencia a Tracción (MPa)	370	300-500
Módulo de Young (GPa)	11	10-12
Extracción	Mecánica	Mecánica
Mejora de interfase	Química (NaOH)	Química (NaOH)
Proceso de fabricación	RTM, RFI	RTM, RFI
Disponibilidad	Media	Media

A través de la misma técnica de fabricación (bobinado manual de fibra sobre un cilindro con resina film PLA y fusión en estufa a 185°C), se determina de forma visual que la adherencia entre la fibra de sisal y el termoplástico PLA es superior.

Figura 55 Prueba de adherencia de la fibra de esparto-resina PLA (izq) y sisal-PLA (centro, der.)

Pese a la compatibilidad con la resina PLA de la fibra de sisal, la fibra es del tipo artesanal, por lo que las propiedades mecánicas, a priori serán bajas. Debido a la gran cantidad de defectos, falta de control de calidad, técnica artesanal de bobinado sin control de parámetros como la tensión o el enrollamiento de los haces, diámetro elevado del haz que no permite la impregnación. Por lo que se considera el uso de una fibra técnica disponible en el mercado, como el lino.

La fibra de lino ha sido seleccionada principalmente por las condiciones favorables de cultivo en Europa y en particular Francia. Se supone un candidato ideal para suplantar la fibra de vidrio, debido a los excelentes valores en propiedades mecánicas y ventajas de su uso publicado en literatura, congresos, ferias como el JEC. La empresa Safilin y Lineo, han desarrollado una fibra técnica de lino del tipo continua, suministrado en formato bobina, con todos los parámetros de bobinado controlados.

En la actualidad, la empresa ha desarrollado la fibra y se encuentra desarrollando un material preimpregnado con resinas del tipo no biodegradables como el epoxi o poliéster. El precio es elevado (25€/m²) y la disponibilidad limitada.

Figura 56 Ventajas atribuidas al uso de la fibra de lino [175]

Relativo a las propiedades de la fibra, los valores publicados en distintos folletos publicitarios siguen siendo ambiguos, dejando un enorme margen para el valor de la resistencia a tracción de la fibra (800-1500) MPa y para el módulo de Young (55-75) GPa).

Fiber	Density [g/cm ³]	Tensile strength [MPa]	Stiffness / Young's modulus [GPa]	Specific strength [MPa/g cm ³]	Specific stiffness [GPa/g cm ³]	Elongation ε [%]
Flax	1.45	800-1500	55-75	550-1030	38-52	1.5-2.0

Figura 57 Valores de referencia publicados por la compañía Safilin en el JEC 2016

Para la fabricación de la cinta unidireccional semiimpregnada, se considera el uso de las fibras de sisal, lino, algodón y seda. El algodón, se selecciona por ser una de las fibras naturales más cultivadas y utilizadas en diversos sectores como el textil. La seda se selecciona, para determinar las características de una fibra de origen animal. Como se ha comentado antes, en el caso de la fibra de lino, algodón, seda, no se ha considerado medir las propiedades de la fibra, puesto que resulta una tarea compleja y extensa. Además, se considera que lo importante es obtener el valor final de las propiedades del material compuesto.

2.3 Selección de la resina

2.3.1 Polímero termoplástico biodegradable ácido poliláctico PLA

Se ha seleccionado el polímero fabricado por la compañía Nature Works (Serie 4043 D). Las grageas se transformaron en formato película con un espesor de (0,025 mm) por la compañía (Magical Film).

Tabla 37 Propiedades del polímero PLA [129]

Propiedad	Ingeo 4043 D
Densidad (g/cm ³)	1.24
Resistencia a Tracción (MPa)	110
Módulo de Young (GPa)	3.3
Elongación a rotura (%)	160
Temperatura de fusión (°C)	145-160
Coste (\$/kg)	5.5

Para determinar la estabilidad térmica, se realizó un análisis termogravimétrico (TGA). Las mediciones se llevaron a cabo utilizando el equipo en atmosfera de nitrógeno Thermal Analyser (Q500 V20.13, TA Instruments), barrido de temperatura de 20 a 500 °C, velocidad de calentamiento de 5°C/min, masa de la muestra 2.50 mg. La Figura 58, muestra que la degradación del termoplástico se produce alrededor de los 341 °C.

Figura 58 Ensayo TGA del polímero termoplástico PLA

Para determinar los parámetros de fusión y Tg de la película PLA, se utilizó la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las mediciones se llevaron a cabo utilizando el equipo (DSC 1 Mettler Toledo Star SW 8.10), barrido de temperatura de 20 a 400 °C, velocidad de calentamiento de 10°C/min, masa de la muestra 9.0 mg. La Figura 59, muestra que la temperatura y el tiempo de fusión están alrededor (165 °C, 8 min) y Tg alrededor de 60-65 °C.

Figura 59 Ensayo DSC del polímero termoplástico PLA

Con el fin de determinar la posibilidad del uso del polímero en un proceso de inyección, se ha realizado un estudio reológico del polímero, desde 25°C hasta 220°C. Se observa que, en torno a 155°C la viscosidad disminuye hasta los 5000 Pa.s. La viscosidad se puede reducir hasta 1000 Pa.s incrementando la temperatura del proceso hasta los 200° C. Sin embargo, la temperatura de degradación de la fibra es cercana a dicho valor.

Figura 60 Ensayo de reología del polímero termoplástico PLA

Debido a la alta viscosidad de la resina a temperaturas alrededor de los 180°C, se considera que no es compatible con los procesos de inyección.

2.3.2 Polímero termoestable del tipo epoxi

Para definir una amplia envolvente de aplicación, el adhesivo ha de cumplir el requisito de temperatura alta de servicio, la cual se relaciona con la Tg del material. Se ha seleccionado el adhesivo Redux 319-A fabricado por la compañía Hexcel, ampliamente utilizado en la industria aeronáutica, temperatura de curado inferior a 200° C y Tg por encima de los 120 ° C. Para controlar la línea de encolado y mejorar la manejabilidad, contiene un soporte de Nylon y pesos de área entre 180 y 400 g/m². Se ha seleccionado con elemento de soporte y peso 240 g/m².

Tabla 38 Adhesivo de resina epoxi Redux 319 A [176]

Propiedad	Redux 319 A
Temperatura máxima de servicio (°C)	150
Temperatura de curado(°C)	150-175
Tiempo de curado (min,)	240-60
Tg Dry (°C)	120
Resistencia a cortadura (MPa)	31
Resistencia a pelado (Bell)(N/25mm)	140
Densidad (g/cm3)	1.1-1.4

Una de las principales limitaciones, es el alto coste 20 €/m². Además, se trata de un adhesivo optimizado para curarse en condiciones de autoclave con una presión entre 1-7 bar.

Por otra parte, para considerar una resina de infusión, se ha seleccionado la resina HexFlow® RTM 6. Se trata de una resina mono componente desgasificada diseñada específicamente para el moldeo por transferencia de resina (RTM). Es el estándar de la industria aeroespacial debido a su alta temperatura de transición vítrea, flexibilidad en los parámetros de inyección y ciclo de curado, baja absorción de humedad y baja viscosidad.

Tabla 39 Adhesivo de resina epoxi [177]

Propiedad	RTM 6
Temperatura máxima de servicio (°C)	120
Temperatura de curado(°C)	180
Tiempo de curado (min.)	90-120
Tg Dry (°C)	194-202
Resistencia a tracción (MPa)	75
Resistencia a flexión (MPa)	132
Módulo de Young (GPa)	2.89
Elongación a rotura (%)	3.4
Densidad (g/cm ³)	1.11-1.14
Presión de inyección (bar)	1-5
Coste (\$/Kg)	15

A continuación, se realiza una selección en base a umbrales y pesos, similar a la desarrollada para la fibra natural.

Tabla 40 Valores umbrales y pesos de los criterios de selección de la resina

	Densidad	Proce Fabric.	Punto fusión Temp. curado [°C]	Tg [°C]	Impacto	Disponib ilidad	Coste
Umbral	Baja (1.14)	Viable	≤180	Alta (120)	Bajo	Muy Alta	Bajo
Peso	10%	25%	25 %	10 %	30 %	5%	5%

El umbral de la densidad se define en base al valor de la resina RTM 6. En el criterio proceso de fabricación, se considera conocimientos del comportamiento en fase producción, hojas de datos, formatos disponibles, compatibilidad con la fibra natural. El punto de fusión o

temperatura de curado viene definido por la temperatura de degradación de la fibra. El umbral de la temperatura de servicio viene definido por el valor de la Tg del adhesivo Redux. El impacto medioambiental ha de ser el mínimo posible, considerando como optimo el uso de una resina biodegradable y renovable.

Tabla 41 Resumen de las propiedades de los polímeros preseleccionados

	Densidad	Proc. Fabric.	Pto. fusión Temp. curado [°C]	Tg [°C]	Impacto	Disponib ilidad	Coste
PLA	1.24	Bajo	165	53	Bajo	Alta	Medio
RTM-6	1.14	Alto	180	194	Muy Alto	Medio	Alto
Redux	1.1-1.4	Muy Alto	150-175	120	Alto	Medio	Muy Alto

En el caso del polímero termoplástico biodegradables y basado en recursos renovables (PLA), a pesar de las aplicaciones de envases e impresoras, el comportamiento e información es limitado. En la literatura, el comportamiento como matriz en un material compuesto de fibras naturales es casi nulo, la única conclusión común es la baja adherencia y necesidad del uso de un tratamiento químico como el agente acoplante MAPP. Tras la fabricación del material compuesto, sería necesario realizar un análisis del comportamiento de la interfase fibra matriz tras un ciclo de envejecimiento y con temperaturas cercanas a la Tg, con el fin de definir su envolvente de aplicación. Durante el proceso de laminado manual se carece de pegajosidad, por lo que sería necesario el uso de un sistema fijador. Respecto a la temperatura de fusión, el valor es cercano a la degradación de la fibra (200 °C), pero el tiempo de fusión es bajo. Al tratarse de un polímero biodegradable y renovable el impacto sería mínimo, pero se debería analizar las condiciones de degradación. La disponibilidad en el mercado es alta, con diferentes compañías que procesan las grageas de la compañía NatureWorks a películas de resina con espesor controlado.

La resina RTM 6 y adhesivo Redux, se encuentra ampliamente extendido su uso en aplicaciones de materiales compuestos convencionales. Existe disponible información robusta

de su comportamiento. En el adhesivo Redux, es posible el control de línea de encolado, contenido en resina y compatible con el proceso de fabricación de la cinta unidireccional. Respecto a la temperatura de curado, en el adhesivo Redux, se puede elegir un curado a temperatura 150 °C y 240 min, con el fin de encontrarse lejos de la temperatura de degradación de la fibra. En el caso de la resina RTM 6, el proceso de inyección sería complejo, debido a la necesidad de analizar puntos de inyección y venteo, evitar distorsión de la fibra en el caso del lino y evitar zonas sin resina en el caso del bambú, diseño y fabricación de utillaje. Respecto al impacto medioambiental, ambos polímeros son no biodegradables y no renovables. Sin embargo, en el caso del adhesivo Redux el contenido final será inferior al 15 %, a diferencia del caso de la resina RTM 6 en la que se tendría contenidos en torno al 50 %. Respecto al coste y disponibilidad, el adhesivo Redux es restrictivo en precio, necesario un almacenamiento controlado a temperaturas inferiores a -18 °C y necesidad de una sala limpia para realizar el proceso de encolado. A continuación, se representa la puntuación de cada uno de los candidatos:

Tabla 42 Selección de los candidatos de la resina

	Densidad	Proc. Fabric	Pto. Fusión Temp. curado [°C]	Tg [°C]	Impacto	Disponi bilidad	Coste	Total
PLA	9	10	10	53	30	10	10	79
RTM-6	10	10	15	194	5	7.5	7.5	55
Redux	8	20	15	120	20	5	5	73

En base a estos criterios, los candidatos seleccionados son el ácido poliláctico como polímero biodegradable y el adhesivo Redux como resina de referencia. Además de ellos, se podría utilizar un adhesivo bicomponente de curado a temperatura ambiente, descartado por no ser viable el control de la línea de espesor y complicar el proceso de fabricación de la cinta unidireccional de lino. En el caso del polímero fenólico para madera, será considerada la

fabricación solo de paneles de cortadura interlaminar, con el objetivo de determinar los valores máximos de la adherencia fibra matriz.

3 Fabricación de probetas de materiales compuestos de fibras naturales según el estado del arte

En el presente capítulo se realiza una descripción de los procesos de fabricación considerados en la industria o estado del arte, con el objetivo de determinar sus limitaciones y proponer un proceso de optimización. Se considera un proceso de extracción mecánico de listones internodales de la fibra de bambú, seguido de un proceso de encolado con resina en formato película y curado o fusión con bolsa de vacío en estufa. En el caso de la fibra aislada continua, se considera una fibra de sisal en formato artesanal. Previo a la fabricación de las probetas, se desarrolla una cinta unidireccional, a través de una técnica de bobinado manual.

3.1 Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales

Para obtener un coeficiente de variación mínimo, se ha realizado un control de la materia prima, zona y metodología de extracción, parámetros del ciclo de curado y fusión, ensayos normalizados. Se ha implementado ligeras modificaciones con respecto al proceso industrial de listones de espesor grueso, con el fin de incrementar el número de listones por caña, reducir el número de defectos y mejorar la estabilidad dimensional. Como primera aproximación, se ha seleccionado la extracción solo de la zona internodal, con el fin de obtener los valores máximos de las propiedades mecánicas, obviando la presencia de los nodos.

3.1.1 Selección de la materia prima

La especie seleccionada fue el bambú Guadua, suministrada por la compañía “Bambusa” [23], los cuáles garantizaban la uniformidad de condiciones de cultivo. Los criterios de selección han sido:

- Especie Guadua, proveniente de la zona central de los Andes (Eje cafetero Colombiano), el desarrollo óptimo de las plantas se alcanza entre los 500 y 1500 metros, con temperaturas de 17°C-26°C, precipitaciones de 1200 a 2500 mm/año, humedad relativa del 80-90% y suelos con fertilidad moderada y buen drenaje. A la materia en origen se

le aplica un tratamiento de inmersión durante 4-6 días en solución de sales de bórax y ácido bórico (1:1) y una concentración entre el 4-6 %, para evitar el ataque por insectos y prevenir la aparición de hongos.

- Zona baza intermedia, diámetro de la caña superior a 120 mm con un espesor de pared superior a 18 mm y una separación mínima internodal de 300 mm.
- Tiempo mínimo de maduración de 4 años.
- Condiciones de almacenamiento óptimas (sin exposición de luz solar, 15°C y 30% máximo de humedad relativa).

Figura 61 Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales

3.1.2 Proceso de mecanizado de la caña

Para tener una comparativa de los defectos producidos debido al mecanizado, se considera una referencia sin los pasos completos de mecanizado. La Figura 62 muestra los haces de fibras embebidas por la resina lignina en la tira de bambú, sin mecanizar. Por lo general, la lignina se presenta en diferentes formatos (anillos, tubos), pero no como forma de escama. Ello sugiere, que el simple corte de la muestra, "rompe" y "abre" la lignina formando la forma de escama.

Figura 62 Muestra de bambú sin mecanizar durante el proceso de fabricación del estado del arte [haz. fibra (izq.); lignina (der.)]

Con el fin de mitigar el agrietamiento, se utiliza un cincel en el corte en la dirección de la fibra y una sierra de banda en el sentido transversal, con menores revoluciones y menor avance. Bajo inspección visual el mecanizado producía menor agrietamiento, sobrecalentamiento local de la caña y menor desafilado de la herramienta.

A continuación, se describe el proceso de extracción:

- Corte transversal de la caña cada 300 mm.
- Corte longitudinal, dividiendo la sección transversal en 16 tiras de 300x30x20 mm.

Figura 63 Mecanizado inicial de la zona internodal

- Mecanizado de la sección interna de la caña, para obtener una superficie plana de referencia. El espesor se reduce de 20 mm a 6 mm, eliminando la superficie interna. Posteriormente, se divide en tres listones de dimensiones 300x30x2 mm.

Se ha considerado como zona útil los 6 mm (zona exterior y parte de la intermedia), para maximizar el número de tiras y obtener el valor medio de las propiedades con el mayor coeficiente de variación, debido a la variación del contenido de fibra en los listones.

Figura 64 Mecanizado inicial de las tiras

En la Tabla 43 se detalla los cortes y tiempos del mecanizado:

Tabla 43 Resumen de los pasos y tiempos de mecanizado

Elemento inicial	Tipo de corte	Número cortes	Tiempo	Elemento Final
Caña entera (1m)	Transversal	2	0.5 min/corte	Caña 300 mm
Caña de 300 mm	Longitudinal radial	16	2 min/ corte	Listones
Listones	Longitudinal tangencial	3	1 min/corte	Tiras

El tiempo total de mecanizado de una caña de 1 m, es 241 min. Considerando el coste por hora del técnico (60 €/h), el coste del material en Europa (18 €/m), el coste de la máquina de corte industrial amortizada a 5 años (150€) [178], el cambio de sierra (cada 6 metros) (49 €) [179]. El coste total sin incluir la maquinaria es muy elevado 267€/m. Debido, a la dureza que presenta el material, el tiempo de la inspección visual y dimensional.

3.1.3 Proceso de mecanizado de la tira

Posteriormente, cada tira es planificada por una cara (Rectificado) y cepillada por la contraria, para obtener tiras planas con un espesor de ($1 \pm 0,2$ mm). El proceso se realiza con un cepillo automático de madera (Lombart 254 PT, con precisión de cepillado 0,2 mm [180]).

Cabe señalar que, las máquinas actuales permiten cepillados hasta un espesor mínimo de 2 mm, en la “Lombart 254” el espesor mínimo es 5 mm. Por lo tanto, la máquina fue modificada mecánicamente (suplementos en la base inferior y modificación de la altura máxima de las cuchillas) para permitir cepillados a 1 mm.

Figura 65 Proceso de extracción mecánica- esquema de rectificado-cepillado.

Se trata de un proceso lento y agresivo Figura 66, en el que el material reduce su espesor al mínimo posible para obtener un listón con cierta drapabilidad, que permita fabricar estructuras con cierta curvatura. La máquina realiza el cepillado con una cuchilla a 8500 rpm y una velocidad de avance 6m/min. Durante la entrada del listón, se produce un agrietamiento longitudinal de alrededor 20 mm, dicha zona no es considerada válida.

Figura 66 Proceso de extracción mecánica- grieta longitudinal

Debido a que la máquina no trabaja en condiciones óptimas, la distancia de las cuchillas se debe reajustar cada 15 min. El tiempo de mecanizado de las 48 tiras es de 24 min y 16 min de reajuste de máquina, con un coste de 40€. Una alternativa al proceso sería el lijado, pero el control del espesor tendría una mayor tolerancia y un mayor tiempo de proceso.

El siguiente proceso es el mecanizado del ancho de la tira. Para ello se utiliza un proceso de lijado con piedra, para reducir los tiempos del mecanizado. El ancho final se divide en tres grupos, tiras de 15, 20 y 25 mm. La selección de tres anchos se realiza, con el fin de tener un decalaje aleatorio. La tolerancia del proceso es alta, llegando a tener una variación de ± 2 mm. En el mecanizado de 48 tiras, el tiempo consumido es de 10 min, en el que se contabiliza la inspección visual, la separación en distintos grupos, la acción de mecanizado, posicionamiento y cambio de grupo durante el mecanizado. El precio total del mecanizado es elevado 329 €/m.

Figura 67 Mecanizado con piedra del ancho de las tiras

Finalmente, las tiras se mecanizan a la longitud determinada por el ensayo y norma estándar considerada para la fabricación de los paneles. Tras el mecanizado de las tiras, se procede a un secado en estufa durante 24 horas a 70° C, para reducir el contenido en humedad.

- **Bambú con proceso de cepillado**

La Figura 68 muestra un diagrama de análisis SEM del listón mecanizado con la técnica de cepillado. Se observa que, tras el mecanizado la lignina se transforma en una estructura completamente con forma de escama. A su vez, aparecen grietas a lo largo del eje del haz, de gran longitud a diferencia de las mostradas en el listón sin mecanizar.

Figura 68 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de cepillado

- **Bambú con proceso lijado**

Con el fin de determinar, si el proceso de lijado es menos agresivo, se mecaniza un listón solo con técnicas de lijado. Se observa que, los defectos y la forma de la lignina es similar.

Figura 69 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de lijado

3.1.4 Proceso de laminado manual

El proceso de fabricación seleccionado es el encolado de listones de bambú con resina en formato película, proceso similar al denominado en la industria aeronáutica (RFI – “Resin film infusión”). En la interfase, se utiliza cuatro capas de resina termoplástica biodegradable PLA, siendo el espesor por capa 0.025 mm o una capa de adhesivo estructural del tipo epoxi Redux de espesor 0.125 mm.

Durante el laminado, se debe unir a tope las tiras de bambú, evitando separaciones entre las mismas, con el fin de reducir zonas de acumulación o falta de resina. Es fundamental evitar dichas zonas, puesto que serán puntos débiles. A pesar, de realizar el proceso bajo un control visual de calidad, la existencia de separación (“gaps”) es función de la tolerancia dimensional del ancho de la tira (± 2 mm). Además, con el fin de reducir puntos débiles a lo largo del espesor del espécimen, se considera un decalaje. Cabe señalar que, se ha considerado tres anchos distintos de tiras de bambú y no sea aplica un control dimensional en el decalaje.

Figura 70 Distribución de las tiras de bambú a lo largo del espesor

Debido a la nula pegajosidad de la resina termoplástica, durante el proceso de laminado, se utiliza un spray del tipo epoxi (“Binder”), aplicado en los bordes externos de las capas, que serán mecanizados posteriormente. A su vez, para fijar cada capa de tiras de bambú, se coloca (“Flashbreaker”) cinta adhesiva de alta temperatura. De dicho modo, se evita el desplazamiento de las capas durante el proceso de fusión o curado.

Figura 71 Proceso de laminado manual con los listones de bambú y resina PLA (izq.) y adhesivo epoxi (der.)

En el caso de considerar la matriz termoestable del tipo adhesivo estructural epoxi, la metodología de fabricación es similar. Se considera una sola capa de adhesivo con el fin de delimitar el contenido de volumen de resina. Debido a la pegajosidad del adhesivo, se fija cada tira en la capa de adhesivo con un secador a 65 ° C durante 1 min.

El tiempo del proceso de laminado es elevado, debido a que se trata de un proceso completamente manual, en el que se realiza una selección de las tiras sin defectos, una inspección visual de ajuste, una fijación y el decalaje. El tiempo del laminado de 48 tiras en un panel de tracción es de al menos 30 min, considerando el corte y laminado de las capas de resina. El coste total de la mano de obra del técnico en Europa es 30€

La automatización de este proceso sería fundamental para el desarrollo industrial del material. Se considera que, con un sistema de posicionamiento de tiras a través de carriles, con un mecanizado con menores tolerancias y utilizando un proceso de conformado en caliente en el termoestable a temperaturas cernas a los 65°C o fusión en el termoplástico con temperaturas en torno a 185°C, se podría fabricar capas de tiras de bambú semiimpregnado. Dichas capas facilitarían el proceso de laminado, reduciendo los tiempos y costes.

Figura 72 Boceto de automatización del proceso de laminado de tiras de bambú (vista en planta)

3.1.5 Proceso de compactación (Bolsa de vacío)

El proceso facilita la extracción de volátiles y aplica presión de forma uniforme. Los materiales auxiliares considerados para el proceso de bolsa de vacío son los convencionales (película desmoldeante 400285 - Wrightlon 5200, aireador de superficie de poliéster “Airweave” N 10, aireador de contorno de fibra de vidrio de ancho 25 mm, bolsa de vacío de Nylon 75µm Wrightlon 5400 y masilla de cierre AT 200. Los materiales auxiliares son completamente compatibles con el proceso de temperatura. Para el útil de laminado, se ha utilizado una chapa de 2 mm de espesor de acero. Para producir el desmoldeo del panel con respecto al útil de laminado, se ha seleccionado una película separadora, en lugar de un agente líquido de desmoldeo, porque no se garantizaba la compatibilidad de los productos convencionales con la resina termoplástica PLA. Sin embargo, en el caso de la resina epoxi se ha utilizado un agente desmoldeante en base solvente denominado comercialmente “Frekote”.

Figura 73 Bolsa de vacío para fabricar el material compuesto fibra de bambú y resina PLA o adhesivo Redux 319

3.1.6 Proceso de ciclo de fusión

Para definir las condiciones de fusión del termoplástico PLA, se considera el análisis DSC (Figura 59), en el cuál se observa una transformación endotérmica correspondiente al punto de fusión alrededor de (133-165) °C con un tiempo de (5-8) min. La temperatura del proceso debe limitarse por la temperatura de degradación de la fibra de bambú. En base a la literatura [46] [181], las curvas del TGA de la fibra de bambú, presentan un pico inicial alrededor de los 40-100°C, donde la pérdida de masa es alrededor del 3,8 % valor atribuido a

la vaporización del agua. Posteriormente, se presenta un segundo pico alrededor de los 200-220° C, debido a la degradación de la fibra.

Para determinar los parámetros óptimos, se realiza un estudio preliminar considerando tres listones y cuatro capas de PLA en cada interfase. Se determina de forma visual y experimental, que la tira de bambú se degrada (cambia de color, zonas completamente quemadas) cuando se supera los 195°C durante un tiempo de 20 min. Por el contrario, por debajo de las condiciones óptimas de temperatura y tiempo, se observa de forma visual una gran cantidad de zonas sin fundir en la interfase de los paneles.

Figura 74 Estudio preliminar de las condiciones de fusión del termoplástico PLA y la fibra de bambú; temperatura superior a 195° C (der.) y temperatura inferior 185° C(izq.).

Tras realizar la bolsa de vacío, se introduce el panel en la estufa a temperatura ambiente y se realiza un calentamiento con una rampa de 3.2°C/min. Se considera la opción del ciclo de fusión desde la temperatura ambiente, con el fin de evitar un choque térmico y asegurar una fase uniforme de calentamiento. Una vez alcanzado la temperatura de fusión óptima 185° C, se tiene una fase de estabilización durante 20 min. Finalmente, la fase de enfriamiento se produce a temperatura ambiente con una rampa de 10°C/min. El vacío se encuentra conectado durante todo el proceso.

Figura 75 Ciclo de fusión del material compuesto fibra de bambú y resina termoplástica PLA

3.1.7 Proceso de ciclo de curado

En el caso del adhesivo epoxi Redux 319 A, se considera el proceso de curado establecido por el suministrador (Hexcel). Cabe señalar que, la temperatura de curado se encuentra por debajo de la degradación de la fibra. Una alternativa sería considerar una temperatura inferior a 175°C e incrementar el tiempo de curado, haciendo uso del diagrama TTT (tiempo, temperatura, transformación) del adhesivo. El adhesivo al ser un termoestable en fase beta, se tiene almacenado a temperatura de -18°C en condiciones de hermetismo. Previo al uso del adhesivo, se realiza un atemperamiento a temperatura ambiente (21°C) durante 2 horas. Previo a laminar, se debe realizar un control de las horas de exposición a temperatura ambiente, puesto que tiene un máximo de vida útil, cercano a los 21 días. Al tratarse de un adhesivo estructural certificado para la industria aeronáutica, el proceso de control de calidad y trazabilidad ha de ser exhaustivo, con el fin de evitar que el proceso de curado no se realiza en condiciones óptimas, que provocaría defectos en la línea de encolado.

En la industria aeronáutica de fabricación con materiales compuestos, dicho adhesivo ha de ser laminado bajo condiciones de sala limpia (control de humedad, temperatura, número

de partículas, etc), con el fin de obtener las mejores propiedades mecánicas. Sin embargo, en el laboratorio se carece de dichas instalaciones, por lo que durante el proceso de fabricación se limita sola la temperatura y humedad de la sala (máx 25°C, 55% Humedad relativa). Al tratarse de un encolado estructural, se realiza una limpieza superficial exhaustiva de las tiras, haciendo uso de aire comprimido y alcohol isopropílico.

Durante el ciclo de curado, se considera una rampa de calentamiento de 5°C/min hasta la temperatura de estabilización de 175°C. El tiempo de curado a la temperatura de estabilización mínimo de 60 min, para obtener el grado de curado optimo y permitir que el calor penetre a lo largo del panel. Se considera el vacío máximo de 66 kPa durante todo el ciclo de curado, máximo posible con una bomba de vacío Torricelli (6 m³/h; Tipo 71/80 IEC-34,0.25 Kw). El enfriamiento se realiza a temperatura ambiente con una rampa de 10°C/min.

Figura 76 Ciclo de curado del material compuesto fibra de bambú y adhesivo Redux 319.

Cabe señalar que, se trata de un adhesivo diseñado para curar en autoclave, con un rango de presión entre (140-700) kPa, por lo que las condiciones de curado relativo a la

viscosidad no son las óptimas, provocando como se observará en las figuras SEM diversas zonas con porosidad.

3.1.8 Proceso de mecanizado

Se realiza el proceso de desmoldeo, utilizando una espátula plástica en la zona de creces. Tras dicho proceso, se procede al mecanizado de los paneles con las dimensiones establecidas por la norma correspondiente.

Figura 77 Mecanizado de paneles del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

El mecanizado se realiza con un disco de corte con filo de diamante, con un proceso similar al mecanizado de materiales compuestos convencionales. Se utiliza como refrigerante (agua), para evitar sobrecalentamientos locales. Debido a la humedad absorbida por el panel, se realiza un ciclo de secado de los paneles a 40° C, durante 48 horas.

Tabla 44 Parámetros de mecanizado de paneles

Parámetro	Valor
Disco corte	Diámetro=200 mm, espesor=3 mm
Velocidad revolución	20000 rpm
Velocidad avance	1m/min
Delaminación bordes	Uso de mordazas - cinta adhesiva
Refrigerante	Agua
Ciclo de secado	48 h. 40° C
Verificación dimensional	Ancho: ± 0.5 mm
Tolerancia en el corte	Largo: ± 1.0 mm

3.1.9 Análisis del contenido en fibra y resina

La medición del contenido en fibra se realiza utilizando una micrografía de la sección transversal (cinco muestras), el software Image J y un contraste de color entre la resina y el haz.

3.1.9.1 Material compuesto bambú-epoxi

En los materiales compuestos avanzados, el contenido en fibra ronda el 65 %, valor superior al obtenido en el material fabricado. El valor es más bajo al esperado, debido a que se han utilizado listones también mecanizados de la zona intermedia, donde el volumen de fibra es inferior al 60%. A su vez, se muestra un bajo contenido en adhesivo epoxi, por lo que el impacto medioambiental es mínimo. Para reducirlo sería posible utilizar adhesivos con menor gramaje.

Tabla 45 Contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi

Parámetro	Valor
Contenido medio en fibra	47.6 %
Contenido en resina lignina (parénquima)	39.7 %
Contenido en fibra de las capas de listones	[54.2 - 62.9] %
Espesor de la línea de adhesivo Redux	[0.121 - 0.175] mm
Contenido medio de adhesivo Redux	12.6 %

Figura 78 Análisis del contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi

- **Muestra referencia sin ensayar del material bambú - epoxi**

La Figura 79 muestra el análisis SEM correspondiente al objetivo de la muestra de ensayo de tracción del compuesto de bambú y resina epoxi. Se representa los haces de fibras embebidos en la lignina con forma de escama. A su vez, se observa zonas de agrietamiento local en la interfase fibra lignina. En la capa de adhesivo aparece una gran cantidad de porosidad y zonas con grietas en la línea de encolado. Se considera que, la aparición de los defectos es debido a que el adhesivo no se ha curado en condiciones óptimas de presión.

Los defectos observados, producirán el fallo prematuro, por lo que será necesario modificar las condiciones del ciclo de curado, seleccionar otro adhesivo del tipo epoxi bicomponente de curado a temperatura ambiente o utilizar el mismo adhesivo dando presión con la prensa de platos calientes.

Figura 79 Figura SEM del material compuesto bambú epoxi sin ensayar

3.1.9.2 Material compuesto bambú- PLA

Material compuesto completamente biodegradable y renovable, con un contenido en volumen de fibra similar al caso anterior.

Tabla 46 Contenido en fibra del material compuesto bambú-PLA

Parámetro	Valor
Contenido medio en fibra	45.6 %
Contenido en resina lignina	50.3 %
Contenido en resina PLA	4.1 %

- **Muestra referencia sin ensayar del material bambú-PLA**

La Figura 80 Sección transversal del material compuesto bambú-PLA (sin ensayar) muestra el análisis de SEM correspondiente a la muestra de la sección transversal de bambú PLA (Cortadura en el plano) sin ensayar. Se observa que, la lignina en forma de escama rodea los haces de fibra de bambú y la resina de PLA embebe las tiras cada 1 mm. Pese a no haber realizado ningún ensayo en la muestra, se observa defectos (grietas) entre la lignina y haces de fibras, debido al proceso mecánico de extracción. A su vez, se observa zonas en la línea de encolado con falta de resina termoplástica PLA.

Figura 80 Sección transversal del material compuesto bambú-PLA (sin ensayar)

3.2 Proceso de fabricación mediante técnica de bobinado manual de haces de fibra artesanal

Se desarrolla una metodología para fabricar una cinta unidireccional de fibra aislada continua y resina termoplástica PLA o termoestable (Redux 319). Se utiliza el proceso de fabricación bobinado de fibras de forma manual sobre un mandril cilíndrico (“Filament Winding”). Es un proceso que se puede utilizar con cualquier tipo de fibra proveniente de los tallos (lino, algodón, sisal, seda, yute, kenaf, etc). El principal requisito para obtener buenas propiedades mecánicas depende de las características técnicas de la fibra. Los siguientes pasos del proceso son similares al proceso de fabricación con fibra de bambú.

Figura 81 Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal

3.2.1 Selección de la materia prima

Se adquirió el material cultivado en España en la región de Murcia. La fibra ha sido extraída con un proceso artesanal (Dew Retting) y proceso de limpieza con tratamiento químico [NaOH] [3%, 24 horas, 25°C]. Se ha considerado el menor diámetro disponible (1 mm) y enrollamiento.

Cabe señalar que, en el proceso de fabricación de la cuerda no se tiene un control de calidad, puesto que se realiza por una empresa externa de forma completamente artesanal. Los datos técnicos disponibles de la misma son mínimos.

3.2.2 Fabricación de la cinta unidireccional semi-impregnada

3.2.2.1 Fabricación del material fibra de sisal y resina PLA

En primer lugar, el mandril de bobinado es cubierto con una película antiadherente (WP 5200). A continuación, se lamina dos películas de resina termoplástica PLA fijadas con un adhesivo binder del tipo Epoxi y tensadas con cinta de alta temperatura (Flashbreaker) en el útil. Posteriormente, la fibra se bobina de forma manual cubriendo todo el ancho del útil, evitando dejar espacios o fibras solapadas. Finalmente, se introduce en la estufa a una temperatura de 185°C y 20 min. Durante este proceso, la fibra en formato unidireccional se impregna y cohesiona formando una cinta impregnada por una cara. Tras el enfriamiento, se procede al desmoldeo, realizando un corte a lo largo del eje del cilindro en la posición de la cinta adhesiva.

Figura 82 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina PLA (Método manual)

El material obtenido tiene la limitación de la longitud y el ancho del útil, es un proceso con elevado tiempo de bobinado, completamente manual, existe un ángulo de desviación de la fibra con respecto al eje 0° relacionado con el diámetro y paso de la fibra.

3.2.2.2 Fabricación del material fibra de sisal y resina epoxi

Se lamina una sola capa de adhesivo Redux 319 y después del proceso de bobinado se procede a realizar un conformado en caliente a una temperatura de 65° C durante 10 min, en estufa. El objetivo es permitir la impregnación de la fibra. El material obtenido ha de ser almacenado en condiciones de (temperatura -18°C) en una bolsa hermética para evitar la absorción de humedad y la polimerización de la resina.

Figura 83 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina epoxi (Método manual)

3.2.3 Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal

El proceso manual de laminado es similar al convencional, en el caso de la resina epoxi se considera una sola capa de adhesivo tipo film en cada interfase. En el caso de la resina PLA, entre cada interfase se considera 8 capas de resina PLA.

Figura 84 Proceso de laminado manual del material compuesto de fibra de sisal

Los procesos de bolsa de vacío, curado o fusión, mecanizado y secado de las probetas estándar es similar al caso del material compuesto de fibra de bambú.

Figura 85 Bolsa de vacío para el material compuesto de fibra de sisal

3.2.4 Análisis del contenido en fibra del material sisal-PLA

La técnica utilizada en el caso del bambú de contraste de colores no se puede utilizar, debido a que entre la fibra y resina PLA no existe suficiente contraste. Para estimar el contenido, se podría realizar un método indirecto, a través de considerar masa, volumen, densidad de las fibras y resina utilizada para fabricar el espécimen. Sin embargo, tras observar los valores de los resultados preliminares, se considera que el material no cumple con los mínimos en términos mecánicos, por lo que no se realiza dicho análisis. A pesar de ello, se realiza las pruebas previamente seleccionadas, con el fin de determinar su posible aplicación, entender el comportamiento del material y técnica de fabricación, errores del proceso y posibles soluciones para el caso de la fabricación con la fibra de lino. La Figura 86 muestra el análisis SEM correspondiente a la muestra de referencia de un espécimen sin ensayar. Se observa como la resina PLA no impregna el interior de los haces, mostrando defectos o zonas con falta de resina. Se considera como posible solución, el uso de menor diámetro, aplicar presión con una prensa de platos calientes.

Figura 86 Material compuesto de fibra de sisal y resina PLA sin ensayar

Tras inspección visual, se observa el gran contenido en porosidad entre capas, porosidad superficial, zonas de acumulación de resina.

Figura 87 Análisis de contraste de la sección de material compuesto sisal-PLA (a), sisal-epoxi (b)

3.2.5 Probetas de ensayo normalizadas

3.2.5.1 Tracción en dirección longitudinal a la fibra

Para realizar el estudio de las propiedades mecánicas a tracción, se fabricaron dos paneles (10 probetas). Las dimensiones del espécimen de ensayo vienen definidas por la norma UNE ISO - 527, seleccionando una configuración de tres capas en la dirección de la fibra $[0^\circ]_3$.

Figura 88 Probetas normalizadas de tracción

3.2.5.2 Compresión en dirección longitudinal a la fibra

Con el fin de tener el modo de rotura admisible bajo norma, previo al mecanizado de las probetas, se realiza un proceso de encolado secundario de tacones en los extremos del panel de compresión. En el caso de la resina termoplástica PLA, se utiliza un adhesivo bicomponente del tipo epoxi “Araldite” de curado estándar (72h, 25°C) [182]. Para los paneles con resina epoxi, se utiliza el propio adhesivo Redux. Las dimensiones de las probetas se basan en la norma ASTM D 693. Para el análisis de los resultados experimentales, se considera 10 probetas mínimo por material y secuencia de laminado $[0^\circ]_4$.

Figura 89 Probetas normalizadas de compresión

3.2.5.3 Cortadura en el plano

La norma estándar considerada es la UNE ISO 14125. Se considera un número mínimo de 10 especímenes y secuencia de laminado $[\pm 45^\circ]_s$. A diferencia de los materiales compuestos convencionales de fibra de vidrio y matriz epoxi, en el caso del material compuesto de fibra de

bambú, existen tres interfases a analizar. La interfase entre capas de tiras, la interfase entre las tiras de bambú dentro de una misma capa y la interfase entre el haz de fibras de bambú - matriz propia de lignina.

Figura 90 Probetas normalizadas de cortadura en el plano

En el caso del material compuesto sisal epoxi, no se fabrica probetas de cortadura en el plano. Debido a que, los resultados preliminares de los otros ensayos muestran que el material tiene muy bajas propiedades mecánicas.

Figura 91 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material compuesto fibra de bambú y resina PLA (izq) y resina epoxi (der.)

Figura 92 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material compuesto fibra de sisal y resina PLA (izq.) y epoxi (der)

4 Verificación de resultados experimentales del estado del arte

El presente capítulo incluye los resultados de los ensayos experimentales (promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y coeficiente de variación) de los ensayos de tracción y compresión en dirección de la fibra y cortadura en el plano de las probetas fabricadas con los procesos del estado del arte. Para determinar los valores medios y coeficientes de variación, se considera un mínimo de 10 ensayos con rotura válida bajo norma.

A su vez, se realiza un estudio del modo de fallo, a través de imágenes obtenidas con un microscopio electrónico de barrido (SEM) (5 muestras para cada material compuesto de bambú y 2 para compuesto de fibra de sisal). Finalmente, se analiza las posibles mejoras o parámetros que influyen en las prestaciones del material.

4.1 Material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Se trata de un material completamente biodegradable, el refuerzo y la matriz tienen un origen natural. La fibra proporciona una alta resistencia y rigidez específica debido a su baja densidad y buenas propiedades mecánicas. El polímero termoplástico tiene una baja T_g , que limita la temperatura de servicio (65°C). El valor teórico de la resistencia a tracción y módulo de Young, considerando la ley de mezclas (listones de bambú 95,9 % y resina PLA 4,1%) sería 212 MPa y 25 GPa, respectivamente. Sin embargo, los defectos producidos durante la fase de extracción, uso de listones de la zona intermedia y la baja adhesión de la interfase, reducirán dichos valores.

4.1.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (X_T) y el módulo de Young (E_{11}) obtenidas en los ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,874

[g/cm³], medida experimentalmente y completamente alineada con los valores dados en la bibliografía:

Tabla 47 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X _T (MPa)	194.20	20.06	236.37	165.95	10.33
E ₁₁ (GPa)	23.80	3.82	30.62	17.97	16.07

La resistencia del material compuesto no es comparable al material referencia (fibra de vidrio-E-epoxi). Sin embargo, si se considera los valores de la densidad, el valor específico de la propiedad, se encuentra en el rango de valores del material compuesto de fibra de vidrio y epoxi en sus distintos formatos estructurales (147-410 MPa.cm³/g), alcanzando los (222 MPa.cm³/g).

El coeficiente de variación de la resistencia a tracción es admisible y se encuentra por debajo del valor considerado como máximo (15 %). La desviación estándar es atribuible a la diferencia de volumen de haces de fibras. En el proceso de extracción, se consideró como zona útil no solo la exterior sino parte de la intermedia, y como se puede observar Figura 93, el contenido en fibra y forma es distinta. El valor teórico en base a la ley de mezclas es un 10 % superior al obtenido.

Cabe señalar que, el uso de parte de la zona intermedia del listón, reduce el coste y el tiempo de fabricación del material. Sin embargo, al utilizarse tiras extraídas solo de la zona exterior, las propiedades mecánicas mejorarán y se reducirá la desviación estándar.

Se observa que el coeficiente de variación en las tiras unidas con PLA (10 %) es inferior al obtenido en el caso de la tira única (26 %). La línea de encolado actúa como matriz entre las tiras, proporcionando uniformidad de deformación y atenuación de los defectos, debido a la transferencia de cargas.

En la comparativa del módulo de Young específico, el material desarrollado supera en un 30 % el valor del material de referencia. Sin embargo, el coeficiente de variación es ligeramente mayor el valor considerado como máximo de referencia (15%). La alta desviación, puede estar también relacionada con la diferencia de contenido de fibra.

Figura 93 Sección transversal del material compuesto fibra de bambú y resina PLA (probeta tracción)

En la Figura 93, se observa la diferencia en morfología de las tiras utilizadas para la fabricación del espécimen. Debido a dicha variación, se tiene elevados coeficientes de variación y menores valores medios. En el siguiente proceso de fabricación, se seleccionará sólo listones de la sección externa.

El modo de rotura se ha analizado a través de inspección visual durante el ensayo y micrografías utilizando la técnica SEM (microscópico electrónico de barrido). El modo de fallo a tracción en dirección de las fibras, se trata de una rotura explosiva de los haces, similar al fallo característico de los materiales compuestos convencionales. Previo al fallo final, aparecen grietas longitudinales en la matriz de PLA y en la matriz de la lignina. Posteriormente, se produce la rotura de los haces de fibras, a través de una grieta transversal (Figura 94).

Figura 94 Modo de fallo a tracción de los haces de fibras.

En Figura 95 se observa dos tipos de grietas. La grieta longitudinal que se produce entre anchos de tiras, la cual se observa crecer en la superficie de las probetas durante el ensayo y la grieta de la línea de encolado.

Figura 95 Fallo de la resina termoplástica biodegradable PLA de la probeta tracción

Por último, en la Figura 96 se observa el fallo de la lignina que se produce de forma longitudinal y transversal entre las fibras elementales de las tiras de bambú. Cabe señalar que, de los 20 ensayos realizados, solo uno de los ensayos tuvo un modo de fallo no admisible por aplastamiento local (fallo en zona de mordazas).

Figura 96 Fallo de la resina lignina de la probeta tracción

4.1.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (X_c) obtenidas en los ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto $0,874 \text{ [g/mm}^3\text{]}$.

Tabla 48 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_c (MPa)	104.86	14.21	132.11	74.22	13.55

El valor medio de la propiedad de compresión X_c es aproximadamente el 62% de la resistencia a tracción (X_T), una proporción similar a los compuestos aeroespaciales. El coeficiente de variación se encuentra por debajo del valor máximo.

Figura 97 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra

La tira de bambú falla en un ángulo de 45°, debido al pandeo, el polímero PLA no es capaz de estabilizar cada tira bajo la carga de compresión. A lo largo de la sección transversal también se produce un agrietamiento de la lignina alrededor de los haces de fibras Figura 98.

Se trata de un fallo considerado como estándar bajo la norma ASTM D 695 que se produce en los materiales compuestos de fibras de carbono, vidrio. Dicho modo de fallo se produce en el 95% de los ensayos realizados.

Figura 98 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra, sección transversal

4.1.2.1 Ensayo de cortadura en el plano

La siguiente tabla resume las propiedades de resistencia a cortadura en el plano (S_{12}) obtenidas en los ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto $0,748 \text{ [g/ mm}^3\text{]}$. El valor de la densidad experimental es inferior, debido a la gran porosidad que tienen los paneles.

Tabla 49 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
S_{12} (MPa)	4.24	0.55	5.28	3.40	12.89

El valor se encuentra muy por debajo de un valor considerado como admisible (20 MPa). Debido principalmente a la pobre adherencia entre la lignina y la matriz PLA, defectos presentes en la fabricación (zonas con faltas de resina, falta de estabilidad dimensional del espesor y ancho de las tiras), viscosidad no óptima del polímero, baja impregnación por la falta de presión. La interfase entre la lignina y el PLA podría mejorarse mediante un mecanizado más preciso de la tira de bambú, controlar la rugosidad, aplicar tratamientos químicos como el uso de agentes acoplantes del tipo MAPP. En la siguiente etapa de fabricación, se opta por mejorar el proceso de extracción, con el fin de reducir los defectos y posteriormente se plantearía el uso de agentes acoplantes.

En las imágenes SEM se puede observar agrietamiento longitudinal en las interfases entre tiras y en la capa superficial de la resina PLA. A su vez, existen grietas de crecimiento transversal y longitudinal en la interfase entre las capas de las tiras y la resina PLA.

Figura 99 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase anchos de tiras e interfase entre capas de tiras

Por último, se observa grietas que se producen entre la lignina y los haces de fibras que crecen en sentido longitudinal y transversal, formadas de partida por defectos previos, ocasionados por el mecanizado de las tiras.

Grieta transversal en interfase
lignina - haces de fibras

Figura 100 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido transversal lignina y haces de fibras

Uno de los problemas observados durante el ensayo, es que no es posible interpretar cual es la grieta que parece en el instante inicial. De forma que, no es posible determinar cuál es la interfase más débil.

Figura 101 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido longitudinal lignina y haces de fibras

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material puede competir con determinados formatos de material compuesto de fibra de vidrio, en términos de resistencia a tracción y compresión específica. En el caso del módulo de Young específico se supera con creces el valor de referencia, por lo que puede considerarse como una alternativa, siempre y cuando se reduzca el coeficiente de variación. Sin embargo, el material tiene una muy baja resistencia a la cortadura en el plano, siendo un factor limitante para el uso en aplicaciones estructurales.

4.1.3 Material compuesto fibra de bambú y resina epoxi

Como ventaja respecto al polímero PLA, tiene una mayor temperatura de servicio hasta los 150°C. La baja viscosidad y a priori mejor compatibilidad con la fibra natural, promueve

una mejor impregnación y adherencia, comportamiento que se traduce en una mayor resistencia a compresión y cortadura en el plano.

4.1.3.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (X_T) y el módulo de Young (E_{11}) obtenidas en los ensayos de 13 probetas válidas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto $0,730 \text{ [g/cm}^3\text{]}$, medida de forma experimental. El valor teórico considerando la ley de mezclas (listones de bambú 87,4 % y resina epoxi 12,6%) y los valores de resistencia a tracción y módulo de Young respectivamente de la resina epoxi (85 MPa, 3,5 GPa) y las tiras (217 MPa, 26 GPa), sería 200 MPa y 23 GPa.

Tabla 50 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y epoxi

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_T (MPa)	204.57	24.72	263.35	175.63	12.08
E_{11} (GPa)	30.50	5.70	39.01	19.70	18.69

El material puede ser considerado como alternativa estructural, debido a que se alcanza los $280 \text{ MPa cm}^3/\text{g}$, en valores específicos. El coeficiente de variación de la resistencia a tracción es admisible, siendo parte de la desviación atribuible a la diferencia de volumen de haces de fibras Figura 102. Al igual que el anterior caso, el coeficiente de variación en las tiras unidas con epoxi (12 %) es inferior al obtenido en el caso de la tira única (26 %), porque la línea de encolado proporciona uniformidad de deformación y atenuación de los defectos. El valor promedio de ambas propiedades, cumple con la ley teórica de mezclas, a pesar de la existencia de defectos previos ocasionados por el proceso de mecanizado.

En la comparativa del módulo de Young específico, el material desarrollado alcanza de valor medio $41.8 \text{ GPa.cm}^3/\text{g}$, valor muy por encima del obtenido en el caso del material biodegradable ($27.2 \text{ GPa.cm}^3/\text{g}$). En la comparativa con respecto al valor de referencia fibra de

vidrio y epoxi, el material desarrollado duplica el valor promedio, lo que demuestra la gran capacidad y viabilidad del uso del material desarrollado en aplicaciones del tipo estructural.

Figura 102 Variación del contenido en fibra, sección transversal de la probeta tracción bambú epoxi.

El fallo se trata de una rotura explosiva de los haces de fibras. Previo al fallo final, aparecen grietas longitudinales en la matriz de epoxi y en la matriz de la lignina. Posteriormente, se produce una grieta transversal que produce el fallo final de la estructura.

Figura 103 Fallo de los haces de fibras en la probeta tracción bambú epoxi

Cabe señalar el número elevado de probetas (7) con rotura fuera de la zona de ensayo. Para solventar el problema, se deberían añadir tacones a la probeta, en la zona de mordaza.

4.1.3.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (X_c) obtenidas en los ensayos de 18 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad medida de forma experimental del material compuesto 0,730 [g/mm³].

Tabla 51 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú epoxi

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_c (MPa)	185.5	19.9	215.2	140.5	10.7

El valor promedio de la propiedad de compresión X_c es aproximadamente el 90% de la resistencia a tracción (X_T), valor poco usual en el campo de los materiales convencionales. Dicho valor indica la gran capacidad de estabilización que proporciona la resina epoxi previo a fallar por pandeo la fibra. Respecto, al modo de fallo (pandeo del haz de fibras bajo carga de compresión) tiene una repetitividad alta (90% de la prueba).

Figura 104 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E)

Figura 105 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E)

4.1.3.3 Ensayo de cortadura en el plano

La siguiente tabla resume las propiedades de resistencia a cortadura en el plano (S_{12}) obtenidas en los ensayos de 14 probetas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto $0,730 \text{ [g/ mm}^3\text{]}$.

Tabla 52 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
S_{12} (MPa)	10.90	2.10	14.26	8.28	19.26

El valor medio es considerablemente superior al obtenido con el material completamente biodegradable, pero el coeficiente de variación es muy elevado. Se corrobora que existe una mejor interacción entre la lignina de las tiras de bambú y el adhesivo epoxi.

El fallo se produce a través de las distintas interfases correspondientes a lignina-haces de fibras y adhesivo epoxi. Se observa como el crecimiento de la grieta (lignina- haces) se frena cuando llega a la interfase de epoxi.

Figura 106 Fallo interlaminar a lo largo de la interfase (S-B-E)

Se observa la buena impregnación de la resina en determinadas zonas de la interfase entre tiras, debido a la baja viscosidad del adhesivo. Sin embargo, a lo largo de la línea de encolado, existe un gran nivel de porosidad por la falta de sobrepresión necesaria para el curado del adhesivo.

Figura 107 Defectos en la interfase del panel de cortadura fibra de bambú epoxi

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material puede competir con el material referencia fibra de vidrio y resina epoxi, con la ventaja del bajo

contenido en resina no biodegradable, que le confiere un concepto más respetable con el medioambiente. Como propiedad a resaltar, el enorme módulo de Young específico, supera en 200% al material considerado como referencia. A través, de un mecanizado con menores tolerancias y utilizando un adhesivo de curado en condiciones fuera de autoclave, se podría reducir la porosidad, zonas de acumulación de resina, de forma que se obtengan mejores valores en las propiedades mecánicas y reducción de los coeficientes de variación.

4.1.4 Material compuesto fibra de sisal y resina PLA

4.1.4.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (X_T) y el módulo de Young (E_{11}) obtenidas en los ensayos de 17 probetas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto medida de forma experimental 0,906 [g/ mm³].

Tabla 53 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_T (MPa)	66.77	10.46	89.36	53.50	15.67
E_{11} (GPa)	4.00	0.37	4.75	3.35	9.14

Tanto la resistencia como el módulo específico son completamente inferiores al obtenido en el caso del bambú. Los motivos principales, son las bajas propiedades de la fibra artesanal y la mala impregnación de la fibra. Como se observa en Figura 109, el polímero solamente es capaz de impregnar la superficie exterior del haz y no impregna las fibras elementales que componen el haz, por lo que los haces no trabajan de forma conjunta.

Cabe señalar que, incluso una probeta de 100% PLA podría proporcionar mejores propiedades mecánicas a tracción. Respecto al modo de fallo, se observa que se produce debido a la rotura de los haces de fibras y agrietamiento transversal.

Figura 108 Fallo de la probeta de tracción en la fibra de sisal

Figura 109 Falta de impregnación de la probeta de tracción en la fibra de sisal

4.1.4.2 Ensayo de compresión y cortadura en el plano

Para determinar las propiedades mecánicas específicas de compresión y cortadura, se considera la densidad del material compuesto $0,906 \text{ [g/mm}^3\text{]}$ y $0,794 \text{ [g/mm}^3\text{]}$, respectivamente.

Tabla 54 Ensayo de compresión y cortadura en el plano del material compuesto fibra de sisal y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
$X_c \text{ (MPa)}$	44.86	5.91	57.59	32.46	13.18
$S_{12} \text{ (MPa)}$	3.35	0.57	4.51	2.51	17.05

Al igual que en el anterior caso, los valores son inferiores y no válidos para una aplicación estructural. El modo de fallo a compresión es por pandeo de los haces.

Figura 110 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra de sisal

El modo de fallo a cortadura en el plano se produce entre la interfase haz de fibra y matriz PLA, debido a la baja adherencia. También, se observa el agrietamiento o separación de los haces por la falta de impregnación de las fibras.

Figura 111 Fallo cortadura en el plano a lo largo de la interfase de la probeta de fibra de sisal

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material no puede competir con el material de referencia. La ventaja que caracteriza a este material es la facilidad de manejo durante el proceso de laminado y la posibilidad de fabricar estructuras con curvatura. Se considera que el método de fabricación del material es válido. Sin embargo, la selección de la fibra del tipo artesanal no es la correcta.

4.1.5 Material compuesto fibra de sisal y resina Epoxi

El objetivo del estudio es determinar la influencia de la resina epoxi en las propiedades de un material compuesto con una fibra del tipo artesanal. Sin embargo, se trata de un material sin ventajas a priori, debido al alto contenido en resina no biodegradable y fibra artesanal con bajas propiedades mecánicas.

4.1.5.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (X_T) y el módulo de Young (E_{11}) obtenidas en los ensayos de 16 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,831 [g/mm³].

Tabla 55 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi.

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_T (MPa)	88.40	9.47	103.81	75.62	10.71
E_{11} (GPa)	7.25	1.20	9.49	5.29	16.52

Las propiedades son mayores que en el caso de la resina PLA. La resistencia a tracción se incrementa un 32% y el módulo de Young un 80%. Por lo tanto, se puede concluir que la fibra y resina tiene mejor compatibilidad. El fallo es del tipo convencional por rotura de fibras. Pese a la mejor compatibilidad fibra resina, la impregnación que se produce es solo exterior.

Figura 112 Fallo de tracción y zonas de impregnación de la probeta de fibra de sisal

4.1.5.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (X_c) obtenidas en los ensayos de 17 probetas válidas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,831 [g/mm³].

Tabla 56 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_c (MPa)	56.11	5.46	65.52	47.24	9.74

La propiedad es un 27 % mayor que en el caso de la resina PLA. El modo de fallo es por pandeo de los haces.

Figura 113 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-S-E)

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material no puede competir con el material de referencia. Sin embargo, si se supera las propiedades mecánicas del material compuesto sisal PLA, debido a la mejor adherencia que existe entre la fibra y matriz. Pese a los mejores resultados, se debe considerar la falta de carácter renovable y no biodegradable del material, puesto que el porcentaje de resina de dicho material es de al menos el 40 %.

4.1.6 Resumen de resultados experimentales de la primera fase

La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos en la primera etapa de fabricación:

Tabla 57 Resultados experimentales del proceso de fabricación del estado del arte de materiales compuestos de fibras naturales

Material	X_T MPa.cm ³ /g C.O.V (%)	E_{11} GPa.cm ³ /g C.O.V (%)	X_C MPa.cm ³ /g C.O.V (%)	S_{12} MPa.cm ³ /g C.O.V (%)	Ventaja	Desventaja
Bambú	222	27	120	6	100%	Baja
PLA	10%	16%	14%	13%	Biodegradable	Adherencia
Bambú	280	42	254	15	Muy alto módulo	Contenido
Epoxi	12%	19%	11%	19%	específico	13% epoxi
Sisal	74	4	50	4	Piezas con	Bajas
PLA	16%	9%	13%	17%	curvatura	Propiedades
Sisal	106	9	68	N/D	Mejores	Contenido
Epoxi	11%	17%	10%		propiedades	alto epoxi
Vidrio	259	18	201	34	Buenas	No
Epoxi					Propiedades	Bio.

Basado en los resultados experimentales, el material compuesto de fibra natural en término mecánicos puede competir con el material de referencia, siempre y cuando se realice una selección adecuada de la fibra, resina, proceso de extracción y fabricación. El material basado en fibra de bambú alcanza los valores mínimos en resistencia a tracción específica, debido a la baja densidad y buena resistencia a tracción del listón. En la comparativa, con los productos industrial, el material desarrollado supera con creces los valores de la Tabla 7, debido a utilizar fibra continua y evitar extraer listones de la zona interna de la caña. A su vez, en la comparativa con estudios como el desarrollado por Verma et al. [9], el valor de la resistencia a tracción es ligeramente superior, inclusive en el caso de la resina termoplástica biodegradable PLA.

Por el contrario, en la fibra artesanal de sisal su valor medio es solo comparable con el valor medio de la resina PLA, por lo que se descarta por completo el uso del material compuesto para aplicaciones del tipo estructural.

Figura 114 Resumen de la resistencia a tracción específica

En la comparativa del módulo de Young específico, el material de fibra bambú y resina epoxi duplica el valor medio del material referencia. A pesar de su carácter no 100% biodegradable, al contener un valor bajo en resina epoxi (13%), podría ser considerado como alternativa en aplicaciones donde prime la rigidez específica de la estructura.

Figura 115 Resumen del Módulo de Young específico

En el caso de la resistencia a compresión específica, la diferencia del valor promedio entre el material con fibra de bambú y resina epoxi o PLA es más notable. Se observa el aporte

de estabilidad que proporciona la resina epoxi, retrasando el fallo por pandeo de las tiras, debido a la mejor compatibilidad fibra resina.

Figura 116 Resumen de la resistencia a compresión específico

La mayor limitación es la resistencia a cortadura en el plano. En el caso del material fibra de bambú resina epoxi, el objetivo sería desarrollar una línea de encolado más uniforme, a través de mejorar la estabilidad dimensional de las tiras, uso de tratamientos químicos, control de la rugosidad, incrementar la presión o utilizar adhesivos con menor viscosidad.

Figura 117 Resumen de la resistencia a cortadura en el plano específica

Para solventar el problema de la adherencia, se podría utilizar otras resinas con mejor compatibilidad como la fenólica para maderas, que actualmente se utiliza para la fabricación de tarimas, muebles decorativos e interiores de avión. Las resinas epoxi biobasadas (“Green Epoxy”) con un carácter más respetable con el medioambiente, también podrían ser una alternativa, cuando exista un mayor número de suministradores y baje el coste.

En base a los resultados experimentales y conocimientos adquiridos durante la primera fase, se propone las siguientes mejoras:

- Mayor control de calidad de la materia prima.
- Mecanizado de solo la zona exterior.
- Menor tolerancia dimensional de las tiras.
- Evitar el proceso agresivo de cepillado.
- Control del decalaje.
- Aumentar la presión durante el proceso de fusión o curado del polímero, utilizando una prensa de platos calientes.
- Evitar delaminaciones producidas durante el proceso de mecanizado.

El mayor inconveniente del proceso de extracción es el uso de la máquina de cepillado, debido a que es un proceso lento y agresivo. Por lo tanto, en la siguiente etapa se realiza un proceso de mecanizado a través de una secuencia de corte.

Por otro lado, el proceso de fabricación del bobinado de fibra sobre mandril, es una técnica simple, que puede aplicarse a cualquier tipo de fibra aislada y que proporciona un material unidireccional con fácil manejo. En lo siguiente, en lugar de tener un proceso manual, se desarrolla una máquina con un control por Arduino para fabricar el material semiimpregnado con la fibra de lino, algodón y seda.

Por último, para demostrar la capacidad de fabricación de geometrías con cierta curvatura, se ha fabricado dos demostradores, con el material compuesto de fibra natural de bambú y resina PLA.

A continuación, se detalla el proceso de fabricación:

- Limpieza, definición del eje 0° y fijación de la película de desmoldeo en los utillajes de acero tipo macho. Dimensiones del primer demostrador 250x250 mm y segundo demostrador 350x250 mm.
- Secuencia simétrica $[0^\circ/0^\circ/90^\circ]_s$, con 8 capas de PLA en la interfase.
- Proceso de fusión en estufa y bolsa de vacío (45 min, 185°C).
- Desmoldeo y mecanizado.

Figura 118 Demostradores fabricados con el proceso de fabricación del estado del arte del material compuesto bambú-PLA

Los defectos observados en ambos demostradores son:

- Delaminación en borde, por falta de sufrideras durante el mecanizado y/o velocidad inadecuada.
- Porosidad, por falta de compactación durante el proceso de laminado.
- Separación entre tiras, por falta de precisión dimensional durante el proceso de laminado y/o extracción de las tiras.
- Arrugas superficiales del tipo cosmético, uso de la película desmoldeante como material auxiliar para desmoldeo.

El desarrollo de los dos primeros demostradores, demuestran la capacidad de fabricación de estructuras con cierta curvatura (radio $\approx 500\text{ mm}$).

5 Desarrollo de procesos de fabricación robusto de materiales compuestos avanzados con fibras naturales

El objetivo del presente capítulo es optimizar los procesos de extracción, elaboración del material semiimpregnado y fabricación de los materiales compuestos desarrollados con la fibra de bambú y fibras aisladas en formato bobina como el lino, algodón y seda. Se considera que, el proceso es robusto porque permite fabricar estructuras de tamaño medio, con buenas propiedades mecánicas específicas y bajos coeficientes de variación. A su vez, al utilizar fibra continua unidireccional y contenidos de fibra superiores al 55%, se considera el material compuesto como avanzado.

5.1 Desarrollo del proceso de fabricación de material compuesto avanzado mediante fibras de bambú continuas

En el proceso basado en el estado del arte, pese a que, durante el proceso de extracción, se produce una gran cantidad de defectos, el material compuesto tiene buenas propiedades mecánicas específicas, con coeficientes de variación inferiores al 20%. Durante la etapa de mecanizado, las zonas nodales no fueron consideradas, con el objetivo de obtener las máximas propiedades mecánicas y facilitar el proceso de extracción. Sin embargo, la presencia de la zona nodal en las tiras, provoca un decremento en las propiedades mecánicas en torno al 30%. Por lo tanto, en la primera campaña, solo se obtuvo las propiedades de paneles del tipo laboratorio (longitud inferior a 300 mm).

5.1.1 Control de calidad

Como las propiedades mecánicas tienen una relación directa con el área de crecimiento es necesario desarrollar un control estricto de calidad (3.1.1). Durante la primera etapa, se

recibió un lote de bambú en condiciones no válidas (podrido), se estimó que la influencia de su uso, disminuye un 70% las propiedades mecánicas.

Figura 119 Bambú en condiciones no válidas (podrido) (izq.) ; en condiciones válidas (der.)

5.1.2 Proceso robusto de extracción

En primer lugar, se va a definir las dimensiones óptimas de la tira. Como se observa en Figura 120, la zona de extracción define las dimensiones máximas del ancho y espesor. Se considera tres anchos 25, 15 y 10 mm y espesores de 2.5, 2.0, 1.5 y 1.0 mm, extraídos de las tres zonas radiales (A, B, C). Para la extracción de las tiras, se utiliza el proceso robusto (explicado a posteriori) y el estándar UNE-EN ISO 527-5, considerando al menos 5 especímenes por tipo. A continuación, se describe las particularidades de cada zona:

- Zona A, es posible extraer tiras con ancho 25 mm, lo que permitiría tener un menor número de uniones a borde y un mayor decalaje. Sin embargo, las propiedades mecánicas son inferiores, debido al bajo contenido en fibra.
- Zona C, es posible extraer tiras de ancho 10 mm. Se trata de la zona más exterior, con el mayor contenido posible en fibras. Debido a ello, las propiedades mecánicas del espécimen serán mayores. Sin embargo, cuanto menor ancho, mayor será el número de uniones a borde. Cabe señalar que, las zonas de unión, son zonas de puntos débiles en la capa, que promueven el fallo prematuro del material. A su vez, se incrementaría el tiempo del laminado, el proceso de mecanizado sería más agresivo por el desafilado de la herramienta de corte y por ende el coste.
- Zona B, es posible extraer listones con anchos de tira comprendidos entre los 15-20mm. La influencia de la zona nodal y el contenido en fibra es inferior, comparado con el anterior caso. Respecto a las propiedades mecánicas, los valores medios son superiores a los obtenidos para la zona C. Por lo tanto, es considerada como la zona útil de extracción.

La capacidad de fabricar piezas con curvatura, se encuentra relacionada con la drapabilidad de la tira y por ende con el espesor. Con espesores superiores a 2.0 mm, la falta de drapabilidad no permite adaptarse a geometrías con curvatura (menos de 500 mm de radio). Por el contrario, con espesores inferiores a 1.0 mm, durante el proceso de mecanizado, se produce un agrietamiento excesivo, que se traduce en una caída brusca de las propiedades mecánicas. En base a los resultados experimentales, se observa que para espesores entre 1.0-1.5 mm la resistencia a tracción disminuye más del 60%.

Figura 120 Resistencia a rotura en función del espesor y ancho de la tira

En base a ello, las dimensiones seleccionadas de la tira son ancho 15 mm y espesor 1.5 mm. Para facilitar el manejo de la tira y considerar la presencia de la zona nodal, se selecciona una longitud de 1500 mm.

Para garantizar la precisión dimensional, se modificó el proceso de mecanizado, desarrollando una secuencia de corte en lugar del cepillado.

- 1 Corte transversal cada 1500 mm utilizando una banda de sierra.
- 2 Corte longitudinal en listones (longitud 1500 mm x ancho 20 mm x pared de espesor). El corte se realiza utilizando un pisa fijador de posición. La sierra de banda sufre cierta flexión, por lo que se tiene una desviación de + 2 mm en el ancho. Además, en el mismo paso las zonas salientes de los nodos se eliminan. Para reducir los tiempos de mecanizado, se podría utilizar un útil de corte circular con cuchillas distribuidas en sentido radial.

Figura 121 Mecanizado del listón (izq.) y posible variante con útil radial de corte (der.)

- 3 Corte lateral del listón a lo largo de su eje, para obtener la primera superficie plana (1ª SP). Se realiza en dos cortes, un corte basto con banda de sierra y un posterior mecanizado fino con un disco de sierra (tolerancia ± 1 mm). A partir de este punto, los cortes se realizan con el disco de sierra, a pesar del agrietamiento que se observó en el anterior proceso, permite obtener menores tolerancias.

Figura 122 Mecanizado de la primera superficie plana

Una variante del proceso se podría realizar con dos discos paralelos separados una distancia fija, que proporcionen dos superficies planas.

- 4 Corte de la zona interior, se utiliza la primera superficie plana como referencia.

Figura 123 Mecanizado de la segunda superficie plana

- 5 Corte del ancho para obtener la tercera superficie, usando las como referencia.
- 6 Corte del ancho para obtener la cuarta superficie plana utilizando las anteriores como referencia. Con este proceso se obtiene el ancho final del listón con una precisión de $\pm 0,25$ mm.

Figura 124 Mecanizado de la tercera superficie plana (izq.) y cuarta superficie plana (der.)

Para disminuir las desviaciones mediante un mecanizado controlado, se utiliza útiles de guiado (acero macizo sujetos perpendicularmente a la bancada), disco de corte para acero revoluciones altas de corte (20000 rpm) y velocidad de avance manual (3 m/min).

Figura 125 Útiles de mecanizado de las tiras

- 7 Mecanizado de la superficie exterior (corteza). Se realiza en dos pasadas, la primera elimina la zona saliente exterior de la zona nodal y la siguiente la corteza. El control de la zona mecanizada se realiza a través de una inspección visual, considerando una tercera pasada si la corteza no ha sido eliminada por completo.

Figura 126 Mecanizado de la corteza

8. Finalmente, se reduce el área interna hasta el espesor final considerado (1.5 mm), en dos pasadas. Se realiza una inspección visual y dimensional, con el fin de evitar zonas con defectos.

Figura 127 Mecanizado de la zona interior de la tira

El proceso robusto de extracción, proporciona una tira con alta precisión dimensional y menos defectos. Por lo tanto, se obtendrán propiedades mecánicas más altas, que compensarán el efecto negativo de la presencia de la zona nodal.

Figura 128 Tira mecanizadas con el proceso robusto de extracción

5.1.3 Proceso de fabricación

Para minimizar el efecto negativo de la zona nodal, se considera tres formas de distribución, en una placa de cuatro capas. Distribución aleatoria, en la zona central de las capas externas y zona central de las capas internas. En la segunda y tercera opción, las capas sin nodo estabilizan las capas con nodo. En el primer caso, si el nodo se distribuye al azar, la influencia

será mayor, debido a que los puntos débiles no pueden ser estabilizados por una región sin nodo.

Figura 129 Distribución de las zonas nodales durante el proceso de laminado

Para evitar puntos débiles a lo largo del espesor, cada capa se ha distribuido con un desplazamiento de borde de 7,5 mm (decalaje, d) entre su capa inferior y superior.

Previo al laminado, para reducir el contenido en humedad, se realiza un ciclo de secado durante 24 horas a 70° C. Posteriormente, se realiza un lijado superficial (Grano de lija 180) y limpieza con alcohol isopropílico y aire a compresión para realizar el posterior encolado. Con el fin de fabricar el material completamente biodegradable se utiliza el termoplástico PLA, considerando solo 3 capas por interfase. El objetivo es reducir al mínimo el contenido de resina de encolado. Se realizaron pruebas, con solo dos capas, pero no fue posible la completa impregnación de las capas. Para realizar la fusión, se utiliza el mismo método desarrollado en el anterior proceso. Finalmente, para evitar la delaminación en los bordes, el corte se realiza con la banda de sierra. La sierra más apropiada es la hoja de sierra de carbón de madera con una distancia corta entre dientes.

Figura 130 Distribución de las capas de bambú y resina PLA

5.1.4 Caracterización del contenido

El contenido de fibra se ha medido mediante un análisis micrográfico con el software Image J. En primer lugar, se mide el contenido en fibra de cada capa y luego se calcula el promedio de la muestra completa.

- Contenido de fibra: 63%
- Contenido de resina que embebe los haces (lignina): 33.5%
- Contenido de resina añadida (PLA): 3.5%

Figura 131 Contenido en fibra y resina del material compuesto avanzado de fibra continua bambú-PLA

En comparativa con el primer material compuesto, el contenido en fibra es un 38 % superior, lo que se traducirá en un incremento de las propiedades mecánicas.

5.1.5 Probetas fabricadas para la segunda campaña de ensayos

Para cada ensayo y distribución de la zona nodal, se considera un número de 20 probetas.

5.1.5.1 Panel de tracción en dirección de la fibra

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 527 (250x15xt) mm. Se ha considerado la segunda y tercera distribución para laminar las zonas nodales y secuencia $[0^\circ]_4$.

5.1.5.2 Panel de compresión en dirección de la fibra

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma ASTM D 695 [80x12.5xt]mm. La distribución de las zonas nodales es igual que en el anterior caso. Se encolaron tacones de bambú (2 capas de bambú con secuencia $[0^\circ]_2$), para evitar fallos por aplastamiento. La secuencia de laminado es $[0^\circ]_4$.

5.1.5.3 Panel de cortadura en el plano

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 14129 [200x25xt]mm. La secuencia de laminado es $[+45^\circ, -45^\circ]_s$. Se ha considerado la distribución aleatoria de la zona nodal, debido a que en el ensayo se mide la resistencia a cortadura, que se encuentra relacionada con la interfase entre capas y tiras y no con la resistencia de la zona nodal.

5.1.5.4 • Panel de flexión en 4 puntos

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 14125 [120x15xt]mm. La secuencia de laminado es $[0^\circ]_3$. Se ha considerado también la distribución aleatoria.

Figura 132 Paneles del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA.

El ensayo a flexión en cuatro puntos se realiza solo en el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, por requerimientos del proyecto de la ESA. La norma estándar UNE-EN ISO 14125 define la longitud, ancho, espesor del material de acuerdo al tipo de material y las distancias entre los apoyos. En el presente caso, se selecciona Categoría del tipo III (material referencia –fibra del tipo vidrio). Se considera un ancho de 15 mm, lo que define las otras dimensiones. El fallo admisible es por tracción o compresión en las zonas alejadas de los puntos de carga. En el caso de tener un fallo debido a cizallamiento interlaminar el ensayo será descartado.

Figura 133 Probeta de flexión a cuatro puntos, norma UNE-EN ISO 14125

En los paneles fabricados, se aprecia la existencia de zonas con ligeras quemaduras, debidas al mecanizado. En un primer lugar se iban a descartar, pero por motivos de tiempo y coste, se dieron por válidos. Se considera que, si el material tiene buenas propiedades mecánicas con dichos defectos, aun quedaría un siguiente paso de optimización de mecanizado, relacionado con una alimentación del tipo automático.

5.2 Desarrollo del proceso de fabricación de materiales compuestos avanzados con fibras bobinadas de forma automática

5.2.1 Proceso de bobinado de la fibra de forma automática

Con el fin de incrementar la productividad, se ha desarrollado como primera aproximación una máquina de bobinado automático. Para ello, se fabrica una estructura soporte para el mandril y dispositivo de bobinado, con perfiles de montaje de aluminio tipo Bosch y una varilla sin fin. El mandril ha de ser del tipo desmontable, puesto que el material se debe introducir en la estufa para fundir el termoplástico. El control de los movimientos, se realiza a

través de dos motores paso a paso, controlados con un Arduino y dos potenciómetros para ajustar la velocidad de giro del mandril y velocidad lineal de avance del dispositivo de bobinado. El cambio de sentido en el avance del dispositivo de bobinado se controla con dos sensores finales de carrera.

Figura 134 Máquina de bobinado de fibra

Para evitar que el hilo se distorsione y despegue de la película de termoplástico tras la fusión, se tensa el hilo a través de un circuito de guías distribuidos en el útil de bobinado.

Figura 135 Utillaje de tensado de hilo

Las velocidades de los motores, se ajustan de forma manual y bajo inspección visual sobre la pantalla LCD. Ambas velocidades son función del diámetro de la fibra. En el caso de un avance a velocidad alta del útil de guiado o velocidad de giro bajas del mandril, se produce zonas de separación con falta de fibra (ángulo de bobinado elevado). En el caso de giro a velocidades bajas de avance de guía o altas de giro del mandril, se forman zonas con un contenido elevado en fibra (ángulo de bobinado bajo), donde posteriormente, tras la fusión

quedarán sueltas. En la siguiente optimización del proceso, sería necesario definir en los bucles de control una relación entre las velocidades y el diámetro de la fibra.

Figura 136 Defectos de bobinado en la cinta unidireccional semiimpregnada de fibra de lino y seda

A continuación, se muestra el esquema de la electrónica montada para el control y regulación de los movimientos de ambos motores paso a paso.

Tabla 58 Dispositivos de control de la máquina de bobinado de fibra

Figura 137 Esquema del montaje electrónico de la máquina de bobinado de fibra

Para controlar y definir el movimiento de los motores, se programa un código en lenguaje compatible con Arduino. El código activa el motor y la dirección de giro, se realiza un bucle con un retraso en la señal, para controla la velocidad de giro o avance y se cambia el sentido del avance cuando se activa el fin de carrera. Se añade una línea de código para visualizar los valores en la pantalla LCD.

Durante el proceso de bobinado, se coloca en primer lugar una película separadora (WP 5200). Posteriormente, se lamina dos capas de resina PLA y se bobina sobre ellas la primera capa de cinta unidireccional. Para permitir fabricar el mayor número posible de telas unidireccionales, tras el bobinado de la primera capa, se repite el proceso hasta tres veces. A continuación, se desmonta el cilindro de bobinado y se introduce a la estufa para producir el fundido del termoplástico a una temperatura de 185° C durante 20 min. Tras ello, se procede al enfriamiento y desmoldeo de las tres capas de cinta unidireccional. En el caso de laminar una cuarta capa, el proceso de fusión del termoplástico de las capas intermedias, no se realizaba de forma óptima, teniendo zonas donde el termoplástico no funde.

Figura 138 Cinta unidireccional semiimpregnada de lino y seda

5.2.2 Proceso de fabricación

La máquina permite fabricar una tela en sentido unidireccional de dimensiones 600 x 700 mm, con un tiempo medio de bobinado aproximado de 30 min. El tiempo es función del diámetro de la fibra. El largo de la tela de cinta unidireccional, limita la dimensión máxima en el sentido longitudinal de la estructura. En el caso de fabricar estructuras de tamaño superior a 600mm, sería necesario utilizar un mandril de mayor diámetro o una modificación del útil de bobinado. Tras la fabricación de las cintas unidireccionales, se procede con el laminado manual y desarrolla el proceso de fabricación similar al desarrollado en el caso del material compuesto de fibra de sisal y resina PLA.

El tiempo medio de fabricación de la cinta unidireccional es bajo y el consumo energético mínimo, por lo que se considera la fabricación de paneles de tracción, compresión

y cortadura en el plano, con tres tipos de fibras (lino, algodón y seda). El lino se selecciona en tres formatos de densidad lineal de masa (tex, peso en gramos de 1000 m de fibra) con el menor enrollamiento posible (27.8, 38.5, 66,7), suministrado por la compañía Safilin.

El candidato es seleccionado debido al estricto control de calidad que se realiza durante la fabricación del hilo. La segunda fibra artesanal es el algodón, ha sido seleccionada debido a su bajo coste y amplio uso en la industria textil. Finalmente, se ha seleccionado la seda (Seda 18/C) como candidato de fibra animal. Ambas fibras han sido suministradas por una empresa especialista en el sector textil de alta calidad (Girones Seda), siendo hilos del menor diámetro posible y con menor enrollamiento [183].

Figura 139 Paneles de fibra de lino, algodón y seda

Cabe señalar que, la drapabilidad del material de cinta unidireccional desarrollado, permitiría el laminado manual de las geometrías de los típicos rigidizadores (t, omega, c) de estructuras aeronáuticas.

Rigidizador T

Rigidizador Omega

Figura 140 Drapabilidad de la cinta unidireccional de lino para fabricar rigidizadores tipo T, Omega

6 Resultados experimentales de los materiales compuestos avanzados de fibras naturales

El objetivo es la caracterización del material compuesto de fibra de bambú, lino, algodón y seda, junto con una comparativa y definición de su envolvente de aplicación. En el caso del material compuesto fibra de bambú-PLA, se ha fabricado 20 probetas para cada tipo de ensayo (tracción, compresión, cortadura en el plano y flexión). Para las fibras de lino, algodón y seda, se ha considerado 10 probetas, para tener solo un valor preliminar. Además, para definir las restricciones de operación en el caso del material compuesto fibra de bambú, se consideró un envejecimiento en cámara climática, bajo dos condiciones de ciclos de temperatura y humedad. Las condiciones de envejecimiento, se seleccionaron en base al proyecto de la Agencia Espacial Europea (AO / 1- 7460) (“Biodegradable materials for Launchers Applications”).

A continuación, se presenta el resumen de los resultados de los materiales compuestos sin envejecimiento (promedio, desviación estándar, máximo, mínimo, coeficiente de variación e histograma de frecuencia). Las propiedades específicas se calculan con la densidad medida de forma experimental de cada material compuesto. Se determina de acuerdo con la norma ASTM D 3800 con una balanza (modelo Sartorius A210P – 0,0001 g de precisión), mínimo diez muestras y alcohol isopropílico (bambú-PLA), agua (resto de materiales) como líquido de inmersión.

6.1 Material compuesto avanzado de fibra de bambú y resina PLA

6.1.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo de envejecimiento:

Tabla 59 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_T (MPa)	202.9	20.7	252.0	174.2	10.2
E_{11} (GPa)	34.3	3.2	42.5	30.0	9.3

Considerando la densidad del material compuesto $0.905 \text{ [g/ cm}^3\text{]}$. El valor de la resistencia a tracción y módulo de Young específico es $224.2 \text{ (MPa.cm}^3\text{/g)}$ y $37.9 \text{ (GPa.cm}^3\text{/g)}$. Los histogramas de frecuencia, siguen una distribución normal. A su vez, se observa que el coeficiente de variación en ambas propiedades se encuentra alrededor del 10 %.

Figura 141 Histograma de frecuencia de la resistencia a tracción (izq.) y módulo de Young (der) del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA

Con las mejoras introducidas, se reduce considerablemente el coeficiente de variación, particularmente en el módulo de Young desde el 16 % a 9%.

Respecto a la distribución de nodos, se observa que la resistencia a tracción es un 13 % mayor en la configuración (zona nodal interior), debido a que la región del nodo está estabilizada por las capas externas, retrasando el fallo prematuro.

Cabe señalar que, en estructuras de mayor tamaño que la probeta laboratorio, ambas configuraciones estarán presentes. Por lo tanto, para obtener las propiedades de

tracción para diseño, se propone una modificación en la dimensión de las probetas a tracción (600 x 36 x espesor) mm.

Tabla 60 Propiedades a tracción con configuración nodo interior, exterior.

Zona	Propiedad	Valor Medio	C.O.V (%)
Nodo exterior	X _T (MPa)	191.7	6.4
	E ₁₁ (GPa)	34.5	10.2
Nodo interior	X _T (MPa)	216.6	9.6
	E ₁₁ (GPa)	34.0	7.8

A continuación, se realiza una comparación entre los valores específicos obtenidos en ambos procesos de fabricación y el material compuesto de referencia E-vidrio / epoxi.

Tabla 61 Propiedades a tracción con ambos procesos de fabricación del material compuesto avanzado de fibra bambú-PLA

Zona	Propiedad	Valor Medio	C.O.V (%)
Proceso robusto	X _T /ρ (MPa.cm ³ /g)	224.2	10.2
	E ₁₁ /ρ (GPa.cm ³ /g)	37.9	9.3
Proceso estado arte	X _T /ρ (MPa.cm ³ /g)	222.2	10.3
	E ₁₁ /ρ (GPa.cm ³ /g)	27.2	16.1
E-Vidrio-Epoxi	X _T /ρ (MPa.cm ³ /g)	259.0	-
	E ₁₁ /ρ (GPa.cm ³ /g)	18.0	-

A pesar de la existencia de las zonas nodales, el Módulo Young específico del nuevo proceso incrementa un 40% y es dos veces superior al material de referencia. Este resultado demuestra el potencial del material, en aplicaciones donde la rigidez sea un criterio fundamental.

La resistencia a tracción específica del material es similar, a pesar de haber considerado zonas nodales. Cabe recordar que, la presencia de la zona nodal suponía una disminución del 30% de las propiedades. Por lo tanto, se puede concluir que las mejoras introducidas en el nuevo proceso de fabricación, compensa el efecto negativo de las zonas nodales.

En cuanto al modo de fallo, se debe a rotura explosiva de la fibra bajo tensión. Tras una observación visual durante el ensayo, la primera grieta aparece en la región del nodo con un fallo en la fibra, seguido de una grieta entre las capas de bambú en la interfase polímero PLA y lignina. Finalmente, aparece una grieta transversal a lo largo del espécimen. Se observa que, las capas que no contienen nodo, no muestran una grieta intralaminar.

Figura 142 Modo de fallo bajo tensión del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA con zona nodal

6.1.1.1 Ensayo a compresión en dirección de la fibra

La siguiente tabla resume los resultados de 17 probetas sin ciclo de envejecimiento:

Tabla 62 Resumen del ensayo compresión del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_C (MPa)	170.1	11.6	196.1	151.1	6.8

Considerando la densidad del material compuesto $0,905 \text{ g/cm}^3$. El valor de la resistencia a compresión específico es $188 \text{ MPa.cm}^3/\text{g}$. El histograma de frecuencia Figura 145, sigue una distribución normal. El coeficiente de variación es mínimo, por lo que los resultados son muy robustos. Al igual que el anterior caso, la mejor configuración para distribuir el nodo está en las capas internas.

Tabla 63 Propiedades a compresión con configuración nodo interior, exterior.

Zona	Propiedad	Valor Medio	C.O.V (%)
Nodo exterior	X _c (MPa)	162.6	3.8
Nodo interior	X _c (MPa)	180.8	5.0

La resistencia a la compresión del nuevo proceso de fabricación es un 56% mayor en comparación al proceso de cepillado. En base a este resultado se puede concluir que, para mejorar las propiedades mecánicas de un determinado material es fundamental desarrollar un óptimo proceso de extracción, a comparativa a resultados vistos en literatura, en los cuales se centran más en aplicar tratamientos químicos.

Tabla 64 Propiedades a compresión específicos con ambos procesos de fabricación

Zona	Propiedad	Valor Medio	C.O.V (%)
Proceso robusto	X _c /ρ (MPa.cm ³ /g)	188.0	6.8
Proceso estado arte	X _c /ρ (MPa.cm ³ /g)	120.0	13.6
E-Vidrio-Epoxi	X _c /ρ (MPa.cm ³ /g)	201.0	-

En los especímenes con zona nodal externa, se forma una banda de 45° en las capas sin nodo y un agrietamiento intralaminar del nodo, en las capas externas. En las probetas con la zona nodal interior, se produce un agrietamiento intralaminar y ligero pandeo de las externas.

Figura 143 Modo de fallo a compresión del tipo pandeo en el material compuesto de fibra de bambú, zona nodal exterior (izq) y con zona nodal interior (der.)

6.1.1.2 Ensayo a cortadura en el plano

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo de envejecimiento:

Tabla 65 Resumen del ensayo cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

Zona	Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
Proceso robusto	S ₁₂ (MPa)	7.5	1.1	6.8	5.8	14.3
Proceso estado arte	S ₁₂ (MPa)	3.4	0.6	4.5	2.5	17.1

Considerando la densidad del material compuesto 0,905 [g/ cm³]. El valor de la resistencia a cortadura en el plano específico es 8,25 (MPa.cm³/g). El histograma de frecuencia Figura 145, sigue una distribución normal y el coeficiente de variación se encuentra por debajo del 15 %. El incremento de la propiedad es del 222 % en comparación con el proceso de fabricación anterior. El mecanizado con mayor precisión dimensional y menores grietas, se traduce en un inferior número de espacios entre tiras y por ende en menores zonas de acumulación o falta de resina. A partir del mecanizado optimo, se podría plantear la aplicación de tratamientos químicos para mejorar la adhesión entre la lignina y el PLA. Previo a ello, se determina el comportamiento de la interfase en dos condiciones de envejecimiento. El modo de fallo se produce entre la interfase de las tiras en una misma capa y entre la interfase de las capas. Al contrario del anterior proceso, no se produce a lo largo del espesor de las tiras, debido a que durante el mecanizado se minimizan las grietas internas

Figura 144 Modo de fallo entre la interfase de las tiras y capas del material compuesto fibra de bambú y resina PLA

6.1.1.3 Ensayo a flexión en cuatro puntos

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo:

Tabla 66 Resumen del ensayo a flexión en cuatro puntos del material compuesto bambú-PLA

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X_B (MPa)	247.8	29.9	327.0	205.9	12.1

Los histogramas de frecuencia, siguen una distribución normal, A su vez, el coeficiente de variación se encuentra por debajo del 15 %, validando los resultados experimentales.

Figura 145 Histograma de frecuencia de los ensayos a compresión (izq.), cortadura en el plano (centro) y flexión en cuatro puntos (der.), del material compuesto fibra de bambú- PLA.

El modo de fallo aparece en la interfaz entre las capas, en los bordes del espécimen y en la zona nodal, debido a una grieta a lo largo del espesor. Debe señalarse que, bajo norma, el fallo no se considera admisible. Por lo tanto, para obtener un modo válido, la dimensión de la muestra ha de modificarse.

Figura 146 Modo de fallo en ensayo a flexión a cuatro puntos del material compuesto de bambú-PLA

6.1.2 Material compuesto de fibra de lino y resina PLA

Material compuesto fabricado con una cinta unidireccional semiimpregnada, partiendo de una fibra denominada técnica, suministrada por la compañía Safilin. El principal objetivo es comprobar los verdaderos valores del material compuesto, con el fin de descartar valores de propiedades mecánicas no coherentes publicados en la literatura, congresos y ferias.

6.1.2.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra

La siguiente tabla resume las propiedades mecánicas en los ensayos de 10 probetas.

Tabla 67 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Lino-PLA)

Tex	X _T (MPa)	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
66.7	226.8	10.7	4.7
38.5	247.8	21.0	8.5
27.8	264.6	10.5	4.0

Tex	E11 (GPa)	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
66.7	27.5	1.4	5.2
38.5	24.6	1.1	4.7
27.8	18.3	2.6	14.1

La densidad del material compuesto medida de forma experimental es 1.26 g/ cm³. En el caso del tex con mejores valores, el valor de la resistencia a tracción y módulo de Young específico es 210 (MPa.cm³/g) y 21.8 (GPa.cm³/g). En todos los casos, el valor del coeficiente de variación es inferior al (15%), similar al caso del material compuesto de fibra de bambú.

En función del Tex, existe una variación de hasta el 15 % en la resistencia a tracción y un 33% en el caso del módulo de Young. Al aumentar el Tex, se obtiene mayores valores de resistencia a tracción e inferior módulo de Young.

En el caso de considerar la ley de mezclas (65% fibra y resina 35%) y las propiedades mecánicas de la resina PLA, se determina de forma indirecta las propiedades mecánicas de la fibra de lino (348 MPa y 40,53 GPa). Se observa que el valor de la resistencia a tracción y módulo de Young se encuentra muy por debajo de lo publicado en la literatura (2000 MPa y 160 GPa) y publicado en la página del suministrador (1500 MPa y 75 GPa). Los valores bajos del C.O.V (%), validan los resultados experimentales, a diferencia de valores publicados con valores superiores al 30%.

Figura 147 Propiedades mecánicas de resistencia a tracción en dirección de la fibra (der) y módulo de Young (izq), en el material compuesto fibra de lino y resina PLA.

El comportamiento bajo carga de tracción en dirección de la fibra, en todos los casos de tex, es bilineal. En la primera zona lineal, con deformaciones inferiores a 2000 $\mu\epsilon$,

el valor del módulo de Young es superior a los 33 GPa. El alargamiento a rotura es de 1.4 %.

Figura 148 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-L-PLA)

El modo de fallo bajo carga de tensión en dirección de la fibra es por rotura explosiva de los haces de fibras, con agrietamiento transversal Figura 150. Se observa en el espécimen la falta de impregnación dentro de los haces de las fibras, por lo que sería necesario un estudio de las propiedades mecánicas de paneles fabricados con presión, a través de un autoclave o prensa de platos calientes.

6.1.2.2 Ensayo de compresión en la dirección longitudinal de la fibra

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas en los ensayos de 10 probetas.

Tabla 68 Resumen del ensayo a compresión en dirección longitudinal del material compuesto fibra de lino y resina PLA

Tex	X _c (MPa)	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
66.7	167.0	6.3	3.8
38.5	179.6	4.7	2.6
27.8	182.7	15.8	8.6

Se observa que, a menor Tex mayor es la resistencia a compresión, alcanzando un valor específico de 145 (MPa.cm³/g). El valor del coeficiente de variación es inferior al

10%, validando el resultado del ensayo Figura 149. El modo de fallo bajo carga de compresión en dirección de la fibra es por pandeo de los haces Figura 150.

6.1.2.3 Ensayo de cortadura en el plano en el material compuesto de fibra de lino y resina PLA

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas en los ensayos de 10 probetas.

Tabla 69 Resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de lino y resina PLA

Tex	S₁₂ (MPa)	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
66,7	23.6	0.9	4.0
38,5	29.0	2.8	9.8
27,8	30.9	0.6	2.0

La resistencia a cortadura en el plano, es comparable al material de referencia fibra de vidrio y resina epoxi. Al igual que en los anteriores casos de resistencia a tracción y compresión, el valor máximo ocurre con el menor Tex y el coeficiente de variación es mínimo. La interfase fibra de lino y resina PLA es muy buena, siendo cuatro veces superior al valor promedio del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA. El presente valor, demuestra el gran potencial que tiene el material compuesto desarrollado. Cabe señalar que, aplicando un tratamiento químico como un agente acoplante la adherencia podría mejorarse. El modo de fallo es del tipo convencional, fallando la interfase en dirección de 45°, produciendo grietas entre los haces de fibras y la resina PLA Figura 150.

Figura 149 Propiedades mecánicas de resistencia a compresión en dirección de la fibra lino

Figura 150 Modo de fallo bajo carga a tracción (a) y compresión en dirección de la fibra (b) y cortadura en el plano (c).

6.1.3 Material compuesto de fibra de algodón y resina PLA

La fibra se selecciona debido a su elevado contenido en celulosa, elevado ángulo microfibrilar, elevada disponibilidad comercial y bajo coste. El objetivo es corroborar el criterio de que cuanto mayor es el ángulo microfibrilar, menores propiedades mecánicas. A su vez, comprobar si con una fibra artesanal de menor diámetro, se siguen obteniendo bajas propiedades mecánicas, como el caso de la fibra de sisal. Se selecciona una fibra típica del sector textil pigmentada, con el menor diámetro (0.5 mm) y enrollamiento.

6.1.3.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra

Las propiedades de resistencia a tracción, compresión y módulo de Young son muy inferiores a los materiales compuesto desarrollados. El valor de la resistencia a cortadura en el plano es 50% superior al caso de la fibra de bambú y resina PLA, demostrando que la adherencia entre un haz de fibras y la resina PLA no es mala. En el caso de la comparativa con el material compuesto de fibra de lino y PLA, el valor es dos veces inferior, debido al pigmento de la fibra.

Tabla 70 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y cortadura en el plano del material compuesto de fibra de algodón y resina PLA

Propiedad	Promedio	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
X _T (MPa)	39.4	2.2	5.7
E ₁₁ (GPa)	7.6	0.6	7.6
X _C (MPa)	80.5	10.4	12.9
S ₁₂ (MPa)	11.1	1.0	9.2

En la Figura 151, se observa la curva tensión deformación del material bajo carga de tracción, el comportamiento es similar al de un material metálico. Se tiene una zona lineal seguido de un comportamiento plástico, atribuible al comportamiento de la resina. El alargamiento a rotura es elevado del 3%. En el caso de considerar la ley de mezclas (65% fibra y resina 35%) y las propiedades mecánicas de la resina PLA, se determina de forma indirecta las propiedades mecánicas de la fibra de algodón. La contribución de la

fibra en la resistencia a tracción es nula (1,4 MPa; 9,9 GPa), por lo que el comportamiento de la curva tensión deformación es atribuible a la matriz.

Figura 151 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra del material compuesto de fibra de algodón-PLA

Respecto al modo de fallo, en el caso de carga a tracción, es por rotura local de las fibras, seguido de grietas longitudinales y transversales a lo largo de todo el espécimen. En el caso de la compresión y cortadura en el plano, son del tipo convencional bajo norma.

Figura 152 Modo de fallo bajo carga a tracción (a), compresión en dirección de la fibra (b) y cortadura en el plano (c).

6.1.4 Material compuesto de fibra de seda y resina PLA

Los valores de resistencia a tracción, resistencia a compresión y módulo de Young no son comparables con los valores del material de referencia, ni con los obtenidos en el caso de la fibra de lino y fibra de bambú.

Tabla 71 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y cortadura en el plano del material compuesto de fibra de seda y PLA

Propiedad	Promedio	Desviación Estándar (MPa)	C.O.V (%)
X _T (MPa)	117.1	7.5	6.4
E ₁₁ (GPa)	16.9	1.7	10.2
X _C (MPa)	46.0	1.4	2.9
S ₁₂ (MPa)	10.6	2.2	20.3

El material compuesto bajo carga de tracción, se comporta como un material bilineal. El valor promedio del módulo de Young ha sido calculado en la primera zona con deformaciones inferiores al 30% del valor máximo. En la segunda zona lineal, se produce una caída del módulo de Young en torno al 85%, por lo que no podría ser considerado como alternativa viable para aplicaciones del tipo estructural. El comportamiento es similar al desarrollado por la fibra de lino, y se atribuye al enrollamiento de los haces de fibras.

Se observa que, la relación entre la resistencia a compresión y tracción es en torno al 40 %, relación no acorde con los materiales compuestos convencionales, pudiendo deberse al bajo módulo de compresión de la resina PLA y la peor compatibilidad fibra resina. El valor de la resistencia a cortadura en el plano, es similar al caso de la fibra de algodón, con un coeficiente de variación superior a la referencia (15%), por lo que sería necesario un mayor número de especímenes para validar los resultados. El material desarrollado no puede ser considerado valido en aplicaciones del tipo estructural, debido a las bajas propiedades mecánicas. A su vez, el material se descarta por el coste de la materia prima (50 \$/kg), superior a dos veces el coste de la fibra de lino.

Figura 153 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-S-PLA)

Respecto al modo de fallo, en el caso de carga a tracción, el fallo es por rotura de fibras, con una grieta transversal a lo largo del espécimen. Los fallos por compresión y cortadura en el plano, son del tipo convencional, por pandeo y agrietamiento a lo largo de las interfases respectivamente.

6.2 Resultados experimentales bajo condiciones de envejecimiento (almacenamiento)

Se realiza un estudio de las propiedades bajo condiciones de envejecimiento en función de los requisitos del proyecto de la ESA (AO / 1- 7460) del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA. El objetivo principal, es comprobar previo a aplicar tratamientos químicos, el comportamiento de la interfase bajo condiciones de humedad y temperatura. En el caso del material de fibra de lino y resina PLA, el comportamiento bajo envejecimiento, se determinará a través de los demostradores finales.

6.2.1 Primer envejecimiento (Ciclo de almacenamiento)

El clima del lanzamiento del lanzador Ariane 6 (Requerimientos del proyecto AO / 1- 7460), define las condiciones de envoltorio de aplicación. El clima de Kourou corresponde a una categoría B1 [184], con temperatura máxima (31.7 °C) y mínima (25.5°C). La humedad relativa tiene un valor promedio de 93%. Para el ciclo diurno, con el fin de someter al material a unas condiciones más desfavorables, se selecciona una

temperatura máxima de 50° C, humedad máxima de 95% y una rampa de calentamiento y enfriamiento más agresiva. El envejecimiento se realiza en una cámara climática Heraeus Votsch HC 7005, con una precisión de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ y 3% r.h.

Tabla 72 Condiciones de almacenamiento

Ensayo	Condiciones	Horas
Almacenamiento	50° C, 95% HR	168

A continuación, se representa los resultados de los ensayos experimentales tras el ciclo de envejecimiento en el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, con 20 muestras por ensayo.

Tabla 73 Resumen del ensayo tracción (Bambú-PLA) (Ciclo almacenamiento)

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X _T (MPa)	202.3	20.3	245.3	165.9	10.0
E ₁₁ (GPa)	32.4	3.5	40.9	25.7	10.7
X _C (MPa)	168.6	16.0	205.0	143.9	9.5
S ₁₂ (MPa)	10.7	2.3	13.7	7.4	21.0
X _B (MPa)	246.6	22.3	278.0	197.0	9.0

La resistencia a tracción, módulo de Young, compresión y flexión específico tras el ciclo térmico de almacenamiento son similares a las propiedades sin envejecimiento. En el caso de la resistencia a cortadura en el plano, el valor promedio incrementa un 43%. Sin embargo, el coeficiente de variación es superior al establecido como válido (15%), por lo que el resultado no es robusto.

Se trata de un valor no previsto, puesto que se debería observar una caída en la propiedad, debido ha encontrarse el material cerca de la temperatura T_g. Debido al mal comportamiento que presente la interfase del material bajo ciclado térmico en varias condiciones de temperatura (como se verá a continuación), no se realiza un estudio más profundo de dicho comportamiento.

Figura 154 Histograma de frecuencia del ensayo tracción longitudinal en la dirección de la fibra (Ciclo almacenamiento)

Salvo el histograma de frecuencias de la cortadura en el plano, los demás siguen una distribución normal, siendo el coeficiente de variación inferior al valor de referencia

Respecto a los modos de fallo, todos son del tipo convencional definido por la norma, salvo el fallo de flexión en cuatro puntos, al igual que el anterior análisis.

6.2.1.1 Segundo envejecimiento (Ciclado Térmico)

El propósito del ensayo, es analizar el comportamiento del material bajo un número determinado de ciclos diurnos. Al igual que el anterior caso, se considera condiciones más desfavorables.

Figura 155 Ensayo de ciclo térmico

El ciclo térmico se define como:

- Ciclo de 24 horas, número de ciclo 30
- Rampa de calentamiento 3,75°C/hora
- Temperatura de inicio 22° C, mínima 5°C y máxima 50 °C

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas de los ensayos de 20 probetas:

Tabla 74 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Bambú-PLA) (ciclo térmico)

Propiedad	Valor Medio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	C.O.V (%)
X _T (MPa)	142.6	11.0	166.2	126.5	7.7
E ₁₁ (GPa)	27.5	2.1	31.9	24.0	7.8
X _C (MPa)	139.8	12.7	176.2	122.1	9.1
S ₁₂ (MPa)	0.4	0.2	0.6	0.2	43.9
X _B (MPa)	107.5	12.2	128.1	89.2	11.3

La resistencia a la tracción, compresión, flexión y módulo Young específico tras el envejecimiento de ciclado térmico disminuye un 30%, 18%, 56% y 22%, respectivamente. El valor de rotura a cortadura en el plano, disminuye drásticamente a cero. El material compuesto no es capaz de soportar las condiciones de ciclado térmico. El envejecimiento promueve una degradación total de la interfase resina PLA y capas de bambú.

Respecto al modo de fallo, en el caso de la carga de tracción, se observa un agrietamiento inicial de las interfases entre las capas de bambú-lignina y resina PLA, seguido de un agrietamiento de la interfase bambú-lignina dentro de la propia tira y la rotura final de los haces. En el caso del modo de fallo a compresión, se observa que se produce un despegue de la interfase entre capas, seguido de un ligero pandeo local. En el caso del fallo a cortadura en el plano, se produce un despegue total de las interfases, inclusive previo a realizar el ensayo se observa grietas en los especímenes. En el caso del fallo a flexión, se observa un agrietamiento de la interfase entre las capas de bambú-lignina y resina PLA, seguido de un agrietamiento de la interfase bambú-lignina dentro de la propia tira y la rotura final de los haces.

Figura 156 Fallo a tracción, compresión, cortadura y flexión después de ciclado térmico

En base a este resultado experimental, se puede concluir que o se redefine la envolvente de aplicación o el material no puede ser considerado para ninguna aplicación estructural. Cabe señalar que, las condiciones seleccionadas para el envejecimiento son muy agresivas, puesto que se encuentra muy cerca de la T_g del polímero.

6.3 Resumen de resultados experimentales material compuesto fibra de bambú y resina termoplástica PLA

En la siguiente tabla, se resume los resultados de los ensayos experimentales específicos para los materiales compuestos fabricados a lo largo de la presente Tesis. Las propiedades mecánicas del material compuesto de referencia E-Vidrio / Epoxi se obtuvieron a partir de la base de datos del software Esacomp, basado en ASTM D 3039, a temperatura ambiente y humedad relativa y sin condiciones de envejecimiento. Se considera las densidades, medidas de forma experimental, del material compuesto de fibra de bambú (0,90 g/cm³), lino (1,26 g/cm³), algodón (1,13 g/cm³) y seda (1,20 g/cm³).

Tabla 75 Tabla resumen de resultados experimentales de los materiales compuestos fabricados en la presente tesis.

Material	Condición	Tracción dirección fibra [0°] ₄ MPa. cm³/g	Módulo de Young E ₁₁ GPa. cm³/g	Compresión dirección fibra [0°] ₄ MPa. cm³/g	Cortadura en el plano [±45°] ₄ MPa. cm³/g	Flexión 4 Puntos [0°] ₄ MPa. cm³/g
Bambú/PLA	Proceso robusto-sin envejecimiento	224 10 %	38 9 %	188 7 %	8,3 14 %	274 12 %
	Ciclo Almacenamiento	224	36	186	11,9	272
	50° C, 95 % H.R, 168 h	10 %	10,7 %	9,5 %	21 %	9 %
	Ciclo térmico	156	30	154	0,4	119
	Rampa 5°C-50°C 720 h	8 %	8 %	9 %	44 %	11 %
	Proceso estado arte	222 10 %	27 16 %	120 14 %	5,67 13 %	N/D

Material	Condición	Tracción dirección fibra [0°] ₄ MPa. cm ³ /g	Módulo de Young E ₁₁ GPa. cm ³ /g	Compresión dirección fibra [0°] ₄ MPa. cm ³ /g	Cortadura en el plano [±45°] _s MPa. cm ³ /g	Flexión 4 Puntos [0°] ₄ MPa. cm ³ /g
Bambú/Epoxi	Proceso estado arte	280 12%	42 19%	254 11%	15 19%	N/D
Sisal/PLA	Manual/Artesanal	74 16%	4 9%	50 13%	4 17%	N/D
Sisal/Epoxi	Manual/Artesanal	106 11%	9 17%	68 10%	N/D	N/D
Lino/PLA	Automático/Técnica	210 4 %	22 5 %	145 9%	24.5 2 %	N/D
Algodón/PLA	Automático/Artesanal	35 6%	7 8 %	71.2 13 %	9.8 9 %	N/D
Seda/PLA	Automático/Artesanal	98 6 %	14 10 %	38.3 3 %	8.8 20 %	N/D
E-Vidrio/Epoxi*	Tejido Plano	259	18	201	34	
PLA	Resina 100%	110	3,3	N/D	N/D	N/D

En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, las mejoras introducidas durante el proceso de extracción tienen una considerable influencia positiva en las propiedades mecánicas. El aumento de los valores medios y disminución de los coeficientes de variación, a pesar de la existencia de la zona nodal, se debe a la correcta selección de una zona completamente exterior para realizar la extracción, mejora de las tolerancias del proceso, uniformidad del volumen de fibra, decalaje constante, selección de dimensiones óptimas. Sin embargo, no se explica el ligero incremento del coeficiente de variación de la propiedad resistencia a cortadura, comportamiento que a priori debería seguir el comportamiento de los otros coeficientes. Sería necesario un estudio más profundo de dicha propiedad con un mayor número de probetas y control del proceso del ensayo mecánico, por si existiese fallo por aplastamiento en zona de mordaza, que distorsione los valores medios.

La mejora del proceso con respecto a la agresividad que suponía el cepillado y planificado, se observa en el fallo bajo cortadura en el plano. Dicho fallo se produce en la interfase lignina-PLA, a diferencia del proceso de fabricación basado en el estado del arte, que aparecía también en la interfase lignina-haces.

Uno de los objetivos principales era el desarrollo de un material completamente biodegradable con propiedades comparables con el material compuesto E-Vidrio / Epoxi; de los resultados obtenidos, se puede concluir que el objetivo en parte se ha cumplido puesto que, en el caso de la resistencia a tracción, compresión y flexión, los valores medios son comparables. En el caso del Módulo Young específico, el valor promedio es más de dos veces el valor de referencia. Sin embargo, la resistencia específica a la cortadura en el plano es considerablemente menor; principalmente debido a la mala adherencia que se tiene en la interfase.

A fin de considerar el material para cualquier aplicación estructural, el material deberá soportar unas determinadas condiciones de envejecimiento, definiendo la envolvente de aplicación. Se han considerado dos condiciones de envejecimiento, seleccionando una temperatura cercana a la T_g del polímero. De los resultados obtenidos, se puede concluir que, el ciclo corto de almacenamiento no tiene influencia en las propiedades mecánicas. Sin embargo, al tratarse de un envejecimiento bajo 95% H.R, un mayor número de horas se debería considerar (al menos 1 año), a fin de obtener el comportamiento del material en condiciones de saturación, a través de definir la ley de Fick. El ciclado térmico tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas, especialmente en la resistencia a cortadura en el plano, que se reduce prácticamente a cero. La interfase se degrada por completo, siendo incapaz de transmitir cargas entre capas. Las soluciones posibles pasan por redefinir las condiciones de envejecimiento, acotando las futuras aplicaciones, aplicar tratamientos químicos con el fin de mejorar la interfase entre PLA y lignina o utilizar otro tipo de resina con mejor compatibilidad con la fibra de bambú.

Como estudio preliminar, se abordó la opción del uso de otro tipo de resinas como la fenólica para maderas certificada para interiores de aeronaves Aerodux 188, puesto que a priori deberían dar mejores resultados de adherencia. Los resultados preliminares de 10 probetas de cortadura interlaminar, demostraron la buena compatibilidad existente con la resina (27.3 MPa, C.O.V 6.4 %), dando valores similares a la cortadura interlaminar del material de referencia (30-45 MPa). Sin embargo, se descartó el desarrollo del material compuesto, debido a los volátiles tóxicos que se desprenden durante el proceso de fabricación.

Figura 157 Curva de cortadura interlaminar del material compuesto de fibra de bambú y resina fenólica Aerodux 188

El material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi, tiene las mejores prestaciones, a pesar de haberse fabricado con el proceso del estado del arte. Se corrobora que, en un material compuesto lo más importante es el comportamiento de la interfase. En el caso de una buena interfase, el resto de propiedades se maximizan, alcanzando los valores reales de rotura de la fibra. Se trata de una alternativa viable con un impacto medioambiental mínimo, debido al bajo contenido de la resina epoxi (12 %). Dicho porcentaje se podría inclusive reducir, utilizando una película de menor gramaje. Para mejorar el comportamiento, además de utilizar el proceso robusto de mecanizado de tiras, se podría aplicar presión para reducir la porosidad, observada debido a la falta de presión durante el curado. Otra alternativa, con el fin de reducir los costes del material, es el uso de un adhesivo bicomponente. Sin embargo, sería necesario definir la temperatura máxima de servicio, puesto que a diferencia del adhesivo estructural (150 °C), la temperatura es baja alrededor de los 60 °C. Debido a los requerimientos del proyecto, no se consideró seguir con un estudio en profundidad con la resina epoxi. Sin embargo, bajo criterio del autor, se debería realizar un estudio similar al desarrollado para la resina PLA, con el fin de definir la envolvente de aplicación y el potencial del material.

Como estudio preliminar, se fabricaron varios paneles con el proceso de fabricación de bolsa de vacío y aplicación de presión durante el proceso de curado. La presión se realizó con una prensa de platos calientes (1 bar, 5 bar, 10 bar). Bajo inspección micrográfica, se observó

una disminución de las zonas de porosidad, según aumentaba la presión. Sin embargo, en el caso de aplicar la presión de 10 bar, las tiras se agrietaban. Es necesario un estudio en profundidad para determinar la presión óptima, que maximice las prestaciones.

El material compuesto de fibra de sisal, fabricado de forma manual a través de la técnica de bobinado de fibra, no tiene las suficientes prestaciones para ser considerado en ninguno de los casos una alternativa viable. Se corrobora que, el formato de la fibra es fundamental para obtener altas prestaciones.

A pesar de, utilizar una técnica automática durante el proceso de fabricación de la cinta unidireccional, en el caso del material compuesto de algodón y seda, se observa que las propiedades mecánicas se encuentran muy por debajo de los otros candidatos.

La fibra de lino, candidato por excelencia en Europa, en formato material compuesto con la resina PLA, alcanza valores medios considerables. En el caso de la resistencia a tracción y módulo de Young, los valores son comparables al material referencia en formato tejido. El resultado más positivo, es la alta compatibilidad y adherencia entre fibra y resina, comportamiento que se comprueba en la resistencia a cortadura. El valor sigue siendo inferior a la referencia, pero se podría plantear el uso del agente acoplante MAPP, para mejorar dicho comportamiento. Cabe señalar que, el uso de la resina epoxi mejoraría las prestaciones. Sin embargo, en dicho caso sí que sería necesario utilizar contenidos en resina mínimos del 35%, lo que tendría un factor negativo en el impacto medioambiental.

Se observa que, el proceso de automatización de la fabricación de la cinta unidireccional reduce al mínimo los coeficientes de variación, llegando a tener un 2 % en el caso de la cortadura en el plano. El material no fue seleccionado para realizar la etapa de envejecimiento durante la ejecución del proyecto de la ESA, puesto que se consideró que el número previo de investigaciones era elevado con esta fibra. En el mercado se ha optado por el uso de la resina epoxi con el lino, debido a su buena compatibilidad y la asunción de que la

fibra de lino y el polímero PLA no tienen una buena adherencia. El presente estudio, demuestra la viabilidad del desarrollo de un material completamente biodegradable que permita fabricar estructuras con cierto grado de complejidad geométrica. Sin embargo, sería fundamental demostrar las capacidades mecánicas bajo condiciones de envejecimiento, puesto que tal como le ocurre al material compuesto de bambú PLA, se degradan por completo a una temperatura media.

6.4 Fabricación de un demostrador con el material compuesto híbrido

En vista de los resultados experimentales, se considera la fabricación y envejecimiento de varios demostradores con las tiras de bambú, cinta unidireccional de fibra lino, resina PLA y epoxi. El objetivo es demostrar la capacidad de fabricación, definir las mejores configuraciones, comportamientos de las interfases y limitaciones.

Para comprobar el comportamiento de las interfases, el tercer demostrador de fibra de bambú-lino-PLA, ha sido sometido a condiciones de temperatura y humedad del clima de la ciudad de Madrid (no intemperie). El cuarto y quinto demostrador, fabricados con la fibra de lino, bambú y resina PLA, epoxi, han sido sometidos a unas condiciones más extremas de temperatura, humedad y exposición a rayos UVA (intemperie clima de Ourense), con el fin de analizar la interfase que se agrieta inicialmente.

6.4.1 Demostrador fibra de bambú, lino y resina PLA

La geometría seleccionada ha sido un perfil con doble curvatura de tamaño medio (500 mm). El material semiimpregnado de lino se utiliza para adaptarse a la geometría con curvatura, debido a la drapabilidad y facilidad de manejo. El material de tiras de bambú se utiliza en la dirección longitudinal para dar rigidez en sentido longitudinal y evitar la excesiva flexión de la estructura. El concepto se puede asemejar a una estructura del tipo sándwich, siendo las pieles fabricadas con la fibra de lino y el núcleo con las tiras de bambú.

A continuación, se describe el proceso de fabricación del demostrador:

En primer lugar, se define la roseta de ejes en el útil tipo macho de aluminio. Durante la preparación del útil, se lija con un grano de 180, limpieza con alcohol isopropílico y desmoldeante del tipo película sólida (WP 5200).

Figura 158 Utillaje tipo macho y hembra del tercer demostrador

Se considera 8 capas de película de termoplástico PLA, para las superficies exteriores y 4 capas en cada interfase. La primera capa se lamina en la dirección de -45° , con la cinta unidireccional de lino. Debido a que, el ancho de la cinta no permite obtener una tela completa, se utiliza tres patrones para formar la primera capa. La unión de los patrones se realiza a borde, evitando solapes. Para permitir la fijación, se usa cinta azul de alta temperatura, en los bordes del útil. En la tercera y cuarta capa, se lamina tiras de bambú en la dirección longitudinal de 0° , fijándolas con un spray del tipo epoxi y cinta azul. Las tiras se unen con unión a tope y decalaje de 7.5 mm. Finalmente se laminan las capas quinta y sexta, con el criterio de secuencia simétrica. Cabe señalar que, la secuencia no es óptima, puesto que debería tener capas también en la dirección de $[+45^\circ]$ y evitar los cambios entre capas de $[0^\circ]$ y 90° para evitar favorecer las delaminaciones.

Figura 159 Proceso de laminado del tercer demostrador, secuencia de laminado (-45°/90°/0°),

Tras el laminado de las seis capas, se procede a realizar una bolsa de vacío. El ciclo de fusión es el desarrollado, para la fabricación de los distintos paneles. Sin embargo, el tiempo a la temperatura de fusión es de 45 min, para garantizar que todos los puntos del polímero termoplástico se fundan. Posteriormente, se procede al desmoldeo y mecanizado de la estructura.

Figura 160 Tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, bambú y resina termoplástica PLA.

Con la fabricación del demostrador con curvatura, se constata que es posible la fabricación de estructuras de tamaño medio utilizando los materiales compuestos desarrollados en la presente Tesis. Sin embargo, no solo es necesario demostrar la capacidad de fabricación, sino también definir la envolvente de aplicación. Por lo tanto, se somete a la estructura a un ciclo de envejecimiento en condiciones reales de un clima medio de Madrid (clima semiárido frío, temperatura media anual de 13.7° C, temperatura promedio máxima 24° C y mínima 5° C, humedad media anual 57%) durante un período de envejecimiento de 12 meses.

Debido a la baja adherencia, durante los primeros 15 días de envejecimiento, aparecieron grietas en la interfase capas de bambú y resina PLA. Tras 30 días, se observó el crecimiento de dichas grietas en torno a 50 mm y la formación de nuevas a lo largo del borde de la estructura. Se vuelve a comprobar, que la interfase tiras de bambú y resina PLA (capa 3-4), se degradada por completo con un ciclo térmico. A su vez, también aparecen grietas en la interfase capa de lino y capas de bambú (capa 2-3 y 4-5). Por el contrario, debido a la buena adherencia y compatibilidad fibra - matriz, en el caso de las capas de material compuesto de lino-PLA, en la interfase entre capas 1-2 y 5-6, no apareció ninguna grieta tras 12 meses de envejecimiento.

Figura 161 Agrietamiento del tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, bambú y resina termoplástica PLA, bajo condiciones de envejecimiento.

Se concluye que, no es posible utilizar la resina PLA para unir las capas de bambú, por lo que sería necesario utilizar resinas como el epoxi o fenólica para maderas. Por el contrario, el uso de la resina PLA con la fibra de lino sería viable, a priori en base a los resultados de la cortadura interlaminar sin envejecimiento. Para demostrar su completa viabilidad, sería necesario un estudio del comportamiento mecánico bajo condiciones de envejecimiento.

6.4.2 Demostrador fibra de bambú, lino y resina termoplástica biodegradable PLA y termoestable epoxi.

La aplicación seleccionada es el sector eólico, concepto energético respetable con el medioambiente. El aerogenerador seleccionado es de la marca Insta Breeze Air Speed 500-24 voltios (420 vatios) [185]. Permite generar energía para abastecer un auto caravana, tratándose de una aplicación para uso doméstico de bajo coste. Las palas tienen una envergadura de 500 mm, con ligera curvatura y son fabricadas en fibra de vidrio en formato fibra corta y resina poliéster. Debido a que, la estructura no era capaz de soportar las cargas y se tenía un fallo habitual en la zona de encastre, el fabricante ha optado por la fabricación con fibra de carbono. Sin embargo, el coste del producto ha aumentado un 17%. Con el fin de abaratar el coste e impacto medioambiental, se plantea la fabricación de una pala con un material compuesto de fibra natural con mejores prestaciones mecánicas que el primer diseño, pero inferiores al segundo.

Figura 162 Demostrador-pala aerogenerador del tipo doméstico, palas de fibra de vidrio (izq.) y fibra de carbono (der.) [185].

Para obtener el utillaje de laminado, se fabrica un molde tipo hembra a partir de la estructura real de fibra de vidrio y resina poliéster. En la fabricación del molde, se utiliza tejido de fibra de carbono de curado a temperatura 120 °C y adhesivo superficial para mejorar el acabo superficial del molde. Para la fabricación del demostrador, se divide la pieza real en dos secciones, un útil casi plano y un útil de mayor curvatura y zonas de creces para facilitar el posterior cierre de la pala.

Figura 163 Fabricación del utillaje tipo hembra para el cuarto demostrador.

Tras la fabricación de la cuna de moldeo, se procede con la fabricación del demostrador. Se consideró el uso de una resina de superficie del tipo epoxi, para mejorar el acabado superficial, por motivos de rugosidad aerodinámica. Considerando que, la resina del tipo epoxi es compatible con el desmoldeante líquido Frekote, se aplicó para desmoldear la estructura. Sin embargo, tras el desmoldeo de la pieza casi plana, parte de la estructura, quedó adherida al utillaje. El motivo fue que el útil de laminado era demasiado poroso, por lo que el desmoldeante no se aplicó de forma correcta.

Durante las etapas de desarrollo, diseño y fabricación de una estructura con un material compuesto, se debe demostrar la capacidad de reparación. Por lo tanto, el demostrador (Figura 164), ha sido considerado para abordar dicho requerimiento.

Figura 164 Reparación de la estructura de material compuesto fibra de bambú, lino, resina PLA y epoxi.

En primer lugar, se determina las capas que tienen daño, a través de una inspección visual. En el presente caso se tenía un despegue de las capas 1 y 2 de lino. Se realiza un saneo, a través de un proceso de lijado. Posteriormente, se realiza una limpieza con alcohol isopropílico y se lamina cuatro capas por interfase de resina PLA, junto con las capas de lino que han sido removidas. La secuencia de las capas debe coincidir con las capas previamente laminadas. Se considera el uso de un desmoldeante del tipo película como WP 5200 y se lamina sobre la cuna la película de resina superficial. A continuación, se ajusta y posiciona sobre la cuna la estructura y se repite el proceso de fundición de la resina termoplástica PLA, con bolsa

de vacío y estufa. Se demuestra la capacidad de reparación de la estructura fabricada con materiales compuestos de fibras naturales.

Una variante para solventar el inconveniente de la adherencia de la estructura durante el proceso de desmoldeo y conseguir un buen acabado superficial, es aplicar un tapaporos previo a utilizar el líquido desmoldeante.

A continuación, se detalla el proceso de fabricación del cuarto y quinto demostrador:

- Definición de la roseta, eje 0° en sentido longitudinal del demostrador
- Fabricación de plantilla de corte, para realizar la marcada en la cinta unidireccional de lino y formar las capas con las tiras de bambú. Se utiliza un criterio de máximo aprovechamiento del material, formando distintos patrones para formar las capas de lino con uniones a borde y evitando solapes.
- Para formar la capa de bambú, se laminan las tiras sobre una película de resina epoxi y a través del uso de un secador ($T= 65^\circ \text{C}$) se fija el adhesivo. Posteriormente, se marca con la plantilla de corte y se realiza el mecanizado.

Figura 165 Corte de las capas del material para la fabricación del cuarto demostrador.

- Película de desmoldeo WP 5200, en la superficie de la cuna de moldeo.

- Capas de lino, para adaptarse a las orientaciones de 90° y $\pm 45^\circ$.
- Capas de tiras bambú en la dirección de 0° , para dar rigidez.
- Interfases de bambú-bambú con resina epoxi.
- Interfases de lino-lino con resina PLA.
- En el cuarto demostrador, se utiliza resina del tipo PLA en la interfase de la capa lino y bambú, con el fin de determinar que el fallo siempre se produce en esa interfase. A diferencia del caso anterior, en el quinto demostrador, se utiliza la resina epoxi en la interfase de la capa de lino y bambú.
- Se utiliza un adhesivo de curado 120°C y excelente resistencia a condiciones medioambientales (Hysol EA 9695 030NW AERO).

Figura 166 Secuencia de laminado del cuarto (demostrador casi plano) y quinto demostrador (con curvatura) con material híbrido de fibras naturales

- Laminado de las capas y bolsa de compactación en cada capa para extraer el aire atrapado. Uso de secador, spray de pegajosidad y cinta azul para fijar las capas y moldear el material. Corte del exceso de material, respetando la zona de creces para realizar el desmoldeo.

Figura 167 Proceso de fabricación del cuarto y quinto demostrador

- Tras la compactación de cada capa, se remueve la cinta azul que fijaba previamente las capas de bambú. Se observa defectos locales, como separación de las tiras. En las capas de lino, zonas con solape, distorsión y separación de las fibras, debido al desplazamiento de las capas durante el proceso de laminado, bolsa de compactación y fabricación de la cinta unidireccional. En determinadas zonas, donde los listones no se ajustan a la geometría, por la falta de drapabilidad, se añade adhesivo, generando zonas con exceso de resina. Dicha defectos, serán puntos débiles de la estructura, que deberán ser solventados en los siguientes desarrollos.

Figura 168 Defectos durante el proceso de fabricación del demostrador híbrido.

- El proceso de fusión se realiza con bolsa de vacío tipo envolvente y fusión en estufa a 185 ° C durante 45 min.

Posteriormente, se realiza el desmoldeo de la estructura y se realiza el envejecimiento bajo condiciones de temperatura (11-28 °C), humedad relativa (49-99 %) y exposición a la luz solar de la ciudad de Ourense (España) durante 100 días.

Figura 169 Envejecimiento bajo rayos UVA del cuarto y quinto demostrador.

El objetivo del ensayo de envejecimiento, es determinar el comportamiento de la estructura bajo la exposición a los rayos UVA. Tras inspección visual, se observa como el color de la estructura cambia y las interfases de lino-PLA-bambú se degradan, produciéndose delaminaciones. Por el contrario, en las interfases de las capas lino-PLA-lino y bambú-epoxi-bambú/lino, no aparecen grietas en el borde.

Figura 170 Cuarto y quinto demostrador tras el ensayo de envejecimiento.

En trabajos futuros, se debe realizar un ensayo DSC, TGA y DMTA, para determinar la degradación de la resina y la caída de propiedades del material compuesto. Tras observar el comportamiento del material híbrido, sería necesario fabricar el cuarto demostrador con las interfases óptimas y desarrollar el proceso de cierre de ambos demostradores con la espuma de poliuretano y esferas de vidrio. La tarea es compleja puesto que es necesario fabricar un útil de laminado con un dispositivo de cierre y sistema de inyección para la espuma. A su vez, sería necesario optimizar la secuencia de laminado en base a un modelo computacional para soportar las cargas de la estructura.

8 Conclusiones

En el primer capítulo se ha desarrollado un estudio del estado del arte de las fibras naturales en el campo de los materiales compuestos. En la literatura, los valores publicados de las propiedades mecánicas son muy dispares, llegando a tener valores medios para resistencia a tracción o módulo de Young comparables con la fibra de vidrio, carbono o aramida. La mayoría de las publicaciones, se citan en referencias cruzadas, sin definir claramente quien es el autor principal. Por lo que resulta compleja una comparativa o selección de los candidatos óptimos para la fabricación de un material compuesto. A criterio del autor, se debería eliminar de las bases de datos, los estudios que no hayan sido basados en una norma estándar, definiendo la especie, parámetros de cultivo, zonas de extracción y longitud del espécimen de ensayo.

Las fibras naturales han sido utilizadas para la fabricación de estructuras de cierta complejidad geométrica como la carcasa de una puerta de automóvil. Para ello, se ha considerado el moldeo por compresión en caliente de una fibra en formato corto. Dicho formato de fibra permite fabricar estructuras complejas, pero con propiedades mecánicas muy bajas. En el mercado actual, la tendencia ha cambiado y se pretende desarrollar materiales compuestos estructurales, para lo que es necesario utilizar una fibra técnica continúa orientada en formato unidireccional o tejido.

Safilin o Lineo han desarrollado un proceso de bobinado de una fibra de lino denominada del tipo técnica, con el objetivo de maximizar las propiedades mecánicas, controlando el diámetro, numero de haces por hilo y enrollamiento. Sin embargo, tras el análisis de los valores del material compuesto, se observa que los valores alcanzables se encuentran muy por debajo de los publicados en la literatura. Cabe señalar que, a pesar de conseguir valores medios moderados, ambas compañías continúan publicando en

congresos valores completamente desproporcionados, permitiendo seguir con la confusión de los verdaderos admisibles.

El principal objetivo del uso de las fibras naturales es desarrollar una alternativa respetable con el medioambiente que pueda ser sustituto de la fibra de vidrio. Para ello, se ha planteado la fabricación de un material compuesto completamente biodegradable y renovable. Sin embargo, en el mercado, limitadas o nulas aplicaciones reales se encuentran disponibles. El principal inconveniente es la baja adherencia en la interfase. Para mejorarla, se ha desarrollado diversos estudios con tratamientos químicos. De los estudios de la literatura, se concluye que, es fundamental realizar un estudio de las condiciones de concentración, tiempo y temperatura de inmersión. De la literatura, se observa que, a pesar de las grandes mejoras conseguidas, cuando el tratamiento es aplicado de forma correcta, los valores de las propiedades mecánicas obtenidas (resistencia a tracción 100 MPa y módulo de Young 10 GPa), se encuentran muy por debajo de los valores de referencia de un material estructural, puesto que la mayoría de estudios se realizan con el formato de fibra corta. A criterio del autor, se considera que, previo a considerar la aplicación de un tratamiento químico, sería más conveniente seleccionar correctamente el formato de la fibra, definir un control de calidad de la materia prima, acotar los parámetros relacionados con la composición química (condiciones de cultivo, zona de la planta), realizar un proceso robusto de extracción y fabricación. Posteriormente, una vez obtenido los valores de referencia de sin tratamiento y definida la envolvente de aplicación, seleccionar un tratamiento previo como la mercerización (NaOH) seguida de una acetilación o agente acoplante tipo MAPP, con el objetivo de maximizar ciertas propiedades y comportamientos, como la disminución de la absorción de agua, mejora de la interfase, resistencia frente al fuego, etc. Sin olvidar, el impacto medioambiental y coste monetario.

La primera preselección de la fibra se ha realizado en base a la literatura, en función de seis criterios. Como conclusión, se obtuvo que los candidatos óptimos en base a la máxima resistencia a tracción son la fibra de lino y bambú. En el caso del módulo de Young, el lino y kenaf. En base a un elevado contenido en celulosa y bajo ángulo microfibrilar el lino y el bambú. Finalmente, en base a la existencia de una fibra técnica el lino y a la producción anual y coste el bambú y algodón. Sin embargo, debido a la disparidad mencionada de resultados e información disponible, se realizó un análisis de cada fibra.

La fibra de bambú ha sido seleccionada principalmente por la baja densidad y posibilidad de extraer mecánicamente tiras de longitud media (3m). La fibra natural de esparto ha sido seleccionada por la disponibilidad comercial del tipo artesanal. La fibra de sisal se ha considerado como sustituto de la fibra de esparto, debido a la mala compatibilidad que mostró el esparto con la resina PLA. La fibra de lino, es un candidato ideal del tipo técnico. La fibra de algodón se ha considerado debido a su alta disponibilidad y bajo coste en el sector textil. Finalmente, se ha considerado la seda como candidato de las fibras del tipo animal. Las otras fibras como el yute, kenaf, ramio, cáñamo, fueron descartadas porque las ventajas que se suponía eran similares a los candidatos seleccionados y el inconveniente de las mismas era la falta de suministradores locales.

Durante la fase de aprovisionamiento, se determina que en Europa, el precio de la materia prima no es bajo. Como ejemplo, el metro lineal de la caña de bambú, alcanza los 18 euros, llegando a multiplicarse por 15 con respecto al precio en origen, debido al transporte. En el caso de las fibras del tipo técnicas, la disponibilidad comercial es limitada y la información disponible es poco robusta. Las fibras naturales como el esparto,

sisal, algodón, seda, solo se encuentran disponibles como fibras artesanales, en su mayoría con diámetros superiores a los 2 mm, en formato cuerda o con un tinte previo.

Del estudio morfológico de la fibra de bambú, se observa que en función de la especie varía la zona de influencia del nodo, distancia internodal, distribución, forma de los haces y espesor de la sección externa. La zona exterior se caracteriza por un mayor contenido en fibras (2-3 mm), lo que se traduce en mayores propiedades mecánicas. Sin embargo, se ha observado que el mecanizado de dicha zona es más complejo, con un elevado número de tiras descartadas, debido al agrietamiento excesivo.

Como conclusión del ensayo a tracción longitudinal de las tiras, se ha determinado que la especie *Guadua* tiene las mejores propiedades mecánicas con un valor promedio de resistencia a tracción de $217 \text{ MPa} \pm 5 \%$ y en el caso del módulo de Young de $26.0 \text{ GPa} \pm 6.2 \%$. La presencia del nodo no solo disminuye la propiedad (30%), sino que también incrementa el coeficiente de variación. El comportamiento bajo carga de tracción de las tiras con o sin nodo es completamente lineal hasta el valor de rotura, con un modo de fallo del tipo explosivo en la zona nodal o por rotura de haces y grietas longitudinales.

De los resultados experimentales del tratamiento químico en la fibra de esparto, se concluye que las condiciones óptimas de extracción son 25°C , 3N NaOH y 24 h de inmersión. El valor promedio en las condiciones óptimas del módulo de Young ($13 \text{ GPa} \pm 37.7 \%$) y resistencia a tracción ($333 \text{ MPa} \pm 32.1 \%$) son muy inferiores a lo establecido en la literatura. En la comparativa de propiedades con el tratamiento de extracción del tipo mecánico, se produce un incremento del 43 % en el caso de la resistencia a tracción y un 72 % del módulo de Young. A pesar de controlar los factores de cultivo, especie, zona de extracción; la comparativa entre las distintas condiciones de tratamiento es difícil de realizar, con coeficientes de variación cercanos al 52%. Uno de los mayores inconvenientes, es la medición real de la sección de haz en el punto de rotura, puesto que

como se ha observado en las micrografías tienen una sección irregular y no cilíndrica como se suele simplificar.

Como conclusión de la selección de la fibra, se ha determinado que una fibra continúa aislada se encuentra por debajo de la solución de tiras de bambú, en términos de módulo de Young. El proceso de fabricación con tiras de bambú, ve limitado su uso en geometrías con gran curvatura, debido a la rigidez, falta de drapabilidad y el inconveniente del laminado manual. El proceso químico de extracción conlleva un mayor coste energético y medioambiental. Los coeficientes de variación de la fibra aislada son mayores que el caso de listón de bambú.

En el caso de los polímeros biodegradables, se ha considerado que el mejor candidato es el ácido poliláctico PLA. Debido a su disponibilidad, formato y compatibilidad del proceso de fusión con la fibra. De los estudios térmicos y reológicos, se determinó la temperatura de degradación del polímero (341 °C), Tg (60-65 ° C), curva de viscosidad y las condiciones óptimas de temperaturas y tiempo de fusión (180-185) °C, durante al menos 20 min, con el fin de evitar zonas con degradación de la fibra o sin fundir de la resina.

Como resina de referencia, se ha seleccionado un adhesivo estructural epoxi con una Tg por encima de los 120 °C, con el fin de incrementar la temperatura de servicio. La mayor limitación es el coste, disponibilidad, almacenamiento y laminado controlado. Otros polímeros no biodegradables, como la resina fenólica para maderas (Aerodux 185), podrían ser considerados por su gran compatibilidad con la fibra de bambú, certificada para interiores de aeronaves y bajo la normativa de fuego y toxicidad. Sin embargo, solo se ha realizado pruebas de cortadura interlaminar preliminares, por los volátiles que se desprende durante la fase de fabricación. De los resultados preliminares, se concluye que

es un candidato óptimo para realizar un material compuesto con la fibra de bambú, por la buena adherencia.

En el caso del bambú Guadua, se ha realizado una extracción mecánica. El proceso industrial consistido en un corte, cepillado y planificado de la sección exterior y parte de la intermedia de la caña. Se trata de un proceso lento y agresivo, en el que la tira reduce su espesor al mínimo posible, con el fin de obtener cierta drapabilidad. El tiempo de mecanizado y laminado es excesivo, por la dureza del material, tiempo de inspección visual de defectos, dimensional, ajuste y fijación. El objetivo sería automatizar los procesos con el fin de reducir su elevado coste 349 €/m y defectos.

Respecto al contenido en fibra, debido al uso de tiras de la zona intermedia es inferior al habitual de 65 %. En la línea de encolado, aparece una gran cantidad de porosidad, debido a la falta de presión y viscosidad no óptima durante la fase de curado. Al tratarse de un proceso de encolado, el contenido en resina añadida (PLA o Redux) en ambos materiales es bajo (inferior 13%). Por lo tanto, en el caso de considerar como adhesivo una resina no biodegradable o no renovable, el impacto medioambiental sería mínimo.

En el caso del esparto la adherencia entre la fibra y resina ha mostrado ser prácticamente nula. En el caso de la fibra de sisal, se ha fabricado una cinta unidireccional de fibra aislada continua, utilizando un proceso de bobinado manual. El material tiene la limitación de la longitud y el ancho del útil, un elevado tiempo de bobinado y un ángulo de desviación de la fibra con respecto al eje 0°. Del análisis de la sección transversal del material compuesto, se observa la falta de impregnación en el interior de los haces, porosidad y zonas de acumulación de resina. Se considera como posible solución el uso de haces de fibras de menor diámetro, fibras con el mínimo enrollamiento y aplicar presión durante los procesos de fusión o curado.

En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, se puede concluir que el material puede competir con determinados formatos de material compuesto de fibra de vidrio, en términos de resistencia a tracción y compresión específica. En el caso del módulo de Young específico supera con creces el valor de referencia. Se concluye que, parte de la desviación estándar es atribuible a la diferencia de volumen de haces. Por otra parte, el material tiene una muy baja resistencia a la cortadura en el plano. Debido principalmente a la pobre adherencia entre la lignina y la matriz PLA, defectos del proceso de mecanizado, viscosidad no óptima y baja impregnación. Respecto a los modos de fallo, son del tipo convencional, siendo la interfase intralaminar de haz lignina e interlaminar capa-PLA los elementos más débiles.

En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi. El adhesivo estructural permite incrementar las propiedades mecánicas, aporta mayor estabilidad y retrasa los modos de fallo. Se observa que, el valor de la resistencia a cortadura se duplica con respecto al caso de la resina PLA, lo que corrobora la mejor compatibilidad entre la fibra y la resina. En el análisis del modo de fallo a cortadura en el plano, se observa como el crecimiento de la grieta (lignina-haces) se frena cuando llega a la interfase de epoxi entre las capas de bambú. Por lo que se puede concluir que, la resistencia a cortadura es más alta en dicha interfase.

El material compuesto de fibra de sisal, no puede competir con el material de referencia, debido a las muy bajas propiedades mecánicas. La ventaja es la facilidad de manejo durante el proceso de laminado y la posibilidad de fabricar estructuras con curvatura. La técnica de bobinado de fibra, es un proceso de bajo coste, que puede aplicarse a cualquier tipo de fibra bobinada aislada (lino, algodón, sisal, seda, yute, kenaf,

etc), permitiendo fabricar paneles bajo las mismas condiciones, para realizar una comparativa robusta.

El primer paso de la optimización del proceso de extracción ha sido definir las dimensiones de las tiras. Tras los ensayos mecánicos en tiras con distintos anchos, espesores, zonas de extracción y considerando también la drapabilidad, facilidad de manejo, número de uniones y agrietamiento, se concluye que las dimensiones finales de la tira son 15x1.5x1500 mm, extraídas de la zona exterior denominada (B). Para garantizar la precisión dimensional, se modificó el proceso de mecanizado, desarrollando una secuencia completa de corte. Las mejoras introducidas tienen una considerable influencia positiva en las propiedades mecánicas, aumentando los valores medios, histogramas de frecuencia con distribución normal y disminución de los coeficientes de variación, a pesar de la existencia de la zona nodal. Todo ello, se debe a la correcta selección de una zona completamente exterior para realizar la extracción, mejora de las tolerancias dimensionales, uniformidad del volumen de fibra, decalaje constante, selección de dimensiones óptimas. En base a este resultado, se puede concluir que, para mejorar las propiedades mecánicas es fundamental desarrollar un óptimo proceso de extracción, a comparativa a resultados vistos en literatura, en los cuales se centran más en optimizar o aplicar tratamientos químicos.

El contenido de fibra del segundo material compuesto de fibra de bambú, incrementa hasta el 63 %, debido a la extracción de tiras de solo la zona más exterior. En comparativa con el primer material compuesto, el contenido en fibra es un 38 % superior, lo que se traducirá en un incremento de las propiedades mecánicas.

De los ciclos de envejecimiento, se puede concluir que, el ciclo corto de almacenamiento (50° C, 168 h) no tiene influencia en las propiedades mecánicas. Por el contrario, el ciclado térmico reduce drásticamente a cero la cortadura en el plano. La

interfase entre las tiras de bambú y resina PLA, se degradan por completo. En el tercer demostrador fabricado íntegramente con resina PLA y cuarto demostrador con interfases bambú-PLA-lino, se observa tras el envejecimiento menos agresivo que el desarrollado en campaña de ensayos, la aparición de grietas a lo largo de la interfase tira de bambú y resina PLA. Por lo tanto, se puede concluir que el material compuesto no es un candidato estructural viable, siendo necesario el uso de otro tipo de adhesivos como la resina fenólica o epoxi, que en resultados preliminares han demostrado tener mejor adherencia.

El material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi, tiene las mejores prestaciones. En el caso de una buena interfase, el resto de propiedades se maximizan, alcanzando los valores reales de rotura de la fibra. En el cuarto demostrador con interfases bambú-epoxi-bambú, no se ha observado la aparición de ninguna grieta tras el envejecimiento. Por lo tanto, se trata de una alternativa viable con un impacto medioambiental mínimo, debido al bajo contenido de la resina epoxi (13 %). Dicho porcentaje se podría inclusive reducir, utilizando una película de menor gramaje. Debido a los requerimientos del proyecto, no se consideró seguir con un estudio en profundidad con la resina epoxi. Sin embargo, bajo criterio del autor, se debería realizar un estudio similar al desarrollado para la resina PLA, con el fin de definir la envolvente de aplicación.

En el caso de las fibras aisladas continuas, las propiedades finales del material compuesto dependen de las características de la fibra. Por lo tanto, para desarrollar un material compuesto del tipo estructural se debe seleccionar una fibra bobinada bajo unas condiciones controladas de tensión, número de hilos por haz de fibras, enrollamiento, tratamiento químico. Para incrementar la productividad y controlar el proceso de bobinado, se ha desarrollado una máquina de bobinado automático. El proceso de fabricación tiene un tiempo medio de bobinado aproximado de 30 min y la principal

limitación es la dimensión del mandril, que permite fabricar una tela en sentido unidireccional de dimensiones máximas 600 x 700 mm.

El material compuesto de fibra de lino y resina PLA, alcanza valores medios considerables, pero inferiores a lo esperado según la literatura. Se observa que, en función del Tex, existe una variación de los valores medios de las resistencias y módulo de Young, por lo que sería necesario un estudio de optimización de dicho parámetro. El comportamiento bajo carga de tracción en dirección de la fibra, es bilineal, comportamiento a considerar en fases de diseño y cálculos de admisibles. El resultado más positivo del material, es la alta compatibilidad y adherencia entre fibra y resina. La interfase fibra de lino y resina PLA es cuatro veces superior al valor promedio del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, en condiciones de no envejecimiento. Sin embargo, el valor de resistencia a cortadura, sigue siendo inferior a la referencia, para mejorarlo se podría plantear el uso del agente acoplante MAPP. Cabe señalar que, al igual que en el caso del material bambú/epoxi, el uso de la resina epoxi mejoraría las prestaciones. Sin embargo, en dicho caso el contenido en resina mínimo sería del 35%, lo que tendría un factor negativo en el impacto medioambiental. Respecto al proceso de automatización de la fabricación de la cinta unidireccional, se observa que se reduce al mínimo los coeficientes de variación de las propiedades, llegando a tener un 2% en el caso de la cortadura en el plano. Los valores bajos del C.O.V (%), validan los resultados experimentales.

En el cuarto y quinto demostrador, se ha comprobado que en las interfases lino-PLA-lino, no se produce un agrietamiento tras envejecimiento, lo que corrobora la buena adherencia entre fibra y resina PLA. En trabajos futuros, se debería realizar ensayos de DSC, TGA y DMTA, para determinar la degradación de la resina y la caída de propiedades, tras someterse a condiciones de envejecimiento. El presente estudio,

demuestra en principio la viabilidad del desarrollo de un material completamente biodegradable que permita fabricar estructuras con cierto grado de complejidad geométrica y buenas prestaciones mecánicas.

A pesar de utilizar una técnica automática, durante el proceso de fabricación de la cinta unidireccional, en el caso del material compuesto de algodón y seda, se observa que las propiedades mecánicas se encuentran muy por debajo de los otros candidatos (bambú y lino), corroborando que no todas las fibras tienen buenas prestaciones mecánicas. Las propiedades de resistencia a tracción, compresión y módulo de Young son muy inferiores a los materiales compuesto desarrollados.

Con el quinto demostrador con curvatura ($R_C \approx 500$ mm) y tamaño medio (500 mm), se ha demostrado la capacidad de los materiales para fabricar estructuras con cierta complejidad geométrica. La estructura se puede asemejar a un concepto tipo sándwich, siendo las pieles fabricadas con la fibra de lino y el núcleo con las tiras de bambú, haciendo uso de las características de cada fibra, drapabilidad y rigidez. También se ha demostrado, la capacidad de reparación de la estructura.

Finalmente, se considera viable el uso de las fibras naturales para desarrollar un material compuesto, pero a criterio del autor, el material no alcanzará los valores asumidos como válidos de la literatura, por lo que será necesario redefinir el sector de aplicación. Desde el punto de vista medioambiental, el material de fibra de lino y resina PLA es un gran candidato a ser el sustituto del material referencia fibra de vidrio y resina epoxi. Al respecto, sería necesario una caracterización completa de las propiedades bajo distintas condiciones de envejecimiento, con el fin de obtener los admisibles. Así mismo, se podría utilizar distintos tratamientos químicos y/o recubrimientos, para mejorar las prestaciones mecánicas y definir las envolventes de aplicación. Las técnicas de fabricación utilizadas son totalmente industrializables. El factor que definirá el coste final

del material compuesto, será el precio de la materia prima desarrollada por la compañía Safilin. El resto de procesos envueltos en la fabricación de estructuras, tendrán un coste energético similar al desarrollo del material compuesto de referencia.

En el caso de primar las propiedades mecánicas como la rigidez específica y no tener estructuras con geometría de gran curvatura, el material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi, es un gran candidato. Sin embargo, no podrá ser una alternativa completamente respetable con el medioambiente, ni biodegradable. Un estudio del contenido mínimo de adhesivo de encolado, sería necesario para minimizar el impacto medioambiental sin perder rendimientos mecánicos. Así mismo, sería necesario definir la envolvente de aplicación a través de una campaña de ensayos de envejecimiento en función de la aplicación o sector de uso.

Respecto al coste del material, es inviable desarrollar el proceso de extracción en Europa, con un coste razonable. Por lo tanto, sería fundamental realizar el proceso de extracción en el país de cultivo, disminuyendo el coste del transporte y mano de obra. El resto de parámetros envueltos en el proceso, tras la extracción de las tiras es similar al del material de referencia, salvo el laminado manual que podría ser automatizado.

In the first chapter, it has been developed an analysis of the state of the art of natural fibers in the field of composite materials. In literature, the published mechanical mean values of natural fibers vary widely. It can be founded, average values for tensile strength and Young's modulus comparable with glass, carbon or aramid fibers. Most of them are quoted in cross references, without defining clearly the main author. Therefore, a comparative or trade off of the suitable natural fiber for manufacturing a composite material is hard to perform. The studies that are not based on a standard should be deleted from the databases and in order to considered as valid, the study should clearly define the specie, growing parameters, extraction zones and length of the test specimen.

Natural fibers have been used to manufacture complex structures such as car door. The hot compression molding of short fiber and thermosetting resin has been considered. The short fiber and process allow to manufacture complex geometries, but with low mechanical properties. In today's market, the trend has changed, the aim is to develop simple geometries with high performances, so it is necessary to use a unidirectional continuous tape or fabric manufactured with a technical fiber.

Safilin and Lineo companies have developed technical bundles of fibers, based on a control quality process. However, the experimental results show that the allowables mean values are much lower than the expected. It should be noted that, both companies are still publishing in their websites and JEC feria values much higher that the real allowables.

The main aim of using natural fibers is to develop a green structural alternative for glass fiber composite. For that, renewable and non-based oil resins must be used. However, in the market, limited applications are still available, mainly for the low adhesion between the fiber and resin. In order to improve it, chemical treatments such as coupling agent with an optimum concentration, time and temperature of immersion can

be applied. In the literature, it can be found studies with good improvements, but because generally short fiber is used, the mean values obtained for the mechanical properties (tensile strength 100 MPa Young's modulus 10 GPa), are far away from the minimum values of a structural material. Therefore, the author considers that, before to apply a chemical treatment, should be more useful use the continuous format fiber, perform a quality control process of the raw material and develop a robust extraction and manufacturing process. Subsequently, after obtaining the reference values of untreated composite, apply a cleaning treatment such as soda process (NaOH) followed by acetylation or coupling agent such as MAPP. The treatments could improve behaviors such as water absorption, adhesion at the interface, fire resistance, etc. In that case, also the environmental impact and monetary cost have to be considered.

In the present study, the first step has been the selection of the natural fiber and resin. The screening test campaign was performed based on literature, according to six criteria. In conclusion, it was found that the best candidates based on the maximum tensile strength are flax and bamboo fibers. In the case of Young's modulus, flax and kenaf. Based on the higher cellulose content and lower microfibrillar angle, the flax and bamboo. Finally, based on the availability market of a technical fiber the only candidate is the flax and annual production and cost bamboo and cotton. However, due to the contradictory information available in the literature, an analysis of each fiber was also performed.

Bamboo fiber has been selected for the low density and because is able to perform a mechanical extraction of long strips. Esparto natural fiber has been selected by the commercial availability as handmade fiber. Sisal fiber has been considered as alternative of the esparto, because it showed poor compatibility with the PLA resin in the preliminary test. Flax fiber is the technical candidate. Cotton fiber has been considered due to its high availability and low cost in the textile sector. Finally, the silk has been considered as

animal fiber. The other fibers such as jute, kenaf, ramie, hemp, were discarded because they are similar to the selected candidates and the market availability was limited.

During the procurement phase, it is determined that in Europe, the price of the raw material is not low as many studies publish. As an example, the linear meter of the bamboo cane is 18 euros. For the technical fiber, commercial availability is still limited and the information available is not very robust. Natural fibers such as esparto, sisal, cotton, silk, are only available as handmade type, mostly with above 2 mm diameters in rope form or with a previous dye.

The morphology study of the bamboo shows that based on the species, the length of the node area, internodal distance, distribution, shape and thickness of the bundles are different. The outer area has a higher fiber content, which results in higher mechanical properties, but with a complex extraction, because of the excessive cracking.

Based on the mechanical test, *Guadua* is the best candidate with an average value of tensile strength of $217 \text{ MPa} \pm 5\%$ and in the case of Young's modulus $\text{GPa } 26.0 \pm 6.2\%$. The node area decreases the mean values around (30%), and also increases the coefficient of variation. The behavior under tensile load is completely linear with an explosive failure mode of the fibers.

From the experimental results of the chemical treatment performed at the esparto fiber, it is concluded that the optimum extraction conditions are 25°C , 3N NaOH and 24 h of immersion. For that, the Young's modulus ($\text{GPa } 13 \pm 37.7\%$) and tensile strength ($\text{MPa } 333 \pm 32.1\%$) are much lower than the published in the literature.

The chemical treatment increases the properties in comparison with the mechanical extraction, 43% in the case of tensile strength and 72% of Young's modulus. Although, a quality control has been considered, the comparison between the different treatment conditions is hard to perform, because of the coefficients of variation are very

high (50%). In the preliminary fiber trade off, the study concluded that the isolated fiber, in mechanical terms, are below the bamboo strips solution. Also, the coefficients of variation of the isolated handmade fiber are greater than the case of bamboo strips. However, the bamboo solution, is limited in its use with large curvature geometry, due to the strip stiffness, lack of drapability and the inconvenience of manual lay-up.

In the case of biodegradable polymers, the polylactic acid PLA has been considered as main candidate. Because of its availability, format and compatibility with the manufacturing process. Based on thermal and rheological studies, the degradation temperature (341 ° C), melting temperature (165 ° C), melting time (8 min), Tg (60-65 ° C) and viscosity curve were determined.

As non-renewable resin was selected a structural epoxy adhesive with a high Tg (120° C), in order to increase the service temperature. The major limitation is the cost, availability, storage and pressure parameters. Other non-biodegradable polymers, such as phenolic resin for wood (Aerodux 185), could be considered for its excellent compatibility with bamboo and fire and toxicity certified for aircraft interiors. Preliminary ILSS test, conclude that it is an excellent candidate for a bamboo composite material but was not considered because the high volatiles content during the manufacturing process.

In the case of the bamboo, the industrial mechanical extraction process was considered. The cost is high 349 €/m and the strips has a high defect content. To manufacture the composite, in the case of the PLA resin, it has been determined that the optimum conditions for the temperature and time must be between (180-185)° C for at least 20 min, in order to avoid fiber degradation and areas without melting resin. Regarding the fiber content, because of the use of strips of the intermediate zone, is less than 65%. For the epoxy resin, in the bonding line thickness, a large amount of porosity

appears due to the lack of pressure during the curing process. The added resin content is below 13%, so in the case of the epoxy resin, the environmental impact would be minimal.

In specific mechanical terms of tensile and compression, the bamboo PLA composite material can be an alternative to the glass composite with standard deviation below 15 %. However, the in-plane shear strength is very low, because the poor adhesion between the lignin and PLA, machining defects and low impregnation. The failure modes are standard, being the interlaminar lignin-PLA, the weaker points.

In the case of bamboo epoxy composite, the structural adhesive can increase the mechanical properties, it provides greater stability. Moreover, it is noted that the value of the in-plane shear strength is doubled compared with the case of the PLA resin, which corroborates the best compatibility between the fiber and resin.

In the case of esparto, the adhesion between fiber and resin is negligible, considering as a substitute sisal fiber. In the case of sisal fiber, the cross section of the material showed the lack of internal bundle impregnation, high porosity content and accumulation zones resin. Therefore, it is necessary to considered smaller bundles diameters with low twist and apply pressure during melting or curing processes.

In the case of sisal composite, it can be concluded that the material cannot compete with the reference material, in mechanical terms. However, it is easy to handle during the lamination process and can be used to manufacture complex geometry structures. The filament winding process developed to manufacture the unidirectional tape can be applied to any type of isolated continuous fiber (linen, cotton, sisal, silk, jute, kenaf, etc.), allowing manufacturing panels under the same conditions.

In the next chapter, the aim was to optimize the extraction processes of the bamboo and perform an automatization of the unidirectional tape process with the isolated fiber. To optimize the extraction of bamboo, the optimum dimensions of the strips was

determined 15x1.5x1500 mm. To reduce the variation coefficients, was performed a quality control and the machining process was modified to ensure dimensional accuracy.

The cutting process is easy to automate and the final product can reduce areas the defect showed at the first stage, but the cost should be analyzed. Based on mechanical test, an optimum node distribution was determined, in order to decrease its influence. The improvements of the extraction and manufacturing process promotes higher fiber content up to 63%, higher mechanical mean values, normal distribution histograms and lower standard deviation, despite of the nodal area. Based on that, it can be concluded that in order to improve the mechanical properties is essential to develop an optimal extraction, instead of apply directly chemical treatments.

Based on the mechanical test, the fully biodegradable composite material (Bamboo PLA) can be an alternative to the E-glass / epoxy in tensile, compression and bending specific terms. For the specific Young's modulus, the average value is more than twice the reference value. However, the specific in-plane shear strength is considerably lower; mainly due to poor adherence between the PLA and lignin resin.

Regarding the aging cycles, it can be concluded that the short storage (50° C, 95% RH, 168 h) has no influence on the mechanical properties. By contrast, thermal cycling drastically reduced to zero the in-plane shear strength, degrading completely the bamboo-PLA interface. Moreover, after a less aggressive aging, in the third and four demonstrators manufactured with bamboo PLA composite, it showed that the interfaces of bamboo lignin-PLA also was degraded. Therefore, it can be concluded that the composite material is not a feasible alternative for structural sectors, being necessary use other adhesives such as phenolic or epoxy resin, which in preliminary results have demonstrated better adhesion.

The bamboo epoxy composite has the best performance. Because of the good interface, the other properties are maximized. Based on manufactured demonstrators, it has not been observed cracks after aging cycle. Therefore, it is a viable alternative with minimal environmental impact, due to the low content of the epoxy resin (13%). This percentage could even decrease, using a lower thickness line. For future works, it should be necessary to develop a deep study, in order to define the limitations, allowables and applications.

In the case of isolated continuous fibers, to develop a structural composite material must be selected a technical fiber manufactured under a quality control. To increase productivity, it has developed an automatic filament winding machine. The manufacturing process has an average time of approximately 30 min and the main limitation is the size of mandrel, which allows manufacturing a unidirectional tape with maximum dimensions of 600 x 700 mm.

The flax-PLA composite has a good specific mechanical tensile and compression properties, but lower than expected from the literature. It is noted that according to the Tex, there is a variation of the mean values of the strength and Young's modulus, so an optimization study of this parameter would be necessary. The behavior under tensile load in the fiber direction, is bilinear, because of the twist of the yarn. Based on the in-plane shear strength, it has been showed that the adhesion between fiber and resin is high. The interface flax-PLA is four times higher than the average value of the bamboo-PLA composite, under non-aging conditions. However, the value of in-plane shear strength is still below the reference. In this case, in order to improve, it could be applied a MAPP coupling agent. Regarding the standard deviation, it is noted that the COV (%) is very low, decreasing up to 2%, because of the automatization of the manufacturing process of the unidirectional tape. The very low values of COV (%), validate the experimental results.

Other resin such as epoxy, could improve the mechanical properties, but the resin content will be high (35%), so the solution will have not the green behavior. After the aging cycle, in the fourth and fifth demonstrators, the interphases of flax-PLA were not showed any crack, which confirms the good adhesion between fiber and resin. In future works, DSC, TGA and DMTA tests should be performed, to determine the degradation of the properties and determine the allowables, because of the promising results. The present study demonstrates that it is possible to develop a fully biodegradable material with minimum structural properties and easy to handle during the manufacturing process of a complex structure.

In the case of cotton and silk composite material, it is observed that the mechanical properties are lower than the other candidates (bamboo and flax), corroborating that not all fibers have good mechanical performance.

The fifth demonstrator with curvature ($RC \approx 500$ mm), it has demonstrated the ability of the material to manufacture structures with complex geometry. In that case, it has been used a sandwich concept design, using the flax composite to manufacture the curvature skins and the bamboo strips as core, taken advantage of the characteristics of each fiber, drapabilidad and stiffness. Moreover, it has been demonstrated the ability to repair the structure.

As main conclusion, it is considered that it is feasible to use natural fibers to develop a composite material, but the specific mechanical properties will not reach the values assumed as valid in the literature, so it should be necessary to determine the allowables based on the future applications. From the environmental impact point of view, the flax PLA composite material is a great candidate to be the alternative to E-glass-epoxy composite. The manufacturing techniques are easily industrialized. The factor that will

define the final cost of the composite material will be the price of the raw material developed by the company Safilin.

The bamboo epoxy composite material is a great candidate, for simple geometry and stiffness requirements. However, it cannot comply the environmental requirements. A study of the minimum content of adhesive, it would be necessary to minimize environmental impact without losing mechanical performance. Regarding the cost, it is not feasible to develop the extraction process in Europe, at a reasonable cost. Therefore, it would be essential to make the extraction process in the growing country, reducing the cost of transportation and labor. Other parameters involved in the manufacturing process, after the extraction of the strips are similar to the reference material, except the manual lay-up process, which could be automated.

Bibliografía

- [1] N. O. T. Measurement, “Composite materials handbook,” *Measurement*, vol. 2, no. June, pp. 5–7, 2002.
- [2] “Estrategia Europa 2020 | Comisión Europea.” [Online]. Available: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es. [Accessed: 05-Feb-2018].
- [3] “nfc automotive parts.” [Online]. Available: <http://www.bcomp.ch/en/products/automotive>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [4] D. B. Dittenber and H. V. S. Gangarao, “Critical review of recent publications on use of natural composites in infrastructure,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 43, no. 8, pp. 1419–1429, 2012.
- [5] “Safilin - Accueil.” [Online]. Available: <http://www.safilin.fr/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [6] “Natural fibre composites.” [Online]. Available: <http://www.bcomp.ch/en>. [Accessed: 04-Jul-2017].
- [7] “Flaxcomposites | Natural fibers are our future ! Biobased composites today!” [Online]. Available: <http://flaxcomposites.com/>. [Accessed: 04-Jul-2017].
- [8] “Bamboocomposites.” [Online]. Available: <http://www.bamboocomposites.com/>. [Accessed: 31-May-2017].
- [9] C. S. Verma, N. K. Sharma, V. M. Chariar, S. Maheshwari, and M. K. Hada, “Comparative study of mechanical properties of bamboo laminae and their laminates with woods and wood based composites,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 60, pp. 523–530, 2014.
- [10] “Production of 400,000 t of Biocomposites in Europe for Construction, Automotive, Furniture and Consumer Goods | JEC Group.” [Online]. Available: <http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/production-400000-t-biocomposites-europe-construction>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [11] M. R. Sanjay, P. Madhu, M. Jawaid, P. Sentharamaikkannan, S. Senthil, and S. Pradeep,

- “Characterization and Properties of Natural Fiber Polymer Composites: A Comprehensive Review,” *J. Clean. Prod.*, vol. 172, pp. 566–581, 2017.
- [12] T. Väisänen, O. Das, and L. Tomppo, “A review on new bio-based constituents for natural fiber-polymer composites,” *J. Clean. Prod.*, vol. 149, pp. 582–596, 2017.
- [13] M. J. John and R. D. Anandjiwala, “Recent developments in chemical modification and characterization of natural fiber-reinforced composites,” *Polym. Compos.*, vol. 29, no. 2, pp. 187–207, Feb. 2008.
- [14] M. M. Kabir, H. Wang, K. T. Lau, and F. Cardona, “Chemical treatments on plant-based natural fibre reinforced polymer composites: An overview,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 43, no. 7, pp. 2883–2892, 2012.
- [15] E. Kontturi, “Cellulose : structure , morphology , and crystalline forms,” no. October, p. 55, 2015.
- [16] M. C. Paiva, I. Ammar, A. R. Campos, R. B. Cheikh, and A. M. Cunha, “Alfa fibres: Mechanical, morphological and interfacial characterization,” *Compos. Sci. Technol.*, vol. 67, no. 6, pp. 1132–1138, 2007.
- [17] S. Fakirov and D. Bhattacharyya, *Handbook of engineering biopolymers : homopolymers, blends, and composites*. Hanser, 2007.
- [18] L. Y. Mwaikambo and M. P. Ansell, “The effect of chemical treatment on the properties of hemp, sisal, jute and kapok for composite reinforcement,” *Die Angew. Makromol. Chemie*, vol. 272, no. 1, pp. 108–116, Dec. 1999.
- [19] R. S. (Richard S. . Blackburn, *Biodegradable and sustainable fibres*. Woodhead Pub. in association with the Textile Institute, 2005.
- [20] V. K. Thakur and M. K. Thakur, *Handbook of sustainable polymers : processing and applications*. .
- [21] C. Baillie and R. Jayasinghe, *Green composites : natural and waste-based composites for a sustainable future*. Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2017.
- [22] S. J. Eichhorn *et al.*, “Current international research into cellulosic fibres and composites,” *J. Mater. Sci.*, vol. 36, no. 9, pp. 2107–2131, 2001.

- [23] “Bambú Guadua - Características - Bambusa Estudio.” [Online]. Available: <http://bambusa.es/bambu-caracteristicas/bambu-guadua/>. [Accessed: 14-Mar-2017].
- [24] “GUADUA 6 METROS – GUADUA BAMBU COLOMBIA.” [Online]. Available: <https://guaduabambucolombia.com/guadua-inmunizada/>. [Accessed: 15-Mar-2017].
- [25] Stéphane Schröder, “No Title,” *Comparing Mechanical Properties of Bamboo: Guadua vs Moso*, 2011. [Online]. Available: <https://www.guaduabamboo.com/guadua/comparing-mechanical-properties-of-bamboo-guadua-vs-moso>.
- [26] “ACV Análisis del Ciclo de Vida Bambú Guadua | Bambusa Estudio.” [Online]. Available: <https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/acv-analisis-del-ciclo-de-vida-bambu-guadua/>. [Accessed: 06-Jun-2018].
- [27] “Moso Bambu LCA y EPD | MOSO® especialista en bambu.” [Online]. Available: <https://www.moso.eu/es/bambu/moso-bambu-lca-y-epd>. [Accessed: 05-Jul-2018].
- [28] W. Liese, *The anatomy of bamboo culms*. International Network for Bamboo and Rattan, 1998.
- [29] P. Zakikhani, R. Zahari, M. T. H. Sultan, and D. L. Majid, “Bamboo Fibre Extraction and Its Reinforced Polymer Composite Material,” *Int. J. Chem. Biomol. Metall. Mater. Sci. Eng.*, vol. 8, no. 4, pp. 271–274, 2014.
- [30] S. Jain, R. Kumar, and U. C. Jindal, “Mechanical behaviour of bamboo and bamboo composite,” *J. Mater. Sci.*, vol. 27, no. 17, pp. 4598–4604, 1992.
- [31] W. Wang Yueping *et al.*, “Structures of Bamboo Fiber for Textiles,” *Text. Res. J.*, vol. 80, no. 4, pp. 334–343, Mar. 2010.
- [32] O. Faruk, A. K. Bledzki, H.-P. Fink, and M. Sain, “Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010,” *Prog. Polym. Sci.*, vol. 37, no. 11, pp. 1552–1596, Nov. 2012.
- [33] G. Bogoeva-Gaceva *et al.*, “Natural fiber eco-composites,” *Polym. Compos.*, vol. 28, no. 1, pp. 98–107, Feb. 2007.
- [34] K. Okubo, T. Fujii, Y. Y.-C. P. A. A. science and, and undefined 2004, “Development of bamboo-based polymer composites and their mechanical properties,” *Elsevier*.
- [35] I. M. Sulastiningsih and Nurwati, “Physical and mechanical properties of laminated bamboo board,” *J. Trop. For. Sci.*, vol. 21, no. 3, pp. 246–251, 2009.

- [36] “Flaxcomposites | Home of INNOLIN sustainable linen flax & cork biocomposite for interior and product design.” [Online]. Available: <http://flaxcomposites.com/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [37] N. T. Phong, T. Fujii, B. Chuong, and K. Okubo, “Study on How to Effectively Extract Bamboo Fibers from Raw Bamboo and Wastewater Treatment,” *J. Mater. Sci. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 144–155, 2011.
- [38] “Bamboo Reinforced biocomposite with High mechanical properTies | Projects | FP7 | CORDIS | European Commission.” [Online]. Available: https://cordis.europa.eu/project/rcn/191498_es.html. [Accessed: 07-Jun-2018].
- [39] “Nuestros productos - Cobratex.com.” [Online]. Available: <http://www.cobratex.com/nos-produits/>. [Accessed: 07-Jun-2018].
- [40] Y. Shih, C. Huang, P. C.-M. S. and E. A, and undefined 2010, “Biodegradable green composites reinforced by the fiber recycling from disposable chopsticks,” *Elsevier*.
- [41] “Woven Bamboo Composite Skateboards.” [Online]. Available: <https://www.compositestoday.com/2014/09/woven-bamboo-composite-skateboards/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [42] “Bamboo Plywood | Bamboo Flooring | Bamboo Panel, Veneer.” [Online]. Available: <http://www.bambooindustry.com/>. [Accessed: 31-May-2017].
- [43] N. Nugroho and N. Ando, “Development of structural composite products made from bamboo I: fundamental properties of bamboo zephyr board,” *J. Wood Sci.*, vol. 46, no. April 1999, pp. 68–74, 2000.
- [44] T. Lu *et al.*, “Effects of modifications of bamboo cellulose fibers on the improved mechanical properties of cellulose reinforced poly(lactic acid) composites,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 62, pp. 191–197, 2014.
- [45] N. Fazita, M. Rawi, K. Jayaraman, and D. Bhattacharyya, “A performance study on composites made from bamboo fabric and poly(lactic acid),” 2013.
- [46] A. Porras and A. Maranon, “Development and characterization of a laminate composite material from polylactic acid (PLA) and woven bamboo fabric,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 43, no. 7, pp.

- 2782–2788, 2012.
- [47] “Biodegradable polymers/bamboo fiber biocomposite with bio-based coupling agent,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 37, no. 1, pp. 80–91, Jan. 2006.
 - [48] A. V. Ratna Prasad and K. Mohana Rao, “Mechanical properties of natural fibre reinforced polyester composites: Jowar, sisal and bamboo,” *Mater. Des.*, vol. 32, no. 8–9, pp. 4658–4663, 2011.
 - [49] D. E. Hebel, A. Javadian, F. Heisel, K. Schlesier, D. Griebel, and M. Wielopolski, “Process-controlled optimization of the tensile strength of bamboo fiber composites for structural applications,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 67, no. October 2013, pp. 125–131, 2014.
 - [50] C. S. Verma and V. M. Chariar, “Stiffness and strength analysis of four layered laminate bamboo composite at macroscopic scale,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 45, no. 1, pp. 369–376, 2013.
 - [51] H. P. S. Abdul Khalil, I. U. H. Bhat, M. Jawaid, A. Zaidon, D. Hermawan, and Y. S. Hadi, “Bamboo fibre reinforced biocomposites: A review,” *Mater. Des.*, vol. 42, pp. 353–368, Dec. 2012.
 - [52] C. B.-C. P. A. A. S. and and undefined 2002, “Analysis of the flax fibres tensile behaviour and analysis of the tensile stiffness increase,” *Elsevier*.
 - [53] K. Charlet, C. Baley, C. Morvan, J. P. Jernot, M. Gomina, and J. Bréard, “Characteristics of Hermès flax fibres as a function of their location in the stem and properties of the derived unidirectional composites,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 38, no. 8, pp. 1912–1921, 2007.
 - [54] M. T. Paridah, A. B. Basher, S. SaifulAzry, and Z. Ahmed, “RETTING PROCESS OF SOME BAST PLANT FIBRES AND ITS EFFECT ON FIBRE QUALITY: A REVIEW,” *BioResources*, vol. 6, no. 4, pp. 5260–5281, Sep. 2011.
 - [55] “A History of Linen and How it is Made | Tailor On Ten.” [Online]. Available: <https://www.tailoronten.com/blogs/news/9275507-a-history-of-linen-and-how-it-is-made>. [Accessed: 02-Mar-2018].
 - [56] “Fantastic Flax, the Original Eco-Fiber | Coyuchi.” [Online]. Available: <https://www.coyuchi.com/the-naturalista/flax/>. [Accessed: 02-Mar-2018].

- [57] K. Charlet, J. P. Jernot, S. Eve, M. Gomina, and J. Bréard, “Multi-scale morphological characterisation of flax: From the stem to the fibrils,” *Carbohydr. Polym.*, vol. 82, no. 1, pp. 54–61, 2010.
- [58] J. Müssig and Wiley InterScience (Online service), *Industrial application of natural fibres : structure, properties, and technical applications*. Wiley, 2010.
- [59] P. Asokan, M. Firdoous, and W. Sonal, “Properties and potential of bio fibres, bio binders, and bio composites,” *Rev. Adv. Mater. Sci.*, vol. 30, no. 3, pp. 254–261, 2012.
- [60] M. Aslan, S. Mehmood, ... B. M.-14th E., and undefined 2010, “The effect of processing on defects and tensile strength of single flax fibres,” 2010.
- [61] “Le lin et le chanvre européen.” [Online]. Available: <http://www.mastersoflinen.com/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [62] “The project | Fimalin.” [Online]. Available: https://www.fimalin.com/en/fiber_flax_technical. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [63] “Procotex > Productos > Lino > Hilo.” [Online]. Available: <http://es.procotex.com/productos/lino/hilo.php>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [64] “LINEO - Advanced Flax.” [Online]. Available: <http://www.lineo.eu/>. [Accessed: 04-Jul-2017].
- [65] “Eco Elise | Lotus Cars.” [Online]. Available: <http://www.lotuscars.com/engineering/eco-elise>. [Accessed: 09-Feb-2018].
- [66] “A renewable lightweight composite panels for the Electric GT racing car | JEC Group.” [Online]. Available: <http://www.jecomposites.com/knowledge/international-composites-news/renewable-lightweight-composite-panels-electric-gt-racing>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [67] “LINA - the bio-composite based car with PLA honeycomb sandwich design | JEC Group.” [Online]. Available: <http://www.jecomposites.com/knowledge/international-composites-news/lina-bio-composite-based-car-pla-honeycomb-sandwich-design>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [68] “Future Fibres: Sisal.” [Online]. Available: <http://www.fao.org/economic/futurefibres/fibres/sisal/es/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [69] “Future Fibres: Yute.” [Online]. Available:

- <http://www.fao.org/economic/futurefibres/fibres/jute/es/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [70] “Jute lab.” [Online]. Available: <http://jute-lab.org/>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [71] “Record cultivation of industrial hemp in Europe in 2016 | JEC Group.” [Online]. Available: <http://www.jecomposites.com/knowledge/international-composites-news/record-cultivation-industrial-hemp-europe-2016>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [72] “BMW i3 Saves Weight Using Hemp Fibers - EVWORLD.COM.” [Online]. Available: <http://evworld.com/news.cfm?newsid=30943>. [Accessed: 12-Feb-2018].
- [73] “Ramio - Año Internacional de las Fibras Naturales 2009.” [Online]. Available: <http://www.naturalfibres2009.org/es/fibras/ramio.html>. [Accessed: 14-Feb-2018].
- [74] “Algodón - Año Internacional de las Fibras Naturales 2009.” [Online]. Available: <http://www.naturalfibres2009.org/es/fibras/algodon.html>. [Accessed: 31-Oct-2018].
- [75] “Seda - Año Internacional de las Fibras Naturales 2009.” [Online]. Available: <http://www.naturalfibres2009.org/es/fibras/seda.html>. [Accessed: 31-Oct-2018].
- [76] D. U. Shah, P. J. Schubel, and M. J. Clifford, “Can flax replace E-glass in structural composites? A small wind turbine blade case study,” *Compos. Part B Eng.*, vol. 52, pp. 172–181, 2013.
- [77] N. Abilash and M. Sivapragash, “Optimizing the delamination failure in bamboo fiber reinforced polyester composite,” *J. King Saud Univ. - Eng. Sci.*, vol. 28, no. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jksues.2013.09.004>, pp. 1–11, 2013.
- [78] K. G. Satyanarayana, G. G. C. Arizaga, and F. Wypych, “Biodegradable composites based on lignocellulosic fibers-An overview,” *Prog. Polym. Sci.*, vol. 34, no. 9, pp. 982–1021, 2009.
- [79] F. Wang, J. Shao, L. M. Keer, L. Li, and J. Zhang, “The effect of elementary fibre variability on bamboo fibre strength,” *Mater. Des.*, vol. 75, pp. 136–142, 2015.
- [80] F. Wang, X. Li, J. Zhang, L. Li, and L. M. Keer, “Micromechanical modelling of the progressive failure in unidirectional composites reinforced with bamboo fibres,” *Mech. Mater.*, vol. 94, pp. 180–192, 2016.
- [81] N. Chand, U. K. Dwivedi, and S. K. Acharya, “Anisotropic abrasive wear behaviour of bamboo (*Dentocalamus strictus*),” *Wear*, vol. 262, no. 9–10, pp. 1031–1037, 2007.
- [82] X. Zhao, R. K. Y. Li, and S.-L. Bai, “Mechanical properties of sisal fiber reinforced high density

- polyethylene composites: Effect of fiber content, interfacial compatibilization, and manufacturing process,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 65, pp. 169–174, 2014.
- [83] S. R. Ferreira, F. D. A. Silva, P. R. L. Lima, and R. D. Toledo Filho, “Effect of fiber treatments on the sisal fiber properties and fiber-matrix bond in cement based systems,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 101, pp. 730–740, 2015.
- [84] A. Thygesen, *Properties of hemp fibre polymer composites*, vol. 11, no. April. 2006.
- [85] D. U. Shah, P. J. Schubel, and M. J. Clifford, “Mechanical characterization of vacuum infused thermoset matrix composites reinforced with aligned hydroxyethylcellulose sized plant bast fibre yarns,” *4th Int. Conf. Sustain. Mater. Polym. Compos.*, pp. 1–19, 2011.
- [86] S. Ochi, “Mechanical properties of kenaf fibers and kenaf/PLA composites,” *Mech. Mater.*, vol. 40, no. 4–5, pp. 446–452, 2008.
- [87] M. R. Sanjay, G. R. Arpitha, and B. Yogesha, “Study on Mechanical Properties of Natural - Glass Fibre Reinforced Polymer Hybrid Composites: A Review,” *Mater. Today Proc.*, vol. 2, no. 4–5, pp. 2959–2967, 2015.
- [88] G. H. Altman *et al.*, “Silk-based biomaterials,” *Biomaterials*, vol. 24, no. 3, pp. 401–416, Feb. 2003.
- [89] V. Placet, F. Trivaudey, O. Cisse, V. Gucheret-Retel, and M. L. Boubakar, “Diameter dependence of the apparent tensile modulus of hemp fibres: A morphological, structural or ultrastructural effect?,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 43, no. 2, pp. 275–287, 2012.
- [90] A. Lefeuvre, A. Bourmaud, C. Morvan, and C. Baley, “Elementary flax fibre tensile properties: Correlation between stress-strain behaviour and fibre composition,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 52, pp. 762–769, 2014.
- [91] A. Baker, S. Dutton, and D. Kelly, *Composite Materials for Aircraft Structures*. 2004.
- [92] Y. Zhang, Y. Li, H. Ma, and T. Yu, “Tensile and interfacial properties of unidirectional flax/glass fiber reinforced hybrid composites,” *Compos. Sci. Technol.*, vol. 88, pp. 172–177, 2013.
- [93] L. Yan, N. Chouw, and K. Jayaraman, “Flax fibre and its composites – A review,” *Compos. Part B*, vol. 56, pp. 296–317, 2014.

- [94] C. S. Verma and V. M. Chariar, "Development of layered laminate bamboo composite and their mechanical properties," *Compos. Part B Eng.*, vol. 43, no. 3, pp. 1063–1069, 2012.
- [95] "Super Sap ONE | Entropy Resins." [Online]. Available: <https://entropyresins.com/product/super-sap-100-1000/#>. [Accessed: 13-Jun-2018].
- [96] "Green Epoxy Resins | Eco-Friendly Epoxy Resins | Environmentally-Friendly Epoxy Resins | Epoxy Resins." [Online]. Available: <http://www.ecogreenresins.com/>. [Accessed: 13-Jun-2018].
- [97] H. P. S. Abdul Khalil, I. U. H. Bhat, M. Jawaaid, A. Zaidon, D. Hermawan, and Y. S. Hadi, "Bamboo fibre reinforced biocomposites: A review," *Mater. Des.*, vol. 42, pp. 353–368, 2012.
- [98] P. K. Kushwaha and R. Kumar, "Studies on water absorption of bamboo-epoxy composites: Effect of silane treatment of mercerized bamboo," *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 115, no. 3, pp. 1846–1852, 2010.
- [99] J. Holbery and D. Houston, "Natural-fibre-reinforced polymer composites in automotive applications," *J. Miner. Met. Mater. Soc.*, vol. 58, no. 11, pp. 80–86, 2006.
- [100] UPV, "Materiales Poliméricos Termoplásticos." [Online]. Available: https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_3.html. [Accessed: 13-Jun-2018].
- [101] H. A. Khalil, M. Tehrani, Y. Davoudpour, A. Bhat, M. Jawaaid, and A. Hassan, "Natural fiber reinforced poly(vinyl chloride) composites: A review," *J. Reinf. Plast. Compos.*, vol. 32, no. 5, pp. 330–356, Mar. 2013.
- [102] M. Abdelmouleh, S. Boufi, M. N. Belgacem, and A. Dufresne, "Short natural-fibre reinforced polyethylene and natural rubber composites: Effect of silane coupling agents and fibres loading," 2006.
- [103] A. K. Rana, A. Mandal, B. C. Mitra, R. Jacobson, R. Rowell, and A. N. Banerjee, "Short jute fiber-reinforced polypropylene composites: Effect of compatibilizer," *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 69, no. 2, pp. 329–338, Jul. 1998.
- [104] M. Poletto and M. Poletto, "Polystyrene cellulose fiber composites: effect of the processing conditions on mechanical and dynamic mechanical properties," *Matéria (Rio Janeiro)*, vol. 21, no. 3, pp. 552–559, Sep. 2016.
- [105] M. Jamshidian, E. A. Tehrany, M. Imran, M. Jacquot, and S. Desobry, "Poly-Lactic Acid:

- Production, Applications, Nanocomposites, and Release Studies,” *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.*, vol. 9, no. 5, pp. 552–571, Aug. 2010.
- [106] C.-Y. Loo and K. Sudesh, “Polyhydroxyalkanoates: Bio-based microbial plastics and their properties,” *Malaysian Polym. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 31–57, 2007.
- [107] “Kuredux-PGA.” [Online]. Available: http://www.kuredux.com/pdf/Kuredux_Brochure_EN.pdf. [Accessed: 13-Mar-2018].
- [108] P. Acid, “Polyglycolic Acid (PGA) Resin.”
- [109] S. González and E. Ariel, “Diseño , caracterización y comportamiento en servicio de materiales basados en ácido poliláctico (PLA) con potencial utilidad en el empaquetado de alimentos,” p. 266, 2016.
- [110] R. P. Babu, K. O’Connor, and R. Seeram, “Current progress on bio-based polymers and their future trends,” *Prog. Biomater.*, vol. 2, no. 1, p. 8, 2013.
- [111] “NatureWorks | Environmental Benefits Calculator.” [Online]. Available: <https://www.natureworkslc.com/Resources/Environ-Benefits-Calc>. [Accessed: 27-Feb-2018].
- [112] “Renewable Resource Hot Cup Wholesaler, Renewables LLC.” [Online]. Available: <http://www.renewablesbrand.com/raw-materials>. [Accessed: 27-Feb-2018].
- [113] “Chemical, mechanical, physical and environmental properties of materials | Matbase: the independent online material selection resource.” [Online]. Available: <https://www.matbase.com/>. [Accessed: 19-Feb-2018].
- [114] “NatureWorks | Home.” [Online]. Available: <https://www.natureworkslc.com/>. [Accessed: 19-Feb-2018].
- [115] “Composites Evolution.” [Online]. Available: <http://compositesevolution.com/>. [Accessed: 04-Jul-2017].
- [116] “grupo Depestele.” [Online]. Available: <http://www.grupodepestele.com/>. [Accessed: 04-Jul-2017].
- [117] M. K. Gupta and R. K. Srivastava, “Tensile and flexural properties of sisal fibre reinforced epoxy composite: A comparison between unidirectional and mat form of fibres,” *Procedia Mater. Sci.*, vol. 5, pp. 2434–2439, 2014.

- [118] I. O. Bakare, F. E. Okieimen, C. Pavithran, H. P. S. Abdul Khalil, and M. Brahmakumar, “Mechanical and thermal properties of sisal fiber-reinforced rubber seed oil-based polyurethane composites,” *Mater. Des.*, vol. 31, no. 9, pp. 4274–4280, 2010.
- [119] “EcoPoxy – The Natural Choice.” [Online]. Available: <http://www.ecopoxy.com/>. [Accessed: 16-Oct-2017].
- [120] A. Rubio-López, A. Olmedo, A. Díaz-Álvarez, and C. Santiuste, “Manufacture of compression moulded PLA based biocomposites: A parametric study,” *Compos. Struct.*, vol. 131, pp. 995–1000, 2015.
- [121] K. Oksman, M. Skrifvars, and J. F. Selin, “Natural fibres as reinforcement in polylactic acid (PLA) composites,” *Compos. Sci. Technol.*, vol. 63, no. 9, pp. 1317–1324, 2003.
- [122] T. Nishino, K. Hirao, M. Kotera, K. Nakamae, and H. Inagaki, “Kenaf reinforced biodegradable composite,” *Compos. Sci. Technol.*, vol. 63, no. 9, pp. 1281–1286, 2003.
- [123] D. Plackett, T. L. Andersen, W. B. Pedersen, and L. Nielsen, “Biodegradable composites based on L-poly lactide and jute fibres,” *Compos. Sci. Technol.*, vol. 63, no. 9, pp. 1287–1296, 2003.
- [124] O. F. and M. Sain, *Biofiber Reinforcement in Composite Materials Related titles* : .
- [125] J. T. Kim and A. N. Netravali, “Mercerization of sisal fibers: Effect of tension on mechanical properties of sisal fiber and fiber-reinforced composites,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 41, no. 9, pp. 1245–1252, 2010.
- [126] B. Anne, “Environmental-Friendly Biodegradable Polymers and Composites,” in *Integrated Waste Management - Volume I*, InTech, 2011.
- [127] D. Perremans, Y. Guo, J. Baets, A. W. Van Vuure, and I. Verpoest, “Improvement of the Interphase Strength and the Moisture Sensitivity of Flax Fibre Reinforced Bio- Epoxies : Effect of Various Fibre Treatments,” no. June, pp. 22–26, 2014.
- [128] Y. Y. Wang and Y. F. Shih, “Flame-retardant recycled bamboo chopstick fiber-reinforced poly(lactic acid) green composites via multifunctional additive system,” *J. Taiwan Inst. Chem. Eng.*, vol. 65, pp. 452–458, 2016.
- [129] “Ingeo™ Biopolymer 4032D Technical Data Sheet Biaxially Oriented Films – High Heat Film Characteristics.”

- [130] G. Ramakrishna, T. Sundararajan, and S. Kothandaraman, "Evaluation of durability of natural fibre reinforced cement mortar composite-a new approach," *J. Eng. Appl. Sci.*, vol. 5, no. 6, pp. 44–51, 2010.
- [131] A. Le Duigou, P. Davies, and C. Baley, "Exploring durability of interfaces in flax fibre/epoxy micro-composites," *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 48, no. 1, pp. 121–128, 2013.
- [132] B. Wang, S. Panigrahi, L. Tabil, and W. Crerar, "Pre-treatment of flax fibers for use in rotationally molded biocomposites," *J. Reinf. Plast. Compos.*, vol. 26, no. 5, pp. 447–463, 2007.
- [133] M. Techapaitoon, "Tough natural-fibre composites," no. January, pp. 1–217, 2015.
- [134] S. M. Zabihzadeh, "WATER UPTAKE AND FLEXURAL PROPERTIES OF NATURAL FILLER/HDPE COMPOSITES," *BioResources*, vol. 5, no. 1, pp. 316–232, Dec. 2009.
- [135] R.-H. Hu, M. Sun, and J.-K. Lim, "Moisture absorption, tensile strength and microstructure evolution of short jute fiber/polylactide composite in hygrothermal environment," *Mater. Des.*, vol. 31, no. 7, pp. 3167–3173, Aug. 2010.
- [136] F. Yao, Q. Wu, Y. Lei, W. Guo, Y. X.-P. D. and Stability, and undefined 2008, "Thermal decomposition kinetics of natural fibers: activation energy with dynamic thermogravimetric analysis," *Elsevier*.
- [137] L. B. Manfredi, E. S. Rodriguez, M. Wladyka-Przybylak, and A. Vaquez, "Thermal degradation and fire resistance of unsaturated polyester, modified acrylic resins and their composites with natural fibres," 2005.
- [138] M. Xu, Z. Cui, Z. Chen, and J. Xiang, "Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures," *Constr. Build. Mater.*, vol. 151, pp. 732–741, 2017.
- [139] N. K. Kim and D. Bhattacharyya, "Development of fire resistant wool polymer composites: Mechanical performance and fire simulation with design perspectives," *Mater. Des.*, vol. 106, pp. 391–403, Sep. 2016.
- [140] T. G. Kannan, *Green Composites from Natural Resources*, vol. 17, no. 5. 2014.
- [141] L. Y. Mwaikambo and M. P. Ansell, "Chemical modification of hemp, sisal, jute, and kapok fibers by alkalization," *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 84, no. 12, pp. 2222–2234, 2002.

- [142] M. Rokbi, H. Osmani, A. Imad, and N. Benseddiq, "Effect of chemical treatment on flexure properties of natural fiber-reinforced polyester composite," *Procedia Eng.*, vol. 10, pp. 2092–2097, 2011.
- [143] M. J. M. Ridzuan, M. S. A. Majid, M. Afendi, K. Azduwin, S. N. A. Kanafiah, and Y. Dan-mallam, "The Effects of the Alkaline Treatment's Soaking Exposure on the Tensile Strength of Napier Fibre," *Procedia Manuf.*, vol. 2, no. February, pp. 353–358, 2015.
- [144] A. K. Bledzki, A. A. Mamun, M. Lucka-Gabor, and V. S. Gutowski, "The effects of acetylation on properties of flax fibre and its polypropylene composites," *Express Polym. Lett.*, vol. 2, no. 6, pp. 413–422, 2008.
- [145] S. Mishra *et al.*, "Studies on mechanical performance of biofibre/glass reinforced polyester hybrid composites," *Compos. Sci. Technol.*, vol. 63, no. 10, pp. 1377–1385, 2003.
- [146] B. S. Hwang, B. S. Kim, J. H. Lee, J. H. Byun, and J. M. Park, "Physical Parameters and Mechanical Properties Improvement for Jute Fiber / Polypropylene Composites By Maleic Anhydride Coupler," pp. 1–7.
- [147] T. J. Keener, R. K. Stuart, and T. K. Brown, "Maleated coupling agents for natural fibre composites," *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 35, no. 3, pp. 357–362, 2004.
- [148] M. N. Ichazo, C. Albano, J. González, R. Perera, and M. V. Candal, "Polypropylene/wood flour composites: Treatments and properties," *Compos. Struct.*, vol. 54, no. 2–3, pp. 207–214, 2001.
- [149] B. Wang, S. Panigrahi, L. Tabil, W. Crerar, S. Sokansanj, and L. Braun, "Modification of flax fibres by chemical treatment," *Csae/Scgr*, no. 03, pp. 6–9, 2003.
- [150] G. Kalaprasad *et al.*, "Effect of fibre length and chemical modifications on the tensile properties of intimately mixed short sisal/glass hybrid fibre reinforced low density polyethylene composites," *Polym. Int.*, vol. 53, no. 11, pp. 1624–1638, Nov. 2004.
- [151] K. Joseph, S. Thomast, and C. Pavithran, "Effect of chemical treatment on the tensile properties of short sisal fibre-reinforced polyethylene composites," *Polymer (Guildf.)*, vol. 00144, no. 23, pp. 32–3861, 1996.
- [152] X. Li, S. Panigrahi, and L. G. Tabil, "A study on flax fiber-reinforced polyethylene biocomposites," *Appl. Eng. Agric.*, vol. 25, no. 4, pp. 525–531, 2009.

- [153] X. Li, S. Panigrahi, ... L. T.-N. central A., and undefined 2004, "Flax fiber-reinforced composites and the effect of chemical treatments on their properties," *researchgate.net*.
- [154] V. A. Patel and P. H. Parsania, "Performance Evaluation of Alkali and Acrylic Acid Treated—Untreated Jute Composites of Mixed Epoxy—Phenolic Resins," *J. Reinf. Plast. Compos.*, vol. 29, no. 5, pp. 725–730, Mar. 2010.
- [155] J. George and J. I. I. Verpoest, "Mechanical properties of flax fibre reinforced epoxy composites," *Die Angew. Makromol. Chemie*, vol. 272, no. 1, pp. 41–45, Dec. 1999.
- [156] F. G. Torres and M. L. Cubillas, "Study of the interfacial properties of natural fibre reinforced polyethylene," *Polym. Test.*, vol. 24, no. 6, pp. 694–698, 2005.
- [157] A. Oushabi, S. Sair, F. Oudrhiri Hassani, Y. Abboud, O. Tanane, and A. El Bouari, "The effect of alkali treatment on mechanical, morphological and thermal properties of date palm fibers (DPFs): Study of the interface of DPF–Polyurethane composite," *South African J. Chem. Eng.*, vol. 23, pp. 116–123, 2017.
- [158] "Nuplex - Hot Moulding." [Online]. Available: <http://www.nuplex.com/composites/processes/hot-moulding-processes>. [Accessed: 28-Feb-2018].
- [159] "FlexForm Technologies." [Online]. Available: <http://www.flexformtech.com/Auto/Products/>. [Accessed: 28-Jun-2018].
- [160] Gurit Holding AG, "Guide to Composites," Available URL <http://www.netcomposites.com/> ..., p. 74, 2000.
- [161] K. Van de Velde and P. Kiekens, "Thermoplastic pultrusion of natural fibre reinforced composites," *Compos. Struct.*, vol. 54, no. 2–3, pp. 355–360, 2001.
- [162] M. Smith, "Natural Fiber Composites: Retting, Preform Manufacture & Molding," 2009.
- [163] Y. S. Song, J. R. Youn, and T. G. Gutowski, "Life cycle energy analysis of fiber-reinforced composites," *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 40, no. 8, pp. 1257–1265, 2009.
- [164] "2 oz. Fabric 38 wide .004 thick same day shipping | Fibre Glast." [Online]. Available: https://www.fibreglast.com/product/2_oz_Fabric_241/Fiberglass_Fabric. [Accessed: 28-Feb-2018].

- [165] “Prepreg 7781 E-Glass, in stock for same day shipping - Fibre Glast.” [Online]. Available: https://www.fibreglast.com/product/Prepreg_7781_E_Glass_3100/PrePreg_Fabrics. [Accessed: 28-Feb-2018].
- [166] M. Hughes, “Defects in natural fibres: Their origin, characteristics and implications for natural fibre-reinforced composites,” *J. Mater. Sci.*, vol. 47, no. 2, pp. 599–609, 2012.
- [167] E. Baradit, P. Niemz, and A. Fernández-Pérez, “Propiedades físico-mecánicas de algunas maderas nativas chilenas coníferas y latifoliadas por ultrasonido,” *Maderas. Cienc. y Tecnol.*, no. ahead, pp. 0–0, 2013.
- [168] “ROBLE AMERICANO | Manual Técnico de formación para la caracterización de madera de uso estructural.” [Online]. Available: <http://normadera.tknika.net/es/content/ficha/roble-americano>. [Accessed: 07-Sep-2018].
- [169] C. P. Takeuchi, “Caracterización mecánica del bamú Guadua laminado para uso estructural,” p. 247, 2014.
- [170] W. Rodríguez, “Análisis del comportamiento de la producción y comercialización de la guadua y su efecto económico y social en el departamento de Santander,” pp. 1–69, 2007.
- [171] “Bambú de Colombia.” [Online]. Available: <http://www.bambudecolombia.com/>. [Accessed: 08-Sep-2018].
- [172] Robland, “Robland HX 260 Techincal Data.” .
- [173] “Combined machine HX | Robland.” [Online]. Available: <https://www.robland.com/details-woodworking-machine?prod=12>. [Accessed: 11-Jul-2018].
- [174] K. Murali Mohan Rao, K. Mohana Rao, and A. V. Ratna Prasad, “Fabrication and testing of natural fibre composites: Vakka, sisal, bamboo and banana,” *Mater. Des.*, vol. 31, no. 1, pp. 508–513, 2010.
- [175] “Safilin, company specialized in flax weaving, in Milakomo, Poland Pictures | Getty Images.” [Online]. Available: <https://www.gettyimages.es/detail/fotografía-de-noticias/safilin-company-specialized-in-flax-weaving-in-fotografía-de-noticias/601131128#/safilin-company-specialized-in-flax-weaving-in-milakomo-poland-woman-picture-id601131128>. [Accessed: 07-Jun-2018].

- [176] “Redux ® 319 High Performance Modified epoxy film adhesive Product Data Sheet.”
- [177] “Buy Epoxy Resin L + Hardener GL 1 (30 min) online ✓ | R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH - Composite Technology.” [Online]. Available: <https://shop1.r-g.de/en/art/10409AP>. [Accessed: 13-Mar-2018].
- [178] “Sierra de cinta Makita LB1200F - LB1200F.” [Online]. Available: <https://www.manomano.es/sierras-de-cinta/sierra-de-cinta-con-bastidor-900w-corte-max-305-mm-829-kg-makita-ref-lb1200f-50414>. [Accessed: 16-Mar-2018].
- [179] “N.4 1,4 mm 18TPI - DT8461-QZ.” [Online]. Available: https://www.manomano.es/hojas-para-sierras-de-cinta/hoja-bi-metal-para-sierra-de-banda-14mm-18tpi-dewalt-ref-dt8461-qz-referencia-del-fabricante-dt8461-qz-2379084?product_id=5855251. [Accessed: 16-Mar-2018].
- [180] “Lombarte - Cepillo regruoso para madera MBY 250/3 (PT 254) - LOMB8436552930298.” [Online]. Available: <https://www.manomano.es/cepilladoras/lombartecraft-cepillo-regruoso-mby-250-3-pt-254-3462802>. [Accessed: 16-Mar-2018].
- [181] P. Kavanagh, “A Comparative Life Cycle Assessment for Utilising Laminated Veneer Bamboo as a Primary Structural Material in High-Rise Residential Buildings,” *Masters*, Jan. 2016.
- [182] “Araldite ® Standard Page 2 of 3 Huntsman Advanced Materials,” 2011.
- [183] “girones-seda | La firma.” [Online]. Available: <https://www.gironesseda.com/la-firma>. [Accessed: 15-Sep-2018].
- [184] “Clima promedio en Kourou, Guayana Francesa, durante todo el año - Weather Spark.” [Online]. Available: <https://es.weatherspark.com/y/29667/Clima-promedio-en-Kourou-Guayana-Francesa-durante-todo-el-año>. [Accessed: 21-Sep-2018].
- [185] “Aerogenerador Air Speed 500 – 24 Voltios con regulador de carga híbrido – istabreezespain.” [Online]. Available: <https://istabreezespain.com/producto/aerogenerador-air-speed-500-24-voltios-con-regulador-de-carga-hibrido/>. [Accessed: 22-Sep-2018].