UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

0700051714

157—172

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA FORESTAL DE LA
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES

TESIS DOCTORAL

FATIGA HIGROSCOPICA Y DIMENSIONAL

DE LA MADERA

LUIS GARCIA ESTEBAN

Ingeniero de Montes

DIRECTOR DE TESIS: ANTONIO GUINDEO CASASUS

MADRID, MAYO 1.990

RESUMEN

Este trabajo consiste en el estudio del comportamiento higroscópico y dimensional de la madera frente a condiciones higrotérmicas cambiantes en el tiempo.

Se recurre para ello a procesos de envejecimiento acelerado, que nos van a permitir conocer la modificación que ofrece la madera en cuanto a los contenidos de humedad de equilibrio y dimensiones que alcanza en tres estados higrotérmicos distintos, 65, 82 y 90 %.

El estudio se desarrolla sobre una base experimental y se puede dividir en las siguientes fases:

En la primera se da un repaso general a las relaciones agua-madera, y en especial a aquellos temas íntimamente relacionados con este estudio.

A continuación se detallan las maderas elegidas para este estudio, justificando su elección.

El tema siguiente relaciona los equipos de medida y calibración utilizados.

A continuación se desarrolla la metodología del estudio, basada fundamentalmente en el planteamiento teórico del fenómeno, recurriendo para ello a la obtención de las isotermas de sorción correspondientes a 20°C, antes y después de someter la madera a procesos de envejecimiento acelerado. La comparación de esas isotermas entre intervalos de humedades relativas determinadas permitirá conocer si ha tenido lugar el fenómeno de FATIGA HIGROSCOPICA.

De forma paralela y correspondiendo con los estados de equilibrio higroscópico, se estudia la variabilidad dimensional de las maderas elegidas, permitiéndonos conocer y evaluar el fenómeno de FATIGA DIMENSIONAL.

Finalmente, se establecen conclusiones sobre la existencia de ambos fenómenos y la variabilidad de comportamientos higroscópicos y dimensionales entre las maderas de frondosas y coníferas.

SUMMARY

The aim of this work has been the study of the dimensional and hygroscopic behaviour of species of hardwoods and softwoods at different hygrothermal conditions.

In order to get to know the dimensional changes of the wood related with the equilibrium moisture content, it has been performed accelerated aging tests at three different hygrothermal conditions: 65, 82 and 90 %. The study has been developed on an experimental base and has been divided in the followings subjects:

- 1.- A general review of the water-wood relations, specially in those items dealing directly with this study.
 - The justification of the choosen wood species.
 - The equipment, their measure range and scope, and their calibration.
- 2.- The methodology of the work, taking into account the theoretical base of the process. There had been obtained the sorption isothermal corresponding to 20 °C, before and after subjecting the samples of the wood to the accelerated aging tests. The comparison between these isothermals in the fixed range of relative humidity shows if there is HYGROSCOPIC FATIGUE.

In a similar way and concerning with the equilibrium hygroscopic conditions, the dimensional movement of the choosen species was studied in order to get to know and evaluate the phenomenon of DIMENSIONAL FATIGUE.

- 3.- Conclusions about the existence of both phenomenons, hygroscopic and dimensional fatigue, and the different behaviour between softwoods and hardwoods.

AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar, he de agradecer al Director de Tesis, Don Antonio Guindeo Casasús, Profesor Titular de la Cátedra de Tecnología de la Madera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, quien conociendo el interés del tema para la realización de la tesis doctoral, la ha dirigido orientando su desarrollo.

Así mismo he de agradecer la ayuda prestada por todo el personal de la Cátedra de Tecnología de la Madera, así como de la Asociación de Investigación técnica de las Industrias de la Madera y Corcho, quienes ofrecieron todos sus medios para la realización del trabajo. En sus laboratorios se realizó la metodología de este estudio.

Por último, he de agradecer a la Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología (CICYT) por la ayuda económica prestada.

INDICE

Página

CAPITULO I.- INTRODUCCION.

1.1. Tecnología de la madera.....	7
1.2. Evolución y estado actual de la tecnología de la madera.	
1.2.1 Anatomía e identificación de madera...	13
1.2.2 Propiedades físicas y fatiga.....	14
1.2.3 Comportamiento mecánico.....	19
1.2.4 Tecnología del corte.....	20
1.2.5 Industrias de la madera.....	21
1.2.6 Acabado de superficies de madera.....	22
1.2.7 Protección de la madera.....	23
1.2.8 Comentarios y conclusiones.....	26
1.3. Objetivos.....	29
1.4. Justificación de este trabajo.....	29

CAPITULO II.- CONSIDERACIONES GENERALES.

2.1. Generalidades.....	41
2.2. Sorción de agua por la madera.	
2.2.1 Introducción.....	41
2.2.2 Ultraestructura de la madera.....	43
2.2.3 Capas de la pared celular.....	45
2.2.4 Polaridad de la pared celular.....	47
2.2.5 Sorción molecular o química.....	49
2.2.6 Adsorción.....	52
2.2.7 Condensación capilar.....	53
2.3. Histéresis.....	60
2.3.1 Teorías del fenómeno de histéresis....	65

CAPITULO III.- MADERAS EMPLEADAS.

3.1. Criterio para su elección.....	70
3.2. Características de las maderas utilizadas...	73
3.2.1 Pinus sylvestris L.....	75
3.2.2 Populus sp.....	77
3.2.3 Pinus pinaster Ait ssp. mesogeensis...	79
3.2.4 Quercus pyrenaica Willd.....	81
3.2.5 Pinus insignis Douglas.....	83

3.2.6 Fagus sylvatica L.....	85
3.2.7 Eucaliptus globulus Labill.....	87

CAPITULO IV.- MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIDA.

4.1. Maquinaria.

4.1.1 Cámara climática Heraeus Vöstch VTRK150	89
4.1.2 Balanza SARTORIUS Mod. A12S.....	92
4.1.3 Medidor de humedad y temperatura HMD 30 V/T.....	92
4.1.4 Medidor de longitud MITUTOYO.....	93

CAPITULO V.- METODOLOGIA DEL ESTUDIO.

5.1. Planteamiento teórico del fenómeno de fatiga higroscópica.....	99
5.2. Fases del estudio.....	101
5.2.1 Recogida de muestras.....	104
5.2.2 Reconocimiento botánico y microscópico	105
5.2.3 Elaboración previa.....	106
5.2.4 Secado al aire hasta el 12 % de humedad en la madera.....	108
5.2.5 Obtención de probetas definitivas.....	111
5.2.6 Acondicionado al 65 % de HR y 20°C de probetas testigo y probetas a fatiga...	116
5.2.7 Deseccación en estufa a $103 \pm 2^\circ\text{C}$ de las probetas testigo.....	134
5.2.8 Cálculo de humedades de las probetas sometidas a fatiga.....	135
5.2.9 Cálculo de pesos anhidros de las probetas sometidas a fatiga.....	136
5.2.10 Determinación de dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 65 % HR.....	152
5.2.11 Determinación de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 85 % HR.....	154
5.2.12 Determinación de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 90 % HR.....	170
5.2.13 Elaboración gráfica de las isotermas de sorción de 20°C antes de fatiga.....	194
5.2.14 Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio antes de fatiga...	223
5.2.15 Ciclos de fatiga.....	229
5.2.16 Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 65 % de HR después de fatiga.....	247
5.2.17 Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C	

y 85 % de HR después de fatiga.....	262
5.2.18 Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 90 % de HR después de fatiga.....	277
5.2.19 Elaboración de isothermas de sorción de 20°C después de fatiga.....	299
5.2.20 Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio después de fatiga.	344

CAPITULO VI.- CONCLUSIONES.

6.1 Generalidades.....	352
6.2 Conclusiones sobre las variaciones sufridas por las isothermas de sorción.....	352
6.3 Conclusiones sobre las variaciones dimensio- nales.....	376

ANEXO I.- ESTUDIO ESTADISTICO.....	385
------------------------------------	-----

ANEXO II.- FOTOGRAFIAS.....	410
-----------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA.-	414
----------------------	-----

CAPITULO I

1 - INTRODUCCION.

1.1. TECNOLOGIA DE LA MADERA.

La madera es probablemente el material más antiguo utilizado por el hombre, incluso antes que la piedra. Es de todos conocido la importancia que la madera ha tenido y tiene en el desarrollo de nuestra civilización, manteniendo esa importancia a lo largo de su desarrollo. Mientras la historia nos habla de la Edad de la Piedra, del Hierro, de los Metales, etc, no nos habla de la Edad de la Madera, probablemente porque no ha existido al ser, desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, conocida y utilizada.

Su primera utilización, que aún conserva en un 46% de su producción total actual, fue como combustible para calentarse, defenderse y conservar alimentos. Las primeras armas y herramientas fueron también de madera y piedra.

El hombre se liberó de la caverna con su primera vivienda, la tienda o la choza, cuya base fundamental fue la madera.

Uno de los descubrimientos más trascendentales para el hombre, la rueda, tuvo como principio el tronco del árbol, rollizos, que le permitieron sustituir el movimiento de deslizamiento por el de rodadura, caracterizado por una mayor velocidad y un esfuerzo mucho menor. La rueda fue la base del transporte, el molido de grano, la irrigación y la primera utilización de las fuerzas naturales del viento y el agua. Hoy día son pocos los mecanismos de los que no forme parte.

La construcción de vehículos, con sus diferentes elementos móviles y la variedad de los esfuerzos a que se encuentran sometidos, necesita un conocimiento tan exhaustivo de las maderas utilizables que dió nombre al oficio base de la madera, la carpintería, derivada del latín "carpentarium", nombre con el que se conocía a los fabricantes de carretas. Pionera y con un largo historial que dura casi hasta finales del siglo pasado, en la construcción naval; pionera, aunque de corto historial en la construcción aeronáutica.

Hemos de señalar aquí, que su utilización en la construcción de aviones fue la causa de los primeros estudios sistemáticos y con base científica de la madera desde el punto de vista físico-mecánico, efectuados por Monnin, definiendo las diferentes cotas que permiten obtener la utilización de la madera en un determinado campo, sin esperar a la sanción de la práctica y llegar de forma directa a los grupos tecnológicos de las maderas.

Y para terminar el recorrido histórico, diremos que la madera es la materia prima principal en el desarrollo de la industria del papel, de fibras artificiales y de elementos medianos y ligeros de la construcción, los tableros con grandes superficies.

En este siglo nos parece que todos son elementos metálicos y derivados del cemento, sin embargo continuamos consumiendo cantidades importantes de madera, no sólo en valores absolutos sino en relación con otros materiales de construcción, tales como el hierro y el cemento.

Recogemos a continuación diferentes datos.

Consumo absoluto de madera (1983).

<u>Concepto</u>	<u>Millones</u> ³ <u>m</u>	<u>%</u>
Combustible	1.150	46
Transformación mecánica	367,5	38,7
Transformación química	382,5	15,3
<hr/>		
Totales	2.500,0	100,0

Consumo relativo en la construcción (1975).

Materiales	⁶ 10 t
Madera	613
Cemento	699
Acero	683
Aluminio	18
Materias plásticas	50

El término TECNOLOGIA se considera como el conjunto de conocimientos de un material, su industria y aplicaciones. Por consiguiente, en lo referente a maderas comprenderá:

- Anatomía e identificación de maderas.
- Física de la madera.
- Química de la madera.
- Comportamiento mecánico de la madera.
- Corte y elaboración mecánica de la madera.

- Industrias mecánicas de la madera de 1ª y 2ª transformación.
- Industrias químicas de la madera.
- Degradación y protección de la madera.
- Acabado de productos de la madera.

La tecnología de la madera ha tenido, como otras, un desarrollo primeramente empírico y posteriormente científico. La diferencia con otros materiales es, que siendo uno de los más antiguos utilizados por el hombre, como anteriormente hemos dicho, su tecnología, considerada en el sentido amplio, ha permanecido hasta prácticamente principios de siglo con un fundamento empírico y su transmisión se ha hecho a través de los oficios, como consecuencia de una experiencia lenta y prolongada. Además, el desarrollo de su tecnología ha sido más lenta que la de otros materiales.

El primer tratado que conocemos en el que se trata de recopilar esta experiencia y de buscar un fundamento científico es "TRATADO DEL CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS MONTES Y BOSQUES. CORTA, PODA, BENEFICIO Y USO DE LAS MADERAS Y LEÑAS. Duhamel de Monceau. Versión Española, 1773.

A finales de siglo y contemporáneos de otros europeos, se publican en España dos libros sobre la

madera, con las ideas actuales de tecnología:

- TRATADO DE MADERAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL Y CIVIL.
Eugenio Pla y Rave. 1881.
- TRATADO COMPLETO DE CARPINTERÍA. Narciso Arau y Vidal.

En el desarrollo de temas específicos, a España le corresponde el primer puesto en anatomía de maderas, con la obra profundamente científica ESTUDIO MICROGRAFICO DE LA MADERA DE CONIFERAS ESPAÑOLAS Y ESPECIALMENTE DEL GENERO PINUS. Joaquín M^a Castellarnau y de Leopart. 1883.

Es en la primera mitad de este siglo cuando empiezan a producirse los primeros textos de tecnología de la madera, siguiendo el viejo lema de que un fenómeno no se conoce ni puede desarrollarse en profundidad hasta que no se conoce su fundamento científico. De esta forma aparecen los libros básicos de tecnología de la madera que han servido para la formación de los ingenieros especialistas en maderas:

- TEXTBOOK OF WOOD TECHNOLOGY. H. P. Brown, A. J. Panshin y C. C. Forsaith. 1949.
- HOLZTECHNOLOGISCHES HANDBUCH. Leopold Vorreiter. 1949.
- TECHNOLOGY DES HOZES UND DER HOLZWERKSTOFFE.

Franz Kollman. 1955.

- TECNOLOGIA DEL LEGNO. G.Giordano. 1971.

Estos textos son fundamentales para todos aquellos que se inicien en el conocimiento de la tecnología de la madera.

1.2. EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA DE LA MADERA.

Analizando los distintos apartados que hemos señalado en la tecnología de la madera y tratando de resumirlos en su estado actual, podemos establecer lo siguiente:

1.2.1.- Anatomía e identificación de madera.

Con la aplicación del microscopio electrónico se ha conseguido un desarrollo muy avanzado en los estudios de anatomía, sin embargo la estructura de la pared celular, intuída y comprobada en ciertos aspectos, no ha pasado todavía a la fase de estudio completo y conocimiento de la misma y esto es muy importante, porque estimamos que la física y el propio

comportamiento mecánico y químico de la madera tendrá como piedra básica la estructura de la pared celular. Por otra parte, la identificación de los géneros y de las especies está prácticamente resuelta. El llegar a las especies, si los géneros son ricos en éstas, es complicado por la existencia de híbridos, que necesitan un estudio tal vez más profundo de otros detalles anatómicos que permitan su diferenciación. Entre estos, estarán indudablemente la estructura de la pared celular de los elementos anatómicos constitutivos de su estructura, responsable en último término de sus diferencias en las características y propiedades observadas en la práctica.

Como ejemplo clásico están las diferencias entre los distintos clones de chopos en cuanto a propiedades y utilizaciones.

1.2.2.- Propiedades físicas y fatiga.

El estudio de las propiedades físicas y su variación en la práctica es un problema prácticamente resuelto, sin embargo, el porqué de su comportamiento y las variables que lo fijan

tiene mucho campo por delante, especialmente en un tema tan trascendental para la utilización de la madera como son las relaciones agua-madera o más ampliamente relaciones fluidos-maderas, así como la energía superficial de las maderas, tan trascendental en el acabado y encolado de las maderas.

El estudio de la fatiga, al igual que en las propiedades mecánicas, constituye un campo muy poco estudiado, tanto en sus propiedades físicas como en las mecánicas.

Las relaciones agua-madera tienen su fundamento en dos fenómenos físicos de la madera, higroscopicidad e histéresis, que analizamos a continuación.

Higroscopicidad, de forma general, puede definirse como la facultad que tienen ciertos materiales para intercambiar vapor de agua con la atmósfera que les rodea, en función de las condiciones higrotérmicas de ésta.

La madera es por naturaleza un material higroscópico, y como consecuencia de ello se encuentra intercambiando vapor de agua con la

atmosfera. Dicha naturaleza se la confiere la presencia de grupos $-OH$, instalados en los paquetes de fibrillas elementales que constituyen la pared celular del xilema.

Si partiendo de madera anhidra, y manteniendo la temperatura, aumentásemos la humedad relativa del aire, obtendríamos contenidos de humedad en la madera que configurarían la isoterma de sorción correspondiente. Por el contrario si partiésemos de madera con un contenido de humedad próximo al punto de saturación de las fibras, y disminuyéramos la humedad relativa del aire, manteniendo la misma temperatura que en el caso anterior, obtendríamos humedades con las que podríamos dibujar la isoterma de desorción. No obstante los contenidos de humedad que corresponden a las isotermas de sorción y desorción para una determinada humedad relativa del aire, no coinciden. Pues bien, a esa diferencia entre la humedad de equilibrio por sorción y desorción se la conoce con el nombre de histéresis de la madera, y al conjunto de ambas curvas, lazo de histéresis.

Después de lo anteriormente expuesto debemos analizar el concepto de fatiga.

En un sentido amplio podemos definir la fatiga como el fenómeno que se produce cuando un material o estructura se encuentra sometida a actuaciones físicas variables en intensidad, de forma continua o discontinua, oscilante o en ciclo, alterna o periódica, caracterizado por la modificación de la capacidad de respuesta frente a las actuaciones físicas que se ejerzan sobre el material posteriormente. Así se habla de:

- Fatiga mecánica de los metales: cuando se someten éstos a deformaciones periódicas las imperfecciones cristalinas de los mismos se acumulan, aún cuando la deformación anelástica sea muy pequeña. Por ejemplo, después de un número suficiente de períodos puede iniciarse la fractura cuando los esfuerzos sean considerablemente menores que en el caso de ir elevando la deformación de forma continua.

Se llama entonces fallo por fatiga al que se produce por aplicación repetida de un esfuerzo relativamente bajo. Los resultados se expresan en forma de una curva E-N, que representa el esfuerzo o logaritmo del esfuerzo, en función del número de períodos que provoca la fractura.

- Fatiga por vibración en máquinas: se produce cuando las vibraciones producidas por el movimiento de algunos elementos producen roturas debidas a las fuerzas inducidas, a las que se pueden sumar o no, las exteriores que ejerce la máquina.
- Fatiga térmica: los ciclos térmicos producen esfuerzos de dilatación y contracción, además de la alteración de la estructura del material, de tal forma que se cambia el comportamiento térmico o mecánico posterior del mismo.
- Fatiga de aeronaves y barcos: los efectos producidos en la resistencia de éstos, como consecuencia de los esfuerzos alternos que sufren, producen variaciones debido a las diferentes condiciones mecánicas que origina su movimiento.
- Fatiga física de los animales: en un sentido un poco diferente de los anteriores, ya que los seres vivos tienen la capacidad de recuperación temporal de sus capacidades mediante el descanso. Y decimos temporal porque a la larga ésta se aminora y aparece la fatiga que caracteriza a ciertos estados de la vejez. La fatiga se presenta en un animal o en partes del mismo después de un esfuerzo continuado, como una menor capacidad de

respuesta frente a diferentes estímulos. Como hemos dicho, la desaparición del esfuerzo y el llamado descanso permite la recuperación de la capacidad de respuesta, aunque siempre quede un resto de fatiga.

1.2.3.- Comportamiento mecánico.

El comportamiento mecánico tiene planteados actualmente como temas principales el estudio de la utilización de probetas de pequeñas dimensiones, sin defecto alguno, o el de probetas de grandes dimensiones, con defectos previstos, para la determinación de las cargas admisibles de trabajo mecánico de la madera, el comportamiento mecánico de la madera y finalmente la fatiga y deformación de las piezas y estructuras de madera. Todos estos problemas vienen complicados por la anisotropía de este material, por lo que los estudios del comportamiento mecánico presentan las mayores dificultades para conseguir aislar las variables correspondientes.

Los estudios de elasticidad de la madera, han tenido un gran desarrollo teórico en estos últimos años dada la importancia que ha adquirido ésta

en las grandes construcciones en forma de madera laminada, hasta tal punto que el proyecto de piezas de madera laminada está, tal vez con excesivas precauciones, resuelto desde el punto de vista práctico.

El espectacular desarrollo de los tableros de madera ha irrumpido en las construcciones mixtas, planteando problemas en las mismas al no conocerse científicamente la reología de estos materiales, lo que obliga a dimensionar quizás con más seguridad el conocimiento exacto de este material.

1.2.4.- Tecnología del corte.

La tecnología del corte de maderas, de gran trascendencia en el diseño de los elementos cortantes, dientes de sierra, cuchillas, aleaciones etc, ha tenido un gran desarrollo en estos últimos años, constituyendo el texto básico del mismo el de Koch, (WOOD MACHINING PROCESSES. 1964). A este desarrollo ha contribuido la presión ejercida por la evolución tecnológica de las industrias mecánicas de la madera, aserrado, desenrollo en chapas delgadas, y tableros de partículas y fibras, en los que la obtención de

la partícula o la fibra es una de las operaciones fundamentales de la tecnología de las industrias correspondientes.

El futuro se presenta bajo dos aspectos: el diseño de los perfiles cortantes para madera sólida y productos derivados y las aleaciones metálicas adecuadas para disminuir su desgaste, dada la introducción de nuevos materiales en las estructuras derivadas de madera.

1.2.5.- Industrias de la Madera.

Indudablemente la mayor evolución se ha producido en las tecnologías de las industrias de la madera, en el sentido de conseguir el mejor aprovechamiento de maderas de calidad marginada, una economía energética de su proceso, un aumento de producción y la regulación automática de ésta y la consiguiente calidad de sus productos.

Dentro de las industrias mecánicas de la madera van en cabeza las de tableros, en la consecución de los objetivos anteriormente señalados. No podemos dejar de señalar aquí el contrasentido que representan, desde el punto de

vista energético, las industrias que efectúan un grado elevado de desmenuzamiento de la madera.

Durante su vida, el árbol acumula, mediante la función clorofírica, energía solar que utiliza en la producción de los compuestos químicos de la madera y en el armado de su estructura; energía esta última que nosotros tenemos que gastar cuando la destruimos para obtener la tabla, la chapa y la partícula o la fibra. Cuando menor sea el elemento que obtenemos mayor será la energía que tendremos que gastar. Igualmente al tratar de reconstruir, a partir de ellas, una estructura de madera, también el gasto energético será mayor cuanto menor sea el elemento de que partimos. Por ello, de menor a mayor, el consumo energético de las industrias mecánicas de la madera está en el orden siguiente: aserrado, madera laminada, tableros contrachapados, tableros de partículas y tableros de fibras.

1.2.6.- Acabado de superficies de madera.

La evolución de los productos de acabado ha sido muy rápida en estos últimos años con la introducción de los plásticos de forma masiva. Tres problemas se presentan en la evolución

tecnológica de los mismos: la estabilidad de la base en función de las relaciones agua-madera, la adhesión y el envejecimiento. Todos ellos relacionados con la física de la madera.

1.2.7.- Protección de la madera.

La madera tiene sus limitaciones al ser perecedera en el tiempo, pudiendo ser dañada e incluso destruida por diversos agentes tanto abióticos (fuego, humedad, fotodegradación) como bióticos (hongos, insectos xilófagos).

Este hecho hizo que a lo largo de los siglos se actuara de dos formas en razón a mejorar la madera:

- Seleccionando las especies de madera según su empleo y características del medio de utilización (protección indirecta).
- Protegiendo la madera frente a los agentes causantes de deterioro, principalmente con medios físicos y químicos (protección directa).

La primera de las citadas acciones se relaciona en cierta manera con la evolución de la

civilización, seleccionándose las especies de madera por su mejor comportamiento frente a la hostilidad del medio circundante en los diversos campos de utilización, según estos se desarrollaban. Esta selección se puede observar a lo largo de los siglos en estructuras de edificios, barcos, etc.

A pesar de esta acción totalmente positiva, la madera siguió sufriendo las acciones negativas de determinados agentes, entre los que destacan por su importancia el fuego en la madera de construcción y los hongos de pudrición en la madera situada en ambientes húmedos.

Esta situación negativa se acrecentó principalmente tras la Segunda Guerra Mundial al crecer desmesuradamente la demanda de la madera, lo que proporcionó dos acciones aún más negativas:

- Empleo indiscriminado de especies de madera para cualquier uso y situación, rompiéndose la tradición de selección.
- Empleo de madera de albura para usos en los que tradicionalmente tan sólo se utilizaba la de duramen, dada la agresividad del medio.

De esta forma se pudo ver desde tempranas edades la necesidad del tratamiento protector directo de la madera, acrecentándose en base de lo últimamente citado.

De forma muy genérica, en la evolución de la conservación y protección de la madera se puede observar como se pasa de la creación de barreras físicas protectoras a la impregnación superficial con productos químicos principalmente, para finalmente alcanzarse la impregnación en profundidad.

Como consecuencia de todo ello, se produce una evolución paralela en los productos protectores, habiéndose logrado en la actualidad productos con excelentes propiedades biocidas, estabilizantes de la madera frente al agua e incluso retardantes del fuego. Esto tiene una enorme trascendencia dada la importancia que hoy día tiene la madera en nuestra sociedad, al haberse convertido en un bien escaso y en íntima relación con el incremento de la calidad de vida.

Por todo ello, actualmente se puede decir que la tecnología humana, en el campo de la Protección y Conservación de la madera, ha logrado mejorar sus ya de por sí buenas cualidades, haciendo que esta materia prima tradicional y renovable pueda

competir, incluso con ventaja, con otros materiales más modernos, principalmente si se considera el amplio aspecto de sectores de empleo sobre los que puede incidir.

1.2.8.- Comentarios y conclusiones.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se deduce que uno de los campos más atractivos en la tecnología de la madera lo constituye la física de la madera y en especial las relaciones agua-madera.

Según hemos analizado anteriormente, la madera al absorber el agua del medio ambiente sufre un proceso de hinchazón y al ceder aquella al medio ambiente sufre un proceso de contracción. Se nos presentan aquí por consiguiente, dos fenómenos opuestos, constituidos por sorción-hinchazón desorción-contracción, naturalmente siempre que se produzcan por debajo del punto de saturación de la pared celular.

Si estos ciclos se efectúan de forma continua, estamos en el caso de fatiga, dos actuaciones físico mecánicas de sentido contrario,

como hemos señalado anteriormente. Por consiguiente, al cabo de un cierto número de ciclos, la capacidad de respuesta de la madera a la sorción-desorción debe modificarse.

Es de todos conocido que una madera sometida a un procedimiento lento de secado en el medio ambiente durante varios años, llega a estabilizarse de tal forma que su capacidad de respuesta frente a la humedad del medio ambiente queda amortiguada o casi anulada. Los viejos carpinteros utilizaban esta propiedad dejando secar la madera durante cuatro o cinco años antes de utilizarla en la producción de productos elaborados de madera. Esta técnica aún se utiliza en algunos pueblos de Cuenca, en los cuales en la fabricación de puertas no se utiliza la madera antes de cuatro años de secado al aire libre. Indudablemente, durante este tiempo la madera ha estado sometida a ciclos higrotérmicos variables cíclicamente: invierno - primavera - verano - otoño -invierno, primavera - verano - otoño, etc. El análisis de este fenómeno clásico productor de fatiga nos indujo a estudiar el efecto de ciclos higrotérmicos controlados en la capacidad de sorción y desorción en la madera. Por ello le hemos dado el nombre de FATIGA HIGROSCOPICA DE LA MADERA.

FATIGA HIGROSCOPICA DE LA MADERA

- fig. 1 -

1.3. OBJETIVOS

El objetivo de esta tesis se centra en demostrar el fenómeno físico de la fatiga higroscópica y dimensional de la madera, mediante el uso de ciclos de envejecimiento acelerado, que representen, en definitiva, un largo período de tiempo real.

La finalidad práctica a la cual está dirigido este trabajo es a profundizar en el comportamiento físico con el que responde la madera a sucesivos y cambiantes ciclos controlados de humedad relativa y temperatura del aire que la rodea, para que de esta forma, podamos sentar la base ante la posibilidad que existe de introducir una fase de fatiga forzada en las células de secado de maderas.

1.4. JUSTIFICACION DE ESTE TRABAJO.

La realización de este trabajo queda justificada por :

1.4.1.- El reto que supone la demostración y evaluación de un fenómeno físico.

1.4.2.- La posibilidad de disminuir las pérdidas producidas durante los procesos de secado conducidos en cámara.

1.4.3.- El conocimiento de las curvas de sorción entre el 12 % y el 24 % de humedad en la madera, de siete especies españolas, así como los períodos de tiempo necesarios para alcanzar puntos de equilibrio higroscópico consecutivos.

1.4.4.- Determinación de las variaciones dimensionales correspondientes a puntos de equilibrio consecutivos, tanto para orientaciones radiales como tangenciales.

Veamos cada uno de estos factores.

1.4.1.- El hecho de que durante mucho tiempo el fenómeno de fatiga higroscópica haya sido considerado como algo evidente, a la vista de los investigadores de la física de la madera, ha supuesto, en definitiva, un cierto desinterés por tratar de demostrarlo y, como consecuencia de ello, se han desestimado caminos abiertos a la investigación, que en algún caso hubieran conducido a aplicaciones específicas en el campo de la industria de la

madera, tanto de primera como de segunda transformación. Dicha afirmación la pone de manifiesto la falta de documentación que existe al respecto, una vez realizadas dos búsquedas en la base de datos del Gabinete de Documentación Científica del Centro de Estudios y Documentación (CEYDE), dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid.

- 1.4.2.- Las aplicaciones específicas a las que se refiere el punto anterior, no son otras que las relativas al secado de maderas y a conseguir en éstas un grado de estabilización elevado.

Con este estudio se pretende, además de evaluar el fenómeno, enfocar sus conclusiones a una posible utilidad en las células de secado de maderas comerciales españolas, tanto de frondosas como de coníferas.

Los conocimientos adquiridos en este estudio junto con las experiencias a realizar en un segundo proyecto posterior, se encuadran en una metodología de investigación encaminada a optimizar el secado de maderas en secaderos industriales, tratando de

obtener al final del mismo maderas fatigadas higroscópicamente y, por tanto, muy estables frente a condiciones higrotérmicas cambiantes del aire.

Es evidente, que si a la madera se lograra fatigarla industrialmente, nos encontraríamos ante un paso importantísimo en las utilidades, trabajabilidad y estabilidad de este material, ya que por un lado, aún sin perder su naturaleza higroscópica, respondería con menor intensidad a las citadas condiciones higrotérmicas del aire y, por el otro, eliminaría las pérdidas económicas por secado natural o artificial mal conducido.

Si repasamos los datos correspondientes a la producción y valor de las industrias de aserrado mecánico de la madera en España del año 1984, reflejados en el cuadro I, observamos que de un total de 2.921.451 m³ de madera transformada ($\Sigma 1 + 2 + 3 + 4 + 5$), 507.953 m³ necesitaron secado previo, ya que su destino fue ebanistería, carpintería fina, madera machihembrada, cepillada y ranurada o siendo tan solo secados artificialmente 6.083 m³, dicha cifra representó un 0'83 % de la madera que necesitó secado previo.

MADERA Y LEÑA

INDUSTRIAS DE ASERRADO MECANICO DE LA MADERA: Producción y valor, 1983 y 1984

Productos (Bienes y servicios)	1983		1984	
	Cantidad	Valor (Miles de ptas)	Cantidad	Valor (Miles de ptas)
1 MADERA ASERRADA (m³)	2.199.013	27.119.343	2.048.907	27.514.818
a) Resinosas	1.553.882	16.006.103	1.507.952	17.156.662
Ebanistería, carpintería fina y superior	195.181	2.894.655	194.528	2.897.184
Construcción	657.108	6.300.477	541.421	6.264.622
Tablas para cajero y embalaje	516.145	4.383.954	585.641	5.538.686
Traviesas de ferrocarril	40.120	470.848	36.737	458.110
Chapas	1.111	23.604	1.117	16.370
Otras	144.217	1.932.565	148.508	1.981.690
b) Frondosas	645.131	11.113.240	540.955	10.358.156
Ebanistería, carpintería fina y superior	296.024	6.099.858	210.153	5.408.497
Construcción	52.048	430.229	38.842	534.008
Tablas para cajero y embalaje	88.029	1.131.528	96.460	1.243.722
Traviesas de ferrocarril	16.019	257.974	15.650	200.238
Duela	35.783	634.572	20.586	373.292
Chapa	30.361	682.667	56.984	920.974
Otras	126.867	1.876.412	102.280	1.677.425
2 ROLLIZOS (m³)	349.966	1.172.380	379.768	1.370.756
a) Resinosas	249.256	743.300	263.500	914.428
Apeas	75.532	229.466	76.989	281.934
Postes	151.064	417.234	148.238	416.252
Otros	22.660	96.600	38.273	216.242
b) Frondosas	100.710	429.080	116.268	456.328
Apeas	88.121	342.421	99.419	370.292
Postes	2.518	3.563	2.548	6.408
Otros	10.071	83.096	14.301	79.628
3 MADERA CEPILLADA, RANURADA, MADRIHEMBRADA, etc. (m³)	120.135	1.302.124	97.189	1.553.033
4 MADERA SECADA ARTIFICIALMENTE (m³)	3.432	58.344	6.083	40.953
PRODUCTOS DE TROCEADORAS Y ASTILLADORAS (Tm)	669.141	2.306.362	725.335	2.392.017
Leñas	176.145	572.471	168.425	583.067
Astillas	492.996	1.733.891	556.910	1.808.950
OTROS PRODUCTOS (Tm)	683.733	1.613.607	706.519	1.834.153
Viruta	65.663	236.255	83.811	279.285
Serrín	168.849	346.816	227.920	417.883
Astilla	39.606	117.511	35.873	123.258
Leña	324.148	743.109	307.461	849.385
Otros	85.467	169.916	51.454	164.342
5 EMBALAJES Y ENVASES (Tm)	384.600	4.513.243	389.504	6.237.958
Palets, bandejas, etc.	116.735	1.795.268	96.460	1.861.450
Otros	267.865	2.717.975	293.044	4.376.508
OTROS PRODUCTOS		544.917		1.140.276
TOTAL		38.630.320		42.083.964

CUADRO I

Fuente. Anuario de Estadística Agraria.1986.

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES		
	M.	TM	MILLONES PTS	M.	TM.	MILLONES PTS
MADERA EN ROLLO	**	.	.	**	.	.
Maderas de Coníferas	**	14,204.	9,933.	**	1,692.	1,183.
Frondosas Templadas	**	222,443.	177,954.	**	2,171.	1,737.
Frondosas Tropicales	**	457,542.	333,972.	**	126.	92.
Para Irituración	**	128,891	85,927	**	23,046	15,364
MADERA SIMPLEMENTE ESCUADRADA	**	.	.	**	.	.
Maderas de Coníferas	**	226.	158.	**	60.	42.
Frondosas Templadas	**	108.	86.	**	239.	191.
Frondosas Tropicales	**	2,078.	1,517.	**	-----	-----
MADERA ASERRADA	**	.	.	**	.	.
Maderas de Coníferas	**	541,874.	297,733.	**	205,316.	112,811.
Frondosas Templadas	**	305,730.	213,797.	**	2,821.	1,973.
Frondosas Tropicales	**	215,967.	151,026.	**	239.	167.
TOTAL MATERIAS PRIMAS.	**	1,272,103	45,612**	**	118,196	2,823**
CHAPAS	**	4,477.	3,366.	**	12,816.	9,636.
TABLEROS CONTRACHAPADOS	**	2,667.	1,732.	**	67,512.	43,839.
TABLEROS AGLOMERADOS	**	18,340.	11,909.	**	156,261.	101,468.
TABLEROS DE FIBRAS	**	741.	633.	**	115,006.	98,296.
ENVASES Y EMBALAJES	**	-----	4,499.	**	-----	158,999.
CARPINTERIA	**	-----	9,651.	**	-----	11,924.
OTRAS MANUFACTURAS DE MADERA	**	-----	15,537	**	-----	135,309.
CORCHO NATURAL	**	-----	639.	**	-----	28,895.
MANUFACTURAS DEL CORCHO	**	-----	1,005.	**	-----	12,430.
TRENZAS-ESTERAS DE MAT. VEGETALES	**	-----	1,888.	**	-----	5,794.
ARTICULOS DE CESTERIA	**	-----	1,100.	**	-----	2,000.
SILLAS DE MADERA	**	-----	2,229.	**	-----	9,395.
SILLAS DE METAL Y PLASTICO	**	-----	8,428	**	-----	13,430.
MUEBLES DE MADERA Y MIXTOS	**	-----	6,090.	**	-----	42,136.
MUEBLES DE METAL Y PLASTICO	**	-----	2,837	**	-----	10,482
TOTAL MANUFACTURAS	-----	71,543	14,651	-----	684,033	75,019

MADERA Y LEÑA

MADERA, PASTA Y PAPEL: Producciones en diferentes países, 1985

Países	Madera en rollo industrial			Leña (1) Miles de m³ sc	Madera aserrada (2) Miles de m³	Tableros Miles de m²	Pastas de madera Miles de Tm	Papel y cartón Miles de Tm
	Coníferas Miles de m³ sc	Frondosas Miles de m³ sc	Total Miles de m³ sc					
MUNDO	1.030.613	471.434	1.502.047	1.662.971	465.162	108.788	134.891	192.792
EUROPA	212.054	81.273	293.327	55.712	86.787	31.193	33.562	55.756
Alemania (R. D.)	7.591	2.319	9.910	656	2.576	1.282	817	1.292
Alemania (R. F.)	20.400	6.365	26.855	3.195	10.013	6.833	2.211	9.168
Austria	11.162	1.629	12.791	538	6.039	1.309	1.325	2.127
Bélgica	1.731	817	2.548	1.721	742	1.849	345	901
Bulgaria	990	2.075	3.065	1.382	1.365	595	215	453
Checoslovaquia	14.072	3.548	17.620	351	5.218	1.396	1.295	1.252
Dinamarca	1.759	583	2.342	351	829	276	63	322
España	7.776	4.057	11.853	3.075	2.140	1.806	1.400	2.913
Finlandia	32.593	6.114	38.575	10.424	7.333	1.349	7.976	7.444
Francia	15.481	13.094	28.575	1.915	9.337	2.489	1.947	5.344
Grecia	388	380	768	3.000	321	397	15	277
Hungría	461	3.319	1.220	46	1.284	396	74	494
Irlanda	1.198	12	4.557	4.891	290	30	—	20
Italia	1.273	456	9.821	2.599	2.253	2.253	602	4.587
Noruega	9.375	317	1.039	799	2.599	668	1.978	1.604
Países Bajos	722	2.747	19.830	3.510	406	77	138	1.905
Polonia	17.085	3.400	8.758	500	6.000	2.100	787	1.292
Portugal	5.358	700	4.269	159	2.606	546	1.141	542
Reino Unido	3.569	12.827	19.557	4.569	1.714	656	281	3.681
Rumania	6.730	5.595	43.915	4.424	4.868	1.618	672	801
Suecia	43.320	580	4.095	870	11.491	1.380	9.123	7.002
Suiza	3.515	6.730	11.760	4.103	1.689	638	315	1.014
Yugoslavia	5.030	305	672	3.021	4.769	1.238	834	1.313
Otros de Europa	361	—	—	—	199	12	8	8
U.R.S.S.	244.400	31.000	275.400	80.300	97.000	12.934	9.803	10.023
AMERICA	459.743	146.058	605.801	373.549	167.358	41.057	75.418	84.834
Argentina	1.410	3.557	4.967	8.462	1.237	390	574	821
Brasil	23.414	34.367	57.781	168.124	15.852	2.523	3.653	4.054
Canadá	155.102	10.006	165.108	6.197	53.867	5.604	20.479	14.448
Chile	8.333	1.084	9.417	6.076	2.194	183	837	371
Colombia	107	2.566	2.673	14.551	721	124	139	446
Estados Unidos	263.143	83.423	346.566	101.922	86.800	30.798	49.061	60.959
Honduras	541	3	544	4.538	427	8	—	—
México	6.745	738	7.473	13.844	2.205	762	578	2.703
Perú	1	1.209	1.210	6.513	535	40	1	149
Venezuela	—	636	636	666	210	129	68	551
Otros de América	954	8.469	9.426	2.656	3.310	496	28	332
AFRICA	8.589	45.750	54.339	404.592	7.832	1.765	1.611	2.105
Angola	—	1.433	1.433	7.663	10	30	—	—
Argelia	156	74	230	1.461	13	50	—	108
Camerún	—	2.758	2.758	7.994	650	73	—	5
Congo (Brazaville)	—	797	797	1.584	50	74	—	—
Costa de Marfil	—	4.514	4.514	7.972	646	154	—	—
Gabón	—	1.484	1.484	1.222	126	228	—	—
Ghana	—	1.175	1.175	7.284	367	66	—	—
Liberia	—	452	452	3.810	153	5	—	—
Maruecos	75	454	529	1.114	149	105	81	98
Mozambique	38	923	961	14.270	32	1	—	1
Nigeria	—	7.979	7.979	87.587	2.712	209	2	15
Rep. Sudafricana	5.399	6.545	11.944	7.000	1.510	398	1.270	1.529
Otros de África	2.921	17.162	20.083	255.631	1.414	372	258	349
ASIA:	91.771	153.487	245.259	740.022	100.604	20.571	12.565	37.777
Birmania	—	3.023	3.023	15.853	415	15	—	10
China (Rep. Popular)	58.139	34.513	92.652	1709.721	27.795	2.761	1.580	11.026
Corea (República)	1.842	553	2.395	6.176	3.018	1.299	267	2.312
Filipinas	64	7.378	7.442	29.172	1.200	652	154	219
India	2.758	19.834	22.592	222.437	17.460	442	814	1.487
Indonesia	749	26.063	26.811	122.197	7.086	4.616	1	437
Irán	—	4.376	4.376	2.369	163	171	—	78
Japón	20.558	12.386	32.944	521	28.472	7.108	9.279	20.469
Malasia	10	32.096	32.106	7.582	7.283	1.431	—	80
Pakistán	110	510	620	19.613	55	114	—	110
Thailandia	—	4.223	4.223	37.053	929	327	—	492
Turquía	4.785	1.173	5.958	12.488	4.119	781	375	434
Otros de Asia	2.756	7.359	10.117	93.838	2.609	854	95	623
OCEANIA:	14.056	13.866	27.921	8.798	5.581	1.269	1.932	2.297
Australia	5.443	10.900	16.343	2.874	3.219	899	887	1.527
Nueva Zelanda	8.516	368	8.884	50	2.110	341	1.045	770
Otros de Oceanía	97	2.597	2.694	5.874	252	29	—	—

(1) Incluye carbón vegetal

(2) Incluye traviesas.

Fuente: «Anuario de Productos Forestales». F.A.O.

Estas cifras hacen pensar en la escasa confianza o desconocimiento por parte del industrial a seguir procesos de secado en cámara, que sumado al coste inicial que supone la instalación de secaderos automatizados, hacen que prefieran secar la madera siguiendo el procedimiento tradicional al aire bajo cubierta.

No obstante, tanto la incorrecta elección o mal seguimiento de las células de secado en cámara, como los ataques por hongos de pudrición e insectos xilófagos en el secado al aire, producen pérdidas suficientemente elevadas como para tomar en consideración el tema.

Refiriéndonos de nuevo al cuadro I, el valor en pesetas de los 507.953 m³ que necesitaban uno y otro tipo de secado, era de 9.899 millones de pesetas. Si consideramos que sólo un 10 % de la madera secada natural o artificialmente se elimina por factores intrínsecos a las condiciones del secado, las pérdidas económicas correspondientes solamente a las industrias de aserrado mecánico de la madera en España representaron en dicho año 989 millones de pesetas.

Si, por otro lado, se le suman las pérdidas estimadas en las industrias de segunda transformación, como mobiliario y sillas (cuadro II), y considerando de nuevo que en ambos sectores se puede fijar en un 3 % las pérdidas por secado, su suma arroja un total de 721 millones de pesetas. (*) .

Si a esta cifra le sumamos las pérdidas por deficiencias en el secado de maderas destinadas a suelos de maderas, tanto nacionales como de importación (0,03 x 5.400 millones) sector este que requiere unos condicionantes de contenido de humedad muy severos para su puesta en obra, la suma total por pérdidas se aproximaría a los 1.872 millones de pesetas, cifra bastante considerable y que, sin duda, justifica la inicitiva de este proyecto.

No obstante, no conviene olvidar que España sólo produce el 0'78 % de madera en rollo industrial del mundo (cuadro III) de manera que la pérdida estimable es extremadamente alta si hiciéramos el cómputo extensivo

(*) - Para dicho cálculo sólo se ha estimado el 3 % del exportado, sin considerar el consumo interior.

a todo el mundo, arrojaría una cifra próxima a los 240.000 millones de pesetas, ya fuese por secado inadecuado o por secado mal conducido.

1.4.3.- Por otro lado, el conocimiento de las isotermas de sorción de siete especies de maderas españolas, entre el 12 % y el 24 %, nos permitirá conocer mejor el comportamiento de estas maderas, tanto de coníferas como de frondosas, frente a los cambios de humedad relativa del aire, así como los tiempos que requiere cada una de ellas para alcanzar puntos de equilibrio higroscópico consecutivos.

1.4.4.- Es por todos conocido que cuando la madera completamente seca es colocada en un ambiente húmedo, aquella tomará una cantidad tal, hasta que se establezca un equilibrio entre ella y el aire. De forma paralela, la madera sufre un aumento de volumen que se traduce en un aumento en sus tres dimensiones. No obstante y como consecuencia de la anisotropía que presenta la madera, las variaciones dimensionales que en ella se producen están íntimamente relacionadas con

la dirección elegida. Pues bien, en este trabajo y como una parte más del mismo en la que apoyar el fenómeno de fatiga higroscópica, se han realizado las medidas correspondientes a variaciones dimensionales en dos direcciones, a saber: tangencial y radial.

Sus resultados nos permitirán comprobar cual es el comportamiento frente a las condiciones de humedad de las maderas elegidas en esas dos direcciones, mediante el uso de probetas perfectamente orientadas.

Dichos resultados tienen un gran interés por las aplicaciones industriales, tales como colocación de suelos o en carpintería. El conocimiento de los valores de hinchazón y merma en el intervalo óptimo de humedad de la madera para suelos de madera es muy importante, ya que maderas con humedades muy alejadas respecto a ese óptimo pueden provocar deformaciones que ocasionen defectos irreversibles (atejado, fendas, abombados, etc). Por la misma razón, humedades muy elevadas en maderas destinadas a carpintería pueden ocasionar deformaciones irreversibles (desencolado de ensambles, fendas, etc).

1.5. COLABORACION DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERERO

Han sido varias las empresas que han tomado parte en este proyecto, ya fuera mediante apoyo económico, o cediendo material fungible para la realización del mismo.

Para evitar dejar sin mencionar alguna de ellas, sólomente se relacionan las dos Asociaciones a las que pertenecen. Estas han sido la Asociación Nacional de Fabricantes de Suelos de Madera y la Asociación Nacional de Carpintería Industrializada.

CAPITULO II

2. - CONSIDERACIONES GENERALES.

2.1. GENERALIDADES.

Antes de comenzar con la descripción del trabajo en sí, realizaremos en primer lugar una pequeña introducción teórica a la sorción de agua por la madera, ya que a posteriori haremos uso de la nomenclatura y particularidades de este capítulo.

2.2. SORCION DE AGUA POR LA MADERA.

2.2.1.- Introducción.

La existencia del agua en la madera no sólo se debe a sus propias necesidades fisiológicas, como el transporte de sustancias alimenticias, sino que, debido a la naturaleza polar de su pared celular, hace que ésta se encuentre en continuo intercambio con el vapor de agua atmosférico.

Por tanto, el agua se puede encontrar en la madera en las formas siguientes:

Agua de constitución. Es aquella que forma parte de la composición química de la propia pared celular de la madera.

Agua de impregnación o imbibición de la pared celular. Es aquella que queda retenida por la pared celular de la madera, hasta saturación, como consecuencia de su naturaleza higroscópica. Debido a esta propiedad, también se le conoce con el nombre de agua higroscópica de la madera.

Agua libre. Este agua existe dentro del lumen de las células y es la que el árbol necesita para la conducción de sus elementos nutritivos. Cuando este agua se pierde, sóloamente puede recuperarse por inmersión directa de la madera en el agua y nunca a partir de la humedad del aire.

De los tres tipos, será el agua de impregnación o imbibición de la pared celular el que nosotros analizaremos en este trabajo, dado que la variación de ésta en la madera es la única que produce hinchazón o merma.

Para entender de qué forma el agua de impregnación es retenido por la pared celular de la madera, es necesario un conocimiento de su estructura ultramicroscópica así como de su composición química.

2.2.2.- Ultraestructura de la madera.

Abandonada la idea de concebir una estructura celulósica de micelas colocadas a modo de ladrillos, como consecuencia de que moléculas en cadena de longitud diferente cristalizaban juntas, hizo que hoy se acepte la teoría de la micela flocada, la cual explica entre otras las características mecánicas de la celulosa. Dicha teoría considera la micela celulósica como un cristal ultramicroscópico mixto, formado por cadenas celulósicas de distinta longitud. Esa diferencia de longitud hace que los extremos de las cadenas más largas sobresalgan de las cortas y que, además, la distancia entre ellas sea lo suficientemente grande como para que las fuerzas de Van der Wals no las mantenga unidas.

Por consiguiente, la micela flocada está constituida por zonas amorfas en sus extremos y por zonas cristalinas en su interior.

CAPAS DE LA PARED CELULAR

-fig. 2-

Considerada, por tanto, como unidad básica supermolecular de la estructura fibrilar a la fibrilla elemental, es obligatorio señalar la no existencia de poros, capilares o intersticios en el interior de la misma. (HEYN 1966).

La agrupación de fibrillas elementales forman las microfibrillas. La distancia entre ellas no supera los 20 Å, mientras que la agrupación de microfibrillas da origen a un sistema heterocapilar (FREY-WYSSLING 1967), cementado por sustancias no celulósicas como la lignina.

En definitiva, la participación de la fibrilla elemental como unidad molecular básica, determina mediante su agrupación la existencia de paquetes fibrilares o microfibrillas que, unidos entre sí por sustancias no celulósicas, originan la pared celular de una fibra, elemento vascular, traqueida, etc., de la madera.

2.2.3.- Capas de la pared celular.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa la presencia de varias capas de microfibrillas en la pared celular de una fibra

vegetal, debido a su ordenación y orientación respecto al eje de la célula. (fig. 2).

- a) Laminilla media: Es una sustancia intercelular, isótropa y que se compone de sustancias no celulósicas como lignina, y otras, hidratos de carbono como poliurónidos.
- b) Pared primaria: Es junto con la laminilla media muy hinchable; es anisótropa y está formada por microfibrillas de celulosa sin una orientación marcada, aunque existe una determinada preferencia, embebidas en otros hidratos de carbono, lignina y sustancias pécticas.

La ordenación preferente de las microfibrillas es perpendicular a la dirección longitudinal de la fibra.

- c) Pared secundaria: Compuesta por los mismos elementos que la anterior, tiene como misión principal la de resistencia mecánica y, aunque no siempre pero sí generalmente, se distinguen tres capas:

c.1.) Capa externa. En esta, las microfibrillas, dispuestas helicoidalmente, están orientadas con un ángulo menor.

c.2.) Capa media. Representa la mayor parte de la pared secundaria y en ella las fibrillas se disponen helicoidalmente con una gran pendiente.

c.3.) Capa interna. En ella, las micelas vuelven a estar tendidas.

No obstante, para nuestro trabajo debemos entrar con mayor detalle en la composición química de esta pared celular.

2.2.4.- Polaridad de la pared celular.

La citada unidad molecular básica a la que hemos llamado fibrilla elemental, se admite que está formada por una cadena similar a la representada esquemáticamente en la figura 3. Dicha cadena está integrada por unidades de anhidro glucosa celobiosa, que se enlazan entre sí longitudinalmente por paso de una molécula de celulosa a través de varias micelas. Su longitud

media es de 5μ y su formula empírica obedece a la expresión $(C_6 H_{10} O_5)_n$, siendo n del orden de 7.000 a 13.000.

Tanto las microfibrillas como las fibrillas elementales se mantienen juntas unas a otras por medio de valencias residuales.

Las zonas cristalinas de las moléculas de celulosa se mantienen juntas por puentes de hidrógeno u otras fuerzas más débiles de Van der Wals, siendo por tanto en esta zona los enlaces tridimensionales.

En las zonas amorfas, por el contrario, los enlaces laterales de las cadenas de celulosa se unen con menor intensidad, pero continúan existiendo las valencias primarias longitudinales que son las que dan la resistencia a la molécula de celulosa.

No obstante, basta observar la composición media de la madera, tanto de coníferas como de frondosas, para evaluar la importancia de la hemicelulosa, Pentosanós $(C_5 H_8 O_4)_x$ Hexanos $(C_6 H_8 O_4)_x$.

- Fig. 3 -

CELULOSA	CONIFERAS	FRONDOSAS
Celulosa	50 %	50 %
Hemicelulosa	23 %	26 %
Lignina	27 %	24 %

La importancia que para este estudio representa la existencia de celulosas y hemicelulosas radica en la presencia de grupos H-C-OH y $\text{H-C-CH}_2\text{OH}$, en ambos polímeros.

2

Dichos grupos tienen naturaleza polar, y siendo el agua un compuesto polar, ésta puede ser retenida por ellos, confiriendo estos, por consiguiente, la naturaleza higroscópica de la celulosa y por extensión a la madera. Por una razón similar se admiten estas valencias residuales como uno de los factores más importantes en la adhesión de colas/madera y barnices/madera.

2.2.5.- Sorción molecular o química.

Por su naturaleza higroscópica, consecuencia de la presencia de grupos OH en la pared celular de las células vegetales que forman el tejido xilemático, la madera tiende constantemente hacia

un equilibrio dinámico con el aire que le rodea. No obstante, dicha higroscopicidad no dejaría de ser superficial, exterior o perimétrica a la célula, si no existiesen intersticios en el interior de la pared celular, que permitiesen la entrada de moléculas de agua.

Dicha superficie interna varia según el peso específico de la propia madera y oscila entre 0'2 y $2'8 \times 10^6 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$, lo cual representa una gran cantidad de huecos en el interior de la madera.

Para su evaluación, se han considerado las superficies correspondientes a fibrillas elementales, microfibrillas y lumen.

Por todo lo dicho, si a una madera seca, no necesariamente en estado anhidro, se la expone a unas condiciones higrotérmicas que corresponden a una humedad de equilibrio superior a la que inicialmente presenta, ésta empezará a admitir moléculas de agua del medio ambiente que la rodea.

La naturaleza polar de las propias moléculas de agua que penetran por los espacios o intersticios de la madera, hace que sean retenidos por los grupos OH, de las moléculas de celulosa que configuran la pared celular, quedando

retenidos por ésta cuando su distancia es inferior
a 10^{-8} cm.

No obstante, la retención por parte de los grupos OH de la pared celular, de las moléculas de agua, no es un proceso anárquico o desordenado, sino que se rige por un fenómeno de ordenación, consecuencia de la naturaleza polar de los cuerpos en contacto.

Dicha entrada de agua, que en un principio pudiera parecer que supone un aumento de volumen, origina un proceso de contracción volumétrica inicial, originado por ese fenómeno de ordenación polar de la molécula de agua.

Por otra parte el hecho de pasar de un estado de energía superior, como es el que posee una molécula de agua en movimiento, a un estado de energía inferior, como es el que posee una molécula de agua atrapada por la trama polar de la pared celular, hace que esa energía inicial se transforme. Esa transformación se realiza provocando un desprendimiento de calor, conocido con el nombre de Calor de Hinchazón.

Esta primera fase de entrada del agua en la madera se la conoce con el nombre de sorción

molecular o incorrectamente química y se efectúa únicamente por razones de polaridad superficial.

Dicha sorción es más acentuada en las zonas amorfas del armazón micelar, debido a la ingente cantidad de radicales OH libres. Una vez saturados estos, empiezan a situarse en los de la zona cristalina, y aunque no puede fijarse el punto en el que todos los grupos OH, tanto de las zonas amorfas como de las cristalinas están saturados, parece que ese punto crítico se sitúa entorno al 8 % de humedad en la madera.

2.2.6.- Adsorción.

La segunda fase de sorción la constituye la adsorción. Dicha fase tiene lugar como consecuencia de la gran cantidad de intersticios que posee la madera, o lo que es lo mismo, la gran cantidad de superficie interna que posee (0,2 a $2'8 \times 10^6 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$).

Esta superficie conforma un intrincado sistema submicroscópico que origina un sistema capilar, capaz de retener las moléculas de agua sorbidas molecularmente. Esta fase es exotérmica,

ya que se ha comprobado que disminuye al aumentar la temperatura.

2.2.7.- Condensación capilar.

Si seguimos aumentando la humedad relativa del aire que rodea la madera, hasta llenar los espacios intermicelares, llegará un momento en que se podrán formar meniscos.

La condensación, denominada capilar, se podrá producir en aquellos capilares cuyo radio tenga un valor adecuado en función de la humedad y la temperatura.

Dicho radio del menisco en equilibrio, obedece a la ecuación de Thompson.

$$r = \frac{2 \sigma M}{f R T \text{ Hr}}$$

siendo:

r = Radio del capilar (cm)

σ = Tensión superficial (dinas/cm)

M = Peso molecular del fluido (gr)

f = Densidad del agua (gr/cm³)

R = Constante de los gases

T = Temperatura ($^{\circ}$ K)

Hr = Humedad relativa del medio ambiente (%)

Basta realizar un simple cálculo matemático para condiciones de humedad relativa del 99 % y una temperatura de 23° C para comprobar que el radio obtenido es de $1,06 \mu$.

<u>Hr (%)</u>	<u>Radio capilar (cm)</u>
100	∞
	-5
99	$1,06 \cdot 10^{-6}$
	-6
90	$1,01 \cdot 10^{-7}$
	-7
80	$4,78 \cdot 10^{-7}$
	-7
60	$2,08 \cdot 10^{-8}$
	-8
30	$8,85 \cdot 10^{-8}$

Es decir, que con aire prácticamente saturado, siguiendo una isoterma de 23° C la condensación se producirá en capilares con radio menor o igual a $1,06 \mu$.

Dicho valor es muy significativo, ya que es muy inferior al diámetro del lumen de las células más pequeñas pertenecientes al tejido xilemático.

Esto significa que la condensación capilar sólo se podrá realizar en la pared celular y no en

el lumen de las células.

Cuando en todos los capilares cuyos radios son compatibles con las condiciones higrotérmicas del aire se ha producido la condensación, la madera habrá alcanzado por sorción su humedad máxima en la pared celular. A esta humedad se la llama "Punto de saturación de las fibras" aunque más correctamente se debería llamar "Punto de saturación de la pared celular".

El hecho de que la composición química y estructura capilar de la madera sea muy similar de una especie a otra, implica que se pueda admitir que el valor del punto de saturación de la pared celular y de los puntos de equilibrio higroscópico correspondientes a unas condiciones higrotérmicas determinadas, sean muy parecidos para todas las maderas.

No obstante, en relación con esta última consideración, en este trabajo se han realizado las isotermas de sorción a 20°C de siete especies españolas, cuatro de ellas frondosas y tres coníferas. Dichas isotermas tienen un papel fundamental en el objetivo de este trabajo y pueden ser utilizadas con carácter auxiliar para verificar la afirmación del párrafo anterior.

Si bien son muchas las experiencias realizadas al respecto, diremos que el punto de saturación de la pared celular, oscila entre el 22 % y 32 %, tomándose como valor para cálculo técnico el del 30 %.

En cuanto a los valores sobre los puntos de equilibrio higroscópico, dependientes de las condiciones higrotérmicas correspondientes, diremos que varían de unas a otras especies, dependiendo de factores tales como:

1. Temperatura de tratamiento de la madera, o lo que es lo mismo, isoterma seguida.
2. Estado de tensiones en que se produce el secado.
3. Si es madera de resinosas, frondosas boreales o frondosas tropicales.
4. Tratamiento previo de la madera: ignifugado, hidrofugado, etc.

No obstante, esa variabilidad, salvo las debidas a impregnabilidad, son inferiores al 1 ó 2 % no así en el punto de saturación de la pared celular.

Finalmente, diremos que el diámetro del capilar más pequeño para que se produzca condensación capilar requiere al menos albergar, por razones geométricas, seis moléculas de agua, lo cual significa que el diámetro mínimo es de 17,78 Å. Este diámetro limita los espacios submicroscópicos que pueden saturarse por adsorción y aquellos en que se produce la condensación capilar.

Por último, esquematizaremos asignando valores numéricos a las distintas fases de la sorción de agua por la madera.

- Sorción molecular 0 a 6-8 %

Corresponde a los valores desde 0 a saturación de los grupos OH libres.

- Adsorción 0 a 15-16 %

Corresponde a valores desde 0 hasta que los espacios submicroscópicos de diámetro inferior a 17,78 Å se saturen.

- Condensación capilar 15-16 a 22-32 %

Corresponde a valores desde saturación de los espacios submicroscópicos de diámetro inferior a

Humedad de equilibrio de la madera en función de la temperatura y humedad relativa del aire

-fig. 4-

CURVAS DE SORCION-DESORCION ESTABLECIDAS POR SEBORG Y STAMM

-fig. 5-

17,78 Å hasta los de diámetro por condensación
capilar $4,78 \times 10^{-7}$ cm.

Este último valor corresponde a un valor medio técnico de 30 % de humedad de la madera, y para lograr sobrepasarla es necesario recurrir a la inmersión en agua.

2.3. HISTERESIS.

La figura 4 supone implícitamente que a cada estado higrotérmico del aire le corresponde un solo valor de humedad a la madera. En realidad esto no es así, ya que en la figura 5, establecida por SEBORG y STAMM, se observa claramente que el grado de humedad de la madera, para un estado higrotérmico del aire, varía en función del sentido que siga la madera, es decir, por pérdida de humedad (desorción) o por ganancia de humedad (sorción).

Dichos investigadores demostraron experimentalmente que si se aumenta primero la presión de vapor de la atmósfera y luego se disminuye, se obtienen dos curvas distintas aunque en ambos casos se siga la misma isoterma.

Esa diferencia entre la curva de sorción y de desorción es lo que se llamó histéresis, y es necesario señalar que desaparece para presiones de vapor muy bajas, concretamente para humedades relativas correspondientes a la sorción química, lo cual significa que al contrario de lo que sucede con la adsorción y condensación capilar, es un proceso reversible.

Este fenómeno ha sido explicado por muchos autores, con diferentes teorías, que veremos más adelante, pero todavía ninguna de ellas satisface una tesis compartida.

Si profundizásemos en el estudio de dicho fenómeno, obtendríamos las siguientes conclusiones:

- a) Al elevar la temperatura las isothermas de sorción se desplazan hacia abajo disminuyendo la pendiente de las mismas (Fig. 6).

-Fig. 6-

b) Entre el 30 y el 70 % de humedad relativa del aire, la relación de histéresis (corriente entre la humedad en la madera por sorción y la humedad en la madera por desorción, para una determinada humedad relativa del aire), permanece constante.

Según STAMM, los valores de $\frac{h_s}{h_d}$ a la temperatura de 32°C son los siguientes:

$\frac{h_r}{h_d}$ del aire % =	10	20	30	40	50	60	70	80
$\frac{h_s}{h_d}$ =	0,79	0,79	0,80	0,82	0,81	0,82	0,83	0,84

Esta relación de histéresis es prácticamente simimilar para las diferentes especies a 32°C (HGGINS y SPALT). DJOLANI la establece en 0,825. Además esa relación se ve afectada por la temperatura, como se deduce de los valores que recogemos más adelante.

Dichos valores ponen de manifiesto que cuando la temperatura aumenta, el coeficiente de histéresis aumenta, lo que significa que el lazo de histéresis disminuye. De acuerdo con WEICHERT, el lazo a 50°C es mucho menor que a 25°C y desaparece prácticamente a los 75 ó 100°C.

Espece	Temperatura	$\frac{h}{h_s}$ / $\frac{h}{h_d}$	
Acer sacharum	- 12°C	0,67	HEDLIN (1967)
	21°C	0,787	HEDLIN (1967)
Fagus grandiflora	25°C	0,763	WEICHERT (1963)
	50°C	0,885	WEICHERT (1963)
Picea glauca	25°C	0,820	STAMM (1966)
	322°C	0,825	STAMM (1967)

c) Si partimos de un punto A de la curva de desorción y aumentamos la humedad relativa del aire llegaremos al punto A de la curva de sorción correspondiente, estando la curva representativa comprendida dentro del lazo de histéresis. (Fig. 7). Recíprocamente, partiendo de un punto B de la isoterma de sorción llegaremos, por desorción, al punto B dentro también del lazo de histéresis.

-Fig. 7-

d) Si consideramos una curva de desorción I y a partir del estado anhidro obtenemos la curva de sorción II, al aumentar la humedad relativa del aire, ésta no cierra el bucle, alcanzando el punto A. La desorción a partir del punto A se hace mediante una curva III, situada dentro del lazo anterior. Si repetimos los ciclos, éstos se hacen ya siguiendo las curvas II y III, que queda como lazo definitivo o final de histéresis. (Fig. 8).

-Fig. 8-

f) Si tomamos la curva media sorción/desorción a distintas temperaturas observamos más claramente el proceso de caída de la curva correspondiente (Fig. 9 y 10), especialmente cuando descendemos por una curva de desorción de temperaturas

elevadas y la sorción se hace a menores temperaturas, como se observa claramente en la Fig. 10, según EGNER. Este fenómeno pone de manifiesto el proceso estabilizante de la elevación de temperatura en el secado de la madera.

-Fig. 9-

-Fig. 10-

2.3.1.- TEORIAS DEL FENOMENO DE HISTERESIS.

Se han dado diferentes teorías para explicar el fenómeno de histéresis, a continuación trataremos de resumirlas.

1) Cuando la madera está saturada todos los grupos polares OH están ligados a moléculas de agua. A medida que la madera pierde agua debido al fenómeno de contracción, los grupos OH ya libres de ligaduras con moléculas de agua, se sitúan más cerca unos de otros, de tal forma que en algunos casos puedan producirse ligaduras residuales entre ellos. Estos enlaces pueden ser los suficientemente fuertes para que no puedan ser rotos por la energía de las moléculas de agua, en tanto la humedad relativa del aire no alcance un valor relativamente elevado. Este fenómeno hace que en los estados de sorción molecular, la madera tenga una humedad inferior a los correspondientes en desorción.

2) En la fase de condensación capilar, durante el proceso de desorción, el agua que más fácilmente se evapora es la del centro del menisco por lo que el radio del mismo disminuye y por consiguiente disminuye p/p_s en equilibrio con el mismo. Por el contrario, en el proceso de sorción la condensación se produce más fácilmente en el centro del menisco, lo que hace que el radio del mismo aumente y por consiguiente el valor de p/p_s humedad relativa s

difusión de las moléculas del vapor de agua.

Según esta teoría un aumento de la presión parcial del vapor (paso de la presión parcial p_1 a la p_2 fig. 12) permite la introducción en los intersticios de la pared celular de una cantidad de agua; cantidad de agua que no se restituye parcialmente al volver a las condiciones de presión parcial p_1 , ya que una parte queda retenida por la apertura necesaria de la estructura, cuando la longitud de los poros es superior al valor del recorrido medio de las moléculas de vapor de agua.

Para volver a las condiciones iniciales tenemos que disminuir las presiones parciales a un valor p_3 inferior a p_1 .

Un posterior aumento de la presión parcial de p_3 a p_1 no cambia el número de moléculas en los intersticios, pues el intervalo $Dp = p_1 - p_3$ está equilibrado por la resistencia que los intersticios de las paredes ofrecen a la difusión del vapor de agua. (fig. 12).

El lazo de histéresis nos da, por consiguiente, los valores Dp en cuyo intervalo

del aire en equilibrio con el correspondiente menisco.

En resumen, para un mismo valor de humedad de la madera según se encuentre en desorción o en sorción, existen dos valores diferentes de humedad relativa del, aire p/p_s menor en el primer caso y mayor en el segundo, dando los puntos D y S de la fig. 11.

-Fig. 11-

c) DJOLANI (1970) establece una teoría, que cubre todo el campo de la sorción, no como las anteriores que se refieren a la fase inicial y final del proceso de sorción. Esta teoría está basada en la resistencia que oponen los poros submicroscópicos de la pared celular a la

no se produce cambio de humedad en la madera.

Para mayores valores de D_p mayor será la estabilidad de la madera con ese contenido de humedad.

-fig. 12-

CAPITULO III

3 - MADERAS EMPLEADAS.

3.1. CRITERIO PARA SU ELECCION.

Las especies de maderas empleadas comúnmente en la construcción, carpintería y ebanistería corresponden a las coníferas y en especial al género Pinus, para el primero y segundo de los grupos y las maderas de Angiospermas Dicotiledóneas para el tercero.

No obstante, por razones de escasez en España, en este grupo ha sido necesario importar especies procedentes de zonas forestales tropicales para cubrir la demanda exigida.

Este hecho, junto con el alto grado de automatización alcanzado en las industrias de segunda transformación, ha motivado la práctica desaparición del empleo de maderas autóctonas en beneficio de las importadas.

Sin embargo, hemos creído conveniente desarrollar este trabajo con el uso de maderas pertenecientes a nuestra flora autóctona por considerar que la presencia del fenómeno que nos ocupa es independiente de la madera elegida, desde el punto de vista de su demostración, aunque puedan existir diferencias cuantitativas entre ellas.

Por dicha razón, las maderas elegidas han sido:

- 1.- *Pinus sylvestris* L.
- 2.- *Populus* ssp.
- 3.- *Pinus pinaster* Ait, ssp. *mesogeensis*.
- 4.- *Quercus pyrenaica* Willd.
- 5.- *Pinus insignis* Dougl.
- 6.- *Fagus sylvatica* L.
- 7.- *Eucaliptus globulus* Labill.

Las tres coníferas elegidas, pertenecientes todas ellas al género *Pinus*, obedecen a considerar necesario observar su comportamiento frente a condiciones higrotérmicas variables, obteniendo para ello sus correspondientes curvas de sorción que podrán ser utilizadas para otros estudios, y por otro lado permitirán comparar el fenómeno de fatiga entre los grandes grupos de maderas (coníferas y frondosas).

Es necesario señalar aquí que los contenidos de humedad en la madera de coníferas es presumible que salgan por encima de los valores estimables, ya que su cálculo mediante determinación de su peso específico anhidro conlleva necesariamente la volatilización de componentes de resinas fácilmente evaporables. Más adelante veremos que esto no influirá en los cálculos de humedad y comparaciones entre isotermas de la misma especie, ya que sólo provocará un desplazamiento de las curvas de sorción hacia arriba, sin variar las pendientes de las mismas.

Todas las maderas fueron identificadas anatómicamente antes de su preparación, exigiendo para su elección que se hubiera realizado hace poco tiempo su corta, concretamente menos de un año, con el fin de que hubiera sufrido pocos ciclos higrotérmicos naturales.

Esta exigencia obedece a la necesidad de que este trabajo pueda tener cierta importancia industrial y concretamente en maderas recién cortadas, que precisen una rápida puesta en obra, ya que conseguir madera nueva, fatigada o muy estabilizada frente a cambios higrotérmicos, es muy difícil y actualmente sólo el paso del tiempo lo consigue.

3.2. CARACTERISTICAS DE LAS MADERAS UTILIZADAS.

En este apartado se incluyen las características recogidas de las maderas objeto del estudio.

Se ha elaborado una ficha por cada una de las especies de maderas que forman parte del trabajo, indicando en ellas la procedencia de la troza, año de la corta, peso específico medio al 12 % de humedad, presencia de duramen y número de anillos por centímetro. Esta última variable ha sido medida según se indica en la fig. 13.

N: nº de anillos por cm.

Fig. 13

En el caso 13.1 el número de anillos por centímetro se ha obtenido contando todos los anillos sobre el ancho de la probeta y dividiendo por 5, ya que son 50 mm. el ancho correspondiente.

Las fichas siguientes se han realizado sobre las probetas testigos, siendo las características de las mismas idénticas a las probetas destinadas a fatiga, con la única variable de dimensiones.

3.2.1.- Pinus Sylvestris L.

Procedencia: Miraflores de la Sierra, Madrid.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,52 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
1.1	O	6
1.2	O	5
1.3	O	6
1.4	* 40 %	5
1.5	O	9
1.6	* 100 %	7
1.7	O	7
1.8	O	7
1.9	O	6
1.10	* 100 %	4

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
1.1	* 100 %	7
1.2	* 90 %	6
1.3	* 95 %	7
1.4	* 95 %	5
1.5	* 100 %	9
1.6	* 96 %	7
1.7	* 50 %	6
1.8	* 50 %	7
1.9	* 50 %	6
1.10	* 60 %	5

Duramen: * Presente 0 Ausente ? No diferenciable

3.2.2.- Populus sp.

Procedencia: I.N.I.A.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,36 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
2.1	?	2
2.2	?	2
2.3	?	2
2.4	?	1
2.5	?	1
2.6	?	2
2.7	?	1
2.8	?	2
2.9	?	2
2.10	?	2

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
2.1	?	3
2.2	?	3
2.3	?	2
2.4	?	3
2.5	?	1
2.6	?	1
2.7	?	1
2.8	?	1
2.9	?	2
2.10	?	2

Duramen: * Presente 0 Ausente ? No diferenciable

3.2.3.- Pinus pinaster Ait ssp. mesogeensis.

Procedencia: Avila.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,564 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
3.1	O	3
3.2	O	3
3.3	O	3
3.4	O	3
3.5	O	2
2.6	O	3
3.7	* 100 %	2
3.8	O	1
3.9	O	2
3.10	O	2

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
3.1	O	3
3.2	O	2
3.3	O	2
3.4	O	3
3.5	* 20 %	3
2.6	* 20 %	3
3.7	O	2
3.8	O	3
3.9	O	3
3.10	O	2

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

3.2.4.- Quercus pyrenaica Willd.

Procedencia: Miraflores de la Sierra, Madrid.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,721 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
4.1	* 100 %	7
4.2	* 100 %	6
4.3	* 100 %	8
4.4	* 100 %	6
4.5	* 100 %	5
4.6	* 100 %	4
4.7	* 100 %	4
4.8	* 100 %	6
4.9	* 100 %	4
4.10	* 100 %	8

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
4.1	*	6
4.2	*	6
4.3	*	7
4.4	*	6
4.5	*	5
4.6	*	5
4.7	*	6
4.8	*	4
4.9	*	4
4.10	*	4

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

3.2.5.- Pinus insignis Dougl.

Procedencia: Munguia, Vizcaya.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,505 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
5.1	O	2
5.2	O	1
5.3	O	2
5.4	O	2
5.5	O	2
5.6	O	1
5.7	O	2
5.8	O	2
5.9	O	2
5.10	O	2

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
5.1	0	1
5.2	0	2
5.3	0	1
5.4	0	2
5.5	0	1
5.6	0	2
5.7	0	1
5.8	0	1
5.9	0	1
5.10	0	1

Duramen: * Presente 0 Ausente ? No diferenciable

3.2.6.- Fagus sylvatica L.

Procedencia: Navarra.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,663 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
6.1	?	7
6.2	?	10
6.3	?	7
6.4	?	12
6.5	?	12
6.6	?	9
6.7	?	10
6.8	?	12
6.9	?	8
6.10	?	10

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
6.1	?	34
6.2	?	38
6.3	?	34
6.4	?	39
6.5	?	39
6.6	?	36
6.7	?	38
6.8	?	39
6.9	?	33
6.10	?	38

Duramen: * Presente 0 Ausente ? No diferenciable

3.2.7.- Eucaliptus globulus Labill.

Procedencia: Mondoñedo, Lugo.

Año de corta: 1988.

Peso específico al 12 %: 0,796 gr/cm³.

CORTE TANGENCIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
8.1	?	3
8.2	?	3
8.3	?	2
8.4	?	2
8.5	?	2
8.6	?	3
8.7	?	2
8.8	?	2
8.9	?	1
8.10	?	3

Duramen: * Presente O Ausente ? No diferenciable

CORTE RADIAL.

Probeta	Duramen	Anillos/cm.
8.1	?	3
8.2	?	1
8.3	?	2
8.4	?	2
8.5	?	2
8.6	?	1
8.7	?	2
8.8	?	2
8.9	?	2
8.10	?	2

Duramen: * Presente 0 Ausente ? No diferenciable

CAPITULO IV

4.1. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIDA.

Todos los equipos utilizados para la realización de este trabajo forman parte de la dotación de la Cátedra de Tecnología de la Madera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Su calibración y mantenimiento siguen los procedimientos establecidos en el manual de calidad del laboratorio de dicha Cátedra.

4.1.1.- Cámara climática. HERAEUS VÖTSCH VTRK 150.

En esta cámara se han efectuado tanto los períodos previos de acondicionamiento de las probetas como los alternativos para conseguir la fatiga.

Está diseñada de manera que admite dos ciclos higrotérmicos diferentes, con una cadencia mínima entre ellos de 10 minutos (Fig. 14).

Su sistema de control posee dos sondas Pt. 100 según DIN 43760, categoría B, conectadas a dos displays digitales, que señalizan en todo momento temperatura y humedad relativa, esta última de forma indirecta mediante tabla. (Tabla 0).

Datos técnicos:

- * Rango de temperatura seca + 10° C..... + 90°C.
- * Precisión en temperatura seca..... ± 0,5°C.
- * Rango de humedad relativa 10 %..... 95 %.
Corresponde a un rango en temperatura húmeda desde + 5°C hasta + 89°C.
- * Precisión en humedad relativa ± 0,5°C en el termómetro húmedo. Corresponde a una precisión en Hr del 3 al 5 %.
- * Temperatura en funcionamiento + 15..... +25°C.
- * Dimensiones internas de cámara. 0,49x054x0,54 m.
- * Volumen. 0,1429 m³
- * Ventilación forzada con motor exterior.

Se encuentra protegida mediante un sensor de temperatura que impide su funcionamiento por encima de 25°C en el exterior o por debajo de 10°C.

-fig. 14-

4.1.2.- Balanza SARTORIUS. Mod. A120S.

Las pesadas de las probetas al final de cada ciclo de acondicionamiento o envejecimiento se han realizado con la balanza SARTORIUS. Mod. A120S, (fig. 15).

Datos técnicos:

* Rango de medida.....	0 - 121 gr.
* Precisión.....	0,1 mg.
* Desviación estándar.....	$\leq \pm 0,1$ mg.
* Máxima desviación lineal.....	$- \leq \pm 0,2$ mg.
* Tiempo de estabilización.....	3 seg.

De la misma forma que en el equipo anterior, se encuentra protegida con un sensor que cancela la pesada en caso de encontrarse la temperatura ambiente por encima de 40°C ó por debajo de 10°C.

4.1.3.- Medidor de humedad y temperatura HMD 30 V/T.

Este medidor ha sido utilizado para efectuar calibraciones periódicas en la cámara climática y controlar las condiciones higrotérmicas del

laboratorio donde se realizan las pesadas y medida de longitudes. (fig.16).

Datos técnicos:

- * Humedad relativa.
- * Rango de medida..... 0 ... 100 %.
- * Precisión a + 20°C..... ± 2 % HR (0 ... 90 % HR).
..... ± 3 % HR (90... 100 % HR).
- * Captador HUMIDICAMP 1638 HM.
- * Temperatura.
- * Rango de medida.....- 5 ... + 55°C.
- * Precisión a + 20°C..... $\pm 0,02^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}^{\circ}$.
- * Captador..... Pt 100 1/3 DIN 43760 B.

4.1.4.- Medidor de longitud MITUTOYO.

Este equipo ha permitido medir las longitudes correspondientes a la anchura de las probetas, sometidas tanto a los periodos de acondicionado como a los de fatiga. (fig. 17).

Ofrece medida directa mediante display digital, con capacidad de admitir cero relativo según posición deseada.

Datos técnicos:

- * Rango de medida..... 0 ... 300 mm.
- * Precisión..... 0,01 mm.

Las medidas realizadas con cualquiera de los equipos reseñados aparecen en su cuadro o tabla correspondiente, sin reseñar en los mismos la precisión de cada uno de ellos.

Se ha considerado reiterativo anotar dichas precisiones y por tal razón el lector, en cada caso, consultará este capítulo para tenerlo en cuenta a la hora de profundizar en la evaluación de los resultados.

- fig. 15 -

- fig. 17 -

CAPITULO V

5 - METODOLOGIA DEL ESTUDIO.

En este capítulo queda recogido el plan del trabajo que nos ocupa. Para su mejor comprensión, además de quedar plasmado en la línea de flujo del proyecto, recogida en el apartado 5.2., se cree conveniente dar una explicación a cada una de las etapas en que se subdivide, con el fin de justificar las decisiones tomadas a lo largo del período de tiempo que ha transcurrido desde su inicio hasta su conclusión.

Las líneas de trabajo marcadas al principio nos hemos visto obligados a cambiarlas en función de parámetros tales como tiempo, entorno de medida, deformaciones en las probetas, etc.

Así pues, la metodología objeto de estudio en este capítulo ha sido elegida cuidadosamente.

No obstante y para justificar las decisiones antes mencionadas, serán comentadas las premisas

iniciales cuando éstas hayan diferido en todo o en parte de las adoptadas finalmente.

5.1. PLANTEAMIENTO TEORICO DEL FENOMENO DE FATIGA HIGROSCOPICA.

Si al principio de este trabajo definíamos lo que considerábamos fatiga higroscópica y dimensional de la madera como la pérdida de respuesta por parte de esta última frente a los cambios higrotérmicos del aire, es necesario recurrir a una línea teórico-práctica para demostrar y evaluar dicho fenómeno.

Dicha línea teórico-práctica no es otra que la basada en la sorción de agua por la madera. Es por esta razón por la que se ha creído oportuno reservar un capítulo completo a consideraciones generales relativas a la sorción de agua por la madera.

Para la demostración de este fenómeno nos apoyaremos en las isothermas de sorción correspondientes a 20°C de cada una de las maderas utilizadas, y se considerará demostrado el mismo cuando la pendiente de las isothermas construídas disminuyan. Ello implicará que para una misma variación de humedad relativa del aire, respecto a la

curva de sorción correspondiente a madera sin fatigar, la madera responde con un contenido de humedad inferior.

Esto quizá sea más fácilmente comprensible si lo observamos gráficamente. En la fig. 18 a. se ha dibujado la isoterma de 20°C correspondiente a *Pinus sylvestris* L. En ella se determina gráficamente que para un intervalo de humedad relativa comprendida entre el 65 y el 82 % el contenido de humedad en la madera varía entre el 14,05 y el 19.18 %.

Si después de someter a la misma madera a un periodo de fatiga tal que permita disminuir la pendiente de la isoterma de 20°C y trazáramos de nuevo dicha isoterma, nos encontraremos que para el intervalo de humedad relativa antes reseñado los contenidos de humedad en la madera serán menores, es decir, esa misma madera ha perdido poder de respuesta respecto a los cambios higrotérmicos. (fig. 18.b).

-fig. 18-

Esto es en definitiva lo que se trata de demostrar y para ello se han seguido las etapas o fases que se recogen en los siguientes epígrafes.

5.2. FASES DEL ESTUDIO.

En este apartado se recogen todas y cada una de las etapas que de forma ordenada han sido necesarias realizar para llevar a cabo este proyecto.

Su lectura ordenada según el número asignado a cada fase, configura por tanto la secuencia lógica o línea de flujo seguida.

Si bien en este apartado sólo serán reseñadas cada una de las etapas, en los siguientes se hará una reflexión justificada de los pasos seguidos.

- 5.2.1.- Recogida de muestras.
- 5.2.2.- Reconocimiento botánico y microscópico.
- 5.2.3.- Elaboración previa de la probeta..
- 5.2.4.- Secado al aire hasta el 12 % de humedad de la madera.
- 5.2.5.- Obtención de probetas definitivas.
 - a.- Probetas testigo.
 - b.- Probetas a fatiga.
- 5.2.6.- Acondicionado al 65 % HR y 20°C de probetas testigo y probetas a fatiga.
- 5.2.7.- Dsecación en estufa a $101 \pm 2^{\circ}\text{C}$ de las probetas testigo.
- 5.2.8.- Cálculo de humedades de las probetas testigo para el 65 % HR y 20°C.
- 5.2.9.- Cálculo de pesos anhidros de las probetas sometidas a fatiga.
- 5.2.10.- Determinación de dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 65 % HR.

- 5.2.11.- Determinación de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 82 % HR.
- 5.2.12.- Determinación de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 90 % HR.
- 5.2.13.- Elaboración gráfica de isothermas de sorción de 20°C antes de someter a fatiga.
- 5.2.14.- Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio antes de someter a fatiga.
- 5.2.15.- Ciclos de fatiga.
- a.- Ciclos alternativos de fatiga por isoterma de 50°C y desecación hasta peso anhidro.
 - b.- Ciclos alternativos de fatiga por inmersión en agua a 20°C y desecación hasta peso anhidro.
- 5.2.16.- Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas a fatiga a 20°C y 65 % HR después de fatiga.
- 5.2.17.- Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas a fatiga a 20°C y 82 HR después de la fatiga.
- 5.2.18.- Cálculo de humedades y dimensiones de las prbetas a fatiga a 20°C y 90 HR después de la fatiga.
- 5.2.20.- Elaboración gráfica de isothermas de sorción de 20°C después de la fatiga.
- 5.2.21.- Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio después de la fatiga.

5.2.1.- Recogida de muestras.

Todas las trozas de maderas necesarias para la realización de este trabajo fueron recogidas a pie de monte y en algún caso, como sucede con las maderas de *Quercus pyrenaica* Willd, *Pinus sylvestris* L, *Pinus pinaster* Ait y *Eucaliptus Globulus* Labill, su corta fue realizada en presencia nuestra.

Este hecho justifica la no necesidad de identificar microcópicamente estas maderas, bastando el uso de la botánica para ello.

Sin embargo, el resto de las muestras elegidas proceden de árboles ya apeados y por tanto esto obliga a confirmar su especie dentro del nombre con el que comercialmente son conocidas.

Salvo en el caso de la madera de chopo el resto de las muestras fueron identificadas microscópicamente hasta llegar a su especie. No obstante, la identificación genérica de aquella fue probada, a pesar de que su procedencia ya lo había confirmado.

5.2.2.- Reconociento botánico y microscópico.

El primero fue suficiente para las siguientes especies:

- *Pinus sylvestris* L.
- *Pinus pinaster* Ait.
- *Quercus pyrenaica* Willd.
- *Eucaliptus camaldulensis* Labill.

El microscópico para:

- *Populus* ssp.
- *Pinus insignis* Douge.

El macroscópico únicamente fue utilizado para la identificación de *Fagus sylvatica* L.

5.2.3.- Elaboración previa.

La troza recogida fue enviada al laboratorio, donde se mecanizó en verde.

Esta elaboración previa tuvo por objeto realizar un despiece que evitase fendas de retracción durante un secado natural próximo a los tres meses. Dicha operación se efectuó de modo que el número de tablillas orientadas tangencial y radialmente fuera máximo. (fig. 19).

Su ancho una vez mecanizado, excedía los 60 mm y su grueso los 15 mm, teniendo por longitud la de la troza.

Todos los nudos y defectos naturales de la madera fueron eliminados antes de proceder a su apilado. En ningún caso las tablillas así obtenidas fueron tratadas contra hongos de pudrición o cromógenos, ya que su uso hubiera podido condicionar las relaciones agua-madera.

No se han tenido en cuenta los porcentajes de albura y duramen con los que cuentan las muestras obtenidas, ya que la posible finalidad industrial

que persigue este proyecto se ve menos desvirtuada.

Despiece radial

Despiece tangencial

-fig. 19-

Las tablillas así obtenidas fueron apiladas de forma que entre cada dos filas consecutivas se dispusieron rastreles de 20 mm. de grueso, con el fin de realizar un secado natural convencional.

5.2.4.- Secado al aire hasta el 12 % de humedad de la madera.

Esta fase tiene dos objetivos. El primero de ellos es que la madera siga un proceso de secado natural similar al que sigue en la industria aserradora después de ser cortada y cuya duración aproximada es de tres meses.

El segundo y más importante es el de eliminar el agua libre que la madera retiene en el lumen de sus células y que ha utilizado para el transporte de sustancias vitales.

Esta forma de agua en la madera no es importante para este estudio, ya que su pérdida es irreversible después de ser cortada y sólo recuperable por inmersión.

No obstante, hay que matizar las afirmaciones realizadas respecto a los objetivos perseguidos en esta fase. Con el primero de ellos no se pretende simular a escala reducida un secado natural convencional bajo cubierta, con el fin de que las muestras elegidas sigan la pauta de humedades decreciente con el tiempo, sino que realmente lo perseguido es eliminar, de forma natural y "no

forzada", el agua libre, presente aún después de la corta e incluso rebajar el contenido de humedad en la madera por debajo del punto de saturación de la pared celular.

Si bien el alcance de uno u otro objetivo no se puede realizar por separado, se ha creído oportuno diversificar su contenido porque cada uno nos va a conducir a las bases iniciales del estudio.

Dichas bases no son otras que las siguientes:

- 1.- Partir de madera verde con el fin de asegurarnos que la madera recién cortada no ha sufrido ningún ciclo de envejecimiento natural que desvirtúe el estudio del fenómeno físico.
- 2.- Secar la madera de forma natural por debajo del punto de saturación de la pared celular, llegando a las proximidades del 12 %.

La justificación de secar la madera de forma natural obedece a evitar defectos como fendas, deformaciones o tensiones internas que pueden provocarse por una mala elección de la célula de secado o por una conducción defectuosa de la misma, a la vez que eliminamos un parámetro o

variable que pueda sesgar la demostración del fenómeno.

Por otro lado, rebajar el contenido de humedad de la madera por debajo del punto de saturación de la pared celular, obedece a que el fenómeno debe ser demostrado por debajo de ese punto y que además se haga por encima del 12 %, porque su demostración se pretende realizar dentro de límites normales de uso.

Por último, el hecho de afirmar que la demostración del fenómeno se deba realizar por debajo del punto de saturación de la pared celular, no significa que excluyamos la posibilidad de que el fenómeno exista fuera de ese límite, sino que tecnológicamente sólo tiene utilidad por debajo de éste y por tanto su demostración se debe realizar en ese rango.

5.2.5.- Obtención de probetas definitivas.

A las tablillas obtenidas en su mecanizado previo, por desdoblado con sierra de cinta, se les hizo un seguimiento mediante muestras testigo secadas con circulación forzada de aire a $101 \pm 2^{\circ}\text{C}$ con el fin de determinar su pérdida progresiva de humedad.

El mecanizado definitivo se inició cuando la humedad de la madera en todas las tablillas a elaborar se encontraba al $12 \% \pm 2 \%$.

Las tablillas a largo de troza y sección de 60 x 15 mm. fueron mecanizadas con labra, regrueso y disco hasta terminar en una nueva tablilla de 50 x 10 mm. y largo de troza. (fig. 20).

Realizada esta operación, todas aquellas tablillas que no se encontraban perfectamente orientadas fueron desechadas. Este criterio de elección marcado por la orientación tangencial y radial de las tablillas, obedece a la necesidad dentro de este proyecto de comprobar la respuesta al fenómeno de fatiga de uno y otro tipo de tablilla, que en definitiva será extensivo a la madera.

De las tablillas ya mecanizadas y perfectamente orientadas con una sección de 50 x 10 mm., se obtuvieron diez muestras tangenciales y otras diez radiales, por especie, con una longitud de 150 mm. (Para estas medidas no se matizan tolerancias, ya que no influirán en el desarrollo ni en las conclusiones del trabajo).

La elección de este tamaño de muestra obedece a dos factores. El primero de ellos se debe a que dos de sus dimensiones se encuentran establecidas industrialmente para suelos de madera, concretamente para lamparquet 250 x 50 x 10 mm. Este hecho justifica su elección, porque nos permitirá trabajar con muestras de la misma sección (50 x 10 mm) a la elegida industrialmente y a la vez las variaciones dimensionales que tengan lugar en las muestras no necesitaremos extrapolarlas, sino que nos ofrecerán las variaciones a escala 1:1.

El segundo de estos factores es el de encontrarnos con muestras de maderas cuyos pesos húmedos (24 % HR) no se encuentren por encima del rango de pesada de la balanza de precisión.

Este segundo factor es el que nos ha limitado la longitud de las muestras, de modo que la

elegida ha sido de 150 mm aunque como veremos más tarde sufrirá un segundo recorte por necesidades de metodología.

Debemos señalar en este apartado, relativo a la elección del tamaño de la muestra, que al comienzo del estudio se tuvo en cuenta la posibilidad de utilizar pequeñas muestras de madera del orden de 1 mm de espesor y sección cuadrada de 50 x 50 mm.

Dicha posibilidad obedecía a rebajar tiempos de paso entre puntos de equilibrio, ya que el gradiente de humedad en el interior de la madera sería muy pequeño. Esta idea fue desechada porque a pesar de no influir en el desarrollo del estudio desde el punto de vista teórico, sin embargo no nos permitiría establecer medidas complementarias relativas a variaciones dimensionales correspondientes a puntos de equilibrio consecutivos, debido a la fragilidad de las muestras frente a posibles fendas o deformaciones.

Una vez elegida la muestra se procedió a su marcado, asignando para ello dos números a cada probeta; el primero corresponde al número que identifica la especie y el segundo al orden que ocupa. (fig. 20).

Desdoblado inicial
a grueso de 15 mm.

Tablillas a largo de
troza de 60x10 mm de
sección

Probetas iniciales
150x50x10 mm

Probetas testigo
60x50x10 mm.

Probetas a fatiga
85x50x10 mm.

-fig. 20-

El número asignado a cada especie fue:

- 1.- *Pinus sylvestris* L.
- 2.- *Populus* ssp.
- 3.- *Pinus pinaster* Ait, ssp. *mesogeensis*.
- 4.- *Quercus pyrenaica* Willd.
- 5.- *Pinus insignis* Dougl.
- 6.- *Fagus sylvatica* L.
- 8.- *Eucaliptus globulus* Labill.

Marcadas las probetas se procedió a su recorte transversal, de modo que una parte de cada una de ellas fue destinada a fatiga, mientras que la otra lo fue a probeta testigo.

Las dimensiones de cada una de ellas son:

- Probeta a fatiga: 85 x 50 x 10 mm.
- Probeta testigo: 60 x 50 x 10 mm.

Las probetas elegidas para fatiga fueron las destinadas a la metodología íntegra del estudio, reflejada en la secuencia del apartado 5.2., mientras que las probetas testigo fueron utilizadas únicamente para calcular la humedad de la madera bajo condiciones de 65 % de Hr y 20°C en la isoterma inicial.

Es decir, la elección de segregar de las probetas a fatiga una parte para probetas testigo tiene por objeto utilizar estas últimas para calcular el peso anhidro de las primeras bajo condiciones del 65 % de HR y 20°C.

Esto en definitiva, obedece a evitar iniciar la isoterma de sorción antes de la fatiga con probetas sometidas a un proceso de secado hasta peso anhidro en estufa. De esta forma se evitan las posibles desviaciones de la isoterma inicial.

5.2.6.- Acondicionado al 65 % de humedad de HR y 20°C de probetas testigo y probetas a fatiga.

Las probetas testigo y las que iban a ser sometidas a fatiga obtenidas tal como se indica en el apartado anterior, se introdujeron en la cámara HERAEUS VÖTSH VTRK 150 bajo condiciones higrotérmicas controladas.

Esta primera fase en cámara mantenía una humedad relativa del aire del 65 % y una temperatura de 20°C.

La programación de la cámara para una determinada pareja de valores de humedad relativa y temperatura se realiza directamente para esta última, mientras que para la primera es necesario recurrir a una tabla de doble entrada, en la que son conocidas temperatura seca y humedad relativa requerida. Estos dos datos nos permiten conocer la temperatura a programar en el termómetro húmedo. (Tabla h_r , T_h , t) (Tabla.0).

El acondicionado de las probetas se consideró como tal cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas de la misma probeta era inferior o igual a 0,0050 gr. Dicho valor se hizo extensible para el resto de estados higrotérmicos en cámara de este estudio por dos razones. La primera por disponer de una balanza de precisión 0,0001 gr. La segunda y más importante por haber comprobado experimentalmente que incluso en las condiciones de humedad y temperatura más desfavorables en cámara, ($H_r = 90\%$ y $T = 20^\circ\text{C}$) respecto a las que se encuentra el ambiente que rodea la balanza, ($H_r = 50 \pm 5\%$ y $T = 20^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$) el "choque higrotérmico" que esto provoca en la madera se traduce en una pérdida en peso por la probeta no superior a 0,0050 gr, durante un periodo de tiempo inferior a 30 segundos. Tiempo que por otro lado

TABLA 0

Feuchttafel für Lufttemperatur
Humidity table for air temperature
Gesamtdruck/Total pressure

+19°C und/and +20°C
1013,2 mbar

Heraeus
VÖTSCH

t= 19.0 C e= 22.0 mbar					
U %	td C	t-tw C	e mbar	dv g/m3	r g/kg
100	19.0	0.0	22.0	16.3	13.8
99	18.8	0.1	21.8	16.1	13.6
98	18.7	0.2	21.5	16.0	13.5
97	18.5	0.3	21.3	15.8	13.4
96	18.3	0.4	21.1	15.6	13.2
95	18.2	0.5	20.9	15.5	13.1
94	18.0	0.7	20.7	15.3	12.9
93	17.8	0.8	20.4	15.1	12.8
92	17.7	0.9	20.2	15.0	12.7
91	17.5	1.0	20.0	14.8	12.5
90	17.3	1.1	19.8	14.7	12.4
89	17.1	1.2	19.6	14.5	12.2
88	17.0	1.3	19.3	14.3	12.1
87	16.8	1.4	19.1	14.2	12.0
86	16.6	1.6	18.9	14.0	11.8
85	16.4	1.7	18.7	13.8	11.7
84	16.2	1.8	18.5	13.7	11.5
83	16.1	1.9	18.2	13.5	11.4
82	15.9	2.0	18.0	13.4	11.3
81	15.7	2.1	17.8	13.2	11.1
80	15.5	2.2	17.6	13.0	11.0
79	15.3	2.4	17.4	12.9	10.8
78	15.1	2.5	17.1	12.7	10.7
77	14.9	2.6	16.9	12.5	10.6
76	14.7	2.7	16.7	12.4	10.4
75	14.5	2.8	16.5	12.2	10.3
74	14.3	3.0	16.3	12.0	10.1
73	14.1	3.1	16.0	11.9	10.0
72	13.8	3.2	15.8	11.7	9.9
71	13.6	3.3	15.6	11.6	9.7
70	13.4	3.4	15.4	11.4	9.6
69	13.2	3.6	15.2	11.2	9.4
68	13.0	3.7	14.9	11.1	9.3
67	12.7	3.8	14.7	10.9	9.2
66	12.5	3.9	14.5	10.7	9.0
65	12.3	4.1	14.3	10.6	8.9
64	12.0	4.2	14.1	10.4	8.8
63	11.8	4.3	13.8	10.3	8.6
62	11.6	4.4	13.6	10.1	8.5
61	11.3	4.6	13.4	9.9	8.3
60	11.1	4.7	13.2	9.8	8.2
59	10.8	4.8	13.0	9.6	8.1
58	10.6	4.9	12.7	9.4	7.9
57	10.3	5.1	12.5	9.3	7.8
56	10.0	5.2	12.3	9.1	7.6
55	9.8	5.3	12.1	9.0	7.5
54	9.5	5.5	11.9	8.8	7.4
53	9.2	5.6	11.6	8.6	7.2
52	8.9	5.7	11.4	8.5	7.1
51	8.6	5.9	11.2	8.3	7.0
50	8.4	6.0	11.0	8.1	6.8
49	8.1	6.1	10.8	8.0	6.7
48	7.8	6.3	10.5	7.8	6.5
47	7.4	6.4	10.3	7.7	6.4
46	7.1	6.5	10.1	7.5	6.3
45	6.8	6.7	9.9	7.3	6.1
44	6.5	6.8	9.7	7.2	6.0
43	6.1	6.9	9.4	7.0	5.9
42	5.8	7.1	9.2	6.8	5.7
41	5.5	7.2	9.0	6.7	5.6
40	5.1	7.4	8.8	6.5	5.4
39	4.7	7.5	8.6	6.3	5.3
38	4.4	7.6	8.4	6.2	5.2
37	4.0	7.8	8.1	6.0	5.0
36	3.6	7.9	7.9	5.9	4.9
35	3.2	8.1	7.7	5.7	4.8
34	2.8	8.2	7.5	5.5	4.6
33	2.4	8.4	7.3	5.4	4.5
32	1.9	8.5	7.0	5.2	4.3
31	1.5	8.6	6.8	5.0	4.2
30	1.0	8.8	6.6	4.9	4.1
29	0.6	8.9	6.4	4.7	3.9
28	0.1	9.1	6.2	4.6	3.8
27	-0.4	9.2	5.9	4.4	3.7
26	-0.8	9.4	5.7	4.2	3.5
25	-1.3	9.5	5.5	4.1	3.4
24	-1.8	9.7	5.3	3.9	3.3
23	-2.3	9.8	5.1	3.7	3.1
22	-2.8	10.0	4.8	3.6	3.0
21	-3.4	10.1	4.6	3.4	2.8
20	-3.9	10.3	4.4	3.3	2.7
19	-4.6	10.4	4.2	3.1	2.6
18	-5.2	10.6	4.0	2.9	2.4
17	-5.8	10.8	3.7	2.8	2.3
16	-6.6	10.9	3.5	2.6	2.2
15	-7.3	11.1	3.3	2.4	2.0
14	-8.1	11.2	3.1	2.3	1.9
13	-8.9	11.4	2.9	2.1	1.8
12	-9.8	11.5	2.6	2.0	1.6
11	-10.8	11.7	2.4	1.8	1.5

t= 20.0 C e= 23.4 mbar					
U %	td C	t-tw C	e mbar	dv g/m3	r g/kg
100	20.0	0.0	23.4	17.3	14.7
99	19.8	0.1	23.2	17.1	14.5
98	19.7	0.2	22.9	16.9	14.4
97	19.5	0.3	22.7	16.7	14.2
96	19.3	0.4	22.5	16.6	14.1
95	19.2	0.6	22.2	16.4	13.9
94	19.0	0.7	22.0	16.2	13.8
93	18.8	0.8	21.7	16.1	13.6
92	18.7	0.9	21.5	15.9	13.5
91	18.5	1.0	21.3	15.7	13.3
90	18.3	1.1	21.0	15.5	13.2
89	18.1	1.2	20.8	15.4	13.0
88	18.0	1.4	20.6	15.2	12.9
87	17.8	1.5	20.3	15.0	12.7
86	17.6	1.6	20.1	14.8	12.6
85	17.4	1.7	19.9	14.7	12.4
84	17.2	1.8	19.6	14.5	12.3
83	17.0	1.9	19.4	14.3	12.1
82	16.8	2.1	19.2	14.2	12.0
81	16.6	2.2	18.9	14.0	11.8
80	16.4	2.3	18.7	13.8	11.7
79	16.2	2.4	18.5	13.6	11.6
78	16.0	2.6	18.2	13.5	11.4
77	15.9	2.7	18.0	13.3	11.3
76	15.6	2.8	17.8	13.1	11.1
75	15.4	2.9	17.5	12.9	11.0
74	15.2	3.0	17.3	12.8	10.8
73	15.0	3.2	17.1	12.6	10.7
72	14.8	3.3	16.8	12.4	10.5
71	14.6	3.4	16.6	12.3	10.4
70	14.4	3.5	16.4	12.1	10.2
69	14.1	3.7	16.1	11.9	10.1
68	13.9	3.8	15.9	11.7	9.9
67	13.7	3.9	15.7	11.6	9.8
66	13.5	4.0	15.4	11.4	9.6
65	13.2	4.2	15.2	11.2	9.5
64	13.0	4.3	15.0	11.1	9.3
63	12.7	4.4	14.7	10.9	9.2
62	12.5	4.6	14.5	10.7	9.0
61	12.3	4.7	14.3	10.5	8.9
60	12.0	4.8	14.0	10.4	8.7
59	11.7	5.0	13.8	10.2	8.6
58	11.5	5.1	13.6	10.0	8.4
57	11.2	5.2	13.3	9.8	8.3
56	11.0	5.4	13.1	9.7	8.1
55	10.7	5.5	12.9	9.5	8.0
54	10.4	5.6	12.6	9.3	7.8
53	10.1	5.8	12.4	9.2	7.7
52	9.9	5.9	12.2	9.0	7.6
51	9.6	6.0	11.9	8.8	7.4
50	9.3	6.2	11.7	8.6	7.3
49	9.0	6.3	11.5	8.5	7.1
48	8.7	6.5	11.2	8.3	7.0
47	8.4	6.6	11.0	8.1	6.8
46	8.0	6.7	10.8	7.9	6.7
45	7.7	6.9	10.5	7.8	6.5
44	7.4	7.0	10.3	7.6	6.4
43	7.1	7.2	10.1	7.4	6.2
42	6.7	7.3	9.8	7.3	6.1
41	6.4	7.4	9.6	7.1	5.9
40	6.0	7.6	9.4	6.9	5.8
39	5.6	7.7	9.1	6.7	5.6
38	5.3	7.9	8.9	6.6	5.5
37	4.9	8.0	8.7	6.4	5.4
36	4.5	8.2	8.4	6.2	5.2
35	4.1	8.3	8.2	6.0	5.1
34	3.7	8.5	8.0	5.9	4.9
33	3.3	8.6	7.7	5.7	4.8
32	2.8	8.8	7.5	5.5	4.6
31	2.4	8.9	7.2	5.4	4.5
30	1.9	9.1	7.0	5.2	4.3
29	1.4	9.2	6.8	5.0	4.2
28	1.0	9.4	6.5	4.8	4.0
27	0.4	9.5	6.3	4.7	3.9
26	-0.1	9.7	6.1	4.5	3.8
25	-0.5	9.8	5.8	4.3	3.6
24	-1.0	10.0	5.6	4.1	3.5
23	-1.5	10.2	5.4	4.0	3.3
22	-2.1	10.3	5.1	3.8	3.2
21	-2.6	10.5	4.9	3.6	3.0
20	-3.2	10.6	4.7	3.5	2.9
19	-3.8	10.8	4.4	3.3	2.7
18	-4.5	11.0	4.2	3.1	2.6
17	-5.1	11.1	4.0	2.9	2.5
16	-5.8	11.3	3.7	2.8	2.3
15	-6.6	11.5	3.5	2.6	2.2
14	-7.4	11.6	3.3	2.4	2.0
13	-8.2	11.8	3.0	2.2	1.9
12	-9.1	11.9	2.8	2.1	1.7
11	-10.1	12.1	2.6	1.9	1.6

es más que suficiente para realizar la pesada de una probeta bajo esas condiciones.

Hechas estas aclaraciones, diremos que los cuadros del 1 al 14 que a continuación se adjuntan corresponden al acondicionado y orientación correspondiente de las probetas testigo de las siete especies elegidas.

Dicho acondicionado nos va a permitir conocer con exactitud el peso húmedo de las probetas testigo y fatiga, y apoyándonos en las primeras el peso anhidro de las segundas, valor este último fundamental para el conocimiento de los pesos húmedos correspondientes a puntos de equilibrio de la isoterma de sorción de 20°C.

ESPECIE : Pinus sylvestris

CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro -1-

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,2696	13,96	15,2794	14,03	15,2848	14,07	15,2937	14,14	15,3028	14,21	15,2953	14,15
2	15,4401	14,11	15,4519	14,20	15,4568	14,24	15,4642	14,29	15,4625	14,28	15,4639	14,29
3	14,5859	14,14	14,5970	14,23	14,5992	14,25	14,6136	14,36	14,6110	14,34	14,6058	14,30
4	15,8380	13,64	15,8452	13,70	15,8567	13,78	15,8605	13,81	15,8784	13,93	15,8727	13,89
5	14,3407	13,95	14,3431	13,97	14,3501	14,03	14,3521	14,04	14,3661	14,15	14,3566	14,08
6	17,5635	13,47	17,5769	13,55	17,5854	13,61	17,5977	13,69	17,6165	13,81	17,6078	13,75
7	14,3655	13,65	14,3752	13,72	14,3788	13,75	14,3867	13,81	14,3910	13,85	14,3835	13,79
8	15,1153	13,75	15,1243	13,82	15,1283	13,85	15,1393	13,93	15,1404	13,94	15,1306	13,87
9	14,5921	14,00	14,6075	14,12	14,6061	14,10	14,6251	14,25	14,6187	14,20	14,6142	14,17
10	17,2290	13,36	17,2555	13,54	17,2572	13,55	17,2828	13,72	17,2769	13,68	17,2731	13,65
H. media :	13,80		13,89		13,92		14,00		14,04		13,99	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,2920	14,13	15,2946	14,15	15,2985	14,17	15,2974	14,17	15,3005	14,19	15,3031	14,21
2	15,4724	14,35	15,4753	14,37	15,4785	14,40	15,4762	14,38	15,4781	14,39	15,4771	14,39
3	14,6003	14,26	14,6059	14,30	14,6094	14,33	14,6065	14,30	14,6035	14,28	14,6093	14,33
4	15,8696	13,87	15,8704	13,88	15,8738	13,90	15,8714	13,88	15,8740	13,90	15,8763	13,92
5	14,3517	14,04	14,3535	14,05	14,3582	14,09	14,3551	14,07	14,3571	14,08	14,3571	14,08
6	17,6037	13,73	17,6061	13,74	17,6095	13,77	17,6080	13,76	17,6066	13,75	17,6115	13,78
7	14,3816	13,77	14,3835	13,79	14,3902	13,84	14,3866	13,81	14,3911	13,85	14,3951	13,88
8	15,1256	13,83	15,1293	13,86	15,1384	13,93	15,1305	13,87	15,1455	13,98	15,1443	13,97
9	14,6086	14,12	14,6130	14,16	14,6176	14,19	14,6168	14,19	14,6208	14,22	14,6223	14,23
10	17,2708	13,64	17,2741	13,66	17,2793	13,69	17,2760	13,67	17,2805	13,70	17,2846	13,73
H. media :	13,97		14,00		14,03		14,01		14,03		14,05	

Probeta Peso anhidro

1	13,3992
2	13,5306
3	12,7786
4	13,9364
5	12,5849

Probeta Peso anhidro

6	15,4788
7	12,6405
8	13,2878
9	12,8006
10	15,1983

ESPECIE : Pinus sylvestris

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 2 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,0807	13,37	15,0962	13,49	15,0986	13,51	15,1093	13,59	15,1108	13,60	15,1084	13,58
2	15,9493	13,25	15,9620	13,34	15,9652	13,36	15,9770	13,45	15,9808	13,48	15,9783	13,46
3	16,1753	13,18	16,1917	13,29	16,1939	13,31	16,2107	13,43	16,2242	13,52	16,2234	13,52
4	15,6634	13,23	15,6781	13,34	15,6836	13,38	15,6949	13,46	15,7030	13,52	15,7001	13,50
5	14,0332	13,40	14,0466	13,51	14,0502	13,54	14,0607	13,62	14,0645	13,66	14,0629	13,64
6	14,7948	13,28	14,8125	13,40	14,8161	13,43	14,8883	13,98	14,8266	13,51	14,8179	13,44
7	15,2180	13,31	15,2339	13,43	15,2362	13,45	15,2483	13,54	15,2495	13,55	15,2439	13,50
8	14,7747	13,47	14,7851	13,55	14,7858	13,55	14,7945	13,62	14,7961	13,63	14,7913	13,60
9	14,5792	13,25	14,5943	13,37	14,6028	13,44	14,6218	13,59	14,6183	13,56	14,6161	13,54
10	14,4278	13,35	14,4405	13,44	14,4442	13,47	14,4555	13,56	14,4645	13,63	14,4615	13,61
H. media :	13,31		13,42		13,44		13,58		13,56		13,54	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,1047	13,55	15,1113	13,60	15,1132	13,62	15,1103	13,59	15,1152	13,63	15,1179	13,65
2	15,9754	13,44	15,9816	13,48	15,9840	13,50	15,9817	13,48	15,9878	13,52	15,9898	13,54
3	16,2225	13,51	16,2291	13,56	16,2264	13,54	16,2261	13,54	16,2319	13,58	16,2336	13,59
4	15,6982	13,49	15,7034	13,52	15,7085	13,56	15,7040	13,53	15,7128	13,59	15,7094	13,57
5	14,0629	13,64	14,0655	13,66	14,0695	13,70	14,0669	13,67	14,0799	13,78	14,0808	13,79
6	14,8211	13,46	14,8267	13,51	14,8270	13,51	14,8229	13,48	14,8328	13,55	14,8370	13,59
7	15,2442	13,51	15,2494	13,55	15,2512	13,56	15,2465	13,52	15,2563	13,60	15,2590	13,62
8	14,7801	13,51	14,7877	13,57	14,7879	13,57	14,7857	13,55	14,7942	13,62	14,8041	13,69
9	14,6212	13,58	14,6295	13,64	14,6286	13,64	14,6289	13,64	14,6345	13,68	14,6355	13,69
10	14,4577	13,58	14,4670	13,65	14,4683	13,66	14,4676	13,66	14,4741	13,71	14,4745	13,71
H. media :	13,53		13,57		13,58		13,57		13,63		13,64	

Probeta Peso anhidro

1	13,3020
2	14,0831
3	14,2917
4	13,8328
5	12,3747

Probeta Peso anhidro

6	13,0623
7	13,4302
8	13,0209
9	12,8730
10	12,7291

ESPECIE : Populus ssp.

CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 3 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	9,9597	12,15	9,9565	12,12	9,9615	12,18	9,9717	12,29	9,9706	12,28	9,9682	12,25
2	10,2744	12,11	10,2776	12,15	10,2844	12,22	10,2950	12,34	10,2921	12,30	10,2922	12,31
3	10,3945	12,12	10,4017	12,20	10,4047	12,23	10,4141	12,34	10,4146	12,34	10,4150	12,35
4	10,2397	12,24	10,2481	12,33	10,2485	12,34	10,2624	12,49	10,2563	12,42	10,2566	12,43
5	10,2812	12,12	10,2932	12,25	10,2939	12,26	10,3097	12,43	10,3085	12,42	10,3067	12,40
6	10,1146	12,11	10,1242	12,22	10,1235	12,21	10,1394	12,39	10,1331	12,32	10,1394	12,39
7	10,2978	12,22	10,3018	12,26	10,3065	12,31	10,3177	12,43	10,3183	12,44	10,3135	12,39
8	10,5335	12,21	10,5358	12,23	10,5420	12,30	10,5548	12,44	10,5518	12,40	10,5519	12,40
9	10,1720	12,09	10,1718	12,09	10,1802	12,18	10,1920	12,31	10,1839	12,22	10,1803	12,18
10	10,3526	9,92	10,5611	12,13	10,5610	12,13	10,5750	12,28	10,5706	12,23	10,5727	12,25
H. media :	11,93		12,20		12,24		12,37		12,34		12,33	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	9,9769	12,35	9,9683	12,25	9,9678	12,25	9,9682	12,25	9,9805	12,39	9,9872	12,46
2	10,2933	12,32	10,2904	12,29	10,2933	12,32	10,2949	12,33	10,3053	12,45	10,3077	12,47
3	10,4152	12,35	10,4127	12,32	10,4132	12,33	10,4152	12,35	10,4275	12,48	10,4309	12,52
4	10,2615	12,48	10,2538	12,40	10,2546	12,40	10,2543	12,40	10,2658	12,53	10,2774	12,65
5	10,3098	12,43	10,3054	12,39	10,3107	12,44	10,3126	12,46	10,3237	12,58	10,3181	12,52
6	10,1354	12,34	10,1270	12,25	10,1375	12,37	10,1400	12,40	10,1550	12,56	10,1572	12,59
7	10,3170	12,43	10,3122	12,37	10,3179	12,44	10,3201	12,46	10,3321	12,59	10,3335	12,61
8	10,5541	12,43	10,5480	12,36	10,5535	12,42	10,5557	12,45	10,5627	12,52	10,5679	12,58
9	10,1914	12,30	10,1865	12,25	10,1885	12,27	10,1941	12,33	10,2047	12,45	10,2072	12,48
10	10,5746	12,27	10,5721	12,25	10,5744	12,27	10,5766	12,29	10,5870	12,41	10,5871	12,41
H. media :	12,37		12,31		12,35		12,37		12,50		12,53	

Probeta Peso anhidro

1	8,8803
2	9,1645
3	9,2705
4	9,1230
5	9,1697

Probeta Peso anhidro

6	9,0217
7	9,1766
8	9,3874
9	9,0750
10	9,4186

ESPECIE : Populus ssp.

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20°C

Cuadro - 4 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	13,6240	12,11	13,6359	12,21	13,6454	12,29	13,6623	12,43	13,6641	12,44	13,6630	12,43
2	13,7181	12,41	13,7219	12,44	13,7272	12,48	13,7424	12,61	13,7423	12,61	13,7356	12,55
3	13,8688	12,33	13,8780	12,40	13,8853	12,46	13,8996	12,58	13,9021	12,60	13,8983	12,57
4	13,2843	12,29	13,2935	12,37	13,3002	12,43	13,3141	12,55	13,3182	12,58	13,3146	12,55
5	14,4215	12,15	14,4337	12,25	14,4400	12,29	14,4564	12,42	14,4608	12,46	14,4574	12,43
6	13,4405	12,19	13,4513	12,28	13,4582	12,34	13,4732	12,47	13,4737	12,47	13,4740	12,47
7	13,4802	12,18	13,4894	12,25	13,4951	12,30	13,5101	12,43	13,5135	12,45	13,5104	12,43
8	13,5385	11,96	13,5596	12,13	13,5617	12,15	13,5796	12,29	13,5809	12,31	13,5847	12,34
9	13,4930	12,37	13,4997	12,42	13,5045	12,46	13,5184	12,58	13,5203	12,59	13,5156	12,55
10	13,5146	12,37	13,5192	12,41	13,5246	12,45	13,5378	12,56	13,5394	12,58	13,5268	12,47
H. media :	12,24		12,32		12,37		12,49		12,51		12,48	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	13,6654	12,45	13,6665	12,46	13,6602	12,41	13,6620	12,43	13,6698	12,49	13,6689	12,48
2	13,7380	12,57	13,7410	12,60	13,7381	12,57	13,7404	12,59	13,7469	12,65	13,7464	12,64
3	13,8950	12,54	13,8942	12,53	13,8926	12,52	13,8956	12,55	13,8964	12,55	13,8987	12,57
4	13,3144	12,55	13,3144	12,55	13,3129	12,54	13,3150	12,55	13,3208	12,60	13,3271	12,66
5	14,4577	12,43	14,4574	12,43	14,4537	12,40	14,4567	12,42	14,4623	12,47	14,4655	12,49
6	13,4765	12,49	13,4712	12,45	13,4688	12,43	13,4696	12,44	13,4792	12,52	13,4796	12,52
7	13,5127	12,45	13,5128	12,45	13,5062	12,39	13,5076	12,41	13,5162	12,48	13,5144	12,46
8	13,5857	12,35	13,5871	12,36	13,5821	12,32	13,5853	12,34	13,5924	12,40	13,5994	12,46
9	13,5175	12,57	13,5172	12,57	13,5060	12,48	13,5047	12,46	13,5206	12,60	13,5296	12,67
10	13,5456	12,63	13,5204	12,42	13,5301	12,50	13,5296	12,49	13,5378	12,56	13,5378	12,56
H. media :	12,50		12,48		12,46		12,47		12,53		12,55	

Probeta Peso anhidro

1	12,1521
2	12,2036
3	12,3467
4	11,8299
5	12,8591

Probeta Peso anhidro

6	11,9798
7	12,0169
8	12,0928
9	12,0080
10	12,0269

ESPECIE : Pinus pinaster

CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 5 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	20,0029	12,38	20,0227	12,49	20,0184	12,47	20,0321	12,54	20,0358	12,56	20,0325	12,54
2	17,6594	12,21	17,6736	12,30	17,6707	12,29	17,6828	12,36	17,6844	12,37	17,6796	12,34
3	15,7438	11,69	15,7558	11,77	15,7522	11,75	15,7642	11,83	15,7657	11,84	15,7572	11,78
4	15,2916	7,22	15,9324	11,71	15,9313	11,70	15,9417	11,78	15,9375	11,75	15,9268	11,67
5	14,5569	11,98	14,5662	12,06	14,5656	12,05	14,5781	12,15	14,5774	12,14	14,5709	12,09
6	14,7346	12,12	14,7428	12,18	14,7087	11,92	14,7524	12,25	14,7568	12,29	14,7493	12,23
7	20,1213	12,45	20,1395	12,55	20,1452	12,59	20,1617	12,68	20,1695	12,72	20,1667	12,71
8	17,8422	13,08	17,8580	13,18	17,8613	13,20	17,8772	13,30	17,8797	13,32	17,8746	13,29
9	17,2648	12,46	17,2769	12,54	17,2795	12,56	17,2948	12,66	17,2951	12,66	17,2913	12,63
10	18,6145	12,82	18,6285	12,90	18,6336	12,93	18,6513	13,04	18,6510	13,04	18,6480	13,02
H. media :	11,84		12,37		12,35		12,46		12,47		12,43	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	20,0348	12,56	20,0341	12,55	20,0411	12,59	20,0394	12,58	20,0413	12,59	20,0490	12,64
2	17,6826	12,36	17,6843	12,37	17,6902	12,41	17,6901	12,41	17,6907	12,41	17,6990	12,47
3	15,7604	11,80	15,7635	11,83	15,7695	11,87	15,7687	11,86	15,7675	11,85	15,7683	11,86
4	15,9414	11,77	15,9424	11,78	15,9491	11,83	15,9491	11,83	15,9453	11,80	15,9479	11,82
5	14,5675	12,07	14,5656	12,05	14,5750	12,12	14,5740	12,12	14,5748	12,12	14,5842	12,19
6	14,7530	12,26	14,7546	12,27	14,7605	12,32	14,7598	12,31	14,7533	12,26	14,7563	12,28
7	20,1681	12,71	20,1677	12,71	20,1743	12,75	20,1736	12,75	20,1743	12,75	20,1741	12,75
8	17,8786	13,31	17,8774	13,30	17,8854	13,36	17,8847	13,35	17,8859	13,36	17,8807	13,33
9	17,2949	12,66	17,2926	12,64	17,3011	12,70	17,3013	12,70	17,3037	12,71	17,3053	12,72
10	18,6520	13,04	18,6513	13,04	18,6590	13,09	18,6603	13,09	18,6636	13,11	18,6626	13,11
H. media :	12,46		12,46		12,50		12,50		12,50		12,52	

Probeta	Peso anhidro
1	17,7996
2	15,7373
3	14,0964
4	14,2621
5	12,9990

Probeta	Peso anhidro
6	13,1419
7	17,8931
8	15,7782
9	15,3520
10	16,4998

ESPECIE : Pinus pinaster

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 6 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	17,2274	12,09	17,2246	12,07	17,2196	12,04	17,2307	12,11	17,2309	12,11	17,2249	12,07
2	18,1915	11,85	18,1955	11,88	18,1929	11,86	18,2050	11,94	18,1999	11,90	18,1999	11,90
3	18,0877	12,19	18,0920	12,21	18,0875	12,19	18,0996	12,26	18,0971	12,25	18,0971	12,25
4	16,7972	12,01	16,7990	12,02	16,7942	11,99	16,8057	12,06	16,8026	12,04	16,8026	12,04
5	17,7412	12,37	17,7452	12,39	17,7441	12,39	17,7533	12,44	17,7457	12,40	17,7457	12,40
6	17,7550	12,39	17,7599	12,43	17,7587	12,42	17,7686	12,48	17,7621	12,44	17,7621	12,44
7	16,3508	11,58	16,3511	11,58	16,3477	11,56	16,3578	11,62	16,3530	11,59	16,3530	11,59
8	16,4169	11,70	16,4149	11,68	16,4099	11,65	16,4158	11,69	16,4139	11,68	16,4139	11,68
9	16,6435	11,65	16,6444	11,65	16,6410	11,63	16,6512	11,70	16,6485	11,68	16,6485	11,68
10	14,7675	11,27	14,7701	11,29	14,7658	11,26	14,7742	11,33	14,7725	11,31	14,7725	11,31
H. media :	11,91		11,92		11,90		11,96		11,94		11,94	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	17,2262	12,08	17,2234	12,07	17,2365	12,15	17,2359	12,15	17,2350	12,14	17,2388	12,17
2	18,2042	11,93	18,2080	11,95	18,2112	11,97	18,2135	11,99	18,2138	11,99	18,2164	12,01
3	18,0977	12,25	18,0976	12,25	18,1058	12,30	18,1069	12,31	18,1056	12,30	18,1080	12,31
4	16,8042	12,05	16,8061	12,06	16,8124	12,11	16,8141	12,12	16,8134	12,11	16,8167	12,14
5	17,7529	12,44	17,7537	12,45	17,7578	12,47	17,7618	12,50	17,7620	12,50	17,7641	12,51
6	17,7702	12,49	17,7735	12,51	17,7752	12,52	17,7778	12,54	17,7775	12,54	17,7808	12,56
7	16,3557	11,61	16,3530	11,59	16,3607	11,64	16,3632	11,66	16,3632	11,66	16,3657	11,68
8	16,4176	11,70	16,4152	11,68	16,4242	11,75	16,4258	11,76	16,4246	11,75	16,4286	11,78
9	16,6489	11,68	16,6476	11,67	16,6557	11,73	16,6574	11,74	16,6577	11,74	16,6598	11,76
10	14,7756	11,34	14,7760	11,34	14,7812	11,38	14,7828	11,39	14,7820	11,38	14,7851	11,41
H. media :	11,96		11,96		12,00		12,01		12,01		12,03	

Probeta	Peso anhidro
1	15,3691
2	16,2638
3	16,1228
4	14,9968
5	15,7886

Probeta	Peso anhidro
6	15,7970
7	14,6543
8	14,6978
9	14,9073
10	13,2712

ESPECIE : Quercus spp.

CORTE : tangencia

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20°C

Cuadro - 7 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	18,8603	12,74	18,8921	12,93	18,8938	12,94	18,9171	13,07	18,9248	13,12	18,9280	13,14
2	18,6443	12,64	18,6753	12,83	18,6935	12,94	18,7049	13,01	18,7270	13,14	18,7258	13,13
3	18,3597	12,76	18,3908	12,95	18,3977	12,99	18,4150	13,10	18,4258	13,16	18,4386	13,24
4	19,9458	12,60	19,9802	12,79	19,9812	12,80	20,0026	12,92	20,0119	12,97	20,0185	13,01
5	26,2220	12,46	26,2662	12,65	26,2957	12,78	26,3163	12,87	26,3453	12,99	26,3589	13,05
6	24,9027	12,53	24,9508	12,75	24,9517	12,75	24,9662	12,82	24,9983	12,96	25,0023	12,98
7	26,4241	12,52	26,4747	12,73	26,4836	12,77	26,5223	12,94	26,5266	12,95	26,5399	13,01
8	20,4445	12,35	20,4808	12,55	20,5126	12,73	20,5189	12,76	20,5422	12,89	20,5422	12,89
9	26,0283	12,47	26,0782	12,69	26,1030	12,79	26,1304	12,91	26,1565	13,02	26,1574	13,03
10	19,1031	12,81	19,1343	13,00	19,1378	13,02	19,1560	13,12	19,1685	13,20	19,1727	13,22
H. media :	12,59		12,79		12,85		12,95		13,04		13,07	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	18,9281	13,14	18,9322	13,17	18,9368	13,19	18,9340	13,18	18,9353	13,18	18,9383	13,20
2	18,7173	13,08	18,7254	13,13	18,7285	13,15	18,7275	13,14	18,7322	13,17	18,7340	13,18
3	18,4268	13,17	18,4308	13,19	18,4344	13,22	18,4329	13,21	18,4355	13,22	18,4387	13,24
4	20,0173	13,00	20,0217	13,02	20,0270	13,05	20,0180	13,00	20,0236	13,03	20,0251	13,04
5	26,3475	13,00	26,3531	13,03	26,3573	13,04	26,3562	13,04	26,3603	13,06	26,3634	13,07
6	25,0023	12,98	25,0073	13,00	25,0119	13,02	25,0084	13,01	25,0130	13,03	25,0168	13,05
7	26,5402	13,01	26,5464	13,04	26,5507	13,06	26,5461	13,04	26,5432	13,02	26,5477	13,04
8	20,5420	12,89	20,5452	12,90	20,5486	12,92	20,5482	12,92	20,5521	12,94	20,5546	12,96
9	26,1572	13,03	26,1638	13,06	26,1679	13,07	26,1665	13,07	26,1708	13,09	26,1749	13,10
10	19,1708	13,21	19,1766	13,25	19,1762	13,24	19,1768	13,25	19,1812	13,27	19,1820	13,28
H. media :	13,05		13,08		13,10		13,08		13,10		13,12	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	16,7297	6	22,1299
2	16,5518	7	23,4845
3	16,2825	8	18,1970
4	17,7146	9	23,1423
5	23,3161	10	16,9337

ESPECIE : Quercus spp.

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20°C

Cuadro - 8 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	24,4496	13,19	24,4602	13,24	24,4680	13,27	24,4905	13,38	24,5064	13,45	24,5103	13,47
2	24,4030	13,34	24,4245	13,44	24,4263	13,45	24,4507	13,56	24,4671	13,64	24,4664	13,63
3	23,4805	12,69	23,5391	12,97	23,5633	13,08	23,5999	13,26	23,6257	13,38	23,6297	13,40
4	25,2519	13,04	25,2826	13,18	25,2993	13,25	25,3425	13,45	25,3717	13,58	25,3719	13,58
5	24,1964	13,18	24,2198	13,29	24,2328	13,35	24,2650	13,50	24,2816	13,58	24,2890	13,61
6	24,6252	13,23	24,6474	13,34	24,6625	13,41	24,6962	13,56	24,7137	13,64	24,7224	13,68
7	23,9901	13,31	24,0044	13,37	24,0114	13,41	24,0384	13,53	24,0513	13,59	24,0571	13,62
8	24,3141	13,29	24,3275	13,35	24,3396	13,41	24,3679	13,54	24,3867	13,63	24,3903	13,64
9	25,0248	12,90	25,0642	13,08	25,0911	13,20	25,1340	13,39	25,1639	13,53	25,1758	13,58
10	24,2581	13,12	24,2879	13,26	24,2959	13,30	24,3302	13,46	24,3481	13,54	24,3526	13,56
H. media :	13,13		13,25		13,31		13,46		13,56		13,58	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	24,5034	13,44	24,5150	13,49	24,5128	13,48	24,5164	13,50	24,5189	13,51	24,5230	13,53
2	24,4552	13,58	24,4663	13,63	24,4666	13,63	24,4684	13,64	24,4713	13,65	24,4770	13,68
3	23,6261	13,38	23,6413	13,46	23,6414	13,46	23,6411	13,46	23,6436	13,47	23,6499	13,50
4	25,3688	13,57	25,3813	13,62	25,3798	13,62	25,3835	13,63	25,3870	13,65	25,3921	13,67
5	24,2835	13,59	24,2943	13,64	24,2962	13,64	24,2952	13,64	24,2972	13,65	24,3033	13,68
6	24,7182	13,66	24,7285	13,71	24,7306	13,72	24,7306	13,72	24,7327	13,73	24,7382	13,75
7	24,0508	13,59	24,0616	13,64	24,0601	13,64	24,0623	13,65	24,0645	13,66	24,0707	13,69
8	24,3858	13,62	24,3960	13,67	24,3951	13,67	24,3984	13,68	24,4012	13,69	24,4059	13,72
9	25,1730	13,57	25,1851	13,63	25,1875	13,64	25,1876	13,64	25,1878	13,64	25,1967	13,68
10	24,3482	13,54	24,3610	13,60	24,3609	13,60	24,3616	13,60	24,3615	13,61	24,3687	13,64
H. media :	13,55		13,61		13,61		13,62		13,63		13,65	

Probeta Peso anhidro

1 21,6010
2 21,5313
3 20,8371
4 22,3384
5 21,3791

Probeta Peso anhidro

6 21,7471
7 21,1729
8 21,4620
9 22,1650
10 21,4440

ESPECIE : Pinus insignis

CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20°C

Cuadro - 9 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	14,3181	13,88	14,3281	13,96	14,3294	13,97	14,3444	14,09	14,3504	14,14	14,3471	14,11
2	14,3608	13,91	14,3709	13,99	14,3665	13,96	14,3812	14,07	14,3856	14,11	14,3744	14,02
3	13,6521	14,10	13,6637	14,20	13,6612	14,18	13,6737	14,28	13,6798	14,33	13,6721	14,27
4	14,1052	14,02	14,1153	14,10	14,1163	14,11	14,1287	14,21	14,3250	15,80	14,1300	14,22
5	13,9573	14,00	13,9673	14,08	13,9664	14,07	13,9828	14,20	13,9863	14,23	13,9871	14,24
6	14,2752	13,99	14,3854	14,87	14,2880	14,09	14,3023	14,21	14,3071	14,25	14,3044	14,23
7	14,5361	13,97	14,5470	14,06	14,5480	14,06	14,5599	14,16	14,5661	14,21	14,5645	14,19
8	14,0679	13,97	14,0776	14,05	14,0766	14,05	14,0945	14,19	14,1012	14,24	14,0950	14,19
9	14,2747	8,63	14,9842	14,03	14,9861	14,04	15,0019	14,16	15,0044	14,18	14,0051	6,58
10	14,3280	13,91	14,3374	13,98	14,3386	13,99	14,3568	14,14	14,3622	14,18	14,3555	14,13
H. media :	13,44		14,13		14,05		14,17		14,37		13,42	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	14,3512	14,14	14,3500	14,13	14,3510	14,14	14,3406	14,06	14,3441	14,09	14,3441	14,09
2	14,3846	14,10	14,3810	14,07	14,4028	14,24	14,3971	14,20	14,4002	14,22	14,4032	14,25
3	13,6985	14,49	13,6804	14,34	13,6926	14,44	13,6885	14,41	13,6903	14,42	13,6938	14,45
4	14,1382	14,29	14,1339	14,25	14,1469	14,36	14,1427	14,33	14,1443	14,34	14,1476	14,36
5	13,9904	14,27	13,9914	14,28	13,9985	14,33	13,9957	14,31	13,9978	14,33	14,0017	14,36
6	14,3101	14,27	14,3055	14,23	14,3099	14,27	14,3110	14,28	14,3177	14,33	14,3201	14,35
7	14,5686	14,23	14,5656	14,20	14,5787	14,30	14,5725	14,26	14,5760	14,28	14,5798	14,31
8	14,0000	13,42	14,1075	14,30	14,1096	14,31	14,1043	14,27	14,1043	14,27	14,1049	14,27
9	15,0097	14,22	15,0099	14,22	15,0180	14,28	14,0079	6,60	15,0169	14,28	15,0200	14,30
10	14,3628	14,18	14,3670	14,22	14,3757	14,29	14,3693	14,24	14,3678	14,22	14,3718	14,26
H. media :	14,16		14,22		14,30		13,49		14,28		14,30	

Probeta Peso anhidro

1 12,5729
2 12,6070
3 11,9647
4 12,3706
5 12,2436

Probeta Peso anhidro

6 12,5229
7 12,7543
8 12,3430
9 13,1410
10 12,5786

ESPECIE : Pinus insignis

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 10 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	12,6924	14,04	12,6934	14,04	12,6975	14,08	12,7084	14,18	12,7124	14,22	12,7097	14,19
2	12,6792	13,80	12,6837	13,84	12,6859	13,86	12,6956	13,94	12,6975	13,96	12,6932	13,92
3	12,4632	14,01	12,4715	14,09	12,4738	14,11	12,4871	14,23	12,4925	14,28	12,4905	14,26
4	12,7028	13,89	12,7173	14,02	12,7128	13,98	12,7340	14,17	12,7372	14,20	12,7378	14,21
5	12,6081	14,04	12,6199	14,14	12,6176	14,12	12,6392	14,32	12,6446	14,37	12,6434	14,35
6	12,6291	14,07	12,6345	14,12	12,6351	14,12	12,6500	14,26	12,6521	14,28	12,6509	14,27
7	12,8206	14,19	12,8232	14,22	12,8267	14,25	12,8403	14,37	12,8427	14,39	12,8412	14,38
8	12,8935	14,12	12,8937	14,12	12,8986	14,17	12,9102	14,27	12,9121	14,29	12,9107	14,28
9	12,6797	13,97	12,6875	14,04	12,6872	14,03	12,7015	14,16	12,7067	14,21	12,7040	14,19
10	12,2138	13,96	12,2245	14,06	12,2230	14,05	12,2401	14,21	12,2430	14,23	12,2433	14,24
H. media :	14,01		14,07		14,08		14,21		14,24		14,23	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	12,7132	14,22	12,7147	14,24	12,7244	14,32	12,7227	14,31	12,7259	14,34	12,7275	14,35
2	12,7019	14,00	12,7069	14,05	12,7147	14,12	12,7137	14,11	12,7163	14,13	12,7187	14,15
3	12,4935	14,29	12,4888	14,24	12,4952	14,30	12,4911	14,26	12,4969	14,32	12,4946	14,30
4	12,7382	14,21	12,7372	14,20	12,7445	14,27	12,7415	14,24	12,7438	14,26	12,7475	14,30
5	12,6430	14,35	12,6409	14,33	12,6516	14,43	12,6494	14,41	12,6511	14,42	12,6544	14,45
6	12,6554	14,31	12,6530	14,29	12,6644	14,39	12,6559	14,31	12,6622	14,37	12,6635	14,38
7	12,8454	14,41	12,8442	14,40	12,8559	14,51	12,8521	14,47	12,8548	14,50	12,8545	14,50
8	12,9040	14,22	12,9038	14,21	12,9245	14,40	12,9221	14,38	12,9247	14,40	12,9277	14,43
9	12,7078	14,22	12,7070	14,21	12,7032	14,18	12,6960	14,11	12,7018	14,17	12,7024	14,17
10	12,2450	14,25	12,2395	14,20	12,2475	14,28	12,2456	14,26	12,2470	14,27	12,2515	14,31
H. media :	14,25		14,24		14,32		14,29		14,32		14,33	

Probeta	Peso anhidro
1	11,1302
2	11,1419
3	10,9317
4	11,1531
5	11,0563

Probeta	Peso anhidro
6	11,0714
7	11,2271
8	11,2979
9	11,1258
10	10,7174

ESPECIE : Fagus sylvatica

CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 11 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	19,2693	12,79	19,2784	12,84	19,2728	12,81	19,2874	12,89	19,2933	12,93	19,2901	12,91
2	19,2522	12,08	19,2717	12,19	19,2621	12,13	19,2964	12,33	19,3083	12,40	19,3027	12,37
3	19,6124	12,68	19,6306	12,79	19,6259	12,76	19,6513	12,91	19,6598	12,96	19,6579	12,95
4	20,0352	12,88	20,0538	12,98	20,0513	12,97	20,0745	13,10	20,0808	13,13	20,0764	13,11
5	19,9614	12,80	19,9745	12,87	19,9703	12,85	19,9924	12,98	19,9996	13,02	19,9964	13,00
6	19,4266	12,87	19,4333	12,91	19,4321	12,90	19,4515	13,01	19,4565	13,04	19,4533	13,02
7	19,3242	12,20	19,3326	12,25	19,3300	12,24	19,3478	12,34	19,3549	12,38	19,3496	12,35
8	20,0572	12,79	20,0774	12,90	20,0716	12,87	20,1014	13,04	20,1123	13,10	20,1057	13,06
9	20,8655	12,82	20,8837	12,92	20,8813	12,91	20,9041	13,03	20,9128	13,08	20,9104	13,07
10	19,3897	12,75	19,4077	12,85	19,4040	12,83	19,4373	13,02	19,4345	13,01	19,4340	13,00
H. media :	12,67		12,75		12,73		12,87		12,90		12,88	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	19,3066	13,00	19,3067	13,01	19,3231	13,10	19,3244	13,11	19,3211	13,09	19,3273	13,13
2	19,3007	12,36	19,2929	12,31	19,3110	12,42	19,3106	12,42	19,3081	12,40	19,3111	12,42
3	19,6615	12,97	19,6613	12,97	19,6790	13,07	19,6811	13,08	19,6746	13,04	19,6823	13,09
4	20,0766	13,11	20,0782	13,12	20,0944	13,21	20,0951	13,22	20,0951	13,22	20,0969	13,23
5	19,9989	13,01	20,0020	13,03	20,0149	13,10	20,0165	13,11	20,0150	13,10	20,0199	13,13
6	19,4594	13,06	19,4616	13,07	19,4748	13,15	19,4770	13,16	19,4738	13,14	19,4796	13,18
7	19,3598	12,41	19,3602	12,41	19,3735	12,49	19,3773	12,51	19,3739	12,49	19,3802	12,53
8	20,1154	13,12	20,1119	13,10	20,1264	13,18	20,1284	13,19	20,1253	13,17	20,1304	13,20
9	20,9153	13,09	20,9161	13,10	19,9355	7,80	20,9356	13,20	20,9276	13,16	20,9350	13,20
10	19,4383	13,03	19,4363	13,02	19,4545	13,12	19,4561	13,13	19,4530	13,11	19,4585	13,15
H. media :	12,92		12,91		12,46		13,01		12,99		13,02	

Probeta	Peso anhidro
---------	--------------

1	17,0846
2	17,1776
3	17,4047
4	17,7495
5	17,6962

Probeta	Peso anhidro
---------	--------------

6	17,2119
7	17,2224
8	17,7826
9	18,4939
10	17,1976

ESPECIE : *Fagus sylvatica*

CORTE : radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 12 -

FECHA	18-7-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,1309	12,41	21,1396	12,46	21,1427	12,48	21,1615	12,58	21,1706	12,63	21,1741	12,64
2	19,8312	12,35	19,8411	12,41	19,8408	12,41	19,8563	12,49	19,8580	12,50	19,8639	12,54
3	19,5761	12,10	19,5868	12,16	19,5877	12,17	19,6084	12,29	19,6181	12,34	19,6129	12,31
4	20,7772	12,66	20,7930	12,75	20,7908	12,73	20,8111	12,84	20,8167	12,87	20,8167	12,87
5	19,8092	12,21	19,8271	12,31	19,8184	12,26	19,8424	12,40	19,8496	12,44	19,8533	12,46
6	19,1003	11,88	19,1221	12,01	19,1197	12,00	19,1385	12,11	19,1459	12,15	19,1422	12,13
7	19,9749	12,62	19,9826	12,67	19,9845	12,68	20,0080	12,81	20,0152	12,85	20,0185	12,87
8	19,4150	12,37	19,4220	12,41	19,4272	12,44	19,4462	12,55	19,4533	12,59	19,4528	12,59
9	22,4379	12,78	22,4528	12,86	22,4520	12,86	22,4770	12,98	22,4861	13,03	22,4282	12,74
10	19,4152	11,92	19,4235	11,97	19,4268	11,99	19,4465	12,10	19,4564	12,16	19,4544	12,15
H. media :	12,33		12,40		12,40		12,51		12,56		12,53	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,1885	12,72	21,1816	12,68	21,1924	12,74	21,1912	12,74	21,1890	12,72	21,1932	12,75
2	19,8819	12,64	19,8758	12,60	19,8916	12,69	19,8927	12,70	19,8877	12,67	19,8905	12,69
3	19,6238	12,37	19,6175	12,34	19,6352	12,44	19,6330	12,43	19,6271	12,39	19,6354	12,44
4	20,8261	12,92	20,8175	12,88	20,8350	12,97	20,8319	12,96	20,8321	12,96	20,8396	13,00
5	19,8560	12,47	19,8485	12,43	19,8633	12,52	19,8597	12,49	19,8662	12,53	19,8740	12,58
6	19,1518	12,18	19,1428	12,13	19,1619	12,24	19,1599	12,23	19,1557	12,21	19,1610	12,24
7	20,0255	12,91	20,0233	12,90	20,0349	12,96	20,0337	12,96	20,0309	12,94	20,0367	12,97
8	19,4657	12,66	19,4615	12,64	19,4743	12,71	19,4748	12,72	19,4633	12,65	19,4641	12,65
9	22,4958	13,08	22,4942	13,07	22,5057	13,13	22,5048	13,12	22,4968	13,08	22,5063	13,13
10	19,4636	12,20	19,4601	12,18	19,4722	12,25	19,4705	12,24	19,4653	12,21	19,4737	12,26
H. media :	12,62		12,58		12,67		12,66		12,64		12,67	

Probeta	Peso anhidro
1	18,7973
2	17,6511
3	17,4628
4	18,4425
5	17,6539

Probeta	Peso anhidro
6	17,0718
7	17,7360
8	17,2777
9	19,8945
10	17,3474

ESPECIE : Eucaliptus globulus CORTE : tangencial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 13 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	23,3936	11,39	23,4193	11,51	23,4256	11,54	23,4580	11,70	23,4597	11,71	23,4632	11,72
2	24,1971	11,69	24,2308	11,84	24,2403	11,89	24,2754	12,05	24,2788	12,06	24,3001	12,16
3	22,6163	11,82	22,6258	11,86	22,6340	11,90	22,6563	12,01	22,6731	12,10	22,6829	12,15
4	23,7130	11,37	23,7505	11,55	23,7624	11,61	23,7982	11,77	23,8156	11,85	23,8227	11,89
5	22,2630	11,65	22,2852	11,76	22,2877	11,78	22,3105	11,89	22,3234	11,96	22,3282	11,98
6	27,5103	12,23	27,5503	12,39	27,5646	12,45	27,6040	12,61	27,6283	12,71	27,6351	12,74
7	24,5343	12,20	24,5709	12,37	24,5824	12,42	24,6158	12,57	24,6279	12,63	24,6351	12,66
8	19,7641	11,42	19,7874	11,55	19,7900	11,57	19,8152	11,71	19,8248	11,76	19,2286	8,40
9	25,4451	11,69	27,4758	20,60	25,4878	11,88	25,5229	12,03	25,5293	12,06	25,5429	12,12
10	25,2394	12,14	25,2588	12,22	25,2643	12,25	25,2957	12,39	25,2999	12,41	25,3078	12,44
H. media :	11,76		12,77		11,93		12,07		12,12		11,83	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	23,4615	11,72	23,4745	11,78	23,4770	11,79	23,4769	11,79	23,4819	11,81	23,4955	11,88
2	24,3052	12,18	24,3201	12,25	24,3168	12,24	24,3213	12,26	24,3201	12,25	24,3284	12,29
3	22,6864	12,16	22,7007	12,23	22,6948	12,20	22,7017	12,24	22,6918	12,19	22,6910	12,19
4	23,8223	11,89	23,8397	11,97	23,8421	11,98	23,8436	11,99	23,8421	11,98	23,8493	12,01
5	22,3300	11,99	22,3415	12,05	22,3405	12,04	22,3436	12,06	22,3365	12,02	22,3397	12,04
6	27,6384	12,75	27,6521	12,81	27,6549	12,82	27,6570	12,83	27,6513	12,80	27,6588	12,83
7	24,6314	12,64	24,6491	12,72	24,6492	12,72	24,6530	12,74	24,6515	12,74	24,6585	12,77
8	19,8269	11,77	19,8421	11,86	19,8429	11,86	19,8464	11,88	19,8450	11,88	19,8529	11,92
9	25,5491	12,15	25,5664	12,22	25,5642	12,21	25,5678	12,23	25,5367	12,09	25,5754	12,26
10	25,3054	12,43	25,3225	12,51	25,3191	12,49	25,3212	12,50	25,3288	12,53	25,3355	12,56
H. media :	12,15		12,24		12,24		12,25		12,23		12,28	

Probeta	Peso anhidro
1	21,0012
2	21,6653
3	20,2263
4	21,2915
5	19,9395

Probeta	Peso anhidro
6	24,5129
7	21,8667
8	17,7384
9	22,7818
10	22,5076

ESPECIE: Eucaliptus globulus

CORTE: radial

Cálculo de humedad de probetas testigo

Hr: 65%

T: 20 C

Cuadro - 14 -

FECHA	18-07-88		19-07-88		20-07-88		22-07-88		26-07-88		29-07-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	25,7976	11,52	25,8317	11,67	25,8423	11,71	25,8762	11,86	25,9007	11,97	25,9132	12,02
2	20,7986	11,51	20,8204	11,63	20,8212	11,63	20,8417	11,74	20,8506	11,79	20,8666	11,88
3	19,7764	11,39	19,7993	11,52	19,8022	11,54	19,8256	11,67	19,8398	11,75	19,8482	11,80
4	26,3987	11,65	26,4297	11,78	26,4408	11,83	26,4720	11,96	26,4906	12,04	26,4977	12,07
5	25,0143	11,22	25,0453	11,36	25,0566	11,41	25,0878	11,55	25,1068	11,63	25,1166	11,67
6	15,2577	11,18	15,2673	11,25	15,2692	11,26	15,2855	11,38	15,2911	11,42	15,2975	11,47
7	26,4405	11,52	26,4775	11,68	26,4906	11,74	25,5311	7,69	26,5591	12,02	26,5725	12,08
8	26,1197	11,72	26,1533	11,87	26,2642	12,34	26,1973	12,05	26,2147	12,13	26,2245	12,17
9	21,7524	11,77	21,7787	11,90	21,7854	11,94	21,8124	12,07	21,8257	12,14	21,1362	8,60
10	17,5983	11,50	17,6142	11,60	19,6157	24,28	17,6345	11,73	17,6414	11,77	17,6489	11,82
H. media :	11,50		11,62		12,97		11,37		11,87		11,56	

FECHA	01-08-88		05-08-88		08-08-88		10-08-88		12-08-88		16-08-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	25,9099	12,01	25,9272	12,08	25,9280	12,08	25,9220	12,06	25,9290	12,09	25,9373	12,12
2	20,8608	11,85	20,8796	11,95	20,8779	11,94	20,8760	11,93	20,8761	11,93	20,8783	11,94
3	19,8452	11,78	19,8536	11,83	19,8614	11,87	19,8580	11,85	19,8595	11,86	19,8648	11,89
4	26,4951	12,06	26,5114	12,12	26,5151	12,14	26,5149	12,14	26,5129	12,13	26,5149	12,14
5	25,1179	11,68	25,1289	11,73	25,1301	11,73	25,1320	11,74	25,1307	11,74	25,1379	11,77
6	15,2983	11,48	15,3023	11,51	15,2930	11,44	15,2911	11,42	15,2913	11,43	15,2937	11,44
7	26,5709	12,07	26,5901	12,16	26,5917	12,16	26,5918	12,16	26,5928	12,17	26,5991	12,19
8	26,2251	12,17	26,2357	12,22	26,2381	12,23	26,2377	12,23	26,2357	12,22	26,2430	12,25
9	21,8291	12,16	21,8439	12,24	21,8451	12,24	21,8446	12,24	21,8436	12,23	21,8465	12,25
10	17,6457	11,80	17,6548	11,86	17,6405	11,77	17,6504	11,83	17,6504	11,83	17,6534	11,85
H. media :	11,91		11,97		11,96		11,96		11,96		11,98	

Probeta	Peso anhidro
1	23,1326
2	18,6515
3	17,7535
4	23,6446
5	22,4910

Probeta	Peso anhidro
6	13,7234
7	23,7082
8	23,3792
9	19,4624
10	15,7834

5.2.7.- Desecación en estufa a $101 \pm 2^{\circ}\text{C}$ de las probetas testigo.

Alcanzado el acondicionado de las probetas testigo, que recordemos correspondía a diferencias entre pesadas consecutivas inferiores o iguales a 0,0050 gr., dichas probetas así mantenidas fueron introducidas en estufa de desecación con circulación forzada de aire hasta peso anhidro.

Se considera el peso anhidro cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas es inferior o igual a 0,0100 gr. En este caso la limitación de peso obedece a que también fue observado experimentalmente que desde que las probetas eran sacadas de la estufa, introducidas en el desecador de cloruro cálcico y por último pesadas en balanza de precisión 0,0001 gr., la pérdida en peso de las mismas se encontraba entre 0,0050 gr. y 0,0100 gr. en un tiempo no superior a los 60 segundos, tiempo como en el caso anterior, suficiente para realizar la pesada.

La obtención del peso anhidro de dichas probetas nos permitió determinar el contenido de humedad de las mismas para esas condiciones higrotérmicas. (Cuadros 1 al 14).

5.2.8.- Cálculo de humedades de las probetas testigo para el 65 % de HR y 20°C de temperatura.

Obtenido el peso húmedo de las probetas testigo, correspondiente a estado higrotérmico del 65 % y 20°C, según los condicionantes del apartado 5.2.6. y determinado el peso anhidro según lo expuesto en el apartado 5.2.7, el cálculo del contenido de humedad de las probetas testigo para dichas condiciones se efectuó mediante la expresión:

$$h_{12} = \frac{Ph_{12} - Po}{Po} \times 100$$

Siendo:

Ph_{12} = Peso específico para el 65 % de Hr y 20°C de temperatura.

Po = Peso anhidro.

h_{12} = Contenido de humedad para el 65 % de Hr y 20°C de temperatura.

El contenido de humedad de las probetas testigo aparece reflejado en las hojas de cálculo de los cuadros del 1 al 14, habiéndose realizado su determinación desde la primera pesada,

correspondiente a la introducción de la probeta en cámara, hasta la pesada correspondiente al equilibrio higroscópico.

En las hojas de cálculo señaladas hay que precisar que la utilización de cuatro decimales para pesos húmedos y anhidros, está justificada por el equipo de pesada utilizado y por las limitaciones consideradas para estimar las pesadas consecutivas iguales.

No obstante, en la determinación de las humedades de equilibrio higroscópico correspondientes a condiciones higrotérmicas conocidas, sólo se ha hecho uso de dos decimales y así aparecen en todos los cuadros en que se encuentran columnas de humedades.

5.2.9.- Cálculo de pesos anhidros de las probetas sometidas a fatiga.

Calculadas las humedades de las probetas testigo, el siguiente paso era conocer los pesos anhidros de las probetas sometidas a fatiga, con el fin de conocer en todo momento las humedades correspondientes a estas últimas.

Esta determinación indirecta del peso anhidro obedece a no utilizar madera para fatiga que previamente haya sufrido una desecación hasta peso anhidro, ya que este factor podría desvirtuar las conclusiones finales de este trabajo.

Para dicha determinación indirecta sólo se ha supuesto que la humedad contenida en la probetas testigo cuando se alcanzó la humedad de equilibrio higroscópico, era la misma que el contenido de humedad de las probetas a fatiga cuando estas últimas alcanzasen el equilibrio. Alcanzado el mismo y obtenido el peso húmedo de las probetas a fatiga, (recogido en la primera columna de los cuadros 15 al 28) el cálculo de dicho peso anhidro obedece a la expresión:

$$Po = \frac{\frac{Ph}{12}}{H + 100} \times 100$$

Donde:

Po = Peso anhidro de probetas sometidas a fatiga

Ph₁₂ = Peso húmedo de probeta a fatiga HR = 65 %
Temperatura = 20°C

H = Humedad de probetas testigo HR = 65 %
Temperatura = 20°C

Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en los cuadros del 15 al 28, ambos inclusive, recogidos a continuación.

Cuadro - 15 -

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	14,2091	21,1304	18,5015
2	14,3859	22,6248	19,7794
3	14,3263	22,4660	19,6508
4	13,9197	23,9264	21,0029
5	14,0820	21,0425	18,4451
6	13,7782	25,3071	22,2425
7	13,8808	20,9136	18,3645
8	13,9715	21,4303	18,8032
9	14,2314	21,6958	18,9929
10	13,7272	25,7607	22,6513

Cuadro - 16 -

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE:Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	13,6513	21,9699	19,3310
2	13,5389	23,6169	20,8007
3	13,5876	24,1713	21,2799
4	13,5663	22,7882	20,0660
5	13,7870	21,1079	18,5504
6	13,5864	22,3525	19,6789
7	13,6171	21,7531	19,1460
8	13,6949	22,0157	19,3638
9	13,6914	21,9257	19,2853
10	13,7119	21,4878	18,8967

Cuadro - 17 -

ESPECIE:Populus spp.

CORTE:Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,4647	14,9427	13,2866
2	12,4742	15,2852	13,5900
3	12,5171	15,2759	13,5765
4	12,6537	15,0549	13,3639
5	12,5239	15,2109	13,5179
6	12,5863	15,0440	13,3622
7	12,6071	15,0476	13,3629
8	12,5774	15,3429	13,6288
9	12,4760	15,2027	13,5164
10	12,4063	15,4483	13,7433

Cuadro - 18 -

ESPECIE:Populus spp.

CORTE:Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,4818	20,5489	18,2686
2	12,6422	19,5997	17,4000
3	12,5702	19,8530	17,6361
4	12,6561	19,3153	17,1454
5	12,4923	20,0407	17,8152
6	12,5194	19,3578	17,2040
7	12,4616	19,5305	17,3664
8	12,4587	19,6407	17,4648
9	12,6716	19,6121	17,4064
10	12,5627	19,7106	17,5108

Cuadro - 19 -

ESPECIE:Pinus pinaster

CORTE:Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,6374	28,3715	25,1883
2	12,4653	27,4849	24,4386
3	11,8605	22,6177	20,2196
4	11,8201	22,2373	19,8867
5	12,1948	21,9215	19,5388
6	12,2844	22,1052	19,6868
7	12,7479	30,5403	27,0872
8	13,3253	25,5731	22,5661
9	12,7234	28,1497	24,9724
10	13,1080	27,1141	23,9719

Cuadro - 20 -

ESPECIE:Pinus pinaster

CORTE:Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,1653	24,7620	22,0763
2	12,0058	25,9152	23,1374
3	12,3130	27,1212	24,1479
4	12,1353	24,8168	22,1311
5	12,5122	26,0986	23,1962
6	12,5581	25,0895	22,2903
7	11,6785	23,9050	21,4052
8	11,7759	23,9236	21,4032
9	11,7560	24,3123	21,7548
10	11,4074	21,7829	19,5525

Cuadro - 21 -

ESPECIE: *Quercus spp*

CORTE: Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	13,2017	27,4790	24,2744
2	13,1841	27,3045	24,1240
3	13,2424	27,1540	23,9787
4	13,0429	29,4753	26,0744
5	13,0695	36,8251	32,5686
6	13,0452	35,6183	31,5080
7	13,0435	38,7954	34,3190
8	12,9560	30,9380	27,3894
9	13,1041	37,9040	33,5125
10	13,2771	28,4371	25,1040

Cuadro - 22 -

ESPECIE: Quercus spp.

CORTE: Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	13,5272	35,1296	30,9438
2	13,6810	35,9373	31,6124
3	13,4990	35,1910	31,0056
4	13,6702	35,7391	31,4410
5	13,6778	35,2078	30,9716
6	13,7540	36,1453	31,7750
7	13,6864	34,6050	30,4390
8	13,7168	34,7205	30,5324
9	13,6779	35,8928	31,5741
10	13,6388	34,5454	30,3993

Cuadro - 23 -

ESPECIE:Pinus insignis

CORTE:Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	14,0874	20,3135	17,8052
2	14,2476	21,1661	18,5265
3	14,4517	19,8133	17,3115
4	14,3647	21,0254	18,3845
5	14,3593	20,7233	18,1212
6	14,3513	21,2437	18,5776
7	14,3128	21,6412	18,9316
8	14,2745	20,8433	18,2397
9	14,2988	21,5087	18,8180
10	14,2560	20,7617	18,1712

Cuadro - 24 -

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	14,3510	18,2259	15,9386
2	14,1520	18,9162	16,5711
3	14,2970	18,3476	16,0526
4	14,2956	18,1716	15,8988
5	14,4542	18,2517	15,9467
6	14,3803	18,8370	16,4687
7	14,4953	19,1692	16,7423
8	14,4257	18,9078	16,5241
9	14,1707	18,9711	16,6164
10	14,3141	17,6968	15,4809

Cuadro - 25 -

ESPECIE: *Fagus sylvatica*

CORTE: Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	13,1257	27,5877	24,3868
2	12,4202	28,9122	25,7180
3	13,0861	28,5795	25,2723
4	13,2252	26,9561	23,8075
5	13,1311	30,4124	26,8824
6	13,1752	28,6785	25,3399
7	12,5290	28,6016	25,4171
8	13,2028	28,5629	25,2316
9	13,1995	30,1610	26,6441
10	13,1466	28,2360	24,9552

Cuadro - 26 -

ESPECIE: *Fagus sylvatica*

CORTE: Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,7460	30,3968	26,9604
2	12,6870	29,0421	25,7724
3	12,4413	28,4937	25,3410
4	12,9977	29,9072	26,4671
5	12,5757	29,2189	25,9549
6	12,2377	28,3354	25,2459
7	12,9719	29,2815	25,9193
8	12,6545	28,4713	25,2731
9	13,1308	32,6258	28,8390
10	12,2572	28,1044	25,0357

Cuadro - 27 -

ESPECIE: Eucalyptus globulus

CORTE: Tangencial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	11,8769	33,3089	29,7728
2	12,2920	36,1217	32,1677
3	12,1856	33,7371	30,0726
4	12,0132	34,0467	30,3953
5	12,0374	32,7907	29,2676
6	12,8337	41,0551	36,3855
7	12,7674	35,2281	31,2396
8	11,9205	28,8183	25,7489
9	12,2624	37,3412	33,2624
10	12,5642	37,3415	33,1735

Cuadro - 28 -

ESPECIE:Eucalyptus globulus

CORTE:Radial

Cálculo del peso anhidro de las probetas a fatiga.
Partiendo de probetas testigo

	H	Ph	Po
	Probetas testigo	Probetas a fatiga	
	Hr=65% T=20 C H (%)	Hr=65% T=20 C Peso (gr)	Peso anhidro (gr)
1	12,1244	37,0612	33,0536
2	11,9390	30,2721	27,0434
3	11,8923	28,5760	25,5388
4	12,1393	37,8435	33,7469
5	11,7687	39,0324	34,9225
6	11,4425	22,2707	19,9840
7	12,1937	38,4510	34,2720
8	12,2493	39,2835	34,9967
9	12,2498	31,4638	28,0302
10	11,8479	26,1905	23,4162

5.2.10.- Determinación de dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 65 % de HR.

Una vez acondicionadas las probetas a fatiga, que al igual que en las probetas testigo correspondía a diferencias entre pesadas consecutivas inferiores o iguales a 0,0050 gr. por las razones ya dadas, se determinaron las dimensiones de dichas probetas para esas condiciones higrotérmicas.

Por otro lado, los valores de las humedades de equilibrio correspondientes a las probetas testigo conformarán el primero de los tres puntos de equilibrio considerados como necesarios para la construcción de la isoterma de 20°C.

Dichas medidas fueron realizadas con un medidor de longitud capaz de apreciar la centésima de milímetro. Este medidor dispone de un display digital de medida con capacidad de admitir cero relativo según la posición deseada.

El procedimiento seguido para la determinación de cada medida está precedido de un calibrado inicial y puesta a cero con un troquel de longitud conocida y calibrada de 39,60 mm. Este

troquel permite colocar el dispositivo de medida en la misma posición inicial para cada grupo de medidas aunque se encuentren distantes en el tiempo. (fig. 21).

-fig. 21-

La justificación de esta toma de datos dimensionales obedece a la necesidad planteada de comprobar, de forma paralela al fenómeno de fatiga higroscópica, el de fatiga dimensional.

Los datos así obtenidos se encuentran reflejados en los cuadros 57 a 63.

5.2.11.- Determinación de humedades y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 82 % HR.

Una vez alcanzado el equilibrio higroscópico y determinadas las dimensiones de las probetas a fatiga bajo las condiciones de 20°C y 65 % de HR, la humedad relativa y temperatura de la cámara higrotérmica fueron programadas para alcanzar condiciones de 20°C y 82 % de HR, con el fin de conseguir un contenido de humedad en la madera próxima al 18 %, siguiendo una isoterma de 20°C.

Por las mismas razones que en las condiciones anteriores, se han considerado en estado de equilibrio las probetas sometidas a fatiga cuando la diferencia de peso entre dos pesadas consecutivas es inferior o igual a 0,0050 gr.

Alcanzando el equilibrio higroscópico para estas nuevas condiciones, se determinó la humedad correspondiente y las nuevas dimensiones de las probetas a fatiga siguiendo el mismo procedimiento de medida que en el apartado 5.2.10.

Las humedades de equilibrio aparecen reflejadas en la última columna de los cuadros 29 al 42, ambos inclusive. Por otro lado las dimensiones correspondientes a dicha humedad de equilibrio aparecen en los cuadros del 57 al 63, ambos inclusive.

La elección de este punto para la construcción de la isoterma de 20°C obedece a la consideración de corresponder dichas condiciones higrotérmicas con una humedad de equilibrio higroscópico cercano al 18 %.

Esta humedad nos asegura que el punto de equilibrio que se determine se alcanza por el aporte de la sorción molecular y la adsorción.

ESPECIE: Pinus sylvestris.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 30 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,2699	15,20	22,5910	16,86	22,7003	17,43	22,7473	17,67	22,7571	17,72	22,7838	17,86
2	23,9315	15,05	24,3864	17,24	24,4549	17,57	24,4858	17,72	22,4910	8,13	24,5155	17,86
3	24,5190	15,22	24,8986	17,01	25,0647	17,79	25,1055	17,98	25,1177	18,03	25,1334	18,11
4	23,1214	15,23	23,4648	17,04	23,5903	17,56	23,6322	17,77	23,6420	17,82	23,6656	17,94
5	21,3921	15,32	21,7078	17,02	21,8136	17,59	21,8560	17,82	21,8661	17,87	21,8881	17,99
6	22,6531	15,11	22,9938	16,84	23,1040	17,40	23,1509	17,64	23,1619	17,70	23,1868	17,83
7	22,0533	15,18	22,4991	17,51	22,5478	17,77	22,5769	17,92	22,5826	17,95	22,6026	18,05
8	22,5310	16,36	22,7389	17,43	22,8399	17,95	22,8821	18,17	22,8924	18,22	22,9158	18,34
9	22,4166	16,24	22,7478	17,95	22,7926	18,19	22,8159	18,31	22,8220	18,34	22,8403	18,43
10	21,7924	15,32	22,1469	17,20	22,2534	17,76	22,3022	18,02	22,3129	18,08	22,3388	18,22
H. media :	15,42		17,21		17,70		17,90		16,99		18,06	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,7900	17,89	22,7986	17,94	22,8225	18,06	22,8369	18,14	22,8661	18,29	22,8663	18,29
2	24,5266	17,91	24,5306	17,93	24,5639	18,09	24,5774	18,16	24,6062	18,30	24,6065	18,30
3	25,1325	18,10	25,1427	18,15	25,1651	18,26	25,1783	18,32	25,2094	18,47	25,2093	18,47
4	23,6699	17,94	23,6792	17,99	23,7046	18,12	23,7177	18,18	23,7485	18,33	23,7482	18,33
5	21,8925	18,02	21,9006	18,06	21,9239	18,19	21,9361	18,25	21,9636	18,40	21,9668	18,42
6	23,1945	17,86	23,2028	17,91	23,2265	18,03	23,2402	18,10	23,2729	18,26	23,2758	18,28
7	22,6037	18,06	22,6134	18,11	22,6346	18,22	22,6490	18,30	22,6730	18,42	22,6732	18,42
8	22,9228	18,38	22,9292	18,41	22,9531	18,54	22,9677	18,61	23,0009	18,78	23,0011	18,78
9	22,8413	18,44	22,8493	18,48	22,8638	18,56	22,8678	18,58	22,9052	18,77	22,9059	18,77
10	22,3448	18,25	22,3531	18,29	22,3792	18,43	22,3933	18,50	22,4260	18,68	22,4249	18,67
H. media :	18,09		18,13		18,25		18,31		18,47		18,47	

Probeta	Peso anhidro
1	19,3310
2	20,8007
3	21,2799
4	20,0660
5	18,5504

Probeta	Peso anhidro
6	19,6789
7	19,1460
8	19,3638
9	19,2853
10	18,8967

ESPECIE: Populus ssp .

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 31 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,2216	14,56	15,5068	16,71	15,5472	17,01	15,5644	17,14	15,5704	17,19	15,5823	17,28
2	15,5422	14,36	15,8264	16,46	15,8668	16,75	15,8950	16,96	15,9014	17,01	15,9142	17,10
3	15,5322	14,41	15,7810	16,24	15,8348	16,63	15,8421	16,69	15,8458	16,71	15,8932	17,06
4	15,4278	15,44	15,6034	16,76	15,6393	17,03	15,6719	17,27	15,6772	17,31	15,6867	17,38
5	15,4793	14,51	15,8111	16,96	15,8408	17,18	15,8529	17,27	15,8562	17,30	15,8686	17,39
6	15,2832	14,38	15,5836	16,62	15,6167	16,87	15,6410	17,05	15,6464	17,09	15,6580	17,18
7	15,2957	14,46	15,5510	16,37	15,6008	16,75	15,6340	17,00	15,6417	17,05	15,6557	17,16
8	15,6182	14,60	15,8728	16,47	15,9145	16,77	15,9590	17,10	15,9639	17,13	15,9811	17,26
9	15,4623	14,40	15,7585	16,59	15,8063	16,94	15,8207	17,05	15,8261	17,09	15,8480	17,25
10	15,7692	14,74	16,0101	16,49	16,0467	16,76	16,0664	16,90	16,0739	16,96	16,0857	17,04
H. media :	14,59		16,57		16,87		17,04		17,06		17,21	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	15,5850	17,30	15,5894	17,33	15,6057	17,45	15,5934	17,36	15,6298	17,64	15,6296	17,63
2	15,9158	17,11	15,9205	17,15	15,9340	17,25	15,9421	17,31	15,9475	17,35	15,9483	17,35
3	15,8913	17,05	15,9006	17,12	15,9157	17,23	15,9278	17,32	15,9335	17,36	15,9322	17,35
4	15,6908	17,41	15,6952	17,44	15,7111	17,56	15,7154	17,60	15,7292	17,70	15,7301	17,71
5	15,8516	17,26	15,8800	17,47	15,8949	17,58	15,9015	17,63	15,9097	17,69	15,9093	17,69
6	15,6602	17,20	15,6649	17,23	15,6785	17,33	15,6835	17,37	15,6963	17,47	15,6976	17,48
7	15,6580	17,18	15,6641	17,22	15,6782	17,33	15,6879	17,40	15,6955	17,46	15,6818	17,35
8	15,9788	17,24	15,9896	17,32	16,0032	17,42	16,0120	17,49	15,9956	17,37	15,9946	17,36
9	15,8418	17,20	15,8432	17,21	15,8519	17,28	15,8747	17,45	15,8774	17,47	15,8757	17,46
10	16,0882	17,92	16,0923	17,95	16,1079	18,06	16,1105	18,08	16,1280	18,21	16,1248	18,19
H. media :	17,29		17,35		17,45		17,50		17,57		17,56	

Probeta	Peso anhidro
1	13,2866
2	13,5900
3	13,5765
4	13,3639
5	13,5179

Probeta	Peso anhidro
6	13,3622
7	13,3629
8	13,6288
9	13,5164
10	13,7433

ESPECIE: Populus ssp.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 32 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	20,8592	14,18	21,1744	15,90	21,2752	16,46	21,3211	16,71	21,3311	16,76	21,3546	16,89
2	19,9227	14,50	20,2857	16,58	20,3528	16,97	20,3820	17,14	20,3931	17,20	20,4132	17,32
3	20,2681	14,92	20,6191	16,91	20,6618	17,16	20,6866	17,30	20,6976	17,36	20,7136	17,45
4	19,5991	14,31	19,9353	16,27	20,0225	16,78	20,0600	17,00	20,0689	17,05	20,0881	17,16
5	20,3439	14,19	20,6542	15,94	20,7513	16,48	20,7965	16,73	20,8067	16,79	20,8293	16,92
6	19,7809	14,98	20,0716	16,67	20,1364	17,04	20,1599	17,18	20,1461	17,10	20,1658	17,22
7	19,8786	14,60	20,2284	16,61	20,2682	16,84	20,2968	17,01	20,3287	17,19	20,3494	17,31
8	19,9648	14,31	20,3450	16,49	20,4141	16,89	20,4415	17,04	20,4530	17,11	20,4733	17,23
9	19,9024	14,34	20,2209	16,17	20,3152	16,71	20,3565	16,95	20,3663	17,00	20,3877	17,13
10	20,0019	14,23	20,3236	16,06	20,4192	16,61	20,4609	16,85	20,4708	16,90	20,4908	17,02
H. media :	14,46		16,36		16,79		16,99		17,05		17,16	

FECHA	30-09-88		05-10-88		19-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,3605	16,92	21,3708	16,98	21,3864	17,07	21,4007	17,14	21,4003	17,14	21,4013	17,15
2	20,4145	17,32	20,4279	17,40	20,4381	17,46	20,4512	17,54	20,4709	17,65	20,4745	17,67
3	20,7157	17,46	20,7233	17,51	20,7363	17,58	20,7525	17,67	20,7614	17,72	20,7624	17,73
4	20,0942	17,20	20,1025	17,25	20,1146	17,32	20,1322	17,42	20,1453	17,50	20,1456	17,50
5	20,8355	16,95	20,8454	17,01	20,8575	17,08	20,8761	17,18	20,8904	17,26	20,8910	17,27
6	20,1665	17,22	20,1897	17,35	20,1973	17,40	20,2072	17,46	20,2372	17,63	20,2386	17,64
7	20,3561	17,22	20,3651	17,27	20,3782	17,34	20,3985	17,46	20,4058	17,50	20,4068	17,51
8	20,4756	17,24	20,4841	17,29	20,4986	17,37	20,5142	17,46	20,5267	17,53	20,5297	17,55
9	20,3935	17,16	20,4032	17,22	20,4164	17,29	20,4347	17,40	20,4517	17,50	20,4559	17,52
10	20,4977	17,06	20,5084	17,12	20,5234	17,20	20,5340	17,26	20,5576	17,40	20,5591	17,41
H. media :	17,18		17,24		17,31		17,40		17,48		17,49	

Probeta	Peso anhidro
1	18,2686
2	17,4000
3	17,6361
4	17,1454
5	17,8152

Probeta	Peso anhidro
6	17,2040
7	17,3664
8	17,4648
9	17,4064
10	17,5108

ESPECIE: Pinus pinaster.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 38 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	28,6788	13,86	28,9421	14,90	29,0180	15,20	29,0604	15,37	29,0738	15,43	29,0930	15,50
2	27,8063	13,78	28,0682	14,85	28,1423	15,16	28,1833	15,32	28,1962	15,38	28,2177	15,46
3	22,8495	13,01	23,0920	14,21	23,1418	14,45	23,1819	14,65	23,1916	14,70	23,2311	14,89
4	22,4801	13,04	22,7298	14,30	22,8061	14,68	22,8468	14,88	22,8603	14,95	22,8905	15,10
5	22,1582	13,41	22,3833	14,56	22,4481	14,89	22,4842	15,07	22,4944	15,13	22,5050	15,18
6	22,4066	13,82	22,6006	14,80	22,6447	15,02	22,6707	15,16	22,6771	15,19	22,6890	15,25
7	30,9488	14,26	31,2455	15,35	31,3365	15,69	31,3638	15,79	31,3725	15,82	31,3947	15,90
8	25,8772	14,67	26,1092	15,70	26,1540	15,90	26,1798	16,01	26,1845	16,03	26,2075	16,14
9	28,4575	13,96	28,7554	15,15	28,8307	15,45	28,8327	15,46	28,8838	15,66	28,9149	15,79
10	27,6014	15,14	27,7667	15,83	27,8027	15,98	27,8221	16,06	27,8306	16,10	27,8314	16,10
H. media :	13,89		14,96		15,24		15,38		15,44		15,53	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	29,1060	15,55	29,1219	15,62	29,1535	15,74	29,1680	15,80	29,1972	15,92	29,1956	15,91
2	28,2247	15,49	28,2432	15,57	28,2751	15,70	28,2880	15,75	28,3227	15,89	28,3276	15,91
3	23,2528	15,00	23,2653	15,06	23,2901	15,19	23,3009	15,24	23,3283	15,37	23,3286	15,38
4	22,9012	15,16	22,9114	15,21	22,9352	15,33	22,9503	15,41	22,9692	15,50	22,9693	15,50
5	22,5226	15,27	22,5354	15,34	22,5599	15,46	22,5680	15,50	22,5871	15,60	22,5848	15,59
6	22,6908	15,26	22,7078	15,35	22,7230	15,42	22,7346	15,48	22,7608	15,61	22,7648	15,63
7	31,4014	15,93	31,4038	15,94	31,4185	15,99	31,4345	16,05	31,5110	16,33	31,5171	16,35
8	26,2152	16,17	26,2183	16,18	26,2374	16,27	26,2473	16,31	26,2612	16,37	26,2637	16,39
9	28,9267	15,83	28,9334	15,86	28,9680	16,00	28,9888	16,08	29,0176	16,20	29,0182	16,20
10	27,8149	16,03	27,8554	16,20	27,8734	16,28	27,8920	16,35	27,9169	16,46	27,9171	16,46
H. media :	15,57		15,63		15,74		15,80		15,93		15,93	

Probeta Peso anhidro

1	25,1883
2	24,4386
3	20,2196
4	19,8867
5	19,5388

Probeta Peso anhidro

6	19,6868
7	27,0872
8	22,5661
9	24,9724
10	23,9719

ESPECIE: Pinus sylvestris.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 29 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		07-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,4607	15,99	21,8238	17,96	21,9327	18,55	21,9746	18,77	21,9791	18,80	22,0052	18,94
2	23,1549	17,07	23,5158	18,89	23,5306	18,97	23,5553	19,09	23,5774	19,20	23,6052	19,34
3	22,8429	16,24	23,2220	18,17	23,3095	18,62	23,3507	18,83	23,3579	18,86	23,3838	19,00
4	24,2383	15,40	24,6388	17,31	24,7781	17,97	24,8204	18,18	24,8210	18,18	24,8494	18,31
5	21,3809	15,92	22,1527	20,10	21,8539	18,48	21,8855	18,65	21,8799	18,62	21,9040	18,75
6	25,6665	15,39	26,1165	17,42	26,2212	17,89	26,2748	18,13	26,2895	18,19	26,3174	18,32
7	21,4339	16,71	21,7362	18,36	21,7578	18,48	21,7848	18,62	21,7864	18,63	21,8085	18,75
8	21,7600	15,72	22,1280	17,68	22,2903	18,55	22,3146	18,67	22,3061	18,63	22,3410	18,81
9	22,0360	16,02	22,4064	17,97	22,5185	18,56	22,5598	18,78	22,5611	18,79	22,5903	18,94
10	26,1224	15,32	26,5425	17,18	26,6947	17,85	26,7486	18,09	26,7569	18,13	26,7894	18,27
H. media :	15,98		18,10		18,39		18,58		18,60		18,74	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,0052	18,94	22,0055	18,94	22,0415	19,13	22,0537	19,20	22,0735	19,31	22,0742	19,31
2	23,5981	19,31	23,6043	19,34	23,6314	19,47	23,6447	19,54	23,6868	19,75	23,6871	19,76
3	23,3834	18,99	23,3894	19,03	23,4214	19,19	23,4341	19,25	23,4770	19,47	23,4780	19,48
4	24,8428	18,28	24,8742	18,43	24,8928	18,52	24,9176	18,64	24,9532	18,81	24,9576	18,83
5	21,9040	18,75	21,9003	18,73	21,9388	18,94	21,9506	19,01	21,9705	19,11	21,9705	19,11
6	26,3194	18,33	26,3249	18,35	26,3572	18,50	26,3722	18,57	26,4176	18,77	26,4199	18,78
7	21,8066	18,74	21,8159	18,79	21,8408	18,93	21,8433	18,94	21,8967	19,23	21,8992	19,25
8	22,3347	18,78	22,3458	18,84	22,3745	18,99	22,3869	19,06	22,4138	19,20	22,4190	19,23
9	22,5910	18,94	22,6043	19,01	22,6307	19,15	22,6425	19,22	22,6741	19,38	22,6753	19,39
10	25,7906	13,86	26,7991	18,31	26,8332	18,46	26,8475	18,53	26,8888	18,71	26,8892	18,71
H. media :	18,29		18,78		18,93		18,99		19,17		19,18	

Probeta Peso anhidro

1	18,5015
2	19,7794
3	19,6508
4	21,0029
5	18,4451

Probeta Peso anhidro

6	22,2425
7	18,3645
8	18,8032
9	18,9929
10	22,6513

ESPECIE: Pinus pinaster.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 34 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	25,0126	13,30	25,2416	14,34	25,3016	14,61	25,3422	14,79	25,3540	14,85	25,3821	14,97
2	26,2663	13,52	26,4902	14,49	26,5654	14,82	26,6090	15,00	26,6146	15,03	26,6453	15,16
3	27,3930	13,44	27,6367	14,45	27,7158	14,78	27,7592	14,95	27,7662	14,98	27,7944	15,10
4	25,1402	13,60	25,3770	14,67	25,4016	14,78	25,4505	15,00	25,4733	15,10	25,5016	15,23
5	26,3574	13,63	26,6158	14,74	26,6786	15,01	26,7196	15,19	26,7317	15,24	26,7622	15,37
6	25,3614	13,78	25,5801	14,76	25,6510	15,08	25,6749	15,18	25,6590	15,11	26,6856	19,72
7	24,1528	12,84	24,4107	14,04	24,4872	14,40	24,5328	14,61	24,5448	14,67	24,5748	14,81
8	24,1849	13,00	24,4228	14,11	24,5040	14,49	24,5516	14,71	24,5622	14,76	24,5926	14,90
9	24,5631	12,91	24,8396	14,18	24,9030	14,47	24,9507	14,69	24,9720	14,79	25,0031	14,93
10	22,0273	12,66	22,2803	13,95	22,3746	14,43	22,4226	14,68	22,4315	14,72	22,4604	14,87
H. media :		13,27		14,37		14,69		14,88		14,93		15,51

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	25,3906	15,01	25,4009	15,06	25,4132	15,12	25,4366	15,22	25,4657	15,35	25,4644	15,35
2	26,6508	15,18	26,6432	15,15	26,6528	15,19	26,6713	15,27	26,7068	15,43	26,7098	15,44
3	27,8038	15,14	27,8223	15,22	27,8528	15,34	27,8650	15,39	27,8967	15,52	27,8999	15,54
4	25,5095	15,27	25,5148	15,29	25,5255	15,34	25,5457	15,43	25,5746	15,56	25,5722	15,55
5	26,7704	15,41	26,7772	15,44	26,7898	15,49	26,8162	15,61	26,8500	15,75	26,8532	15,77
6	25,6893	15,25	25,7309	15,44	25,7463	15,50	25,7741	15,63	25,7987	15,74	25,7999	15,74
7	24,5852	14,86	24,5984	14,92	24,6169	15,00	24,6377	15,10	24,6678	15,24	24,6688	15,25
8	24,6032	14,95	24,6190	15,02	24,6409	15,13	24,6605	15,22	24,6972	15,39	24,6958	15,38
9	25,0152	14,99	25,0164	14,99	25,0266	15,04	25,0502	15,15	25,0850	15,31	25,0890	15,33
10	22,4708	14,93	22,4918	15,03	22,5132	15,14	22,5332	15,24	22,5574	15,37	22,5594	15,38
H. media :		15,10		15,16		15,23		15,33		15,47		15,47

Probeta Peso anhidro

1 22,0763
2 23,1374
3 24,1479
4 22,1311
5 23,1962

Probeta Peso anhidro

6 22,2903
7 21,4052
8 21,4032
9 21,7548
10 19,5525

ESPECIE: Quercus pyrenaica.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 35 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	27,6415	13,87	28,0308	15,47	28,1383	15,92	28,2235	16,27	28,2495	16,38	28,2988	16,58
2	27,5046	14,01	27,8444	15,42	27,9759	15,97	28,0363	16,22	28,0651	16,34	28,0997	16,48
3	27,3526	14,07	27,7013	15,52	27,8281	16,05	27,8826	16,28	27,9034	16,37	27,9682	16,64
4	29,7492	14,09	30,2076	15,85	30,3202	16,28	30,3841	16,53	30,3953	16,57	30,4065	16,61
5	37,0616	13,80	37,6909	15,73	37,8261	16,14	37,9473	16,51	37,9803	16,62	38,0278	16,76
6	35,8834	13,89	36,4244	15,60	36,5914	16,13	36,6736	16,39	36,7101	16,51	36,7588	16,66
7	39,0652	13,83	39,6171	15,44	39,8562	16,13	39,9759	16,48	40,0118	16,59	40,0785	16,78
8	31,1489	13,73	31,6433	15,53	31,8115	16,15	31,8947	16,45	31,9128	16,52	31,9560	16,67
9	38,2782	14,22	38,8909	16,05	39,0104	16,41	39,1042	16,69	39,1283	16,76	39,1610	16,85
10	28,6077	13,96	28,9476	15,31	29,1161	15,98	29,1960	16,30	29,2273	16,42	29,2667	16,58
H. media :	13,95		15,59		16,12		16,41		16,51		16,66	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	28,3046	16,60	28,3270	16,69	28,3362	16,73	28,3667	16,86	28,3956	16,98	28,3981	16,99
2	28,1140	16,54	28,1255	16,59	28,1459	16,67	28,1699	16,77	28,1996	16,89	28,1998	16,90
3	27,9801	16,69	27,9789	16,68	28,0172	16,84	28,0381	16,93	28,0646	17,04	28,0761	17,09
4	30,4065	16,61	30,4470	16,77	30,4541	16,80	30,4748	16,88	30,5224	17,06	30,5200	17,05
5	38,0434	16,81	38,0687	16,89	38,0980	16,98	38,1223	17,05	38,1724	17,21	38,1717	17,20
6	36,7778	16,73	36,7965	16,78	36,8207	16,86	36,8577	16,98	36,9003	17,11	36,9001	17,11
7	40,0946	16,83	40,1087	16,87	40,1472	16,98	40,1775	17,07	40,2340	17,24	40,2342	17,24
8	31,9630	16,70	31,9762	16,75	31,9915	16,80	32,0165	16,89	32,0476	17,01	32,0493	17,01
9	39,1706	16,88	39,1972	16,96	39,2212	17,03	39,2536	17,13	39,3034	17,28	39,3035	17,28
10	29,2815	16,64	29,2956	16,70	29,3139	16,77	29,3399	16,87	29,3769	17,02	29,3721	17,00
H. media :	16,70		16,77		16,85		16,94		17,08		17,09	

Probeta Peso anhidro

1	24,2744
2	24,1240
3	23,9787
4	26,0744
5	32,5686

Probeta Peso anhidro

6	31,5080
7	34,3190
8	27,3894
9	33,5125
10	25,1040

ESPECIE: *Quercus pyrenaica*.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 36 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	35,3975	14,39	35,9065	16,04	36,0227	16,41	36,1140	16,71	36,1234	16,74	36,1746	16,90
2	36,1917	14,49	36,6013	15,78	36,7592	16,28	36,8602	16,60	36,8887	16,69	36,9223	16,80
3	35,4758	14,42	35,8531	15,63	36,0088	16,14	36,0946	16,41	36,1119	16,47	36,1531	16,60
4	36,1236	14,89	36,5052	16,11	36,6641	16,61	36,7599	16,92	36,7736	16,96	36,8151	17,09
5	35,4812	14,56	36,0092	16,27	36,1344	16,67	36,2109	16,92	36,2266	16,97	36,2592	17,07
6	36,3938	14,54	36,8322	15,92	36,9984	16,44	37,1022	16,77	37,1301	16,85	37,1762	17,00
7	34,9025	14,66	35,2751	15,89	35,3924	16,27	35,4725	16,54	35,4994	16,62	35,5487	16,79
8	35,1544	15,14	35,5649	16,48	35,6696	16,83	35,7383	17,05	35,7398	17,06	35,7716	17,16
9	36,2445	14,79	36,7524	16,40	36,8923	16,84	36,9625	17,07	36,9774	17,11	37,0099	17,22
10	34,8420	14,61	35,2359	15,91	35,3528	16,29	35,4290	16,55	35,4485	16,61	35,4874	16,74
H. media :	14,65		16,04		16,48		16,75		16,81		16,94	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	36,1986	16,98	36,2095	17,02	36,2242	17,06	36,2351	17,10	36,2854	17,26	36,2855	17,26
2	36,9383	16,85	36,9797	16,98	37,0102	17,07	37,0326	17,15	37,0654	17,25	37,0676	17,26
3	36,1703	16,66	36,1864	16,71	34,2185	10,36	36,2293	16,85	36,2716	16,98	36,2738	16,99
4	36,8301	17,14	36,8499	17,20	36,8791	17,30	36,8994	17,36	36,9405	17,49	36,9408	17,49
5	36,2665	17,10	36,2799	17,14	36,3042	17,22	36,3206	17,27	36,3555	17,38	36,3561	17,39
6	37,1979	17,07	37,2178	17,13	37,2482	17,22	37,2705	17,30	37,3133	17,43	37,3143	17,43
7	35,5580	16,82	35,5617	16,83	35,6093	16,99	35,6262	17,04	35,6513	17,12	35,6525	17,13
8	35,7806	17,19	35,7987	17,25	35,8186	17,31	35,8420	17,39	35,8732	17,49	35,8752	17,50
9	37,0148	17,23	37,0261	17,27	37,0512	17,35	37,0634	17,39	37,0999	17,50	37,1036	17,51
10	35,4958	16,77	35,5071	16,80	35,5312	16,88	35,5458	16,93	35,5697	17,01	35,5697	17,01
H. media :	16,98		17,03		16,48		17,18		17,29		17,30	

Probeta	Peso anhidro
1	30,9438
2	31,6124
3	31,0056
4	31,4410
5	30,9716

Probeta	Peso anhidro
6	31,7750
7	30,4390
8	30,5324
9	31,5741
10	30,3993

ESPECIE: Pinus insignis.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 37 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	20,6738	16,11	20,9886	17,88	21,0627	18,30	21,0953	18,48	21,0772	18,38	21,1020	18,52
2	21,5664	16,41	21,8664	18,03	21,9348	18,40	21,9553	18,51	21,9490	18,47	21,9646	18,56
3	20,1353	16,31	20,4454	18,10	20,5228	18,55	20,5562	18,74	20,5225	18,55	20,5462	18,69
4	21,3488	16,12	21,6855	17,96	21,7723	18,43	21,8110	18,64	21,7918	18,53	21,8178	18,67
5	21,1114	16,50	21,4179	18,19	21,4675	18,47	21,4813	18,54	21,4794	18,53	21,5248	18,78
6	21,6992	16,80	21,9508	18,16	22,0096	18,47	22,0358	18,61	22,0234	18,55	22,0423	18,65
7	22,1570	17,04	22,4152	18,40	22,4798	18,74	22,5113	18,91	22,4799	18,74	22,5054	18,88
8	21,1713	16,07	21,4955	17,85	21,5796	18,31	21,6135	18,50	21,5927	18,38	21,6212	18,54
9	21,9429	16,61	22,2544	18,26	22,2980	18,49	22,3235	18,63	22,2827	18,41	22,2974	18,49
10	21,2036	16,69	21,4631	18,12	21,5209	18,43	21,5430	18,56	21,5372	18,52	21,5528	18,61
H. media :	16,47		18,09		18,46		18,61		18,51		18,64	

FECHA	30-09-88		05-10-88		09-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,1034	18,55	21,1098	18,59	21,1209	18,65	21,1230	18,66	21,1176	18,63	21,1197	18,64
2	21,9668	18,57	21,9776	18,63	21,9883	18,69	21,9850	18,67	21,9963	18,73	21,9917	18,70
3	20,5471	18,69	20,5468	18,69	20,5481	18,70	20,5775	18,87	20,5907	18,94	20,5904	18,94
4	21,8198	18,69	21,8278	18,73	21,8374	18,78	21,8352	18,77	21,8551	18,88	21,8531	18,87
5	21,5258	18,79	21,5365	18,85	21,5469	18,90	21,5412	18,87	21,5634	19,00	21,5610	18,98
6	22,0446	18,66	22,0529	18,71	22,0605	18,75	22,0645	18,77	22,0612	18,75	22,0646	18,77
7	22,5062	18,88	22,5188	18,95	22,5298	19,01	22,5235	18,97	22,5492	19,11	22,5493	19,11
8	21,6220	18,54	21,6279	18,58	21,6349	18,61	21,6376	18,63	21,6419	18,65	21,6421	18,65
9	22,2915	18,46	22,3278	18,65	22,3341	18,68	22,3361	18,70	22,3362	18,70	22,3362	18,70
10	21,5553	18,62	21,5668	18,69	21,5739	18,73	21,5767	18,74	21,5814	18,77	21,5810	18,76
H. media :	18,65		18,70		18,75		18,76		18,82		18,81	

Probeta Peso anhidro

1	17,8052
2	18,5265
3	17,3115
4	18,3645
5	18,1212

Probeta Peso anhidro

6	18,5776
7	18,9316
8	18,2397
9	18,8180
10	18,1712

ESPECIE: Pinus insignis.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 38 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	18,4877	15,99	18,8097	18,01	18,8647	18,36	18,8947	18,55	18,9105	18,65	18,9279	18,76
2	19,2213	15,99	19,5242	17,82	19,5648	18,07	19,5882	18,21	19,6046	18,31	19,6317	18,47
3	18,7408	16,75	18,9714	18,18	18,9979	18,35	19,0332	18,57	19,0446	18,64	19,0606	18,74
4	18,4762	16,21	18,7659	18,03	18,8269	18,42	18,8668	18,67	18,8777	18,74	18,9040	18,90
5	18,5138	16,10	18,8396	18,14	18,8911	18,46	18,9138	18,61	18,9333	18,73	18,9325	18,72
6	19,1180	16,09	19,4155	17,89	19,4873	18,33	19,5216	18,54	19,5264	18,57	19,5608	18,78
7	19,5498	16,77	19,8103	18,32	19,8420	18,51	19,8898	18,80	19,9000	18,86	19,9206	18,98
8	19,2184	16,31	19,4985	18,00	19,5539	18,34	19,5828	18,51	19,5974	18,60	19,6167	18,72
9	19,2496	15,85	19,5616	17,72	19,6272	18,12	19,6709	18,38	19,6839	18,46	19,7103	18,62
10	17,9437	15,91	18,2234	17,72	18,2901	18,15	18,3317	18,41	18,3437	18,49	18,3693	18,66
H. media :	16,20		17,99		18,31		18,52		18,60		18,73	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-09-88		19-09-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	18,9438	18,85	18,9566	18,94	18,9445	18,86	18,9658	18,99	18,9780	19,07	18,9786	19,07
2	19,6540	18,60	19,6699	18,70	19,6699	18,70	19,6878	18,81	19,7068	18,92	19,7056	18,92
3	19,0553	18,71	19,0806	18,86	19,0682	18,79	19,0871	18,90	19,0996	18,98	19,0966	18,96
4	18,8907	18,82	18,8925	18,83	18,8663	18,66	18,9240	19,03	18,9224	19,02	18,9201	19,00
5	18,9208	18,65	18,9573	18,88	18,9495	18,83	18,9882	19,07	19,0013	19,16	19,0012	19,15
6	19,5768	18,87	19,5875	18,94	18,9621	15,14	19,6026	19,03	19,6123	19,09	19,6105	19,08
7	19,9212	18,99	19,9333	19,06	19,9124	18,93	19,9324	19,05	19,9553	19,19	19,9556	19,19
8	19,6166	18,72	19,6356	18,83	19,6398	18,86	19,6001	18,62	19,6577	18,96	19,6537	18,94
9	19,7156	18,65	19,7228	18,69	19,6850	18,47	19,7431	18,82	19,7578	18,91	19,7536	18,88
10	18,3753	18,70	18,3797	18,73	18,3435	18,49	18,3938	18,82	18,4048	18,89	18,4036	18,88
H. media :	18,76		18,85		18,37		18,91		19,02		19,01	

Probeta Peso anhidro

1	15,9386
2	16,5711
3	16,0526
4	15,8988
5	15,9467

Probeta Peso anhidro

6	16,4687
7	16,7423
8	16,5241
9	16,6164
10	15,4809

ESPECIE: *Fagus sylvatica*.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 39 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	27,9347	14,55	28,5004	16,87	28,6454	17,46	28,6454	17,46	28,6993	17,68	28,7309	17,81
2	29,2737	13,83	29,8472	16,06	30,0641	16,90	30,0641	16,90	30,0651	16,90	30,1178	17,11
3	28,9778	14,66	29,5086	16,76	29,6900	17,48	29,6900	17,48	29,7045	17,54	29,7420	17,69
4	27,3763	14,99	27,7535	16,57	27,9275	17,31	27,9275	17,31	27,9447	17,38	27,9908	17,57
5	30,9445	15,11	31,4727	17,08	31,5867	17,50	31,5867	17,50	31,6109	17,59	31,6425	17,71
6	29,0266	14,55	29,5479	16,61	29,7221	17,29	29,7221	17,29	29,7482	17,40	29,7845	17,54
7	28,9255	13,80	29,4684	15,94	29,7144	16,91	29,7144	16,91	29,6985	16,84	29,7482	17,04
8	29,0713	15,22	29,5264	17,02	29,6405	17,47	29,6405	17,47	29,6485	17,51	29,6791	17,63
9	30,6037	14,86	31,0255	16,44	31,2488	17,28	31,2488	17,28	31,2759	17,38	31,3199	17,55
10	28,5427	14,38	29,0757	16,51	29,2701	17,29	29,2701	17,29	29,2871	17,36	29,3314	17,54
H. media :	14,59		16,59		17,29		17,29		17,36		17,52	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	28,7377	17,84	28,7519	17,90	28,7830	18,03	28,7733	17,99	28,8211	18,18	28,8206	18,18
2	30,1222	17,12	30,1380	17,19	30,1543	17,25	30,2123	17,48	30,2398	17,58	30,2399	17,58
3	29,7499	17,72	29,7631	17,77	29,7731	17,81	29,7914	17,88	29,8336	18,05	29,8331	18,05
4	28,0002	17,61	28,0178	17,68	28,0261	17,72	28,0631	17,88	28,0878	17,98	28,0873	17,98
5	31,6461	17,72	31,6631	17,78	31,6802	17,85	31,6820	17,85	31,7124	17,97	31,7122	17,97
6	29,7933	17,57	29,8084	17,63	29,8150	17,66	29,8346	17,74	29,8756	17,90	29,8714	17,88
7	29,7571	17,08	29,8087	17,28	29,8195	17,32	29,8365	17,39	29,8876	17,59	29,8879	17,59
8	29,6069	17,34	29,6832	17,64	29,6910	17,67	29,7058	17,73	29,7442	17,88	29,7445	17,89
9	31,3293	17,58	31,3443	17,64	31,3456	17,65	31,3978	17,84	31,4270	17,95	31,4273	17,95
10	29,3403	17,57	29,3598	17,65	29,3652	17,67	29,4089	17,85	29,4368	17,96	29,4361	17,96
H. media :	17,52		17,62		17,66		17,76		17,90		17,90	

Probeta	Peso anhidro
1	24,3868
2	25,7186
3	25,2723
4	23,8075
5	26,8824

Probeta	Peso anhidro
6	25,3399
7	25,4171
8	25,2316
9	26,6441
10	24,9552

ESPECIE: *Fagus sylvatica*.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 40 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	30,7173	13,93	31,3442	16,26	31,4772	16,75	31,5675	17,09	31,5755	17,12	31,6141	17,26
2	29,5160	14,75	30,0747	16,92	30,1965	17,39	30,2508	17,60	30,2737	17,69	30,3070	17,82
3	28,8158	13,71	29,4221	16,10	29,5639	16,66	29,6335	16,94	29,6531	17,02	29,6955	17,18
4	30,1966	14,09	30,7175	16,06	30,8744	16,65	30,9856	17,07	31,0160	17,19	31,0595	17,35
5	29,5234	13,75	30,1585	16,20	30,2864	16,69	30,3812	17,05	30,4033	17,14	30,4415	17,29
6	28,6323	13,41	29,2627	15,91	29,4747	16,75	29,5537	17,06	29,5470	17,04	29,5917	17,21
7	29,7473	14,77	30,2855	16,85	30,3948	17,27	30,4505	17,48	30,4679	17,55	30,5073	17,70
8	28,7791	13,87	29,3367	16,08	29,4785	16,64	29,5763	17,03	29,5935	17,09	29,6497	17,32
9	32,9242	14,17	33,5029	16,17	33,6926	16,83	33,8151	17,25	33,8529	17,39	33,8987	17,54
10	28,4096	13,48	28,9768	15,74	29,1766	16,54	29,2843	16,97	29,2939	17,01	29,3347	17,17
H. media :	13,99		16,23		16,82		17,16		17,22		17,39	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	31,6293	17,32	31,6483	17,39	31,6658	17,45	31,6902	17,54	31,7296	17,69	31,7298	17,69
2	30,2994	17,57	30,3240	17,66	30,3444	17,74	30,3542	17,78	30,3951	17,94	30,3976	17,95
3	29,7036	17,22	29,7230	17,29	29,7549	17,42	29,7649	17,46	29,8158	17,66	29,8158	17,66
4	31,0715	17,40	31,0912	17,47	31,1254	17,60	31,1356	17,64	31,1921	17,85	31,1914	17,85
5	30,4532	17,33	30,4719	17,40	30,4950	17,49	30,5195	17,59	30,5624	17,75	30,5625	17,75
6	29,6386	17,40	29,6549	17,46	29,6711	17,53	29,6815	17,57	29,7150	17,70	29,7180	17,71
7	30,4662	17,54	30,5107	17,71	30,5300	17,79	30,5813	17,99	30,6144	18,11	30,6142	18,11
8	29,6643	17,37	29,6877	17,47	29,7218	17,60	29,7261	17,62	29,7753	17,81	29,7748	17,81
9	33,9122	17,59	33,9333	17,66	33,9742	17,81	33,9835	17,84	34,0544	18,08	34,0546	18,09
10	29,3387	17,19	29,3585	17,27	29,3797	17,35	29,4198	17,51	29,4344	17,57	29,4302	17,55
H. media :	17,39		17,48		17,58		17,65		17,82		17,82	

Probeta Peso anhidro

1	26,9604
2	25,7724
3	25,3410
4	26,4671
5	25,9549

Probeta Peso anhidro

6	25,2459
7	25,9193
8	25,2731
9	28,8390
10	25,0357

ESPECIE: Eucalyptus globulus.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 41 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	33,6211	12,93	34,1474	14,69	34,3453	15,36	34,5188	15,94	34,5842	16,16	34,6727	16,46
2	36,4750	13,39	37,0450	15,16	37,2964	15,94	37,4529	16,43	37,5368	16,69	37,6283	16,98
3	34,1909	13,69	34,7423	15,53	34,9244	16,13	35,0384	16,51	35,0989	16,71	35,1855	17,00
4	34,5708	13,74	35,2677	16,03	35,4252	16,55	35,5311	16,90	35,5703	17,03	35,6209	17,19
5	33,0881	13,05	33,5554	14,65	33,7439	15,29	33,8669	15,71	33,9247	15,91	34,0059	16,19
6	41,4465	13,91	42,1980	15,97	42,4837	16,76	42,6218	17,14	42,6787	17,30	42,7572	17,51
7	35,4568	13,50	35,8329	14,70	36,0408	15,37	36,1925	15,85	36,2770	16,13	36,3868	16,48
8	29,0851	12,96	29,5738	14,85	29,7895	15,69	29,9210	16,20	29,9781	16,42	30,0346	16,64
9	37,6167	13,09	38,1876	14,81	38,4530	15,61	38,6637	16,24	38,7497	16,50	38,8326	16,75
10	37,9022	14,25	38,4488	15,90	38,5134	16,10	38,5741	16,28	38,5851	16,31	38,6280	16,44
H. media :	13,45		15,23		15,88		16,32		16,52		16,76	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	34,7025	16,56	34,7291	16,65	34,7647	16,77	34,7929	16,86	34,8628	17,10	34,8620	17,09
2	37,6653	17,09	37,6885	17,16	37,7291	17,29	37,7831	17,46	37,8619	17,70	37,8641	17,71
3	35,2121	17,09	35,2517	17,22	35,2692	17,28	35,3269	17,47	35,3837	17,66	35,3837	17,66
4	35,6452	17,27	35,6703	17,35	35,6855	17,40	35,7207	17,52	35,7964	17,77	35,7972	17,77
5	34,0389	16,30	34,0658	16,39	34,0943	16,49	34,1346	16,63	34,1915	16,82	34,1933	16,83
6	42,7820	17,58	42,8073	17,65	42,8560	17,78	42,9163	17,95	42,9955	18,17	42,9907	18,15
7	36,4358	16,63	36,4752	16,76	36,5270	16,93	36,5750	17,08	36,6651	17,37	36,6635	17,36
8	30,0652	16,76	30,0949	16,88	30,1138	16,95	30,1454	17,07	30,2023	17,30	30,2002	17,29
9	38,8663	16,85	38,9019	16,95	38,9395	17,07	38,9712	17,16	39,0503	17,40	39,0515	17,40
10	38,6417	16,48	38,6818	16,60	38,6859	16,62	38,7163	16,71	38,7861	16,92	38,7898	16,93
H. media :	16,86		16,96		17,06		16,55		17,42		17,42	

Probeta Peso anhidro

1	29,7728
2	32,1677
3	30,0726
4	30,3953
5	29,2676

Probeta Peso anhidro

6	36,3855
7	31,2396
8	25,7489
9	33,2624
10	33,1735

ESPECIE: Eucalyptus globulus.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 82%

T: 20 C

Cuadro - 42 -

FECHA	18-08-88		25-08-88		01-09-88		09-09-88		15-09-88		23-09-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	37,3362	12,96	37,9574	14,84	38,2370	15,68	38,4548	16,34	38,5362	16,59	38,6275	16,86
2	30,6892	13,48	31,2835	15,68	31,4830	16,42	31,5645	16,72	31,5955	16,83	31,6445	17,01
3	28,8853	13,10	29,5550	15,73	29,7105	16,33	29,8083	16,72	29,8497	16,88	29,9005	17,08
4	38,0825	12,85	38,7327	14,77	38,9547	15,43	39,1407	15,98	39,2191	16,22	39,3135	16,50
5	39,2874	12,50	39,8936	14,23	40,1651	15,01	40,3857	15,64	40,4780	15,91	40,5827	16,21
6	22,5177	12,68	22,8726	14,45	23,0163	15,17	23,0854	15,52	23,1141	15,66	23,1533	15,86
7	38,9039	13,52	39,7207	15,90	39,9686	16,62	40,1044	17,02	40,1464	17,14	40,2140	17,34
8	39,5644	13,05	40,3424	15,27	40,5922	15,99	40,7688	16,49	40,8690	16,78	40,9621	17,05
9	31,7455	13,25	32,2822	15,17	32,4479	15,76	32,5846	16,25	32,6343	16,43	32,7082	16,69
10	26,4426	12,92	26,8408	14,62	27,0027	15,32	27,1116	15,78	27,1574	15,98	27,2080	16,19
H. media :	13,03		15,07		15,77		16,25		16,44		16,68	

FECHA	30-09-88		05-10-88		14-10-88		19-10-88		26-10-88		31-10-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	38,6716	17,00	38,7171	17,13	38,7743	17,31	38,8257	17,46	38,8825	17,63	38,8866	17,65
2	31,6609	17,07	31,6844	17,16	31,7201	17,29	31,7414	17,37	31,7616	17,45	31,7666	17,47
3	29,9246	17,17	29,9423	17,24	29,9751	17,37	29,9597	17,31	30,0196	17,55	30,0192	17,54
4	39,3600	16,63	39,3993	16,75	39,4509	16,90	39,4840	17,00	39,5508	17,20	39,5542	17,21
5	40,6358	16,36	40,6833	16,50	40,7479	16,68	40,8000	16,83	40,8712	17,03	40,8702	17,03
6	23,1735	15,96	23,1930	16,06	23,2166	16,18	23,2201	16,19	23,2456	16,32	23,2530	16,36
7	40,2448	17,43	40,2755	17,52	40,244	17,66	40,3435	17,72	40,3710	17,80	40,3702	17,79
8	41,0025	17,16	41,0295	17,24	41,0893	17,41	41,1190	17,49	41,1729	17,65	41,1730	17,65
9	32,7425	16,81	32,7774	16,94	32,8265	17,11	32,8431	17,17	32,8970	17,36	32,8971	17,36
10	27,2333	16,30	27,2543	16,39	27,2815	16,51	27,3004	16,59	27,3309	16,72	27,3304	16,72
H. media :	16,79		16,89		17,04		17,11		17,27		17,28	

Probeta Peso anhidro

1	33,0536
2	27,0434
3	25,5388
4	33,7469
5	34,9225

Probeta Peso anhidro

6	19,9840
7	34,2720
8	34,9967
9	28,0302
10	23,4162

5.2.12.- Determinación de humedad y dimensiones de las probetas sometidas a fatiga a 20°C y 90 % de HR.

Al igual que en el apartado anterior, una vez alcanzado el equilibrio y determinadas las dimensiones de las probetas a fatiga bajo las condiciones de 20°C y 82 % de HR, la humedad relativa y temperatura de la cámara higrotérmica fue programada para alcanzar condiciones de 20°C y 90 % de HR, con el fin de conseguir un contenido de humedad en la madera relativamente cercano al punto de saturación de las fibras. (22-24 %).

La explicación que justifica la elección de estas condiciones higrotérmicas radica en que hemos comprobado experimentalmente que una humedad relativa del 90 % puede considerarse como umbral o punto crítico a partir del cual el acondicionamiento hasta peso constante con una diferencia entre pesadas menor o igual a 0,0050 gr. es difícil si no de conseguir, sí de pesar.

Esta dificultad radica en el choque higrotérmico a que se ve sometida la probeta desde su salida de cámara para la pesada hasta su determinación en la balanza, debido a las diferencias higrotérmicas entre interior y

exterior de la cámara. A esta explicación se le suma la escasa importancia que tiene para este estudio valores de humedad relativa por encima del 90 %, ya que provocan contenidos de humedad en la madera que se encuentran en el extremo superior de la isoterma de sorción y por tanto ocupando la zona más crítica de dicha isoterma, junto con la del principio sorción química.

Conseguida la humedad de equilibrio higroscópico para estas condiciones, se determinó la humedad correspondiente y las nuevas dimensiones de las probetas a fatiga, siguiendo el mismo procedimiento de medida que en el apartado 5.2.10.

Dichas humedades de equilibrio aparecen reflejadas en la última columna de los cuadros 43 al 56, ambos inclusive. Las dimensiones correspondientes a dichas humedades aparecen en los cuadros del 57 al 63, ambos inclusive.

Por último, señalar dentro de este punto la importancia que tiene haber elegido las condiciones del 90 % de Hr y 20°C, ya que éstas provocan contenidos de humedad en la madera incluidos en la zona de condensación capilar. Este hecho nos permitirá construir la isoterma de sorción de 20°C por encima del 15-18 %, ya que conoceremos dos

parejas de valores pertenecientes a dos funciones exponenciales conocidas.

ESPECIE: Pinus sylvestris.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 43 -

FECHA	07-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,8135	23,31	22,9075	23,81	23,0469	24,57	23,0872	24,79	23,1018	24,86	23,0963	24,83
2	24,4723	23,73	24,5442	24,09	24,6926	24,84	24,7288	25,02	24,7400	25,08	24,7339	25,05
3	24,3335	23,83	24,3170	23,75	24,4882	24,62	24,5275	24,82	24,5417	24,89	24,5355	24,86
4	25,7226	22,47	25,8075	22,88	25,9602	23,60	25,9946	23,77	26,0057	23,82	25,9965	23,78
5	22,7352	23,26	22,8252	23,75	22,9722	24,54	23,0251	24,83	23,0156	24,78	23,0216	24,81
6	27,1715	22,16	27,2858	22,67	27,4238	23,29	27,4607	23,46	27,4492	23,41	27,4564	23,44
7	22,6310	23,23	22,7140	23,68	22,8577	24,47	22,8817	24,60	22,8939	24,66	22,8905	24,65
8	23,2095	23,43	23,2596	23,70	23,4373	24,65	23,4654	24,79	23,4467	24,70	23,4413	24,67
9	23,4631	23,54	23,5362	23,92	23,6690	24,62	23,7112	24,84	23,6888	24,72	23,7182	24,88
10	27,6983	22,28	27,7793	22,64	27,9389	23,34	27,9637	23,45	27,9765	23,51	27,9681	23,47
H. media :	23,12		23,49		24,25		24,44		24,44		24,44	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	23,0645	24,66	23,1368	25,05	23,1412	25,08	23,1427	25,09
2	24,7108	24,93	24,7670	25,22	24,7762	25,26	24,7758	25,26
3	24,5014	24,68	24,5714	25,04	24,5823	25,10	24,5860	25,11
4	25,9754	23,68	26,0279	23,93	26,0103	23,84	26,0153	23,87
5	22,9754	24,56	23,0650	25,05	23,0734	25,09	23,0704	25,08
6	27,3885	23,14	27,4956	23,62	27,5008	23,64	27,5016	23,64
7	22,8668	24,52	22,9231	24,82	22,9277	24,85	22,9278	24,85
8	23,3748	24,31	23,4876	24,91	23,5113	25,04	23,5115	25,04
9	23,5946	24,23	23,7406	25,00	23,7608	25,10	23,7613	25,11
10	27,9481	23,38	27,9897	23,57	28,0106	23,66	28,0107	23,66
H. media :	24,21		24,62		24,67		24,67	

Probeta Peso anhidro

1 18,5015
2 19,7794
3 19,6508
4 21,0029
5 18,4451

Probeta Peso anhidro

6 22,2425
7 18,3645
8 18,8032
9 18,9929
10 22,6513

ESPECIE: Pinus sylvestris.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 44 -

FECHA	07-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	23,5628	21,89	23,6152	22,16	23,7693	22,96	23,8039	23,14	23,7944	23,09	23,7915	23,07
2	25,3300	21,77	25,3963	22,09	25,5551	22,86	25,5743	22,95	25,5602	22,88	25,5852	23,00
3	26,0145	22,25	26,0719	22,52	26,2194	23,21	26,2445	23,33	26,2408	23,31	26,2434	23,32
4	24,4832	22,01	24,5533	22,36	24,6790	22,99	24,7248	23,22	24,7136	23,16	24,7172	23,18
5	22,6263	21,97	22,6918	22,33	22,8013	22,92	22,8417	23,13	22,8413	23,13	22,8464	23,16
6	23,9962	21,94	24,0570	22,25	24,1859	22,90	24,2303	23,13	24,2221	23,09	24,2317	23,14
7	23,3719	22,07	23,4321	22,39	23,5573	23,04	23,6001	23,26	23,5955	23,24	23,6018	23,27
8	23,7536	22,67	23,8145	22,98	23,9540	23,71	23,9996	23,94	23,9965	23,92	24,0020	23,95
9	23,6532	22,65	23,7145	22,97	23,8813	23,83	23,8958	23,91	23,8828	23,84	23,9050	23,95
10	23,1681	22,60	23,2314	22,94	23,3746	23,70	23,4055	23,86	23,3992	23,83	23,4189	23,93
N. media :	22,18		22,50		23,21		23,39		23,35		23,40	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-88		03-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	23,7350	22,78	23,8319	23,28	23,8556	23,41	23,8554	23,40
2	25,5420	22,79	25,6343	23,24	25,6285	23,21	25,6293	23,21
3	26,2200	23,21	26,2837	23,51	26,2974	23,58	26,2984	23,58
4	24,6861	23,02	24,7570	23,38	24,7670	23,43	24,7671	23,43
5	22,8175	23,00	22,8878	23,38	22,8767	23,32	22,8760	23,32
6	24,1925	22,94	24,2747	23,35	24,2675	23,32	24,2695	23,33
7	23,5700	23,11	23,6359	23,45	23,6173	23,35	23,6140	23,34
8	24,9638	28,92	24,0521	24,21	24,0554	24,23	24,0522	24,21
9	23,8330	23,58	23,9553	24,22	23,9701	24,29	23,9698	24,29
10	23,3825	23,74	23,4595	24,15	23,4676	24,19	23,4643	24,17
N. media :	23,71		23,62		23,63		23,63	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	19,3310	6	19,6789
2	20,8007	7	19,1460
3	21,2799	8	19,3638
4	20,0660	9	19,2853
5	18,5504	10	18,8967

ESPECIE: Populus spp..

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 45 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	16,2429	22,25	16,2814	22,54	16,3594	23,13	16,3638	23,16	16,3542	23,09	16,3777	23,26
2	16,5926	22,09	16,6350	22,41	16,7096	22,96	16,7314	23,12	16,7313	23,11	16,7469	23,23
3	16,5834	22,15	16,6254	22,46	16,7043	23,04	16,7290	23,22	16,7154	23,12	16,7423	23,32
4	16,3646	22,45	16,4078	22,78	16,4866	23,37	16,5092	23,54	16,4952	23,43	16,5283	23,68
5	16,5484	22,42	16,5843	22,68	16,6673	23,30	16,6838	23,42	16,6685	23,31	16,7082	23,60
6	16,3109	22,07	16,3552	22,40	16,4335	22,98	16,4589	23,18	16,4635	23,21	16,4810	23,34
7	16,3475	22,33	16,3885	22,64	16,4688	23,24	16,4848	23,36	16,4709	23,26	16,4927	23,42
8	16,6500	22,17	16,6912	22,47	16,7702	23,05	16,7976	23,25	16,8117	23,35	16,8189	23,41
9	16,4954	22,04	16,5362	22,34	16,6150	22,92	16,6458	23,15	16,6610	23,27	16,6706	23,34
10	16,7093	21,58	16,7563	21,92	16,8262	22,43	16,8825	22,84	16,8624	22,70	16,8904	22,90
H. media :	22,16		22,46		23,04		23,22		23,18		23,35	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	16,3494	23,05	16,4048	23,47	16,3110	22,76	16,3812	23,29	16,3826	23,30
2	16,7202	23,03	16,7808	23,48	16,6795	22,73	16,7564	23,30	16,7584	23,31
3	16,7462	23,35	16,7750	23,56	16,6950	22,97	16,7716	23,53	16,7727	23,54
4	16,5030	23,49	16,5608	23,92	16,4780	23,30	16,5645	23,95	16,5663	23,96
5	16,6948	23,50	16,7441	23,87	16,6695	23,31	16,7456	23,88	16,7418	23,85
6	16,4685	23,25	16,5118	23,57	16,4480	23,09	16,5103	23,56	16,5128	23,58
7	16,5002	23,48	16,5265	23,67	16,4020	22,74	16,5212	23,63	16,5227	23,65
8	16,8081	23,33	16,8500	23,64	16,7805	23,13	16,8463	23,61	16,8579	23,69
9	16,6699	23,33	16,6946	23,51	16,6190	22,95	16,7046	23,59	16,7052	23,59
10	16,8624	22,70	16,9326	23,21	16,8630	22,70	16,9451	23,30	16,9430	23,28
H. media :	23,25		23,59		22,97		23,56		23,58	

Probeta Peso anhidro

1	13,2866
2	13,5900
3	13,5765
4	13,3639
5	13,5179

Probeta Peso anhidro

6	13,3622
7	13,3629
8	13,6288
9	13,5164
10	13,7433

ESPECIE: Populus spp..

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 46 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,1952	21,49	22,2424	21,75	22,3528	22,36	22,3821	22,52	22,3600	22,40
2	21,2820	22,31	21,3282	22,58	21,4407	23,22	21,4680	23,38	21,4452	23,25
3	21,5300	22,08	21,5786	22,35	21,6868	22,97	21,7160	23,13	21,6963	23,02
4	20,8750	21,75	20,9215	22,02	21,0272	22,64	21,0516	22,78	21,0415	22,72
5	21,6575	21,57	21,6766	21,67	21,7783	22,25	21,8482	22,64	21,8130	22,44
6	21,0305	22,24	21,0768	22,51	21,1885	23,16	21,2145	23,31	21,1950	23,20
7	21,2133	22,15	21,2621	22,43	21,3736	23,07	21,3998	23,23	21,3787	23,10
8	21,2848	21,87	21,3267	22,11	21,4366	22,74	21,4408	22,77	21,4545	22,84
9	21,1736	21,64	21,2471	22,06	21,3598	22,71	21,3841	22,85	21,3783	22,82
10	21,3516	21,93	21,3994	22,21	21,5052	22,81	21,5320	22,96	21,5118	22,85
H. media :	21,90		22,17		22,79		22,96		22,86	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,3616	22,40	22,4448	22,86	22,2755	21,93	22,4278	22,77	22,4275	22,77
2	21,4735	23,41	21,5269	23,72	21,3610	22,76	21,5184	23,67	21,5188	23,67
3	21,7215	23,16	21,7782	23,49	21,5630	22,27	21,7626	23,40	21,7666	23,42
4	21,0672	22,87	21,1263	23,22	20,7160	20,83	21,1140	23,15	21,1100	23,12
5	21,8418	22,60	21,9151	23,01	21,7600	22,14	21,8803	22,82	21,8820	22,83
6	21,2238	23,37	21,2800	23,69	21,1250	22,79	21,2635	23,60	21,2620	23,59
7	21,4026	23,24	21,4576	23,56	21,3450	22,91	21,4414	23,46	21,4454	23,49
8	21,4854	23,02	21,5421	23,35	21,3430	22,21	21,5275	23,26	21,5237	23,24
9	21,3720	22,78	21,4536	23,25	21,2460	22,06	21,4464	23,21	21,4451	23,20
10	21,5315	22,96	21,5721	23,19	21,4373	22,42	21,5669	23,16	21,5701	23,18
H. media :	22,98		23,33		22,23		23,25		23,25	

Probeta	Peso anhidro
1	18,2686
2	17,4000
3	17,6361
4	17,1454
5	17,8152

Probeta	Peso anhidro
6	17,2040
7	17,3664
8	17,4648
9	17,4064
10	17,5108

ESPECIE: Pinus pinaster.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 47 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	30,4733	20,98	30,5405	21,25	30,6920	21,85	30,7577	22,11	30,7686	22,15	30,7461	22,07
2	29,5405	20,88	29,6001	21,12	29,7540	21,75	29,8098	21,98	29,8151	22,00	29,8104	21,98
3	24,3924	20,64	24,4512	20,93	24,5797	21,56	24,6402	21,86	24,6453	21,89	24,6379	21,85
4	24,0474	20,92	24,1007	21,19	24,2268	21,82	24,2770	22,08	24,2556	21,97	24,2922	22,15
5	23,5920	20,74	23,6479	21,03	23,7702	21,66	23,8160	21,89	23,7881	21,75	23,8292	21,96
6	23,6483	20,12	23,6970	20,37	23,8216	21,00	23,8545	21,17	23,8304	21,05	23,8530	21,16
7	32,3866	19,56	32,4824	19,92	32,7138	20,77	32,7590	20,94	32,7496	20,90	32,7705	20,98
8	27,1792	20,44	27,2396	20,71	27,3631	21,26	27,4059	21,45	27,3414	21,16	27,4260	21,54
9	30,2821	21,26	30,3677	21,61	30,5590	22,37	30,6162	22,60	30,5858	22,48	30,6346	22,67
10	28,9441	20,74	29,0079	21,01	29,1488	21,60	29,2002	21,81	29,1660	21,67	29,2098	21,85
H. media :	20,63		20,91		21,56		21,79		21,70		21,82	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-88		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	30,7959	22,26	30,8289	22,39	30,7380	22,03	30,8212	22,36	30,8222	22,37
2	29,8340	22,08	29,8858	22,29	29,8001	21,94	29,8815	22,27	29,8821	22,27
3	24,6472	21,90	24,6962	22,14	24,6291	21,81	24,6974	22,15	24,6969	22,14
4	24,2872	22,13	24,3236	22,31	24,2470	21,93	24,3142	22,26	24,3142	22,26
5	23,8295	21,96	23,8656	22,14	23,7050	21,32	23,8615	22,12	23,8638	22,14
6	23,8830	21,31	23,9095	21,45	23,8085	20,94	23,8915	21,36	23,8906	21,35
7	32,7748	21,00	32,8433	21,25	32,7109	20,76	32,8654	21,33	32,8644	21,33
8	27,4444	21,62	27,4655	21,71	27,3360	21,14	27,4659	21,71	27,4734	21,75
9	30,6565	22,76	30,6932	22,91	30,6205	22,62	30,6852	22,88	30,6852	22,88
10	29,2330	21,95	29,2583	22,05	29,1685	21,68	29,2678	22,09	29,2698	22,10
H. media :	21,90		22,07		21,62		22,05		22,06	

Probeta Peso anhidro

1	25,1883
2	24,4386
3	20,2196
4	19,8867
5	19,5388

Probeta Peso anhidro

6	19,6868
7	27,0872
8	22,5661
9	24,9724
10	23,9719

ESPECIE: Pinus pinaster.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 48 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	26,5842	20,42	26,6487	20,71	26,7887	21,35	26,8355	21,56	26,8283	21,53	26,8437	21,60
2	27,8653	20,43	27,9314	20,72	28,1065	21,48	28,1549	21,69	28,1580	21,70	28,1680	21,74
3	29,0924	20,48	29,1612	20,76	29,3075	21,37	29,3650	21,60	29,3567	21,57	29,3668	21,61
4	26,8154	21,17	26,8887	21,50	27,0031	22,01	27,0762	22,34	27,0484	22,22	27,0836	22,38
5	27,9930	20,68	28,0689	21,01	28,2074	21,60	28,2594	21,83	28,2324	21,71	28,2583	21,82
6	26,9079	20,72	26,9770	21,03	27,1080	21,61	27,1629	21,86	27,0984	21,57	27,1449	21,78
7	25,7641	20,36	25,8238	20,64	25,9522	21,24	25,9952	21,44	25,9876	21,41	26,0059	21,49
8	25,8089	20,58	25,8713	20,88	26,0042	21,50	26,0550	21,73	26,0512	21,72	26,0635	21,77
9	26,2174	20,51	26,2813	20,81	26,4214	21,45	26,4790	21,72	26,4220	21,45	26,4717	21,68
10	23,5968	20,68	23,6563	20,99	23,7807	21,62	23,8301	21,88	23,7990	21,72	23,8180	21,82
H. media :	20,60		20,90		21,52		21,77		21,66		21,77	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	26,8575	21,66	26,8921	21,81	26,8912	21,81	26,8935	21,82
2	28,2200	21,97	28,2266	22,00	28,2115	21,93	28,2129	21,94
3	29,3900	21,71	29,4126	21,80	29,4150	21,81	29,4105	21,79
4	27,0750	22,34	27,1285	22,58	27,1258	22,57	27,1239	22,56
5	28,2864	21,94	28,3061	22,03	28,3254	22,11	28,3260	22,11
6	27,1860	21,96	27,2260	22,14	27,2144	22,09	27,2169	22,10
7	26,0081	21,50	26,0415	21,66	26,0441	21,67	26,0442	21,67
8	26,0684	21,80	26,1021	21,95	26,0912	21,90	26,0958	21,92
9	26,4830	21,73	26,5316	21,96	26,4871	21,75	26,4873	21,75
10	23,8640	22,05	23,8676	22,07	23,8712	22,09	23,8702	22,08
H. media :	21,87		22,00		21,97		21,98	

Probeta Peso anhidro

1	22,0763
2	23,1374
3	24,1479
4	22,1311
5	23,1962

Probeta Peso anhidro

6	22,2903
7	21,4052
8	21,4032
9	21,7548
10	19,5525

ESPECIE: Quercus spp.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 49 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	29,4165	21,18	29,2818	20,63	29,7014	22,36	29,7395	22,51	29,7496	22,56	29,7521	22,57
2	29,1763	20,94	29,2386	21,20	29,4546	22,10	29,4871	22,23	29,4937	22,26	29,5255	22,39
3	28,9967	20,93	29,0708	21,24	29,2703	22,07	29,3246	22,29	29,3404	22,36	29,3406	22,36
4	31,4659	20,68	31,5281	20,92	31,7144	21,63	31,7631	21,82	31,7654	21,83	31,7747	21,86
5	39,5739	21,51	39,6575	21,77	39,8686	22,41	39,9390	22,63	39,9407	22,64	39,9749	22,74
6	38,2849	21,51	38,3632	21,76	38,5987	22,50	38,6597	22,70	38,6536	22,68	38,6925	22,80
7	41,6754	21,44	41,7817	21,75	41,9824	22,33	42,0690	22,58	42,0536	22,54	42,1204	22,73
8	33,1290	20,96	33,1998	21,21	33,3700	21,84	33,4318	22,06	33,4087	21,98	33,4576	22,16
9	40,7197	21,51	40,8049	21,76	41,0099	22,37	41,0850	22,60	41,0763	22,57	41,1372	22,75
10	30,3878	21,05	30,4566	21,32	30,6602	22,13	30,7098	22,33	30,6986	22,29	30,7379	22,44
H. media :	21,17		21,35		22,17		22,38		22,37		22,48	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	29,7443	22,53	29,8131	22,82	29,8512	22,97	29,8532	22,98
2	29,4871	22,23	29,5998	22,70	29,6612	22,95	29,6662	22,97
3	29,3533	22,41	29,4360	22,76	29,4923	22,99	29,4938	23,00
4	31,7778	21,87	31,8547	22,17	31,9046	22,36	31,9048	22,36
5	39,9881	22,78	40,0662	23,02	40,1156	23,17	40,1173	23,18
6	38,6986	22,82	38,7779	23,07	38,7703	23,05	38,7733	23,06
7	42,1216	22,74	42,1973	22,96	42,2345	23,06	42,2316	23,06
8	33,4352	22,07	33,4843	22,25	33,5270	22,41	33,5298	22,42
9	41,1058	22,66	41,2212	23,00	41,2601	23,12	41,2647	23,13
10	30,7304	22,41	30,8097	22,73	30,8325	22,82	30,8339	22,82
H. media :	22,45		22,75		22,89		22,90	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	24,2744	6	31,5080
2	24,1240	7	34,3190
3	23,9787	8	27,3894
4	26,0744	9	33,5125
5	32,5686	10	25,1040

ESPECIE: Quercus spp.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 50 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	37,4695	21,09	37,5475	21,34	37,7127	21,87	37,7548	22,01	37,7572	22,02	37,7816	22,10
2	38,1807	20,78	38,2611	21,03	38,4324	21,57	38,4950	21,77	38,5018	21,79	38,5455	21,93
3	37,3912	20,59	37,4634	20,83	37,6411	21,40	37,6760	21,51	37,7155	21,64	37,7207	21,66
4	38,0926	21,16	38,1789	21,43	38,3929	22,11	38,4652	22,34	38,4951	22,44	38,4883	22,41
5	37,4379	20,88	37,5042	21,09	37,6742	21,64	37,7380	21,85	37,7442	21,87	37,7709	21,95
6	38,4543	21,02	38,5464	21,31	38,7698	22,01	38,8049	22,12	38,8341	22,22	38,8046	22,12
7	36,7884	20,86	36,8512	21,07	37,0275	21,64	37,0698	21,78	37,0541	21,73	37,1058	21,90
8	36,9722	21,09	37,0596	21,38	37,2864	22,12	37,3517	22,33	37,3529	22,34	37,3582	22,36
9	38,2478	21,14	38,3380	21,42	38,5339	22,04	38,5923	22,23	38,6089	22,28	38,6331	22,36
10	36,7228	20,80	36,7861	21,01	36,9602	21,58	37,0020	21,72	36,9940	21,69	37,0183	21,77
H. media :	20,94		21,19		21,80		21,97		22,00		22,06	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	37,7826	22,10	37,8284	22,25	37,8601	22,35	37,8627	22,36
2	38,5314	21,89	38,5926	22,08	38,6012	22,11	38,6005	22,11
3	37,7313	21,69	37,7778	21,84	37,7964	21,90	37,7966	21,90
4	38,4904	22,42	38,5432	22,59	38,5506	22,61	38,5531	22,62
5	37,7881	22,01	37,8352	22,16	37,8369	22,17	37,8370	22,17
6	38,8303	22,20	38,9174	22,48	38,9545	22,59	38,9507	22,58
7	37,1232	21,96	37,1864	22,17	37,1823	22,15	37,1872	22,17
8	37,3525	22,34	37,4532	22,67	37,4506	22,66	37,4508	22,66
9	38,6504	22,41	38,7156	22,62	38,7206	22,63	38,7242	22,65
10	36,9775	21,64	37,1078	22,07	37,1025	22,05	37,1064	22,06
H. media :	22,07		22,29		22,32		22,33	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	30,9438	6	31,7750
2	31,6124	7	30,4390
3	31,0056	8	30,5324
4	31,4410	9	31,5741
5	30,9716	10	30,3993

ESPECIE: Pinus insignis.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 51 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	21,8452	22,69	21,9237	23,13	22,0215	23,68	21,9996	23,56	22,1084	24,17	22,0756	23,98
2	22,7056	22,56	22,7899	23,01	22,9129	23,68	22,9209	23,72	22,9565	23,91	22,9546	23,90
3	21,1995	22,46	21,2558	22,78	21,3440	23,29	21,3636	23,41	21,4040	23,64	21,3654	23,42
4	22,5640	22,73	22,6627	23,27	22,7350	23,66	22,7490	23,74	22,8010	24,02	22,7823	23,92
5	22,2846	22,98	22,3484	23,33	22,4911	24,11	22,4802	24,05	22,5569	24,48	22,5181	24,26
6	22,7809	22,63	22,8469	22,98	22,9806	23,70	22,5205	21,22	23,0490	24,07	22,9585	23,58
7	23,3109	23,13	23,3823	23,51	23,5073	24,17	23,5232	24,25	23,5722	24,51	23,5349	24,32
8	22,3239	22,39	22,4015	22,82	22,5095	23,41	22,9837	26,01	22,5361	23,56	22,5163	23,45
9	23,0183	22,32	23,1013	22,76	23,2184	23,38	23,2693	23,65	23,3372	24,02	23,2740	23,68
10	22,2308	22,34	22,3203	22,83	22,3964	23,25	22,4128	23,34	22,4861	23,75	22,4614	23,61
H. media :		22,62		23,04		23,63		23,70		24,01		23,81

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	22,0336	23,75	22,1554	24,43	22,1145	24,20	22,1105	24,18
2	22,9286	23,76	23,0298	24,31	22,9917	24,10	22,9906	24,10
3	21,3432	23,29	21,4569	23,95	21,4436	23,87	21,4469	23,89
4	22,6806	23,37	22,8443	24,26	22,7845	23,93	22,7898	23,96
5	22,3003	23,06	22,5827	24,62	22,5517	24,45	22,5538	24,46
6	22,9610	23,60	23,0715	24,19	23,0268	23,95	23,0253	23,94
7	23,3947	23,57	23,6368	24,85	23,5899	24,61	23,5891	24,60
8	22,3810	22,70	22,6367	24,11	22,4801	23,25	22,4810	23,25
9	23,2410	23,50	23,3530	24,10	23,3448	24,06	23,3454	24,06
10	22,3402	22,94	22,5151	23,91	22,4569	23,59	22,4563	23,58
H. media :		23,36		24,27		24,00		24,00

Probeta Peso anhidro

1	17,8052
2	18,5265
3	17,3115
4	18,3845
5	18,1212

Probeta Peso anhidro

6	18,5776
7	18,9316
8	18,2397
9	18,8180
10	18,1712

ESPECIE: Pinus insignis.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 52 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	19,5800	22,85	19,6320	23,17	19,7418	23,86	19,7660	24,01	19,6824	23,49	19,7685	24,03
2	20,3224	22,64	20,3973	23,09	20,4905	23,65	20,5507	24,02	20,4784	23,58	20,5272	23,87
3	19,7050	22,75	19,7622	23,11	19,8564	23,70	19,8546	23,68	19,7870	23,26	19,8803	23,84
4	19,5579	23,01	19,6216	23,42	19,7252	24,07	19,7265	24,08	19,6476	23,58	19,7753	24,38
5	19,5595	22,66	19,6156	23,01	19,7188	23,65	19,7992	24,16	19,7230	23,68	19,7961	24,14
6	20,2517	22,97	20,3131	23,34	20,4365	24,09	20,4670	24,28	20,4710	24,30	20,4817	24,37
7	20,5628	22,82	20,6226	23,18	20,7071	23,68	20,7128	23,72	20,6631	23,42	20,7346	23,85
8	20,2371	22,47	20,2769	22,71	20,3826	23,35	20,3708	23,28	20,2966	22,83	20,3971	23,44
9	20,4009	22,78	20,5540	23,70	20,5540	23,70	20,5211	23,50	20,5644	23,76	20,5369	23,59
10	18,9874	22,65	19,1266	23,55	19,1266	23,55	19,1065	23,42	19,0293	22,92	19,1497	23,70
H. media :	22,76		23,23		23,73		23,81		23,48		23,92	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	19,6608	23,35	19,8262	24,39	19,8056	24,26	19,8067	24,27
2	20,4843	23,61	20,6378	24,54	20,5842	24,22	20,5818	24,20
3	19,8555	23,69	19,9835	24,49	19,9015	23,98	19,9035	23,99
4	19,5904	23,22	19,8279	24,71	19,7768	24,39	19,7792	24,41
5	19,7676	23,96	19,8811	24,67	19,8253	24,32	19,8282	24,34
6	20,4235	24,01	20,5641	24,87	20,4815	24,37	20,4859	24,39
7	20,7440	23,90	20,8440	24,50	20,7769	24,10	20,7765	24,10
8	20,3808	23,34	20,4801	23,94	20,4024	23,47	20,4022	23,47
9	20,3526	22,49	20,6588	24,33	20,5847	23,88	20,5825	23,87
10	19,1316	23,58	19,2127	24,11	19,1786	23,89	19,1773	23,88
H. media :	23,52		24,45		24,09		24,09	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	15,9386	6	16,4687
2	16,5711	7	16,7423
3	16,0526	8	16,5241
4	15,8988	9	16,6164
5	15,9467	10	15,4809

ESPECIE: *Fagus sylvatica*.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 53 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-11-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	30,0283	23,13	30,0791	23,34	30,2834	24,18	30,3356	24,39	30,3973	24,65	30,3875	24,61
2	31,5367	22,63	31,6263	22,97	31,8233	23,74	31,8928	24,01	31,9027	24,05	31,9066	24,06
3	31,0718	22,95	31,1352	23,20	31,3543	24,07	31,4001	24,25	31,3618	24,10	31,4691	24,52
4	29,2207	22,74	29,2882	23,02	29,4903	23,87	29,5865	24,27	29,5372	24,07	29,5752	24,23
5	33,0253	22,85	33,0802	23,06	33,3097	23,91	33,3616	24,10	33,4262	24,34	33,4594	24,47
6	31,0835	22,67	31,1397	22,89	31,3464	23,70	31,4530	24,12	31,4342	24,05	31,4278	24,02
7	31,2605	22,99	31,3093	23,18	31,5470	24,12	31,6196	24,40	31,6850	24,66	31,6134	24,38
8	31,0340	23,00	31,1117	23,30	31,2977	24,04	31,3636	24,30	31,3794	24,37	31,3359	24,19
9	32,7131	22,78	32,7927	23,08	32,9955	23,84	33,1119	24,27	33,1026	24,24	33,0943	24,21
10	30,5771	22,53	30,6554	22,84	30,8796	23,74	30,9935	24,20	30,9085	23,86	30,9875	24,17
H. media :	22,83		23,09		23,92		24,23		24,24		24,29	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	30,3959	24,64	30,4988	25,06	30,5050	25,09	30,4712	24,95	30,4745	24,96
2	31,9225	24,13	32,0283	24,54	32,1350	24,95	32,0002	24,43	32,0015	24,43
3	31,3888	24,20	31,5840	24,97	31,5988	25,03	31,5689	24,92	31,5668	24,91
4	29,6283	24,45	29,6594	24,58	29,7300	24,88	29,7103	24,79	29,7141	24,81
5	33,3554	24,08	33,5147	24,67	33,5503	24,80	33,5412	24,77	33,5453	24,79
6	31,4958	24,29	31,5670	24,57	31,5990	24,70	31,5917	24,67	31,5908	24,67
7	31,6465	24,51	31,7497	24,91	31,7790	25,03	31,7437	24,89	31,7407	24,88
8	31,4035	24,46	31,4888	24,80	31,5025	24,85	31,5065	24,87	31,5054	24,86
9	33,1684	24,49	33,2324	24,73	31,2310	17,22	33,2463	24,78	33,2434	24,77
10	31,0275	24,33	31,0953	24,60	31,1580	24,86	31,1313	24,75	31,1340	24,76
H. media :	24,36		24,74		24,14		24,78		24,78	

Probeta Peso anhidro

1	24,3868
2	25,7180
3	25,2723
4	23,8075
5	26,8824

Probeta Peso anhidro

6	25,3399
7	25,4171
8	25,2316
9	26,6441
10	24,9552

ESPECIE: *Fagus sylvatica*.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 54 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-11-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	32,9871	22,35	33,0819	22,71	33,2742	23,42	33,3309	23,63	33,2622	23,37	33,3452	23,68
2	31,5718	22,50	31,6898	22,96	31,8621	23,63	31,9903	24,13	31,9689	24,04	32,0285	24,27
3	31,0009	22,33	31,1212	22,81	31,2955	23,50	31,3950	23,89	31,3832	23,84	31,4069	23,94
4	32,3953	22,40	32,5118	22,84	32,6702	23,44	32,7622	23,78	32,7524	23,75	32,7922	23,90
5	31,7660	22,39	31,8946	22,88	32,0496	23,48	32,1117	23,72	32,1050	23,70	32,1228	23,76
6	30,9458	22,58	31,0580	23,02	31,2154	23,65	31,2519	23,79	31,3429	24,15	31,3230	24,07
7	31,8378	22,83	31,9680	23,34	32,1497	24,04	32,2006	24,23	32,2196	24,31	32,2952	24,60
8	30,9871	22,61	31,1217	23,14	31,2772	23,76	31,3491	24,04	31,2115	23,50	31,4324	24,37
9	35,3705	22,65	35,5190	23,16	35,6733	23,70	35,7749	24,05	35,7611	24,00	35,7706	24,04
10	30,6509	22,43	30,7830	22,96	30,9368	23,57	30,9923	23,79	30,9893	23,78	31,0178	23,89
H. media :	22,51		22,98		23,62		23,91		23,84		24,05	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	33,2944	23,49	33,4747	24,16	33,3500	23,70	33,5301	24,37	33,5295	24,37
2	32,0088	24,20	32,1118	24,60	31,9176	23,84	32,1952	24,92	32,1936	24,92
3	31,3926	23,88	31,4513	24,11	31,3740	23,81	31,5403	24,46	31,5412	24,47
4	32,7861	23,87	32,8686	24,19	32,7875	23,88	32,8573	24,14	32,8533	24,13
5	32,1623	23,92	32,2467	24,24	32,1530	23,88	32,3105	24,49	32,3092	24,48
6	31,3272	24,09	31,4042	24,39	31,3525	24,19	31,4414	24,54	31,4435	24,55
7	32,2760	24,52	32,3482	24,80	32,2620	24,47	32,4512	25,20	32,4514	25,20
8	31,3839	24,18	31,4738	24,53	31,4010	24,25	31,5374	24,79	31,5349	24,78
9	35,6903	23,76	35,9095	24,52	35,7703	24,03	35,9716	24,73	35,9726	24,74
10	31,0465	24,01	31,1190	24,30	31,0315	23,95	31,1878	24,57	31,1891	24,58
H. media :	23,99		24,38		24,00		24,62		24,62	

Probeta	Peso anhidro
1	26,9604
2	25,7724
3	25,3410
4	26,4671
5	25,9549

Probeta	Peso anhidro
6	25,2459
7	25,9193
8	25,2731
9	28,8390
10	25,0357

ESPECIE: Eucaliptus globulus.

CORTE: Tangencial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 55 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-11-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	36,4141	22,31	36,5263	22,68	36,6648	23,15	36,7054	23,29	36,6821	23,21	36,7720	23,51
2	39,3984	22,48	39,5014	22,80	39,7095	23,45	39,8295	23,82	39,7990	23,72	39,8417	23,86
3	37,0006	23,04	37,1015	23,37	37,3297	24,13	37,3585	24,23	37,3233	24,11	37,3948	24,35
4	37,3901	23,01	37,5234	23,45	37,7043	24,05	37,7612	24,23	37,7687	24,26	37,8398	24,49
5	35,6692	21,87	35,7592	22,18	35,9037	22,67	35,9401	22,80	35,9696	22,90	36,0115	23,04
6	44,7824	23,08	44,9476	23,53	45,1903	24,20	45,2780	24,44	45,3049	24,51	45,3186	24,55
7	38,2240	22,36	38,3264	22,69	38,5386	23,36	38,5947	23,54	38,6074	23,58	38,6606	23,76
8	31,4426	22,11	31,5108	22,38	31,6331	22,85	31,6809	23,04	31,6809	23,04	31,7081	23,14
9	40,4720	21,67	40,5796	22,00	40,7445	22,49	40,8189	22,72	40,7866	22,62	40,8484	22,81
10	40,4588	21,96	40,5730	22,31	40,7218	22,75	40,8110	23,02	40,7660	22,89	40,8429	23,12
H. media :	22,39		22,74		23,31		23,51		23,48		23,66	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	36,7580	23,46	36,8534	23,78	36,8501	23,77	36,9254	24,02	36,9260	24,03
2	39,8520	23,89	39,9362	24,15	39,9250	24,12	39,9985	24,34	40,0006	24,35
3	37,4416	24,50	37,5381	24,82	37,4875	24,66	37,5398	24,83	37,5387	24,83
4	37,8700	24,59	37,9299	24,79	37,9050	24,71	37,9499	24,85	37,9491	24,85
5	36,0200	23,07	36,0813	23,28	36,0610	23,21	36,1215	23,42	36,1261	23,43
6	45,3760	24,71	45,4283	24,85	45,4110	24,81	45,4796	24,99	45,4780	24,99
7	38,6560	23,74	38,7389	24,01	38,7190	23,94	38,7544	24,06	38,7548	24,06
8	31,7895	23,46	31,8032	23,51	31,7770	23,41	31,8194	23,58	31,8189	23,57
9	40,7880	22,62	40,9529	23,12	40,9049	22,98	40,9698	23,17	40,9690	23,17
10	40,8488	23,14	40,8450	23,13	40,8310	23,08	40,9459	23,43	40,9469	23,43
H. media :	23,72		23,94		23,87		24,07		24,07	

Probeta	Peso anhidro
1	29,7728
2	32,1677
3	30,0726
4	30,3953
5	29,2676

Probeta	Peso anhidro
6	36,3855
7	31,2396
8	25,7489
9	33,2624
10	33,1735

ESPECIE: Eucaliptus globulus.

CORTE: Radial.

Cálculo de humedad de probetas a fatiga

Hr: 90%

T: 20 C

Cuadro - 56 -

FECHA	24-11-88		28-11-88		09-12-88		22-12-88		29-12-88		09-01-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	40,3729	22,14	40,4811	22,47	40,7313	23,23	40,7837	23,39	40,8270	23,52	40,8166	23,49
2	33,0926	22,37	33,1833	22,70	33,3538	23,33	33,3885	23,46	33,3835	23,44	33,3891	23,46
3	31,2280	22,28	31,3282	22,67	31,4746	23,24	31,5449	23,52	31,4953	23,32	31,5472	23,53
4	40,9018	21,20	40,9940	21,47	41,2053	22,10	41,2970	22,37	41,2794	22,32	41,3456	22,52
5	42,3170	21,17	42,4074	21,43	42,6241	22,05	42,7286	22,35	42,7334	22,37	42,7980	22,55
6	24,2149	21,17	24,2745	21,47	24,3907	22,05	24,4283	22,24	24,4145	22,17	24,4389	22,29
7	41,8300	22,05	41,9718	22,47	42,2258	23,21	42,2715	23,34	42,3423	23,55	42,3341	23,52
8	42,7178	22,06	42,8240	22,37	43,0607	23,04	43,1500	23,30	43,1249	23,23	43,1945	23,42
9	34,2269	22,11	34,3177	22,43	34,4809	23,01	34,5833	23,38	34,5407	23,23	34,5520	23,27
10	28,3391	21,02	28,4004	21,29	28,5355	21,86	28,5889	22,09	28,5926	22,11	28,6074	22,17
H. media :	21,76		22,08		22,71		22,94		22,92		23,02	

FECHA	16-01-89		23-01-89		27-01-89		03-02-89		08-02-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1	40,8854	23,69	40,9582	23,91	40,9950	24,03	40,9758	23,97	40,9778	23,97
2	33,4551	23,71	33,4910	23,84	33,5240	23,96	33,5184	23,94	33,5193	23,95
3	31,5233	23,43	31,6110	23,78	31,6707	24,01	31,6352	23,87	31,6363	23,88
4	41,3210	22,44	41,4514	22,83	41,4640	22,87	41,4489	22,82	41,4460	22,81
5	42,8225	22,62	42,8918	22,82	42,9130	22,88	42,8874	22,81	42,8876	22,81
6	24,4410	22,30	24,4812	22,50	24,5230	22,71	24,5085	22,64	24,5068	22,63
7	42,3799	23,66	42,4665	23,91	42,5040	24,02	42,4825	23,96	42,4808	23,95
8	43,2275	23,52	43,2878	23,69	43,3303	23,81	43,3011	23,73	43,3001	23,73
9	34,6045	23,45	34,6598	23,65	34,6620	23,66	34,6044	23,45	34,6033	23,45
10	28,6545	22,37	28,6982	22,56	28,7230	22,66	28,7156	22,63	28,7173	22,64
H. media :	23,12		23,35		23,46		23,38		23,38	

Probeta	Peso anhidro
1	33,0536
2	27,0434
3	25,5388
4	33,7469
5	34,9225

Probeta	Peso anhidro
6	19,9840
7	34,2720
8	34,9967
9	28,0302
10	23,4162

CUADRO -57-

ESPECIE.- PINUS SYLVESTRIS L.

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
1.1	50,52	50,46	51,41	50,86	52,43	51,24
1.2	50,23	50,42	51,25	50,75	52,18	51,27
1.3	50,42	50,36	51,21	50,86	52,25	51,25
1.4	50,45	50,37	51,04	50,82	52,16	51,29
1.5	50,39	50,23	51,18	50,53	52,23	50,99
$\bar{X}$	50,40	50,37	51,22	50,76	52,25	51,21
σ	0,11	0,09	0,13	0,14	0,11	0,12

1.6	50,18	50,52	51,00	51,02	51,84	51,48
1.7	50,52	50,52	51,33	50,96	52,36	51,52
1.8	50,49	50,27	51,17	50,68	52,20	51,19
1.9	50,49	50,09	51,26	50,44	52,25	51,12
1.10	50,30	50,08	51,22	50,60	52,02	51,12
$\bar{X}$	50,40	50,30	51,20	50,74	52,13	51,29
σ	0,15	0,22	0,12	0,24	0,21	0,20

CUADRO -58-

ESPECIE.- POPULUS SP.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
49,21	50,32	49,63	50,59	50,55	51,21
48,56	50,43	48,92	50,88	49,91	51,54
47,80	50,56	48,46	51,05	49,27	51,66
48,58	50,42	49,04	50,72	50,16	52,02
48,35	50,47	48,95	50,65	49,83	51,53
48,50	50,44	49,00	50,78	49,94	51,59
0,51	0,09	0,42	0,19	0,47	0,29

2.6	48,10	50,49	48,76	50,95	49,69	51,28
2.7	48,35	50,26	49,02	50,75	49,96	51,28
2.8	48,32	49,64	48,90	50,77	49,65	51,26
2.9	48,24	50,48	48,78	50,71	49,75	51,22
2.10	48,19	50,36	48,76	50,72	49,57	51,23
$\bar{x}$	48,24	50,25	48,84	50,78	49,72	51,25
σ	0,10	0,35	0,11	0,10	0,15	0,03

CUADRO -59-

ESPECIE.- PINUS PINASTER AIT. SSP. MESOGEENSIS

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
50,98	50,30	51,40	50,63	52,74	51,13
50,90	50,31	51,43	50,56	52,58	51,64
50,84	50,42	51,22	50,66	51,75	51,11
50,91	50,78	51,45	51,00	52,44	52,01
50,82	50,68	51,20	50,95	52,20	51,55
$\bar{X}$	50,89	51,34	50,76	52,34	51,49
σ	0,06	0,12	0,20	0,39	0,38

50,79	50,09	51,10	50,68	52,10	51,04
51,45	50,57	50,88	50,94	51,45	51,49
50,91	50,51	51,42	50,91	52,32	51,54
50,72	50,75	50,90	50,95	52,28	51,60
51,01	50,59	51,48	50,90	52,63	51,40
$\bar{X}$	50,98	51,16	50,88	52,16	51,41
σ	0,29	0,25	0,11	0,44	0,22

CUADRO -60-

ESPECIE.- QUERQUS PYRENAICA WILLD.

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
51,16	51,63	51,93	51,71	53,85	52,98
50,57	51,33	51,36	51,61	53,09	52,24
50,94	51,24	51,98	51,61	53,61	52,09
50,99	50,91	51,63	51,30	53,34	51,90
50,43	51,52	51,35	51,68	53,17	52,12
50,82	51,33	51,65	51,58	53,41	52,27
0,31	0,28	0,30	0,16	0,32	0,42

50,64	51,07	51,61	51,41	53,31	51,84
50,57	51,27	51,58	51,58	53,36	52,10
50,97	51,13	51,85	51,61	53,30	51,96
50,84	51,12	51,73	51,51	53,64	51,97
51,00	50,50	51,81	50,97	53,66	51,97
50,80	51,02	51,72	51,42	53,45	51,97
0,19	0,30	0,12	0,26	0,18	0,09

CUADRO -61-

ESPECIE.- PINUS INSIGNIS DOUGL.

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
48,54	50,48	49,26	50,41	50,25	50,75
49,21	49,78	49,34	50,07	50,22	50,54
49,25	50,00	49,74	50,24	50,47	50,56
48,94	49,71	49,58	49,97	50,42	50,30
48,55	50,02	49,22	50,29	50,12	50,45
$\bar{x}$	48,90	50,00	49,43	50,20	50,30
σ	0,34	0,30	0,22	0,18	0,15

49,07	49,64	49,69	50,03	50,48	49,74
48,76	50,06	49,39	50,31	50,27	50,55
49,18	50,34	49,70	50,47	50,45	50,54
48,57	50,25	49,38	50,40	50,19	50,61
49,20	50,07	49,81	50,24	50,50	50,49
$\bar{x}$	48,96	50,07	49,59	50,29	50,38
σ	0,28	0,27	0,20	0,17	0,14

CUADRO -62-

ESPECIE.- FAGUS SYLVATICA L.

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
50,83	50,64	51,75	51,15	53,43	51,92
50,94	50,75	51,85	51,17	53,45	52,15
50,92	50,69	51,96	51,23	53,96	51,80
50,56	50,57	51,25	51,07	52,84	51,62
50,67	50,33	51,63	50,81	53,16	51,36
$\bar{x}$	50,78	51,69	51,09	53,37	51,77
σ	0,16	0,27	0,16	0,41	0,30

50,74	50,91	51,65	51,41	53,28	52,09
50,61	50,54	51,65	51,00	52,82	51,54
50,79	50,59	51,71	51,03	53,45	51,65
50,65	50,56	51,48	51,10	53,09	52,61
50,95	50,83	51,80	51,41	53,60	52,37
$\bar{x}$	50,75	51,66	51,19	53,25	52,05
σ	0,13	0,12	0,20	0,31	0,46

CUADRO -63-

ESPECIE.- EUCALIPTUS GLOBULS LABILL.

Longitudes "L" (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico antes de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
7.1 50,66	50,45	51,75	51,23	53,33	52,03
7.2 50,88	50,62	52,22	51,07	54,12	51,67
7.3 50,94	50,74	52,54	51,31	56,28	52,11
7.4 50,86	50,33	52,14	50,91	54,03	51,54
7.5 50,31	50,48	51,50	51,16	52,93	51,80
$\bar{x}$ 50,73	50,52	52,03	51,14	54,14	51,83
σ 0,26	0,16	0,41	0,15	1,30	0,24

7.6 50,85	50,09	52,32	51,03	55,01	50,81
7.7 50,47	50,52	51,55	51,22	53,53	52,24
7.8 50,96	50,66	52,03	51,42	53,27	52,21
7.9 50,50	50,63	51,81	51,26	53,53	51,92
7.10 49,76	50,52	50,69	49,91	52,21	51,20
$\bar{x}$ 50,51	50,48	51,68	50,97	53,51	51,68
σ 0,47	0,23	0,62	0,61	1,00	0,64

5.2.13.- Elaboración gráfica de las isothermas de sorción de 20°C antes de fatiga.

Las exponenciales a que nos referíamos en el apartado anterior son dos de las tres funciones que configuran la isoterma de sorción de cualquier madera.

La metodología experimental de Kollman le condujo a determinar cuales eran las formulaciones correspondientes a dichas relaciones agua-madera.

La primera de las curvas estudiadas obedece a la cantidad de agua aportada por el proceso de sorción molecular. Dicha fase supone un aporte máximo de agua en la madera del 8 %, alcanzándose bajo atmósfera saturada.

La formulación a la que se ajusta esta primera fase es del tipo:

$$h_1 = a \cdot hr^n$$

Siendo:

h_1 = contenido de agua en la madera aportado por la sorción molecular.

hr = humedad relativa del aire

a, n = coeficientes

La afirmación anterior significa que la saturación de los grupos polares libres de la pared celular, que recordemos coincide con la conclusión de la fase de sorción molecular, tiene lugar únicamente con atmósfera saturada, aportando como máximo un 8 % de humedad en la madera.

Las experiencias realizadas por el investigador Djolani en la Universidad de Quebec, nos han permitido ajustar sus resultados obtenidos a la expresión anterior, estableciendo una formulación genérica para la fase de sorción molecular que siga una isoterma de 20°C.

$$h = 0,08 \, hr^{0,30}$$

Dicha expresión fue utilizada para el cálculo de las curvas de sorción en sus tramos de adsorción y condensación capilar, ya que las humedades de equilibrio higroscópico obtenidas

para los estados higrotérmicos del aire de 65, 82 y 90 % para una isoterma de 20°C, incluyen los contenidos de humedad apartados por la fase de sorción molecular.

El hecho de haber considerado la expresión anterior como fija para el proceso de sorción química de todas las maderas objeto de este estudio, significa que son conocidos los contenidos de humedad aportados por esta primera fase en los estados higrotérmicos del 65, 82 y 90 % a 20°C.

hr	h
0,65	0,0703
0,82	0,0753
0,90	0,0775

Por otro lado, Kollman determinó para el fenómeno de adsorción la curva h_2 representada en la fig. 22.

Dicha curva obedece a la exponencial:

$$h_2 = c_1 e^{-1/2 (b_1 (hr - 1) - 1)^2}$$

Siendo:

h_2 = el contenido de agua en la madera aportado por el fenómeno de adsorción.

hr = humedad relativa del aire

c_1 y b_1 = coeficientes

Si bien la aportación máxima que provoca el fenómeno de adsorción a la madera se encuentra entre el 8 y el 10 % en atmósfera saturada, todavía no se conoce con exactitud a partir de qué momento comienza el mismo y parece de difícil estimación.

Lo mismo ocurre con el fenómeno de condensación capilar, fase indeterminada en cuanto a su punto de partida, pero sí estimada en cuanto al contenido máximo de humedad que provoca en la madera en atmósfera saturada. Dichos valores estimados oscilan entre el 8 y el 12 % .

Kollman también estudió la condensación capilar y llegó a la conclusión de que dicha fase obedecía a la formulación exponencial siguiente:

$$h_3 = c_2 - \frac{1}{2} (b_2 (hr - 1) - 1)^2$$

Siendo:

h_3 = el contenido de agua en la madera aportado por
el fenómeno de condensación.

hr = humedad relativa del aire

c y b = coeficientes

-fig. 22-

Pues bien, para la construcción de la isoterma de sorción correspondiente a 20°C, nos apoyaremos en las citadas ecuaciones determinadas por Kollman.

Justificada en apartados anteriores la elección de los tres puntos escogidos para la construcción de dicha isoterma, diremos que fueron construidas dos isotermas por especie, correspondientes ambas a 20°C, pero con la particularidad de pertenecer una al corte tangencial y otra al corte radial.

Para su construcción se hizo uso de las humedades medias de equilibrio higroscópico correspondientes a las condiciones higrotérmicas elegidas, es decir alrededor del 12, 18 y 24 %.

Para la determinación de la ecuación que responde al segundo tramo de la isoterma, esto es, entre el 12 y 18 %, se resolvió un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en el que estas dos últimas corresponden a los coeficientes a_1 y b_1 de la ecuación determinada por Kollman para valores inferiores al 16-18 %.

De la misma forma, la ecuación correspondiente al tercer tramo de la isoterma, es decir, entre el 18 y 24 %, se obtuvo con la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en el que estas dos últimas corresponden a los coeficientes c_1 y b_1 de la ecuación determinada por

Kollman para valores comprendidos entre el 16-18 % y 30 %.

Recordar por último, que a las parejas de valores que sirvieron de base para la resolución de ambos sistemas de ecuaciones, les fueron restados los contenidos de humedad aportados por la fase de sorción precedente y la adsorción en su caso, evitando así incurrir en el error de no tener en cuenta que el proceso de sorción de agua por la madera es acumulativo. (fig. 22).

Antes de representar gráficamente las isotermas correspondientes a la totalidad de las maderas estudiadas, fueron determinadas las ecuaciones que respaldan su construcción.

Para la obtención de dichas ecuaciones fueron construidas las tablas 1 a 14, ambas inclusive. En ellas se hace uso de tres epígrafes relativos a contenidos de humedad en la madera.

h de equilibrio: corresponde al contenido de humedad en la madera que fue obtenido por diferencia de pesada entre peso húmedo y peso anhidro, referida a este último y expresada en tanto por uno. Dicho contenido tiene la particularidad de representar la suma de

contenidos de humedad en la madera aportados por las tres fases.

h de sorción: es el contenido de humedad que aporta la fase de sorción molecular a la madera.

Σ h de sorción y adsorción: es la suma de los contenidos de humedad correspondientes al aporte realizado por la fase de sorción molecular y la de adsorción.

h de cálculo: es la humedad utilizada para el cálculo numérico de las isothermas de sorción, y se obtiene por diferencia entre la h de cámara y h de sorción ó h de cámara y Σ h de sorción y adsorción.

Todos los contenidos de humedad reflejados en dichas tablas fueron determinados para tres condiciones higrotérmicas conocidas, (65 % HR, 82 % HR y 90 % HR a 20°C).

Las ecuaciones que aparecen para los tramos 2º y 3º corresponden a la resolución de los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Tangencial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1405	0,0703	0,0702	0,1918	0,0753	0,1165			
$H = 0,2906 \cdot e^{-1/2 (1,9589 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1918	0,1918	0,0000	0,2467	0,2197	0,0270
			$h = 3,1544 \cdot 10^{-8} - 1/2 (58,0899 (hr-1)-1)^2$					

TABLA - 1 -

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Radial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1364	0,0703	0,0661	0,1847	0,0753	0,1094			
<div>-1/2 (1,9510 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,2723 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1847	0,1847	0,0000	0,2363	0,2109	0,0254
			<div>8 - 1/2 (58,0457 (hr-1)-1)²</div> <div>h = 2,8825 .10 .e</div>					

TABLA - 2 -

Especie: Populus sp.

Corte: Tangencial

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1253	0,0703	0,0550	0,1756	0,0753	0,1003			
<div>H = 0,2670 . e^{-1/2 (2,2218 (hr-1)-1)²}</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1756	0,1756	0,0000	0,2358	0,2040	0,0317
			<div>8 - 1/2 (58,2066 (hr-1)-1)²</div> <div>h = 4,0173 .10 . e</div>					

TABLA - 3 -

Especie: Populus sp.

Corte: Radial

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82		hr = 0,90				
h = 0,08 x hr ^{0,30}								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1255	0,0703	0,0552	0,1749	0,0753	0,0996			
H = 0,0263 . e ^{-1/2 (2,1929 (hr-1)-1)²}								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1749	0,1749	0,0000	0,2325	0,2027	0,0298
			h = 3,6550 . 10 ⁻⁸ - 1/2 (58,1608 (hr-1)-1) ²					

TABLA - 4 -

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Tangencial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1252	0,0703	0,0549	0,1593	0,0753	0,0840			
$H = 0,1976 \cdot e^{-1/2 (1,7161 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1593	0,1593	0,0000	0,2206	0,1770	0,0435
			$h = 6,4427 \cdot 10^{-8} - 1/2 (58,4348 (hr-1)-1)^2$					

TABLA - 5 -

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Radial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1203	0,0703	0,0500	0,1547	0,0753	0,0794			
<div>-1/2 (1,8287 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,1918 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1547	0,1547	0,0000	0,2198	0,1728	0,0469
			<div>8 - 1/2 (58,4885 (hr-1)-1)²</div> <div>h = 7,2020 .10 .e</div>					

TABLA - 6 -

Especie: *Quercus pyrenaica* Willd.

Corte: Tangencial

19
TRAMO

29
TRAMO

39
TRAMO

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1312	0,0703	0,0609	0,1709	0,0703	0,0956			
<div>H = 0,2291 . e</div> <div>-1/2 (1,7945 (hr-1)-1)²</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1709	0,1709	0,0000	0,2290	0,1918	0,0371
			<div>8 - 1/2 (58,3200 (hr-1)-1)²</div> <div>h = 5,0792 .10 .e</div>					

TABLA - 7 -

Especie: Quercus pyrenaica Willd.

Corte: Radial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1365	0,0703	0,0662	0,1730	0,0753	0,0977			
H = 0,2239 . e -1/2 (1,6036 (hr-1)-1) ²								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1730	0,1730	0,0000	0,2233	0,1917	0,0315
			8 - 1/2 (58,2019 (hr-1)-1) ² h = 3,9787 .10 . e					

TABLA - 8 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Tangencial

12
TRAMO

22
TRAMO

32
TRAMO

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3culo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3culo			
0,1430	0,0703	0,0727	0,1881	0,0753	0,1128			
<div>H = 0,2682 . e</div> <div>-1/2 (1,7596 (hr-1)-1)²</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3culo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3culo
			0,1881	0,1881	0,0000	0,2400	0,2118	0,0281
			<div>8 - 1/2 (58,1192 (hr-1)-1)²</div> <div>h = 3,3540 .10 .e</div>					

TABLA - 9 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Radial

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1433	0,0703	0,0730	0,9010	0,0753	0,1085			
$H = 0,2756 \cdot e^{-1/2 (1,8003 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1901	0,1901	0,0000	0,2409	0,2047	0,0362
			$h = 2,9782 \cdot 10^{-8} \cdot e^{-1/2 (58,0616 (hr-1)-1)^2}$					

TABLA - 10 -

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Tangencial

12
TRAMO

22
TRAMO

32
TRAMO

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3culo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3culo			
0,1302	0,0703	0,0599	0,1790	0,0753	0,1037			
$H = 0,2663 \cdot e^{-1/2 (2,0789 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3culo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3culo
			0,1790	0,1790	0,0000	0,2478	0,2059	0,0418
			$h = 6,0626 \cdot 10^{-8 - 1/2 (58,4055 (hr-1)-1)^2}$					

TABLA - 11 -

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Radial

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1267	0,0703	0,0564	0,1782	0,0753	0,1029			
$H = 0,2740 \cdot e^{-1/2 (2,2231 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1782	0,1782	0,0000	0,2462	0,2073	0,0388
			$h = 5,4282 \cdot 10^{-8} \cdot e^{-1/2 (58,3521 (hr-1)-1)^2}$					

TABLA - 12 -

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Tangencial

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1228	0,0703	0,0525	0,1742	0,0753	0,0989			
-1/2 (2,3085 (hr-1)-1) ² H = 0,2691 . e								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1742	0,1742	0,0000	0,2407	0,2037	0,0370
			8 - 1/2 (58,3169 (hr-1)-1) ² h = 5,0467 .10 . e					

TABLA - 13 -

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Radial

12
TRAMO

22
TRAMO

32
TRAMO

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1198	0,0703	0,0495	0,1728	0,0753	0,0975			
$H = 0,2733 \cdot e^{-1/2 (2,4248 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1728	0,1728	0,0000	0,2338	0,2038	0,0299
			$h = 3,6809 \cdot 10^{-8} - 1/2 (58,1643 (hr-1)-1)^2$					

TABLA - 14 -

ISOTERMA DE SORCION
Pinus sylvestris L.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Pinus sylvestris L.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
 Populus sp.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
 Populus sp.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
Pinus pinaster Ait.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Pinus pinaster Ait.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
Pinus insignis Douglas.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Pinus insignis Douglas.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
Fagus sylvatica L.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Fagus sylvatica L.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION
Eucaliptus globulus Labill
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION
Eucaliptus globulus Labill
Corte: Radial

5.2.14.- Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio antes de fatiga.

Las dimensiones que se recogen en las tablas siguientes reflejan la longitud "L" de las probetas medidas según se muestra en la fig. 21.

Dichas medidas corresponden a la que tenían las probetas cuando éstas alcanzaban puntos de equilibrio higroscópico antes de ser fatigadas.

Pinus sylvestris L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,40	0,12	51,21	0,12	52,19	0,17
Radial	50,33	0,16	50,75	0,19	51,25	0,16

TABLA 15

Populus sp.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,37	0,37	48,92	0,30	49,83	0,35
Radial	50,34	0,26	50,78	0,14	51,42	0,26

TABLA 16

Pinus pinaster Ait ssp. mesogeensis.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,93	0,20	51,25	0,23	52,25	0,40
Radial	50,50	0,22	50,82	0,16	51,45	0,29

TABLA 17

Quercus pyrenaica Willd.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,81	0,24	51,68	0,22	53,43	0,24
Radial	51,17	0,32	51,50	0,22	53,43	0,23

TABLA 18

Pinus insignis Dougl.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,93	0,30	49,51	0,17	50,34	0,14
Radial	50,04	0,27	50,24	0,14	50,45	0,28

TABLA 19

Fagus sylvatica L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,77	0,14	51,67	0,20	53,31	0,35
Radial	50,64	0,16	51,14	0,18	51,91	0,39

TABLA 20

Eucaliptus globulus Labill.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,65	0,39	51,86	0,53	53,82	1,14
Radial	50,50	0,19	51,05	0,43	51,75	0,46

TABLA 21

Todos los valores reflejados en las tablas precedentes han sido extractados de los cuadros 57 al 63, ambos inclusive.

5.2.15.- Ciclos de fatiga.

Conocida la isoterma de 20°C de cada una de las maderas elegidas, el siguiente paso consistió en envejecer las mismas probetas con las que se obtuvo dicha isoterma.

Dicho envejecimiento tuvo por objeto forzar en la madera contenidos de humedad cambiantes en cortos períodos de tiempo, como consecuencia de situaciones higrotérmicas variables. En definitiva, se trató con este procedimiento de fatiga representar en un corto período de tiempo un largo período de puesta en obra de la madera.

Para ello se siguieron dos tipos de envejecimiento:

a.- Ciclos alternativos de fatiga por isoterma de 50°C y desecación hasta peso anhidro.

b.- Ciclos alternativos de fatiga por inmersión en agua a 20°C y desecación hasta peso anhidro.

Ambos métodos perseguían un fin común, que era el de provocar en la madera una pérdida de respuesta frente a condiciones higrotérmicas cambiantes.

Método A.

Con este método se situaron las probetas numeradas del 1 al 5, tanto en el sentido tangencial como radial, en la cámara higrotérmica a una temperatura de 50°C y una humedad relativa del 90% durante cinco días.

Finalizado este tiempo se mantuvieron en estufa durante dos días a 101°C. Al cabo de los dos días volvieron a introducirse en la cámara hasta completar un total de cinco ciclos.

La justificación que explica la elección de seguir una isoterma de 50°C con una humedad relativa del 90 %, radica en la necesidad de provocar en la madera un elevado contenido de

humedad en un corto período de tiempo. Está comprobado experimentalmente que la sorción de agua por la madera es tanto más rápida cuanto mayor es la isoterma elegida. Por esta razón fue elegida la isoterma de 50°C, isoterma que por otro lado, es utilizada en células de secado convencional.

En cuanto al número de ciclos elegidos responde al seguimiento realizado a las maderas elegidas durante su periodo de envejecimiento.

Dicho seguimiento demostró que todas ellas, al final del quinto ciclo habían amortiguado su pérdida de peso y dimensional frente a las variaciones de humedad y temperatura, arrojando al final de dicho ciclo valores de humedad en la madera y longitudes muy similares al cuarto ciclo.

Esta evolución se encuentra reflejada en los cuadros 64 al 77, ambos inclusive.

Al final de cada ciclo fueron anotados pesos y longitudes de todas las probetas.

Método B.

Con este método las probetas numeradas del 6 al 10, ambas inclusive, tanto las procedentes del corte radial como tangencial, fueron situadas en inmersión de agua a 20°C durante cinco días.

Finalizado dicho periodo de tiempo, fueron introducidas en estufa con circulación forzada de aire a 101°C durante dos días.

Al cabo de esos dos días volvieron a situarse en inmersión hasta completar un total de cinco ciclos. La elección de este segundo método obedece a la necesidad de acentuar aún más el fenómeno de fatiga en la madera, envejeciéndola para ello más rápidamente.

Efectivamente, la agresividad a que estuvieron sometidas las probetas fue manifiesta, llegando algunas a fisurarse longitudinalmente quedando seccionadas en dos o tres partes.

En cuanto al criterio seguido para la elección del número de ciclos, responde únicamente a que la duración del mismo fuese la misma que para el método A. Esta razón no pretendió

comparar la agresividad de ambos métodos, sino que lo que se persiguió una vez terminados los ciclos fue introducir simultáneamente las probetas procedentes de uno y otro método en la cámara higrotérmica.

De esta forma podríamos iniciar de forma simultánea la construcción de la isoterma de 20°C, tanto para las probetas sometidas al método A como al método B.

Para este último se hizo un seguimiento de la longitud de las probetas al igual que en el método anterior. Dicho seguimiento obligó a realizar la toma de longitud al final de cada ciclo.

La evolución que siguieron las probetas durante este método de envejecimiento se encuentra reflejada en los cuadros 64 al 77, ambos inclusive.

Los datos obtenidos no reflejan de forma tan clara como en el método A el amortiguamiento dimensional frente a las variaciones cíclicas a que estuvieron sometidas las probetas, a pesar de que al final del proceso de envejecimiento el deterioro producido por este método fuese más acentuado que por el anterior.

Recalcar en este apartado, que en el seguimiento de las probetas no se tuvo en cuenta el peso, por considerar desvirtuada la información suministrada por este parámetro, ya que después de la inmersión a 20°C se debería haber recurrido a un período de pérdida de agua de impregnación en el lumen de las células conductoras del xilema, para considerar los valores obtenidos como fiables.

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus sylvestris Corte Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -64-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	: :12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	: 11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
1.1	22,0713	12,02	21,8875	11,82	21,8099	11,6		
1.2	23,5308	11,53	23,3608	11,43	23,2373	11,4		
1.3	23,3875	11,42	23,2307	11,52	23,1222	11,38		
1.4	24,8159	11,66	24,5857	11,58	24,4699	11,36		
1.5	22,0082	12,03	21,827	11,75	21,7447	11,61		

ciclo 4				ciclo 5			
Entrada	Dia	:07-03-89		Entrada	Dia	:14-03-89	
	Hora	:12,00			Hora	:12,00	
Salida	Dia	:14-03-89		Salida	Dia	:21-03-89	
	Hora	:11,00			Hora	:11,00	
Ph (gr)		L (mm)		Ph (gr)		L (mm)	
1.1	21,1692	11,44		21,5469	11,36		
1.2	22,6756	11,16		22,9985	11,15		
1.3	22,5345	11,09		22,84	11,03		
1.4	23,9148	11,17		24,1795	11,15		
1.5	21,1608	11,33		21,4922	11,28		

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
1.6	12,76	12,7	12	12,63	12,62
1.7	13,44	13,67	13,52	13,68	13,73
1.8	13,42	13,52	13,51	13,37	13,36
1.9	13,28	13,53	13,53	13,51	13,62
1.10	13,32	12,94	13,01	12,87	12,96

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus sylvestris Corte Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -65-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	: :12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	: 11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
1.1	22,6418	11,46	22,506	11,29	22,381	11,17		
1.2	24,3153	11,14	24,1963	11,08	24,0694	11,06		
1.3	24,9178	11,15	24,8057	11,06	24,6934	10,98		
1.4	23,5034	11,2	23,3995	11,33	23,2727	11,3		
1.5	21,7532	11.06	21,6018	10,95	21,4528	10,84		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
1.1	21,9309	10,92	22,1153		10,86
1.2	23,6356	10,91	23,8184		10,8
1.3	24,2228	10,81	24,4059		10,72
1.4	22,8056	10,95	22,9833		10,93
1.5	20,9857	10,62	21,1875		10,66

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
1.6	12,08	11,97	11,74	11,69	11,94
1.7	11,87	12,17	11,89	11,87	12,22
1.8	11,53	11,79	11,5	11,4	11,52
1.9	11,5	11,52	11,37	11,34	11,44
1.10	11,59	11,54	11,5	11,41	11,47

CICLOS DE FATIGA

Especie Populus sp Corte Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -66-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	: :12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	: 11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
2.1	15,4781	10,23	15,4366	10,13	15,3776	9,93		
2.2	15,8131	9,45	15,7641	9,61	15,7178	9,43		
2.3	15,7991	9,04	15,7602	9,04	15,6948	8,74		
2.4	15,6371	9,64	15,594	9,67	15,514	9,42		
2.5	15,7718	9,51	15,736	9,51	15,6719	9,25		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
2.1	15,0391	9,67	15,3001		9,72
2.2	15,4339	9,22	15,6433		9,13
2.3	15,4349	8,58	15,6201		8,41
2.4	15,2581	9,29	15,4424		9,29
2.5	15,4226	9,1	15,6045		9,14

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
2.6	10,57	10,62	10,42	10,37	10,44
2.7	10,74	10,84	10,67	10,65	10,77
2.8	10,54	10,43	10,45	10,33	10,4
2.9	10,58	10,58	10,43	10,43	10,44
2.10	10,45	10,45	10,3	10,3	10,31

CICLOS DE FATIGA

Especie Populus sp. Corte Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -67-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
2.1	21,2632	11,2	21,1991	11,25	21,1178	11,07		
2.2	20,3284	11,37	20,2578	11,4	20,2187	11,31		
2.3	20,572	11,44	20,5175	11,58	20,4586	11,43		
2.4	19,9899	11,25	19,9157	11,2	19,829	11,13		
2.5	20,7359	11,37	20,668	11,46	20,5647	11,2		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
2.1	20,8647	11,01	20,9961	11,06	
2.2	19,9654	11,24	20,0691	11,22	
2.3	20,2248	11,38	20,2913	11,36	
2.4	19,6019	11,03	19,7091	11,03	
2.5	20,2996	11,14	20,4478	11,17	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
2.6	11,77	11,83	11,76	11,65	11,64
2.7	11,93	12,01	11,68	11,62	11,66
2.8	11,95	12,13	11,78	11,68	11,81
2.9	11,84	11,82	11,74	11,69	11,71
2.10	11,76	11,66	11,6	11,66	11,65

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus pinaster

Corte

Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -68-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
3.1	29,7428	12,29	29,71	12,29	29,5279	12,24		
3.2	28,8446	12,35	28,8388	12,31	28,6743	12,3		
3.3	23,7904	12,17	23,7338	12,25	23,6404	12,2		
3.4	23,466	12,14	23,3525	12,25	23,3014	12,16		
3.5	23,021	12,03	22,9366	12,01	22,8687	11,86		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
3.1	29,2302	12,14	29,3974	12,18	
3.2	28,4184	12,23	28,5288	12,25	
3.3	23,4105	12,07	23,5015	12,03	
3.4	23,9799	12,02	23,16	12,04	
3.5	22,4954	11,76	22,7511	11,81	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
3.6	13,52	13,82	13,7	13,57	13,73
3.7	12,69	12,96	12,87	12,7	12,98
3.8	14,12	14,46	14,34	14,33	14,41
3.9	13,63	13,55	13,53	13,6	13,56
3.10	14,74	14,92	14,87	14,79	14,79

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus pinaster

Corte

Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -69-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)			Ph (gr)			Ph (gr)		
L (mm)			L (mm)			L (mm)		
3.1	25,978	11,19	25,9548	11,1		25,7824	11,1	
3.2	27,243	11,19	27,1995	11,26		27,0417	11,17	
3.3	28,4825	11,27	28,4359	11,31		28,3203	11,23	
3.4	26,1588	11,6	26,0375	11,72		25,9265	11,55	
3.5	27,3131	11,51	27,068	11,59		26,9698	11,42	

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)			Ph (gr)		
L (mm)			L (mm)		
3.1	25,5111	11,05	25,667	10,96	
3.2	26,743	11,09	26,8975	11,14	
3.3	27,9706	11,23	28,1344	11,21	
3.4	25,5651	11,55	25,746	11,53	
3.5	26,6636	11,34	26,7669	11,36	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
3.6	11,34	11,35	11,29	11,67	11,31
3.7	11,98	11,97	11,91	11,76	11,81
3.8	12,04	12,09	11,99	11,78	11,85
3.9	12,07	12,07	12,04	11,73	11,9
3.10	11,87	11,81	11,73	11,4	11,65

CICLOS DE FATIGA

Especie Quercus pyrenaica

Corte

Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -70-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
4.1	28,5511	14,59	28,3255	14,52	28,1255	14,29		
4.2	28,3655	13,9	28,1546	13,9	27,9883	13,7		
4.3	28,1619	14,33	28,019	14,39	27,8519	14,28		
4.4	30,4841	13,44	30,3222	13,86	30,1622	13,46		
4.5	38,1123	13,05	37,9201	13,38	37,6259	13,16		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
4.1	27,9134	14,24	27,903	14,21	
4.2	27,7081	13,6	27,6983	13,58	
4.3	27,5	14,1	27,5547	14,2	
4.4	29,8564	13,39	29,897	13,37	
4.5	37,3352	13,05	37,3671	13,09	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
4.6	15,09	15,55	15,7	15,67	15,73
4.7	15,48	15,83	16,1	15,98	16,3
4.8	14,89	15,05	14,96	15,01	15,01
4.9	15,6	16,14	16,15	16,44	16,44
4.10	15,48	15,58	15,34	15,83	15,82

CICLOS DE FATIGA

Especie Quercus pyrenaica Corte Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -71-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	:21-02-89	Entrada	Dia	:28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	:28-02-89	Salida	Dia	:07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)	
4.1	35,9393	12,27	35,6537	12,28		35,4337	12,2	
4.2	36,6128	12,23	36,5052	12,29		36,2759	12,24	
4.3	35,8613	12,13	35,62	12,14		35,539	12,15	
4.4	36,5533	11,8	36,306	11,66		36,1933	11,67	
4.5	35,9732	12,23	35,8272	12,03		35,5723	12,1	

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	:07-03-89	Entrada	Dia	:14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	:14-03-89	Salida	Dia	:21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)	
4.1	35,1978	12,09	35,2535	12,15	
4.2	36,007	12,1	35,9555	12,15	
4.3	35,2376	12,01	35,119	12,09	
4.4	35,9015	11,52	35,8993	11,55	
4.5	35,3443	12,01	35,3261	12,02	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
4.6	12,32	12,41	12,51	12,47	12,44
4.7	12,68	12,84	12,97	12,77	12,83
4.8	12,69	12,76	12,69	12,66	12,64
4.9	12,5	12,66	12,61	12,57	12,6
4.10	12,32	12,54	12,44	12,34	12,44

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus insignis

Corte

Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50°C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -72-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	21-02-89	Entrada	Dia	28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	28-02-89	Salida	Dia	07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
5.1	20,8465	9,62	20,8603	9,6	20,7794	9,34		
5.2	21,801	9,9	21,7511	9,12	2121,645	9,46		
5.3	20,4897	10,25	20,4186	10,27	20,2542	9,96		
5.4	21,7126	9,9	21,6534	10	21,4664	9,7		
5.5	21,3571	9,6	21,2875	9,56	21,1385	9,29		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	07-03-89	Entrada	Dia	14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	14-03-89	Salida	Dia	21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
5.1	20,8456	9,27	20,6391	9,33	
5.2	21,769	9,47	21,49	9,48	
5.3	20,366	9,96	20,0993	10,03	
5.4	21,5605	9,6	21,3412	9,71	
5.5	21,2708	9,16	21,0393	9,26	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 °C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
5.6	11,38	11,57	11,43	11,41	11,47
5.7	11,33	11,54	11,6	11,48	11,55
5.8	11,33	11,56	11,56	11,58	11,63
5.9	11,18	11,32	11,36	11,37	11,4
5.10	11,4	11,51	11,34	11,46	11,51

CICLOS DE FATIGA

Especie Pinus insignis

Corte

Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -73-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	21-02-89	Entrada	Dia	28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	28-02-89	Salida	Dia	07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
5.1	18,7827	10,86	18,7086	10,81	18,6458	10,68		
5.2	19,5113	10,43	19,4276	10,41	19,3853	10,29		
5.3	18,9522	10,66	18,8272	10,64	18,7809	10,5		
5.4	18,8463	10,31	18,6601	10,22	18,6008	10,17		
5.5	18,8378	10,7	18,7575	10,65	18,6521	10,51		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	07-03-89	Entrada	Dia	14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	14-03-89	Salida	Dia	21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
5.1	18,726	10,6	18,516	10,68	
5.2	19,4151	10,17	19,2128	10,26	
5.3	18,8164	10,42	18,6272	10,46	
5.4	18,6496	10,18	18,523	10,17	
5.5	18,7071	10,48	118,5938	10,48	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
5.6	10,75	10,72	10,52	10,55	10,59
5.7	11,02	11	10,94	10,85	10,85
5.8	11	10,97	10,87	10,96	10,94
5.9	11,05	11,1	10,89	10,91	10,96
5.10	10,92	10,84	10,77	10,71	10,79

CICLOS DE FATIGA

Especie *Fagus sylvatica*

Corte

Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -74-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	21-02-89	Entrada	Dia	28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	28-02-89	Salida	Dia	07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
6.1	28,7846	12,67	28,6069	12,64	28,5613	12,41		
6.2	30,2814	12,8	30,0243	12,69	29,995	12,40		
6.3	29,8791	13,06	29,6455	12,98	29,5419	12,64		
6.4	28,0942	12,22	27,9608	12,16	27,7979	11,75		
6.5	31,6625	12,44	31,5856	12,35	31,2897	11,98		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	07-03-89	Entrada	Dia	14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	14-03-89	Salida	Dia	21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
6.1	28,5369	12,19	28,2925	12,23	
6.2	29,9635	12,33	29,7143	12,24	
6.3	29,5086	12,7	29,3174	12,46	
6.4	27,792	11,78	27,6752	11,74	
6.5	31,3666	11,91	31,1858	11,88	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
6.6	15,31	15,52	15,33	15,62	15,58
6.7	14,18	14,25	14,17	14,24	14,35
6.8	15,37	15,3	15,17	15,18	15,32
6.9	14,94	14,07	14,73	14,85	14,89
6.10	15,42	15,57	15,5	15,52	15,72

CICLOS DE FATIGA

Especie *Fagus sylvatica* Corte RadialCiclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad
relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -75-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	21-02-89	Entrada	Dia	28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	28-02-89	Salida	Dia	07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)	
6.1	31,6381	11,8	31,543	11,7		31,4119	11,58	
6.2	30,2913	11,76	30,0985	11,49		30,123	11,44	
6.3	29,7043	11,87	29,5259	11,73		29,5103	11,65	
6.4	30,969	11,48	30,8697	11,4		30,7438	11,24	
6.5	30,3741	11,3	30,242	11,15		30,0975	11,04	

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	07-03-89	Entrada	Dia	14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	14-03-89	Salida	Dia	21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)	L (mm)		Ph (gr)	L (mm)	
6.1	31,3656	11,39	31,1128	11,43	
6.2	29,9697	11,42	29,8114	11,48	
6.3	29,4421	11,58	29,3324	11,58	
6.4	30,7409	11,15	30,5907	11,23	
6.5	30,0856	10,86	29,9118	10,94	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C
y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
6.6	12,81	12,83	12,3	12,62	12,73
6.7	12,43	12,28	12,16	12,11	12,15
6.8	12,37	12,4	12,72	12,28	12,28
6.9	13,35	13,23	13,19	12,99	13,15
6.10	12,85	12,68	12,67	12,56	12,65

CICLOS DE FATIGA

Especie Eucaliptus globulus Corte Tangencial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -76-

	ciclo 1		ciclo 2		ciclo 3	
	Entrada	Dia 14-02-89	Entrada	Dia :21-02-89	Entrada	Dia :28-02-89
	Hora	:12,00	Hora	:12,00	Hora	:12,00
	Salida	Dia 21-02-89	Salida	Dia :28-02-89	Salida	Dia :07-03-89
	Hora	:11,00	Hora	:11,00	Hora	:11,00
	Ph (gr)	L (mm)	Ph (gr)	L (mm)	Ph (gr)	L (mm)
8.1	34,9575	12,66	34,899	12,57	34,5818	12,19
8.2	37,8393	13,57	37,6416	13,43	37,3388	13,03
8.3	35,4465	16,15	35,338	16,27	35,0555	16,24
8.4	35,8803	13,09	35,7514	12,99	35,3642	12,52
8.5	34,3628	12,51	34,2274	12,22	33,8645	12,06

	ciclo 4		ciclo 5	
	Entrada	Dia :07-03-89	Entrada	Dia :14-03-89
	Hora	:12,00	Hora	:12,00
	Salida	Dia :14-03-89	Salida	Dia :21-03-89
	Hora	:11,00	Hora	:11,00
	Ph (gr)	L (mm)	Ph (gr)	L (mm)
8.1	34,3741	11,88	34,3591	12,12
8.2	37,0993	12,75	37,0899	12,99
8.3	34,8868	15,58	34,8732	15,91
8.4	35,1149	12,28	35,1257	12,47
8.5	33,6363	11,82	33,6366	11,97

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

	ciclo 1	ciclo 2	ciclo 3	ciclo 4	ciclo 5
	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)	L (mm)
8.6	18,96	19,26	19,35	19,57	19,76
8.7	15,28	16,02	16,12	16,18	16,34
8.8	15,13	15,49	15,67	15,76	15,9
8.9	15,64	15,98	16,07	16,11	16,33
8.10	13,67	13,77	14,05	14	13,96

CICLOS DE FATIGA

Especie Eucaliptus globulus

Corte

Radial

Ciclos de envejecimiento por isoterma de 50C y 90% de humedad relativa y desecación hasta peso anhidro

Cuadro -77-

ciclo 1			ciclo 2			ciclo 3		
Entrada	Dia	14-02-89	Entrada	Dia	21-02-89	Entrada	Dia	28-02-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	21-02-89	Salida	Dia	28-02-89	Salida	Dia	07-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
8.1	38,564	11,42	38,4583	11,31	38,2756	11,13		
8.2	31,5059	11,34	31,4436	11,31	31,337	11,19		
8.3	29,8576	12,16	29,7052	12,06	29,6085	12,01		
8.4	39,1376	11,23	39,004	11,22	38,8652	11,15		
8.5	40,533	11,47	40,4137	11,29	40,2001	11,27		

ciclo 4			ciclo 5		
Entrada	Dia	07-03-89	Entrada	Dia	14-03-89
	Hora	:12,00		Hora	:12,00
Salida	Dia	14-03-89	Salida	Dia	21-03-89
	Hora	:11,00		Hora	:11,00
Ph (gr)		L (mm)	Ph (gr)		L (mm)
8.1	38,0112	11	37,9635	11,02	
8.2	31,1302	11,1	31,0882	11,12	
8.3	29,4866	11,92	29,3884	11,95	
8.4	38,7143	11,08	38,6203	11,23	
8.5	40,0256	11,16	39,9214	11,27	

Ciclos de envejecimiento por inmersión en agua a 20 C y desecación hasta peso anhidro

ciclo 1		ciclo 2		ciclo 3		ciclo 4		ciclo 5	
L (mm)		L (mm)		L (mm)		L (mm)		L (mm)	
8.6	11,36	11,5	12,09	11,39	11,59				
8.7	12,32	12,41	12,61	12,61	13,05				
8.8	12,95	12,99	12,9	13,01	13,36				
8.9	12,64	12,96	12,84	12,84	12,93				
8.10	11,89	11,95	11,93	11,86	12,01				

5.2.16.- Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas a fatiga a 20°C y 65 % HR después de fatiga.

Una vez fatigadas las probetas mediante los ciclos de envejecimiento seguidos por los métodos A y B, y al igual que en acondicionados higrotérmicos anteriores, se ha considerado que se alcanzó el equilibrio higroscópico cuando la diferencia de peso entre dos pesadas consecutivas era inferior o igual a 0,0050 gr.

Alcanzado dicho equilibrio fueron determinadas humedad y nuevas dimensiones, siguiendo para estas últimas el mismo procedimiento de medida que en el apartado 5.2.10.

Los contenidos de humedad en la madera para cada dirección y especie aparecen reflejados en los cuadros 78 al 91, ambos inclusive.

Por otro lado, las dimensiones correspondientes a dicha humedad de equilibrio aparecen en los cuadros 120 al 126, ambos inclusive.

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -78-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	20,8886	12,90	20,8804	12,86	20,8980	12,95	20,9011	12,97				
1.2	22,3450	12,97	22,3362	12,93	22,3553	13,02	22,3547	13,02				
1.3	22,1827	12,88	22,1753	12,85	22,1922	12,93	22,1906	12,92				
1.4	23,5258	12,01	23,5313	12,04	23,5388	12,07	23,5368	12,06				
1.5	20,8082	12,81	20,8076	12,81	20,8284	12,92	20,8275	12,92				
H. media :	12,72		12,70		12,78		12,78					
1.6	24,1613	8,63	24,2489	9,02	24,3252	9,36	24,3323	9,40	24,3551	9,50	24,3580	9,51
1.7	20,0164	9,00	20,0384	9,11	20,0812	9,35	20,0868	9,38	20,0989	9,44	20,0982	9,44
1.8	20,5296	9,18	20,5532	9,31	20,5944	9,53	20,5997	9,55	20,6136	9,63	20,6122	9,62
1.9	20,7317	9,16	20,7549	9,28	20,7969	9,50	20,8038	9,53	20,8162	9,60	20,8156	9,60
1.10	24,4971	8,15	24,5889	8,55	24,6664	8,90	24,6803	8,96	24,7024	9,06	24,7065	9,07
H. media :	8,82		9,05		9,33		9,36		9,45		9,45	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	18,5015	6	22,2425
2	19,7794	7	18,3645
3	19,6508	8	18,8032
4	21,0029	9	18,9929
5	18,4451	10	22,6513

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Calculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -79-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21,5450	11,45	21,5400	11,43	21,5530	11,49	21,5553	11,51				
1.2	23,2223	11,64	23,2167	11,61	23,2258	11,66	23,2254	11,66				
1.3	23,7873	11,78	23,7840	11,77	23,7963	11,83	23,7916	11,80				
1.4	22,4068	11,67	22,4049	11,66	22,4170	11,72	22,4120	11,69				
1.5	20,6538	11,34	20,6529	11,33	20,6641	11,39	20,6654	11,40				
H. media :	11,58		11,56		11,62		11,61					
1.6	21,1761	7,61	21,2728	8,10	21,3550	8,52	21,3661	8,57	21,3900	8,70	21,3900	8,70
1.7	20,6942	8,09	20,7863	8,57	20,8525	8,91	20,8616	8,96	20,8873	9,09	20,8873	9,09
1.8	21,0756	8,84	21,1739	9,35	21,2371	9,67	21,2471	9,73	21,2741	9,87	21,2741	9,87
1.9	21,0039	8,91	21,0992	9,41	21,1557	9,70	21,1655	9,75	21,1912	9,88	21,1912	9,88
1.10	20,5748	8,88	20,6547	9,30	20,7032	9,56	20,7145	9,62	20,7399	9,75	20,7399	9,75
H. media :	8,47		8,94		9,27		9,33		9,46		9,46	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	19,3310	6	19,6789
2	20,8007	7	19,1460
3	21,2799	8	19,3638
4	20,0660	9	19,2853
5	18,5504	10	18,8967

ESPECIE: Populus sp.

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -80-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
2.1	14,8475	11,75	14,8485	11,76	14,8416	11,70	14,8591	11,84	14,8599	11,84		
2.2	15,2369	12,12	15,2356	12,11	15,2453	12,18	15,2500	12,21	15,2524	12,23		
2.3	15,1928	11,91	15,1985	11,95	15,2090	12,02	15,2140	12,06	15,2150	12,07		
2.4	15,0140	12,35	15,0238	12,42	15,0347	12,50	15,0382	12,53	15,0396	12,54		
2.5	15,1579	12,13	15,1745	12,25	15,1861	12,34	15,1898	12,37	15,1899	12,37		
H. media :	12,05		12,10		12,15		12,20		12,21			
2.6	14,6657	9,76	14,6907	9,94	14,7201	10,16	14,7246	10,20	14,7379	10,30	14,7395	10,31
2.7	14,6386	9,55	14,6752	9,82	14,7084	10,07	14,7142	10,11	14,7292	10,22	14,7294	10,23
2.8	14,9129	9,42	14,9585	9,76	14,9955	10,03	14,9993	10,06	15,0164	10,18	15,0144	10,17
2.9	14,8097	9,57	14,8532	9,89	14,8908	10,17	14,8942	10,19	14,9122	10,33	14,9100	10,31
2.10	14,9910	9,08	15,0348	9,40	15,0737	9,68	15,0786	9,72	15,0972	9,85	15,0973	9,85
H. media :	9,47		9,76		10,02		10,05		10,18		10,17	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	13,2866	6	13,3622
2	13,5900	7	13,3629
3	13,5765	8	13,6288
4	13,3639	9	13,5164
5	13,5179	10	13,7433

ESPECIE: Populus sp.

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -81-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
2.1	20,4399	11,89	20,4475	11,93	20,4662	12,03	20,4702	12,05	20,4715	12,06		
2.2	19,5641	12,44	19,5729	12,49	19,5876	12,57	19,5874	12,57	19,5885	12,58		
2.3	19,8438	12,52	19,8493	12,55	19,8676	12,65	19,8607	12,61	19,8624	12,62		
2.4	19,2827	12,47	19,2865	12,49	19,3023	12,58	19,2982	12,56	19,2996	12,56		
2.5	19,9573	12,02	19,9595	12,04	19,9791	12,15	19,9781	12,14	19,9792	12,15		
H. media :		12,27		12,30		12,40		12,39		12,39		
2.6	18,8108	9,34	18,8591	9,62	18,9088	9,91	18,9081	9,91	18,9288	10,03	18,9415	10,10
2.7	19,0001	9,41	19,0139	9,49	19,0605	9,76	19,0616	9,76	19,0831	9,89	19,0940	9,95
2.8	19,0516	9,09	19,0121	8,86	19,1534	9,67	19,1574	9,69	19,1784	9,81	19,1899	9,88
2.9	18,9808	9,04	19,0358	9,36	19,0888	9,67	19,0921	9,68	19,1149	9,82	19,1243	9,87
2.10	19,0894	9,02	19,1384	9,29	19,1844	9,56	19,1937	9,61	19,2176	9,75	19,2372	9,86
H. media :		9,18		9,32		9,71		9,73		9,86		9,93

FECHA 08-05-89

PROBETA	peso(gr)	H (%)	Probeta Peso anhidro		Probeta Peso anhidro	
2.1						
2.2						
2.3			1	18,2686	6	17,2040
2.4			2	17,4000	7	17,3664
2.5			3	17,6361	8	17,4648
			4	17,1454	9	17,4064
H. media :			5	17,8152	10	17,5108
2.6	18,9436	10,11				
2.7	19,0952	9,95				
2.8	19,1927	9,89				
2.9	19,1289	9,90				
2.10	19,2333	9,84				
H. media :		9,94				

ESPECIE: Pinus pinaster

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -82-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
3.1	28,6122	13,59	28,6020	13,55	28,6119	13,59	28,6142	13,60				
3.2	27,8322	13,89	27,8088	13,79	27,8218	13,84	27,8205	13,84				
3.3	22,9072	13,29	22,8804	13,16	22,9000	13,26	22,8903	13,21				
3.4	22,5455	13,37	22,5310	13,30	22,5390	13,34	22,5384	13,33				
3.5	22,0826	13,02	22,0794	13,00	22,0889	13,05	22,0909	13,06				
H. media :	13,43		13,36		13,42		13,41					
3.6	21,4743	9,08	21,5281	9,35	21,5720	9,58	21,5768	9,60	21,5989	9,71	21,5962	9,70
3.7	28,8530	6,52	29,0237	7,15	29,1385	7,57	29,1431	7,59	29,1857	7,75	29,1821	7,73
3.8	24,9503	10,57	24,9767	10,68	25,0194	10,87	25,0120	10,84	25,0438	10,98	25,0461	10,99
3.9	27,1659	8,78	27,2127	8,97	27,2744	9,22	27,2656	9,18	27,3029	9,33	27,2963	9,31
3.10	26,5450	10,73	26,5819	10,89	26,6207	11,05	26,6268	11,08	26,6610	11,22	26,6660	11,24
H. media :	9,14		9,41		9,66		9,66		9,80		9,79	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	25,1883	6	19,6868
2	24,4366	7	27,0872
3	20,2196	8	22,5661
4	19,8867	9	24,9724
5	19,5388	10	23,9719

ESPECIE: Pinus pinaster

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -83-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
3.1	24,9434	12,99	24,9247	12,90	24,9342	12,95	24,9303	12,93				
3.2	26,1915	13,20	26,1777	13,14	26,1860	13,18	26,1781	13,14				
3.3	27,4104	13,51	27,3908	13,43	27,4077	13,50	27,3994	13,46				
3.4	25,0406	13,15	25,0251	13,08	25,0377	13,13	25,0358	13,12				
3.5	26,0181	12,17	26,0143	12,15	26,0180	12,16	26,0174	12,16				
H. media :	13,00		12,94		12,98		12,96					
3.6	24,3221	9,11	24,3809	9,38	24,4309	9,60	24,4341	9,62	24,4621	9,74	24,4652	9,76
3.7	23,3354	9,02	23,3712	9,18	23,4185	9,41	23,4190	9,41	23,4435	9,52	23,4420	9,52
3.8	23,3458	9,08	23,3708	9,19	23,4077	9,37	23,4160	9,40	23,4351	9,49	23,4301	9,47
3.9	23,6469	8,70	23,7581	9,21	23,8002	9,40	23,8144	9,47	23,8216	9,50	23,8280	9,53
3.10	21,3367	9,13	21,3769	9,33	21,4135	9,52	21,4234	9,57	21,4482	9,70	21,4443	9,68
H. media :	9,01		9,26		9,46		9,49		9,59		9,59	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	22,0763	6	22,2904
2	23,1374	7	21,4052
3	24,1479	8	21,4032
4	22,1311	9	21,7548
5	23,1962	10	19,5525

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -84-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
4.1	27,2781	12,37	27,2902	12,42	27,3092	12,50	27,3000	12,46				
4.2	27,1350	12,48	27,1476	12,53	27,1500	12,54	27,1501	12,54				
4.3	27,0012	12,60	27,0061	12,63	27,0138	12,66	27,0102	12,64				
4.4	29,3361	12,51	29,3461	12,55	29,3658	12,62	29,3614	12,61				
4.5	36,6403	12,50	36,6615	12,57	36,6790	12,62	36,6779	12,62				
H. media :		12,49		12,54		12,59		12,57				
4.6	33,3479	5,84	33,5269	6,41	33,6460	6,79	33,6590	6,83	33,7072	6,98	33,7248	7,04
4.7	36,4000	6,06	36,6006	6,65	36,7275	7,02	36,7475	7,08	36,8048	7,24	36,8252	7,30
4.8	28,9110	5,56	29,0048	5,90	29,0872	6,20	29,1034	6,26	29,1476	6,42	29,1625	6,47
4.9	35,5638	6,12	36,7846	9,76	35,9541	7,29	35,9744	7,35	36,0427	7,55	36,0501	7,57
4.10	26,6836	6,29	26,8203	6,84	26,9043	7,17	26,9098	7,19	26,9474	7,34	26,9612	7,40
H. media :		5,97		7,11		6,89		6,94		7,11		7,16

FECHA 08-05-89

=====

PROBETA peso(gr) H (%)

4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		

H. media :

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	24,2744	6	31,5080
2	24,1240	7	34,3190
3	23,9787	8	27,3894
4	26,0744	9	33,5125
5	32,5686	10	25,1040

4.6	33,7278	7,05
4.7	36,8268	7,31
4.8	29,1626	6,47
4.9	36,0804	7,66
4.10	26,9639	7,41

H. media : 7,18

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -85-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
4.1	34,6683	12,04	34,6988	12,13	34,7057	12,16	34,7059	12,16				
4.2	35,4379	12,10	35,4632	12,18	35,4765	12,22	35,4714	12,21				
4.3	34,7176	11,97	34,7426	12,05	34,7619	12,11	34,7661	12,13				
4.4	35,3173	12,33	35,3478	12,43	35,3636	12,48	35,3625	12,47				
4.5	34,7192	12,10	34,7464	12,19	34,7697	12,26	34,7667	12,25				
H. media :		12,11		12,20		12,25		12,24				
4.6	33,6746	5,98	33,9480	6,84	34,2219	7,70	34,2516	7,79	34,3442	8,09	34,3945	8,24
4.7	32,2947	6,10	32,5183	6,83	32,7485	7,59	32,7656	7,64	32,8399	7,89	32,8891	8,05
4.8	32,3849	6,07	32,6328	6,88	32,8613	7,63	32,8803	7,69	32,9582	7,95	32,9901	8,05
4.9	33,5062	6,12	33,6423	6,55	33,9515	7,53	33,9704	7,59	34,0479	7,83	34,0883	7,96
4.10	32,2903	6,22	32,5248	6,99	32,7147	7,62	32,7306	7,67	32,8006	7,90	32,8312	8,00
H. media :		6,10		6,82		7,61		7,68		7,93		8,06

FECHA 08-05-89

PROBETA peso(gr) H (%)

4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
H. media :		

Probeta Peso anhidro

Probeta Peso anhidro

1	30,9438
2	31,6124
3	31,0056
4	31,4410
5	30,9716

6	31,7750
7	30,4390
8	30,5324
9	31,5741
10	30,3993

4.6	34,3927	8,24
4.7	32,8825	8,03
4.8	32,9998	8,08
4.9	34,0878	7,96
4.10	32,8370	8,02
H. media :		8,07

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -86-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
5.1	20,1040	12,91	20,1146	12,97	20,1431	13,13	20,1418	13,12				
5.2	20,9848	13,27	20,9966	13,33	21,0224	13,47	21,0237	13,48				
5.3	19,7105	13,86	19,7106	13,86	19,7252	13,94	19,7290	13,96				
5.4	20,7643	12,94	20,8721	13,53	20,8828	13,59	20,8801	13,57				
5.5	20,5204	13,24	20,5342	13,32	20,5496	13,40	20,5456	13,38				
H. media :		13,24		13,40		13,51		13,50				
5.6	20,5204	10,46	20,5661	10,70	20,6011	10,89	20,6067	10,92	20,6327	11,06	20,6252	11,02
5.7	20,9694	10,76	21,0065	10,96	21,0414	11,14	21,0484	11,18	21,0678	11,28	21,0671	11,28
5.8	20,1034	10,22	20,1419	10,43	20,1852	10,67	20,1932	10,71	20,2103	10,80	20,2127	10,82
5.9	20,7672	10,36	20,8036	10,55	20,8547	10,82	20,8666	10,89	20,8826	10,97	20,8810	10,96
5.10	20,0606	10,40	20,0944	10,58	20,1392	10,83	20,1528	10,91	20,1690	10,99	20,1619	10,96
H. media :		10,44		10,65		10,87		10,92		11,02		11,01

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	17,8052	6	18,5776
2	18,5265	7	18,9316
3	17,3115	8	18,2397
4	18,3845	9	18,8180
5	18,1212	10	18,1712

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -87-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
5.1	18,0792	13,43	18,0739	13,40	18,0939	13,52	18,0953	13,53				
5.2	18,7142	12,93	18,7252	13,00	18,7393	13,08	18,7362	13,07				
5.3	18,1499	13,07	18,1769	13,23	18,1880	13,30	18,1894	13,31				
5.4	18,0125	13,29	18,0291	13,40	18,0495	13,53	18,0490	13,52				
5.5	18,0764	13,36	18,1008	13,51	18,1071	13,55	18,1068	13,55				
H. media :	13,22		13,31		13,40		13,40					
5.6	18,2308	10,70	18,2733	10,96	18,3027	11,14	18,3135	11,20	18,3369	11,34	18,3346	11,33
5.7	18,5116	10,57	18,5564	10,84	18,5945	11,06	18,6058	11,13	18,6277	11,26	18,6243	11,24
5.8	18,2629	10,52	18,3172	10,85	18,3546	11,08	18,3641	11,14	18,3887	11,28	18,3813	11,24
5.9	18,3584	10,48	18,4055	10,77	18,4397	10,97	18,4446	11,00	18,4771	11,20	18,4728	11,17
5.10	17,1057	10,50	17,1639	10,87	17,1869	11,02	17,1885	11,03	17,2236	11,26	17,2261	11,27
H. media :	10,55		10,86		11,05		11,10		11,27		11,25	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	15,9386	6	16,4687
2	16,5711	7	16,7423
3	16,0526	8	16,5241
4	15,8988	9	16,6164
5	15,9467	10	15,4809

ESPECIE: Fagus sylvatica

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -88-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
6.1	27,5785	13,09	27,6017	13,18	27,6002	13,18	27,6031	13,19				
6.2	28,9915	12,73	29,0306	12,88	29,0308	12,88	29,0304	12,88				
6.3	28,6285	13,28	28,6709	13,45	28,6737	13,46	28,6796	13,48				
6.4	27,0024	13,42	27,0513	13,63	27,0576	13,65	27,0537	13,64				
6.5	30,3786	13,01	30,4564	13,29	30,4716	13,35	30,4710	13,35				
H. media :		13,10		13,29		13,30		13,31				
6.6	27,8820	10,03	27,9974	10,49	28,0503	10,70	28,0573	10,72	28,0973	10,88	28,0958	10,88
6.7	27,8250	9,47	27,9655	10,03	28,9226	13,79	28,0282	10,27	28,0762	10,46	28,0763	10,46
6.8	27,7654	10,04	27,8815	10,50	27,0221	7,10	27,9286	10,69	27,9835	10,91	27,9803	10,89
6.9	29,2926	9,94	29,4163	10,40	29,7625	11,70	29,4689	10,60	29,5280	10,82	29,5210	10,80
6.10	27,4405	9,96	27,5359	10,34	27,5694	10,48	27,5813	10,52	27,6355	10,74	27,6381	10,75
H. media :		9,89		10,35		10,75		10,56		10,76		10,76

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	24,3868	6	25,3399
2	25,7180	7	25,4171
3	25,2723	8	25,2316
4	23,8075	9	26,6441
5	26,8824	10	24,9552

ESPECIE: *Fagus sylvatica*

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -89-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
6.1	30,4316	12,88	30,4640	13,00	30,4743	13,03	30,4704	13,02				
6.2	29,1096	12,95	29,1305	13,03	29,1295	13,03	29,1240	13,00				
6.3	28,5759	12,77	28,6018	12,87	28,6145	12,92	28,6114	12,91				
6.4	29,9295	13,08	29,9541	13,17	29,9741	13,25	29,9761	13,26				
6.5	29,2312	12,62	29,2473	12,69	29,2686	12,77	29,2644	12,75				
H. media :		12,86		12,95		13,00		12,99				
6.6	27,5141	8,98	27,6236	9,42	27,7158	9,78	27,7170	9,79	27,7586	9,95	27,7854	10,06
6.7	28,2537	9,01	28,3870	9,52	28,4881	9,91	28,4875	9,91	28,5324	10,08	28,5635	10,20
6.8	27,5157	8,87	27,6422	9,37	27,7577	9,83	27,7487	9,80	27,7988	9,99	27,8210	10,08
6.9	31,3146	8,58	31,4984	9,22	31,6812	9,86	31,6678	9,81	31,7366	10,05	31,7613	10,13
6.10	27,1946	8,62	27,3013	9,05	27,4289	9,56	27,4137	9,50	27,4698	9,72	27,4958	9,83
H. media :		8,81		9,32		9,79		9,76		9,96		10,06

FECHA 08-05-89

PROBETA: peso(gr) H (%)

6.1	
6.2	
6.3	
6.4	
6.5	

H. media :

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	26,9604	6	25,2459
2	25,7724	7	25,9193
3	25,3410	8	25,2731
4	26,4671	9	28,8390
5	25,9549	10	25,0357

6.6	27,7898	10,08
6.7	28,5682	10,22
6.8	27,8238	10,09
6.9	31,7600	10,13
6.10	27,4905	9,81

H. media : 10,06

ESPECIE: Eucaliptus globulus

CORTE: Tangencial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -90-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
8.1	33,6772	13,11	33,6577	13,05	33,6693	13,09	33,6625	13,06				
8.2	36,3997	13,16	36,3473	12,99	36,3451	12,99	36,3434	12,98				
8.3	34,1233	13,47	34,0838	13,34	34,0630	13,27	34,0623	13,27				
8.4	34,3999	13,18	34,3741	13,09	34,3726	13,09	34,3731	13,09				
8.5	32,9877	12,71	32,9612	12,62	32,9799	12,68	32,9799	12,68				
H. media :		13,13		13,02		13,02		13,02				
8.6	39,7261	9,18	39,9560	9,81	40,0963	10,20	40,0969	10,20	40,1631	10,38	40,1553	10,36
8.7	33,8285	8,29	33,9110	8,55	33,9774	8,76	34,0314	8,94	34,0314	8,94	34,0349	8,95
8.8	28,2798	9,83	28,3145	9,96	28,3658	10,16	28,4173	10,36	28,4173	10,36	28,4187	10,37
8.9	35,7656	7,53	36,0050	8,25	36,1702	8,74	36,2320	8,93	36,2320	8,93	36,2327	8,93
8.10	36,2488	9,27	36,3889	9,69	36,4986	10,02	36,5593	10,21	36,5593	10,21	36,5649	10,22
H. media :		8,82		9,25		9,58		9,73		9,76		9,77

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	29,7728	6	36,3855
2	32,1677	7	31,2396
3	30,0726	8	25,7489
4	30,3953	9	33,2624
5	29,2676	10	33,1735

ESPECIE: Eucaliptus globulus

CORTE: Radial

Hr: 65%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -91-

FECHA	03-04-89		06-04-89		12-04-89		15-04-89		24-04-89		24-04-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
8.1	37,3083	12,87	37,2921	12,82	37,2988	12,84	37,2936	12,83				
8.2	30,6454	13,32	30,6391	13,30	30,6310	13,27	30,6312	13,27				
8.3	28,8899	13,12	28,8902	13,12	28,8880	13,11	28,8819	13,09				
8.4	37,9618	12,49	37,9551	12,47	37,9626	12,49	37,9643	12,50				
8.5	39,2083	12,27	39,2224	12,31	39,2329	12,34	39,2343	12,35				
H. media :	12,82		12,80		12,81		12,81					
8.6	21,9393	9,78	22,0178	10,18	22,0639	10,41	22,0607	10,39	22,1021	10,60	22,1060	10,62
8.7	36,9874	7,92	37,3389	8,95	37,6098	9,74	37,6320	9,80	37,6941	9,99	37,6961	9,99
8.8	37,7979	8,00	38,1382	8,98	38,4144	9,77	38,4405	9,84	38,5502	10,15	38,5507	10,16
8.9	30,5562	9,01	30,7914	9,85	30,9374	10,37	30,9489	10,41	31,0066	10,62	31,0062	10,62
8.10	25,5853	9,26	25,7548	9,99	25,8442	10,37	25,9414	10,78	25,8872	10,55	25,8827	10,53
H. media :	8,80		9,59		10,13		10,25		10,38		10,38	

Probeta	Peso anhidro	Probeta	Peso anhidro
1	33,0536	6	19,9840
2	27,0434	7	34,2720
3	25,5388	8	34,9967
4	33,7469	9	28,0302
5	34,9225	10	23,4162

5.2.17.- Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas a fatiga a 20°C y 82 % HR después de fatiga.

Del mismo modo que en el apartado anterior una vez concluidos los ciclos de envejecimiento seguidos por los métodos A y B, se consideró alcanzado el equilibrio higroscópico cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas era inferior o igual 0,0050 gr.

Alcanzado dicho equilibrio fueron determinadas humedad y dimensiones, siguiendo para estas últimas el mismo procedimiento operativo que en el apartado 5.2.10.

Los contenidos de humedad en la madera para cada dirección y especie aparecen reflejados en los cuadros 92 al 105, ambos inclusive.

Por otro lado, las dimensiones correspondientes a dicha humedad de equilibrio aparecen en los cuadros 120 al 126, ambos inclusive.

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -92-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21,4156	15,75	21,4451	15,91	21,4532	15,95	21,4912	16,16	21,5100	16,26	21,5533	16,49
1.2	22,8216	15,38	22,9033	15,79	22,9142	15,85	22,9480	16,02	22,9693	16,13	23,0082	16,32
1.3	22,6272	15,15	22,7450	15,75	22,7566	15,80	22,7853	15,95	22,8083	16,07	22,8439	16,25
1.4	23,9342	13,96	24,0791	14,65	24,0916	14,71	24,1215	14,85	24,1425	14,95	24,1737	15,10
1.5	21,2390	15,15	21,3909	15,97	21,4007	16,02	21,4345	16,21	21,4517	16,30	21,4853	16,48
H. media :	15,08		15,61		15,67		15,84		15,94		16,13	

1.6	24,7989	11,49	25,0989	12,84	25,1597	13,12	25,1975	13,29	25,2266	13,42	25,4188	14,28
1.7	20,5906	12,12	20,7868	13,19	20,8246	13,40	20,8580	13,58	20,8792	13,69	21,0310	14,52
1.8	21,0938	12,18	21,3310	13,44	21,3656	13,63	21,4023	13,82	21,4225	13,93	21,5714	14,72
1.9	21,2579	11,93	21,5347	13,38	21,5690	13,56	21,6054	13,76	21,6256	13,86	21,7851	14,70
1.10	25,1960	11,23	25,4536	12,37	25,5087	12,61	25,5479	12,79	25,5750	12,91	25,7858	13,84
H. media :	11,79		13,05		13,26		13,45		13,56		14,41	

FECHA	30-06-89		13-07-89		26-07-89		Peso anhidro
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	
1.1	21,5613	16,54	21,5628	16,55			18,5015
1.2	23,0121	16,34	23,0168	16,37			19,7794
1.3	22,8554	16,31	22,8514	16,29			19,6508
1.4	24,1863	15,16	24,1835	15,14			21,0029
1.5	21,4947	16,53	21,4986	16,55			18,4451
H. media :	16,18		16,18				
1.6	25,4258	14,31	25,4318	14,34	25,4342	14,35	22,2425
1.7	21,0366	14,55	21,0456	14,60	21,0471	14,61	18,3645
1.8	21,5804	14,77	21,5916	14,83	21,5906	14,82	18,8032
1.9	21,7953	14,75	21,8004	14,78	21,8042	14,80	18,9929
1.10	25,7983	13,89	25,8050	13,92	25,8094	13,94	22,6513
H. media :	14,46		14,49		14,51		

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -93-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21,9456	13,53	22,0161	13,89	22,0344	13,98	22,0632	14,13	22,0766	14,20	22,1030	14,34
1.2	23,5955	13,44	23,7070	13,97	23,7233	14,05	23,7521	14,19	23,7695	14,27	23,7947	14,39
1.3	24,1717	13,59	24,2912	14,15	24,3041	14,21	24,3354	14,36	24,3517	14,44	24,3822	14,58
1.4	22,8091	13,67	22,8827	14,04	22,8948	14,10	22,9263	14,25	22,9398	14,32	22,9663	14,45
1.5	21,0299	13,37	21,0945	13,71	21,1112	13,80	21,1348	13,93	21,1491	14,01	21,1771	14,16
H. media :	13,52		13,95		14,03		14,17		14,25		14,39	
1.6	21,7956	10,76	22,0479	12,04	22,1038	12,32	22,1330	12,47	22,1588	12,60	22,3487	13,57
1.7	21,2804	11,15	21,5338	12,47	21,5926	12,78	21,6220	12,93	21,6466	13,06	21,8229	13,98
1.8	21,7129	12,13	21,9704	13,46	22,0253	13,74	22,0544	13,89	22,0803	14,03	22,2531	14,92
1.9	21,7153	12,60	21,9084	13,60	21,9535	13,84	21,9825	13,99	22,0080	14,12	22,1774	15,00
1.10	21,3142	12,79	21,4267	13,39	21,4770	13,65	21,5156	13,86	21,5287	13,93	21,7351	15,02
H. media :	11,89		12,99		13,27		13,43		13,55		14,50	

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	22,1152	14,40	22,1146	14,40	19,3310
1.2	23,8067	14,45	23,8069	14,45	20,8007
1.3	24,3938	14,63	24,3941	14,63	21,2799
1.4	22,9775	14,51	22,9806	14,53	20,0660
1.5	21,1840	14,20	21,1865	14,21	18,5504
H. media :	14,44		14,44		
1.6	22,3576	13,61	22,3588	13,62	19,6789
1.7	21,8322	14,03	21,8345	14,04	19,1460
1.8	22,2644	14,98	22,2685	15,00	19,3638
1.9	22,1870	15,05	22,1912	15,07	19,2853
1.10	21,7462	15,08	21,7477	15,09	18,8967
H. media :	14,55		14,56		

ESPECIE: Populus sp.

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -94-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	15,2039	14,43	15,2130	14,50	15,2292	14,62	15,2490	14,77	15,2505	14,78	15,2841	15,03
1.2	15,5561	14,47	15,5744	14,60	15,5921	14,73	15,6124	14,88	15,6151	14,90	15,6417	15,10
1.3	15,5143	14,27	15,5540	14,57	15,5719	14,70	15,5932	14,85	15,6001	14,91	15,6311	15,13
1.4	15,3399	14,79	15,3851	15,12	15,4017	15,25	15,4220	15,40	15,4297	15,46	15,4640	15,71
1.5	15,4927	14,61	15,5472	15,01	15,5626	15,13	15,5828	15,28	15,5908	15,33	15,6235	15,58
H. media :		14,51		14,76		14,88		15,04		15,08		15,31
1.6	15,0927	12,95	15,2412	14,06	15,2711	14,29	15,2920	14,44	15,3046	14,54	15,4300	15,47
1.7	15,0890	12,92	15,2363	14,02	15,2660	14,24	15,2874	14,40	15,2947	14,46	15,4295	15,47
1.8	15,3712	12,78	15,5251	13,91	15,5492	14,09	15,5781	14,30	15,5855	14,36	15,7118	15,28
1.9	15,2687	12,96	15,4112	14,02	15,4417	14,24	15,4682	14,44	15,4792	14,52	15,5942	15,37
1.10	15,4806	12,64	15,5869	13,41	15,6230	13,68	15,6471	13,85	15,6530	13,90	15,7942	14,92
H. media :		12,85		13,89		14,11		14,29		14,35		15,30

FECHA	30-06-89		13-07-89		Peso anhidro
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	
1.1	15,2950	15,12	15,2981	15,14	13,2866
1.2	15,6502	15,16	15,6519	15,17	13,5900
1.3	15,6372	15,18	15,6360	15,17	13,5765
1.4	15,4691	15,75	15,4697	15,76	13,3639
1.5	15,6298	15,62	15,6305	15,63	13,5179
H. media :		15,37		15,37	
1.6	15,4357	15,52	15,4358	15,52	13,3622
1.7	15,4362	15,52	15,4372	15,52	13,3629
1.8	15,7275	15,40	15,7278	15,40	13,6288
1.9	15,6131	15,51	15,6110	15,50	13,5164
1.10	15,7992	14,96	15,8010	14,97	13,7433
H. media :		15,38		15,38	

ESPECIE: Populus sp.

COORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -95-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	20,8937	14,37	20,9301	14,57	20,9510	14,68	20,9805	14,84	20,9896	14,89	21,0325	15,13
1.2	19,9574	14,70	20,0182	15,05	20,0352	15,14	20,0606	15,29	20,0686	15,34	20,1118	15,59
1.3	20,2148	14,62	20,2843	15,02	20,3013	15,11	20,3257	15,25	20,3336	15,30	20,3721	15,51
1.4	19,6380	14,54	19,6910	14,85	19,7126	14,97	19,7352	15,10	19,7455	15,17	19,7761	15,34
1.5	20,3388	14,17	20,4151	14,59	20,4380	14,72	20,4606	14,85	20,4720	14,91	20,5085	15,12
H. media :	14,48		14,81		14,93		15,07		15,12		15,34	
1.6	19,3258	12,33	19,5568	13,68	19,6051	13,96	19,6305	14,10	19,6474	14,20	19,8093	15,14
1.7	19,4910	12,23	19,7139	13,52	19,7612	13,79	19,7879	13,94	19,8047	14,04	19,9605	14,94
1.8	19,6321	12,41	19,8177	13,47	19,8641	13,74	19,8896	13,88	19,9056	13,98	20,0646	14,89
1.9	19,5924	12,56	19,7491	13,46	19,7956	13,73	19,8222	13,88	19,8380	13,97	20,0030	14,92
1.10	19,7037	12,52	19,8457	13,33	19,8936	13,61	19,9218	13,77	19,9320	13,83	20,1190	14,89
H. media :	12,41		13,49		13,76		13,92		14,00		14,96	

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	21,0419	15,18	21,0417	15,18	18,2686
1.2	20,1169	15,61	20,1173	15,62	17,4000
1.3	20,3776	15,54	20,3771	15,54	17,6361
1.4	19,7848	15,39	19,7830	15,38	17,1454
1.5	20,5166	15,16	20,5168	15,16	17,8152
H. media :	15,38		15,38		
1.6	19,8168	15,19	19,8168	15,19	17,2040
1.7	19,9698	14,99	19,9696	14,99	17,3664
1.8	20,0728	14,93	20,0731	14,93	17,4648
1.9	20,0103	14,96	20,0118	14,97	17,4064
1.10	20,1279	14,95	20,1287	14,95	17,5108
H. media :	15,00		15,01		

especie: Pinus pinaster

origen: Langencia

Hr: 82%

t: 20 °C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Quadro -86-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
=====												
PROBETA: peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	

1.1 : 28.2724	12.24	28.2804	12.28	28.3250	12.45	28.3685	12.63	28.3716	12.64	28.4316	12.88	
1.2 : 28.1395	15.14	28.4395	16.37	28.4786	16.53	28.5124	16.67	28.5263	16.73	28.5362	16.77	
1.3 : 23.0012	13.76	23.2254	14.87	23.4443	15.95	23.4727	16.09	23.4875	16.16	23.4896	16.17	
1.4 : 22.1296	11.28	22.1772	11.52	22.5968	13.63	22.6945	14.12	22.7612	14.45	22.7712	14.50	
1.5 : 22.2412	13.83	22.6552	15.95	22.6805	16.08	22.7059	16.21	22.7216	16.29	22.7215	16.29	

H. media :	13.25		14.20		14.93		15.14		15.25		15.32	

1.6 : 21.0959	7.16	22.3392	13.47	22.3926	13.74	22.4188	13.88	22.4386	13.98	22.6062	14.83	
1.7 : 28.8230	6.41	30.1806	11.42	30.2781	11.78	30.3286	11.97	30.3840	12.17	30.5365	12.73	
1.8 : 24.6649	9.36	25.8936	14.75	25.9563	15.02	25.9894	15.17	26.0124	15.27	26.1852	16.04	
1.9 : 26.9497	7.92	28.2592	13.16	28.3330	13.46	28.3820	13.65	28.4134	13.78	28.6112	14.57	
1.10 : 26.3941	10.10	27.5917	15.10	27.6472	15.33	27.6862	15.49	27.6994	15.55	27.8405	16.14	

H. media :	8.18		13.58		13.87		14.03		14.15		14.80	

FECHA	30-06-89		13-07-89		26-07-89		
=====							
PROBETA: peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro	

1.1 : 28.4447	12.93	28.4436	12.92			25.1883	
1.2 : 28.5715	16.91	28.5701	16.91			24.4386	
1.3 : 23.4899	16.17	23.4901	16.17			20.2196	
1.4 : 22.7715	14.51	22.7745	14.52			19.8867	
1.5 : 22.7308	16.34	22.7325	16.35			19.5388	

H. media :	15.37		15.37				

1.6 : 22.6165	14.88	22.6169	14.88	22.6172	14.89	19.6868	
1.7 : 30.5573	12.83	30.5600	12.83	30.5612	12.83	27.0872	
1.8 : 26.1934	16.07	26.1943	16.08	26.1938	16.08	22.5661	
1.9 : 28.6284	14.64	28.6313	14.65	28.6323	14.66	24.9724	
1.10 : 27.8534	16.19	27.8535	16.19	27.8542	16.20	23.9719	

H. media :	14.92		14.93		14.93		

ESPECIE: Pinus pinaster

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -97-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	24,9603	13,06	25,2301	14,29	25,2806	14,51	25,3204	14,69	25,3664	14,90	25,3763	14,95
1.2	26,2672	13,53	26,8127	15,88	26,5741	14,85	26,6172	15,04	26,6593	15,22	26,6759	15,29
1.3	26,9875	11,76	27,0445	12,00	27,0492	12,01	27,0890	12,18	27,1068	12,25	27,1290	12,35
1.4	25,5502	15,45	25,5448	15,42	25,5644	15,51	25,5956	15,65	25,6078	15,71	25,5405	15,41
1.5	26,4709	14,12	26,6167	14,75	26,6513	14,90	26,6864	15,05	26,7110	15,15	26,7315	15,24
H. media :		13,58		14,47		14,36		14,52		14,65		14,65
1.6	25,0020	12,17	25,2479	13,27	25,3085	13,54	25,3409	13,69	25,3663	13,80	25,5336	14,55
1.7	24,0428	12,32	24,2124	13,11	24,2615	13,34	24,2903	13,48	24,3072	13,56	24,4617	14,28
1.8	23,9592	11,94	24,1629	12,89	24,2351	13,23	24,2648	13,37	24,2843	13,46	24,4600	14,28
1.9	24,2945	11,67	24,5519	12,86	24,6346	13,24	24,6773	13,43	24,6983	13,53	24,9219	14,56
1.10	21,9369	12,19	22,0940	13,00	22,1672	13,37	22,2057	13,57	22,2132	13,61	22,4152	14,64
H. media :		12,06		13,03		13,35		13,51		13,59		14,46

FECHA	30-06-89		13-07-89		26-07-89		Peso anhidro
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	
1.1	25,3846	14,99	25,3873	15,00			22,0763
1.2	26,6870	15,34	26,6875	15,34			23,1374
1.3	27,1414	12,40	27,1412	12,40			24,1479
1.4	25,5523	15,46	25,5543	15,47			22,1311
1.5	26,7366	15,26	26,7317	15,24			23,1962
H. media :		14,69		14,69			
1.6	25,5407	14,58	25,5502	14,62	25,5509	14,63	22,2903
1.7	24,4759	14,35	24,4768	14,35	24,4770	14,35	21,4052
1.8	24,4754	14,35	24,4777	14,36	24,4769	14,36	21,4032
1.9	24,9176	14,54	24,9395	14,64	24,9401	14,64	21,7548
1.10	22,4235	14,68	22,4253	14,69	22,4203	14,67	19,5525
H. media :		14,50		14,53		14,53	

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -98-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	27,6416	13,87	27,7255	14,22	27,7716	14,41	27,7918	14,49	27,8002	14,52	27,8807	14,86
1.2	27,4192	13,66	27,5291	14,11	27,5655	14,27	27,5873	14,36	27,5934	14,38	27,6508	14,62
1.3	27,2960	13,83	27,4129	14,32	27,4441	14,45	27,4657	14,54	27,4760	14,59	27,5298	14,81
1.4	29,6878	13,86	29,8019	14,30	29,8360	14,43	29,8649	14,54	29,8758	14,58	29,9094	14,71
1.5	37,1122	13,95	37,2723	14,44	37,3109	14,56	37,3467	14,67	37,3551	14,70	37,3724	14,75
H. media :	13,83		14,28		14,42		14,52		14,55		14,75	
1.6	34,1796	8,48	34,5334	9,60	34,6464	9,96	34,6813	10,07	34,6957	10,12	34,9264	10,85
1.7	37,4242	9,05	37,7474	9,99	37,8576	10,31	37,8979	10,43	37,9184	10,49	38,1532	11,17
1.8	29,5526	7,90	29,8510	8,99	29,9591	9,38	29,9894	9,49	30,0153	9,59	30,1918	10,23
1.9	36,6067	9,23	36,9481	10,25	37,0769	10,64	37,1160	10,75	37,1415	10,83	37,3535	11,46
1.10	27,3567	8,97	27,5647	9,80	27,6599	10,18	27,6874	10,29	27,6870	10,29	27,8850	11,08
H. media :	8,73		9,73		10,09		10,21		10,26		10,96	

FECHA	30-06-89		13-07-89		26-07-89		Peso anhidro
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	
1.1	27,8872	14,88	27,8933	14,91	27,8936	14,91	24,2744
1.2	27,6531	14,63	27,6614	14,66	27,6652	14,68	24,1240
1.3	27,5253	14,79	27,5354	14,83	27,5380	14,84	23,9787
1.4	29,9005	14,67	29,9263	14,77	29,9215	14,75	26,0744
1.5	37,3782	14,77	37,3880	14,80	37,3896	14,80	32,5686
H. media :	14,75		14,79		14,80		
1.6	34,9549	10,94	34,9638	10,97	34,9672	10,98	31,5080
1.7	38,1878	11,27	38,2037	11,32	38,2027	11,32	34,3190
1.8	30,2059	10,28	30,2186	10,33	30,2213	10,34	27,3894
1.9	37,3728	11,52	37,3858	11,56	37,3909	11,57	33,5125
1.10	27,9122	11,19	27,9248	11,24	27,9288	11,25	25,1040
H. media :	11,04		11,08		11,09		

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -99-

FECHA	10-05-89			19-05-89			30-05-89			06-06-89			13-06-89			28-06-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)		
1.1	35,1328	13,54	35,1841	13,70	35,2341	13,86	35,2654	13,97	35,2682	13,98	35,3058	14,10						
1.2	35,8449	13,39	35,9372	13,68	35,9851	13,83	36,0120	13,92	36,0225	13,95	36,0622	14,08						
1.3	35,0988	13,20	35,2212	13,60	35,2613	13,73	35,2863	13,81	35,3023	13,86	35,3378	13,97						
1.4	35,7138	13,59	35,8462	14,01	35,8940	14,16	35,9206	14,25	35,9396	14,31	35,9840	14,45						
1.5	35,1386	13,45	35,2563	13,83	35,3084	14,00	35,3352	14,09	35,3517	14,14	35,4007	14,30						
H. media :	13,43		13,77		13,92		14,01		14,05		14,18							
1.6	34,7875	9,48	35,1259	10,55	35,2921	11,07	35,3389	11,22	35,3727	11,32	35,6675	12,25						
1.7	33,2663	9,29	33,6102	10,42	33,7518	10,88	33,7902	11,01	33,8241	11,12	34,0735	11,94						
1.8	33,3933	9,37	33,7706	10,61	33,8995	11,03	33,9392	11,16	33,9725	11,27	34,2159	12,06						
1.9	34,5373	9,38	34,8920	10,51	35,0130	10,89	35,0551	11,02	35,0807	11,11	35,3451	11,94						
1.10	33,3324	9,65	33,6192	10,59	33,7324	10,96	33,7731	11,10	33,7932	11,16	34,0482	12,00						
H. media :	9,43		10,53		10,97		11,10		11,20		12,04							

FECHA	30-06-89			13-07-89			
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)		Peso anhidro	
1.1	35,3218	14,15	35,3230	14,15		30,9438	
1.2	36,0832	14,14	36,0853	14,15		31,6124	
1.3	35,3579	14,04	35,3536	14,02		31,0056	
1.4	36,0046	14,51	36,0070	14,52		31,4410	
1.5	35,4126	14,34	35,4133	14,34		30,9716	
H. media :	14,24		14,24				
1.6	35,6851	12,31	35,6869	12,31		31,7750	
1.7	34,0885	11,99	34,0841	11,98		30,4390	
1.8	34,2309	12,11	34,2309	12,11		30,5324	
1.9	35,3641	12,00	35,3650	12,01		31,5741	
1.10	34,0609	12,05	34,0646	12,06		30,3993	
H. media :	12,09		12,09				

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -100-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	20,5797	15,58	20,6047	15,72	20,6593	16,03	20,6694	16,09	20,6730	16,11	20,7073	16,30
1.2	21,4116	15,57	21,4785	15,93	21,5272	16,20	21,5378	16,25	21,5593	16,37	21,5911	16,54
1.3	20,0686	15,93	20,1247	16,25	20,1802	16,57	20,2026	16,70	20,2118	16,75	20,2377	16,90
1.4	21,2617	15,65	21,3340	16,04	35,8940	95,24	21,4169	16,49	20,4245	11,10	21,4473	16,66
1.5	20,9712	15,73	21,0459	16,14	21,3930	18,06	21,1057	16,47	21,1080	16,48	21,1481	16,70
H. media :	15,69		16,02		32,42		16,40		15,36		16,62	
1.6	21,1317	13,75	21,3387	14,86	21,3961	15,17	21,4197	15,30	21,4152	15,27	21,5866	16,20
1.7	21,5387	13,77	21,8062	15,18	21,8580	15,46	21,8854	15,60	21,8770	15,56	22,0405	16,42
1.8	20,6573	13,25	20,8882	14,52	20,9493	14,86	20,9753	15,00	20,9566	14,90	21,1226	15,81
1.9	21,3405	13,40	21,5451	14,49	21,6343	14,97	21,6595	15,10	21,6513	15,06	21,8309	16,01
1.10	20,6466	13,62	20,8222	14,59	20,8922	14,97	20,9146	15,10	20,9328	15,20	21,1003	16,12
H. media :	13,56		14,73		15,08		15,22		15,20		16,11	

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	20,7255	16,40	20,7225	16,38	17,8052
1.2	21,6068	16,63	21,6042	16,61	18,5265
1.3	20,2417	16,93	20,2462	16,95	17,3115
1.4	21,4576	16,72	21,4594	16,73	18,3845
1.5	21,1590	16,76	21,1616	16,78	18,1212
H. media :	16,69		16,69		
1.6	21,6045	16,29	21,6015	16,28	18,5776
1.7	22,0572	16,51	22,0537	16,49	18,9316
1.8	21,1447	15,93	21,1490	15,95	18,2397
1.9	21,8472	16,10	21,8490	16,11	18,8180
1.10	21,0970	16,10	21,0921	16,07	18,1712
H. media :	16,19		16,18		

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -101-

FECHA	10-05-89			19-05-89			30-05-89			06-06-89			13-06-89			28-06-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)		
1.1	18,5088	16,13	18,5442	16,35	18,5594	16,44	18,5858	16,61	18,5842	16,60	18,6019	16,71						
1.2	19,1525	15,58	19,2200	15,99	19,2411	16,11	19,2748	16,32	19,2675	16,27	19,3108	16,53						
1.3	18,5741	15,71	18,6566	16,22	18,6720	16,32	18,7065	16,53	18,7114	16,56	18,7349	16,71						
1.4	18,4268	15,90	18,5064	16,40	18,5233	16,51	18,5496	16,67	18,5654	16,77	18,5861	16,90						
1.5	18,5172	16,12	18,5635	16,41	18,6131	16,72	18,6338	16,85	18,6360	16,86	18,6513	16,96						
H. media :	15,89		16,27		16,42		16,60		16,61		16,76							
1.6	18,8279	14,33	18,9731	15,21	19,0385	15,60	19,0643	15,76	19,0626	15,75	19,2030	16,60						
1.7	19,0826	13,98	19,2968	15,26	19,3418	15,53	19,3667	15,68	19,3742	15,72	19,5150	16,56						
1.8	18,8303	13,96	19,0229	15,12	19,0769	15,45	19,1013	15,60	19,1040	15,61	19,2337	16,40						
1.9	19,9839	20,27	19,1228	15,08	19,1715	15,38	19,1886	15,48	19,2053	15,58	19,3268	16,31						
1.10	17,6853	14,24	17,7984	14,97	17,8555	15,34	17,8755	15,47	17,8776	15,48	18,0049	16,30						
H. media :	15,35		15,13		15,46		15,60		15,63		16,44							

FECHA	30-06-89			13-07-89			
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)			Peso anhidro
1.1	18,6061	16,74	18,6075	16,74			15,9386
1.2	19,2994	16,46	19,3012	16,48			16,5711
1.3	18,7394	16,74	18,7414	16,75			16,0526
1.4	18,5945	16,96	18,5979	16,98			15,8988
1.5	18,6584	17,00	18,6534	16,97			15,9467
H. media :	16,78		16,78				
1.6	19,2087	16,64	19,2083	16,64			16,4687
1.7	19,5346	16,68	19,5375	16,70			16,7423
1.8	19,2514	16,50	19,2550	16,53			16,5241
1.9	19,3399	16,39	19,3370	16,37			16,6164
1.10	18,0347	16,50	18,0350	16,50			15,4809
H. media :	16,54		16,55				

ESPECIE: *Fagus sylvatica*

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -102-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	28,2933	16,02	28,3009	16,05	28,3530	16,26	28,3938	16,43	28,3800	16,37	28,4274	16,57
1.2	29,6377	15,24	29,7012	15,49	29,7470	15,67	29,7910	15,84	29,8052	15,89	29,8346	16,01
1.3	29,2019	15,55	29,3188	16,01	29,3518	16,14	29,3814	16,26	29,3960	16,32	29,4338	16,47
1.4	27,5817	15,85	27,6871	16,30	27,7145	16,41	27,7385	16,51	27,7473	16,55	27,8015	16,78
1.5	31,0753	15,60	31,1859	16,01	31,2401	16,21	31,2833	16,37	31,2856	16,38	31,3400	16,58
H. media :	15,65		15,97		16,14		16,28		16,30		16,48	
1.6	28,7731	13,55	29,0656	14,70	29,1578	15,07	29,1914	15,20	29,2121	15,28	29,3853	15,96
1.7	28,7052	12,94	29,0223	14,18	29,1180	14,56	29,1542	14,70	29,1796	14,80	29,3569	15,50
1.8	28,6455	13,53	28,9190	14,61	29,0105	14,98	29,0495	15,13	29,0500	15,13	29,2558	15,95
1.9	30,2454	13,52	30,5279	14,58	30,6221	14,93	30,6652	15,09	30,6761	15,13	30,8509	15,79
1.10	28,3457	13,59	28,5692	14,48	28,6720	14,89	28,7085	15,04	28,7156	15,07	28,8758	15,71
H. media :	13,42		14,51		14,89		15,03		15,08		15,78	

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	28,4769	16,77	28,4773	16,77	24,3868
1.2	29,8586	16,10	29,8616	16,11	25,7180
1.3	29,4655	16,59	29,4615	16,58	25,2723
1.4	27,8298	16,90	27,8270	16,88	23,8075
1.5	31,3632	16,67	31,3666	16,68	26,8824
H. media :	16,61		16,61		
1.6	29,4140	16,08	29,4185	16,10	25,3399
1.7	29,3780	15,58	29,3776	15,58	25,4171
1.8	29,2713	16,01	29,2734	16,02	25,2316
1.9	30,9143	16,03	30,9116	16,02	26,6441
1.10	28,9438	15,98	28,9425	15,98	24,9552
H. media :	15,94		15,94		

ESPECIE: Fagus sylvatica

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -103-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	31.0248	15,08	31.1571	15,57	31.1993	15,72	31.2402	15,87	31.2280	15,83	31.3074	16,12
1.2	29.5759	14,76	29.7453	15,42	29.7760	15,53	29.8141	15,68	29.8167	15,69	29.8863	15,96
1.3	29.0452	14,62	29.2236	15,32	29.2661	15,49	29.2919	15,59	29.3090	15,66	29.3526	15,83
1.4	30.4065	14,88	30.5892	15,57	30.6309	15,73	30.6660	15,86	30.6785	15,91	30.7260	16,09
1.5	29.7275	14,54	29.9178	15,27	29.9687	15,46	30.0079	15,62	30.0222	15,67	30.0865	15,92
H. media :		14,77		15,43		15,59		15,73		15,75		15,99
1.6	28.2575	11,93	28.6603	13,52	28.7555	13,90	28.7904	14,04	28.8224	14,17	29.0503	15,07
1.7	29.0820	12,20	29.4694	13,70	29.5669	14,07	29.6024	14,21	29.6386	14,35	29.8595	15,20
1.8	28.3705	12,26	28.6566	13,39	28.7764	13,86	28.8211	14,04	28.8507	14,16	29.0713	15,03
1.9	32.3438	12,15	32.7178	13,45	32.8544	13,92	32.9053	14,10	32.9276	14,18	33.2024	15,13
1.10	28.0837	12,17	28.3615	13,28	28.4530	13,65	28.4913	13,80	28.5031	13,85	28.7208	14,72
H. media :		12,14		13,47		13,88		14,04		14,14		15,03

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	31.3267	16,20	31.3283	16,20	26,9604
1.2	29.9009	16,02	29.9044	16,03	25,7724
1.3	29.3751	15,92	29.3750	15,92	25,3410
1.4	30.7444	16,16	30.7493	16,18	26,4671
1.5	30.1075	16,00	30.1121	16,02	25,9549
H. media :		16,06		16,07	
1.6	29.0699	15,15	29.0740	15,16	25,2459
1.7	29.8867	15,31	29.8844	15,30	25,9193
1.8	29.0983	15,14	29.0941	15,12	25,2731
1.9	33.2330	15,24	33.2302	15,23	28,8390
1.10	28.7403	14,80	28.7453	14,82	25,0357
H. media :		15,12		15,12	

ESPECIE: Eucaliptus globulus

CORTE: Tangencial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -104-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	34,3327	15,32	34,3903	15,51	34,4463	15,70	34,4661	15,76	34,4724	15,78	34,5215	15,95
1.2	36,9703	14,93	37,0447	15,16	37,0906	15,30	37,1160	15,38	37,1319	15,43	37,1702	15,55
1.3	34,7338	15,50	34,8533	15,90	34,9105	16,09	34,9389	16,18	34,9425	16,19	35,0150	16,43
1.4	34,8694	14,72	35,0812	15,42	35,1250	15,56	35,1512	15,65	35,1636	15,69	35,2112	15,84
1.5	33,4305	14,22	33,5868	14,76	33,6466	14,96	33,6724	15,05	33,6780	15,07	33,7167	15,20
H. media :	14,94		15,35		15,52		15,61		15,63		15,80	
1.6	40,9250	12,48	41,4200	13,84	41,5618	14,23	41,0122	12,72	41,6408	14,44	41,9362	15,26
1.7	34,4930	10,41	34,9100	11,75	35,0366	12,15	35,0779	12,29	35,1030	12,37	35,3394	13,12
1.8	28,9218	12,32	29,2857	13,74	29,3818	14,11	29,4099	14,22	29,4308	14,30	29,6291	15,07
1.9	36,8449	10,77	37,1851	11,79	37,3230	12,21	37,3402	12,26	37,3963	12,43	37,6488	13,19
1.10	37,4211	12,80	37,6819	13,59	37,8210	14,01	37,8313	14,04	37,8779	14,18	38,1498	15,00
H. media :	11,76		12,94		13,34		13,10		13,54		14,33	

FECHA	30-06-89		13-07-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	34,5339	15,99	34,5316	15,98	29,7728
1.2	37,1859	15,60	37,1849	15,60	32,1677
1.3	35,0299	16,48	35,0299	16,48	30,0726
1.4	35,2253	15,89	35,2263	15,89	30,3953
1.5	33,7375	15,27	33,7332	15,26	29,2676
H. media :	15,85		15,84		
1.6	41,9602	15,32	41,9618	15,33	36,3855
1.7	35,3635	13,20	35,3634	13,20	31,2396
1.8	29,6459	15,13	29,6498	15,15	25,7489
1.9	37,6596	13,22	37,6649	13,24	33,2624
1.10	38,1752	15,08	38,1722	15,07	33,1735
H. media :	14,39		14,40		

ESPECIE: Eucaliptus globulus

CORTE: Radial

Hr: 82%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -105-

FECHA	10-05-89		19-05-89		30-05-89		06-06-89		13-06-89		28-06-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	37,8321	14,46	37,9826	14,91	38,0344	15,07	38,0594	15,14	38,0735	15,19	38,1146	15,31
1.2	31,0509	14,82	31,1660	15,24	31,2030	15,38	31,2248	15,46	31,2325	15,49	31,2650	15,61
1.3	29,2892	14,69	29,3932	15,09	29,4304	15,24	29,4517	15,32	29,4555	15,34	29,4877	15,46
1.4	38,3693	13,70	38,5116	14,12	38,5570	14,25	38,5802	14,32	38,5954	14,37	38,6243	14,45
1.5	39,6506	13,54	39,8365	14,07	39,8896	14,22	39,9156	-88,79	39,9305	14,34	39,9668	14,44
H. media :	14,24		14,69		14,83		-5,71		14,94		15,06	
1.6	22,4530	12,35	22,7232	13,71	22,8144	14,16	22,8358	14,27	22,8416	14,30	23,0141	15,16
1.7	38,3405	11,87	38,7877	13,18	38,9313	13,60	38,9739	13,72	38,9954	13,78	39,2407	14,50
1.8	39,1417	11,84	39,5892	13,12	39,7506	13,58	39,7958	13,71	39,8222	13,79	40,0870	14,55
1.9	31,5070	12,40	31,8734	13,71	31,9940	14,14	32,0260	14,23	32,0346	14,29	32,2262	14,97
1.10	26,3789	12,65	26,6322	13,73	26,7292	14,15	26,7449	14,22	26,7468	14,22	26,9408	15,05
H. media :	12,23		13,49		13,93		14,03		14,08		14,85	

FECHA	30-06-89		13-07-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	38,1270	15,35	38,1281	15,35
1.2	31,2772	15,66	31,2749	15,65
1.3	29,4999	15,51	29,5034	15,52
1.4	38,6409	14,50	38,6421	14,51
1.5	39,9867	14,50	39,9894	14,51
H. media :	15,10		15,11	
1.6	23,0453	15,32	23,0412	15,30
1.7	39,2738	14,59	39,2719	14,59
1.8	40,1169	14,63	40,1137	14,62
1.9	32,2456	15,04	32,2470	15,04
1.10	26,9532	15,10	26,9544	15,11
H. media :	14,94		14,93	

Peso anhidro

33,0536
27,0434
25,5388
33,7469
34,9225

19,9840
34,2720
34,9967
28,0302
23,4162

5.2.18.- Cálculo de humedades y dimensiones de las probetas a fatiga a 20°C y 90 % HR después de fatiga.

Al igual que en los dos apartados anteriores una vez concluidos los ciclos de envejecimiento seguidos por los métodos A y B, se consideró alcanzado el equilibrio higroscópico cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas era inferior o igual 0,0050 gr.

Alcanzado dicho equilibrio fueron determinadas humedad y nuevas dimensiones, siguiendo para estas últimas el mismo procedimiento operativo que en el apartado 5.2.10.

Los contenidos de humedad en la madera para cada dirección y especie aparecen reflejados en los cuadros 106 al 119, ambos inclusive.

Por otro lado, las dimensiones correspondientes a dicha humedad de equilibrio aparecen en los cuadros 120 al 126, ambos inclusive.

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -100-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21.0865	13.98	21.7566	17.59	21.8276	17.98	21.8330	18.01	21.8398	18.04	21.8467	18.09
1.2	22.5230	15.87	23.2209	17.40	23.2997	17.80	23.3081	17.84	23.3122	17.86	23.3201	17.90
1.3	22.3328	13.65	23.0494	17.29	23.1390	17.75	23.1500	17.81	23.1520	17.82	23.1584	17.85
1.4	23.6893	12.79	24.3765	16.06	24.4648	16.48	24.4772	16.54	24.4789	16.55	24.4872	16.59
1.5	20.0101	8.48	21.6905	17.59	21.7806	18.08	21.7863	18.11	21.7904	18.14	21.7970	18.17
H. media :	12.56		17.19		17.62		17.66		17.68		17.72	

1.6	25.0000	12.40	25.8039	16.01	25.8628	16.28	25.9173	16.52	25.9268	16.56	25.9389	16.62
1.7	20.6231	12.30	21.3838	16.44	21.4629	16.87	21.5026	17.09	21.5149	17.15	21.5276	17.22
1.8	21.1540	12.50	21.9277	16.62	22.0128	17.07	22.0634	17.34	22.0768	17.41	22.0880	17.47
1.9	21.3661	12.50	22.1135	16.43	22.2049	16.91	22.2548	17.17	22.2735	17.27	22.2850	17.33
1.10	25.3469	11.90	26.1090	15.26	26.2045	15.69	26.2501	15.89	26.2770	16.01	26.2873	16.05
H. media :	12.32		16.15		16.56		16.80		16.88		16.94	

FECHA	13-10-89		28-10-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21.8450	18.07	21.8469	18.08
1.2	23.3180	17.89	23.3218	17.91
1.3	23.1676	17.90	23.1640	17.88
1.4	24.4944	16.62	24.4936	16.62
1.5	21.8013	18.20	21.8045	18.21
H. media :	17.74		17.74	

Peso anhidro

1.1	21.8450	18.07	21.8469	18.08	18.5015
1.2	23.3180	17.89	23.3218	17.91	19.7794
1.3	23.1676	17.90	23.1640	17.88	19.6506
1.4	24.4944	16.62	24.4936	16.62	21.0029
1.5	21.8013	18.20	21.8045	18.21	18.4451

1.6	25.9519	16.68	25.9507	16.67	22.2427
1.7	21.5388	17.28	21.5321	17.25	18.3645
1.8	22.0903	17.48	22.0944	17.50	18.8032
1.9	22.2885	17.35	22.2918	17.37	18.9929
1.10	26.2920	16.07	26.2923	16.07	22.6513
H. media :	16.97		16.97		

ESPECIE: Pinus sylvestris

CORTE: Radial

hr: 90%

T: 20 °C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -107-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	21.6657	12.18	22.2797	15.25	22.3478	15.61	22.3570	15.65	22.3629	15.68	22.3671	15.71
1.2	23.3300	12.16	23.9896	15.33	24.0653	15.69	24.0667	15.70	24.0813	15.77	24.0878	15.80
1.3	23.9241	12.43	24.5763	15.49	24.6549	15.86	24.6600	15.88	24.6729	15.94	24.6807	15.98
1.4	22.5510	12.38	23.1530	15.38	23.2241	15.74	23.2378	15.81	23.2427	15.83	23.2454	15.84
1.5	20.7912	12.08	21.3434	15.06	21.4116	15.42	21.4158	15.45	21.4254	15.50	21.4302	15.52
H. media :		12.25		15.30		15.66		15.70		15.75		15.77
1.6	21.9294	11.44	22.6630	15.16	22.7342	15.53	22.7928	15.82	22.8065	15.89	22.8200	15.96
1.7	21.4352	11.96	22.0976	15.42	22.2058	15.98	22.2621	16.28	22.2853	16.40	22.2947	16.45
1.8	21.8185	12.68	22.5513	16.46	22.6787	17.12	22.7453	17.46	22.7613	17.55	22.7702	17.59
1.9	21.7106	12.58	22.4994	16.67	22.6089	17.23	22.6799	17.60	22.6928	17.67	22.7025	17.72
1.10	21.2409	12.41	22.0360	16.61	22.1268	17.09	22.1826	17.39	22.1982	17.47	22.2101	17.53
H. media :		12.21		16.06		16.59		16.91		17.00		17.05

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	22.3657	15.70	22.3682	15.71	19.3310
1.2	24.0952	15.84	24.0913	15.82	20.8067
1.3	24.6799	15.98	24.6828	15.99	21.2799
1.4	23.2519	15.88	23.2520	15.88	20.0660
1.5	21.4278	15.51	21.4321	15.53	18.5504
H. media :		15.76		15.79	
1.6	22.8302	16.01	22.8300	16.01	19.6789
1.7	22.2991	16.47	22.3016	16.48	19.1460
1.8	22.7723	17.60	22.7750	17.62	19.3638
1.9	22.6997	17.70	22.7074	17.74	19.2853
1.10	22.2057	17.51	22.2083	17.52	18.8967
H. media :		17.06		17.08	

ESPECIE: Populus

CORTE: Tangencial

hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -106-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	14.9830	12.77	15.4231	16.08	15.4644	16.39	15.4758	16.48	15.4737	16.46	15.4756	16.48
1.2	15.3626	13.04	15.7630	15.99	15.8051	16.30	15.8116	16.35	15.8230	16.43	15.8253	16.45
1.3	15.3472	13.04	15.7544	16.04	15.7960	16.35	15.7963	16.35	15.8153	16.49	15.8214	16.54
1.4	15.1827	13.61	15.5909	16.68	15.6273	16.94	15.6353	17.00	15.6490	17.10	15.6560	17.15
1.5	15.3295	13.40	15.7407	16.44	15.7773	16.71	15.7953	16.85	15.8138	16.98	15.8199	17.03
H. media :	13.17		16.24		16.54		16.60		16.69		16.73	
1.6	15.1170	13.13	15.6039	16.78	15.6530	17.14	15.7059	17.54	15.7221	17.66	15.7300	17.72
1.7	15.0961	12.97	15.6121	16.83	15.6681	17.25	15.7071	17.54	15.7257	17.68	15.7337	17.74
1.8	15.3958	12.97	15.8899	16.58	15.9575	17.09	15.9790	17.24	15.0046	10.09	16.0244	17.58
1.9	15.2826	13.07	15.7850	16.78	15.8389	17.18	15.8714	17.42	15.8888	17.55	15.8986	17.62
1.10	15.4525	12.44	15.9823	16.29	16.0228	16.59	16.0716	16.94	16.0762	16.97	16.0838	17.03
H. media :	12.91		16.65		17.05		17.34		15.99		17.54	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	15.4865	16.56	15.4620	16.52	13.2666
1.2	15.8196	16.41	15.8233	16.43	13.5900
1.3	15.8092	16.45	15.8083	16.44	13.5765
1.4	15.6517	17.12	15.6491	17.10	13.3639
1.5	15.8105	16.96	15.8109	16.96	13.5179
H. media :	16.70		16.69		
1.6	15.7205	17.65	15.7207	17.65	13.3622
1.7	15.7278	17.70	15.7326	17.70	13.3629
1.8	16.0196	17.54	16.0232	17.57	13.6288
1.9	15.8942	17.59	15.9000	17.63	13.5164
1.10	16.0718	16.94	16.0724	16.95	13.7433
H. media :	17.48		17.51		

ESPECIE: Populus

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -109-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	20.6240	12.89	21.2005	16.05	21.2231	16.17	21.2585	16.37	21.2759	16.46	21.2906	16.54
1.2	19.7439	13.47	20.2696	16.49	20.3031	16.68	20.3378	16.88	20.3485	16.95	20.3564	16.99
1.3	20.0094	13.46	20.5338	16.43	20.5780	16.68	20.6012	16.81	20.6076	16.85	20.6155	16.89
1.4	19.4399	13.38	19.9224	16.20	19.9695	16.47	19.9944	16.62	19.9992	16.64	20.0077	16.69
1.5	20.1481	13.09	20.6407	15.86	20.6952	16.17	20.7315	16.37	20.7480	16.46	20.7572	16.51
H. media :		13.26		16.21		16.44		16.61		16.67		16.73
1.6	19.4628	13.13	20.0474	16.53	20.0952	16.81	20.1601	17.18	20.1916	17.37	20.2064	17.45
1.7	19.6024	12.88	20.2236	16.45	20.2719	16.73	20.3405	17.13	20.3585	17.23	20.3758	17.33
1.8	19.7015	12.81	20.3332	16.42	20.3709	16.64	20.4471	17.08	20.4640	17.17	20.4770	17.25
1.9	19.6262	12.75	20.2674	16.44	20.3153	16.71	20.3773	17.07	20.3878	17.13	20.4029	17.21
1.10	19.7041	12.53	20.3740	16.35	20.4197	16.61	20.4708	16.90	20.4817	16.97	20.5024	17.08
H. media :		12.82		16.44		16.70		17.07		17.17		17.27

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	21.2664	16.41	21.2658	16.41	18.2686
1.2	20.3458	16.93	20.3454	16.93	17.4000
1.3	20.6076	16.85	20.6100	16.86	17.6361
1.4	20.0000	16.65	19.9982	16.64	17.1454
1.5	20.7414	16.43	20.7379	16.41	17.8152
H. media :		16.65		16.65	
1.6	20.1765	17.28	20.1770	17.28	17.2040
1.7	20.3732	17.31	20.3742	17.32	17.3664
1.8	20.4712	17.21	20.4723	17.22	17.4648
1.9	20.3920	17.15	20.3968	17.18	17.4064
1.10	20.4944	17.04	20.4947	17.04	17.5108
H. media :		17.20		17.21	

ESPECIE: Pinus pinaster

CORTE: Tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -110-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	28.7313	14.07	29.6357	17.66	29.7473	18.10	29.7818	18.24	29.7699	18.19	29.7865	18.26
1.2	27.9370	14.32	28.7568	17.67	28.8681	18.13	28.9002	18.26	28.9061	18.28	28.9110	18.30
1.3	23.0403	13.95	23.7008	17.22	23.7942	17.68	23.8178	17.80	23.8099	17.76	23.8233	17.82
1.4	22.7006	14.15	23.3620	17.48	23.4220	17.78	23.4687	18.01	23.4625	17.98	23.4751	18.04
1.5	22.2932	14.13	22.9488	17.45	22.9943	17.69	23.0377	17.91	23.0515	17.98	23.0748	18.10
H. media :		14.12		17.49		17.87		18.04		18.04		18.10
1.6	22.2006	12.77	22.8850	16.25	23.0006	16.83	23.1098	17.39	23.1036	17.36	23.1188	17.43
1.7	29.9840	10.69	31.0406	14.60	31.2645	15.42	31.3333	15.68	31.3392	15.70	31.3552	15.76
1.8	25.7079	13.92	26.4838	17.36	26.6290	18.00	26.7420	18.51	26.7493	18.54	26.7695	18.63
1.9	28.0275	12.23	28.9961	16.11	29.1753	16.83	29.2674	17.20	29.2857	17.27	29.3059	17.35
1.10	27.3108	13.93	28.2593	17.89	28.3848	18.41	28.4638	18.74	28.4771	18.79	28.5034	18.90
H. media :		12.71		16.44		17.10		17.50		17.53		17.61

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	29.7937	18.28	29.7926	18.28	25.1883
1.2	28.8995	18.25	28.9045	18.27	24.4386
1.3	23.8238	17.83	23.8230	17.82	20.2196
1.4	23.4712	18.02	23.4737	18.04	19.8867
1.5	23.0413	17.93	23.0412	17.93	19.5388
H. media :		18.06		18.07	
1.6	23.1245	17.46	23.1260	17.47	19.6868
1.7	31.3634	15.79	31.3670	15.80	27.0672
1.8	26.7598	18.58	26.7654	18.61	22.5661
1.9	29.3099	17.33	29.3043	17.35	24.9724
1.10	28.4998	18.89	28.5000	18.89	23.9719
H. media :		17.61		17.62	

ESPECIE: Pinus pinaster

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -III-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	25.0246	13.36	25.9681	17.63	25.9733	17.65	25.9733	17.65	25.9740	17.66	25.9688	17.63
1.2	26.2981	13.66	27.2356	17.71	27.2652	17.84	27.2652	17.84	27.2585	17.81	27.2458	17.76
1.3	27.5675	14.16	28.4592	17.85	28.4886	17.98	28.4886	17.98	28.4681	17.89	28.4949	18.00
1.4	25.1780	13.77	26.0662	17.78	26.1163	18.01	26.1163	18.01	26.0821	17.85	26.1052	17.96
1.5	26.1528	12.75	27.0803	16.74	27.1399	17.00	27.1399	17.00	27.1279	16.95	27.1442	17.02
H. media :	13.54		17.54		17.70		17.70		17.63		17.67	
1.6	25.0727	12.48	26.0001	16.64	26.0634	16.93	26.0634	16.93	26.0866	17.03	26.1127	17.15
1.7	24.0044	12.14	24.9072	16.36	24.9782	16.69	24.9782	16.69	24.9960	16.78	25.0157	16.87
1.8	23.9969	12.12	24.9037	16.36	25.0000	16.80	25.0000	16.80	24.9970	16.79	25.0160	16.88
1.9	24.4426	12.35	25.3275	16.42	25.4291	16.89	25.4291	16.89	25.4322	16.90	25.4429	16.95
1.10	21.9464	12.24	22.7728	16.47	22.8578	16.90	22.8578	16.90	22.8692	16.96	22.8809	17.02
H. media :	12.27		16.45		16.84		16.84		16.89		16.97	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	25.9527	17.56	25.9560	17.57	22.0763
1.2	27.2499	17.77	27.2513	17.78	23.1374
1.3	28.4900	17.98	28.4901	17.98	24.1479
1.4	26.1132	17.98	26.1166	18.01	22.1311
1.5	27.1436	17.02	27.1451	17.02	23.1962
H. media :	17.67		17.67		
1.6	26.0746	16.98	26.0751	16.98	22.2903
1.7	25.0000	16.79	24.9903	16.75	21.4052
1.8	25.0178	16.89	25.0184	16.89	21.4032
1.9	25.4532	17.00	25.4513	16.99	21.7548
1.10	22.8713	16.97	22.8730	16.96	19.5525
H. media :	16.93		16.92		

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -112-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	27.4994	13.29	28.0290	15.47	28.0988	15.75	28.1697	16.05	28.1752	16.07	28.1793	16.09
1.2	27.3443	13.35	27.8055	15.26	27.8636	15.50	27.9385	15.81	27.9396	15.82	27.9538	15.88
1.3	27.2277	13.55	27.6944	15.50	27.7717	15.82	27.8190	16.02	27.8317	16.07	27.8415	16.11
1.4	29.6032	13.53	30.0927	15.41	30.1366	15.58	30.2056	15.84	30.2044	15.84	30.2218	15.91
1.5	36.9320	13.40	37.6214	15.51	37.6750	15.68	37.7675	15.96	37.7617	15.95	37.8021	16.07
H. media :		13.42		15.43		15.67		15.94		15.95		16.01
1.6	34.6001	9.81	35.2606	11.91	35.3266	12.12	35.4389	12.48	35.4711	12.58	35.5104	12.70
1.7	37.8025	10.15	38.5262	12.26	38.5634	12.37	38.7598	12.94	38.7835	13.01	38.8131	13.10
1.8	29.9660	9.41	30.4534	11.19	30.5182	11.42	30.6342	11.85	30.6485	11.90	30.6546	11.92
1.9	36.9889	10.37	37.7053	12.51	37.7797	12.73	37.9259	13.17	37.9603	13.27	37.9653	13.29
1.10	27.6152	10.00	28.1075	11.96	28.1675	12.20	28.2516	12.54	28.2792	12.65	28.3037	12.75
H. media :		9.95		11.97		12.17		12.59		12.68		12.75

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	28.1527	15.98	28.1919	16.14	24.2744
1.2	27.9426	15.83	27.9586	15.90	24.1246
1.3	27.8302	16.06	27.8380	16.09	23.9787
1.4	30.1986	15.82	30.2174	15.89	26.0744
1.5	37.7765	15.99	37.7850	16.02	32.5686
H. media :		15.94		16.01	
1.6	35.4877	12.63	35.4690	12.57	31.5080
1.7	38.7986	13.05	38.7640	12.95	34.3190
1.8	30.6535	11.92	30.6582	11.93	27.3894
1.9	37.9372	13.20	37.9733	13.31	33.5125
1.10	28.2570	12.56	28.2757	12.63	25.1040
H. media :		12.67		12.68	

ESPECIE: Quercus pyrenaica

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -113-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	34.8558	12.64	35.4640	14.61	35.5281	14.81	35.5829	14.99	35.5892	15.01	35.5902	15.02
1.2	35.6613	12.81	36.2667	14.72	36.3075	14.85	36.3578	15.01	36.3485	14.98	36.3764	15.07
1.3	34.9675	12.78	35.5049	14.51	35.5771	14.74	35.6199	14.88	35.6298	14.91	35.6566	15.00
1.4	35.5907	13.20	36.1823	15.08	36.2596	15.33	36.3321	15.56	36.3212	15.52	36.3507	15.62
1.5	35.0003	13.01	35.5681	14.84	35.6250	15.02	35.7017	15.27	35.6913	15.24	35.7339	15.38
H. media :	12.89		14.75		14.95		15.14		15.13		15.22	
1.6	35.3193	11.15	35.9730	13.21	36.0620	13.49	36.1947	13.91	36.2076	13.95	36.2550	14.10
1.7	33.7237	10.79	34.3855	12.97	34.4638	13.22	34.6040	13.68	34.0141	11.75	34.6404	13.80
1.8	32.8610	7.63	34.5311	13.10	34.6134	13.37	34.7592	13.84	34.7697	13.88	34.7949	13.96
1.9	34.9980	10.84	35.6631	12.95	35.7366	13.18	35.8877	13.66	35.9017	13.71	35.9250	13.78
1.10	33.6896	10.82	34.3295	12.93	34.3949	13.14	34.5233	13.57	34.5620	13.69	34.5700	13.72
H. media :	10.25		13.03		13.28		13.73		13.39		13.87	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	35.5934	15.03	35.5956	15.03	30.9438
1.2	36.3796	15.08	36.3809	15.08	31.6124
1.3	35.6399	14.95	35.6457	14.97	31.0056
1.4	36.3425	15.59	36.3472	15.60	31.4410
1.5	35.7092	15.30	35.7093	15.30	30.9716
H. media :	15.19		15.20		
1.6	36.2175	13.98	36.2174	13.98	31.7750
1.7	34.6234	13.75	34.6260	13.76	30.4390
1.8	34.7701	13.88	34.7713	13.88	30.5324
1.9	35.8897	13.67	35.8883	13.66	31.5741
1.10	34.5398	13.62	34.5433	13.63	30.3993
H. media :	13.76		13.78		

3SFEUIE: Pinus insignis

CORTE: Tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Calculo de humedad de probetas a fatiga despues
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -114-

FECHA	07-08-89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	20,3020	14,02	20,8876	17,31	20,9785	17,82	20,9790	17,83	21,0117	18,01	20,9925	17,90
1.2	21,1477	14,15	21,7685	17,50	21,8283	17,82	21,8656	18,02	21,8690	18,04	21,8760	18,08
1.3	19,8087	14,43	20,3901	17,78	20,4409	18,08	20,4768	18,28	20,4810	18,31	20,4860	18,34
1.4	20,9317	13,86	21,6223	17,61	21,6970	18,02	21,7188	18,14	21,7236	18,16	21,7372	18,24
1.5	20,6528	13,97	21,3174	17,64	21,3477	17,81	21,3824	18,00	21,3890	18,03	21,4403	18,32
H. media :	14,08		17,57		17,91		18,05		18,11		18,17	
1.6	21,1589	13,89	21,8488	17,61	21,9285	18,04	22,0230	18,55	22,0601	18,75	22,0762	18,83
1.7	21,6058	14,13	22,3277	17,94	22,4595	18,63	22,5464	19,09	22,5460	19,09	22,5769	19,26
1.8	20,7322	13,67	21,4144	17,41	21,5289	18,03	21,6074	18,46	21,6140	18,50	21,6362	18,62
1.9	21,4086	13,77	22,1120	17,50	22,2459	18,22	22,3272	18,65	22,3361	18,70	22,3290	18,66
1.10	20,6683	13,74	21,3363	17,42	21,4731	18,17	21,5557	18,63	21,5540	18,62	21,5426	18,55
H. media :	13,84		17,58		18,22		18,68		18,73		18,78	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	21,0102	18,00	21,0106	18,00	17,8052
1.2	21,8675	18,03	21,8658	18,02	18,5265
1.3	20,4716	18,25	20,4722	18,26	17,3115
1.4	21,7125	18,10	21,7154	18,12	18,3845
1.5	21,3746	17,95	21,3780	17,97	18,1212
H. media :	18,07		18,08		
1.6	22,0512	18,70	22,0516	18,70	18,5776
1.7	22,5549	19,14	22,5570	19,15	18,9316
1.8	21,6155	18,51	21,6136	18,50	18,2397
1.9	22,3308	18,67	22,3326	18,68	18,8180
1.10	21,5512	18,60	21,5553	18,62	18,1712
H. media :	18,72		18,73		

ESPECIE: Pinus insignis

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -115-

FECHA	07-08 -89			16-08-89			21-08-89			12-09-89			19-09-89			27-09-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)		
1.1	18,2108	14,26	18,7390	17,57	18,8095	18,01	18,8341	18,17	18,8380	18,19	18,8514	18,28						
1.2	18,8631	13,83	19,4814	17,56	19,5263	17,83	19,5610	18,04	19,5680	18,09	19,5459	17,95						
1.3	18,2754	13,85	18,9141	17,83	18,9040	17,76	18,9497	18,05	18,9768	18,22	18,9960	18,34						
1.4	18,1254	14,00	18,7155	17,72	18,7559	17,97	18,8047	18,28	18,7932	18,21	18,8605	18,63						
1.5	18,2132	14,21	18,7875	17,81	18,8197	18,02	18,9126	18,60	18,8732	18,35	18,9091	18,58						
H. media :	14,03		17,70			17,92		18,23		18,21		18,35						
1.6	18,7487	13,84	19,4720	18,24	19,5242	18,55	19,5705	18,83	19,6081	19,06	19,6184	19,13						
1.7	19,0832	13,98	19,7873	18,19	19,8568	18,60	19,8968	18,84	19,9366	19,08	19,9418	19,11						
1.8	18,8674	14,18	19,4837	17,91	19,5587	18,36	19,6332	18,82	19,6381	18,85	19,6551	18,95						
1.9	18,9574	14,09	19,6010	17,96	19,6669	18,36	19,7029	18,58	19,7439	18,82	19,7445	18,83						
1.10	17,6549	14,04	18,2251	17,73	18,2824	18,10	18,3166	18,32	18,3579	18,58	18,3655	18,63						
H. media :	14,03		18,00			18,40		18,68		18,88		18,93						

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA: peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)		Peso anhidro
1.1 : 18,8465	18,24	18,8440	18,23		15,9386
1.2 : 19,5703	18,10	19,5720	18,11		16,5711
1.3 : 18,9773	18,22	18,9796	18,23		16,0526
1.4 : 18,7952	18,22	18,7954	18,22		15,8988
1.5 : 18,8639	18,29	18,8600	18,27		15,9467
H. media :	18,21	18,21			
1.6 : 19,6209	19,14	19,6217	19,15		16,4687
1.7 : 19,9512	19,17	19,9533	19,18		16,7423
1.8 : 19,6542	18,94	19,6547	18,95		16,5241
1.9 : 19,7661	18,96	19,7662	18,96		16,6164
1.10 : 18,3656	18,63	18,3679	18,65		15,4809
H. media :	18,97	18,97			

ESPECIE: Fagus sylvatica

CORTE: Tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -116-

FECHA	07-08 -89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	27,7593	13,83	28,6605	17,52	28,8013	18,10	28,8389	18,26	28,8800	18,42	28,8981	18,50
1.2	29,1223	13,24	30,1190	17,11	30,2677	17,69	30,2843	17,76	30,3124	17,86	30,3348	17,95
1.3	28,7593	13,80	29,7665	17,78	29,8497	18,11	29,8712	18,20	29,8476	18,10	29,9056	18,33
1.4	27,1895	14,21	28,0424	17,79	28,1575	18,27	29,1810	22,57	28,1461	18,22	28,2180	18,53
1.5	30,6696	14,09	31,5686	17,43	31,7405	18,07	31,7576	18,14	31,7466	18,09	31,8320	18,41
H. media :	13,83		17,53		18,05		18,98		18,14		18,34	
1.6	28,8046	13,67	29,7855	17,54	29,8464	17,78	30,0369	18,54	30,0798	18,71	30,1204	18,87
1.7	28,7704	13,19	29,8079	17,27	29,9480	17,83	30,1297	18,54	30,1035	18,44	30,1618	18,67
1.8	28,6349	13,49	29,6596	17,55	29,8104	18,15	29,9415	18,67	29,9206	18,58	30,0373	19,05
1.9	30,1641	13,21	31,3102	17,51	31,4117	17,89	31,5876	18,55	31,6071	18,63	31,6828	18,91
1.10	28,2107	13,05	29,3086	17,44	29,4048	17,83	29,5302	18,33	29,5403	18,37	29,5886	18,57
H. media :	13,32		17,47		17,90		18,53		18,55		18,61	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	28,8956	18,49	28,9000	18,51	24,3868
1.2	30,3102	17,86	30,3135	17,87	25,7180
1.3	29,8713	18,20	29,8723	18,20	25,2723
1.4	28,1805	18,37	28,1850	18,39	23,8075
1.5	31,7652	18,16	31,7674	18,17	26,8824
H. media :	18,21		18,23		
1.6	30,0652	18,65	30,0655	18,65	25,3399
1.7	30,1289	18,54	30,1247	18,52	25,4171
1.8	30,0023	18,91	29,9963	18,88	25,2316
1.9	31,6924	18,95	31,6901	18,94	26,6441
1.10	29,6004	18,61	29,6040	18,63	24,9552
H. media :	18,73		18,72		

ESPECIE: Fagus sylvatica

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -117-

FECHA	07-08 -89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	30,6840	13,81	31,5180	16,90	31,6141	17,26	31,7045	17,60	31,6979	17,57	31,6962	17,57
1.2	29,3395	13,84	30,1244	16,89	30,2258	17,28	30,3095	17,60	30,2958	17,55	30,2972	17,56
1.3	28,8272	13,76	29,5764	16,71	29,6826	17,13	29,7610	17,44	29,7562	17,42	29,7820	17,52
1.4	30,1995	14,10	30,9468	16,93	31,0422	17,29	31,1197	17,58	31,0943	17,48	31,1390	17,65
1.5	29,5097	13,70	30,2950	16,72	30,3952	17,11	30,4924	17,48	30,4732	17,41	30,5583	17,74
H. media :		13,84		16,83		17,21		17,54		17,49		17,61
1.6	28,5613	13,13	29,3880	16,41	29,5176	16,92	29,6761	17,55	29,6748	17,54	29,7456	17,82
1.7	29,3258	13,14	30,2834	16,84	30,4428	17,45	30,5975	18,05	30,5994	18,06	30,6271	18,16
1.8	28,5274	12,88	29,4764	16,63	29,6242	17,22	29,7840	17,85	29,7890	17,87	29,8146	17,97
1.9	32,5695	12,94	33,6988	16,85	33,8100	17,24	34,0303	18,00	34,0272	17,99	34,0663	18,13
1.10	28,1522	12,45	29,1561	16,46	29,2476	16,82	29,4128	17,48	29,4091	17,47	29,4534	17,65
H. media :		12,91		16,64		17,13		17,79		17,79		17,95

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	31,7054	17,60	31,7050	17,60	26,9604
1.2	30,3245	17,66	30,3230	17,66	25,7724
1.3	29,7712	17,48	29,7739	17,49	25,3410
1.4	31,0955	17,49	31,0956	17,49	26,4671
1.5	30,4612	17,36	30,4635	17,37	25,9549
H. media :		17,52		17,52	
1.6	29,6516	17,45	29,6559	17,47	25,2459
1.7	30,5996	18,06	30,5962	18,04	25,9193
1.8	29,7864	17,86	29,7868	17,86	25,2731
1.9	34,0062	17,92	34,0068	17,92	28,8390
1.10	29,3989	17,43	29,3978	17,42	25,0357
H. media :		17,74		17,74	

ESPECIE: Eucaliptus globul

CORTE: Tangencial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después
de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -118-

FECHA	07-08 -89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	33,8707	13,76	34,7699	16,78	34,9302	17,32	34,9331	17,33	34,9500	17,39	34,9436	17,37
1.2	36,4822	13,41	37,4640	16,46	37,5705	16,80	37,6452	17,03	37,6584	17,07	37,6292	16,98
1.3	34,2411	13,86	35,3185	17,44	35,4606	17,92	35,5480	18,21	35,5773	18,30	35,5515	18,22
1.4	34,5827	13,78	35,4691	16,69	35,6099	17,16	35,6845	17,40	35,7071	17,48	35,6969	17,44
1.5	33,2035	13,45	33,8946	15,81	33,9792	16,10	34,0611	16,38	34,0629	16,38	34,1026	16,52
H. media :	13,65		16,64		17,06		17,27		17,32		17,31	
1.6	41,1895	13,20	42,4929	16,79	42,6869	17,32	42,8604	17,80	42,8669	17,81	42,9966	18,17
1.7	34,9106	11,75	35,6481	14,11	35,7565	14,46	35,8584	14,79	35,8894	14,88	35,9573	15,10
1.8	29,1749	13,31	29,9526	16,33	30,0502	16,70	30,1719	17,18	30,1933	17,26	30,2372	17,43
1.9	37,1512	11,69	38,0495	14,39	38,1830	14,79	38,3259	15,22	38,3356	15,25	38,3403	15,27
1.10	37,5035	13,05	38,5768	16,62	38,8069	16,98	38,8693	17,17	38,8871	17,22	38,8824	17,21
H. media :	12,60		16,45		16,05		16,43		16,49		16,64	

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	34,9276	17,31	34,9280	17,32	29,7728
1.2	37,6302	16,98	37,6314	16,99	32,1677
1.3	35,5100	18,08	35,5136	18,09	30,0726
1.4	35,6817	17,39	35,6842	17,40	30,3953
1.5	34,0589	16,37	34,0593	16,37	29,2676
H. media :	17,23		17,23		
1.6	42,8652	17,81	42,8635	17,80	36,3855
1.7	35,8900	14,89	35,9008	14,92	31,2396
1.8	30,2034	17,30	30,2074	17,32	25,7489
1.9	38,3210	15,21	38,3225	15,21	33,2624
1.10	38,8607	17,14	38,8630	17,15	33,1735
			16,48		

ESPECIE: Eucaliptus globul

CORTE: Radial

Hr: 90%

T: 20 C

Cálculo de humedad de probetas a fatiga después de ciclos de envejecimiento.

Cuadro -119-

FECHA	07-08 -89		16-08-89		21-08-89		12-09-89		19-09-89		27-09-89	
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)
1.1	37,5406	13,57	38,3218	15,94	38,4314	16,27	38,4957	16,46	38,5108	16,51	38,5422	
1.2	30,8507	14,08	31,4076	16,14	31,4929	16,45	31,5321	16,60	31,5492	16,66	31,5781	
1.3	29,0501	13,75	29,6231	15,99	29,7259	16,40	29,7648	16,55	29,7715	16,57	29,8021	
1.4	38,1164	12,95	38,7988	14,97	38,9495	15,42	38,9728	15,49	39,0013	15,57	39,0215	
1.5	39,4717	13,03	40,1409	14,94	40,2899	15,37	40,3176	15,45	40,3518	15,55	40,4089	
H. media :		13,48		15,60		15,98		16,11		16,17		
1.6	22,6864	13,52	23,2465	16,33	23,3105	16,65	23,3782	16,98	23,4030	17,11	23,4499	17,34
1.7	38,6801	12,86	39,7319	15,93	39,8874	16,38	40,0478	16,85	40,1004	17,01	40,1308	17,10
1.8	39,5661	13,06	40,5632	15,91	40,7131	16,33	40,8690	16,78	40,8948	16,85	40,9192	16,92
1.9	31,7230	13,17	32,5788	16,23	32,6735	16,57	32,8152	17,07	32,8845	17,32	32,9513	17,56
1.10	26,5240	13,27	27,2008	16,16	27,2752	16,48	27,3751	16,91	27,3902	16,97	27,4677	17,30
H. media :		13,18		16,11		16,48		16,92		17,05		17,24

FECHA	13-10-89		28-10-89		
PROBETA:	peso(gr)	H (%)	peso(gr)	H (%)	Peso anhidro
1.1	38,4735	16,40	38,4738	16,40	33,0536
1.2	31,5357	16,61	31,5393	16,62	27,0434
1.3	29,7854	16,63	29,7880	16,64	25,5388
1.4	38,9994	15,56	39,0102	15,60	33,7469
1.5	40,3557	15,56	40,3566	15,56	34,9225
H. media :		16,15		16,16	
1.6	23,3854	17,01	23,3841	17,01	19,9840
1.7	40,0825	16,95	40,0830	16,96	34,2720
1.8	40,8812	16,81	40,8806	16,81	34,9967
1.9	32,8349	17,14	32,8365	17,15	28,0302
1.10	27,3904	16,97	27,3957	16,99	23,4162
H. media :		16,98		16,98	

CUADRO -120-

ESPECIE.- PINUS SYLVESTRIS L.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
1.1 50,59	50,38	51,05	50,59	51,28	50,60
1.2 50,31	50,17	50,68	50,44	51,04	50,56
1.3 50,32	50,09	50,65	50,25	51,03	50,44
1.4 50,33	50,28	50,67	50,76	50,97	50,85
1.5 50,49	50,08	51,03	50,29	51,24	50,86
$\bar{X}$ 50,41	50,20	50,82	50,47	51,11	50,66
σ 0,13	0,13	0,20	0,21	0,14	0,19

1.6 50,66	50,59	51,12	51,07	51,38	51,14
1.7 51,46	50,55	51,99	50,86	52,10	51,05
1.8 51,04	50,47	51,54	50,55	51,87	50,70
1.9 51,24	50,03	51,55	50,36	51,99	50,54
1.10 50,89	49,93	51,48	50,29	51,59	50,54
$\bar{X}$ 51,06	50,31	51,54	50,63	51,79	50,79
σ 0,31	0,31	0,31	0,33	0,30	0,28

CUADRO -121-

ESPECIE.- POPULUS SP.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
2.1 49,06	50,36	49,32	50,62	49,58	51,19
2.2 48,51	50,56	48,82	50,80	48,87	50,89
2.3 47,72	50,65	48,19	50,86	48,31	51,02
2.4 48,56	50,43	48,80	50,60	49,13	50,72
2.5 48,43	50,50	48,95	50,83	49,05	50,86
$\bar{X}$ 48,46	50,50	48,82	50,74	48,99	50,94
σ 0,48	0,11	0,41	0,12	0,46	0,18

2.6 48,36	50,58	48,88	50,71	49,07	50,94
2.7 48,61	50,36	49,03	50,61	49,41	50,89
2.8 48,24	50,56	48,66	50,80	48,93	50,96
2.9 48,18	50,26	48,62	50,69	48,99	50,85
2.10 48,16	50,35	48,63	50,59	48,89	51,03
$\bar{X}$ 48,31	50,42	48,76	50,68	49,06	50,93
σ 0,18	0,14	0,18	0,08	0,21	0,07

CUADRO -122-

ESPECIE.- PINUS PINASTER AIT. SSP. MESOGEENSIS

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
3.1 51,13	50,28	51,33	50,62	51,93	50,78
3.2 51,22	50,23	51,28	50,55	51,94	50,78
3.3 51,09	50,34	51,12	50,66	51,67	50,97
3.4 51,17	50,62	51,03	50,98	51,82	51,33
3.5 50,95	50,60	51,19	50,94	51,58	51,17
$\bar{X}$ 51,11	50,41	51,19	50,75	51,79	51,01
σ 0,10	0,18	0,12	0,20	0,16	0,24

3.6 51,13	50,09	51,08	50,68	52,09	51,02
3.7 51,13	50,69	50,86	50,94	51,95	51,19
3.8 51,05	50,44	51,33	50,91	52,55	51,01
3.9 51,00	50,59	50,85	50,86	51,87	51,08
3.10 51,22	50,49	51,32	50,78	52,61	50,94
$\bar{X}$ 51,11	50,46	51,09	50,83	52,21	51,05
σ 0,08	0,23	0,24	0,11	0,34	0,09

CUADRO -123-

ESPECIE.- QUERQUS PYRENAICA WILLD.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
51,12	51,51	51,87	51,69	53,80	51,86
50,53	51,38	51,77	51,58	53,05	51,80
50,88	51,22	51,86	51,56	53,60	51,78
50,92	50,84	51,23	51,12	53,23	51,32
50,35	51,17	50,64	51,66	53,01	51,74
50,76	51,22	51,47	51,52	53,34	51,70
0,31	0,25	0,54	0,23	0,35	0,22

50,61	50,97	51,51	51,31	53,64	51,71
50,32	51,12	51,28	51,38	53,16	52,15
50,67	51,08	51,74	51,56	53,28	51,92
50,74	51,12	51,71	51,50	53,61	51,70
50,89	50,40	50,97	50,94	53,63	51,66
50,65	50,94	51,44	51,34	53,46	51,83
0,21	0,31	0,32	0,24	0,23	0,21

CUADRO -124-

ESPECIE.- PINUS INSIGNIS DOUGL.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico después de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
5.1 48,50	50,13	49,23	50,38	49,33	50,46
5.2 49,23	49,71	49,30	49,99	49,32	50,19
5.3 49,24	49,84	49,64	50,19	49,77	50,26
5.4 48,92	49,58	49,53	49,92	49,64	50,12
5.5 48,52	49,88	49,20	50,12	49,25	50,27
$\bar{X}$ 48,88	49,83	49,38	50,12	49,46	50,26
σ 0,36	0,21	0,19	0,18	0,23	0,13

5.6 49,03	49,53	49,64	49,98	50,09	50,01
5.7 48,64	49,92	49,31	50,25	49,90	50,31
5.8 49,13	50,17	49,63	50,33	50,17	50,39
5.9 48,52	50,10	49,28	50,36	49,72	50,37
5.10 49,13	49,86	49,72	50,19	50,02	50,29
$\bar{X}$ 48,89	49,92	49,52	50,22	49,98	50,27
σ 0,29	0,25	0,21	0,15	0,18	0,15

CUADRO -125-

ESPECIE.- FAGUS SYLVATICA L.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
6.1 50,73	50,61	51,69	50,95	52,09	51,12
6.2 50,92	50,72	51,81	50,95	52,15	51,09
6.3 50,89	50,66	51,91	51,21	52,48	51,27
6.4 50,47	50,53	51,21	50,65	51,61	50,88
6.5 49,65	50,31	51,60	50,60	51,78	50,66
$\bar{X}$ 50,53	50,57	51,64	50,87	52,02	51,00
σ 0,52	0,16	0,27	0,25	0,34	0,24

6.6 50,70	50,90	51,61	51,28	53,15	51,62
6.7 50,58	50,47	51,60	50,98	52,18	51,33
6.8 50,64	50,56	51,70	51,01	52,09	51,51
6.9 50,60	50,52	51,38	51,10	51,65	51,90
6.10 50,86	50,80	51,75	51,13	52,30	51,62
$\bar{X}$ 50,68	50,65	51,61	51,10	52,27	51,60
σ 0,11	0,19	0,14	0,12	0,55	0,21

CUADRO -126-

ESPECIE.- EUCALIPTUS GLOBULS LABILL.

Longitudes ''L'' (mm) correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico despues de fatiga

HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL	TANGENCIAL	RADIAL
50,63	50,23	51,72	50,49	52,50	52,20
50,83	50,54	52,18	50,71	52,88	51,47
50,84	50,72	52,44	51,24	55,13	51,64
50,81	50,28	51,96	50,86	53,11	51,34
50,28	50,31	51,45	51,12	51,73	51,51
50,68	50,42	51,95	50,88	53,07	51,63
0,24	0,21	0,39	0,30	1,27	0,34

50,77	49,99	52,22	50,56	52,44	50,75
51,33	50,47	51,51	51,51	53,76	51,73
50,91	50,61	52,00	51,00	52,63	51,20
50,50	50,60	51,78	50,94	52,32	51,20
49,75	50,46	50,64	51,02	51,52	51,19
50,65	50,43	51,63	51,01	52,53	51,21
0,59	0,25	0,61	0,34	0,81	0,35

5.2.19.- Elaboración gráfica de isothermas de sorción de 20°C después de la fatiga.

La metodología seguida para representar gráficamente las isothermas de sorción correspondientes a las probetas fatigadas ha sido la misma que la utilizada en el apartado 2.5.13.

No obstante, para su construcción se hizo uso de la ecuación de sorción molecular en su primer tramo.

$$h = 0,08 \text{ hr}^{0,30}$$

Esto significa que estamos considerando que incluso después de los ciclos de envejecimiento a fatiga, la humedad máxima aportada por la sorción molecular es del 8 % bajo atmósfera saturada.

Esto obedece a la falta de datos experimentales obtenidos durante esa fase con maderas envejecidas por ciclos forzados. Este hecho no influirá en las condiciones finales del trabajo, ya que éstas se basan en comparar puntos de equilibrio higroscópico antes y después de la fatiga, sin considerar para su obtención las formulaciones matemáticas anteriores.

El apoyo en estas formulaciones radica únicamente en representar gráficamente el fenómeno objeto de estudio, con la única intención de que se observe la evolución de las isosterms de sorción provocadas por este fenómeno.

El error en que se incurre al considerar la misma curva de sorción después de los ciclos de envejecimiento, provoca un desplazamiento hacia arriba de la isoterma de fatiga, distorsionándose su evolución real.

No obstante, insistimos en que sólo se pretende con esta representación gráfica suministrar una información auxiliar de este estudio. Para dicha representación fue necesario calcular con anterioridad las ecuaciones a las que obedece su construcción.

Para la obtención de dichas ecuaciones fueron construídas las tablas 22 a la 49, ambas inclusive. En ellas se incluyen epígrafes relativos a contenidos de humedad en la madera que fueron definidos en el apartado 5.2.13.

Todos los contenidos de humedad reflejados en dichas tablas fueron determinados para tres condi-

ciones higrotérmicas conocidas (65 % HR, 82 % HR y 90 % HR a 20°C).

Las ecuaciones que aparecen en los tramos 2° y 3° corresponden a la resolución de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas que satisfacen puntos de equilibrio higroscópico.

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1278	0,0703	0,0575	0,1618	0,0753	0,0865			
<div>-1/2 (1,6636 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,2010 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1618	0,1618	0,0000	0,1774	0,1774	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 22 -

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1161	0,0703	0,0458	0,1444	0,0753	0,0691			
-1/2 (1,6720 (hr-1)-1) ² H = 0,1608 . e								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1444	0,1444	0,0000	0,1579	0,1579	0,0000
			h = 0					

TABLA - 23 -

Especie: Populus sp.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1221	0,0703	0,0518	0,1537	0,0753	0,0784			
<div>-1/2 (0,1682 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,1830 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1537	0,1537	0,0000	0,1669	0,1669	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 24 -

Especie: Populus sp.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1239	0,0703	0,0536	0,1538	0,0753	0,0785			
<div>-1/2 (1,5785 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,1788 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1538	0,1538	0,0000	0,1665	0,1665	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 25 -

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1341	0,0703	0,0638	0,1537	0,0753	0,0784			
<div>-1/2 (0,9615 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,1558 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1537	0,1537	0,0000	0,1807	0,1807	0,0000
			h = 0					

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20º C.						
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90	
<div>1º TRAMO</div> <div>$h = 0,08 \times hr^{0,30}$</div>						
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	
0,1296	0,0703	0,0593	0,1469	0,0753	0,0716	
<div>2º TRAMO</div> <div>$H = 0,1402 \cdot e^{-1/2 (0,8918 (hr-1)-1)^2}$</div>						
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio
			0,1469	0,1469	0,0000	0,1767
			<div>3º TRAMO</div> <div>$h = 0$</div>			

TABLA - 27 -

Especie: Quercus pyrenaica Willd.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20°C.						
hr = 0,65		hr = 0,82		hr = 0,90		
<div>12 TRAMO</div> $h = 0,08 \times hr^{0,30}$						
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	
0,1257	0,0703	0,0554	0,1480	0,0753	0,0727	
<div>28 TRAMO</div> $H = 0,1523 \cdot e^{-1/2 (1,2067 (hr-1)-1)^2}$						
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio
			0,1480	0,1480	0,0000	0,1601
			<div>32 TRAMO</div> $h = 0$			

Especie: *Quercus pyrenaica* Willd.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

I S O T E R M A 2 0 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>h = 0,08 x hr^{0,30}</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1224	0,0703	0,0521	0,1424	0,0753	0,0671			
<div>H = 0,1385 . e^{-1/2 (1,1383 (hr-1)-1)²}</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1424	0,1424	0,0000	0,1520	0,1520	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 29 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

I S O T E R M A 2 0 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>h = 0,08 x hr^{0,30}</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1350	0,0703	0,0647	0,1669	0,0753	0,0916			
<div>H = 0,2035 . e^{-1/2 (1,4687 (hr-1)-1)²}</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1669	0,1669	0,0000	0,1808	0,1808	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 30 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

I S O T E R M A 2 0 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1340	0,0703	0,0637	0,1678	0,0753	0,0925			
<div>-1/2 (1,5515 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,2094 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1678	0,1678	0,0000	0,1821	0,1821	0,0000
			h = 0					

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>0,30</div> $h = 0,08 \times hr$								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1331	0,0703	0,0628	0,1661	0,0735	0,0908			
<div>$H = 0,2049 \cdot e^{-1/2 (1,5375 (hr-1)-1)^2}$</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1661	0,1661	0,0000	0,1823	0,1823	0,0000
			<div>$h = 0$</div>					

TABLA - 32 -

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

1º
TRAMO

2º
TRAMO

3º
TRAMO

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1299	0,0703	0,0596	0,1607	0,0753	0,0854			
<div>H = 0,1914 . e</div> <div>-1/2 (1,5080 (hr-1)-1)²</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1607	0,1607	0,0000	0,1752	0,1752	0,0000
			<div>h = 0</div>					

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1302	0,0703	0,0599	0,1584	0,0753	0,0831			
<div>H = 0,1818 . e</div> <div>-1/2 (1,4005 (hr-1)-1)²</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1584	0,1584	0,0000	0,1723	0,1723	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 34 -

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO A

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>$h = 0,08 \times hr$</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1281	0,0703	0,0578	0,1511	0,0753	0,0758			
<div>$H = 0,1587 \cdot e^{-1/2 (1,2045 (hr-1)-1)^2}$</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1511	0,1511	0,0000	0,1616	0,1616	0,0000
			<div>$h = 0$</div>					

12
TRAMO

22
TRAMO

32
TRAMO

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus sylvestris L.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus sylvestris L.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
 Populus sp.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
 Populus sp.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus pinaster Ait.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus pinaster Ait.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus insignis Dougl.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Pinus insignis Dougl.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Fagus sylvatica L.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Fagus sylvatica L.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Eucaliptus globulus Labill.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO A
Eucaliptus globulus Labill.
Corte: Radial

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,0945	0,0703	0,0242	0,1451	0,0698	0,1165			
<div><div>H = 0,2493</div><div>e</div><div>-1/2 (3,3142 (hr-1)-1)²</div></div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1451	0,1451	0,0000	0,1697	0,1697	0,0270
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 36 -

Especie: Pinus sylvestris L.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,0946	0,0703	0,0243	0,1456	0,0703	0,1094			
<div>-1/2 (3,3206 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,2516 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1456	0,1456	0,0000	0,1708	0,1708	0,0254
			<div>h = 0</div>					

Especie: Populus sp.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

I S O T E R M A 2 0 0 C .								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1017	0,0703	0,0314	0,1538	0,0753	0,0785			
-1/2 (2,9998 (hr-1)-1) ² H = 0,2566 . e								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1538	0,1538	0,0000	0,1751	0,1751	0,0000
			h = 0					

TABLA - 38 -

Especie: Populus sp.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20º C.								
hr = 0,65		hr = 0,82		hr = 0,90				
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,0994	0,0703	0,0291	0,1501	0,0753	0,0748			
<div>-1/2 (3,0624 (hr-1)-1)²</div> <div>H = 0,2488 . e</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1501	0,1501	0,0000	0,1721	0,1721	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 39 -

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>10 TRAMO</div> <div>$h = 0,08 \times hr^{0,30}$</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,0979	0,0703	0,0276	0,1493	0,0753	0,0740			
<div>20 TRAMO</div> <div>$H = 0,2580 \cdot e^{-1/2 (3,2285 (hr-1)-1)^2}$</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1493	0,1493	0,0000	0,1762	0,1762	0,0000
			<div>30 TRAMO</div> <div>$h = 0$</div>					

TABLA - 40 -

Especie: Pinus pinaster Ait.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
$h = 0,08 \times hr^{0,30}$								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,0959	0,0703	0,0256	0,1453	0,0753	0,0700			
$H = 0,2420 \cdot e^{-1/2 (3,1990 (hr-1)-1)^2}$								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1453	0,1453	0,0000	0,1692	0,1692	0,0000
			$h = 0$					

TABLA - 41 -

Especie: Quercus pyrenaica Willd. Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 200 C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,0718	0,0703	0,0015	0,1109	0,0753	0,0356			
H = 0,4057 . e ^{-1/2 (6,7056 (hr-1)-1)²}								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1109	0,1109	0,0000	0,1268	0,1268	0,0000
			h = 0					

TABLA - 42 -

Especie: Quercus pyrenaica Willd.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20 ° C.								
hr = 0,65		hr = 0,82			hr = 0,90			
<div>10 TRAMO</div> <div>$h = 0,08 \times hr^{0,30}$</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1101	0,0703	0,0398	0,1618	0,0753	0,0865			
<div>20 TRAMO</div> <div>$H = 0,2586 \cdot e^{-1/2 (2,6709 (hr-1)-1)^2}$</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1618	0,1618	0,0000	0,1873	0,1873	0,0000
			<div>30 TRAMO</div> <div>$h = 0$</div>					

TABLA - 43 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

I S O T E R M A 2 0 ° C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
0,30 h = 0,08 x hr								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1101	0,0703	0,0398	0,1618	0,0753	0,0865			
H = 0,2586 e ^{-1/2 (2,6709 (hr-1)-1)²}								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1618	0,1618	0,0000	0,1873	0,1873	0,0000
			h = 0					

TABLA - 44 -

Especie: Pinus insignis Dougl.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20º C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
h = 0,08 x hr ^{0,30}								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1125	0,0703	0,0422	0,1655	0,0753	0,0902			
H = 0,2668 . e ^{-1/2 (2,6302 (hr-1)-1)²}								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1655	0,1655	0,0000	0,1897	0,1897	0,0000
			h = 0					

TABLA - 45 -

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n	h de c3lculo			
0,1076	0,0703	0,0373	0,1594	0,0753	0,0841			
<div>H = 0,2575 . e</div> <div>-1/2 (2,7594 (hr-1)-1)²</div>								
			h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo	h de equili- brio	h de sorci3n y adsorci3n	h de c3lculo
			0,1594	0,1594	0,0000	0,1872	0,1872	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 46 -

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1006	0,0703	0,0303	0,1512	0,0753	0,0759			
<div><div>H = 0,2484 . e</div><div>-1/2 (3,0042 (hr-1)-1)²</div></div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1512	0,1512	0,0000	0,1774	0,1774	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 47 -

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Tangencial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 202 C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>0,30</div> <div>h = 0,08 x hr</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,0970	0,0703	0,0267	0,1440	0,0753	0,0687			
<div><div>H = 0,2286 . e</div><div>-1/2 (3,0644 (hr-1)-1)²</div></div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1440	0,1440	0,0000	0,1648	0,1648	0,0000
			<div>h = 0</div>					

12
TRAMO

22
TRAMO

32
TRAMO

Especie: Eucaliptus globulus Labill

Corte: Radial

ISOTERMA DE MADERA FATIGADA POR METODO B

ISOTERMA 20°C.								
hr = 0,65			hr = 0,82			hr = 0,90		
<div>h = 0,08 x hr^{0,30}</div>								
h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción	h de cálculo			
0,1038	0,0703	0,0335	0,1493	0,0753	0,0740			
<div>H = 0,2235 . e^{-1/2 (2,7099 (hr-1)-1)²}</div>								
			h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo	h de equili- brio	h de sorción y adsorción	h de cálculo
			0,1493	0,1493	0,0000	0,1698	0,1698	0,0000
			<div>h = 0</div>					

TABLA - 49 -

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus sylvestris L.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus sylvestris L.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
 Populus sp.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
 Populus sp.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus pinaster Ait.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus pinaster Ait.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Quercus pyrenaica Willd.
 Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus insignis Douglas.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Pinus insignis Douglas.
Corte: Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Fagus sylvatica L.
 Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Fagus sylvatica L.
 Corte. Radial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Eucaliptus globulus Labill.
Corte: Tangencial

ISOTERMA DE SORCION. METODO B.
Eucaliptus globulus Labill.
Corte: Radial

5.2.20.- Evolución dimensional correspondiente a puntos de equilibrio después de la fatiga.

Las dimensiones que se recogen en las tablas 50 a 63 reflejan la longitud "L" de las probetas medidas según se muestra en la fig. 21. Dichas medidas corresponden a las que tenían las probetas cuando éstas alcanzaban puntos de equilibrio higrocópico después de ser fatigadas tanto por el método A como por el método B, perteneciendo las cinco primeras al primero y las cinco segundas al segundo de los métodos de envejecimiento.

Dimensiones obtenidas en las probetas 1 a 5 después de ser fatigadas por el método A.

Pinus sylvestris L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,41	0,13	50,82	0,20	51,11	0,14
Radial	50,20	0,13	50,47	0,21	50,66	0,19

TABLA -50-

Populus sp.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,46	0,48	48,82	0,41	48,99	0,46
Radial	50,50	0,11	50,74	0,12	50,94	0,18

TABLA -51-

Pinus pinaster Ait ssp. mesogeensis.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	51,11	0,10	51,19	0,20	51,79	0,16
Radial	50,41	0,18	50,75	0,16	51,01	0,24

TABLA -52-

Quercus pyrenaica Willd.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,76	0,31	51,47	0,54	53,34	0,35
Radial	51,22	0,25	51,52	0,23	51,70	0,22

TABLA -53-

Pinus insignis Dougl.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,88	0,36	49,38	0,19	49,46	0,23
Radial	49,83	0,21	50,12	0,18	50,26	0,13

TABLA -54-

Fagus sylvatica L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,53	0,52	51,64	0,27	52,02	0,34
Radial	50,57	0,16	50,87	0,25	51,00	0,24

TABLA -55-

Eucaliptus globulus Labill.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,68	0,24	51,95	0,39	53,07	1,27
Radial	50,42	0,21	50,88	0,30	51,63	0,34

TABLA -56-

Dimensiones obtenidas en las probetas 6 a 10
después de ser fatigadas por el método B.

Pinus sylvestris L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	51,06	0,31	51,54	0,31	51,79	0,30
Radial	50,31	0,31	50,63	0,33	50,79	0,28

TABLA -57-

Populus sp.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,31	0,18	48,76	0,18	49,06	0,21
Radial	50,42	0,14	50,68	0,08	50,93	0,07

TABLA -58-

Pinus pinaster Ait ssp. mesogeensis.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	51,11	0,08	51,09	0,24	52,21	0,34
Radial	50,46	0,23	50,83	0,11	51,05	0,09

TABLA -59-

Quercus pyrenaica Willd.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,65	0,21	51,44	0,32	53,46	0,23
Radial	50,94	0,31	51,34	0,24	51,83	0,21

TABLA -60-

Pinus insignis Dougl.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	48,89	0,29	49,52	0,21	49,98	0,18
Radial	49,92	0,25	50,22	0,15	50,27	0,15

TABLA -61-

Fagus sylvatica L.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,68	0,11	51,61	0,14	52,27	0,55
Radial	50,65	0,19	51,10	0,12	51,60	0,21

TABLA -62-

Eucaliptus globulus Labill.

	L (mm)		L (mm)		L (mm)	
	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Tangencial	50,65	0,59	51,63	0,61	52,53	0,81
Radial	50,43	0,25	51,01	0,34	51,21	0,35

TABLA -63-

Todos los valores reflejados en las tablas precedentes han sido extraídos de los cuadros 120 al 126 inclusive.

CAPITULO VI

6 - CONCLUSIONES.

6.1 GENERALIDADES.

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo, desde dos puntos de vista fundamentales, higroscópico y dimensional, para que en base a ellos se puedan demostrar y evaluar los fenómenos de FATIGA HIGROSCOPICA Y DIMENSIONAL DE LA MADERA.

Las afirmaciones recogidas en este capítulo están basadas en el estudio estadístico recogido en el Anexo I.

6.2 CONCLUSIONES SOBRE LAS VARIACIONES SUFRIDAS POR LAS ISOTERMAS DE SORCION.

En este apartado se realiza un análisis sobre la evolución sufrida por los contenidos de humedad en la madera de las especies elegidas, recurriendo para ello a las isotermas de sorción construidas en base a los datos obtenidos antes y después de los procesos de envejecimiento tanto por el método A como por el método B.

Dicho análisis está basado en comparar los contenidos de humedad alcanzados por cada madera, antes y después de ser envejecidas las probetas para tres estados higrotérmicos distintos, 65, 82 y 90 % de humedad relativa y 20°C de temperatura.

Para el análisis concreto al que nos referimos, se ha creído necesario utilizar un coeficiente de comparación, que se ha denominado COEFICIENTE DE FATIGA HIGROSCOPICA, y que queda definido por el cociente entre la tangente del ángulo que forman dos puntos de equilibrio higroscópico consecutivos de la isoterma de sorción correspondiente a madera sin fatigar, y la tangente del ángulo que forman los mismos puntos de equilibrio higroscópico de la isoterma de sorción correspondiente a madera fatigada. (fig. 23).

Dicho coeficiente, nos permitirá determinar si existe o no fatiga en las maderas utilizadas después de los métodos de envejecimiento empleados.

La definición otorgada a este coeficiente, permite afirmar que la existencia de fatiga higroscópica se encuentra implícita en que el valor de dicho coeficiente sea distinto de la unidad. Valores distintos a ella implicará fatiga higroscópica positiva o negativa.

-fig. 23-

La primera de ellas significará que la madera ha perdido poder de respuesta frente a condiciones higrotérmicas cambiantes, y por tanto, alcanzará contenidos de humedad en estados de equilibrio higroscópico menores a los iniciales. Esta afirmación se traducirá en obtener coeficientes de fatiga superiores a la unidad, siendo tanto mayor la pérdida de respuesta cuanto mayor sea el coeficiente obtenido.

Por el contrario, fatiga negativa, significará que la madera ha ganado poder de respuesta frente a condiciones higrotérmicas cambiantes, alcanzando por

ello, contenidos de humedad en estados de equilibrio higroscópico mayores. Esto implicará que los coeficientes de fatiga calculados se encontrarán comprendidos entre 0 y 1. Cuando esto ocurra, no sólo no se presentará el fenómeno de fatiga higroscópica, sino que tendrá lugar un proceso completamente opuesto.

Antes de evaluar los resultados correspondientes a los coeficientes de fatiga es necesario definir los parámetros que entran a formar parte de estos. Dichos parámetros no son otros que las tangentes de los ángulos que forman los contenidos de humedad en la madera correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico consecutivos, tal y como se muestra en la figura anterior. Los ángulos " α " han sido asignados para aquellos valores que se obtuvieron con datos de contenidos de humedad en la madera sin envejecer (Isoterma inicial). Los ángulos " β " corresponden a los que se obtuvieron con datos de contenidos de humedad en la madera después de ser envejecida por el método A. Y por último, los ángulos " δ " se determinaron con datos de contenidos de humedad en la madera después de ser envejecida por el método B.

Los cuadros 127 a 133, recogen los datos correspondientes a contenidos de humedad en la madera

pertenecientes a los tres estados higrotérmicos estudiados, 65, 82 y 90 % de humedad relativa, tanto los obtenidos para la construcción de la isoterma inicial, como los determinados para la construcción de las isotermas después de ser envejecidas las maderas por los métodos A y B.

Por otro lado, en los cuadros 134 a 140 se recogen los valores calculados para los coeficientes de fatiga higroscópica, según se han definido.

Como conclusión inicial y fundamental de este trabajo se comienza por afirmar que el fenómeno de FATIGA HIGROSCOPICA existe y queda demostrado, por la obtención de coeficientes de fatiga superiores a la unidad en todas las maderas incluidas en este trabajo envejecidas por el método A, en los dos intervalos elegidos (65-82 %, 82-90 %).

No obstante hay que señalar la presencia de coeficientes higroscópicos menores a la unidad en todas las maderas envejecidas por el método B, ya fuera en una o en ambas orientaciones, salvo en probetas de Eucaliptus globulus Labill, con la particularidad de que en todas aquellas, dicha presencia tuvo lugar en el primero de los dos intervalos (65-82 %).

Pinus sylvestris L.

Cuadro -127-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	14,05	13,64	19,18	18,47	24,67	23,63
Método A	12,78	11,61	16,18	14,44	17,71	15,79
Método B	9,45	9,46	14,51	14,56	16,97	17,08

Populus sp.

Cuadro -128-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	12,53	12,55	17,56	17,49	23,58	23,25
Método A	12,21	12,39	15,37	15,38	16,69	16,65
Método B	10,17	9,94	15,38	15,01	17,51	17,21

Pinus pinaster Ait ssp mesogeensis.

Cuadro -129-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	12,52	12,03	15,93	15,47	22,06	21,98
Método A	13,41	12,96	15,37	14,69	18,07	17,67
Método B	9,79	9,59	14,93	14,53	17,62	16,92

Quercus pyrenaica Willd.

Cuadro -130-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	13,12	13,65	17,09	17,30	22,90	22,33
Método A	12,57	12,24	14,80	14,24	16,01	15,20
Método B	7,18	8,07	11,09	12,09	12,68	13,78

Pinus insignis Dougl.

Cuadro -131-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	14,30	14,33	18,81	19,01	24,00	24,09
Método A	13,50	13,40	16,69	16,78	18,08	18,21
Método B	11,01	11,25	16,18	16,55	18,73	18,97

Fagus sylvatica L.

Cuadro -132-

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	13,02	12,67	17,90	17,82	24,78	24,62
Método A	13,31	12,99	16,61	16,07	18,23	17,52
Método B	10,76	10,06	15,94	15,12	18,72	17,74

	HR 65 % T 20°C		HR 82 % T 20°C		HR 90 % T 20°C	
	TG	RD	TG	RD	TG	RD
Isoterma inicial	12,28	11,98	17,42	17,28	24,07	23,38
Método A	13,02	12,81	15,84	15,11	17,23	16,16
Método B	9,77	10,38	14,40	14,93	16,48	16,98

Quadro 134

Pinus sylvestris L.

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82	TG	0,30	0,20	0,29	1,50	1,03
%	RD	0,28	0,17	0,30	1,64	0,93
82-90	TG	0,69	0,19	0,31	3,63	2,22
%	RD	0,64	0,17	0,31	3,76	2,06

Quadro 135

Populus sp

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82	TG	0,29	0,18	0,31	1,61	0,93
%	RD	0,29	0,17	0,30	1,70	0,97
82-90	TG	0,75	0,16	0,27	4,69	2,78
%	RD	0,72	0,16	0,27	4,50	2,67

Quadro 136

Pinus pinaster Ait ssp. *messogensis*

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82	TG	0,20	0,11	0,30	1,81	0,67
	RD	0,20	0,10	0,29	2,00	0,69
82-90	TG	0,77	0,34	0,34	2,26	2,08
	RD	0,81	0,37	0,30	2,19	2,70

Quadro 137

Quercus pyrenaica Willd.

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82	TG	0,23	0,13	0,23	1,77	1,00
	RD	0,21	0,12	0,23	1,75	0,91
82-90	TG	0,73	0,15	0,20	4,87	3,65
	RD	0,63	0,12	0,21	5,25	3,00

Quadro 138

Pinus insignis Dougl.

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82 %	TG	0,26	0,19	0,30	1,37	0,87
	RD	0,27	0,20	0,31	1,35	0,87
82-90 %	TG	0,65	0,17	0,32	3,82	2,03
	RD	0,63	0,18	0,30	3,50	2,10

Quadro 139

Fagus sylvatica L.

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82 %	TG	0,29	0,19	0,30	1,53	0,97
	RD	0,30	0,18	0,30	1,67	1,00
82-90 %	TG	0,86	0,20	0,35	4,30	2,46
	RD	0,85	0,18	0,33	4,72	2,57

		Isot. inic	Método A	Método B	Coeficientes de fatiga	
		tg α	tg β	tg δ	tg α /tg β	tg α /tg δ
65-82 %	TG	0,30	0,16	0,27	1,87	1,11
	RD	0,31	0,13	0,27	2,38	1,15
82-90 %	TG	0,83	0,17	0,26	4,88	3,19
	RD	0,76	0,13	0,26	5,85	2,92

Especie: *Pinus sylvestris* L.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Tangencial

Especie: *Pinus sylvestris* L.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Radial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: Populus sp.

Sección: Tangencial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: Populus sp.

Sección: Radial

Especie: *Pinus pinaster* Ait.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Tangencial

Especie: *Pinus pinaster* Ait.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Radial

Especie: *Quercus pyrenaica* Willd.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Tangencial

Especie: *Quercus pyrenaica* Willd.

ISOTERMAS DE SORCION

Sección: Radial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: *Pinus insignis* Dougl.

Sección: Tangencial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: *Pinus insignis* Dougl.

Sección: Radial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Sección: Tangencial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: *Fagus sylvatica* L.

Sección: Radial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: E. globulus Labill

Sección: Tangencial

ISOTERMAS DE SORCION

Especie: E. globulus Labill.

Sección: Radial

Para comprender mejor el fenómeno que nos ocupa se han dibujado en un mismo gráfico las tres isothermas obtenidas, es decir, isoterma antes de envejecimiento y las correspondientes a las mismas maderas después de ser envejecidas por los métodos A y B.

La observación de dichos gráficos nos informa sobre el comportamiento seguido por cada madera, tanto orientada radial como tangencialmente, de manera que una madera habrá sufrido un proceso de fatiga higroscópica mayor cuanto menor sea la pendiente de su isoterma. Esto significa que las maderas con mayor fatiga higroscópica responderán con menores diferencias entre contenidos de humedad correspondientes a humedades relativas consecutivas.

Como se ha dicho anteriormente, todos los coeficientes de fatiga higroscópica correspondientes al método A, han sido mayores que la unidad, lo cual significa que en todas las maderas incluidas en este estudio la fatiga ha sido positiva en los dos intervalos elegidos. Por otro lado, comparando dichos coeficientes con los obtenidos por el método B, dentro de la misma madera y orientación, hay que señalar que aquellos, en todos los casos fueron superiores a estos. Es importante señalar que mientras que en el primero de los intervalos elegidos

(65-82 %), no existe una diferencia notable en cuanto al comportamiento seguido por todas las maderas después de ser envejecidas por el método A, variando sus coeficientes de fatiga entre 1,35 y 2,38, sin embargo en el segundo de los tramos o intervalo de humedades relativas los coeficientes de fatiga correspondientes a frondosas son mucho más elevados que los correspondientes a coníferas. La madera que respondió con mayor coeficiente de fatiga higroscópica en el segundo de los tramos fué la de *Eucaliptus globulus* Labill, ($\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 5,85$), seguida por la de *Quercus pyrenaica* Willd ($\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 5,25$); la de *Fagus sylvatica* L, respondió con un coeficiente $\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 4,72$, y la de *Populus* sp. con 4,69. De las coníferas estudiadas la de mayor coeficiente de fatiga en el segundo de los tramos fué la de *Pinus insignis* Douglas, con un valor de $\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 3,82$, seguida por la de *Pinus sylvestris* L ($\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 3,76$), y por último la de *Pinus pinaster* Ait ($\text{tg } \alpha / \text{tg } \beta = 2,26$).

Este comportamiento por parte de las maderas de frondosas frente a las de coníferas puede explicarse, basándonos en el mayor porcentaje de hemicelulosas que contienen las primeras. Esa diferencia de composición, confiere a la madera de frondosas un mayor dinamismo en cuanto al intercambio de vapor de agua con la atmósfera, lo cual provoca

una mayor pérdida de grupos OH en la superficie de la pared celular en el mismo espacio de tiempo, o lo que es lo mismo, coeficientes de fatiga mayores que se traducen en isotermas con menor pendiente que las iniciales.

Por otro lado, hay que señalar que el comportamiento de una madera en cuanto al fenómeno de fatiga higroscópica se refiere, es independiente de la orientación elegida por la madera. Dicha afirmación está basada en la observación de los datos obtenidos tanto por el método A como por el método B, ya que en ninguno de los dos casos existe una distribución de valores que indique lo contrario.

Esta afirmación tiene una explicación física lógica, que es el hecho de encontrarnos ante un mecanismo o proceso de envejecimiento de la madera, en este caso acelerado, que responde únicamente a un fenómeno de superficie de la pared celular, excluyéndose por tanto el hecho de que la madera presente una determinada orientación.

En cuanto a los resultados obtenidos por el método B, puede afirmarse que es un proceso de envejecimiento muy inestable, ya que provoca tramos en la isoterma de sorción, en el primero de los intervalos, con mayores pendientes que las

correspondientes a la inicial, significando esto que la madera responde con mayores diferencias en cuanto a contenidos de humedad se refiere, entre dos estados de equilibrio consecutivos, o lo que es lo mismo ha tenido lugar un proceso de fatiga negativa.

Sin embargo, el comportamiento de todas las maderas envejecidas por el método B, ha sido más favorable para el segundo de los tramos ya que en todas ellas existió fatiga higroscópica, aunque con valores menores que en el método A, con la única excepción de la probetas orientadas radialmente del *Pinus pinaster* Ait.

La madera que respondió con mayor coeficiente de fatiga en este segundo tramo (65-82%), fué la de *Quercus pyrenaica* Willd ($tg\alpha/tg\delta = 3,65$), seguida por la de *Eucaliptus globulus* Labill ($tg\alpha/tg\delta = 3,19$), a continuación *Populus* sp. ($tg\alpha/tg\delta = 2,78$), *Pinus pinaster* Ait ($tg\alpha/tg\delta = 2,70$), *Fagus sylvatica* L ($tg\alpha/tg\delta = 2,57$), *Pinus sylvestris* L ($tg\alpha/tg\delta = 2,22$), y por último *Pinus insignis* Douglas ($tg\alpha/tg\delta = 2,10$).

A la vista de estos resultados no podemos afirmar que en las maderas de frondosas una vez envejecidas por el método B, exista mayor fatiga higroscópica que en la de coníferas. Sin embargo sí

existe cierta tendencia a que dicha circunstancia ocurra.

Como se dijo con anterioridad, este método B de envejecimiento tampoco determina diferencias marcadas en cuanto a los contenidos de humedad en probetas orientadas radial o tangencialmente, siendo por tanto el fenómeno de fatiga higroscópica obtenido por este proceso de envejecimiento, independiente de la orientación que presente la madera.

6.3 CONCLUSIONES SOBRE LAS VARIACIONES DIMENSIONALES.

En este apartado se realiza un análisis sobre la evolución sufrida por la dimensión "L", correspondiente a la anchura de las probetas, en base a los datos obtenidos antes y después de los procesos de envejecimiento.

Dicho análisis está basado en comparar las anchuras "L", correspondientes a puntos de equilibrio higroscópico, antes y después de ser envejecidas las probetas, en tres estados higrotérmicos distintos, 65 %, 82 %, y 90 % de humedad relativa y 20°C de temperatura.

Para el analisis concreto al que nos referimos, se ha recurrido a la utilización de un coeficiente de comparación que se ha denominado "COEFICIENTE DE FATIGA DIMENSIONAL", y que queda definido por la siguiente expresión:

$$C_{Fd} = \left(1 - \frac{L_f}{L_i} \right) \times 100$$

Siendo:

C_{Fd} = Coeficiente de fatiga dimensional

L_f = Anchura correspondiente a la probeta envejecida

L_i = Anchura inicial de la probeta

Con este coeficiente se pretende evaluar la modificación dimensional sufrida por la probeta después de ser envejecida, y expresarla en tanto por ciento, permitiéndolo además determinar si existe o no fatiga dimensional en las maderas utilizadas.

La existencia de fatiga dimensional estará condicionada a que dicho coeficiente sea distinto de cero. Valores distintos de cero significarán fatiga dimensional positiva o negativa.

La primera de ellas significará que la madera ha perdido poder de respuesta frente a condiciones higrotérmicas cambiantes, y por tanto alcanzará dimensionalmente valores inferiores, para un mismo estado de equilibrio higroscópico.

Por el contrario, fatiga dimensional negativa, significará que la madera ha ganado poder de respuesta frente a condiciones higrotérmicas cambiantes, alcanzando por ello valores dimensionales superiores a los iniciales, para un mismo estado de equilibrio higroscópico.

Ambas definiciones significan implícitamente que los valores correspondientes a fatiga dimensional positiva siempre serán mayores que cero, mientras que serán negativos los pertenecientes a fatiga dimensional negativa.

En los cuadros 141 y 142, se recogen los valores calculados para los coeficientes de fatiga dimensional, según se han definido. En el 141 se reflejan los datos correspondientes al Método A y en el 142 al Método B.

El análisis de los coeficientes de fatiga dimensional recogidos en el cuadro 141, refleja la existencia del fenómeno de FATIGA DIMENSIONAL EN LA

MADERA. En la mayoría de las maderas estudiadas ha tenido lugar fatiga positiva, significando esto que han perdido poder de respuesta en cuanto a dimensiones para un mismo intervalo de humedad relativa. Solamente de forma puntual en 4 de los 42 estados de equilibrio estudiados se obtuvieron valores de fatiga dimensional negativa. Su existencia no tiene una agrupación lógica, ni en cuanto a pertenencia a un estado higrotérmico, ni en cuanto a corresponder a un grupo específico de frondosas o coníferas.

Por otro lado, hay que hacer notar la no existencia de diferencias marcadas en cuanto al comportamiento de las probetas orientadas radial o tangencialmente, permitiéndonos afirmar que la fatiga dimensional es independiente de la orientación en la madera.

Esta afirmación está basada en el hecho de encontrarnos ante un mecanismo o proceso de envejecimiento de la madera que responde únicamente a un fenómeno de superficie de la pared celular, excluyéndose por tanto el hecho de que la madera presente una determinada orientación.

Resaltar en este apartado, que los mayores coeficientes de fatiga dimensional correspondieron al

estado higrotérmico del 90 %, alcanzándose un 3,11 % en la madera de *Pinus sylvestris* L.

En cuanto a los resultados reflejados en el cuadro 142, correspondientes a los coeficientes de fatiga dimensional obtenidos por envejecimiento del Método B, en la mayoría de las maderas estudiadas ha tenido lugar el fenómeno de FATIGA DIMENSIONAL POSITIVA, significando esto al igual que en el Método A, que las maderas han perdido poder de respuesta en cuanto a dimensiones para un mismo intervalo de humedad relativa.

De forma puntual, en 8 de los 42 estados de equilibrio higroscópico estudiados, se obtuvieron valores de FATIGA DIMENSIONAL NEGATIVA. Al igual que en el Método anterior, estos datos no siguen una agrupación lógica ni en cuanto a pertenecer a un determinado estado higrotérmico, ni en cuanto a corresponder a frondosas o coníferas.

Tampoco existen diferencias significativas en cuanto a orientaciones radiales o tangenciales, permitiéndonos afirmar que la fatiga diemnsional es independiente de la orientación en la madera.

Destacar que los coeficientes de fatiga dimensional de mayor valor, al igual que en el método

de envejecimiento anterior se presentan en el estado higrotérmico del 90 %, alcanzándose hasta un 1,83 % en la madera de Eucaliptus globulus Labill.

Hay que resaltar que comparativamente, el método A produjo de forma general mayores coeficientes de fatiga dimensional que el método B. Esto tiene una explicación física lógica, basada en la agresividad del Método B. El envejecimiento producido por este método produjo al desplazarse desde condiciones de inmersión a peso anhidro, tensiones internas en la madera, suficientemente grandes, que provocaron deformaciones irreversibles.

El hecho de que en ambos métodos de envejecimiento los coeficientes de fatiga dimensional correspondan a humedades relativas del 90 %, obedece a que nos encontramos en las inmediaciones de un punto crítico como es el de saturación, y sobre todo por el hecho de movernos en la zona de máxima pendiente en las isotermas de sorción, de manera que a una pequeña variación en el contenido de humedad relativa le corresponde una elevada variación en el contenido de humedad de la madera.

Por otro lado, se puede afirmar la existencia de una relación directa entre las conclusiones obtenidas por fatiga higroscópica y fatiga dimensional, ya que

los coeficientes obtenidos para una y otra determinan un mayor índice de fatiga en ambos fenómenos al seguir el método A.

CUADRO 141

		ISOTERMA INICIAL			METODO A			COEFICIENTES DE FATIGA		
		Li 1...5			Lf 1...5			Cfd		
		65 %	82 %	90 %	65 %	82 %	90 %	65 %	82 %	90 %
Pinus Silvestris L.	TG	50,40	51,20	52,13	50,41	50,82	51,11	-0,0198	0,7422	1,9566
	RD	50,30	50,74	52,29	50,20	50,47	50,66	0,1988	0,5321	3,1172
Pinus sp.	TG	48,50	49,00	49,94	48,46	48,82	48,99	0,0825	0,3673	1,9023
	RD	50,44	50,78	51,59	50,50	50,74	50,94	-0,1190	0,0788	1,2599
Pinus pinaster Ait.	TG	50,89	51,34	52,34	51,11	51,19	51,79	-0,4323	0,2922	1,0508
	RD	50,50	50,76	51,49	50,41	50,75	51,01	0,1782	0,0197	0,9322
Pinus pyrenaica wild.	TG	50,82	51,65	53,41	50,76	51,47	53,34	0,1181	0,3485	0,1311
	RD	51,33	51,58	52,27	51,22	51,52	51,70	0,2143	0,1163	1,0905
Pinus insignis Dougl.	TG	48,90	49,43	50,30	48,88	49,38	49,46	0,0409	0,1012	1,6700
	RD	50,00	50,20	50,52	49,83	50,12	50,76	0,3400	0,1594	-0,4751
Pinus sylvatica L.	TG	50,78	51,69	53,37	50,53	51,64	52,02	0,4923	0,0967	2,5295
	RD	50,60	51,09	51,77	50,57	50,87	51,00	0,0593	0,4306	1,4873
Eucalyptus globulus Labill.	TG	50,73	52,03	54,14	50,68	51,95	53,07	0,0986	0,1538	1,9764
	RD	50,52	51,14	51,83	50,42	50,88	51,63	0,1979	0,5084	0,3859

CUADRO 142

		ISOTERMA INICIAL			METODO B			COEFICIENTES DE FATIGA		
		Li 6...10			Lf 6...10			Cfd		
		65 %	82 %	90 %	65 %	82 %	90 %	65 %	82 %	90 %
<i>Pinus Silvestris L.</i>	TG	50,40	51,22	52,25	51,06	51,54	51,79	-1,3095	-0,6248	0,8804
	RD	50,37	50,76	51,21	50,31	50,63	50,79	0,1191	0,2561	0,8202
<i>Populus sp.</i>	TG	48,24	48,84	49,72	48,31	48,76	49,06	-0,1451	0,1638	1,3274
	RD	50,25	50,78	51,25	50,42	50,68	50,93	-0,3383	0,1969	0,6244
<i>Pinus pinaster Ait.</i>	TG	50,98	51,16	52,16	51,11	51,09	52,21	-0,2550	0,1368	-0,0959
	RD	50,50	50,88	51,41	50,46	50,83	51,05	0,0792	0,0983	0,7003
<i>Pinus pyrenaica wild.</i>	TG	50,80	51,72	53,45	50,65	51,44	53,46	0,2953	0,5414	-0,0187
	RD	51,02	51,42	51,97	50,94	51,34	51,83	0,1568	0,1556	0,2694
<i>Pinus insignis Dougl.</i>	TG	48,96	49,59	50,38	48,89	49,52	49,98	0,1430	0,1412	0,7940
	RD	50,07	50,29	50,39	49,92	50,22	50,27	0,2996	0,1392	0,2381
<i>Pinus sylvatica L.</i>	TG	50,75	51,66	53,25	50,68	51,61	52,27	0,1379	0,0968	1,8404
	RD	50,69	51,19	52,05	50,65	51,10	51,60	0,0789	0,1758	0,8646
<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	TG	50,51	51,68	53,51	50,65	51,63	52,53	-0,2772	0,0967	1,8314
	RD	50,48	50,97	51,68	50,43	51,01	51,21	0,0990	-0,0785	0,9094

ESTUDIO ESTADISTICO

ANEXO I

RESPUESTA A LOS METODOS DE FATIGA

Se considera que se produce fatiga cuando, en un intervalo de humedad ambiental, la relación entre la pendiente de la isoterma inicial y la pendiente de la isoterma después de fatiga es mayor que 1. Esta relación viene cuantificada por los coeficientes de fatiga siguientes:

F1 : para el intervalo 65-82 %, método A.

F2 : " " " " , método B.

F3 : para el intervalo 82-90 %, método A.

F4 : " " " " , método B.

Para cada especie se quiere contrastar si se produce o no fatiga en cada intervalo y para cada uno de los métodos seguidos. Para ello se realiza un contraste de hipótesis unilateral en el que se establece como hipótesis de partida que el coeficiente de fatiga medio de la especie PF es superior a 1.

Agrupación de los datos.

Puesto que la variación del contenido de humedad de la madera con las condiciones de humedad ambiental es un fenómeno de superficie, se han agrupado, dentro

de cada especie, aquellas probetas que se han sometido al mismo tratamiento de fatiga. Así, las cinco primeras de las cortadas tangencialmente y las cinco primeras de las cortadas radialmente forman un grupo de 10 unidades (el de las sometidas al método A), y las cinco últimas tangenciales y radiales forman otro grupo de 10 unidades (las tratadas según el método B).

Elección del tipo de contraste.

Se quiere contrastar la hipótesis nula

$$H_0 : PF > 1$$

frente a la alternativa

$$H_1 : PF \leq 1$$

a un nivel de significación $\alpha = 0,01$.

Se supone que el coeficiente de fatiga es una variable que sigue una distribución normal. Al desconocer la varianza y disponer de muestras de pequeño tamaño ($n = 10$), se recurre al estadístico:

$$t_s = [\sqrt{(n-1)}] \frac{MF - 1}{STD}$$

donde:

MF = coeficiente medio de fatiga de la muestra

STD = desviación típica de la muestra

n = tamaño muestral

Si la hipótesis nula es cierta dicho estadístico se distribuye según una ley t-Student con n-1 grados de libertad.

El contraste de máxima potencia de entre todos los de nivel de significación α es aquel cuya región crítica es de la forma:

$$R.C.: \{ t_s : t_s \leq T_{\alpha, n-1} \}$$

Siendo:

$t_{\alpha, n-1}$ = a la abscisa de la distribución t-Student que deja a su derecha un área de probabilidad α .

Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación $\alpha = 0,01$ si

$$t_s > t_{\alpha, n-1}$$

y se rechaza la hipótesis nula y, por tanto, se acepta la alternativa, si

$$t_s \leq t_{\alpha, n-1}$$

Nota: En el caso de Pinus pinaster, método A, intervalo de humedad ambiental 65-82%, se han desechado dos datos que salen negativos (encerrados entre paréntesis) correspondientes a las probetas T1 y R3, y el coeficiente de fatiga de la probeta T4 que es anormalmente alto.

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS

PINUS SYLVESTRIS

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

PROBETA	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
T1	: 14,21	: 12,97	:	: 19,31	: 16,55	:	: 25,09	: 18,08	:	:
T2	: 14,39	: 13,02	:	: 19,76	: 16,37	:	: 25,26	: 17,91	:	:
T3	: 14,33	: 12,92	:	: 19,48	: 16,29	:	: 25,11	: 17,88	:	:
T4	: 13,92	: 12,06	:	: 18,83	: 15,14	:	: 23,87	: 16,62	:	:
T5	: 14,08	: 12,92	:	: 19,11	: 16,55	:	: 25,08	: 18,21	:	:
R1	: 13,65	: 11,51	:	: 18,29	: 14,40	:	: 23,40	: 15,71	:	:
R2	: 13,54	: 11,66	:	: 18,30	: 14,45	:	: 23,21	: 15,82	:	:
R3	: 13,59	: 11,80	:	: 18,47	: 14,63	:	: 23,58	: 15,99	:	:
R4	: 13,57	: 11,69	:	: 18,33	: 14,53	:	: 23,43	: 15,88	:	:
R5	: 13,79	: 11,40	:	: 18,42	: 14,21	:	: 23,32	: 15,53	:	:
T6	: 13,78	:	: 9,51	: 18,78	:	: 14,35	: 23,64	:	: 16,67	:
T7	: 13,88	:	: 9,44	: 19,25	:	: 14,61	: 24,85	:	: 17,25	:
T8	: 13,97	:	: 9,62	: 19,23	:	: 14,82	: 25,04	:	: 17,50	:
T9	: 14,23	:	: 9,60	: 19,39	:	: 14,80	: 25,11	:	: 17,37	:
T10	: 13,73	:	: 9,07	: 18,71	:	: 13,94	: 23,66	:	: 16,07	:
R6	: 13,59	:	: 8,70	: 18,28	:	: 13,62	: 23,33	:	: 16,01	:
R7	: 13,62	:	: 9,09	: 18,42	:	: 14,04	: 23,34	:	: 16,48	:
R8	: 13,69	:	: 9,87	: 18,78	:	: 15,00	: 24,21	:	: 17,62	:
R9	: 13,69	:	: 9,88	: 18,77	:	: 15,07	: 24,29	:	: 17,74	:
R10	: 13,71	:	: 9,75	: 18,67	:	: 15,09	: 24,17	:	: 17,52	:

Pinus sylvestris

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma :				:Isoterma :			
:inicial :		:Método A :		:inicial :		:Método B :	
:tg a :		:tg b :		:tg a :		:tg c :	
		:F1 :				:F2 :	
T1	: 0,30 :	0,21 :	1,42 :	T6	: 0,29 :	0,28 :	1,03 :
T2	: 0,32 :	0,20 :	1,60 :	T7	: 0,32 :	0,30 :	1,04 :
T3	: 0,30 :	0,20 :	1,53 :	T8	: 0,31 :	0,31 :	1,01 :
T4	: 0,29 :	0,18 :	1,59 :	T9	: 0,30 :	0,31 :	0,99 :
T5	: 0,30 :	0,21 :	1,39 :	T10	: 0,29 :	0,29 :	1,02 :
R1	: 0,27 :	0,17 :	1,61 :	R6	: 0,28 :	0,29 :	0,95 :
R2	: 0,28 :	0,16 :	1,71 :	R7	: 0,28 :	0,29 :	0,97 :
R3	: 0,29 :	0,17 :	1,72 :	R8	: 0,30 :	0,30 :	0,99 :
R4	: 0,28 :	0,17 :	1,68 :	R9	: 0,30 :	0,31 :	0,98 :
R5	: 0,27 :	0,17 :	1,65 :	R10	: 0,29 :	0,31 :	0,93 :

MEDIA F1 = 1,59
STD F1 = 0,11

MEDIA F2 = 0,99
STD F2 = 0,03

Pinus sylvestris

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :		:Método A :fatiga :		:inicial :		:Método B :fatiga :	
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :			
T1	: 0,72 :	0,19 :	3,78 :	T6	: 0,61 :	0,29 :	2,09 :
T2	: 0,69 :	0,19 :	3,57 :	T7	: 0,70 :	0,33 :	2,12 :
T3	: 0,70 :	0,20 :	3,54 :	T8	: 0,73 :	0,34 :	2,17 :
T4	: 0,63 :	0,19 :	3,41 :	T9	: 0,72 :	0,32 :	2,23 :
T5	: 0,75 :	0,21 :	3,60 :	T10	: 0,62 :	0,27 :	2,32 :
R1	: 0,64 :	0,16 :	3,90 :	R6	: 0,63 :	0,30 :	2,11 :
R2	: 0,61 :	0,17 :	3,58 :	R7	: 0,61 :	0,31 :	2,02 :
R3	: 0,64 :	0,17 :	3,76 :	R8	: 0,68 :	0,33 :	2,07 :
R4	: 0,64 :	0,17 :	3,78 :	R9	: 0,69 :	0,33 :	2,07 :
R5	: 0,61 :	0,16 :	3,71 :	R10	: 0,69 :	0,30 :	2,26 :

MEDIA F3 = 3,66
STD F3 = 0,14

MEDIA F4 = 2,15
STD F4 = 0,09

PINUS INSIGNIS

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

PROBETA	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
T1	: 14,09	: 13,12	:	: 18,64	: 16,38	:	: 24,18	: 18,00	:	:
T2	: 14,25	: 13,48	:	: 18,70	: 16,61	:	: 24,10	: 18,02	:	:
T3	: 14,45	: 13,96	:	: 18,94	: 16,95	:	: 23,89	: 18,26	:	:
T4	: 14,36	: 13,57	:	: 18,87	: 16,73	:	: 23,96	: 18,12	:	:
T5	: 14,36	: 13,38	:	: 18,98	: 16,78	:	: 24,46	: 17,97	:	:
R1	: 14,35	: 13,53	:	: 19,07	: 16,74	:	: 24,27	: 18,23	:	:
R2	: 14,15	: 13,07	:	: 18,92	: 16,48	:	: 24,20	: 18,11	:	:
R3	: 14,30	: 13,31	:	: 18,96	: 16,75	:	: 23,99	: 18,23	:	:
R4	: 14,30	: 13,52	:	: 19,00	: 16,98	:	: 24,41	: 18,22	:	:
R5	: 14,45	: 13,55	:	: 19,15	: 16,97	:	: 24,34	: 18,27	:	:
T6	: 14,35	:	: 11,02	: 18,77	:	: 16,28	: 23,94	:	: 18,70	:
T7	: 14,31	:	: 11,28	: 19,11	:	: 16,49	: 24,60	:	: 19,15	:
T8	: 14,27	:	: 10,82	: 18,65	:	: 15,95	: 23,25	:	: 18,50	:
T9	: 14,30	:	: 10,96	: 18,70	:	: 16,11	: 24,06	:	: 18,68	:
T10	: 14,26	:	: 10,96	: 18,76	:	: 16,07	: 23,58	:	: 18,62	:
R6	: 14,38	:	: 11,33	: 19,08	:	: 16,64	: 24,39	:	: 19,15	:
R7	: 14,50	:	: 11,24	: 19,19	:	: 16,70	: 24,10	:	: 19,18	:
R8	: 14,43	:	: 11,24	: 18,94	:	: 16,53	: 23,47	:	: 18,95	:
R9	: 14,17	:	: 11,17	: 18,88	:	: 16,37	: 23,87	:	: 18,96	:
R10	: 14,31	:	: 11,27	: 18,88	:	: 16,50	: 23,88	:	: 18,65	:

Pinus insignis

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a : tg b : F1 :				: tg a : tg c : F2 :			
T1	: 0,27	: 0,19	: 1,40	T6	: 0,26	: 0,31	: 0,84
T2	: 0,26	: 0,18	: 1,42	T7	: 0,28	: 0,31	: 0,92
T3	: 0,26	: 0,18	: 1,50	T8	: 0,26	: 0,30	: 0,85
T4	: 0,27	: 0,19	: 1,43	T9	: 0,26	: 0,30	: 0,85
T5	: 0,27	: 0,20	: 1,36	T10	: 0,26	: 0,30	: 0,88
R1	: 0,28	: 0,19	: 1,47	R6	: 0,28	: 0,31	: 0,89
R2	: 0,28	: 0,20	: 1,40	R7	: 0,28	: 0,32	: 0,86
R3	: 0,27	: 0,20	: 1,35	R8	: 0,27	: 0,31	: 0,85
R4	: 0,28	: 0,20	: 1,36	R9	: 0,28	: 0,31	: 0,91
R5	: 0,28	: 0,20	: 1,37	R10	: 0,27	: 0,31	: 0,87
MEDIA F1 = 1,41				MEDIA F2 = 0,87			
STD F1 = 0,05				STD F2 = 0,02			

Pinus insignis

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :			
T1	: 0,69	: 0,20	: 3,42	T6	: 0,65	: 0,30	: 2,14
T2	: 0,68	: 0,18	: 3,83	T7	: 0,69	: 0,33	: 2,06
T3	: 0,62	: 0,16	: 3,78	T8	: 0,58	: 0,32	: 1,80
T4	: 0,64	: 0,17	: 3,66	T9	: 0,67	: 0,32	: 2,09
T5	: 0,69	: 0,15	: 4,61	T10	: 0,60	: 0,32	: 1,89
R1	: 0,65	: 0,19	: 3,49	R6	: 0,66	: 0,31	: 2,12
R2	: 0,66	: 0,20	: 3,24	R7	: 0,61	: 0,31	: 1,98
R3	: 0,63	: 0,19	: 3,40	R8	: 0,57	: 0,30	: 1,87
R4	: 0,68	: 0,15	: 4,36	R9	: 0,62	: 0,32	: 1,93
R5	: 0,65	: 0,16	: 3,99	R10	: 0,63	: 0,27	: 2,33
MEDIA F3 = 3,78				MEDIA F4 = 2,02			
STD F3 = 0,42				STD F4 = 0,15			

PINUS PINASTER

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

PROBETA	65	65A	65B	82	82A	82B	90	90A	90B
T1	12,64	13,60		15,91	12,92		22,37	18,28	
T2	12,47	13,84		15,91	16,91		22,27	18,27	
T3	11,86	13,21		15,38	16,17		22,14	17,82	
T4	11,82	13,33		15,50	14,52		22,26	18,04	
T5	12,19	13,06		15,59	16,35		22,14	17,93	
R1	12,17	12,93		15,35	15,00		21,82	17,57	
R2	12,01	13,14		15,44	15,34		21,94	17,78	
R3	12,31	13,46		15,54	12,40		21,79	17,98	
R4	12,14	13,12		15,55	15,47		22,56	18,01	
R5	12,51	12,16		15,77	15,24		22,11	17,02	
T6	12,28		9,70	15,63		14,89	21,35		17,47
T7	12,75		7,73	16,35		12,83	21,33		15,80
T8	13,33		10,99	16,39		16,08	21,75		18,61
T9	12,72		9,31	16,20		14,66	22,88		17,35
T10	13,11		11,24	16,46		16,20	22,10		18,89
R6	12,56		9,76	15,74		14,63	22,10		16,98
R7	11,68		9,52	15,25		14,35	21,67		16,75
R8	11,78		9,47	15,38		14,36	21,92		16,89
R9	11,76		9,53	15,33		14,64	21,75		16,99
R10	11,41		9,68	15,38		14,67	22,08		16,98

Pinus pinaster

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :											
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :											
: tg a : tg b : F1 :				: tg a : tg c : F2 :											
T1	:	0,19	:	(0,04):	(4,81):	T6	:	0,20	:	0,31	:	0,65	:		
T2	:	0,20	:	0,18	:	1,12	:	T7	:	0,21	:	0,30	:	0,71	:
T3	:	0,21	:	0,17	:	1,19	:	T8	:	0,18	:	0,30	:	0,60	:
T4	:	0,22	:	0,07	:	3,09	:	T9	:	0,20	:	0,31	:	0,65	:
T5	:	0,20	:	0,19	:	1,03	:	T10	:	0,20	:	0,29	:	0,68	:
R1	:	0,19	:	0,12	:	1,54	:	R6	:	0,19	:	0,29	:	0,65	:
R2	:	0,20	:	0,13	:	1,56	:	R7	:	0,21	:	0,28	:	0,74	:
R3	:	0,19	:	(0,06):	(3,05):	R8	:	0,21	:	0,29	:	0,74	:		
R4	:	0,20	:	0,14	:	1,45	:	R9	:	0,21	:	0,30	:	0,70	:
R5	:	0,19	:	0,18	:	1,06	:	R10	:	0,23	:	0,29	:	0,80	:
MEDIA F1 = 1,28				MEDIA F2 = 0,69											
STD F1 = 0,21				STD F2 = 0,05											

Pinus pinaster

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :											
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :											
:-----:-----:-----:				:-----:-----:-----:											
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :											
:-----:-----:-----:				:-----:-----:-----:											
T1	:	0,81	:	0,67	:	1,21	:	T6	:	0,72	:	0,32	:	2,22	:
T2	:	0,80	:	0,17	:	4,68	:	T7	:	0,62	:	0,37	:	1,68	:
T3	:	0,85	:	0,21	:	4,10	:	T8	:	0,67	:	0,32	:	2,12	:
T4	:	0,85	:	0,44	:	1,92	:	T9	:	0,84	:	0,34	:	2,48	:
T5	:	0,82	:	0,20	:	4,15	:	T10	:	0,71	:	0,34	:	2,10	:
R1	:	0,81	:	0,32	:	2,52	:	R6	:	0,80	:	0,29	:	2,71	:
R2	:	0,81	:	0,31	:	2,66	:	R7	:	0,80	:	0,30	:	2,68	:
R3	:	0,78	:	0,70	:	1,12	:	R8	:	0,82	:	0,32	:	2,58	:
R4	:	0,88	:	0,32	:	2,76	:	R9	:	0,80	:	0,29	:	2,73	:
R5	:	0,79	:	0,22	:	3,56	:	R10	:	0,84	:	0,29	:	2,90	:
:-----:-----:-----:				:-----:-----:-----:											
MEDIA F3 = 2,87				MEDIA F4 = 2,42											
STD F3 = 1,17				STD F4 = 0,36											

EUCALIPTUS GLOBULUS

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
										:
T1	: 11,88	: 13,06	:	: 17,09	: 15,98	:	: 24,03	: 17,32	:	:
T2	: 12,29	: 12,98	:	: 17,71	: 15,60	:	: 24,35	: 16,99	:	:
T3	: 12,19	: 13,27	:	: 17,66	: 16,48	:	: 24,83	: 18,09	:	:
T4	: 12,01	: 13,09	:	: 17,77	: 15,89	:	: 24,85	: 17,40	:	:
T5	: 12,04	: 12,68	:	: 16,83	: 15,26	:	: 23,43	: 16,37	:	:
R1	: 12,12	: 12,83	:	: 17,65	: 15,35	:	: 23,97	: 16,40	:	:
R2	: 11,94	: 13,27	:	: 17,47	: 15,65	:	: 23,95	: 16,62	:	:
R3	: 11,89	: 13,09	:	: 17,54	: 15,52	:	: 23,73	: 16,64	:	:
R4	: 12,14	: 12,50	:	: 17,21	: 14,51	:	: 23,45	: 15,60	:	:
R5	: 11,77	: 12,35	:	: 17,03	: 14,51	:	: 22,64	: 15,56	:	:
T6	: 12,83	:	: 10,36	: 18,15	:	: 15,33	: 24,99	:	: 17,80	:
T7	: 12,77	:	: 8,95	: 17,36	:	: 13,20	: 24,06	:	: 14,92	:
T8	: 11,92	:	: 10,37	: 17,29	:	: 15,15	: 23,57	:	: 17,32	:
T9	: 12,26	:	: 8,93	: 17,40	:	: 13,24	: 23,17	:	: 15,21	:
T10	: 12,56	:	: 10,22	: 16,93	:	: 15,07	: 23,43	:	: 17,15	:
R6	: 11,44	:	: 10,62	: 16,36	:	: 15,30	: 22,63	:	: 17,01	:
R7	: 12,19	:	: 9,99	: 17,79	:	: 14,59	: 23,95	:	: 16,96	:
R8	: 12,25	:	: 10,16	: 17,65	:	: 14,62	: 23,73	:	: 16,81	:
R9	: 12,25	:	: 10,62	: 17,36	:	: 15,04	: 23,45	:	: 17,15	:
R10	: 11,85	:	: 10,53	: 16,72	:	: 15,11	: 22,64	:	: 16,99	:

Eucaliptus globulus

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a : tg b : F1 :				: tg a : tg c : F2 :			
T1	: 0,31 :	0,17 :	1,78 :	T6	: 0,31 :	0,29 :	1,07 :
T2	: 0,32 :	0,15 :	2,07 :	T7	: 0,27 :	0,25 :	1,08 :
T3	: 0,32 :	0,19 :	1,70 :	T8	: 0,32 :	0,28 :	1,12 :
T4	: 0,34 :	0,16 :	2,06 :	T9	: 0,30 :	0,25 :	1,19 :
T5	: 0,28 :	0,15 :	1,86 :	T10	: 0,26 :	0,29 :	0,90 :
R1	: 0,33 :	0,15 :	2,19 :	R6	: 0,29 :	0,28 :	1,05 :
R2	: 0,33 :	0,14 :	2,32 :	R7	: 0,33 :	0,27 :	1,22 :
R3	: 0,33 :	0,14 :	2,33 :	R8	: 0,32 :	0,26 :	1,21 :
R4	: 0,30 :	0,12 :	2,52 :	R9	: 0,30 :	0,26 :	1,16 :
R5	: 0,31 :	0,13 :	2,44 :	R10	: 0,29 :	0,27 :	1,06 :
MEDIA F1 = 2,13				MEDIA F2 = 1,11			
STD F1 = 0,27				STD F2 = 0,09			

Eucaliptus globulus

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :			
T1	: 0,87 :	0,17 :	5,18 :	T6	: 0,86 :	0,31 :	2,77 :
T2	: 0,83 :	0,17 :	4,78 :	T7	: 0,84 :	0,22 :	3,90 :
T3	: 0,90 :	0,20 :	4,45 :	T8	: 0,79 :	0,27 :	2,89 :
T4	: 0,89 :	0,19 :	4,69 :	T9	: 0,72 :	0,25 :	2,93 :
T5	: 0,83 :	0,14 :	5,95 :	T10	: 0,81 :	0,26 :	3,13 :
R1	: 0,79 :	0,13 :	6,02 :	R6	: 0,78 :	0,21 :	3,67 :
R2	: 0,81 :	0,12 :	6,68 :	R7	: 0,77 :	0,30 :	2,60 :
R3	: 0,77 :	0,14 :	5,53 :	R8	: 0,76 :	0,27 :	2,78 :
R4	: 0,78 :	0,14 :	5,72 :	R9	: 0,76 :	0,26 :	2,89 :
R5	: 0,70 :	0,13 :	5,34 :	R10	: 0,74 :	0,23 :	3,15 :
MEDIA F3 = 5,43				MEDIA F4 = 3,07			
STD F3 = 0,65				STD F4 = 0,39			

FAGUS SILVATICA

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
T1	: 13,13	: 13,19	:	: 18,18	: 16,77	:	: 24,96	: 18,51	:	:
T2	: 12,42	: 12,88	:	: 17,58	: 16,11	:	: 24,43	: 17,87	:	:
T3	: 13,09	: 13,48	:	: 18,05	: 16,58	:	: 24,91	: 18,20	:	:
T4	: 13,23	: 13,64	:	: 17,98	: 16,88	:	: 24,81	: 18,39	:	:
T5	: 13,13	: 13,35	:	: 17,97	: 16,68	:	: 24,79	: 18,17	:	:
R1	: 12,75	: 13,02	:	: 17,69	: 16,20	:	: 24,37	: 17,60	:	:
R2	: 12,69	: 13,00	:	: 17,95	: 16,03	:	: 24,92	: 17,66	:	:
R3	: 12,44	: 12,91	:	: 17,66	: 15,92	:	: 24,47	: 17,49	:	:
R4	: 13,00	: 13,26	:	: 17,85	: 16,18	:	: 24,13	: 17,49	:	:
R5	: 12,53	: 12,75	:	: 17,75	: 16,02	:	: 24,48	: 17,37	:	:
T6	: 13,18	:	: 10,88	: 17,88	:	: 16,10	: 24,67	:	: 18,65	:
T7	: 12,53	:	: 10,46	: 17,59	:	: 15,58	: 24,88	:	: 18,52	:
T8	: 13,20	:	: 10,89	: 17,89	:	: 16,02	: 24,86	:	: 18,88	:
T9	: 13,20	:	: 10,80	: 17,95	:	: 16,02	: 24,77	:	: 18,94	:
T10	: 13,15	:	: 10,75	: 17,96	:	: 15,98	: 24,76	:	: 18,63	:
R6	: 12,24	:	: 10,06	: 17,71	:	: 15,16	: 24,55	:	: 17,47	:
R7	: 12,97	:	: 10,20	: 18,11	:	: 15,30	: 25,20	:	: 18,04	:
R8	: 12,65	:	: 10,08	: 17,81	:	: 15,12	: 24,78	:	: 17,86	:
R9	: 13,13	:	: 10,13	: 18,09	:	: 15,23	: 24,74	:	: 17,92	:
R10	: 12,26	:	: 9,83	: 17,55	:	: 14,82	: 24,58	:	: 17,42	:

Fagus silvatica

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a : tg b : F1 :				: tg a : tg c : F2 :			
T1	: 0,30 :	0,21 :	1,41 :	T6	: 0,28 :	0,31 :	0,90 :
T2	: 0,30 :	0,19 :	1,60 :	T7	: 0,30 :	0,30 :	0,99 :
T3	: 0,29 :	0,18 :	1,60 :	T8	: 0,28 :	0,30 :	0,91 :
T4	: 0,28 :	0,19 :	1,47 :	T9	: 0,28 :	0,31 :	0,91 :
T5	: 0,28 :	0,20 :	1,45 :	T10	: 0,28 :	0,31 :	0,92 :
R1	: 0,29 :	0,19 :	1,55 :	R6	: 0,32 :	0,30 :	1,07 :
R2	: 0,31 :	0,18 :	1,74 :	R7	: 0,30 :	0,30 :	1,01 :
R3	: 0,31 :	0,18 :	1,73 :	R8	: 0,30 :	0,30 :	1,02 :
R4	: 0,29 :	0,17 :	1,66 :	R9	: 0,29 :	0,30 :	0,97 :
R5	: 0,31 :	0,19 :	1,60 :	R10	: 0,31 :	0,29 :	1,06 :
MEDIA F1 = 1,58				MEDIA F2 = 0,98			
STD F1 = 0,11				STD F2 = 0,06			

Fagus silvatica

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :Método A :fatiga :				:inicial :Método B :fatiga :			
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :			
T1	: 0,85 :	0,22 :	3,90 :	T6	: 0,85 :	0,32 :	2,66 :
T2	: 0,86 :	0,22 :	3,89 :	T7	: 0,91 :	0,37 :	2,48 :
T3	: 0,86 :	0,20 :	4,23 :	T8	: 0,87 :	0,36 :	2,44 :
T4	: 0,85 :	0,19 :	4,52 :	T9	: 0,85 :	0,37 :	2,34 :
T5	: 0,85 :	0,19 :	4,58 :	T10	: 0,85 :	0,33 :	2,57 :
R1	: 0,84 :	0,18 :	4,77 :	R6	: 0,86 :	0,29 :	2,96 :
R2	: 0,87 :	0,20 :	4,28 :	R7	: 0,89 :	0,34 :	2,59 :
R3	: 0,85 :	0,20 :	4,34 :	R8	: 0,87 :	0,34 :	2,54 :
R4	: 0,78 :	0,16 :	4,79 :	R9	: 0,83 :	0,34 :	2,47 :
R5	: 0,84 :	0,17 :	4,99 :	R10	: 0,88 :	0,33 :	2,70 :
MEDIA F3 = 4,43				MEDIA F4 = 2,57			
STD F3 = 0,35				STD F4 = 0,16			

POPULUS SSP.

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
										:
T1	: 12,46	: 11,84	:	: 17,63	: 15,14	:	: 23,30	: 16,52	:	:
T2	: 12,47	: 12,23	:	: 17,35	: 15,17	:	: 23,31	: 16,43	:	:
T3	: 12,52	: 12,07	:	: 17,35	: 15,17	:	: 23,54	: 16,44	:	:
T4	: 12,65	: 12,54	:	: 17,71	: 15,76	:	: 23,96	: 17,10	:	:
T5	: 12,52	: 12,37	:	: 17,69	: 15,63	:	: 23,85	: 16,96	:	:
R1	: 12,48	: 12,06	:	: 17,15	: 15,18	:	: 22,77	: 16,41	:	:
R2	: 12,64	: 12,58	:	: 17,67	: 15,62	:	: 23,67	: 16,93	:	:
R3	: 12,57	: 12,62	:	: 17,73	: 15,54	:	: 23,42	: 16,86	:	:
R4	: 12,66	: 12,56	:	: 17,50	: 15,38	:	: 23,12	: 16,64	:	:
R5	: 12,42	: 12,15	:	: 17,27	: 15,16	:	: 22,83	: 16,41	:	:
T6	: 12,59	:	: 10,31	: 17,48	:	: 15,52	: 23,58	:	: 17,65	:
T7	: 12,61	:	: 10,23	: 17,35	:	: 15,52	: 23,65	:	: 17,78	:
T8	: 12,58	:	: 10,17	: 17,36	:	: 15,40	: 23,69	:	: 17,57	:
T9	: 12,48	:	: 10,31	: 17,46	:	: 15,50	: 23,59	:	: 17,63	:
T10	: 12,41	:	: 9,85	: 18,19	:	: 14,97	: 23,28	:	: 16,95	:
R6	: 12,58	:	: 10,10	: 17,64	:	: 15,19	: 23,59	:	: 17,28	:
R7	: 12,46	:	: 9,95	: 17,51	:	: 14,99	: 23,49	:	: 17,32	:
R8	: 12,46	:	: 9,88	: 17,55	:	: 14,93	: 23,24	:	: 17,22	:
R9	: 12,67	:	: 9,87	: 17,52	:	: 14,97	: 23,20	:	: 17,18	:
R10	: 12,56	:	: 9,86	: 17,41	:	: 14,95	: 23,18	:	: 17,04	:

Populus ssp.

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :		:Método A :fatiga :		:inicial :		:Método B :fatiga :	
: tg a : tg b : F1 :				: tg a : tg c : F2 :			
T1	: 0,30 :	0,19 :	1,57 :	T6	: 0,29 :	0,31 :	0,94 :
T2	: 0,29 :	0,17 :	1,66 :	T7	: 0,28 :	0,31 :	0,90 :
T3	: 0,28 :	0,18 :	1,56 :	T8	: 0,28 :	0,31 :	0,91 :
T4	: 0,30 :	0,19 :	1,57 :	T9	: 0,29 :	0,31 :	0,96 :
T5	: 0,30 :	0,19 :	1,59 :	T10	: 0,34 :	0,30 :	1,13 :
R1	: 0,27 :	0,18 :	1,50 :	R6	: 0,30 :	0,30 :	0,99 :
R2	: 0,30 :	0,18 :	1,65 :	R7	: 0,30 :	0,30 :	1,00 :
R3	: 0,30 :	0,17 :	1,77 :	R8	: 0,30 :	0,30 :	1,01 :
R4	: 0,28 :	0,17 :	1,72 :	R9	: 0,29 :	0,30 :	0,95 :
R5	: 0,29 :	0,18 :	1,61 :	R10	: 0,29 :	0,30 :	0,95 :
MEDIA F1 = 1,62				MEDIA F2 = 0,97			
STD F1 = 0,08				STD F2 = 0,06			

Populus ssp.

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma :				:Isoterma :			
:inicial :		:Método A :		:inicial :		:Método B :	
:tg a' :		:tg b' :		:tg a' :		:tg c' :	
		:F3 :				:F4 :	
T1	: 0,71 :	0,17 :	4,11 :	T6	: 0,76 :	0,27 :	2,86 :
T2	: 0,74 :	0,16 :	4,73 :	T7	: 0,79 :	0,28 :	2,79 :
T3	: 0,71 :	0,16 :	4,87 :	T8	: 0,79 :	0,27 :	2,92 :
T4	: 0,78 :	0,17 :	4,66 :	T9	: 0,77 :	0,27 :	2,88 :
T5	: 0,77 :	0,17 :	4,63 :	T10	: 0,64 :	0,25 :	2,57 :
R1	: 0,70 :	0,15 :	4,57 :	R6	: 0,74 :	0,26 :	2,85 :
R2	: 0,75 :	0,16 :	4,58 :	R7	: 0,75 :	0,29 :	2,57 :
R3	: 0,71 :	0,17 :	4,31 :	R8	: 0,71 :	0,29 :	2,48 :
R4	: 0,70 :	0,16 :	4,46 :	R9	: 0,71 :	0,28 :	2,57 :
R5	: 0,69 :	0,16 :	4,45 :	R10	: 0,72 :	0,26 :	2,76 :
MEDIA F3 = 4,54				MEDIA F4 = 2,72			
STD F3 = 0,21				STD F4 = 0,15			

QUERCUS PYRENAICA

Humedad de las probetas, en función de la humedad ambiental y el método de fatiga

	: 65	: 65A	: 65B	: 82	: 82A	: 82B	: 90	: 90A	: 90B	:
T1	: 13,20	: 12,46	:	: 16,99	: 14,91	:	: 22,98	: 16,14	:	:
T2	: 13,18	: 12,54	:	: 16,90	: 14,68	:	: 22,97	: 15,90	:	:
T3	: 13,24	: 12,64	:	: 17,09	: 14,84	:	: 23,00	: 16,09	:	:
T4	: 13,04	: 12,61	:	: 17,05	: 14,75	:	: 22,36	: 15,89	:	:
T5	: 13,07	: 12,62	:	: 17,20	: 14,80	:	: 23,18	: 16,02	:	:
R1	: 13,53	: 12,16	:	: 17,26	: 14,15	:	: 22,36	: 15,03	:	:
R2	: 13,68	: 12,21	:	: 17,26	: 14,15	:	: 22,11	: 15,08	:	:
R3	: 13,50	: 12,13	:	: 16,99	: 14,02	:	: 21,90	: 14,97	:	:
R4	: 13,67	: 12,47	:	: 17,49	: 14,52	:	: 22,62	: 15,60	:	:
R5	: 13,68	: 12,25	:	: 17,39	: 14,34	:	: 22,17	: 15,30	:	:
T6	: 13,05	:	: 7,05	: 17,11	:	: 10,98	: 23,06	:	: 12,57	:
T7	: 13,04	:	: 7,31	: 17,24	:	: 11,32	: 23,06	:	: 12,95	:
T8	: 12,96	:	: 6,47	: 17,01	:	: 10,34	: 22,42	:	: 11,93	:
T9	: 13,10	:	: 7,66	: 17,28	:	: 11,57	: 23,13	:	: 13,31	:
T10	: 13,28	:	: 7,41	: 17,00	:	: 11,25	: 22,82	:	: 12,63	:
R6	: 13,75	:	: 8,24	: 17,43	:	: 12,31	: 22,58	:	: 13,98	:
R7	: 13,69	:	: 8,03	: 17,13	:	: 11,98	: 22,17	:	: 13,76	:
R8	: 13,72	:	: 8,08	: 17,50	:	: 12,11	: 22,66	:	: 13,88	:
R9	: 13,68	:	: 7,96	: 17,51	:	: 12,01	: 22,65	:	: 13,66	:
R10	: 13,64	:	: 8,02	: 17,01	:	: 12,06	: 22,06	:	: 13,63	:

Quercus pyrenaica

Intervalo 65% - 82% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma :				:Coefic. :											
:inicial :		:Método A :		:fatiga :		:Isoterma :		:Coefic. :							
: tg a :		: tg b :		: F1 :		: tg a :		: tg c :		: F2 :					
T1	:	0,22	:	0,14	:	1,55	:	T6	:	0,24	:	0,23	:	1,03	:
T2	:	0,22	:	0,13	:	1,74	:	T7	:	0,25	:	0,24	:	1,05	:
T3	:	0,23	:	0,13	:	1,75	:	T8	:	0,24	:	0,23	:	1,05	:
T4	:	0,24	:	0,13	:	1,87	:	T9	:	0,25	:	0,23	:	1,07	:
T5	:	0,24	:	0,13	:	1,89	:	T10	:	0,22	:	0,23	:	0,97	:
R1	:	0,22	:	0,12	:	1,87	:	R6	:	0,22	:	0,24	:	0,90	:
R2	:	0,21	:	0,11	:	1,85	:	R7	:	0,20	:	0,23	:	0,87	:
R3	:	0,21	:	0,11	:	1,85	:	R8	:	0,22	:	0,24	:	0,94	:
R4	:	0,22	:	0,12	:	1,86	:	R9	:	0,23	:	0,24	:	0,95	:
R5	:	0,22	:	0,12	:	1,78	:	R10	:	0,20	:	0,24	:	0,83	:
MEDIA F1 =				1,80				MEDIA F2 =				0,97			
STD F1 =				0,10				STD F2 =				0,08			

Quercus pyrenaica

Intervalo 82% - 90% de humedad ambiental. T= 20°C

:Isoterma : :Coefic. :				:Isoterma : :Coefic. :			
:inicial :		:Método A :fatiga :		:inicial :		:Método B :fatiga :	
: tg a' : tg b' : F3 :				: tg a' : tg c' : F4 :			
T1	: 0,75 :	0,15 :	4,87 :	T6	: 0,74 :	0,20 :	3,74 :
T2	: 0,76 :	0,15 :	4,98 :	T7	: 0,73 :	0,20 :	3,57 :
T3	: 0,74 :	0,16 :	4,73 :	T8	: 0,68 :	0,20 :	3,40 :
T4	: 0,66 :	0,14 :	4,66 :	T9	: 0,73 :	0,22 :	3,36 :
T5	: 0,75 :	0,15 :	4,90 :	T10	: 0,73 :	0,17 :	4,22 :
R1	: 0,64 :	0,11 :	5,80 :	R6	: 0,64 :	0,21 :	3,08 :
R2	: 0,61 :	0,12 :	5,22 :	R7	: 0,63 :	0,22 :	2,83 :
R3	: 0,61 :	0,12 :	5,17 :	R8	: 0,65 :	0,22 :	2,92 :
R4	: 0,64 :	0,14 :	4,75 :	R9	: 0,64 :	0,21 :	3,12 :
R5	: 0,60 :	0,12 :	4,98 :	R10	: 0,63 :	0,20 :	3,22 :
MEDIA F3 = 5,00				MEDIA F4 = 3,35			
STD F3 = 0,31				STD F4 = 0,39			

EJECUCION DE LOS CONTRASTES

INTERVALO DE HUMEDAD ... 65% - 82%

CONTRASTE DE LA MEDIA DE LOS COEFICIENTES DE FATIGA

H0: PF1 > 1

HA: PF1 ≤ 1

Nivel de significación: 0,01

	F1	STD	ESTADISTICO Valor	ABCISA t-Student	H. NULA
P. sylvestris	1,59	0,11	16,09	2,821	ACEPTAR
P. insignis	1,41	0,05	24,60	2,821	ACEPTAR
P. pinaster	1,28	0,21	3,27	3,143	ACEPTAR
E. globulus	2,13	0,27	12,56	2,821	ACEPTAR
F. sylvatica	1,58	0,11	15,82	2,821	ACEPTAR
Populus ssp.	1,62	0,08	23,25	2,821	ACEPTAR
Q. pyrenaica	1,80	0,10	24,00	2,821	ACEPTAR

INTERVALO DE HUMEDAD ... 65% - 82%

CONTRASTE DE LA MEDIA DE LOS COEFICIENTES DE FATIGA

H0: PF2 > 1

HA: PF2 ≤ 1

Nivel de significación: 0,01

	F2	STD	ESTADISTICO Valor	ABCISA t-Student	H. NULA
P. sylvestris	0,99	0,03	-1,00	2,821	RECHAZAR
P. insignis	0,87	0,02	-19,50	2,821	RECHAZAR
P. pinaster	0,69	0,05	-18,60	2,821	RECHAZAR
E. globulus	1,11	0,09	3,67	2,821	ACEPTAR
F. sylvatica	0,98	0,06	-1,00	2,821	RECHAZAR
Populus ssp.	0,97	0,06	-1,50	2,821	RECHAZAR
Q. pyrenaica	0,97	0,08	-1,13	2,821	RECHAZAR

INTERVALO DE HUMEDAD ... 82% - 90%

CONTRASTE DE LA MEDIA DE LOS COEFICIENTES DE FATIGA

H0: PF3 > 1

HA: PF3 ≤ 1

Nivel de significación: 0,01

	F3	STD	ESTADISTICO Valor	ABCISA t-Student	H. NULA
P. sylvestris	3,66	0,14	57,00	2,821	ACEPTAR
P. insignis	3,78	0,42	19,86	2,821	ACEPTAR
P. pinaster	2,87	1,17	4,79	2,821	ACEPTAR
E. globulus	5,43	0,65	20,45	2,821	ACEPTAR
F. sylvatica	4,43	0,35	29,40	2,821	ACEPTAR
Populus ssp.	4,54	0,21	50,57	2,821	ACEPTAR
Q. pyrenaica	5,00	0,31	38,71	2,821	ACEPTAR

INTERVALO DE HUMEDAD ... 82% - 90%

CONTRASTE DE LA MEDIA DE LOS COEFICIENTES DE FATIGA

H0: PF4 > 1

HA: PF4 ≤ 1

Nivel de significación: 0,01

	F4	STD	ESTADISTICO Valor	ABCISA t-Student	H. NULA
P. sylvestris	2,15	0,09	38,33	2,821	ACEPTAR
P. insignis	2,02	0,15	20,40	2,821	ACEPTAR
P. pinaster	2,42	0,36	11,83	2,821	ACEPTAR
E. globulus	3,07	0,39	15,92	2,821	ACEPTAR
F. sylvatica	2,57	0,16	29,44	2,821	ACEPTAR
Populus ssp.	2,72	0,15	34,40	2,821	ACEPTAR
Q. pyrenaica	3,35	0,39	18,08	2,821	ACEPTAR

FOTOGRAFIAS

ANEXO II

Detalle de programación de cámara higrorotérmica HERAEUS VÖTSCH VTRK150.

Detalle de probetas en el interior de la cámara.

Orientaciones tangencial y radial de probetas testigo.

Probeta testigo. Probeta envejecida por el método A.
Probeta envejecida por el método B.

Estufa de circulación forzada de aire utilizada para método B de envejecimiento.

Cubeta de inmersión en agua a 20°C utilizada para método B de envejecimiento.

BIBLIOGRAFIA.

- D'iadonov, K.F. Ivzla; Shchekin, V.A. "Change in hygroscopicity of pine wood from temperature action during cyclic heating". Izvestiia Vysshikh Uchebnykh Zavedenii: Lesnoi Zhurnal. 1981. (1) p. 65-67.
- Shukla, K.S., Jain, V.k.; Bhalla, H.K.L; Kumar, S. "Physical and mechanical properties of wood-wool boards. I. Hygroscopicity and dimensional stability". Journal-Timber Development Association of India. Oct. 1981. 27 (4). p. 41-45.
- Rowell, R.M.; Youngs, R.L. "Dimensional stabilization of wood in use". USDA Forest Service research note FPL. United States, Forest Products Laboratory. Jan 1981 (0243).
- Cudinov, B.S.; Andreev, M.D. "Hygroscopicity of wood at temperatures below zero degree centigrade. 2. The condition of the hygroscopic moisture and the equilibrium moisture content". Leipzig, VEB Fachbuchverlag. Holztechnologie. Sept 1978. 19 (3) p. 147-151.
- Resch, H; Hoag, M.L.; Rosen, H.N. "Desorption of yellow-poplar in superheated steam". Forest products journal. Madison. Mar 1988. 38 (3) p. 13-18.
- Matejak, M. "Effect of wood drying on sorption isotherms". Holzforschung und Holzverwertung. Aug 1983. 35 (4) p. 80-84.
- Krutul, D. "Sorption and desorption of the Entandophragma sp. wood after extraction with selected organic solvents". Zeszyty naukowe. technologia drewna. Akademia Rolnicza w. Warszawie. 1979. (10) p. 19-33.
- Resch, H.; Hoag, M.L.; Rosen, H.N. "Desorption of yellow-poplar in superheated steam". Forest products journal. Madison. Mar 1988. 38 (3) p. 13-18.
- Hart, C.A. "Effective surface moisture content of wood during sorption". Wood Sci. Apr 1977. 9 (4). p. 194-201.
- Fournier, F.J.L. "Diffusion de l'humidite dans le bois de 20 degrees a 95 degrees C en fonction de son etat sorption." Note Rech Laval Univ Dep Exploit Util Bois. June 1976. 16
- Djolani, B. "Hysteresis et effets de second ordre de la sorption d'humidite dans le bois aux temperatures

de 5 degrees, 21 degrees, 35 degrees, 50 degrees C".
Annales des Sciences Forestieres. Eng. sum. 1972. 29
(4). p. 465-474.

- Victor, V.J. "Capillary hysteresis in wood". Indian Acad Wood Sci J. July/Dec 1971. 2 (2) p. 73-83.
- Rozsa, A.N.; Hillis, W.E. "High temperature and chemical effects on wood stability. Part 4. Testing for the stability of dried pine wood". CSIRO Div. Chem. & Wood technol. Australia. 1987. 41 (2) p. 115-118.
- Onishi, H.; Goto, T. "Dimensional stabilization of wood with functional oligomer and methyl methacrylate". Journal of the Society of Materials Science. Japan. 1983. 32 (359) p. 904-909.
- Molinski, W. "Deformations of wood stretched across the grain during simultaneous moistening and re-drying in humid air". Fac. Wood Tech., Agric. Univ. Poznan, Poland. 1987. 39 (5) p. 116-118.
- Matekac, M. "Influence of wood moisture in the course of the sorption isotherms". Agric. Univ., Warsaw, Poland. 1983. 34 (4) p. 80-84.
- Hart, C.A. "Relative humidity, EMC, and collapse shrinkage in wood". Dep. Wood & Paper Sci., N. Carolina State Univ. Forest Products Journal. 1984. 34 (11/12) p. 45-54.
- D'yakonov, K.F.; Shchekin, V.A. "Change in the hygroscopicity of Scots pine wood as a result of the temperature effect during cyclic heating". Lesotekh. Inst., Voronezh, USSR. Lesnoi Zhurnal. 1981. (n° 1) p. 65-67.
- Cudinov, B.S.; Andreev, M.D.; Stepanov, V.I.; Finkel'stein, A.V. "The hygroscopicity of wood at temperatures below 0 deg C. I. Sorption and fibre saturation point". Holztechnologie 1978. 19 (2) p. 91-94.
- Laforest, P.; Plamondon, A. "Effect of a high hydrostatic pressure on the membranes [cell-wall material] of wood. Part 2. Hygroscopic and mechanical properties of wood". Note de Recherches, Departement d'Exploitation et Utilisation des Bois, Universite Laval 1976. (15).
- Borovikov, A.M.; Rvanina, A.M. "Unified method of determining the limit of hygroscopicity of wood". Lesnoi Zhurnal. USSR. 1973. 16 (6) p. 168-169.

- D'yakonov, K.F.; Kur'yanova, T.K. "Change in the hygroscopicity of Birch wood after thermal treatment and long-term storage". Lesnoi Zhurnal. USSR. 1975. (6) p. 162-163.
- Ziegler, G.A.; Beall, F.C. "Water vapor sorption by softwood cell wall constituents". Research Briefs, School of Forest Resources, Pennsylvania State University 1974. 8 (2) p. 10-12.
- Sanyal, S.N.; Mittel, R.C. "To study the stress-strain hysteresis in timber at room temperature and different R.H". For. Res. Inst. & Coll., Dehra Dun, UP. Indian Forester. India. 1980. 106 (9) p.627-636.
- Engelhardt, F. "Investigations on the sorption of water vapour by beech wood in the temperature range 110 deg to 170 deg C". Inst. fur Holzforschung der Univ. Munchen. German Federal Republic. Holz als Roh- und Werkstoff. 1979. 37 (3) p. 99-112.
- Volchanova, M.N. "Sorption hysteresis of comminuted wood". Lesnoi Zhurnal, USSR. 1976. (Nº 1) p. 118-121.